技術資料

テーマ特集

溶接技術展望：溶接・接合技術の進歩とその将来

マイクロ加工技術はどこまで進んだか**

蒲 生 健 次**

Recent Advancement of Microfabrication Technology**

by Kenji Gamo**

キーワード：超微細加工，電子ビームリソグラフィ，イオンビームリソグラフィ，電子波デバイス

1. はじめに

大容量情報処理機能の向上，コストの低減等をもたらす超 LSI 素子の高密度集積化を目指して目覚ましい開発が進められている。すでに 4M ビットの超高密度メモリが実現され，16M や 64M ビットの開発も進められている。さらに将来においては $\sim$ G ビットの超高密度メモリ実現の可能性も考えられるようになってきた。このような超高密度化を実現するために，超微細加工技術の発展も目覚しく，すでにサブミクロン以下の微細構造の製作もされるようになった。

表 1 は，固体中の電子の種々の特性長を示す。現在の極微加工技術では，すでに表 1 に示す電子の特性長と同程度またはそれ以下の微細加工ができる。これにより，これまで結晶構造によって決まっていた電子の振舞いを，加工技術によって形状を制御することによって制御できるようになってきた。すなわち，極微加工技術を用いて極微構造を製作する事によって，単に縮小則から期

待できるメリットではなく，全く新しい特性を人為的に作り出すことができ，これによってこれまでにない高性能のデバイスが得られる事が期待できるようになってきた。この基礎研究は，Mesoscopic Physics と呼ばれ最近研究が盛んになっており，極限加工技術は，このような新しい学問分野の開拓に寄与するまでになってきた。

超微細加工技術は，超微細電子デバイスの開発のみでなく，高密度の X 線フレネルゾーンプレート等の X 線光学素子と X 線顕微鏡の開発や分子スケールの表面の微細構造を製作して表面触媒作用，分子の選択・分離等への応用などにも期待されている。

ここでは，このような新しい分野への応用の可能を拓く超微細加工技術の現状について述べる。

2. リソグラフィー技術

2.1 リソグラフィー技術の概要

リソグラフィー工程は，エッチングやドーピングを選択的に行うためのパターンニング工程である。この工程では，レジストと呼ばれる一般的に有機高分子の感光材料を用いる。

図 1 は，パターン形成のための種々のエソグラフィー方式の用途を示す。光や電子，X 線等を用いてレティクル（拡大マスク）の縮小投影および原寸マスパターンをの転写によってレジストを露光しパターンが形成される。電子およびイオンビームは，マスクの製作に用いられるが，直接描画にも用いられる。集束イオンビームはまた，マスクの修正にも用いられる。

100nm 以下の極微構造の製作には，光は回折効果のため使えず，電子ビーム，イオンビームおよび X 線を用い

表 1 電子の特性長

非弾性散乱長	l_{in}	$\sim 1 \mu\text{m}$
平均自由行程	l	$\sim 5 \text{ nm}$ (メタル)
		$\sim 50 \text{ nm}$ (半導体)
熱拡散長	l_T	$\sim 1 \mu\text{m}$
励起子径		$\sim 10 \text{ nm}$
フェルミ波長	λ_F	$\sim 0.1 \text{ nm}$ (メタル)
		$\sim 8 \text{ nm}$ (半導体)

*原稿受付 平成元年 10 月 16 日

** 大阪大学基礎工学部 Faculty of Engineering Science, Osaka University

図1 リソグラフィプロセス

図2 電子ビームリソグラフィ装置

た種々のリソグラフィ技術の開発が重要となる。すなわち、例えば投影露光系では、分解能 R は、

$$R \propto \lambda / NA$$

で決まり、波長 λ に比例して小さくなる。しかし波長が短くなると光学材料や光源で制約され、300~500nm 程度が描画限界とされている。

電子ビームリソグラフィは図2に示すような装置を

用い、電子ビームを計算機によって制御して走査することによって任意の微細パターンを直接描画できる。これはフォトリソグラフィやX線リソグラフィでは高密度のマスクが必要であるのに対して大きなメリットである。しかし、描画速度は小さい。このため、電子ビームリソグラフィは、マスク製作や多種小量生産のカスタムICの製作などに期待される。イオンビームも電子ビームと同様、集束イオンビームを用いて直描できる。また、後に述べるように電子ビームに較べて高感度であるので、マスクを用いた高速パターン転写技術としても期待されている。

X線リソグラフィは、フォトリソグラフィにおける回折限界を減少するために、波長10Å程度のX線を用いるものである。電子ビームでは、近接効果(後述)や低速描画速度、イオンビームでは照射損傷などの問題があるのに対して、これらの問題は解決されるものと期待されている。しかし、充分に高速度描画を行うには、SORなどの強力X線源の開発が必要であり、現在、リソグラフィ用の小型SORの開発が進められている。X露光の大きな課題は、マスク技術の開発である。すなわち、X線露光用マスクは、厚さ数 μm の薄膜上にX線を吸収する金属パターンを付着したものであり、機械的強度や残留応力によるパターン歪などに問題がある。このため、機械的耐性のある膜材料や残留応力のない金属膜堆積技術などの開発が必要である。

2.2 電子およびイオンビームリソグラフィ

電子ビームリソグラフィ技術の開発は、描画速度の向上と微細パターンの描画限界の追求に向けて進められている。ここでは、微細化の現状について述べる。

電子ビームリソグラフィでは、描画限界は、電子ビームの散乱によって決まる。例えば膜厚数100nmの厚いレジストに20keVの電子ビームを用いて多数の平行線パターン(グレーティングパターン)を描画する場合、400nm以下の周期を持つパターンは、線間の未照射部分も散乱成分によって露光を受けるため分離して描画できない。

電子の散乱断面積は、ビームエネルギーが大きくなると減少するため、電子ビーム露光法によりナノメートルパターンを描画するには、高いエネルギービームを用いればよい。露光感度は、ビームエネルギーの増加とともに減少するため、20keV程度のビームエネルギーが用いられてきたが、ナノメートルパターンの描画のため、50keV以上の加速エネルギーも持つ電子ビーム露光装置が開発されている。これにより、例えばグレーティングパターンでは50keVの電子ビームによって、80nm周期

のパターン描画も可能となる。図3は、50keV ビームを用いて露光した厚さ 230nm の PMMA レジストパターンを示す。線幅 8nm の極微パターンが形成されているが、ビームの散乱、二次電子の広がりから考えてほぼ描線限界のパターンが得られている。

散乱効果を減少させるために、装置の開発とともに露光法の工夫も進められてきた。一つの方法は、薄膜基板を用いることで、電子ビームを透過させることにより散乱を減少できる。さらに、レジストを工夫することである。アルカリハランド、例えば、 AlF_3 は、電子ビームを照射した部分がある場蒸発する。これは自己現象レジス

トとして利用できる。図4は、 AlF_3 薄膜を用いて形成した直径 2nm のドットパターンの例を示す¹⁾。2nm の間では、原子は数個～10 個しかなくほぼ限界に近い加工が実現されている。これは、非晶質膜を用いることによってできたもので、多結晶膜では微細パターン描画は粒径の大きさに制限される。

イオンビームリソグラフィーは、X 線リソグラフィーと並んで将来の超微細露光技術として注目されている。すなわち、この露光法は、1) 回折効果がない、2) 近接効

図3 50keV 電子ビームにより描画した厚さ 230nm、線幅 8nm の PMMA レジストパターン

図4 AlF_3 膜に形成したナノメートルパターン。(a) 直径 4nm、(b) 直径 2nm

図5 電子およびイオンビームリソグラフィによる PMMA レジストの露光パターン

果がない, 3) 露光感度が高い, 4) レジスト露光のみでなく直接エッチングやイオン注入ができる等, 多く特長を持ち, 高密度, 高スループットの露光法として期待できるからである。露光法としては, 電子ビームリソグラフィと同様に 1:1 マスク転写, 縮小投影法および走査方式が検討されている。

電子ビームに較べてイオンビームは質量が大きいため, 散乱は小さくなる。図 5 は, 20keV 電子ビームおよび 150keV Ga 集束イオンビームを用いて PMMA レジストを露光し, 散乱の影響を比較した例を示す²⁾。イオンの場合, 散乱が少ないため, 大きなパッドパターンに隣接した細線が分離して描画できているのに対して, 電子ビームでは分離できていない。これは近接効果と呼ばれ, イオンビームでは近接効果が極めて小さく, 高分解能の描画できる。さらに露光感度もイオンビームの方が数 100 倍高い。これは, イオンの方が衝突によるエネルギー付与率が大きいためである。イオンビームリソグラフィによって 30nm 極微パターンの描画が実現されている。

3. 電子波デバイス

前節で現在の超微細加工技術によってすでにナノメートル構造の製作が可能になりつつあることを示した。このような極限加工によって, ナノメートルの分解能を持つ X 線顕微鏡の開発や分子量の違いによる分子の選別, 触媒作用の研究など種々の分野で新しい応用の道が開けつつある。

電子デバイス分野では, 電子波デバイス開発の可能性が生まれてきた。すなわち, 極微加工によって表 1 に示す電子の非弾性散乱長や弾性散乱長などの特性長以下の寸法を持つ極微細構造素子が製作できる。このような素子では, 電子はエネルギーを失わずに伝播するため波動性が顕著になり, 干渉効果が観測できる。この電子波の干渉を利用してこれまでとはまったく異なる新しいデバイス, すなわち電子波デバイスの実現が期待されている。

電子波の干渉効果の例は図 6 に示す。これは, 挿入図に示す構造を持つサブミクロンリング素子の磁気抵抗をプロットしたものである³⁾。周期の大きな磁気抵抗の揺らぎに重なって, 周期の小さい振動が見られる。この素子の非弾性散乱長は, $1\mu\text{m}$ 程度であるので電子波は波長が変わらずに素子中を伝播する。このためリングの一方より 2 つに分かれた電子波は, 他方のリングの出口でコヒーレントに干渉する。電子波の位相は, 磁束密度によって変わり, $B=\Phi_0/S$ (Φ_0 : 磁束量子, S : リングの面積) を周期として位相を 2π ずれる。したがって磁気抵抗も, 観測されたように同じ周期で変化する。

サブミクロンリング素子の動作は, Y 分岐を用いて作られる光変調素子に似ている。Y 分岐光変調素子では, 2 に分かれた光波の位相を電気光学効果でシフトし干渉を制御して合成波の強度を変調している。このような光導波素子では, 単一モードが伝播するためモード間の変換もなく大きな変調ができる。一方図 6 では, 変調の大きさは 2~3% 程度である。これは, 光導波素子と異なり多モードの電子波が伝播しているためで, 計算によれば, シングルモードにすれば光変調素子と同様に 100% の変調が得られる事が示されている。したがって光波の干渉を利用した光導波素子と同様の動作原理, 機能を節電子デバイスが期待できる。このとき光と較べて波長は 1/10 以下であるため, 素子の集積度, メモリ密度は, 原理的に 100 倍以上の高密度にできる。また, 電界によっても大きな変調が得られる事が示されており, FET のような三端子素子としても期待できる。

図 6 に示す干渉効果はアハラノフ・ボーム(AB)効果と呼ばれる現象である。電子波デバイスの提案は AB 効果を利用したデバイス以外にもこれまでいくつかなされてきている^{4,5)}。例えば, 回折格子を用いることによって種々の

図 6 GaAs/GaAlAs へテロ接合サブミクロンリング素子の磁気抵抗効果

図7 GaAs/GaAlAs ヘテロ接合表面超格子素子

光機能素子が得られるように、電子波に対しても回折格子との結合によって種々の機能素子が得られるものと期待されている。その一つに表面超格子素子がある。結晶格子中の電子は格子間隔を1周期とする周期ポテンシャル中を運動するために、波動関数はブロッホ関数で記述される。固体物理でよく知られているように、電子の持つエネルギーが大きくなり、波長がポテンシャル周期の整数倍に等しくなるとブラッグ反射のため定在波を形成し、エネルギーギャップができる。超格子はこのポテンシャル周期を人工的に制御しようとするものであり、連続的なエネルギースペクトルがミニバンドに分割される。表面超格子素子⁴⁻⁶⁾は、同様のことを、微細加工技術を使って回折格子を表面に形成しポテンシャルを変調することによって行うもので、高 g_m 素子や負抵抗素子などが得られるものと期待されている。このとき、回折格子の周期は電子の非弾性散乱長より充分短いことが必要である。

表面超格子素子の例を図7に示す⁷⁾。これは、GaAs/GaAlAs ヘテロ接合による2次元電子の上に電子のフェルミ波長程度の間隔で格子状ゲートを作ったものである。この例では、幅100nmのゲートを200nm間隔で形成している。ゲートに電圧を加えることにより、ゲート下の2次元電子が感じるポテンシャルに周期的変調をかけることができる。大きな負電圧を印加した場合は、ポテンシャルは深くなり電子は格子のまん中にわずか数個存在するだけとなる。この状態は孤立原子が周期的に並んでいることに対応する。負電圧を小さくするにつれてポテンシャルは浅くなり、電子はポテンシャル障壁を飛び

越えて周期ポテンシャル中を運動することになる。これによって、格子周期に対応したブラッグ反射が生じる。すなわち、格子に大きな負電位を加えることにより、人為的に原子を作ることができ、電位を変えることにより、この人為的な原子からなる結晶を作り出せることになる。これによって新しい機能の創生が期待できる。

4. ま と め

超微細加工技術の現状について述べた。すでにナノメートル領域の極微構造の製作が可能となりつつある。すなわち、超微細加工技術によって電子振舞いを制御でき、これによってメソスコピック物理や電子波デバイスなどの種々の画期的な研究分野や応用が展開されようとしている。

参 考 文 献

- 1) L.Karapiperis, I.Adesida, C.S.Lee and E. D. Wolf, J. Vac. Sci. Technol. 19 (1981) 1259
- 2) Y. Ochiai, S. Matsui, R. Aihara and K. Mori : Proc. 18th Symp. Ion Implantation and submicron Fabrication (Riken, March 10-11, 1987) P. 109
- 3) K. Ishibashi et al, Extended abstracts of 19th Conf. on Solid State Devices and Materials (Tokyo, 1987) P.363
- 4) H. Sakaki, Jpn. J. Appl. Phys. 19, 94 (1980).
- 5) H. Sakaki, K. Wagatsuma, J. Hamasaki, and S. Saito, Thin Solid Films 36, 497 (1976).
- 6) Y. Tokura and K. Tsubaki, Appl. Phys. Lett. 51, 1807 (1987).
- 7) K. Ismail, W. Chu, D. A. Antoniadis, and H. I. Smith, Appl. Phys. Lett. 52, 1071 (1988).