(5)式については、

$$-(A1)+4 \times (A9)+(A10) \\ -9 \times (A16)-9 \times (A21)$$

$$-(A1)+4 \times (A11)+(A12) \\ -9 \times (A17)-9 \times (A22)$$

により求められる。

(6)式については、

Si₃N₄ と金属接合部における反応層および Cu 富化層の形成現象*

—耐熱性ファインセラミックスの接合に関する研究(第7報)—

中尾嘉邦**, 西本和俊**, 才田一幸**, 堅田寛治***

Formation of Reaction Layer and Cu Enriched Layer in Si₃N₄ to Metal Joints*

—Study on Bonding of Heat-Resisting Fine Ceramics (Report 7)—

by Yoshikuni Nakao**, Kazutoshi Nishimoto**, Kazuyoshi Saida**
and Kanji Katada***

Bonding of Si₃N₄ to W using Cu-5%Cr, Cu-1%Nb, Cu-3%V, Cu-5%Ti and Cu-10%Zr insert metals was conducted in a vacuum chamber. Thickness of the reaction layer formed at the interface between Si₃N₄ and insert layers was increased with increasing bonding temperature and holding time. SEM observation revealed that reaction layer grew toward the both sides of bonding interface. Growth of reaction layer toward the Cu enriched layer was attributed to the reaction between N and Cr, Nb, V, Ti or Zr, and that toward Si₃N₄ was attributed to the solid state reaction between Si₃N₄ and Cr, Nb, V, Ti or Zr in the reaction layer. Formation of Cu enriched layer was explained as a consequence of decrease in the contents of Cr, Nb, V, Ti and Zr in the melted insert metal by the reaction with Si₃N₄.

Key Words: Ceramics, Silicon nitride, Tungsten, Ceramics-metal bonding, Brazing, Insert metal, Copper-base alloys, Microstructure, Bonding interface, Reaction layer, Interfacial reaction

1. 緒 言

Cu 基インサート金属を用いた窒化珪素(Si₃N₄)と金属の接合現象を検討するために、前報¹⁾では、まず、Cu-Cr, Cu-Nb, Cu-V, Cu-Ti および Cu-Zr インサート金属による Si₃N₄ とタンゲステン(W)の接合部の組織について調査した。その結果、いずれのインサート金属に用いた場合においても、Si₃N₄ とW接合部には反応層と Cu 富化層が形成しており、反応層の主たる生成物は Cr, Nb, V, Ti あるいは Zr の窒化物であることが明らかとなった。

そこで、本報告では、反応層および Cu 富化層の形成現象に関して、その形成過程を中心に調査し、Si₃N₄ と金属の接合機構について考察した。

2. 供試材料および実験方法

2.1 供試材料

接合材料としては、これまでと同様、真空無加圧焼結により製作された Si₃N₄ と高融点金属の W(純度99.95%以上)を用いた。用いた Si₃N₄ は焼結助剤として Al₂O₃ と Y₂O₃ を数 mass% 含んだものである。これらの試料

の形状は、直径 10 mm、厚さ約 5 mm の円板状とした。使用したインサート金属は Cu-5%Cr, Cu-1%Nb, Cu-3%V, Cu-5%Ti および Cu-10%Zr (いずれも mass%) である。なお、インサート金属は直径 10 mm、厚さ 0.4 mm の円板状に加工して接合に用いた。

Fig. 1 Schematic diagram of vacuum chamber for bonding

*原稿受付 昭和63年9月2日 62年度秋季全国大会で発表

**正 員 大阪大学 Member, Osaka University

***正 員 株式会社小松製作所 Member, Komatsu, Co., Ltd.

2.2 実験方法

Si_3N_4 と W の接合は主に Fig. 1 に模式的に示す真空接合装置を用いて行ない、一部保持時間が長い場合にはこれまでと同様真空炉を用いた。真空接合装置を用いた接合では、約 6 mPa に真空排気後、約 30 N の加圧力を加え、2.5 K/s の加熱速度で加熱した。また、真空炉を用いた接合では、加熱速度を約 0.1 K/s 一定とし、その他詳細な接合方法は第 1 報²⁾と同様とした。接合条件は Cu-5%Cr, Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属では、いずれも接合温度×保持時間を 1448~1573 K×0~1.8 ks, Cu-5%Ti インサート金属では、1323~1398 K×0~7.2 ks および Cu-10%Zr インサート金属では、1373~1448 K×0~176.4 ks の間で数段階に変化させた。また、接合に際して、接合中の溶融インサート金属の幅を一定に保つために 0.2 mmφ の W スペースを用いた。

反応層厚の測定は走査型電子顕微鏡 (SEM) を用いて行なった。反応層厚は 1 試料につき任意の 5 点の平均とし、原則として試料の本数は 2 本とした。

接合部の組織観察には光学顕微鏡および SEM を使用した。SEM 観察では、観察面に C 蒸着を施した。一部の組織観察においては、 $\text{NH}_4\text{OH}+\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液あるいは $\text{Cu}(\text{NH}_4)_2\text{Cl}_2+\text{NH}_4\text{OH}$ 溶液により接合部を腐食し、組織を現出させた。

接合部の元素分析にはエネルギー分散型 X 線分析装置 (EDX) を用いた。また、Cu 富化層中に存在する生成物については HNO_3 溶液を用いて抽出残渣をとり、X 線回折により同定した。用いた特性 X 線は Co K α である。

3. 反応層の形成現象

3.1 反応層の微視的様相

反応層形成について検討するにあたり、まず、反応層の微視的様相を調査した。Fig. 2 に各種 Cu 基インサ

Fig. 2 Microphotographs of reaction layers of Si_3N_4 -W joints bonded using Cu-base insert metals

ト金属を用いた Si_3N_4 と W 接合部中の反応層の微視的様相を示す。反応層は全断面を通じてほぼ一様な厚さを有し、 Si_3N_4 界面には若干の凹凸がみられる。Cu-5%Cr, Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属を用いた場合には反応層は組織的に 2 つの部分に分割できる。すなわち、Fig. 2 に示すように、Cu 富化層側の黒点状の物

(a)

(b)

(c)

Fig. 3 EDX analysis patterns in reaction layers of Si_3N_4 -W joints bonded using Cu-5%Cr, Cu-1%Nb and Cu-3%V insert metals
(a) Cu-5%Cr insert metal
(b) Cu-1%Nb insert metal
(c) Cu-3%V insert metal

質が存在しない部分と Si_3N_4 側の黒点状の物質がマトリックスに混在する部分である。以下、それぞれの部分を A および B 層と称する。それぞれのインサート金属の B 層に対して EDX 点分析を行なった結果の一例を Fig. 3 に示す。反応層の主成分はそれぞれ Cr_2N , NbN あるいは VN であるが、いずれのインサート金属の場合においても B 層の黒点状の物質 (b 点) からは、反応層のマトリックス (a 点) には見られない Al あるいは Y などが検出された。黒点状の物質が非常に小さいため反応層のマトリックス成分である Cr, Nb あるいは V が検出されたことを考慮すると、この物質は Si_3N_4 に含有される Al_2O_3 や Y_2O_3 などの焼結助剤であると考えられる。

一方、Cu-5%Ti および Cu-10%Zr インサート金属の場合には、いずれも SEM を用いた詳細な観察によっても、反応層は組織的に明確な 2 層に分けることはできなかった。

3.2 反応層の成長

各種 Cu 基インサート金属を用いて接合温度および保持時間を変化させて接合し、反応層厚を測定した。反応層にはいずれのインサート金属においても、窒化物および少量の珪化物が存在しているが、窒化物が反応層の主たる生成物であることから、反応層はほぼ単相であると考え、反応層厚の測定に際しては、A および B 層を区別せず反応層全厚を測定した。

Cu-5%Cr, Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属を用いて保持時間を 0s 一定として、接合温度を変化させて反応層の形成時期を予備的に検討した。その結果、これらのインサート金属ではすべて 1498 K 以上の接合温度において反応層の形成が確認された。これらのことを踏まえ、反応層成長現象の調査では、それぞれ接合温度を 1523~1573 K として接合を行なった。Fig. 4~

Fig. 4 Growth of reaction layer thickness as a function of temperature and time using Cu-5%Cr insert metal

Fig. 6 にそれぞれ Cu-5%Cr, Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属を用いた場合の反応層厚の測定結果を示す。いずれのインサート金属においても、反応層厚は接合温度および保持時間の増加に伴い増加している。しかし、接合温度が 1573 K で保持時間が 540 s 以上では反応層厚はほとんど変化せず、ほぼ一定の値となっている。以下、このときの反応層厚を平衡反応層厚

Fig. 5 Growth of reaction layer thickness as a function of temperature and time using Cu-1%Nb insert metal

Fig. 6 Growth of reaction layer thickness as a function of temperature and time using Cu-3%V insert metal

Fig. 7 Growth of reaction layer thickness as a function of temperature and time using Cu-5%Ti insert metal

Fig. 8 Growth of reaction layer thickness as a function of temperature and time using Cu-10%Zr insert metal

と呼ぶことにする。

Cu-5%Ti および Cu-10%Zr インサート金属を用いた場合、反応層形成時期に対する同様な予備的検討の結果、反応層はそれぞれ 1348 K および 1398 K 以上の接合温度において形成している。したがって、接合温度を Cu-5%Ti インサート金属では 1348~1398 K、Cu-10%Zr インサート金属では 1398~1448 K として、保持時間を長時間側まで変化させて接合を行なった。Cu-5%Ti および Cu-10%Zr インサート金属を用いた場合の反応層厚の測定結果をそれぞれ Fig. 7 および Fig. 8 に示す。Cu-5%Ti インサート金属の場合も、接合温度および保持時間の増加に伴って、反応層厚は増加している。平衡反応層厚を求めるため、1398 K×3.6~7.2 ks の条件で接合を行なったところ、反応層厚はほとんど変化せず、7.2 ks の保持においてはほぼ平衡反応層厚に達したものと考えられる。その結果を Fig. 7 中にあわせて示す。Cu-10%Zr インサート金属の場合も反応層の成長は、他のインサート金属の場合と全く同様な傾向を示している。1448 K で 176.4 ks まで保持を行なうと、後述する Cu と Zr の共晶が消滅し、反応層の成長は停止して平衡反応層厚に達している。

以上の結果から Cu-5%Cr, Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属では、反応層は組織的に 2 層に分割することができるのに対して、Cu-5%Ti および Cu-10%Zr インサート金属では、明確な 2 層に分割することができないという組織的な差異が認められた。しかしな

がら、これらのインサート金属を用いた場合、接合温度および保持時間の増加に伴い反応層厚は大きくなるが、高温長時間側の接合条件においては反応層の成長が停止するなど、反応層の成長現象はいずれ類似した傾向を示すことが明らかとなった。

4. Cu 富化層の形成過程

Cu-5%Cr, Cu-1%Nb, Cu-3%V, Cu-5%Ti および Cu-10%Zr インサート金属を用いた場合の接合過程における Cu 富化層の形成現象について検討した。それぞ

Fig. 9 Effects of bonding temperature and holding time on the formation of Cu enriched layer using Cu-5%Cr insert metal

れのインサート金属を用いた場合の接合過程（加熱過程および保持過程）における各時点より冷却したときの接合部の組織を調査した。

Fig. 9 は Cu-5%Cr インサート金属を用いた場合であり、図中の接合熱サイクル上の各点 (①～⑧) と接合部の室温組織を対応させてある。接合の初期段階においては、Cu 富化層中に粒状の物質が認められる。元素分析によると、この物質は Cr であり、冷却過程において晶出したものである。この粒状物質は加熱過程において反応層が形成し始めると徐々に減少し、保持過程ではほとんど認められなくなる。また、Cu-1%Nb および Cu-3%V インサート金属を用いた場合にも、Cu-5%Cr インサート金属の場合と同様な結果が得られ、反応層の形成に伴い Cu 富化層中の粒状の Nb あるいは V が減少していた。

一方、Cu-5%Ti インサート金属を用いた場合の Cu 富化層の形成過程を調査した結果を Fig. 10 に示す。図中には接合過程の各点より冷却した接合部の腐食組織を示している。接合過程の初期段階においてみられる灰色に見える領域は、反応層の成長に伴い減少している。この灰色に見える領域には Cu と Ti が存在していることを EDX により確認した。また、保持時間が長時間側では Cu 富化層内に生成物の存在も認められる。そこで、保持時間が 1.8 ks の試料について Cu 富化層の抽出残渣をとり、X 線回折を行なった結果を Fig. 11 に示す。これより、 Ti_5Si_3 および $\beta TiCu_4$ が同定され、Cu 富化層内の生成物は Ti_5Si_3 であり、灰色に見える部分は Cu の一次固溶体と $\beta TiCu_4$ の共晶であることがわかる。

Fig. 12 は Cu-10%Zr インサート金属を用いた場合の Cu 富化層の形成過程を示したものである。接合部の組織は同様に腐食組織である。接合初期段階ではデンドライト状組織と灰色の共晶状組織がみられる。EDX 分析を行なったところ、デンドライト状組織からは Cu のみが、また共晶状組織からは Cu と Zr が検出された。さらに、この共晶状組織について抽出残渣をとり X 線回折により分析した結果、Fig. 13 に示すごとく $ZrCu_5$ および $ZrCu_4$ が同定され、Cu の一次固溶体と $ZrCu_5$ あるいは $ZrCu_4$ の共晶であることがわかる。保持過程において、反応層の成長が進むに伴い、共晶組織の部分は狭くなり、最終的に共晶組織は消滅していることがわかる。

5. Si_3N_4 と金属の接合機構に関する考察

5.1 反応層の形成機構

これまでの検討結果によると、反応層中には Cr, Nb,

Fig. 10 Effects of bonding temperature and holding time on the formation of Cu enriched layer using Cu-5%Ti insert metal

Fig. 11 Typical example of X-ray diffraction pattern of products in Cu enriched layer using Cu-5%Ti insert metal

Fig. 12 Effects of bonding temperature and holding time on the formation of Cu enriched layer using Cu-10%Zr insert metal

V, Ti あるいは Zr の窒化物および珪化物が存在し、窒化物が反応層の主たる生成物であること、さらに、これ

するものと考えられる。

5. Cu 富化層は、反応層の成長に伴い、溶融インサート金属中から Cr, Nb, V, Ti あるいは Zr が減少して、相対的に Cu が濃縮したことにより形成したものと考えられた。

謝 辞

本研究の遂行にあたりご尽力いただいた斉藤俊哉工学士ならびに大石忠美研究員に対しまして厚く御礼申し上げます。

参 考 文 献

- 1) 中尾, 西本, 才田, 中村, 堅田: 耐熱性ファインセラミックスの接合に関する研究 (第6報), 本論文集
- 2) 中尾, 西本, 才田, 堅田: 耐熱性ファインセラミックスの接合に関する研究 (第1報), 溶接学会論文集, 5-1(1987), 48-53
- 3) 中尾, 西本, 才田, 中村, 堅田: 耐熱性ファインセラミックスの接合に関する研究 (第5報), 溶接学会論文集, 7-3 (1989), 401-406

Si₃N₄ と金属接合界面における反応層成長に関する速度論的検討*

—耐熱性ファインセラミックスの接合に関する研究 (第8報) —

中尾嘉邦**, 西本和俊**, 才田一幸**, 堅田寛治***

Kinetics of the Growth of Reaction Layer at the Bonding Interface of Si₃N₄ to Metal Joints*

—Study on Bonding of Heat-Resisting Fine Creamics (Report 8)—

by Yoshikuni Nakao**, Kazutoshi Nishimoto**, Kazuyoshi Saida** and Kanji Katada***

Kinetics of the reaction layer growth in Si₃N₄-W brazed joints was investigated using Cu-5%Cr, Cu-1%Nb, Cu-3%V, Cu-5%Ti and Cu-10%Zr liquid insert metals. It was elucidated that the reaction layer growth could be expressed by Johnson-Mehl type equation with time exponent 'n' of 1/2. EPMA analysis of elements in the reaction layer revealed that Cr, Nb, V, Ti and Zr contents slightly decreased toward Si₃N₄, and that N content was almost constant. From the consideration of activation energy for reaction layer growth, it may be deduced that the reaction layer growth was controlled by diffusion of Cr, Nb, V, Ti and Zr in the reaction layer from the melted insert metal to Si₃N₄.

Key Words: Ceramics, Silicon nitride, Tungsten, Ceramics-metal bonding, Brazing, Insert metal, Copper-base alloys, Reaction layer, Growth kinetics, Reaction diffusion, Interfacial reaction, Johnson-Mehl type equation, Activation energy

1. 緒 言

セラミックスと金属の反応により生成した物質は、多くの場合層状の形態をとることから、一般に反応層とみなされている。セラミックスと金属の接合においてこの反応層は両者の結合に重要な役割を果たしていることが考えられる。しかしながら、現状では反応生成物に対する検討に比べ反応層成長に関する検討はかなり少なく、その報告例もほとんど固相反応によるものとなっている。反応層成長を速度論的に検討した事例をまとめると、ほとんどいずれの組合せにおいても反応層成長は保持時間の平方根に比例するいわゆる放物線則となっている¹⁾。また、反応層成長のみかけの活性化エネルギーも計算されているが、反応の律速過程について考察した例はごくわずかである。特に、セラミックスと金属の接合において最近盛んに研究されている液相インサート金属

接合に関しては反応層形成現象すら検討されていない状況である。

前報²⁾において、液相インサート金属として Cu-5%Cr, Cu-1%Nb, Cu-3%V, Cu-5%Ti および Cu-10%Zr 合金を用いた Si₃N₄ と W 接合体中の反応層の成長挙動について調査した。その結果、いずれのインサート金属においても、接合温度および保持時間の増加に伴い反応層厚は増加するが、保持時間が長時間側において、反応層成長が停止することがわかった。そこで、本報告ではこの調査結果をもとにして、反応層を形成する金属元素が少量しか含まれておらず、元素の枯渇現象が伴うような場合の反応層成長現象について速度論的検討を行なった。

2. 供試材料および実験方法

2.1 供試材料

接合材料としては、これまでと同様、真空無加圧焼結により製作された Si₃N₄ (焼結助剤として、Al₂O₃ および Y₂O₃ を数 mass% 含有) および高融点金属の W (純度 99.5% 以上) を用いた。これらの材料の形状は 10 mmφ×5 mm^t の円板状とした。使用したインサート金

*原稿受付 昭和63年10月21日 昭和63年度春季全国大会で発表

**正 員 大阪大学 Member, Osaka University

***正 員 ㈱小松製作所 Member, Komatsu, Co., Ltd.