連載講座

中性子回折の基礎と応用 (応用 28)

茨城県生命物質構造解析装置 (iBIX) による
水素・水和水の構造研究/産業利用

田中伊知朗**, 日下勝弘**, 細谷孝明***, 大原高志***, 栗原和男***,
 新村信雄**, 山田太郎**, 友寄克亮**, 横山武司**, 大西裕季*****,
 大隅孝志****, 内田裕久****, 鈴木榮一郎*****, 柏木立己*****,
 宮本晃男*****, 古川保典*****, 吉村政志*****, 河村貴宏*****

*茨城大学工学部

316-8511 茨城県日立市中成沢町 4-12-1

**茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター

319-1106 茨城県那珂郡東海村白方 162-1

***独立行政法人日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門

319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4

****アークレイ株式会社

602-0008 京都府京都市上京区岩栖院町 59 擁翠園内

*****味の素株式会社 イノベーション研究所

210-8681 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1

*****株式会社オキサイド

408-0302 山梨県北杜市武川町牧原 1747-1

*****大阪大学大学院工学研究科

565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1

蛋白質結晶構造解析用の新型中性子回折装置である茨城県生命物質構造解析装置 (iBIX) が大強度陽子加速器施設 (J-PARC) の次世代中性子源に建設され, 2008 年 12 月から本格運転を開始した。2009 年度には, 14 台の検出器, データ処理ソフトウェアの基本的な部分, 20 K までの低温吹付装置が利用可能となり, 有機物標準結晶の測定及び構造解析に成功した。2009 年 12 月からの 120 kW 加速器運転より, 産業界ユーザーの試料を含む複数の無機, 有機化合物そして蛋白質結晶の構造解析用中性子測定がなされ, そのうちいくつかは水素や水和水の位置がわかる程度まで構造解析が進んでいる。

Key Words : neutron protein crystallography, J-PARC, industrial use, protonation,
 hydrogen, hydrated water

1. はじめに

2004 年ごろから, 茨城県が, 次世代中性子源である大強度陽子加速器施設 (J-PARC) の物質・生命科学実験施設 (MLF) に, 茨城県生命物質構造解析装置 (iBIX) の建設の準備を開始し, 茨城大学と JAEA ほかの共同プロ

ジェクトチームに設計・建設等を委託した。この背景には, 茨城県が策定し, 推進する「サイエンスフロンティア 21 構想」の下, 世界最高性能の J-PARC/MLF を最大限に活用するために, 国内外における基礎研究の発展, 更には成果の産業界への応用・利用がある。

本構想により, J-PARC/MLF には, iBIX

と茨城県材料構造解析装置 iMATERIA の二つの装置が建設され、両装置の運用・維持管理、利用者支援、装置高度化とその R&D 事業は茨城大学に委託されている。また、iBIX の R&D の一部は JAEA にも委託され、茨城大学と協力して進めている^{1), 2)}。

iBIX は、蛋白質や有機化合物などの比較的大きな分子の中の水素及び水和水などの構造を精密に計測できるように設計されたもので、単結晶試料からのパルス中性子回折像を、効率よく測定できる³⁾。世界的には、生体高分子の測定可能な中性子回折装置は少数で、原子炉、パルス中性子源を含めても、欧州、日本、米国に iBIX を含め計 5 台が稼動しているのみである。このため、蛋白質の中性子構造解析は、X 線解析の 6 万弱の構造に比べて 42 構造と非常に少ないが、このうち、約半分弱の 16 構造は、日本の原子炉 (JRR-3) に筆者らがかつて建設した装置 (BIX-3, BIX-4)^{4), 5)}によって測定・解析されていることを考えると、日本の生体高分子中性子構造解析のレベルは非常に高く、特に最近のペースが速い^{6) - 10)}。生体高分子^{11) - 13)}のほかに、有機化合物¹⁴⁾まで含めた JRR-3 でのアクティビティの高さをまとめた記事が最近まとめられているので、詳細はそちらを参照していただきたい。

3 ~ 4 年後に到達予定の J-PARC フルパワー出力 1 MW での稼動時には、来年度の検出器増強計画も考慮すると、現在の iBIX の約 20 倍の測定効率が実現する予定である。この結果、測定時間の短縮や試料結晶サイズの小型化、更に大型の単位格子 (大きな分子量) の試料に対しても測定可能となり、これまで事実上不可能であった系統的な測定や適用可能な試料数を増やすことができる。

2008 年 5 月に初めての中性子ビームを受け入れて以来、徐々に加速器のプロトン出力の上昇と、オンビームでの機器の調整が進み、同年 12 月には、R&D を進めてきた新規検出器にて、蛋白質の回折像を高感度で得ることに成功し

た¹⁵⁾。その後の 20 kW 運転では、有機結晶標準試料による 110 K 低温測定、2009 年 12 月からの 120 kW 運転では、水分子を多数含む比較的大きな単位格子の有機結晶測定、産業界ユーザーの生体関連有機結晶の測定にも成功している。また、蛋白質の構造解析用データ測定も二つ終了したところであり、本格的な解析が開始されようとしている。本稿では、産業利用を中心に、iBIX の現状や展望についても述べる。

2. iBIX の特徴と現状

次世代中性子源の J-PARC/MLF では、1 秒間に 25 回のパルス中性子が発生する。1 パルスごとに発生する中性子は、短波長から長波長まで、試料に時間差で届き、回折した中性子が検出器まで到達した時間を分析することで、どの波長成分のブラッグ反射がどの位置 (方向) に到達したかがわかる。これは、中性子が X 線などの電磁波とは異なり、その速度が波長に比例するため、試料に入射するほぼ全波長を有効に利用できる。

原理的にはラウエ法と同様で、波長で走査するため、時間分解能を持つ 2 次元検出器があれば、原子炉の単波長でのステップ走査と比べて、走査の回数を大幅に減少させ、非常に短時間で測定が終了できる。また、J-PARC 1 MW 運転時の時間平均をすると JRR-3 とほぼ同じ中性子強度になるが、短時間のパルスピークでの中性子強度は、JRR-3 の 500 ~ 1 000 倍程度になる波長領域もある。この結果、S/N が大変よくなるので、統計さえ貯まれば低出力でも iBIX は高分解能データ (高 Q/高角反射) の観測が可能となっている。主にこれら 2 点の特徴で、パルス中性子を用いる利点が説明できる。

一方、生体高分子の中性子回折実験は、入射強度が弱いために高角側 (面間隔 d が小さい方) のブラッグ反射が全く観測できない事態が起こるので、結合型減速材を選択することで、強度確保を第一優先にした。検討の結果、標準では 1 mm^3 、J-PARC フルパワー稼働時には

0.1 mm³ の試料体積でも測定が可能となる。また、もし 2 mm³ の体積の試料なら、年間 100 個の測定も可能となる。次に優先したのは格子定数による反射分離で、中性子入射ビームの角度分散を 0.2° 以下にすることで、反射分離の関係から、無機・有機化合物では単位格子長 7.5 nm 程度なら面間隔最小値 $d_{\min} = 0.07$ nm の分解能が (比較的小さい無機化合物では 0.035 nm までの観測実績有)、生体高分子では単位格子長 15 nm 以下なら分解能 $d_{\min}$ は 0.21 nm, 14 nm 以下なら $d_{\min} = 0.012$ nm までのデータが観測可能となる設計になっている¹⁶⁾。

iBIX の仕様を満たすために最も開発要素が大きかったのは検出器である。前述したパルス中性子を活かした実験を行うためには、時間分析可能な検出器が必要であり、原子炉で広く用いられている中性子イメージングプレート¹⁷⁾は適さなかった。そこで、JAEA の片桐らは、2 μ 秒程度以下の時間分解能を持ち、1 mm 程度の高位置分解能、不感領域が小さく、試料に対する立体角を大きくすることが可能で、バックグラウンドの原因となる γ 線に低感度の検出器の開発に成功した¹⁸⁾。¹⁰B₂O₃ が中性子コンバータで、ZnS をシンチレータとした波長変換ファイバーシステムの検出器 14 台が、2009 年 5 月以降の実験で使用されている。現在、生物用のパルス中性子の同種装置では Protein Crystallography Station (米国ロスアラモス国立研究所)¹⁹⁾があるが、試料見込立体角を比較すると iBIX が約 2 倍 (9.1%) となっており、世界一広い検出器となっている^{2), 20)}。更に平成 23 年度には、これまで続けてきた R&D を集約した改良検出器の仕様で、既存の 14 台のアップグレード更には新設検出器による台数倍増を計画している。

また、データ処理ソフトウェア STARGazer²¹⁾は、米国アルゴンヌ国立研究所で開発された ISAW を基本に iBIX 用に書き換えたものである。2009 年には基本的な機能が整備され、それ以降も改良が進められているが、蛋白質も含

図 1 BL03 ビーム下流から見た iBIX 生体遮へい体。

めたデータ処理では、時間は多少かかるものの、構造解析のためのデータ処理は可能となっている。

更に、2009 年度には窒素やヘリウムの低温吹付装置を設置し、試料位置の温度を 20 K まで冷やした測定が可能になった。

最近の測定事例として、2010 年 5 月以降の 120 kW 運転時に、結晶体積 4.7 mm³ の蛋白質試料 RNaseA の構造解析用全データセットを室温で約 17 日で測定し、0.14 nm 分解能の反射も観測されている²²⁾。また、別の蛋白質試料 (結晶体積 9.4 mm³) については、低温 100 K にて、約 14 日で測定できた。双方とも、現在、データ処理及びデータ解析が進行中である。

iBIX は J-PARC/MLF の第 1 実験ホール内のビームライン BL03 に位置している。iBIX のビーム下流側から見た外観を図 1 に示す。また、図 2 に iBIX の測定室内の試料位置の様子を、低温吹付装置及び 14 台の検出器と共に示す。試料位置と検出器検出面までの距離は 490 mm である。

3. 試料準備と効果的な使い方

基本的には X 線の回折実験と同じで、単結晶を用意しなければならないが、現在、X 線と比べて最低でも体積で 10 倍以上の大きさの結晶が必要である。具体的には 1 mm³ 程度の単結晶である。この結果、結晶体積も測定の可否

図2 測定室内の試料位置と検出器及び低温吹付装置。(右上) 低温吹付装置を運転位置にした試料位置拡大写真。

を決める重要な因子となる。2010年の測定条件(検出器14台, J-PARC出力約100 kW)におけるiBIXでの測定時間を算出する簡単な経験式によると, 結晶体積 10 mm^3 のとき, 生体高分子では7日, 有機無機化合物ではその1/5の1.4日となる²⁰⁾。測定日数は, 検出器台数, 結晶体積, J-PARC出力に反比例するので, 2011年度以降, 検出器が倍増されれば, 測定日数は半分になる。現時点のJ-PARC出力の場合, 許容範囲のビームタイムにするためには, ある程度結晶が大きくないといけない。特に蛋白質の結晶育成には結晶化相図を参考にとすると成功しやすい^{11), 23)}。

また, 中性子を吸収したりバックグラウンドを大きくする原子(^1H , ^7Li , ^{10}B など)は, その密度が下がるように, 別の同位体に置換して回折強度を確保する方法が取られる。特に水和水以外の結晶学的に並んでいない水を大量に含む生体高分子などでは, 水素(^1H)がバックグラウンドを上げるため, 重水素(^2H)で置換する必要がある。完全重水素化なら十分だが, 結晶を重水置換するだけでも十分バックグラウンドを低減させる効果が大きく, 簡便で有効な方法の一つである。

一般に単結晶中性子回折法による原子レベルでの構造解析は, X線やNMRでは観測不可能なプロトン化の状態や観測が非常に困難な水素に関して, その向きまで含めた水和水の構造を決定することができる。その結果, 生体物質や有機化合物で約半分を占める水素原子の有無や水和水等の詳細な位置情報から, 生体高分子の分子認識や化学反応機構の解明のための重要な知見や分子特有の構造情報をもたらしてくれる可能性が高い。

iBIXを用いた具体的な実験応用例としては, 前述のように測定試料の個数を増やして系統的な実験を行ったり, 結晶成長が困難である小さな単結晶試料でも測定可能となったり, より大きな分子(格子定数)への適用といったことが考えられる。この結果, 標的蛋白質の活性部位にある水素原子の詳細な位置情報や水素結合情報を得ることにより, 効率的な医薬品の設計, 相互作用や反応機構を解明することも可能になることが期待される。また, 標的蛋白質と候補化合物との複合体の詳細な構造解析を行うことにより, 効率的な分子モデリングやシミュレーションへの貢献も期待できる。

4. 産業利用の紹介

4.1 L-グルタミン酸結晶(α 相)の構造解析
グルタミン酸塩が昆布だしの主要呈味成分であることが, 東京帝国大学の池田菊苗博士により見出されてから, 100年余が経過した。博士は, これを「うま味」と呼び, 調味料を発明したが, この業績は日本の十大発明の一つにも挙げられている。現在においても, 「うま味調味料」は世界中で消費量が伸びている。グルタミン酸はアミノ酸の一種であるが, 多くのアミノ酸は, 食品以外にも, 家畜用飼料, 医薬品原料等, 幅広く利用されている。こうしたアミノ酸製品の多くは, 結晶の形態をとっているため, アミノ酸製品を生産する上で, その結晶の構造・機能・物性に関する知見は様々な局面で非常に重要であり, 単結晶構造解析, 粉末回折は

図3 グルタミン酸($\text{NH}_3^+\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{COO}^-$) α 晶の結晶構造と原子核密度分布図。青で示した部分が正の密度分布 ($+3\sigma$), 赤で示した部分が負の密度分布 (-3σ) である。 α 位の極性基は両性イオンの状態になっていることや, δ カルボキシル基の水素が, はっきりと見える。なお, 図中には, データの誤差に起因するノイズ状の原子核密度も一部表示されている。

必要不可欠な分析技術となっている。水素原子が明瞭に観察できる中性子線構造解析を実施すれば, 結晶内でのイオン化状態や水和状態の正確な解析が可能となり, 晶析技術高度化等の産業応用に活用できる²⁴⁾。

iBIX が 120 kW 運転になって初めて測定した試料で, 結晶体積 11.5 mm^3 , 1 フレームあたり 4 時間の露光時間で 20 フレームの測定を行い, 正味約 3 日と, 以前に同結晶を原子炉のビームラインで測定したときの約半分以下のマシンタイムで 0.06 nm 分解能程度の良質なデータを取得し, 中性子線結晶構造解析に成功した。GSAS (General Structure Analysis System)²⁵⁾を用いて消衰効果を補正し, 1 673 個の 4σ 以上の反射を用い, R 因子 8.89% となった (図 3)。水素原子は非等方性温度因子で精密化できた。結晶構造中では, 既報の通り, グルタミン酸の δ カルボキシル基が, 隣接分子の α カルボキシレート基と水素結合を形成し

ていた。

今回の利用の結果, 食品, アミノ酸, 医薬品等, 幅広い事業分野で, 有機低分子の中性子線結晶構造解析が, 有力な分析手段になっていくであろうと期待される。また中性子線回折の原子核密度の特徴 (水素原子が負, 重水素や他の多くの原子が正) を, うまく活用すれば, 幅広い分析や構造解析への応用展開が可能であろうと考えられる。

4.2 有機非線形光学結晶 (DAST) の品質評価

有機化合物は, その無限とも言える多様性とすぐれた分子設計可能性のために様々な研究が進められてきた。それらの有機物質の中で, 高い非線形分極率を持ち, 非中心対称性の結晶構造を有する化合物においては, 無機非線形光学材料の 100 倍ないし 1 000 倍にも達する性能指数を有する分子が, 数多く発見されており, 高い非線形光学定数を持った化合物の開発及び非線形光学材料への応用に期待が高まっている。中でも 4-*N,N*-dimethylamino-4'-*N'*-methylstilbazolium tosylate (DAST) 結晶は, 東北大学中西八郎教授により開発された高い非線形光学定数と小さい誘電率を有する低分子有機イオン性結晶であり, テラヘルツ (THz) 波発生用素子として期待が高まっている。DAST 結晶を用いた THz 波発生では, 任意の条件に設定したレーザー光を結晶に照射した際に, 結晶内部に損傷が生ずる場合があり, 結晶の品質が問題となっている²⁶⁾。更に, 損傷の発生パターンには結晶による個体差があり, レーザー光照射前に確実に品質を評価する方法の開発が課題となっている。以上のように, 有機結晶の課題であるレーザー光照射における品質及びその評価方法の開発は, 安定性の高い高出力波長可変 THz 波光源開発及びその産業応用への足がかりになると考えている。

これまでの研究により, 結晶の耐久性を向上させる方法として, 結晶アニーリング法による

高品質結晶育成を行うことで一定の成果が挙げられている。アニーリングは、結晶内に点在する種々の格子欠陥を低減させる方法として応用されており、半導体、有機薄膜、ポリマーに至る様々な分野において利用されている技術である。実際に、DAST 結晶へアニーリング処理を行い、高品質結晶を 80% 以上の高収率で回収している。

高品質結晶を評価する方法として、蛋白質結晶の結晶品質を事前に評価する方法を応用し、アニーリング処理前後での中性子による結晶構造を比較することで、DAST 結晶の実用的な品質と水素原子情報を結びつけた結晶品質評価を行う。この評価方法で結晶品質の差が観測されれば、有機非線形光学結晶を使用した高出力・広帯域な波長可変 THz 波光源の安定性を向上させる上で実用的な結晶評価法になりえる。安定した THz 波光源開発は、従来の技術では困難であった新奇なアプリケーションの開発を促進し、社会で広く活用される可能性を秘めている。

iBIX による中性子構造解析では、アニール結晶と標準結晶の二つを用いた。アニール結晶は、試料体積約 4.6 mm^3 で、室温にて、1 フレーム 0.5 時間で 30 セットアップのデータ測定を行った。標準結晶は、試料体積約 6.3 mm^3 で、100 K にて、1 フレーム 0.4 時間で 12 セットアップのデータ測定を行った。現在アニール結晶については全ての処理が完了し、 $d=0.08 \text{ nm}$ 程度の分解能の積分強度データが得られている。結晶の格子定数は、 $a=1.0306 \text{ nm}$ 、 $b=1.1273 \text{ nm}$ 、 $c=1.7779 \text{ nm}$ 、 $\beta=92.34^\circ$ であった。今後、得られた積分強度データを用いて構造の精密化を進め、各結晶のデータ解析を適宜進めることで、結晶の品質と分子構造の関連性、温度因子比較によるレーザ照射耐性の比較評価を行う予定である。

4.3 ホウ酸系結晶 (CLBO) の不純物の調査 ホウ酸系酸化物結晶である $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ (以下

CLBO) は、非線形光学効果を利用した波長変換によって紫外線レーザを発生できる。1993 年に筆者らの所属する大阪大学の研究室で発見された我が国発の新結晶であり、波長 300 nm 以下の紫外光発生に関しては世界で最も優れた材料であることが認知されている。筆者らは JST・大阪大学からライセンスを受け、本結晶材料の製造、販売を行っており、現在、顧客は国内、米国、欧州と世界規模で広がっている。また、次世代半導体素子開発には、高精度のマスク欠陥検査装置が不可欠であり、検査用真空紫外レーザの紫外光発生を可能にする高品質 CLBO 素子が求められている。このような背景の中、筆者らは大阪大学、アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー (AMiT, 東芝・NEC 合弁会社) とともに、平成 19 年度に科学技術振興機構 JST の戦略的創造研究推進事業 CREST に採択され、CLBO の高品質化、新しい非線形光学結晶の開発と実用化研究を行っている^{27), 28)}。CLBO は結晶内部に水不純物を多量に取り込んでおり、紫外光発生時に光吸収、光損傷の要因となることがわかってきた。育成環境の低湿度化、素子の熱処理によって水不純物の低減が可能となり、紫外レーザ性能が著しく向上することを明らかにした。一方で、内部に強く結合した残留水不純物 (あるいは OH 不純物) も存在することがわかってきた。現在、結晶の更なる高品質化を進めるには、水不純物が結合している欠陥サイトを解明する必要がある、構造解析による吸着水不純物の状態を明らかにすることが不可欠である。

中性子回折は結晶試料内の水素原子の位置特定を可能にする高性能な解析手法である。そこで本研究では既知の CLBO 結晶構造内に含まれる、微量水不純物の存在を明らかにすることを目的としている。

iBIX 実験は、CLBO 単結晶試料 10 cm クラスの大型結晶から構造解析用微小試料を切り出して準備した。試料体積は約 17.3 mm^3 、室温測定で 1 フレーム 100 分で、13 セットアップ

測定した。現在, 一部のデータを用いて, 消費効果は未補正で R 因子が 12.2% の構造解析となっている。今後, 全てのデータ処理を進め, 構造解析を行うことにより, CLBO 中の OH の結合サイトを特定する予定である。

5. おわりに

J-PARC の出力が最近 120 kW となり, 安定した運転が続いているおかげで, ようやく, 産業利用も含めた構造解析用データセットの測定が可能となってきた。本来の目的である蛋白質の測定も二つ終了したところである。低出力ながらも既存装置と比べて 1/2 ~ 1/3 の測定時間でデータ測定時間が終了している例が出てきていることを考えると, 早期に J-PARC 出力が 1 MW に到達することが望まれる。

また, 今後の展望として, 大強度パルス中性子の特徴を活かし, 25 Hz (繰返周期 0.04 秒) を基本とした時分割測定も, 試料の選択によっては可能となるだろう。更に, R&D が必要になるが, より精度の高い水素原子の位置情報の構造解析を行うために, 動的核偏極法を偏極中性子と組み合わせて使用すると, 同位体効果の排除, 極低温測定の実現などの副産物も大きいので, 将来的な可能性として示しておく。

iBIX の検出器として仕様を満足するものを開発し, 更に高度化に向けて開発を進めている日本アドバンステクノロジー (元 JAEA) の片桐政樹氏及び JAEA の曾山和彦氏ほか関係者の皆様には, 深く感謝する次第である。また, プロジェクト自体のスポンサーであり, かつ中性子の産業利用への推進役でもある, 茨城県ビームラインプロジェクトディレクターの林眞琴氏, 産業利用コーディネータの大橋裕二, 森井幸生の 2 氏, そして茨城県事務関係の皆様のおかげで iBIX が稼動してこのような産業利用が可能となった。ここに御礼申し上げる。

文 献

1) Hayashi, M., Ishigaki, T., Kamiyama, T. and

Tanaka, I., Construction of Ibaraki prefectural neutron spectrometers, *Nucl. Instr. Meth. A*, **600**, 14-17 (2009)

- 2) 田中伊知朗, 日下勝弘, 細谷孝明, 大原高志, 栗原和男, 新村信雄, 供用を開始した J-PARC の新しい生物用中性子回折装置 (iBIX), 薬学雑誌, **130**, 665-670 (2010)
- 3) Tanaka, I., Kusaka, K., Tomoyori, K., Niimura, N., Ohhara, T., Kurihara, K., Hosoya, T. and Ozeki, T., Overview of a new biological neutron diffractometer (iBIX) in J-PARC, *Nucl. Instr. Meth. A*, **600**, 161-163 (2009)
- 4) Tanaka, I., Kurihara, K., Chatake, T. and Niimura, N., A high performance neutron diffractometer for biological crystallography-3 (BIX-3), *J. Appl. Cryst.*, **35**, 34-40 (2002)
- 5) Kurihara, K., Tanaka, I., Refai-Muslih, M., Ostermann, A. and Niimura, N., A new neutron single crystal diffractometer dedicated for biological macromolecules (BIX-4), *J. Synchr. Rad.*, **11**, 68-71 (2004)
- 6) Yamaguchi, S., Kamikubo, H., Kurihara, K., Kuroki, R., Niimura, N., Shimizu, N., Yamazaki, Y. and Kataoka, M., Low-barrier hydrogen bond in photoactive yellow protein, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, **106**, 440-444 (2009)
- 7) Adachi, M., Ohhara, T., Kurihara, K., Tamada, T., Honjo, E., Okazaki, N., Arai, S., Shoyama, Y., Kimura, K., Matsumura, H., Sugiyama, S., Adachi, H., Takano, K., Mori, Y., Hidaka, T., Kimura, T., Hayashi, Y., Kiso, Y. and Kuroki, R., Structure of HIV-1 protease in complex with potent inhibitor KNI-272 determined by high-resolution X-ray and neutron crystallography, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **106**, 4641-4646 (2009)
- 8) Tamada, Y., Kinoshita, T., Kurihara, K., Adachi, M., Ohhara, T., Imai, K., Kuroki, R. and Tada, T., Combined high-resolution neutron and X-ray analysis of inhibited elastase confirms the active-site oxyanion hole but rules against a low-barrier hydrogen bond, *J. Am. Chem. Soc.*, **131**, 11033-11040 (2009)
- 9) Yagi, D., Yamada, T., Kurihara, K., Ohnishi, Y., Yamashita, M., Tamada, T., Tanaka, I., Kuroki, R. and Niimura, N., A neutron crystallographic

- analysis of phosphate-free ribonuclease A at 1.7 Å resolution, *Acta Cryst. D*, **65**, 892-899 (2009)
- 10) Iwai, W., Yamada, T., Kurihara, K., Ohnishi, Y., Kobayashi, Y., Tanaka, I., Takahashi, H., Kuroki, R., Tamada, T. and Niimura, N., A neutron crystallographic analysis of T₆ porcine insulin at 2.1 Å resolution, *Acta Cryst. D*, **65**, 1042-1050 (2009)
 - 11) Niimura, N. and Bau, R., Neutron protein crystallography: beyond the folding structure of biological macromolecules, *Acta Cryst. A*, **64**, 12-22 (2008)
 - 12) Blakeley, M. P., Langan, P., Niimura, N. and Podjarny, A., Neutron crystallography: opportunities, challenges, and limitations, *Curr. Op. in Struct. Biol.*, **18**, 593-600 (2008)
 - 13) 栗原和男, 岡崎伸生, 黒木良太, 中性子回折による蛋白質単結晶の構造解析, *RADIOISOTOPES*, **59**, 263-277 (2010)
 - 14) 細谷孝明, 大原高志, 化学における単結晶中性子構造解析, *RADIOISOTOPES*, **59**, 279-287 (2010)
 - 15) 田中伊知朗, 生物用単結晶構造解析装置, 日本金属学会誌「まてりあ」, **48**, 369-371 (2009)
 - 16) Kusaka, K., Ohhara, T., Tanaka, I., Niimura, N., Ozeki, T., Kurihara, K., Aizawa, K., Morii, Y., Arai, M., Ebata, K. and Takano, Y., Peak overlapping and its de-convolution in TOF diffraction data from neutron biological diffractometer in J-PARC, *Physica B*, **385-386**, 1062-1065 (2006)
 - 17) Niimura, N., Karasawa, Y., Tanaka, I., Miyahara, J., Takahashi, K., Saito, H., Koizumi, S. and Hidaka, M., An imaging plate neutron detector, *Nucl. Instr. Meth. A*, **349**, 521-525 (1994)
 - 18) Hosoya, T., Nakamura, T., Katagiri, M., Birumachi, A., Ebine, M. and Soyama, K., Development of a new detector and DAQ systems for iBIX, *Nucl. Instr. Meth. A*, **600**, 217-219 (2009)
 - 19) Langan, P., Greene, G. and Schoenborn, B. P., Protein crystallography with spallation neutrons: the user facility at Los Alamos Neutron Science Center, *J. Appl. Cryst.*, **37**, 24-31 (2004)
 - 20) 田中伊知朗, 日下勝弘, 細谷孝明, 大原高志, 栗原和男, 新村信雄, BL03 茨城県生命物質構造解析装置 (iBIX), 日本中性子科学会誌「波紋」, **20**, 16-20 (2010)
 - 21) Ohhara, T., Kusaka, K., Hosoya, T., Kurihara, K., Tomoyori, K., Niimura, N., Tanaka, I., Suzuki, J., Nakatani, T., Otomo, T., Matsuoka, S., Tomita, K., Nishimaki, Y., Ajima, T. and Ryufuku, S., Development of data processing software for a new TOF single crystal neutron diffractometer at J-PARC, *Nucl. Instr. Meth. A*, **600**, 195-197 (2009)
 - 22) Tanaka, I., Kusaka, K., Hosoya, T., Niimura, N., Ohhara, T., Kurihara, K., Yamada, T., Ohnishi, Y., Tomoyori, K. and Yokoyama, T., Neutron structure analysis using the IBARAKI biological crystal diffractometer (iBIX) at J-PARC, *Acta Cryst. D*, **66**, 1194-1197 (2010)
 - 23) Niimura, N. and Pojarny, A., Neutron Protein Crystallography --- Hydrogen, Proton & Hydration in Bio-macromolecules, Oxford University Press (2011)
 - 24) Kamei, T., Hasegawa, K., Kashiwagi, T., Suzuki, E., Yokota, M., Doki, N. and Shimizu, K., Mechanism of mutual incorporation of L-isoleucine and isomorphous amino acids in batch crystallization, *Org. Process. Res. & Develop.*, **12**, 850-854 (2008)
 - 25) Larson, A. C. and Von Dreele, R. B., General Structure Analysis System (GSAS), Report LAUR 86-748, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA (2004)
 - 26) Takahashi, Y., Sugiyama, K., Brahadeeswaran, S., Onzuka, S., Kamimura, T., Yoshimura, M., Mori, Y., Yoshida, K. and Sasaki, T., Effect of crystal defects on laser-induced-damage tolerance of organic crystal, 4-Dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **46**, 318-323 (2007)
 - 27) Klassen, A. V., Matsukura, M., Nakamura, O., Kochurikhin, V. V., Ivanov, M. A., Orlova, G. Y., Miyamoto, A. and Furukawa, Y., Edge-defined film-fed growth of Yb:YVO₄ single crystal plates, *J. Cryst. Growth*, **310**, 2895-2898 (2008)
 - 28) Kawamura, T., Yoshimura, M., Shimizu, Y., Nishioka, M., Fukushima, Y., Kaneda, Y., Kitaoka, Y., Mori, Y. and Sasaki, T., Crystal growth of CsLiB₆O₁₀ in a dry atmosphere and from a stoichiometric melt composition, *J. Cryst. Growth*, **312**, 1118-1121 (2010)

Abstract

Fundamentals and Applications of Neutron Diffraction (Applications 28).

Structural Study of Hydrogen and Hydration by the IBARAKI Biological Crystal Diffractometer (iBIX)/Industrial Use

Ichiro TANAKA^{*,**}, Katsuhiko KUSAKA^{**}, Takaaki HOSOYA^{*,**}, Takashi OHHARA^{***}, Kazuo KURIHARA^{***}, Nobuo NIMURA^{**}, Taro YAMADA^{**}, Katsuki TOMOYORI^{**}, Takeshi YOKOYAMA^{**}, Yuki OHNISHI^{*****}, Takashi OOSUMI^{****}, Hirohisa UCHIDA^{****}, Eiichiro SUZUKI^{*****}, Tatsuki KASHIWAGI^{*****}, Akio MIYAMOTO^{*****}, Yasunori FURUKAWA^{*****}, Masashi YOSHIMURA^{*****} and Takahiro KAWAMURA^{*****}: College of Engineering, Ibaraki University, 4-12-1 Naka-Narusawa-cho, Hitachi-shi, Ibaraki Pref. 316-8511, Japan, **Frontier Research Center for Applied Atomic Sciences, Ibaraki University, 162-1 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki Pref. 319-1106, Japan, ***Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency (JAEA), 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki Pref. 319-1195, Japan, ****Arkray

Inc., Yousuien-nai, 59 Gansuiin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-0008, Japan, *****Institute of Innovation, Ajinomoto Co., Inc., 1-1 Suzuki-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Pref. 210-8681, Japan, *****Oxide Corporation, 1747-1 Makihara, Mukawa-cho, Hokuto-shi, Yamanashi Pref. 408-0302, Japan, *****Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka 565-0871, Japan

IBARAKI Biological Crystal Diffractometer (iBIX), a new neutron diffractometer for protein crystallography, was constructed as a next generation neutron source in J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) and it has begun operation since December 2008. During a fiscal year of 2009, 14 detector units, the basic part of data reduction software and an equipment of cryostream cooler to 20 K became available, and measurements and structural analysis of an organic standard crystal were succeeded. Since 120 kW accelerator operation in December 2009, neutron measurements for structural analysis of several crystals of inorganic, organic compounds and proteins including industrial users' have been carried out and some of these data sets have been analyzed to the degree that positions of the hydrogen and the hydrated water could be identified.