論

文

—ORIGINALS—

Applicability of Integral Type Constitutive Equations, Including a New Model

by

Masaoki TAKAHASHI, Toshiro MASUDA and Shigeharu ONOGI

(Department of Polymer Chemistry, Kyoto University, Kyoto)

Present-day constitutive equations, including the rate-dependent model of Carreau and the deformation-dependent model of Yamamoto, can be classified according to the dependences of L_{kn} and τ_{kn}^{-1} on certain tensor invariants. Here L_{kn} and τ_{kn}^{-1} are the rate of creation of network strands and the probability of the disappearance of junctions, respectively, as defined by Lodge. A new constitutive equation is presented here, in which L_{kn} depends on the invariant of relative strain and τ_{kn}^{-1} , on that of rate of strain.

The applicability of integral type constitutive equations, including the new one presented here, is examined by comparing their predictions with the experimental results on the non-linear and unsteady response of concentrated polymer solutions. The non-linear viscoelastic phenomena examined are steady-shear flow, stress-overshoot, interrupted flow, stress relaxation under large strain, two-step stress relaxation, stress relaxation after cessation of steady flow, and stress relaxation after stress development.

By using constitutive equations having memory functions whose relaxation time depends on the rate of strain, the experimental results can be explained fairly well, except for the two-step stress relaxation. On the other hand, the model with strain-dependent relaxation time does explain the two-step relaxation qualitatively, although it does not satisfactorily explain the results of interrupted flow, stress relaxation under large strain, and stress relaxation after cessation of steady flow.

It was found that no constitutive equation of the integral type can consistently describe stress relaxation under large strain and two-step stress relaxation.

新しい構成方程式を含めた積分形構成方程式の適用性について

高橋 雅興・升田 利史郎・小野木 重治*

(原稿受理：1973年7月24日)

1 緒 言

高分子濃厚溶液，溶融物のような粘弾性液体が示す三次元的な非線形粘弾性現象を統一的に記述しようとする構成方程式のうち，閉じた形をもつ具体的な積分形構成方程式は，次のような二つの方法で分類できる．一つは，系の非線形性を構成方程式に導入する際の動機 (motivation) あるいは観点の違いによって分類するものである．他の方法は，構成方程式をその形式だけに着目して分類するものである．

第一の方法によれば，構成方程式は，からみ合い網目に対する何らかの考察を含むものと，単に現象論的に，ある場合には直観的に，粘弾性の線形理論，粘性流体理論，弾性論などに対して適当

な仮定を設けて得られたものとは分類される．前者では，Lodge 山本らの分子網目理論^{1)~3)}にその理論的考察の基礎をおくものが多く，後者では，弾性論の拡張である BKZ 理論⁴⁾が代表的なものとしてあげられる．

第二の方法によれば，積分形構成方程式に関する理論は，まずその記憶関数が歪速度に依存するものと，相対歪に依存するものとに分かれ，さらに時間相関に関して一つの時間 t' だけを含む理論と，二つの時間 t', t'' を含む理論とに分かれる．

今までに非線形粘弾性に関して行なわれた多くの理論的あるいは実験的研究の結果は，次の二つの重要な結論を示唆している^{5)~8)}．すなわち，(1)時間相関に関しては，緩和時間の歪速度あるいは相対歪依存性を表わすために，少なくとも二つの時間 t', t'' が必要である⁷⁾．(2)二つの時間 t', t'' を含む構成方程式のうち，その

* 京都大学工学部高分子化学教室 京都市左京区吉田本町

記憶関数が歪速度だけに依存するものと、相対歪だけに依存するものは、大変形下の応力緩和、ストレス・オーバーシュートの実験結果を、同時に矛盾なく説明することはできない⁹⁾。

このことから考えて、記憶関数が歪速度と相対歪の両方に依存するような新しいタイプの構成方程式をつくり、それに基づいて非線形粘弾性に関する諸現象を予示し、既存の構成方程式の予示と比較検討することは非常に興味がある。各方程式の予示を比較するためには、大変形下の応力緩和、ストレス・オーバーシュートその他の典型的な非線形現象に対する式が、どのモデルからも導かれていることが必要であることはもちろんであるが、もう一つ必要なことは、それらの式が比較可能な形で与えられていることである。これら二つの要請は、これまでの非線形粘弾性の理論的研究においては必ずしも満たされていないと考えられる。ある理論によってある現象に対して導かれている式が、他の理論では導かれていないことがあるし、たとえ誘導されていても比較が非常に困難な形であることも多い。

本研究においては、Lodge の分子網目理論にもとづいて記憶関数が歪速度と相対歪の両方に依存するような混合モデルを提出した。この新しいモデルを含め、すでに提出されているいくつかのモデルから種々の非線形粘弾性現象に対する式を統一的な形で導き、相互に比較検討する。また、種々のモデルから導かれた予示の相違が、どの仮定の相違に由来するかを明らかにする。さらに、種々の実験結果をよく説明するために、構成方程式における記憶関数をもつべきテンソル不変量依存性に考察を加えることによって、積分形構成方程式の適用性を詳細に検討する。

2 理 論

まず、構成方程式の一般的な形を次式にとる。

$$\sigma(t) = -p\mathbf{I} + \int_{-\infty}^t \mu(t, t') \left\{ \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) [\mathbf{C}^{-1}(t, t') - \mathbf{I}] + \frac{\varepsilon}{2} [\mathbf{C}(t, t') - \mathbf{I}] \right\} dt' \quad (1)$$

ここで、 σ , $\mathbf{I}$, $\mathbf{C}^{-1}$ および $\mathbf{C}$ は、それぞれ応力テンソル、単位テンソル、Finger の相対歪テンソル、および Cauchy の相対歪テンソルである。 μ は記憶関数、 $\varepsilon/2$ は単純せん断流動における副法線応力差の大きさを表すパラメータである。

いま、Lodge の分子網目理論¹⁾における二つのパラメータ L_{kn} , τ_{kn}^{-1} が適当なテンソルの不変量に依存していると仮定して Lodge の与えた一次反応式を解くという Carreau⁷⁾の方法を適用すれば、 μ のテンソル不変量依存性に関し、Table I にあげるような様々なタイプの構成方程式を得る。ここで、 L_{kn} はからみ合い点間鎖

Table I. Current constitutive models and their assumptions for the dependences of L_{kn} and τ_{kn}^{-1} on tensor invariants.

Model	L_{kn}	τ_{kn}^{-1}
Kaye ⁹⁾	J_{St}	J_{St}
Carreau ⁷⁾	J_R	J_R
Yamamoto ¹⁰⁾	J_R	—
Yamamoto ⁸⁾	model A	J_R
	model B	J_S
Nakamura et al. ¹¹⁾	J_R	J_S
This work (SR)	J_S	J_R

の生成の速度、 τ_{kn}^{-1} は単位時間あたりの消滅の確率 (τ_{kn} は緩和時間) であり、 J_{St} , J_S および J_R はそれぞれ、応力、歪、および歪速度テンソルの不変量を表わす

線形における形も考慮すれば、Table I にあげたすべてのタイプの構成方程式の記憶関数 μ は、次式で表わすことができる。

$$\mu(t, t') = \sum_p \frac{G_p f_p'}{\tau_p} \exp \left\{ - \int_{t'}^t \frac{dt''}{\tau_p g_p''} \right\} \quad (2)$$

ここで、 τ_p および G_p は線形の緩和時間およびその強度であり、 f_p' および g_p'' はそれぞれ時刻 t' および t'' ($t' \leq t'' \leq t$) におけるテンソルの不変量の (通常、減少) 関数である。 $\exp$ 中の t'' についての積分は、一次反応式を解くときに現われるものである。

栄永⁸⁾ の大変形下の応力緩和の実験結果によれば、からみ合いの緩和時間が歪に依存すると考える必要はないように思える。また、Carreau のモデル⁷⁾ では、 f_p' の歪速度依存性よりもむしろ g_p'' の歪速度依存性の仮定が、このモデルを実際に応用するときの有利性の原因となり、山本のモデル B⁸⁾ では、逆に g_p'' の歪依存性は式を複雑にするだけで、 f_p' の歪依存性の仮定の方が、その有利さの原因になっているように思える。従って、 g_p'' は歪速度に、 f_p' は歪に依存していると仮定すれば、両方のタイプのモデルの長所を生かすことができると考えられる。この新しいモデルにおいては、緩和時間は歪速度に依存し、その強度は歪と歪速度の両方に依存すると仮定することになる。以後 R で歪速度テンソルを、 S で歪テンソルを表わすものとし、 f_p および g_p がそれぞれテンソル A および B の不変量に依存するものを AB モデルと呼ぶことにすれば、RR モデルは Carreau および山本のモデル A に、SS モデルは山本のモデル B に相当する。ここで提出する新しいモデルは SR モデルである。Table II にあげる三つの代表的なモデル、RR, SR および SS について検討を進めることにする。

Table II. Dependences of f_p' and g_p'' on tensor invariants in three typical constitutive models.

	f_p'	g_p''
RR	$f_p(J_R(t'))$	$g_p(J_R(t''))$
SR	$f_p(J_S(t, t'))$	$g_p(J_R(t''))$
SS	$f_p(J_S(t, t'))$	$g_p(J_S(t'', t'))$

2・1 定常せん断流動

κ , $\eta(\kappa)$ および $\theta(\kappa)$ をそれぞれ、せん断速度、粘度および主法線応力差係数、 s を時間差 ($=t-t'$) とすれば、各モデルについて一般的に次式を得る。

$$\sigma_{12} = \kappa \eta(\kappa) = \kappa \int_0^\infty \sum_p z_p s ds \quad (3)$$

$$\sigma_{11} - \sigma_{22} = \kappa^2 \theta(\kappa) = \kappa^2 \int_0^\infty \sum_p z_p s^2 ds \quad (4)$$

ここで、 z_p は RR モデルでは、

$$z_p = z_p(s; \kappa) = \frac{G_p f_p(\kappa)}{\tau_p} \exp \left(- \frac{s}{\tau_p g_p(\kappa)} \right), \quad (5)$$

SR モデルでは、

$$z_p = z_p(s; \kappa_S, \kappa) = \frac{G_p f_p(\kappa_S)}{\tau_p} \exp \left(- \frac{s}{\tau_p g_p(\kappa)} \right), \quad (6)$$

SS モデルでは、

$$z_p = z_p(s; \kappa_S, \kappa_S) = \frac{G_p f_p(\kappa_S)}{\tau_p} \exp \left\{ - \int_0^s \frac{ds''}{\tau_p g_p(\kappa_S'')} \right\}, \quad (7)$$

である。RR モデルでは、式 (3) および (4) の積分が実行でき、SS モデルでは、時間差 s についての積分を相対歪 $\gamma (= \kappa s)$ についての積分に書き直すことができる。しかしながら、この場合には式 (3) ~ (7) の形にとどめておく方が比較が容易である。網目理論に基づいた物理的考察によれば、 f_p および g_p は s をとめたとき κ の減少関数であると考えられるから⁸⁾、 z_p は κ の減少関数となり、 $\eta(\kappa)$ および $\theta(\kappa)$ が κ の減少関数となって、非ニュートン流動を説明することができる。

2.2 ストレス・オーバーシュート

時刻 $t=0$ において、系に瞬間的にせん断流動を与え、 $\sigma_s = \sigma_{12}$, $\sigma_n = \sigma_{11} - \sigma_{22}$ が極大になる時間をそれぞれ t_m^s , t_m^n とする。得られた応力を時間微分した形は、統一的に次式で表わされる。

$$\frac{d\sigma_s(t)}{dt} = \kappa \sum_p \tau_p z_p^* A_p \quad (8)$$

$$\frac{d\sigma_n(t)}{dt} = \kappa^2 t \sum_p \tau_p z_p^* \cdot (A_p + 1) \quad (9)$$

ここで z_p^* , A_p は次のようになる。すなわち、

RR モデルでは、

$$z_p^* = z_p(t; 0, \kappa) \quad (10)$$

$$A_p = 1 - \frac{t}{\tau_p g_p(\kappa)} (1 - f_p(\kappa) g_p(\kappa)), \quad (11)$$

SR モデルでは、

$$z_p^* = z_p(t; \kappa t, \kappa) \quad (12)$$

$$A_p = 1 + \frac{\partial \log f_p(\kappa t)}{\partial \log \kappa t} - \frac{t}{\tau_p} \left(\frac{1}{g_p(\kappa)} - 1 \right), \quad (13)$$

SS モデルでは、

$$z_p^* = z_p(t; \kappa t, \kappa t) \quad (14)$$

$$A_p = 1 + \frac{\partial \log f_p(\kappa t)}{\partial \log \kappa t} - \frac{t}{\tau_p} \left(\frac{1}{g_p(\kappa t)} - 1 \right), \quad (15)$$

である。 t_m^s , t_m^n は式 (8) および (9) を 0 とおいて得られるが、式 (8) および (9) を 0 にする要素は、 σ_s について A_p , σ_n について $A_p + 1$ であるから、どのモデルについても

$$t_m^n > t_m^s \quad (16)$$

となる。さらに RR モデルでは、式 (11) の A_p の中の t の係数 $(1 - f_p(\kappa) g_p(\kappa)) / \tau_p g_p(\kappa)$ が κ の増加関数であることから、

$$t_m^s, t_m^n \text{ は } \kappa \text{ の減少関数} \quad (17)$$

であることもわかる。もし系が単一の緩和時間をもつ現象（単一緩和現象）であると近似すれば、RR モデルでは

$$\frac{t_m^n}{t_m^s} = 2 \quad (18)$$

となるが、SR モデルでは、 f_p が歪に依存しない場合にだけ式 (18) が成立し、SS モデルでは、 $g_p = 1$ で f_p が $\exp(-a\gamma)$ という形の歪依存性をもつというような特別な場合だけ式 (18) が成立することになる。式 (16) および (17) が単分散および多分散高分子の、式 (18) が単分散高分子の実験結果に一致することはよく知られている⁹⁾。

2.3 断続流動 (interrupted flow)

この場合には、せん断速度 κ で流れていた定常せん断流動を時刻 $t = -t_1$ において瞬間的に停止し、時刻 $t = 0$ において、再び同じせん断速度 κ で瞬間的に流し始めるときの $t \geq 0$ における応力成長が問題となる。応力が極大となる時間 t_m^s および t_m^n がストレス・オーバーシュートの場合と同様に求まる。

応力を計算すると、RR モデルの場合には、中断時間 t_1 が σ_s および σ_n の両者の中に $\{1 - \exp(-t_1/\tau_p)\}$ という形でだけ含まれる。このことは t_1 が系の内部タイムスケール τ_p に比べて大きいとき、応力に与える t_1 の影響は小さいが、 t_1 が小さいときの t_1 の影響は顕著であることを意味する。この結論は Trapenznikov らの実験結果¹²⁾をよく説明する。

次に応力を時間微分すれば、緩和時間が歪速度に依存する、たとえば RR, SR モデルなどでは、常に次の形の式が得られる。

$$\frac{d\sigma_s(t)}{dt} = \kappa \sum_p \tau_p z_p^* A_p \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_p}\right) \right\} \quad (19)$$

$$\frac{d\sigma_n(t)}{dt} = \kappa^2 t \sum_p \tau_p z_p^* \cdot (A_p + 1) \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_p}\right) \right\} \quad (20)$$

式 (19) および (20) を式 (8) および (9) と比較すれば明らかなように、断続流動においても、応力の時間微分を 0 にする要素は 2.2 に述べた静止状態からのストレス・オーバーシュートの場合と全く同じである。従って、単一緩和近似をするとき、緩和時間が歪速度に依存するタイプのモデルでは、

$$t_m^s, t_m^n \text{ は } t_1 \text{ によらない,} \quad (21)$$

という重要な結論に到達する。この結果も、上述の Trapenznikov らの実験結果¹²⁾によく合う。また、最近著者らは、単分散ポリスチレンを用いて実験し、式 (21) が t_1 のごく短い場合を除いて非常によく成立することを確かめている¹³⁾。

Bogue らによって BKZ モデルの特別の場合として提案されたモデル¹⁴⁾*1 から式 (21) は得られるが、山本が示したように、この s-BKZ モデルでは、主法線応力差の通常のストレス・オーバーシュート自体が説明できない⁸⁾。

SS モデルにおいて式 (19) および (20) が成立するためには、次式の成立することが必要である。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\kappa t}^{\infty} \sum_p z_p(\gamma) \gamma^a \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_p g_p(\gamma - \kappa t)}\right) d\gamma \\ = -\kappa \sum_p z_p(\kappa t) (\kappa t)^a \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_p}\right), \quad (a=1 \text{ or } 2). \end{aligned} \quad (22)$$

しかし、この式は一般には成立せず、緩和時間が歪に依存するモデルは一般に、

$$t_m^s, t_m^n \text{ は } t_1 \text{ の関数,} \quad (23)$$

となる。

2.4 大変形下の応力緩和

通常の応力緩和において歪 γ を大きくしていくと、歪依存性の緩和弾性率 $G(t, \gamma) = (\sigma_s(t)/\gamma)$ が得られる⁶⁾。歪を与えるのに要した時間を δ とし、まず $\delta \rightarrow 0$ とおける理想的な場合について考察する。RR および SR モデルでは、 $Y_p(\gamma)$ を、

$$Y_p(\gamma) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1}{g_p(\gamma/\delta)} - 1 \right) \delta \right] \quad (24)$$

として、 $G(t, \gamma)$ を次のように得る。

RR モデルでは、

$$G(t, \gamma) = \sum_p G_p \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right) \cdot \exp\left(-\frac{Y_p(\gamma)}{\tau_p}\right), \quad (25)$$

SR モデルでは、

$$G(t, \gamma) = \sum_p G_p \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right) \cdot f_p(\gamma) \exp\left(-\frac{Y_p(\gamma)}{\tau_p}\right). \quad (26)$$

*1 緩和時間を線形、緩和強度がすべての緩和機構で一律な、歪の単調減少関数であると仮定したもので、SS モデルにおいて $g_p = 1$, $f_p = f'$ (p によらない) としたものと考えられる。なお、以下このモデルを s-BKZ と呼ぶ。

いま、緩和時間の歪速度依存性を表わす関数 $g_p(\kappa)$ が、

$$g_p(\kappa) = \frac{1}{1 + a\kappa^n \tau_p^n} \quad (27)$$

という形であるとする。ここで a および n は正の無次元パラメータである。このとき、 $n > 1$, $n = 1$, $0 < n < 1$ に従い、 $Y_p(\gamma)$ は ∞ , $a\gamma\tau_p$, 0 となる。すなわち RR モデルでは $G(t, \gamma)$ の歪依存性が緩和時間の歪速度依存性だけで決まり⁸⁾、しかも上述の n が κ や p に依存しないとすると限り、 $G(t, \gamma)$ の歪依存性は

$$G(t, \gamma) = G(t) \exp(-a\gamma) \quad (28)$$

という形に限定される。ただし、 $G(t)$ は線形の緩和弾性率である。この式は、実験結果に比べて歪依存性が強すぎるようである。しかしながら、SR モデルでは $f_p(\gamma)$ があるために、歪依存性に変化をもたせることができる。

一方、SS モデルについては、

$$G(t, \gamma) = \sum_p G_p f_p(\gamma) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p g_p(\gamma)}\right) \quad (29)$$

が得られる。s-BKZ では、その仮定により $G(t, \gamma)$ の時間依存性と歪依存性が分離されて、

$$G(t, \gamma) = G(t) f(\gamma) \quad (30)$$

となる。式 (30) は、長い緩和時間をもつ緩和機構に対して見出されている⁹⁾。

次に、歪 γ を与えるのに要した時間 δ が有限の場合について考察する。時間 δ は、実際の実験では 0 でなく、試料のもつ内部タイムスケールと比較して有限の値をもつと考えられる。与えた歪が微小時間 δ の間に 0 から γ まで線形的に増加したとして $G(t, \gamma; \delta)$ を求めると、どのモデルからも次の結論が得られる。すなわち、 δ が有限の場合でも、粘度 $\eta(\kappa)$ が κ の単調減少関数である限り、 $G(t, \gamma; \delta)$ も γ の単調減少関数である。さらに、主法線応力差は、 $\delta \rightarrow 0$ とおけるとときにはモデルと無関係に

$$\sigma_n(t) = \gamma^2 G(t, \gamma) \quad (31)$$

となるが、 δ が有限のときにはどのモデルでも $\sigma_n(t)/\gamma^2$ が $G(t, \gamma; \delta)$ と等しくなくなる。

2・5 二段応力緩和

一段目の歪 γ_1 を時刻 $t = -t_1$ において、二段目の歪 γ_2 を時刻 $t = 0$ において与えたとし、二段目の応力 $\sigma_s(t)$ について調べる。式 (27) の n が $0 \leq n \leq 1$ のとき、 $Y_p(\gamma_1 + \gamma_2) = Y_p(\gamma_1) + Y_p(\gamma_2)$ が成立し^{*1)}、この式が成立するとき、緩和時間が歪速度に依存するような RR および SR モデルに対しては、次式が得られる。

$$\sigma_s(t) = (\gamma_1 + \gamma_2) G(t + t_1, \gamma_1 + \gamma_2) - \gamma_2 G(t + t_1, \gamma_2) + \gamma_2 G(t, \gamma_2) \quad (32)$$

時刻 t' におけるテンソルの不変量だけを含む比較的簡単なモデル (s-BKZ も含む) に対してこの式が成立すること、さらにこの式が実験結果と合わないことが榮永らによってすでに示されている¹⁵⁾。

SS モデルの場合、緩和時間の歪依存性を表わす関数 $g_p(\gamma)$ が、 γ の小さいところでは γ とともに急激に減少するが、その後漸近的に 0 になるような単調減少関数であって、 $\gamma_1 \gg \gamma_2 > 0$ ならば、得られる $\sigma_s(t)$ は式 (32) の右辺より小さくなり得るから、このときは実験事実を一応よく説明できる。つまり、二段応力緩和を説明するためには、緩和時間が歪に依存していると考えが必要があ

る。しかしその場合には、逆に、2・4 で述べた大変形下の応力緩和の実験結果が説明できなくなる。

2・6 定常流停止後の応力緩和

時刻 $t = 0$ において定常せん断流を瞬間的に停止し、その後の応力の時間変化をみる。応力が定常値の $1/e$ になる時刻、すなわち見掛けの緩和時間を、 σ_s および σ_n に対してそれぞれ t_r^s および t_r^n とする。たいていのモデルにおいて、 $t \geq 0$ の応力は次式のように得られる。

$$\sigma_s(t) = \kappa \int_0^\infty \sum_p z_p s \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^*}\right) ds, \quad (33)$$

$$\sigma_n(t) = \kappa^2 \int_0^\infty \sum_p z_p s^2 \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^*}\right) ds. \quad (34)$$

ただし、 z_p は定常流のときに定義した関数であり、 τ_p^* は RR および SR モデルにおいては τ_p であり、SS モデルにおいては $\tau_p g_p(\kappa s)$ である。単一緩和と近似すると、緩和時間が歪速度に依存するような RR および SR モデルでは、 t_r^n と t_r^s が等しくなってしまう ($t_r^n = t_r^s = \tau_1$)。一方、緩和時間が歪に依存する SS モデルでは、 τ_1^* が s の関数であり、一般に t_r^n と t_r^s とは等しくない。

RR モデルの場合には、式 (33) および (34) の積分を実行することができて次式を得る。

$$\sigma_s(t) = \kappa \sum_p G_p(\kappa) \tau_p(\kappa) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right), \quad (35)$$

$$\sigma_n(t) = 2\kappa^2 \sum_p G_p(\kappa) \tau_p^2(\kappa) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right). \quad (36)$$

ただしここで、 $G_p f_p(\kappa) g_p(\kappa) = G_p(\kappa)$ 、 $\tau_p g_p(\kappa) = \tau_p(\kappa)$ とおいた。緩和時間に分布がある一般的な場合には、長い τ_p の影響が σ_s に対するより σ_n に対して強くなるため、 t_r^n の方が t_r^s より長くなり、実験事実⁹⁾ をよく説明できる。

すでに山本⁸⁾によって示されたように、RR モデルは主法線応力差の緩和曲線の傾き、 $d\sigma_n(t)/dt$ の下限を、SS モデルはその上限を定める。

$$-2\kappa\sigma_s(t) \leq \frac{d\sigma_n(t)}{dt} \leq -\kappa \frac{\partial}{\partial \kappa} (\kappa\sigma_s(t)) \quad (37)$$

等号はいずれも $g_p = 1$ のときである。SR モデルの場合には、式 (27) の n の値によっては $d\sigma_n(t)/dt$ の上限が式 (37) によって定まる上限より大きくなることもありうる。

Hassager と Bird は、 $N-1$ 個の非線形バネで結ばれた N 個のビーズの集合として表わされた屈曲性高分子の希薄溶液に対し、次の関係が導かれることを示した¹⁶⁾。

$$\sigma_n = 2\kappa \int_0^\infty \sigma_s(t) dt \quad (38)$$

すなわち、せん断応力の緩和曲線の下側の面積に 2κ を乗じたものは、主法線応力差の定常値に等しくなる。RR モデルでは、式 (33) が成立するのは $g_p = 1$ のときだけで、一般的には右辺の方が左辺より大きくなる。この予示は Harris の実験結果¹⁶⁾¹⁷⁾ とよく一致する。SR および SS モデルにおいては、このような大小関係は明らかではない。

2・7 応力成長に続く応力緩和

時刻 $t = -t_1$ において瞬間的に与えたせん断流動を、時刻 $t = 0$ で瞬間的に停止し、その後の応力の緩和をみる。各モデルにおける $t \geq 0$ の応力は一般的に次のように得られる。

*1 この式を満足する連続関数は、 $a_p = Y_p(1)$ として $Y_p(\gamma) = a_p \gamma$ だけである。

$$\sigma_s(t) = \kappa \int_0^{t_1} \sum_p z_p s \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^*}\right) ds + \kappa t_1 \sum_p \tau_p z_p^* \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^{**}}\right), \quad (39)$$

$$\sigma_n(t) = \kappa^2 \int_0^{t_1} \sum_p z_p s^2 \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^*}\right) ds + \kappa^2 t_1^2 \sum_p \tau_p z_p^* \exp\left(-\frac{t}{\tau_p^{**}}\right). \quad (40)$$

ここで、 z_p は定常流のときに定義した関数であり、 τ_p^* 、 τ_p^{**} および z_p^* は、

RR モデルでは、

$$\tau_p^* = \tau_p^{**} = \tau_p, \quad z_p^* = z_p(t_1; 0, \kappa), \quad (41)$$

SR モデルでは、

$$\tau_p^* = \tau_p^{**} = \tau_p, \quad z_p^* = z_p(t_1; \kappa t_1, \kappa), \quad (42)$$

SS モデルでは、

$$\tau_p^* = \tau_p g_p(\kappa s), \quad \tau_p^{**} = \tau_p g_p(\kappa t_1), \quad z_p^* = z_p(t_1; \kappa t_1, \kappa t_1) \quad (43)$$

である。すなわち、緩和時間が歪速度に依存するようなモデルでは、指数関数的減衰項 $\exp(-t/\tau_p)$ に現われるものは線形の緩和時間 τ_p であるが、緩和時間が歪に依存するモデルでは、減衰項中の緩和時間は相対歪に依存する。

2・8 三種の応力緩和の比較

これまで大変形下の応力緩和、定常流停止後の応力緩和、応力成長に続く応力緩和の三種の応力緩和について述べてきたので、ここでそれらをまとめる。種々のタイプのモデルから導かれる応力の時間変化の様子は、次の二つのタイプに分類することができる。まずタイプ A には、RR と SR のように緩和時間が歪速度に依存すると仮定するモデル、および緩和時間は線形でその強度が歪に依存すると仮定する s-BKZ モデルが含まれる。一方タイプ B は、SS のように緩和時間が歪に依存すると仮定するモデルである。

タイプ A では応力緩和は、次式のようになる。すなわち、大変形下の応力緩和は、

$$\sigma_s(t) = \gamma \sum_p G_p(\gamma) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right), \quad (44)$$

定常流停止後の応力緩和は、

$$\sigma_s(t) = \kappa \sum_p \gamma_p(\kappa) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right), \quad (45)$$

応力成長に続く応力緩和は、

$$\sigma_s(t) = \kappa \sum_p \gamma_p(t_1, \kappa) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right). \quad (46)$$

ここで、定常流粘度は $\eta(\kappa) = \sum_p \gamma_p(\kappa)$ であり、応力成長における時刻 t での応力は $\sigma_s(t) = \kappa \sum_p \gamma_p(t, \kappa)$ である。これらの式か

ら明らかなように、いずれの場合にも、時間的な減衰項 $\exp(-t/\tau_p)$ の中には線形の緩和時間が現われることを特徴とする。すなわち、タイプ A のモデルでは、「変形を止めた瞬間から系は線形の、すなわち平衡状態での緩和時間分布に向かって緩和する」という重要な結論が得られる。栄永らの実験結果⁽¹⁸⁾はこの結論を支持する。

一方タイプ B の場合は、時間的な減衰項 $\exp(-t/\tau_p^*)$ の中の緩和時間はいずれも相対歪に依存する。すなわち、変形を止めた時刻 $t=0$ 以前の（現時刻 $t=t$ での変形状態に相対的な）変形状態が $t>0$ における応力の緩和の仕方に影響を及ぼす。

3. 考 察

構成方程式の記憶関数の中に含まれる非線形項 f_p' および g_p'' のテンソル不変量依存性に関していえば、 f_p' が歪速度の不変量に依存しているか、歪の不変量に依存しているかよりも、 g_p'' がどの不変量に依存しているかが、構成方程式の性格、したがってこれを適用したときの結果を決める本質的な要素になっている場合が多い。たとえば、(1)断続流動において t_m^s 、 t_m^n が t_1 によるかどうか、(2)大変形下の応力緩和、定常流停止後の応力緩和、応力成長に続く応力緩和における指数関数的な時間的減衰項を $\exp(-t/\tau_p^*)$ と書くとき、 τ_p^* が線形の緩和時間となるかどうか、(3)二段応力緩和において、栄永の与えた式⁽¹⁵⁾と同じ結果を得るかどうか、などは緩和時間のテンソル不変量依存性だけで決まる。

一方、 g_p'' よりむしろ f_p' のテンソル不変量依存性が結果を決める場合もある。たとえば、単一緩和近似してストレス・オーバーシュートの t_m^s 、 t_m^n を調べるとき、 t_m^n/t_m^s が2になるかならないかは f_p' の仮定によって本質的に決定される。

f_p' と g_p'' のテンソル不変量依存性についての仮定の差異によって分類される三つの代表的なモデル、RR、SR および SS の予示する結果と、主な実験結果とを比較し、各モデルがどの程度実験結果をうまく説明できるかによって評価したのが Table III の

Table III. Evaluation of some typical constitutive models.

	RR	SR	SS	s-BKZ
1. Steady shear flow	⊙	○	○	○
2. Stress-overshoot	⊙	△	△	×
3. Interrupted flow	⊙	○	×	○
4. Stress relaxation under large strain	△	△	×	○
5. Two-step stress relaxation	×	×	△	×
6. Stress relaxation after cessation of the steady flow	○	△	△	△
7. Parallel and orthogonal superposition	○	○	○	○
8. Uniaxial extensional flow	△	?	?	△

⊙ can explain experimental results very well.

○ can explain experimental results qualitatively.

△ has possibility of explaining experimental results.

× cannot explain experimental results.

? is not definitive because of complex results.

一覧表である。

Table III の最初の三つのモデルでは $g_p=1$ (緩和時間が線形) の場合は含まない。なお表には、SS モデルで $g_p=1$ の場合である s-BKZ モデルも加えた。表中の◎は実験事実を非常によく説明するもの、○は実験事実を定性的にはよく説明するもの、△は実験事実を説明する可能性があるもの、×は実験事実と矛盾したりうまく説明できないもの、？は計算が可能であるが式が複雑すぎて判断不可能なものである。本研究においては、定常流動と微小振動変形との平行および直交重ね合わせ、ならびに一軸伸長流動に関しては、それらの計算結果をあげなかった。それは、重ね合わせではいずれのモデルも一応定性的に実験結果を説明することができるし、一軸伸長流動は複雑である上に信頼にた実験結果が少ないため、モデルの検討には不適当と考えたためである。この表の結果からは、たとえば、複雑さのために具体的な結果のあまり得られない SS モデルはあまり高く評価されていないが、このことは必ずしも SS モデルが諸現象を説明する可能性をもたないことを意味しない。Table III に示したように、現在、大変形下の応力緩和と二段応力緩和の両方の実験結果を矛盾なく説明できるモデルは存在しない。

単一緩和近似をしたとき、特に RR モデルの結果はストレス・オーバーシュートの実験結果とよく一致したのに対し、定常流停止後の応力緩和の実験結果とは合わない。これは、からみ合い網目が破壊する場合と回復する場合とで、それぞれの応力に大きく寄与する緩和機構の数あるいはその寄与の程度が異なることを示唆しているように思われる。

以上の考察により、Lodge の分子網目理論におけるパラメータ L_{kn} および τ_{kn}^{-1} のテンソル不変量依存性に何らかの仮定を設けて得られる構成方程式には、その適用性に限界のあることが判明した。将来は、もっと根本的なモデルの改良が必要と考えられる。たとえば既存のモデルをさらに一般化し、記憶関数をテンソルとして表わすことによって、物質の変形に伴う非等方性を導入するとか¹⁹⁾、あるいは分子網目理論そのものを検討し直すこと²⁰⁾が必要であろうと思われる。

参 考 文 献

- 1) Lodge, A.S., *Rheol. Acta*, **7**, 379 (1968).
- 2) Lodge, A.S., *Trans. Faraday Soc.*, **52**, 120 (1956).
- 3) Yamamoto, M., *J. Phys. Soc. Japan*, **11**, 413 (1956); **12**, 1148 (1957); **13**, 1200 (1958).
- 4) Bernstein, B., E.A. Kearsley, and L.J. Zapas, *Trans. Soc. Rheol.*, **7**, 391 (1963); **9**, 27 (1965).
- 5) Sakai, M., H. Fukaya, and M. Nagasawa, *Trans. Soc. Rheol.*, **16**, 635 (1972).
- 6) Einaga, Y., K. Osaki, M. Kurata, S. Kimura, and M. Tamura, *Polym. J.*, **2**, 550 (1971).
- 7) Carreau, P.J., *Trans. Soc. Rheol.*, **16**, 99 (1972).
- 8) 山本三三三, 材料, **22**, 400 (1973); *Applied Polymer Symposia*, in press.
- 9) Kaye, A., *Brit. J. Appl. Phys.*, **17**, 803 (1966).
- 10) Yamamoto, M., *Trans. Soc. Rheol.*, **15**, 331 (1971).
- 11) 中村 良, 吉岡直哉, 木村松弘, 材料, **20**, 643 (1971).
- 12) Trapenznikov, A.A., and A.T. Pylayeva, *Vysokomol. Soyed.*, **A12**, 1294 (1970).
- 13) 高橋雅興, 升田利史郎, 小野木重治, 第21回レオロジー討論会講演要旨集 (1973).
- 14) Chen, I.J., and D.C. Bogue, *Trans. Soc. Rheol.*, **16**, 59 (1972).
- 15) 栄永義之, 尾崎邦宏, 倉田道夫, 山田延弘, 田村幹雄, 第21回高分子学会年次大会講演要旨集 (1972).
- 16) Hassager, O., and R.B. Bird, *J. Chem. Phys.*, **56**, 2498 (1972).
- 17) Harris, Jr., E.K., Ph. D. thesis, Univ. Wisconsin (1970).
- 18) 山田延弘, 栄永義之, 尾崎邦宏, 倉田道夫, 田村幹雄, 第22回高分子学会年次大会講演要旨集 (1973).
- 19) Bogue, D.C., "Ripple-in-the pond model," 私信.
- 20) Takano, Y., and M. Yamamoto, "Network theory for nonlinear viscoelasticity", to be published.