樹脂挙動が解明されることを期待したい。

本セッションでは、1本のファイバセンサの出力変動からフローフロントの移動速度を精度よく算出できることが報告されている (E-305)。キャビティ内に複数設置することも可能であろうから、ショートショット・オーバーパックのモニタリングや外観不良の検出・防止手段となりうるだけでなく、いずれは成形条件の全自動最適化手法と

して成形現場で実用化されるかもしれない。

サンドイッチ成形における射出流動領域と圧縮流動領域の制御技術や分散モルフォロジー制御、超薄肉被覆を高粘度の樹脂でも可能にする高度な複合化技術についても発表が行われ、異なる特性を持つ樹脂を成形加工で複合化するこれらの技術開発が今後も進展することを予感させるセッションであった。

一般セッション

射出成形 2 (E-306~312)

塩 入 隆 仁*

大会 3 日目午後からの射出成形セッションは、射出成形 CAE を中心した研究発表が続いた。今までは解析結果への影響が小さいと判断して丸めていた現象を考慮する事で高精度な解析結果が得られ、目を見張る研究発表が多かった。

以下に研究発表をまとめる。スキン層近傍に歪みが最小となる領域が存在する事を、粘弾性モデルによる二次元非定常流動解析に巧妙なりメッシング機能等を追加し、解析的に説明している研究発表 (E-306)。ボイド発生を金型内エアに着目してエアベント性能として評価した。今後は金型内エアに断熱圧縮等の温度を考慮すれば、広範な応用が可能になり、成形不良現象解析に対応できる (E-308)。3 次元 CAE により、繊維配向やソリ及び残留応力や複雑屈折を実現現象に近い状態で予測した。充填・保圧・冷

却工程の各々で、適切な支配方程式を使用する事が高精度化の一因か (E-309, E-310)。非定常金型温度解析により成形立ち上げから各ショット間の金型温度変動を解析した。金型温度のサイクル内変動は成形品に大きな影響があると考えるので、従来の平均金型温度を使用した解析からの脱皮を期待したい (E-312)。高精度な数値解析は時間的コストが増大する。その対策として、ニューラルネットワークを使用して時間的コスト低減を計る。このような方法は今後益々重要となる (E-311)。

これらの研究発表から、今後は樹脂の金型入口での実温度や圧縮性を考慮した流量を含め実測値との検証を行われ、射出成形 CAE への入力情報が高精度化すると、真のバーチャル成形が実現できる日が近いと予感させた。

最後に、座長として至らぬ点が多々あった事を、この場をお借りしてお詫び致します。

* Shioiri, Takayoshi
日精樹脂工業(株) 技術研究所
長野県埴科郡坂城町南条 2110 (〒389-0693)

一般セッション

押出成形 (混練を含む) (B-310~316)

石 川 健*

年次大会 3 日間の最終日の最終時間に加えて、人気セッションの裏ということもあり聴講者数が心配された本セッションではあったが、いざ会場を見渡してみるとこの心配は杞憂であった。満員御礼というわけではなかったが、十分に広い B 会場の空席が目立たない程度の人の入りであり、あらためてこの押出成形がプラスチック加工産業を支える技術の 1 つであり、本学会にしっかり根付いている証拠だと思われる。本セッションを支えていただいた関係者に感謝する次第である。

さて本セッションでは一般講演 7 件の発表が行われたが、敢えて分類するとすれば、①ダイ押出による機能性材の開発 (2 件)、②二軸押出機による分散混練 (2 件)、③押出やフィルム成形過程にシミュレーション (3 件)、となる。

①の 2 件はいずれも多層押出技術の応用であり、それぞれの層に機能を分担させるという従来の手法を発展させて、効率化を目指すもの (B-310) また積極的に構造制御を行うもの (B-311) であった。いずれの発表もこの技術の幅広い応用展開の可能性を示すものであり、今後の益々の発展が期待される。②はいずれも同一研究機関からの発表であったが (B-312, B-313)、アカデミアとインダストリーの融合を示唆する内容であった。いまや二軸押出機を持つ大学研究機関は珍しくなく、これらの発表もその設備を十分に生かして、産業界で期待される複合材料を創製することを目的としている。今後もアカデミアの発想を強みにして、産業界に刺激を与え続けていただければと思う。③は二軸押出機の解析技術 (B-314)、フィルム成形 (B-315)、粘弾性流体の計算技術の開発 (B-316) と、多岐にわたる内容であった。いずれも昨今の計算技術の進展とその応用に関する発表であったが、従来はある程度の知識と経験がないと近づけなかった計算という分野が、ずいぶん身近な

* Ishikawa, Takeshi
(株)三菱化学科学技術研究センター
R&D 部門 高分子技術研究所
四日市市東邦町 1 (〒510-8530)

ものになったとの印象を受けた。これはプリポスの簡便さとソルバーの発展による安定性の向上や計算時間の短縮化などによるものである。残念ながらブラックボックス化されたソフトが出す結果を合理的とみるか否かは、未だ利用者の力量に強く依存する。そこまでソフトに期待するのは強欲なのだろう。計算結果には不安も残るが、着実に進

歩するこの分野の姿に安心感を覚えた。

最後に、残念なことではあるが、本セッションに限らず本大会全般に質疑応答が不調との印象を受けた。学会の発展には活発な議論が不可欠である。参加者の皆様にはいろいろ立場もあると思うが、是非とも学会の発展にご協力いただければと強く思う。

一般セッション

紡糸・フィルム (B-306~309)

古市 謙次*

フィルム・繊維セッションは、3日目の午前に開催され、活発な議論が行われた。ここ数年間における紡糸・フィルム成形セッションのトレンドとして、レーザーの特性を成形加工に利用する研究が多く発表されている。今回の年次大会においても、関連する3件の研究が発表された。レーザー利用のメリットの一つとして、高分子材料を急速かつ局所的に加熱できる点がある。紡糸工程においてこの特性を利用し、加熱延伸する方法がレーザー照射紡糸である。本セッションでは、2件のレーザー照射紡糸の報告があり、それぞれPETおよび液晶ポリマー/PET複合紡糸系に関するものであった。PETのレーザー照射紡糸では、高分子ネットワークのからみ合い点密度を減らすことなく紡糸が可能ながことが明らかにされた。分子運動の加速によるネットワークの不均一構造の緩和がこの現象の鍵と考えられるが、今後のメカニズム解明に期待したい。さらに、レーザーの非接触過熱を巧妙に利用した例として、PPフィラメントのネック変形点の固定と、同手法のフィルム延伸の

展開に関する報告が行われた。

高分子成形加工において計算機シミュレーションは欠かせない手法であるが、本セッションにおいてもシミュレーションに関連する3件の報告が行われた。テンター内のフィルム延伸に関する解析では、加熱エアの熱伝達係数として、衝突噴流モデルと流動シミュレーションを利用した場合の比較が行われた。報告結果では、衝突噴流モデルを用いた場合、延伸による厚みムラの解消が遅れる傾向が示された。しかし、衝突噴流モデルの簡便性も捨て難いため、使い分けに関するガイドラインが必要であろう。

多層樹脂の粘弾性流動解析では、通常の包み込み（低粘度成分が高粘度成分を包み込む）とは異なり、拡大流路では高粘度層が低粘度層を包み込むという逆の結果が示された。今後、各層の粘弾性特性と逆包み込み現象の関係が明らかになることを期待したい。

PPフィルム中のスリップ剤のブリード機構に関する研究では、分子動力学を用いてモデル分子の会合数と拡散係数の関係式を作成し、実際の会合数を推算する手法が提案された。モデル分子の形状を含め、提案手法の妥当性の検証が今後の課題と考えられる。

* Furuichi, Kenji
東洋紡績(株) 総合研究所
コーポレート研究所 シミュレーショングループ
大津市堅田 2-1-1 (〒520-0292)

一般セッション

超臨界流体利用・発泡成形 (D-101~111)

佐藤 善之*

本セッションは、年次大会初日の午後に開催され、発泡から超臨界流体を用いた樹脂の高機能化など11件の講演が行われ、非常に多くの聴衆の下に活発な議論が取り交わされた。

最近では超臨界流体による高機能化などの発表の方が主要であったように思うが、今回の本セッションでは、発泡関連の研究が過半数を占めていた。研究内容が非常に多岐にわたっており、簡単に括るわけにはいかないが、以下、発泡、超臨界発泡、高機能化に分類し、概要をまとめる。

発泡技術に関しては3件が報告された。発泡体の圧延に

よる気泡の微細化ならびに強度の向上が報告された。また化学発泡過程の熱流動解析が報告されバンパーのウレタン発泡の適用例等が紹介された。EVAの架橋発泡においてはその成形性と成形終了時の弾性率の関係が議論され、発泡成形可能な弾性率範囲が示された。

超臨界流体による発泡に関しては4件の報告があり、PLLAにPMMAをブレンドすることにより結晶構造や結晶化度を制御し良好な発泡構造が得られることが示された。また、発泡射出成形での金型表面温度の発泡層構造への影響が報告された。CO₂含浸ポリマーのレーザー照射マーキングにおいては、PMMAに対しドライアイスによるCO₂含浸が可能であることを報告しており、含浸に長時間を要するものの大変興味深い。界面活性剤添加による発泡構造

* Sato, Yoshiyuki
東北大学大学院工学研究科附属超臨界溶媒工学研究センター
仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-11-403 (〒980-8579)