更なる利用拡大が期待される。

天然繊維強化複合材料については、ジュート、パナナ、竹、シルクをバイオベースプラスチックやPPと複合化した材料についての発表がなされた。リサイクル材料については、PET およびPP のリサイクル材の利用に関する発表や廃材を利用した吸音材、混合プラスチックの高精度選別技術などについての発表がなされた。

特別セッション

最新の金型技術 (E-204～E-216)

土 屋 淳 志*

本セッションでは合計 13 件の発表が行われた。

新しい金型加工技術として、超音波振動を用いた微細形状の切削加工および ELID 研削による型表面加工技術に関する発表が行われた。従来技術では困難であった直径 0.1 mm 以下のエンドミル切削加工や機械研磨による鏡面仕上げを、外場（超音波、電場）を利用することにより高精度で加工できることが報告された。また ELID 研削を利用し型表面の濡れ性を向上させ、微細形状の転写性を改善する試みが検討されている。セラミックを用いた金型複製技術では、セラミックでマスター型を作り、それを転写し金型を複製する手法が独創的であり、シンプルな工程で高精度な金型キャビティ面を製作可能にしている。

成形時の金型耐久評価に関しては、ガラス繊維含有液体を型表面に長時間衝突させた時の磨耗現象について報告がなされた。連続成形生産時の金型表面の磨耗現象は未だ不明な点が多く、金型を設計する際の指針となる重要かつ貴重なデータであると感じた。

金型表面特性と成形性に関しては、金型表面粗さと成形

本セッションを通して、どの講演も多くの聴講者を集めていたことから、環境調和材料に対する参加者の関心の高さを感じ取ることができた。これからも継続的にこのような討論・情報交換の場を設けることによって、プラスチック成形材料・成形加工技術と環境との調和という観点から、多くの技術・情報が発信されることを期待したい。

品の離型性について報告がなされた。成形品の離型性は連続成形する際に非常に重要であるにもかかわらず、型表面粗さとの相関について実際に評価された例は少なく、非常に興味深い発表であった。

金型加工条件の評価に関しては、形彫り放電加工における絶縁油の影響が報告された。使い込んだ絶縁油ほど加工速度が大きいという結果であった。

新しい金型構造と成形性に関して 5 件の発表が行われた。回転コア金型と成形品の機械的特性では、型構造が面白いだけでなく得られる成形品の機械的特性は格段に向上し、非常に興味深い発表であった。金属光造形技術に関しては、低熱伝導率を有する金型やガス抜き機構を有する金型が発表され、この技術を用いるからこそできる特殊な金型作りが検討されている。ヒート&クール技術に関しては細管ヒーターの使用や誘導加熱を用いて効率よく均一に金型を急速加熱する方法が検討されている。

セッション全体を通して、聴講者の数は多く、金型技術に対する関心の高さが伺えた。近年ますます成形品に高性能や高機能が求められる中、容易に目的の製品を成形できる金型技術が開発、実用化されてゆくことを期待する。

* Tsuchiya, Atsushi
ムネカタ(株) R&D センター
福島市蓬萊町 1-11-1 (〒960-8506)

特別セッション

成形加工現象の理解 (C-109～C-112, C-201～C-216)

金 藤 芳 典*

本セッションは、大会 1 日目の午後から 2 日目にかけて合計 19 件の研究発表が行われた。プラスチック成形加工全般における様々な成形加工現象を理解するため、可視化・計測技術あるいは CAE 技術を用いた現象解析結果が報告された。その内訳は、可視化実験解析に関する研究が 3 件、計測技術に関係する研究が 7 件、CAE 技術に関する研究が 9 件であった。対象とする成形加工は、射出成形、押出成形・混練技術、インプリント、光硬化樹脂の硬化過程と多岐にわたったものであり、各研究における多様なア

プローチも含め本セッションの特徴を表していると考える。

可視化実験解析に関する研究では、光硬化樹脂の硬化過程における応力分布変化の光弾性法による解析、射出成形における金型内樹脂流動挙動および固化層成長過程の超音波センサによる可視化解析、微細転写成形における微細パターン領域の樹脂流動挙動の高倍率可視化解析が発表された。

計測に関する研究では、回転抜き・突き出し離型に必要な離型抵抗計測システムの開発やレーザーラマン分光法による成形品ウェルド部における分子配向の計測、薄肉キャビティにおける成形時の圧力分布計測が報告された。また、高強度・高密度の集積熱電対センサ、赤外線放射温度計、シース型熱電対センサ、それぞれのセンサによる射出成形

* Kaneto, Yoshinori
東京大学生産技術研究所
東京都目黒区駒場 4-6-1 (〒153-8505)

過程における溶融樹脂の温度計測結果について報告された。

CAE 技術を用いた研究では、分子シミュレーション技術や粘弾性特性に基づき、レオロジーを考慮した樹脂挙動の解析、押出成形におけるダイ内部やポリマーフィルター部の流動解析、二軸押出機の混練挙動解析の報告がなされた。また、射出成形 CAE で設定する数値モデルや樹脂-金型間の熱伝達率の妥当性、繊維配向解析の有効性などを検証実験と比較して議論されていた。

本セッションでは、全体を通して聴講者が多く、立ち見

が出る講演もよく見受けられた。やはり、複雑な高分子材料の成形加工現象において、いまだ未解明な現象は多く存在しており、この分野への関心の高さが伺われた。

こうした現象解析技術は、安定した成形技術の確立や成形不良の抑止だけでなく、新しい加工技術や材料の開発、数値シミュレーションモデルの構築と検証等、幅広い分野にわたり重要なものと考えられる。今はまだ理解されていない多くの成形加工現象が今後の研究で理解されることを期待したい。

特別セッション

超臨界流体利用技術 (B-101~B-111, B-201~B-207)

瀧 健太郎*

本特別セッションは二日間で基調講演を含むのべ 17 件の口頭発表が行われた。

基調講演では、神戸大学の松山秀人教授に分離膜の成形について講演していただいた。発泡体も膜も同じような多孔構造であるが、分離膜用の多孔体は連通構造で孔径が 1 μm 以下という特徴がある。多くの膜製造プロセスは溶媒と高分子の相分離を伴うものであり、環境対応の観点から非溶媒系のプロセスへの転換が求められているようである。

一般講演を聴いていて特に感じたことは、化学反応を利用した発泡技術や加工技術の発表が多数を占めていたことである。超臨界二酸化炭素雰囲気下でのポリアクリロニトリルの熱分解挙動や、UV 硬化樹脂の発泡、ナノセルパターンシート、ポリビニルアルコールの修飾、ポリエチレン/ポリ酢酸ビニル複合体、無電解めっき、EVA 架橋体の発泡などは広い意味でのリアクティブプロセッシングが超臨界二酸化炭素や発泡技術においても検討されていることを示している。なかでも無電解めっき技術では、射出成形機のシリンダーから助剤と二酸化炭素に溶解させた金属錯体が高温の溶融樹脂に触れているにもかかわらず、分解せず

に樹脂表面に析出することが報告された。錯体の熱安定性が超臨界二酸化炭素や助剤により促進されるという興味深い報告である。また、超臨界二酸化炭素を利用した融着技術やポリエチレングリコールの微粒化技術など、超臨界二酸化炭素の性質を巧みに利用した成形技術も発表された。

本セッションで最も多くの方にご参集いただいた発表は、やはり発泡成形に関する一連の発表であった。PS 発泡体の力学物性、EVA の架橋発泡、ポリマーブレンドの発泡技術や超臨界二酸化炭素と高分子に関する粘弾性測定や、溶解度拡散係数などの物性データの蓄積、物性モデルを取り入れた CAE による応用、MuCell® 成形の可視化観察の報告がなされた。粘弾性測定では、高圧レオメータで測定された圧力に関するシフトファクターが誘電緩和測定結果と一致することが報告された。微細発泡を観察できるように光源の位置やプリズムに掛かる力の逃がし方など多くの工夫を経て作られた可視化金型により撮影された MuCell® 成形の画像は、気泡の生成と成長が鮮明にとらえられていた。

本セッションでは、超臨界二酸化炭素や発泡成形技術を利用した新しい成形技術を創成している発表が数多くなされ、会場からも活発な議論が行われた。今後もこの分野での技術発展が進むことが大いに期待される。

* Taki, Kentaro

京都大学大学院 工学研究科 化学工学専攻
京都市西京区京都大学桂 (〒615-8510)

一般セッション

射出成形 (H-101~H-108, B-209~B-216)

加 藤 隆 典*

二日間を通して、本セッションでは 16 件 (実験 12 件、CAE 3 件) の発表があった。今回の大きな特徴は、環境配慮型成形技術および省エネ成形技術に関連した研究発表が多くを占めていたことである。地球温暖化に対する関心の高さを如実に表していた。以下に、主な研究発表をまとめる。

* Katoh, Takanori

住友重機械工業株式会社技術開発センター
東京都西東京市谷戸町 2-1-1 (〒188-8585)

環境配慮型成形技術の一つであるパルプ射出成形でも、可視化解析により充填挙動が解明され始めている (H-105)。また、ウエルドラインでの接合強度が弱くなるパルプ成形ゆえの欠点を、流動形態の制御で改善しようとする試みもなされている (H-106)。これらの研究開発が進めば、より機能的なパルプ成形品が幅広く使われていく可能性が広がってくる。

環境面から、持続可能なグリーン材料の使用が求められる中、リサイクル麻繊維を用いた繊維強化インサート成形