方法の開発も進んでいる。オール生分解性プラスチック材料成形として PLA を、また、高温での応用も可能なリサイクル PET を使った成果報告があった (B-214, 215)。

材料面からの取組みとして、放熱性の良い複合材料を用いることで、熱を効率よく伝達 (放熱) する・蓄積する応用への可能性を探る研究 (H-101)、リサイクル PET/PP の温度・湿度安定性を相溶化剤の効果を含めて把握しようとする研究 (H-103)、そして、POM と PLA のブレンド材料の靱性と耐衝撃性を改善させるための研究 (H-104) もあり、革新的材料を用いた環境配慮型製品を目指す研究の重要性を感じた。

プロセス面からの取組みとしては、現行設備を大幅変更することなくサイクルタイム短縮が可能なパルス冷却の研

究 (B-212) や冷却速度を制御し、収縮低減、精度向上を狙った研究 (B-216) も省エネという観点から顧客価値を提供できる興味深いものであった。また、射出プレス成形に関する進展もあり、電動化・型締高速化・低射出圧化も、省エネ化という視点だけでなく製品の品質向上にも連動している (H-107, 108)。また、今後、装置の小型化も進む可能性がある。

その他、CAE では、空間的に不均一な固化層生成が製品歪に与える影響や、オーバーモルディングの現象解明を行うための報告があった (B-209, 211)。また、評価関連としては、ウエルドラインの目視検査を精度良く、客観的に評価するために単純化した試験片にてトライした報告 (B-210) 等があった。

一般セッション

紡糸・フィルム成形 (E-101~E-108)

塩 出 浩 久*

紡糸・フィルム成形セッションは、年次大会初日の午前中に開催され、8 件の講演が行われ、非常に活発で本質的な質疑応答が行われた。フィルム成形に関しては延伸及び多層成形の実験的、計算的アプローチがされ、繊維に関しては立体規則性を制御した繊維及びその不織布の開発に関する発表があった。また繊維では表面粗度の解析や紡糸シミュレーション技術に関する発表もあった。発表内容はそれぞれ専門性が高く一文でまとめられるものではないが、延伸、多層、繊維に分類し要点のみ以下にまとめる。

延伸に関しては 2 件の報告がされた。光学フィルムにおいて延伸過程の複屈折挙動は大変興味深いのが、これを二軸延伸機によりオンラインで測定したところ、MD 延伸で増加した複屈折は TD 延伸により負まで減少し緩和によりゼロに漸近する傾向を示した。TD 延伸後の保持時間を変えると最終の複屈折の値が異なる、という点は興味深い。また横延伸工程のフィルム変形挙動シミュレーションでは、気流解析と組み合わせることにより衝突噴流の伝熱をよく

表現できた。このように周囲の場の解析と組み合わせることは重要な解析方法であると考えられる。

多層成形に関しては 2 件の報告がされた。小型押出機 2 台とフィードブロックによる多層成形で、包み込みあるいは界面荒れが起こるときの界面の様子を観察した。界面不良現象の理解に非常に役立つものと考えられる。また多層成形の 3 次元粘弾性流動シミュレーションにより伸長特性と包み込み現象の関係を整理する試みがあった。理論面からのアプローチなので汎用的な情報が得られる。

繊維に関しては 4 件の報告がされた。低立体規則性 PP に高立体規則性 PP を添加することにより弾性率、融点、可紡性が上昇した。改めて低立体規則性 PP の成形性、繊維物性の改良が可能であることが示された。またこの低立体規則性 PP に高立体規則性 PP を添加した繊維でつくられた不織布の性能に関して報告があった。高立体規則性 PP の添加量に依存して不織布の弾性回復率を制御できることがわかった。

本セッションは、実験と計算の両面から解析が行われ、現象の理解が進んでいる。引き続きさまざまな角度からの解析が行われることを期待する。

* Shiode, Hiorohisa
三井化学(株)マテリアルサイエンス研究所
袖ヶ浦市長浦 580-32 (〒299-0265)

一般セッション

アロイ・ブレンド・複合材料 (F-209~F-214)

仲 井 朝 美*

年次大会 2 日目、最終日の最終時間に加えて、同様に材料系の特別セッションである「新材料・高機能材料技術」の裏ということもあり聴講者数が心配されたが、そのような心配は無用だったようである。聴講者も多く、質疑応答

も活発に行われた。

さて本セッションでは、一般講演 6 件の発表が行われた (ここで、上述の「新材料・高機能材料技術」においても複合材料関連の講演が多く行われたことを付記しておく)。いずれもポリマーブレンド (F-209, 211)、フィラーおよびナノチューブ充填 (F-210, 212)、繊維強化 (F-213, 214) による力学的特性や機能性の向上に関する講演であった。

* Nakai, Asami
京都工芸繊維大学伝統みらい研究センター
京都市左京区松ヶ崎御所海道町 (〒606-8585)

一般に、例えば連続繊維強化複合材料においては、その材料の組み合わせにより力学的特性が決定されるが、これらのブレンドや充填系の材料においては、成形加工時にポリマーや充填材の配向や分散が変化するため、材料の機能を発現するための成形加工を行う必要があり、その重要性を改めて認識した次第である。これらを逆手に取って、ファイラーの高配向化による熱伝導率の向上 (F-210)、カーボンナノチューブの局在化による半導電性の向上 (F-212)、成形加工時の流動による In-situ 繊維化 (F-213) など、

一般セッション

工業レオロジー (F-204~F-207)

服 部 高 明*

今回の「工業レオロジー」での報告内容を大別すると、成形加工される材料あるいは原料のレオロジー特性を中心とした報告が3件、シミュレーションによる成形加工時の現象解明が1件であった。

近年の諸先輩方の言葉をお借りすれば、「工業レオロジー」とは、成形加工における基礎的な研究分野をカバーするセッションとのことであるが、周知の通り、高分子の成形加工とレオロジーとは切っても切り離せない関係にあり、レオロジーを基礎に置いた研究報告は他のセッションにも散見される。それも大きな要因となっているのであろうが、今回の本セッションも報告件数で判断する限りにおいてはやや低迷しているとの感は否めない。しかし、実際のセッションは聴講者数および質疑ともに比較的盛況であったのではないだろうか。

材料あるいは原料のレオロジー特性に関わる報告では、それぞれの本質に関わる特性の由来が少なからず質疑応答

成形加工を利用した材料の高機能化が行われており、大変興味深かった。

従来、成形加工学会においては「複合材料」のセッションは人が集まらないというジンクスがあったが、ここ数年、本学会の中で「材料」が大きな地位を占めつつあり、新材料の開発のみならず、材料の機能を引き出すための成形加工が注目されている。今後もこの分野の更なる進展が期待される。

で話題となっていた。いずれも研究対象となっている現象は非常に興味深い、取り扱われている材料が単純でないためか、現段階では現象論的な議論に留まっている傾向が見受けられた。今後、それぞれのレオロジー特性発現のメカニズムが解明されていくことによって、当該技術あるいは関連技術が一層発展していくことに期待したい。

一方、シミュレーションによる現象解明は、ポリオレフィンのペレット化に関するものであったが、ペレットの形状は保管や輸送時の様々な特性のみならず成形時の押出特性にも影響することから、当業者は以前から注目している事柄の一つであると思われる。案の定、企業での現業に関連するであろう派生的な質疑が会場のあちらこちらから繰り出され、盛り上がりを見せた。ポリオレフィンは熱可塑性樹脂の全生産量の約半分を占めている汎用ながらも重要な樹脂であり、その研究報告は現象が関係する樹脂量としても極めて大きな内容であったと考える。

最後に自戒の念を含めて申し添えるならば、本セッションでの企業研究者の報告がもっと活発になるよう皆様方にご協力をお願い申し上げたい。

* Hattori, Takaaki
日本ポリエチレン(株) 研究開発センター
川崎市川崎区夜光 2-3-2 (〒210-8548)

一般セッション

CAE (D-101~D-104)

瀬 戸 雅 宏*

本セッションでは、プラスチック成形加工における CAE 技術に関する4件の講演があった。昨今の経済情勢の悪化により、ものづくり分野において研究、製品開発の効率化、低コスト化はますます重要性を増しており、CAE 技術の確立、導入が必要不可欠である。

射出成形プロセスにおけるコストダウンの一手法として、成形サイクルの短縮化がある。杉尾らは金型温度解析を非定常で計算する手法を開発し、種々の金型材質や冷却回路レイアウトにおいて、実験結果と解析結果の比較検証を

行った。非定常金型温度解析を実施することで、成形サイクル内や定常状態の金型温度が精度よくシミュレートされていた。金型温度の高精度化は、成形サイクルの短縮化だけではなく、そり変形等の不良現象の予測にも有効である。

金型試作回数の低減もコストダウンに大きく寄与する。特に射出成形品のそり変形は予測が難しく、CAE を活用した金型設計の最適化が必要である。従来の遺伝的アルゴリズムによる最適化手法では、計算に多くの時間を要する問題があった。山田らは各設計変数に対応する染色体について、個別に交配と突然変異の遺伝子操作を行うことで設計変数の探索範囲を狭くし、短時間で最適解を算出できる手法を報告した。本手法が実用化されれば、金型設計の大

* Seto, Masahiro
金沢工業大学 ものづくり研究所
白山市八東穂 3-1 (〒924-0838)