一般セッション

押出成形・混練 (A-101～A-104)

田 上 秀 一*

今回の年次大会では押出成形と混練が同じセッションとなり、初日のオープニングを飾る時間帯に開催された。聴講者の出足は例年になく好調で、発表によっては立ち見がでるほどの盛況であった。発表は4件と若干少ない印象を受けたが、内容は(1)並列多層フィルムキャスト加工におけるネックインと粘弾性の関係について計算機シミュレーションを駆使して検討した研究、(2)リグニンがフィルターとして有用かどうか、二軸押出機を用いて検討した研究、(3)ポリマー/クレ系ナノコンポジットを製造する溶融混練プロセスについて射出成形機を利用した装置を用いて検討を行った研究、(4)可視化バレルを用いて非充満系での二軸押出機内の流動挙動について検討を行った研究と充実しており、興味深く拝聴した。特に聴衆の興味を集めたと感じた発表は、フィルムキャスト加工の研究発表と二軸押出機内の流動挙動に関する研究発表であった。

フィルム製品は、プラスチック製品全体に占める売上額の割合が結構多いことや、液晶ディスプレイや光学製品など魅力的な分野への応用展開がなされていることもあり、

フィルム関係の研究発表は、聴講者の興味を引き、常に盛況である。一方、研究・開発において、計算機シミュレーションを有益なものにするには、現象の基本となる基礎知識(高分子レオロジー、流体力学、高分子構造、高分子物性、等々)の修得が必要である。計算機シミュレーションが主役であった今回の発表を拝聴して、内容のすばらしさはいうまでもないが、有益な検討を行うためには基礎知識修得が重要であることを再認識した。

二軸押出機に関する研究発表も、近年いろいろと行われているが、「押出機の中で何が起きているのだろう」という疑問は、計算機シミュレーションで流動挙動がある程度把握できるようになった現在でも、十分解決できたとはいえない。今回の研究発表では、シリコンオイルと透明なアクリル製バレル、トレーサーを用いて二軸押出機内の流動挙動を可視化する試みが報告された。この研究の特徴は、非充満系を視野に入れている点である。粒子法の利用などにより計算で非充満系を捉える試みも発表されているが、まだ発展途上であることを考えると、この研究が現象解明に大きく寄与できると思われるので、今後の展開に期待している。個人的には是非とも粘弾性流体を用いた実験にトライしてほしいと思っている。

* Tanoue, Shuichi

福井大学大学院工学研究科 ファイバーアメニティ工学専攻
福井市文京 3-9-1 (〒910-8507)

一般セッション

紡糸・フィルム成形 (E-101～E-114)

宝 田 亘*

大会一日目のE会場では紡糸・フィルム成形のセッションが行われ14件の発表が行われた。内訳は繊維の成形に関する発表が5件、フィルムの成形に関する発表が8件、その他1件であった。その中でも、フィルムのヒートシール特性に関わる発表が5件行われた事が本大会の特徴と言える。

高分子フィルムの最大の用途である包装用途において、ヒートシール特性は非常に重要であるが、そのメカニズム等に関する研究発表はこれまであまり多くなされてこなかったように思われる。本大会においては、ポリプロピレンに共重合により低融点化した共重合ポリプロピレンをブレンドする事により融点をコントロールし、ヒートシール特性を改善するという良く知られた技術に対して、シール部位の構造解析や剥離後の形態観察などを詳細に行い、その改善メカニズムについて詳細な検討を行った結果についての発表など、多数の発表が行われた。このような詳細な解析が進められる事により、ヒートシール時の分子の運動

などについての理解が進み、技術の進歩に繋がっていくものと期待される。

その他に、フィルムの成形については、フィルムの延伸、熱処理に関する発表が3件行われた。それぞれ、ポリエチレン、スチレン-ブタジエン-スチレンブロックコポリマー、リサイクルポリエチレンテレフタレートを用い、ポリマーの変形特性や成形条件が延伸挙動や延伸フィルムの物性値に与える影響について発表が行われた。その中でもポリエチレンについては、高分子量のポリエチレンを用いる事で融点以上の温度で延伸を行い、さらに一度目標倍率より高い倍率まで引き伸ばした後に目標倍率まで収縮させるという特殊な延伸処理を用いる事で、均一なラメラ構造を持った引張強度と引裂強度のバランスに優れたフィルムが得られるとの発表が行われた。新しい延伸方法であり、今後の展開に期待したい。

繊維の成形については、溶融紡糸過程について非相溶系のポリマーブレンドを溶融紡糸に利用することで、繊維表面を粗面化する技術についての発表が行われたほか、立体規則性を制御したポリプロピレンの溶融紡糸により弾性回復性に優れた繊維を製造する技術についての発表が行われ

* Takarada, Wataru

東京工業大学大学院理工学研究科
東京都目黒区大岡山 2-12-1 (〒152-8552)

た。また、繊維の延伸過程については、炭酸ガスレーザーを用いて繊維を急速加熱し延伸する手法を用いて、ポリトリメチレンテレフタレートと6ナイロンの延伸過程を詳細に解析した発表が行われた。この延伸手法においては非常に限られた領域で繊維を加熱することから延伸点（変形箇所）が極めて安定しており、延伸過程における繊維の初期構造形成を詳細に解析することが可能となっており、本大会における2つの発表においても、それぞれのポリマーの分子構造の違いにより、繊維構造のでき方や延伸糸物性に大きな違いが発生することが示されていた。最後に、エレクトロスピンニング（静電紡糸法）により中空シリカ繊維を作製する技術について発表が行われた。エレクトロスピンニングは非常に細い繊維を作製できる方法として注目されており、近年多くの検討が行われているが、本発表では無機物質であるシリカゲルを用いて直径200 nmほどのセラミックスナノファイバーが得られることが示されていた。

一般セッション

超臨界流体・発泡技術（D-101～D-108）

秋 元 英 郎*

本セッションの発表件数は8件で、例年に比べ少なかったが活発な議論があった。一部が特別セッション「高断熱」で発表されたと思われる。

気泡核生成：D-106では、超臨界CO₂を用いた可視化バッチ発泡から初期発泡過程に関して報告された。可視化で認識された気泡（約10 μm以上）数の観察から、発泡開始圧力は、温度および試料によらず同一の傾向を示し、飽和圧力よりやや低い圧力になっている。一方臨界気泡径は数nmと、ポリマーの絡み合い空間程度であり、拘束場となっているとの考察が示され、活発に議論がなされた。

気泡密度の制御：D-108では、PSに超臨界CO₂を含浸した後に超音波を照射して、発生する気泡数・径の観察結果、超音波の周波数が高いほど気泡数は多く、気泡径は周波数によらないとの報告であった。気泡径の見方については議論があった。

材料・添加剤と発泡挙動：D-104では、PC（熔融法）を鎖延長剤と反応させることで得た歪硬化性を示すPCは、超臨界CO₂によるバッチ発泡で未処理のPCに比べて2ケタ気泡密度が大きい微細発泡体が得られたと報告された。

有機物に限らず、幅広い物質を繊維化することができることもエレクトロスピンニングの特徴であり、フィルターや触媒、電極など広い分野への応用が期待される。

これらの発表のほかに、溶融体の変形挙動を解析する上で非常に重要となる自由界面（表面）の取り扱いについて、有限要素法よりも柔軟な取り扱いが可能になると期待されている粒子法を用いた流動計算についての発表が行われた。昨年の紡糸・フィルム成形のセッションの発表件数は7件であり、本年は14件と2倍の発表が行われた事になる。特に、フィルムのヒートシール特性や粒子法による数値解析など、新たな研究者により新たなテーマでの発表が行われた事は、この分野の研究が活性化してきていることの表れであると考えられる。彼らの更なる活躍を願うとともに、さらに多くの研究者の参加によりますますこの分野が活性化していくことを期待している。

D-105は、PP中で三次元網目構造を形成するソルビトール化合物の発泡性に及ぼす影響に関する発表であり、混練温度とソルビトールの融点の関係、発泡温度とソルビトールのゲル化温度との関係が気泡核生成の促進に影響すること。D-107では、ランダムPP、変性PP、化学発泡剤、有機化ベントナイトの組成物の二軸押出機による混練温度と、射出成形後の気泡の状態に関する報告であり、混乱温度が高く、有機化ベントナイトが入っている方ほど気泡数が少ないという結果であった。

射出発泡成形：D-101では超臨界CO₂を発泡剤とした射出発泡成形における発泡挙動についてバッチ発泡と類似の自由発泡モデルで解析し、良い一致が得られたと報告された。D-102では、超臨界N₂を用いた射出発泡において、板厚と射出率の、成形品の末端（流動末端をそのまま保持）と途中部（順次流動が積層された部分）の断面観察結果との関係の結果が報告された。流動時間が長くなると流動先端におけるガス濃度が低い領域が広くなるとのことである。また、流動方向の圧力勾配が大きいと流動フロント領域で気泡が粗大化することである。

超臨界流体による結晶化：D-103では、超臨界CO₂中150℃でPPを延伸すると融点・結晶化度ともに高くなることが報告された。

* Akimoto, Hideo
秋元技術士事務所
千葉市美浜区打瀬 1-7-1-3-104 (〒261-0013)