AWPP 2011 報告

Nobel Materials, Alloys, Blends & Composites II

木 原 伸 一*

本セッションのキーノート講演として、長岡技術大の河原准教授から、天然ゴムの表面にあるタンパク質層の結晶相とフォスホリビット層のアモルファス相（流動性の液晶相）と違いを利用した複合ラテックスの創成とそれを架橋生成したゴムの特性について詳細な紹介があった。具体的には末端処理した 1,4-cis-PI と複合化したラテックス、タンパク質の結晶格子軸長にマッチした脂肪酸結晶をエピタキシャル成長させたラテックスとスチレンをラテックス表面にグラフト重合したラテックスを作成し、架橋によりゴムにした材料を作成し、引張り強度とモルフォロジーとの対応関係が紹介された。特に、スチレンをグラフト重合した場合、ナノスケールの分散状態が達成され、粒子界面の特性に由来すると思われる引張り破断強度の増加等が紹介された。天然ゴムの表面特性の分布をうまく利用して人工的な物質を少量つかって改質し、新たな機能を発現させるコンセプトはとても明確であり有益な講演であった。発表後にキーノート講演者には記念品が贈呈された。

次に、広島大学の S. Kihara らは高圧二酸化炭素を用いてポリマーをゴム状態から熔融状態にし、二酸化炭素に溶解した金属錯体とともに非充満状態でバッチ混合するこ

とで金属錯体をシングルナノメートルスケールで分散できること、また少量のナノ粒子分散で著しい粘度低下がみられることを報告した。さらに粒子分散メカニズムについてポリマーの絡み合い構造との関係から提案があった。次にベトナムのハノイ科学技術大学の P. T. Nghia らはエポキシ基を付加した天然ラテックスを水素化する条件を NMR や DSC などの分析から明らかにした内容を報告した。立体障害の影響を受けやすい難しい反応系とのことであるが、本方法により作成された複合ラテックスはオレフィンポリマーとの親和性を高めることができるとのことである。CO₂ 吸収により生産される天然ゴムの利用技術の開発はこれから益々広がるものと思われた。次に、出光興産(株)の Y. Kohri らは非晶性の低アイソタクチックポリプロピレンと高結晶性の高アイソタクチックポリプロピレンを同軸多層（芯鞘構造）に紡糸し、その性能を評価した結果が報告された。引張り試験の履歴から成形した糸の回復性歪みを評価し、弾性回復を向上させ収縮歪みを小さくする条件や成形性などを評価した結果が報告された。

いずれの講演も活発な議論がなされた。共通して材料の機能化にはそのバルク相の空間配置（モルフォロジー）をどう考えどう適切に配置させるかとその界面での分子制御に由来した相互作用設計が戦略的に重要であること、また、そのためには、基本物性や構造測定がとても大切であることが再認識された。

* Kihara, Shin-ichi
広島大学 大学院工学研究院物質化学工学部門
東広島市鏡山 1-4-1 (〒739-8527)
snkihara@hiroshima-u.ac.jp
2011.10.24 受理

AWPP 2011 報告

Recycle & Environmental Technology

西 村 寛 之*

リサイクルと環境技術のセッションでは、廃家電機器からのプラスチックのマテリアルリサイクル技術、植物由来樹脂とポリプロピレン(PP)のポリマーアロイを反応成形する技術、光学レンズのための振動射出圧縮成形技術、ピーナッツ殻を用いた複合材料技術の4件の発表があった。

まずキーノート講演で三菱電機(株)馬場氏より、廃家電

機器からプラスチックをマテリアルリサイクルする技術の発表があった。家電リサイクル工場にて、粗く分別されたプラスチックを比重分離、静電気分離およびX線透過分離を実施することにより、PP、ポリスチレン(PS)、ABS等の樹脂を高い純度で分離し、ペレットに成形する技術を確立した。特に、臭素系難燃剤を含有するフレークをX線透過法で検出し、高速度のエヤーガンで吹き飛ばす技術は新規性が高い。更に、工業的な実用化プラントを日本に設置して、2010年より操業を開始している。2011年度プラスチック成形加工学会の青木固技術賞を受賞した技術でもある。日本では家電リサイクル法の定着により、プラスチックの再資源化率が上昇しており、このような高度な分

* Nishimura, Hiroyuki
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科
先端ファイブ科学部門
京都市左京区松ヶ崎御所海道町 (〒606-8585)
hnishimu@kit.ac.jp
2011.11.27 受理