一般セッション

射出成形 (G-206~G-225)

福島 祥夫*・黒岩 広樹*

射出成形セッションは、第二日目の午前から午後にかけて開かれ、20件の報告が行われた。本セッションでは、CAEと実測の比較検証や、成形不良現象（ウェルド、バリ、表面状態）の評価、及び金型内部の可視化による樹脂流動挙動の解明に関する報告がなされた。

G-206ではCAEを用いて樹脂流動解析と金型構造解析を連成させて、射出時の金型の変形のシミュレーションと実測結果の報告が行われた。G-207では、射出成形解析と最適化アルゴリズムを用いて、複数のウェルド発生位置の制御に重み係数を用いた方法についての報告がされた。G-208ではウェルドライン部に発生するごく微小な突起形状が引き起こす外観不良について、バックフロー法を用いた突起形状の検証の結果が示された。G-209では単軸スクリュでの可塑化解析における解析精度の向上を目指し、可視化シリンダを用いて実験結果と解析結果の比較検証の報告が行われた。G-210では計量安定化のための逆流防止リングについて、可視化シリンダを用いて着座タイミングの動作を観察し、計量安定化について報告された。G-211では、薄肉成形における金型キャビティ表面粗さが樹脂流動挙動や内部モルフォロジーに及ぼす影響について論じられた。G-212では成形不良の一つであるバリの発生機構を検討するため、成形中の任意のタイミングで金型分割面に任意の隙間量を発生させることが可能な金型について提案された。G-213では射出成形金型のゲート幅が充填の流動に及ぼす影響について、射出速度や樹脂温度を変化させたときのウェルドラインの位置を検証した結果についての報告がされた。G-214では電子部品実装基板の封止成形における問題点について、リップやゲートによる流動パターンの制御や発泡剤を用いた成形による解決手段について検討され

た。G-215ではガラス繊維強化樹脂など異方性挙動を示すプラスチックの振動特性を実測し、CAEを用いた振動特性予測手法の検証結果についての報告がされた。G-216では円筒形状部品の収縮特性を、一般化Maxwellモデルを用いて解析し、冷却過程の熱応力の発生と緩和を同時に解析することで収縮メカニズムを粘弾性に基づいて説明できることが論じられた。G-217ではパージ剤について、ぬれの考え方で挙動を検証し、界面活性剤を加えた実験を行った結果、パージ剤の洗浄メカニズムと金属と樹脂間の接着性は必ずしも関係しないことが報告された。G-218では高機能な性能が要求される光学レンズのニーズに対し、その材料となりえるフルオレン含有ポリマーの機械的物性や光学特性に関する報告が行われた。G-219では金型の短納期化が必要な昨今、複数個取りの金型が必須であるため、基幹技術である充填バランス検討の必要性について論じられた。G-220では自動車のEV化によりインサート成形が増加している中でインサート品の変形挙動に関する研究成果について実験とCAEによる検討結果の報告が行われた。G-221はポリ乳酸を用いた接合に関する研究で接合強度と射出速度の関係には射出温度が影響するなどの報告があった。G-222では成形品表面のシボ転写に関して金型温度条件との関連性について検討し、ガラス転移温度との関連性について重要な知見の報告が行われた。G-223では炭素繊維の折損挙動についてノズル位置から下流に向かっての炭素繊維の折損の状況についてX線CTの画像とともに詳しい解説があり、炭素繊維が折りたたまれている様子の画像などの報告があった。G-224では3次元キャビティ面の可視化について着色マーキング法とX線CTを用いた研究成果が報告された。G-225では近年注目されている炭素繊維の挙動についてフローフロント方向から可視化し、その挙動や炭素繊維の配向について研究結果の報告が行われた。全体を通して活発な議論が行われた。

* Fukushima, Yoshio/Kuroiwa, Hiroki
群馬産業技術センター 生産システム係
前橋市亀里町 884-1 (〒379-2147)
fuku-shio@pref.gunma.jp/kuroiwa-hiro@pref.gunma.jp

一般セッション

押出成形(混練を含む) (E-210~E-216)

田上 秀一*

「押出成形(混練を含む)」のセッションは2日目に開催された。この会場だけは建物の中に1会場のみという位置関係であったため、ある実行委員から「ひょっとすると、

聴講者が少ないかもしれない」と言われ、少々不安になったが、会場には盛況といえるくらいの聴講者に集まっていた。短い質疑応答の中でも中身の濃い議論が展開された。

今回は、7件の発表があった。内訳は、数値シミュレーションを用いた二軸押出機の混合・混練評価に関する研究が3件(パッチミキサの分配混合特性評価、傾斜チップニーディングディスクの評価、ロータセグメントの混練評価)、

* Tanoue, Shuichi
福井大学大学院工学研究科ファイバーアメニティ工学専攻
福井市文京 3-9-1 (〒910-8507)
tanoue@matse.u-fukui.ac.jp

他に樹脂の可塑化モデルに関する研究、気相成長炭素繊維とポリカーボネートの熔融混練に関する研究(2件)、データベースを利用した押出成形技術の検討、であった。これを読まれて想像できるかと思うが、今回の特徴は、(1) 熔融・混練に関する内容が圧倒的に多い、(2) 数値シミュレーションを用いた内容が半数を占めた、が挙げられる。

数値シミュレーションの利用は各方面で進んでおり、押出成形でも例外ではない。数値シミュレーションは実験では得られない詳細でかつ有益な情報がたくさん得られ、研究開発には必須アイテムとなっている。ただ、実験を忠実に模擬することは現在でもなお難しく、時として「その計算結果は本当に正しいのか？」という議論になる。今回も類似の質問があった。ただ、実験による実証ができない場合、基礎学問の知識を駆使して「想像」により計算結果の妥当性を評価するしかないのが現状であり、さらなる検討が必要となる。また、これは個人的な意見であるが、計算結果の妥当性の次のステップとある「研究開発に計算結果

をどう利用するか」という議論が現状では少ないように感じる。これは計算結果の妥当性と同時に議論してほしい項目であり、今後そのような視点からの研究発表がなされることを期待したい。

話は変わるが、ご存じのように、押出成形の範疇は非常に広く、他のセッションの発表内容も押出成形のカテゴリーに十分入る内容も多い。ただ、近年では発表の多くがいわゆる「混合・混練」の操作に関する内容である。今回の場合、「(混練を含む)」という文言がセッション名に入ったことも大きいと思われる。ただ、このことは、「混合・混練」がこの分野で注目度がいまだに高いことを示している。例えば、「ナノ分散(ナノサイズのフィラーを均一に分散させること)」は永遠の悩みでいまだ解決法がない。また、混合・混練に関する定量的評価方法もまだ決定版が確立されておらず、解決すべき課題はまだ多い。今後、本セッションでいろいろな発表を聞かせていただき、永遠の悩みの糸口が見つかることを期待している。

一般セッション

紡糸・フィルム成形 (F-201~F-213)

宮 田 剣*

紡糸・フィルム成形のセッションは大会2日目午前中に行われた。13件の口頭発表のうち7件がポスターセッションにおいても同時に発表され、活発な討論が展開されていた。最初の6件は包装用途フィルムの成形と加工に関する研究、次の3件が繊維の紡糸と加工に関する研究、最後の4件がフィルムの延伸プロセスにおける構造形成に関する研究であった。

高分子の用途の6割は包装関係であり、フィルムが多くを占める。その中でもポリオレフィンの割合は高い。特にポリプロピレンは2軸延伸することにより外装用フィルムとして、また無延伸のままシーラントとして用いられ、広範に使用されている。最近では耐熱性工業用途のシーラントとして使用されている。このようなことからフィルムの成形加工は今後も国内外を問わず注目される技術であり、特に日本国内においては質の高いフィルム製品、成形加工技術が要求される傾向にあるといえる。ポリオレフィンの材料開発、成形加工技術は研究し尽くされているということではなく、次世代の技術として研究開発を進めていく価値は十分認められる。F-210~F-213では金沢大学の研究グループを中心に異種ポリエチレンのブレンド、ポリエチレンとポリプロピレンのブレンドによる透明性発現機構、延伸プロセスにおける変形挙動解析、ポリメタクリル酸メチル系フィルムの延伸など将来の技術につながる研究が発表され、活発な意見交換が行われていた。

一方筆者らの研究グループからは主に包装用フィルムの

シーラント設計、構造解析・観察に関する報告を行った。フィルムの接合に関する技術は、フィルムコンバーター業界においては喫緊の技術課題である場合が多い。しかし、研究報告はそれほど多くはない。実際、経験と勘の蓄積により成立しているところも多い。しかし、技術の発展また継承という観点から本学会においても、今後とも活発に研究報告を行えればと考えている。F-201~F-206において主にシーラント用ポリプロピレンの材料設計、大型機器輸送用包装フィルムのシーラント特性、シュリンクフィルム用リサイクルポリエステルフィルムの引き裂き特性について報告を行った。

繊維の紡糸に関する研究もフィルムと同様のことがいえる。繊維の生産は既に大部分が海外へ移転している。しかし高級ブランドアパレル用繊維、高機能工業用繊維などは日本国内において新たな技術開発とともに生産されている。近い将来いかされる技術を研究していく必要性は十分であり、今後とも数多くの研究が発表されることを期待している。F-207~F-209ではポリエチレンナフタレート繊維の高強度化、レーザーエレクトロスピニングによる不織布の作製、繊維のレーザー加熱延伸に関する研究について報告された。

繊維の紡糸、フィルムの成形に関する技術は日本国内で完結している技術ではない。なぜならば50年後繊維もフィルムも私たちの周囲から姿を消しているとは思えないからである。日本の文化にあわせた繊維やフィルムの技術を進化させなければならない義務が本学会にはあると思う。産業界、公的試験研究機関、大学等が連携し新たな繊維フィルムを開発し、学会の場で広くアピールされることを期待したい。

* Miyata, Ken
山形大学大学院理工学研究科
米沢市城南4-3-16 (〒992-8510)
ken@yz.yamagata-u.ac.jp