ングや精密成形を行う際に問題を引き起こすことがあるため、この測定手法は近い将来加工現場にも応用できると期待される。

レオロジーを用いた新規材料開発に関しては、山形大学の只野氏らによる PLA/米粉ブレンド系樹脂に関する報告があった。これは近年注目されているバイオマス材料の低コスト化や高強度化を目指した研究報告であった。ここでは非晶性の米粉が結晶性米粉に比べ良好な分散性であるこ

とを明らかにし、結晶化の向上に影響を及ぼすことを示した。今後安価で耐熱性や強靱性の高い分解性天然添加剤としてさらなる開発や展開が期待される。

以上、計4件の報告が活発の質疑応答の下行われた。今回大会2日目の最後に行われた影響もあり若干聴講者数が少ないように感じられた。先に述べたように成形加工におけるレオロジーの重要性やバラエティに富む報告内容から考えると今後聴講者の増加にも期待したい。

一般セッション

構造・物性・評価1 (E-101~E-114)

後 藤 彰 彦*

本セッションは大会両日に設置され、初日に14件、二日目に14件、計28件の発表がなされた。聴講者は、発表内容により増減が見られたが常に会場を埋め尽くし、立ち見が出るほどであり、活発な質疑応答がなされた。第一日目について報告させていただくこととする。

午前は劣化について興味深い研究発表がなされた。ポリプロピレンに対する劣化度の評価について、示差走査熱量測定を用いたOOT (Oxidation Onset Temperature) について発表 (E-102, E-103) がなされた。そこで、OOTは材料の初期の熱安定性や劣化の進行した様々な段階の劣化度の評価にも有効であることが示された。さらに、PP材料の熱酸化劣化に及ぼす金属材料の影響と劣化度の評価についても報告がなされた。また、ポリブチレンテレフタレートを対象として、DSCによる熱履歴測定方法について発表 (E-105) がなされ、熱酸化のメカニズムと劣化度の評価方法について報告 (E-106) がなされた。さらに、熱負荷時温度と時間の推定を可能とされて、エンジン排気量が異なる経年車に搭載されたPBT成形部品の劣化度評価への適用が試行された (E-107)。その結果、各排気量に対応した熱履歴温度が得られ、劣化度の評価についてもより正確な結果が得られたとの報告がなされた。さらに、PP射出成形品の配向による変形速度の依存性に関する発

表 (E-101)、複合管の長期耐久性に関するクリープ試験法についての発表 (E-104) やPETフィルムの劣化状態を部分放電の検知から調査する方法についての発表 (E-108) がなされた。

午後は6件の発表がなされた。異なる分子量を有するゴムが添加されたPP射出成形品を対象としたウェルド界面強度について発表 (E-109) がなされ、ウェルド強度とゴム分子量の影響について検討がなされた。また、PPに関しては、カーボンナノチューブの混同手順が力学的特性に影響を与えるという発表 (E-112) がなされ、手順の違いが凝集と分散の状態に作用し、結果的に異なる構造を示すことが報告された。PEに関しては、超高分子量PEを溶融延伸した際の構造についての発表 (E-114) や各種高分子フィルムに対するヒートシール界面について発表 (E-111) がなされた。また、分子量が異なるポリ塩化ビニルを対象としたクレイブ発生強度の温度依存性について発表 (E-110) がなされ、凝集構造がクレイブ変形に関与することが示された。熱可塑性液晶繊維についても発表 (E-113) がなされ、熱処理過程における寸法変化による繊維構造について報告された。

今回、劣化度の評価に関する発表が多くなされ、その際、会場には大勢の聴講者が集まって来られており、その関心度合いが伺えた。全体を通して、活発な議論がなされ有意義な内容であった。今後も構造物性評価の研究発表に期待したい。

* Goto, Akihiko

大阪産業大学 デザイン工学部 情報システム学科
大東市中垣内 3-1-1 (〒574-8530)

一般セッション

構造・物性・評価2 (E-201~E-214)

井 田 剛 史*

樹脂材の結晶構造や挙動に関するもの樹脂製品の寿命評価、さらには新しい樹脂成形や合成の研究など多岐にわたって14件の発表があり活発な討議が展開された。

構造解析的な研究としては5件の発表がなされ、POM

の結晶状態の変化がクリープ挙動に与える影響として、タイ分子分率から時間-温度換算則を適用しクリープの温度依存性を示すものやEVAの粘弾性挙動として、極性基の含量によるガラス転移温度や融点の変化を確認し、時間-温度換算則について研究されたもの、さらにはPS樹脂のヒートシール強度の分子量依存性として、最長緩和時間の違いによることを特定し、分子動力学シミュレーションに

* Ida, Tsuyoshi

(株)十川ゴム 研究開発部
堺市中区上之 516 (〒599-8244)