一般セッション

超臨界流体・発泡技術 (E-201～E-204, E-206～E-209)

小 島 英 司*

本セッションでは、8件の講演が行われた。内訳は、生産プロセスの環境負荷低減を目的とした PGGs 法によるポリマーの微粒子化に関する研究の1件と、樹脂発泡製品に求められる断熱、軽量化、緩衝等の特性を最大限に発揮するためのセル構造の形態とその成形に関する研究の7件であった。

E-201 では、超臨界 CO₂ を用いた PGGs 法におけるトルエン混合は、生成ポリマー粒子 (PEG) の粒径を半減以下となる 11.4 μm へと微粒化する効果があると報告された。

E-202 では、小角 X 線散乱 (SAXS) を用いた解析によって、バッチ法で微細に発泡させた PP シートの非晶層厚みと結晶構造が推定可能になったと報告された。

E-203 では、加熱延伸処理した PP シートに超臨界 CO₂ でバッチ処理を施し発泡させると、強度は未延伸 PP シートより約 3 倍、また発泡処理前のシートと比較して約 75% の強度が発現していると報告された。

E-204 では、発泡フィルムの安全性向上と環境負荷低減をねらいとして、インフレーション発泡成形において従来の化学発泡に変わり超臨界流体 (CO₂, N₂) を適用する技

術が開発された。この技術により独泡構造だけでなく、これまで得られなかった連通泡構造も成形可能となったと報告された。

E-206・E-207 では、コアバック射出成形において、PP 樹脂の粘度、成形条件 (コアバック速度及びコアバックタイミング)、結晶核剤添加量がセル構造 (径、セル密度) に及ぼす関係が調査され、最適化が行われたことで、平均セル径 5 μm 以下、発泡倍率 5 倍、連通孔率 90% のマイクロセルラー発泡体が成形できたと報告された。

E-208 では、発泡射出成形のシミュレートが、カウンタープレッシャー圧力及び型温を変化させた水準において、実験結果 (PS を N₂ で発泡) とセル径・密度ともに良く一致したと報告された。

E-209 では、圧縮状態下のポリエチレン発泡体の 3 次元的なセル構造を高コントラスト X 線 CT で観察できることが報告された。これにより応力と歪の関係が座屈現象とともに説明された。

大会 2 日目に開催された講演会場では、終始立見が出るほど多くの聴講者が集まり、興味の高さが伺われた。今後は、量産技術の報告が増加し、更に活発なセッションとなっていくことを期待する。

* Kojima, Eiji
豊田合成(株) 生産技術開発センター
稲沢市北島町西の町 30 (〒492-8540)

一般セッション

アロイ・ブレンド・複合材料 (D-212～D-217)

仲 井 朝 美*

「アロイ・ブレンド・複合材料」セッションは、2 日目の午後に開催され、6 件の講演が行われた。その内容は多岐にわたるが、大別すると、環境に配慮した天然繊維強化複合材料に関する研究、および、自動車等の軽量化に貢献する繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の成形条件の最適化および界面特性制御に関する研究報告がなされた。

天然繊維強化複合材料に関する研究においては、バナナ長繊維とポリ乳酸をニードルパンチにより複合化させ、引張特性に及ぼすバナナ繊維の含有量の影響を検討した事例、絹連続繊維とポリ乳酸を複合化させ、成形条件が引張特性に及ぼす影響を検討した事例に関する報告がなされた。繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の成形条件の最適化に関する研究においては、上記の絹/ポリ乳酸複合材料の他、CFRTP 積層シート (CF/アクリル樹脂) の成形条件が、複合材料の力学的特性に及ぼす影響について検討した事例が報告さ

れた。繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の界面特性制御に関する研究においては、GF/PC 複合材料に改質剤として酸変性低分子量 PE を添加し、GF と PC の界面にはく離を起こさせることにより、破壊じん性および衝撃強度を向上させた事例、連続炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料 (CF/PP) に対して、電解酸化処理およびオゾン酸化処理を施すことにより界面特性を向上させた事例が報告された。その他、非相溶系の材料を分散させる高せん断加工をその場計測した事例が報告された。

セッション全体では、会場には多くの聴講者がおり、質疑応答においても活発な議論があった。6 件という講演件数は少ないように思われると思うが、本大会においては特別セッション「複合化・融合で生まれる新材料技術」が企画され、多くの複合材料に関する報告がなされていたことを鑑みると、学会全体として「アロイ・ブレンド・複合材料」に関わる新材料技術への関心の高さが伺えており、今後ますますの発展が期待される。

* Nakai, Asami
岐阜大学 工学部 機械工学科
岐阜市柳戸 1-1 (〒501-1193)