超臨界流体による熱可塑性エラストマーの 射出発泡成形に関する研究

柿 島 浩 徳*・瀬 戸 雅 宏*・山 部 昌*

Study on Foam Injection Molding of Thermoplastic Elastomer by Supercritical Fluid

Kakishima, Hironori*/Seto, Masahiro*/Yamabe, Masashi*

Foam injection molding is a molding method that generates cells in the resin by dissolving carbon dioxide and chemical foaming agent. Foam injection molding makes it possible to reduce weight of products and material by generating cells in the resin. However, this technique may cause a problem defective molded product was a defects known as short-shot if the amount of resin that is filled into the mold is insufficient. Therefore, in this study, we studied to prevent the molding defects such as short shot, and to clarify molding conditions and factors to achieve stable molding process in continuous molding. Foam injection molding with a thermoplastic elastomer and supercritical carbon dioxide was carried out. We considered molding conditions and factors that prevented molding defects such as short-shot and could realize a stable molding process. We have revealed the following results. When carbon dioxide gas was injected at a pressure lower than the critical point, weight of the resin was constant and the weight of the molded product was stable. Therefore, we could achieve a stable molding process, and prevent short-shot. However, in this case, it is necessary to use a gas having a high-solubility into the resin.

Key words : Thermoplastic elastomer, Foam injection molding, Supercritical, Solubility

1. 緒 言

射出発泡成形は、樹脂内部に気泡を生成させることで、未発泡の樹脂に比べ、断熱性、緩衝性等、多くの優れた特性を付加することが可能である。また、気泡分だけ軽量化が可能で、材料を削減できるため、地球環境への負荷が少なく、コスト削減も期待できる。このような背景から、近年、射出発泡成形に関する研究が活発となっており、幅広い分野からも注目を集めている。射出発泡成形は、軽量の製品を生産できるだけでなく、複雑形状の製品も大量かつ短時間に生産することができる。

従来の射出発泡成形では、発泡剤としてフロン（フルオロカーボン）やブタンが用いられていたが、地球環境への負荷を低減させる目的で、超臨界状態にした二酸化炭素や窒素を発泡剤として用いた超臨界射出発泡成形が主流となっている^{1),2)}。超臨界流体は、液体に近い高密度、気体

に近い高拡散性・低粘性、さらにゼロ表面張力や高い溶解速度を兼ね備えた特異な流体である。安価、無害、低コストであり、リサイクル性もあることから、食品産業や医療分野で工業的に利用されている³⁾。

しかし、超臨界射出発泡成形では、金型内に充填される樹脂の量が不足し、成形品の一部が欠けてしまうショートショットと呼ばれる成形不良が発生しやすい。これは、超臨界射出発泡成形は、超臨界状態という物質的に不安定な状態の流体を樹脂と混合させるため、成形時の発泡制御が困難であること、また連続成形における安定した成形プロセスを実現しうる成形条件及び因子が不明確なためである。

超臨界射出発泡成形に関しては、山田ら¹⁾によるシルバーストリークを抑止し外観品質の向上を目的とした、キャビティ表面温度及び冷却作用が発泡成形品の表面に与える影響についての検討が行われてきた。また、山田ら⁴⁾は、超臨界射出発泡成形により得られた成形品の内部構造形成機構を解明することを目的とし、金型内の流動過程から冷却過程における発泡状況の可視化観察を行い、多層構造からなる発泡体の形成機構について検討を行っている。さらに、新保ら⁵⁾は、バッチ式発泡プロセスによる減圧発泡により得られた発泡試料の曲げ強度を測定し、気泡径と強度特性

* 金沢工業大学大学院
白山市八東穂 3-1 (〒924-0838)
3-1, Yatsukaho, Hakusan, Ishikawa
hiro-k@venus.kanazawa-it.ac.jp
2012.8.24 受理

の関係について、応力集中による強度低下、並びに発泡倍率による強度低下を比較しながら、発泡体の強度特性が発泡に伴う気泡壁の分子配向によってなされるとの推定の下で、発泡体の強度向上について検討を行っている。しかし、超臨界射出発泡成形で発生するショートショットによる成形不良、また連続成形における安定した成形プロセスの実現を目的とした、成形条件及び因子の解明に関する研究報告は少ない。

本研究では、熱可塑性エラストマーを使用し、超臨界射出発泡成形におけるショートショットによる成形不良を未然に防ぎ、連続成形において安定した成形プロセスを実現しうる成形条件及び因子を明らかにすることを目的とした。本研究において、エラストマーを検討対象としたのは、エラストマーには従来のプラスチックでは得られなかった柔軟性と、ゴムよりも優れた物理的・化学的特性、耐熱性、耐薬品性を有しており、成形性に優れるといった特徴があるためである。本研究では、高圧下で超臨界状態にした二酸化炭素及び窒素等のガスを発泡剤としてエラストマーに溶解させ、急激に減圧させることで射出発泡成形を実施した。得られた成形品より、ショートショットによる成形不良が最も少なく、また連続成形における安定した成形プロセスを実現しうる成形条件及び因子について検討を行った。

2. 実験

2.1 超臨界射出発泡成形

成形は、熱可塑性エラストマー（ハイトレル，基本グレード（3046），東レ・デュポン製）を用い、表1の成形条件で電動サーボ射出成形機（Si-180Ⅲ，型締力180トン，東洋機械金属製）で実施した。また、超臨界炭酸ガス供給装置（SCF-600型，供給量60～600g/min，タクミナ製）を

Table 1 Molding conditions

Resin temperature (°C)	230
Mold temperature (°C)	50
Injection speed (mm/s)	50
Cooling time (sec)	30
Weighing position of resin (mm)	16.00
Carbon dioxide infusion pressure (MPa)	10.0
Foaming agent (wt%)	0.5

使用し、超臨界状態にした炭酸ガスを発泡剤として、成形機に10MPaで注入した。本研究では、図1に示すように炭酸ガスの注入位置として、(a)射出ノズル付近、(b)スクリューの中間部を設定し、炭酸ガスの注入位置の違いにより、ショートショットが発生する成形品の割合に違いが表れるかを観察した。

ここで、過去に材料としてアクリル樹脂を用い、同様の成形を実施したところ、アクリル樹脂に対する炭酸ガスの溶解が良好であった。このため、射出ノズル付近に炭酸ガスを注入しても、良好な成形品を得ることができた。一方、熱可塑性エラストマーは、アクリル樹脂に比べて粘度が高い材料である。このような材料特性を有するため、射出ノズル付近に炭酸ガスを注入した場合、炭酸ガスの熱可塑性エラストマーに対する溶解がアクリル樹脂よりも悪くなってしまうことが想定された。したがって、スクリューの中間部にも炭酸ガスを注入することとし、射出ノズル付近に炭酸ガスを注入する場合の比較対象とした。

成形により導出された成形条件の評価は、ショートショットが発生した成形品の割合で行い、その割合が最も少ない条件を安定した成形プロセスを実現しうる成形条件とした。成形品は10ショット連続で成形し、その中でショートショットが発生した

成形品の数から割合を算出し、評価を行った。

2.2 発泡状態の観察

超臨界射出発泡成形により得られた成形品内部の発泡状態を確認するため、成形品断面を切り出した。発泡状態の観察結果から、各条件における気泡の面積分布を求めた。図2に示すように、観察箇所はゲートから近い順にゲート部、ミドル部、エンド部とした。成形品断面の画像は、走査電子顕微鏡（TM-1000，日立ハイテクノロジーズ製）で撮影した。図3に各条件の発泡状態を示した成形品断面の画像、図4に気泡の面積分布を示す。図4において、縦軸は相対度数[%]，横軸は気泡の面積[mm²]である。なお、図4に示した気泡の面積分布は、図3に示した成形品断面の画像から破泡したとみられる気泡は除外し、測定を実施した。

3. 実験結果と考察

3.1 炭酸ガスの注入位置が与える成形安定性への影響

3.1.1 炭酸ガスを射出ノズル付近より注入

(a) Near injection nozzle

(b) Middle of screw

Fig.1 Gas supply position

図1(a)に示すように、炭酸ガスをスクリュー前方の射出ノズル付近より注入し樹脂に溶解させ、連続成形を実施した場合、安定した成形プロセスを実現しうる因子を解明できず、ショートショットが発生した成形品の割合は60%であった。この結果から、炭酸ガスを射出ノズル付近より注入した場合、ショートショットの発生する割合は高いことが分かった。また、図3(I)、図4(I)より、ゲート部、ミドル部では気泡面積のバラつきは小さいが、エンド部では比較的大きく、一部破泡した気泡も見受けられる。

これらは、図5のように、樹脂が流動しながら金型キャビティに充填される過程で、ゲート付近で発生した気泡がミドル部で徐々に成長し、エンド部ではその成長を抑制できず、流動末端で気泡が粗大化し、最終的には破泡したと考えられる。これは、樹脂が金型に充填された後に生ずる、ゲート部とエンド部における圧力の差によるものと考えられる。エンド部では、用いた炭酸ガスが樹脂に十分溶解されており、気泡の成長度合いがゲート部に比べて大きい。また、前述した通り、超臨界状態にした炭酸ガスのアクリル樹脂に対する溶解が良好であるため、射出ノズル付近に炭酸ガスを注入しても、良好な成形品を得ることができた。一方、熱可塑性エラストマーは、アクリル樹脂に比べて粘度が高い材料のため、炭酸ガスの樹脂に対する溶解はアクリル樹脂に比べて悪くなってしまう。以上のことから、熱可塑性エラストマーを材料として用いた場合、連続成形に

おいてショートショットの発生する割合は高くなることが分かった。

3.1.2 炭酸ガスをスクリューの中間部より注入

熱可塑性エラストマーを材料として用いた場合、スクリュー前方の射出ノズル付近より炭酸ガスを注入する条件では、連続成形における安定した成形プロセスを実現できず、ショートショットを生じやすいことが分かった。そこで、図1(b)のように、炭酸ガスの注入位置をスクリューの中間部へ変更し連続成形を実施した。炭酸ガスをスクリューの中間部より注入する条件では、ショートショットの発生する割合は20%と、炭酸ガスを射出ノズル付近より注入する条件に比べ、ショートショットが発生する割合を減らすことができた。つまり、炭酸ガスの注入位置をスクリューの中間部へと変更することで、ショートショットによる成形不良を少なくできることが分かった。両条件で

Fig. 2 Observation point

(a) Gate (b) Middle (c) End

(I) Near injection nozzle

(a) Gate (b) Middle (c) End

(II) Middle of screw

Fig. 3 Observation of the foam structure

(I) Near injection nozzle

(II) Middle of screw

Fig. 4 Area distribution of cell

Fig. 5 Cell growth mechanism and resin flow in mold

異なるのは、スクリーンの回転による樹脂と炭酸ガスの混合過程の有無であると考えられる。スクリーン前方の射出ノズル付近より炭酸ガスを注入した場合、樹脂内部における炭酸ガスの濃度が不均一で、濃度にバラつきが生じたまま、金型キャビティに充填された可能性がある。そのため、樹脂の流動とともに、炭酸ガスの濃度が高い部分では気泡の成長が早く、その成長を抑制することができなかったと考えられる。一方、炭酸ガスをスクリーンの中間部より注入した場合、炭酸ガスが溶融した樹脂に混ざりながら射出を行う。そのため、樹脂内部における炭酸ガスの濃度が均一となり、濃度のバラつきが小さくなった状態で金型キャビティに充填され、エンド部における気泡の成長が抑制できたと考えられる。図3(Ⅱ)に示す成形品の発泡状態、図4(Ⅱ)に示す気泡の面積分布において、エンド部における気泡面積のバラつきが小さいことから、樹脂内部における炭酸ガスの濃度が均一となり、気泡の成長が抑制できていると推測される。以上より、アクリル樹脂に比べ粘度が高い熱可塑性エラストマーを材料として用いた場合、スクリーンの中間部から炭酸ガスを注入することで、連続成形における安定した成形プロセスを実現しうると考えられる。

3.2 炭酸ガスの注入圧と樹脂圧が与える成形安定性への影響

3.2.1 炭酸ガスの注入圧と樹脂圧の関係

本研究において、連続成形を実施し、成形条件を設定していく過程で、成形不良の低減による成形品品質の向上及び安定した成形プロセスの実現に最も影響すると思われる因子が分かった。それは、炭酸ガスの注入圧と樹脂圧の関係である。ここでいう樹脂圧とは、成形機で設定した背圧である。連続成形において、炭酸ガスの注入圧を高くすると、射出成形機における樹脂の計量過程で、正確な計量を行えなくなり、計量値が不安定になることがあった。そのため、ショートショットによる成形不良が発生した。しかし、樹脂圧を高くすると、樹脂内部の気泡が成長できず、気泡のサイズが小さくなるなど、発泡状態が不安定になることがあった。また、このような成形中の現象を受け、炭酸ガスの注入圧及び樹脂圧を低くすると、比較的安定して成形品を得ることができ、成形不良も減らすことができた。したがって、連続成形における安定した成形プロセスに影響を与える因子は、炭酸ガスの注入圧と樹脂圧を低く設定することであり、この因子を考慮することで、安定した成形プロセスを実現しうると考えられる。

そこで、炭酸ガスの注入圧と樹脂圧の関係を解明するため、10.0 MPaの高い注入圧に保っていた炭酸ガスの供給信号を切り、注入圧を減圧させ、残留圧力7.0 MPaで成形を実施した。超臨界炭酸ガス供給装置では、残留圧力の測定が不可能なため、圧力センサ（Swagelok 製）を炭酸ガスの注入口付近に接続し、測定した。その結果、低圧ながらショートショットによる成形不良が発生しない成形品を成形できた。ここで、供給装置からシリンダへの炭酸ガスの注入過程、及び炭酸ガスの供給と射出成形過程の関係を図6に示す。図6のように、炭酸ガスは、供給装置からバルブ、及びセンサを介してシリンダ内へと注入されるが、成形機で供給信号を入れると同時に、計量開始のタイミングでバルブが開き、シリンダ内へ注入される。一方、この

Fig. 6 Injection of carbon dioxide process, Relationship between supply of carbon dioxide and injection molding process

供給信号を切ることでバルブが閉じられ、供給装置からの炭酸ガスの供給が止まる。残留圧力とは、この供給を止めた段階で、図6におけるバルブからセンサを介してシリンダまでの配管、及びシリンダ内に残留している圧力である。ワンショット後、次の成形でもこのバルブを閉じたまま成形を実施した。また、計量中、ノズルは大気解放されておらず、炭酸ガスラインに関しては、計量中以外は閉じられている。さらに、シリンダ内の圧力が保持されているか、また樹脂圧が、炭酸ガスがシリンダ内で発泡しない圧力に保持されているかに関しては、ホッパーやその他の箇所から漏れている可能性も否定できないため、現段階では不明である。

ここで、残留圧力と成形品質量の関係を図7、樹脂の計量値と成形品質量の関係を図8に示す。残留圧力及び計量

Fig. 7 Relationship between residual gas pressure and weight of molded article

Fig. 8 Relationship between measured value and weight of molded article

値と成形品質の関係を検討したのは、連続成形において成形品質が一定になれば、安定した成形プロセスは実現しようと考えたためである。図7から、成形で残留圧力の値を臨界圧力7.4 MPa⁶⁾より低く設定し成形を実施した場合、成形品質は安定して推移していることが分かる。これは、図8からも分かるように、射出成形機の計量値が安定して推移しているためであると考えられる。したがって、炭酸ガスの注入圧を低くすることで計量を一定にし、連続成形における安定した成形プロセスの実現につながると考えられる。

3.2.2 エラストマーの含浸特性

炭酸ガスの注入圧が低くても成形品に気泡が存在していたのは、図9から発泡剤として使用した二酸化炭素が他の気体に比べ、低い炭酸ガスの注入圧でも樹脂に対して高い溶解度を有しているためであると考えられる⁷⁾。高い溶解度を有していることで、低い炭酸ガスの注入圧でも、発泡に十分な量の炭酸ガスがエラストマーに溶解したと考えられる。ここで、図9ではポリプロピレンを材料として使用しており、本研究とは異なる。よって、エラストマーでも、図9と同様の傾向を示すかを検証するため、エラストマーとガスを一定の温度及び圧力で平衡状態にし、材料へのガスの含浸量を測定した。測定は、材料にエラストマー、ガスに炭酸ガス及び窒素ガスを使用し、図10に示すような装置で実施した。ペレット状のエラストマー（ハイトレル、基本グレード（3046）、東レ・デュポン製）を圧力容器に入れ密閉し、40℃まで昇温させたオイルバス（OB-200 A、アズワン製）に浸した。その圧力容器にガスを供給し、圧力センサが含浸圧力6.0 MPaを示したら、含浸時間を設ける。含浸時間は、本研究では3時間とし、含浸圧力に関しては、後述の表2で示した成形条件におけるガスの注入圧と同様とした。ガスを材料に含浸させた後、圧力容器から材料を取り出し、電子天秤（ME 235 S, sartorius 製）で質量を計測した。時間経過により、材料に含浸したガスが抜け質量が減少するため、圧力容器から材料を取り出した後1時間の質量を記録した。

炭酸ガスを材料に含浸させた場合の時間経過による質量の変化を図11に示す。これは、炭酸ガスを使用した同様の測定を3回実施し、各時間における質量の平均を示したものである。図11において、圧力容器から材料を取り出

した時間を0 minとした。一方、窒素ガスを材料に含浸させ、同様の測定を実施したところ、時間経過による質量の変化がみられなかった。従って、材料にエラストマーを使用し、一定の温度及び圧力で平衡状態にした場合、炭酸ガスは材料に含浸するが、窒素ガスは含浸しないことを確認した。以上から、材料にエラストマーを使用した本研究においても、図9と同様の傾向を示すものと推測される。

3.3 溶解度の異なるガス発泡剤を用いた連続成形

3.2節において、炭酸ガスの注入圧が低くても成形品内部に気泡が存在していたのは、二酸化炭素が他の気体に比べ、樹脂に対する溶解度が高いためではないかという仮説を立てた。これを検証するため、溶解度の異なるガス、ここでは窒素ガスと炭酸ガスを用い、連続で20ショット成形することにより、ショットショットによる成形不良の発生割合、及び安定して成形品を得ることができるかに着目しながら成形を実施した。また、成形によって得られた成形品内部の発泡状態を観察することで、溶解度の異なるガスを用いることにより、発泡状態にどのような影響がある

Fig.10 Measuring the amount of impregnated

Table 2 Molding conditions (Deference in solubility)

Resin temperature (°C)	230
Mold temperature (°C)	50
Injection speed (mm/s)	50
Cooling time (sec)	20
Weighing position of resin (mm)	15.25
Carbon dioxide infusion pressure (MPa)	6.0
Nitrogen infusion pressure (MPa)	6.0
Foaming agent (wt%)	0.5

Fig.9 Relationship between solubility and gas pressure⁷⁾

Fig.11 Changes in weight over time

かを確認した。表2に成形条件を示す。表2で示した成形条件は、表1を基に、実際に成形を行う上で、ガスの注入圧力および冷却時間等を適宜変更した。また、用いる窒素ガスは、供給装置で注入することが不可能であった。そのため、図12の丸で囲った箇所に、ボンベとスクリューをつなぐ配管に圧力センサを設置し、窒素ガスをスクリューへ直接注入した。成形は、3.2節で述べたように、ガスの注入圧をある程度まで上昇させ、ガスの供給信号を切り、残留圧力のみで実施した。

図13に、ショット番号ごとの成形品質量を示す。図13(I)が炭酸ガス、図13(II)が窒素ガスであり、各々にお

Fig. 12 Nitrogen gas injection mechanism

(I) Carbon dioxide

(II) Nitrogen gas

Fig. 13 Weight of molded article in each shot number

いて、横軸はショット番号、縦軸は成形品質量である。図13より、炭酸ガス、窒素ガスともに、20ショット連続で成形しても、成形品質量は一定に推移していることが分かり、安定して成形品を得ることができた。また、20ショット連続で成形したが、ショートショットによる成形不良も発生しなかった。図14に、得られた成形品内部の発泡状態を用いたガスごとに示す。図14(I)が炭酸ガス、図14(II)が窒素ガスを用いた成形により得られた成形品内部の発泡状態を示したものである。図15に、発泡状態の観察結果から求めた気泡の面積分布を示す。図15(I)は炭酸ガス、図15(II)は窒素ガスを用いた場合であり、各図において、縦軸は相対度数[%]、横軸は気泡の面積[mm²]である。

図14、図15から、炭酸ガス用いた場合、窒素ガスを用いるよりも発泡状態が良好であることが分かる。図15に示す気泡の面積分布より、炭酸ガスを用いた場合、微細な気泡が数多く分布している。一方、窒素ガスを用いた場合、一つ一つの気泡が大きく、気泡の数も少ないことが分かる。さらに、図13で示したショット番号ごとの成形品質量において、炭酸ガスを用いて成形した成形品は、窒素ガスのそれよりも約60%軽い。炭酸ガスを用いれば、微細な気泡が数多く分布し、窒素ガスを用いた場合に比べ、単位体積当たりに占める気泡の割合が大きい。これにより、成形品全体の質量も軽くなったと考えられる。また、図14に示す成形品断面の発泡状態から、板厚方向において、気泡

(I) Carbon dioxide

(II) Nitrogen gas

Fig. 14 Observation of the foam structure (Difference in solubility)

(I) Carbon dioxide

(II) Nitrogen gas

Fig. 15 Area distribution of cell
(Difference in solubility)

のサイズに分布が生じている。スキン層から近い部分には微細な気泡が、遠い部分のコア層付近には比較的大きな気泡が分布している。これは、熔融樹脂の固化過程における温度や粘度に起因していると考えられる。冷却によって樹脂の固化が始まっても、高い温度が保たれ、粘度が低下するコア層付近では、気泡が成長しやすく、サイズの比較的大きな気泡が多く分布したと考えられる。

以上のように、溶解度が異なるガスを用いて連続成形を実施したところ、樹脂に対する溶解度が高い炭酸ガスを用いれば、窒素ガスを用いた場合に比べて微細な気泡を数多く生成させ、成形品の軽量化も可能であることを確認した。これは、3.2節でも述べたとおり、炭酸ガスは他の気体と比較しても樹脂に対する溶解度が高いため、ガスの注入圧を低くしても、樹脂によく溶け込み、混ざり合うことで、より多くの気泡を生成したと考えられる。従来、ショートショットによる成形不良の抑制、及び連続成形における安定した成形プロセスの実現、成形品内部の発泡状態に対して、ガスの注入圧が制御因子であると考えられていた。し

かし、今回の成形及び各種検討を通して、ガスの注入圧よりも、樹脂に対するガスの溶解度による因子が支配的であると推測される。

4. 結 言

本研究では、熱可塑性エラストマーを使用し、超臨界射出発泡成形で発生するショートショットによる成形不良を未然に防ぎ、連続成形における安定した成形プロセスを実現しうる成形条件及び因子を明らかにすることを目的とし、高圧下で超臨界状態にしたガスを用いて超臨界射出発泡成形を実施した。成形より、ショートショットによる成形不良が最も少ない、また安定した成形プロセスを実現しうる成形条件及び因子について検討を行い、以下の結果を得た。

- 1) 超臨界射出発泡成形において、臨界点よりも低い炭酸ガスの注入圧での連続成形は、樹脂の計量値を一定にし、安定した成形プロセスの実現が可能であると考えられる。しかし、本研究ではガスとして炭酸ガス及び窒素ガスを採用したが、ガスの注入圧を低く設定して連続成形を実施する場合、樹脂に対する溶解度が高いガスを用いる必要があると考えられる。また、このような結果が得られた要因として、臨界点前後で炭酸ガスに何らかの変化があったものと思われるが、現段階では明らかでないため、今後の課題としたい。
- 2) 溶解度が異なるガスを用いて連続成形を実施したところ、樹脂に対する溶解度が他の気体に比べて高い炭酸ガスを用いれば、気泡を数多く生成させ、成形品の軽量化も可能であることを確認した。
- 3) ショートショットによる成形不良の抑制、及び連続成形における安定した成形プロセスの実現、成形品内部の発泡状態を制御する因子として、従来考えられていたガスの注入圧よりも、樹脂に対するガスの溶解度による因子が支配的であると推測される。

参 考 文 献

- 1) 山田岳大, 小熊広之, 村田泰彦, 横井秀俊: 埼玉県産業技術総合センター研究報告, **8**, 73 (2010)
- 2) 山田岳大, 村田泰彦, 横井秀俊: 成形加工, **21** (10), 633 (2009)
- 3) 福田順平, 近藤英一: 日本機械学会関東支部第 11 期総会講演会講演論文集, 277 (2005)
- 4) 山田岳大, 村田泰彦, 横井秀俊: 埼玉県産業技術総合センター研究報告, **6**, 106 (2008)
- 5) 新保實, 小沢道秀, 西野広平, 三澤章博: 成形加工, **23** (11), 685 (2011)
- 6) 佐藤善之: 成形加工, **24** (11), 620 (2012)
- 7) Sato, Y., Fujiwara, K., Takikawa, T., Takishima, S. and Masuoka, H.: *Fluid Phase Equilibria*, **162** (1-2), 261 (1999)