一般セッション

紡糸・フィルム成形

(F-101～F-106, G-201～G-209)

宝 田 亘*

紡糸・フィルム成形のセッションでは1日目6件, 2日目9件の計15件の報告が行われた。内訳としては, 紡糸関係が8件, フィルム関係が7件であった。繊維・フィルム成形の分野はかなり成熟した分野であるが, この報告件数は筆者の記憶に残る限り近年で最多の発表件数であり, この分野における研究の広がりや盛り上がりを感じる事ができて非常に嬉しく思う。

紡糸関係の発表においては, 通常の熔融紡糸や延伸に関する研究だけでなく, エレクトロスピニング, スパンボンド, レーザー加熱紡糸, レーザー加熱延伸など, 新しいプロセスや, プロセスの改善による繊維構造形成機構の変化, さらにはそれによる繊維の特性改善について多くの報告が行われた。使用されている原料も, ポリプロピレンやナイロンのような汎用樹脂だけでなく, ポリフェニレンサルファイドやポリウレタン (プレポリマー), 結晶性シクロオレフィンなど, 多様な原料について報告が行われており, 繊維の新たな可能性を探索している様子が感じられた。その一方で, 紡糸線上での伸長変形について, マクロスケールにおける流体としての変形と, ミクロスケールにおける分子の変形を連携させて解析を行うマルチスケールシミュレーションに関する報告も行われた。熔融紡糸は理想的な一軸伸長に近く, その変形挙動の解析は高分子の流体とし

ての挙動を表すレオロジーモデルの発展に大きな役割を果たしてきた。さらに, 分子動力学に基づくミクロスケールのシミュレーションを関連づけることができれば, 成形過程における構造形成のメカニズムの理解に大きく役立つと考えられ, 今後の進展が期待される報告であった。

フィルムの成形については3件の報告が行われ, いずれも逐次二軸延伸フィルムについての報告であった。逐次二段延伸プロセスは工業的にすでに確立されたプロセスではあるが, 延伸過程における構造形成や, 未延伸フィルムの延伸挙動の違いによる延伸性や製品品質への影響など, 経験的に知られている現象であっても理論的な考察が十分に行われていない部分が多く, まだまだ基礎的な検討が必要だと感じた。

さらに, フィルムの熱による接合に関連して3件の報告が行われた。ヒートシールに関しては, フィルムパッケージの工程の中でもかなり下流にあたり, 製品に近い所のプロセスであるため, 報告の内容も滅菌バックの熱接合や, ポリエチレン軟包装のシール後に行われる滅菌処理における強度変化など, 現行の製造現場に近いプロセスについての報告がなされた。特筆すべきは, その現場に近いプロセスについて, 科学的な解析と学術的な考察が産学協同で行われている点である。このような産官学のコラボレーションが多く行われていることが本学会の強みであると再認識すると共に, さらに多くのコラボレーションが学会を通して行われることを期待させるセッションであった。

* Takarada, Wataru

東京工業大学大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻
東京都目黒区大岡山 2-12-1-S 8-32 (〒152-8552)

一般セッション

超臨界流体・発泡成形

(B-217～B-220)

福 島 武*

超臨界流体利用・発泡成形のセッションは, 2日目の午後に行なわれ, 射出発泡成形に関する2件の発表と, 発泡の基礎特性に関する2件の発表の合計4件の発表が行われた。大会終了前の4件ではあったが, 座れない人が多数出る発表もあるほどの盛況ぶりで, 発泡成形への関心の高さが感じられた。

B-217 ではコアバック手法を用いた射出発泡成形におい

て, 成形条件と樹脂物性・気泡構造との関係について報告がなされ, 樹脂の結晶化の進行がセル構造に影響を及ぼすことや, 結晶核剤の添加により, 広範囲なコアバック時間においても微細なセル構造を持った発泡体を得ることができるとなどが示された。B-218 では, 樹脂の架橋構造と発泡体の特性との関係把握を目的に, バッチ式発泡装置を用いてポリスチレンの架橋点間分子量が気泡の成長に及ぼす影響を調べている。架橋剤としてのジビニルベンゼン (DVB) の添加量を増やすにつれて気泡径は縮小し, 気泡密度も低下するが, これは DVB 増加に伴う架橋点間距離

* Fukushima, Takeshi

(株)日本製鋼所 広島製作所 樹脂加工機械開発 Gr
広島市安芸区船越南 1-6-1 (〒736-8602)

の減少、表面張力の増大に対応した現象であり、架橋点間距離が、計算から求めた臨界気泡直径（気泡が成長しうる最小径）を下回ると気泡が成長しなくなると考察している。B-219 では、発泡過程における気泡密度と気泡径の経時変化から、樹脂物性、操作条件と発泡構造との関係についての報告がなされた。Blander-Katz の気泡核生成速度式と実験値を合わせるパラメータ F は、樹脂の種類にかかわらず界面張力と相関を持ち、気泡開始圧力の推測や、飽和圧力、減圧速度、樹脂に対するガスの拡散係数が気泡成長に及ぼす影響などを考察することが可能であるとしている。

B-220 では可視化模擬金型を用いて成形品内の気泡の発生メカニズムについて報告がなされた。可視化部位をずらしながら気泡成長過程の観察を行った結果、発泡のタイミングは、超臨界ガスの供給圧や充てん中の圧力などの影響を受けること示していた。

本セッションでの報告はすべてが基礎的な報告であったが、より一層の省エネが求められている昨今、これらのデータは必ずや発泡成形品の開発・製造現場へ応用されると思われる。

一般セッション

アロイ・ブレンド・複合材料 1

(G-101~G-106)

松 田 聡*

一般セッション アロイ・ブレンド・複合材料は2日で33件の発表があり、二日目の午後には二室で平行して行われるなどプログラム編成に苦労するほど多くの申し込みがあった。初日は6件の発表があり、炭素繊維・カーボンナノチューブ・膨張黒鉛など炭素系複合材料に関して、力学特性、トライボロジー、難燃性と幅広い分野について報告がなされた。

最初の二件は炭素繊維/熱可塑性樹脂複合材料の力学特性について報告があった。G-101では、ピッチ系炭素繊維/ポリプロピレン複合材料について、押出し成形時の二種類のスクリュデザイン、それに伴う繊維長の変化がシャルピー衝撃特性へ及ぼす影響が報告された。また、射出速度の影響についても調べられ、繊維長が長い場合には射出速度が速くなると延性化し、短い場合には脆性化する結果が示された。G-102ではPAN系炭素繊維/アクリル樹脂複合材料について、界面接着性と曲げ特性の関係が報告された。主モノマーに官能基が付与されたモノマーを共重合することにより、炭素繊維との界面接着性の向上を試み、アミド基と水酸基を導入することにより曲げ強度が増加することが示された。続いて、カーボンナノファイバー複合

材料のトライボロジーに関して、二件の発表があった。G-103では、ポリアセタール、ポリ乳酸をカーボンナノファイバーで強化したディスクの摩擦特性について報告がなされた。添加量の影響について検討が行われ、樹脂によってフィラーの効果が異なることが示された。G-104ではポリフェニレンサルファイドをマトリックスとして用いており、添加量と摩擦係数の関係が報告された。低添加量では摩擦係数は低下するが、高添加量ではナノファイバーの凝集体が残り、摩擦係数が高くなることが示された。最後の二件は、カーボンナノチューブを分散させたポリマーの難燃性についての報告であった。G-105では、ナノチューブをオゾン水で表面処理し、分散性を高めることによって難燃性を向上させる試みが報告された。オゾン水処理により水酸基およびカルボニル基が導入され、エチレン酢酸ビニル共重合体、水酸化マグネシウム複合材料への分散性が向上し、難燃性が向上することが示された。G-106では、膨張黒鉛/ポリプロピレン複合材料中へガラス繊維を導入した系についての難燃効果について報告された。長繊維では難燃性が向上し、燃焼によるガラス繊維の拡がりや黒鉛の飛散抑制による効果と結論づけられた。会場は椅子席がすべて埋まり、立ち見が出るほど聴衆が集まり、この分野への関心の高さが顕著にみられた。

* Matsuda, Satoshi
兵庫県立大学 工学研究科機械系工学専攻
姫路市書写 2167 (〒671-2280)