超臨界流体・発泡技術

(F-101~F-106)

大 桃 佑 介*

「超臨界流体・発泡技術」のセッションは、大会1日目の午前中に設けられ、発泡技術に関して6件の発表が行われた。内2件は加工条件に関する基礎検討、1件は特殊成形加工技術の応用による発泡体の外観改良、3件は材料組成による発泡成形性の改良や発泡体の物性向上と大まかに分類できる。なお、前半2件は化学発泡成形、後半4件は超臨界発泡成形を含む、物理発泡成形に関する内容であった。各発表の概要を以下に要約する。

【F-101】LLDPEをベースとした樹脂を用い、発泡剤量や架橋剤量樹脂の変化させることにより、複素弾性率、型内圧力、発泡倍率の関係を明らかにした。

【F-102】LDPE, HDPEベースの樹脂を用い、ワンショット成形中の加熱工程における最高到達温度と金型への賦形性の関係を明らかにした。

【F-103】新規製造法により変成工程無しで重合した長鎖分岐PPの押出し発泡成形性を評価。新規長鎖PPは高い伸長粘度を有し、高倍率発泡が可能であることを示した。

【F-104】金型の急加熱急冷却により、超臨界発泡成形に

おける外観上の課題の一つであるワールマークが解消でき、急加熱急冷却が超臨界発泡成形に有用な手段であることを示した。

【F-105】分岐PC, 高分子量PCの使用によりPC樹脂のゴム状領域が拡大、伸長粘度が向上し、コアバック法による超臨界発泡成形時の破泡を抑制できることを示した。

【F-106】CNF/PPコンポジットの発泡性と力学物性を評価。CNFの添加により発泡セルは微細化し、また発泡体の曲げ物性が向上することを示した。CNFはPPの結晶核剤として作用し、気泡成長核となるPP結晶核の生成が促進された結果、発泡セルが微細化したと考察。

本セッションの6件中3件が扱っている超臨界微細発泡成形は製品の軽量化ができること、また発泡剤自体が無害なことから、環境負荷低減効果が期待できる成形技術である。しかし、多分野に渡って使用されている化学発泡成形と比較した場合、実用化の例はあまり多くない。化学発泡の分野で蓄積されている知見も基にして、加工技術面、材料面（ベースポリマー種とフィラー種、添加剤等）双方からのアプローチにより技術開発を進め、超臨界発泡成形の分野が今後更に発展していくことが期待される。

* Omomo, Yusuke

三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 第1事業本部技術部
平塚市東八幡5-6-2 (〒254-0016)

マイクロ・ナノ成形

(E-203~E-205)

安 原 鋭 幸*

マイクロナノ成形のセッションでは3件の講演があった。転写性の評価とその周辺技術に代表される本セッションも数年前と比較すると講演件数が大幅に減り、転写現象に関しては一定の理解が得られたと考えられる。一方で、会場には大勢の聴衆が集まり、未だに興味を持たれている方が多いと実感した。以下、各講演の概略を紹介する。

まず、粘度、融点の違うポリプロピレンを供試材として用い、熱ナノインプリント方式で転写特性を調査した報告がなされた。金型にはアルミニウムの陽極酸化処理による直径数百nmの型が使用された。金型温度を融点+10℃もしくは+20℃と設定して充填率を確認したところ、樹脂による転写特性の違いはみられなかった。次に、射出成形で作製した試験片を用いた場合の影響について調べた。成形時のせん断力を受けて、表面付近では分子の延伸によるひずみが蓄積されており、最大転写高さの5μmに達するまでの加熱時間は供試材の射出成形条件によって変化することが示された。しかし、熱インプリント時にひずみを緩和する時間を十分にかけると、射出成形の影響は少なくなるという結果も合わせて示された。結晶性樹脂の転写特性が検討されている例は少ないため有用な結果が示されたと感じた。

* Yasuhara, Toshiyuki

日本工業大学 ものづくり環境学科
埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1 (〒345-8501)

ポリイミドのナノファイバーの作製を行い、同じ材料であるポリイミドを母材とした単一材料による複合材料の作製と力学物性についての報告があった。まず、ポリイミドのファイバーをエレクトロスピニング法により作製し、ディスク型コレクターにより巻き取ることによって安定した直径のナノファイバーを作製することに成功している。繊維直径の平均は400~800nmであるが、巻き取り速度を上昇させると、繊維径が大きくなるという実験結果が得られているが、原因は特定できていないと報告された。会場からはこの現象について質問と同時に助言があり、有意義な講演になったと感じた。繊維自体の強度は向上している上に、ポリイミドを母材とした複合材料にした場合、フィルムと比較して弾性率が8倍、引張強度が3倍という良好な結果が得られている。

ガラス転移点が141℃, 135℃の違いを有する2種類のポリカーボネートの転写性およびその後の離型力を調べた報告がなされた。マイクロサイズオーダーの転写性と離型性の関係については報告があるが、ナノサイズでの同様の報告はあまりみられない。モスアイ構造の金型を用いた場合の転写率が30%の場合、ガラス転移点が低い材料の方が離型力が小さいという結果が得られた。これは冷却の際に固化までの時間が長く残留応力が緩和されて金型との摩擦力が小さくなると説明された。今回の検討では転写率を向上させる上でもガラス転移温度が低い方が有利であると結

論づけられた、今回の報告では高くても 60% 程度の転写率での検討であったため、会場からは、さらに高い転写率

での報告を期待する声もあった。

アロイ・ブレンド・複合材料

(F-210～F-218)

高山哲生*

アロイ・ブレンド・複合材料のセッションは第 2 日目の午後に開かれ、1 件のキャンセルがあったため、合計で 8 件の報告が行われた。本セッションではアロイ・ブレンド系の報告と繊維強化複合材料の報告に大別された。また、複合材料の報告は多元系の検討に関する報告がほとんどであった。

F-210 ではバイオマス資源を炭化してこれをフィラーとし、樹脂と混合した時に得られる補強効果について報告があった。この研究では、ベント式射出成形の優位性についても議論していた。F-211 ではクルミ殻を高密度ポリエチレン/ポリプロピレンポリマーブレンドに分散させることでトライボロジーの性質の改善が可能であることが報告された。F-213 ではナノ繊維である気相法炭素繊維と熱可塑

性エラストマーをポリアミド 6 に分散させた時の機械的性質が混練手順によって変化することが報告された。F-214 ではポリプロピレン/ガラス繊維複合材料にナノサイズの炭酸カルシウム粒子を分散させることでウエルド強さの向上できることが報告された。F-215 では連続炭素繊維強化プラスチックをアルミニウム板に貼り付けることで、制振特性を改善する試みが報告された。F-216 では非相溶系ポリマーブレンドに第 3 成分として可塑剤を添加し、その可塑剤が遍在する相が温度によって変化する組成を見出したことが報告された。F-217 ではポリエチレンテレフタレート/ポリオレフィンブレンドの新規相容化剤の開発とその有用性について報告があった。F-218 ではポリカーボネート/ポリメタクリル酸メチルポリマーブレンドについて、同時二軸配向処理を行うと等方的に変形せず、一定の軸方向に選択的に配向していくことが報告された。

* Takayama, Tetsuo
山形大学 大学院理工学研究科
米沢市城南 4-3-16 (〒992-8510)

リサイクル・環境技術

(E-206～E-218)

牧瀬理恵*

本セッションは、大会 2 日目の午後 13 件の発表が行われた。リサイクル材料という観点で 8 件、環境調和材料という観点で 5 件ご発表いただいた。リサイクル材料としては、特に容器リサイクル樹脂や家電廃材など廃棄物由来樹脂の物性に関するものが多く、環境調和材料としては、木粉やセルロースナノファイバー、粉殻などのバイオマス材料をフィラーとして利用した複合材料や、植物由来樹脂など石油由来樹脂と代替できるようなバイオマスプラスチックとの複合材料も報告された。加えて、ダンボールや卵殻を利用した家具やトレイの開発の報告もあり、幅広い内容となった。ただし、今回、特別セッションにて、「環境・エネルギー」や「未来を開くポリマー系複合材料」といったセッションもあったことから、特にセルロース系材料の発表は会場が散けたようにも感じる。今後、環境という漠然としたキーワードのテーマに関しては、具体例などを提示し、申込の際に大枠でくくれるような調整も必要と感じた。

今回の内容としては、リサイクル樹脂で懸念される熱劣化や紫外線劣化による機械的物性低下をマテリアルリサイクルする際に、いかに物性を維持または上げていくかという内容が報告されていた。また、匂いや色、収率の問題がある中で、安価なリサイクル材料を、原価をできるだけ上げずにいかに回収するかという点も報告されていた。成形加工の観点から、リサイクル材料は、やはりサーマルリサイクルやケミカルリサイクルではなく、マテリアルリサイクルという方向でリサイクルを進めるためのさらなる研究が必要であると感じている。一方、環境調和材料としてのバイオマスの利用としては、親水性のバイオマス素材と疎水性のプラスチックを複合させるため、添加剤を用いることで、いかに界面強度を上げていくかといった点が重要となってくる。そのため、できるだけ安価で、少量で機械的物性が上がるような添加剤の選択が必要となり、加えて表面処理方法にも工夫が必要である。特にリサイクル材料と環境調和材料の複合材料においては、さらにそのハードルが高くなってくるため、今後の研究開発および実用化に注目し、これらの材料が汎用で使われることを期待したい。

* Makise, Rie
トクラス㈱ 事業開発推進部 WPC 事業推進グループ
浜松市西区西山町 1370 番地 (〒432-8001)