ことが示唆された。CNF 充填複合材料に関する研究においては、CNF に対する表面処理が機械的特性に及ぼす影響について検討した事例が報告された。フィラー充填複合材料に関する研究においては、リサイクル PET を炭化した炭化フィラー充填複合材料の力学的特性を検討した事例、導電粒子を添加し電気抵抗率を検討した事例が報告された。

連続繊維強化複合材料に関する研究においては、連続繊維の開繊装置を検討した事例、連続繊維強化熱可塑性樹脂複合材料成形のための繊維状中間材料の開発に関する事例、

繊維状中間材料を用いた引抜成形における許容未含浸率を検討した事例が報告された。さらに、連続繊維および不連続繊維を組み合わせたハイブリッド成形に関する研究事例が報告され、多くの聴講者にその注目度の高さが示された。

セッション全体では、会場には多くの聴講者がおり、質疑応答においても活発な議論があった。「アロイ・ブレンド・複合材料」に関わる新材料技術・新成形技術への関心の高さが伺えており、今後ますますの発展が期待される。

アロイ・ブレンド・複合材料 3

(F-211～F-221)

森 井 亨*

F-211～221 の「アロイ・ブレンド・複合材料」のセッションでは、11 件の講演があったが、バラエティーに富んだ内容であり、繊維強化複合材料に関するものが 3 件、シリカ粒子表面の改質とその複合材料に関する講演が 2 件、ゴム変性ポリアミドと金属との接着強度に関する講演が 1 件、複合フィルムに関する講演が 2 件、ブレンド関連の講演が 3 件であった。

繊維強化複合材料の講演では、短繊維強化材の寸法が機械的性質に与える影響を FEM により検討したものや、ラミー紡績糸/PP ストランドの弾性特性を解析により検討したものがあり、繊維強化複合材料の機械的性質への様々な因子の影響を検討したものであった。また、長繊維ペレットを用いた射出成形品の難燃性について、難燃剤として水酸化アルミニウムを添加した系での検討結果が報告された。

シリカ粒子は、樹脂系複合材料に様々な機能性を与えるためにしばしば用いられるが、シリカ表面を修飾することで抗菌性や難燃性の向上を試みた結果が報告された。一般的に樹脂中にシリカを分散させるためには、表面改質をすることで親水性のシリカと疎水性の樹脂の濡れ性を改善する方法がとられるが、粒子の配列構造を制御することで表

面改質をすることなく、樹脂中へナノシリカを均一分散させる手法に関する講演があり、従来とは異なるアプローチで非常に興味深いものであった。

フィルムに関する 2 件の講演は、PVDF に POSS を複合化することで赤外線センサ等への応用を目指した耐久性の改善、カテーテル素材として用いられるウレタンに POSS を複合化させることで耐摩耗性やガスバリア性向上を図った結果について報告され、有機、無機の両方の構造を持つ POSS の効果が検討されていた。

ブレンド関連の講演では、フッ素系ポリマーの高品質化、高機能化を目指してフッ素系オリゴマーを微分散させる方法が提案され、CO₂ および N₂ を混練雰囲気ガスとして用いた場合の相容性を検討した結果が報告された。また、他の樹脂と比較して流動性に劣るポリカーボネートについて、オリゴマーを配合することで流動性改善を検討した結果が報告され、オリゴマーが表面からスキン層の薄肉領域の流動性向上に寄与し、ウエルド部の V ノッチ粗さを低下させる効果を見出した。最後の講演では、ポリアセタールの表面光沢を抑制する方法として特殊な有機艶消し剤を用いた結果について検討し、艶消し剤が細かな粒子として均一分散することで艶消し性と表面平滑性を両立可能であることが報告された。

* Morii, Tohru
湘南工科大学人間環境学科
藤沢市辻堂西海岸 1-1-25 (〒251-8511)

紡糸・フィルム成形 1

(G-101～G-106)

富 山 秀 樹*

今年の秋季大会は繊維産業が盛んな北陸地方での開催と

いうだけあり、「紡糸・フィルム成形」の一般セッションは初日から 2 日目に渡り非常に多くの口頭発表がエントリーされた。

1 日目は 6 件の発表が行われた。そのうち延伸装置の

* Tomiyama, Hideki
(株)日本製鋼所 広島研究所
広島市安芸区船越南 1-6-1 (〒736-8602)

オープン特性に関する理論考察が1件、フィルムインサート成形時の透明フィルムの成形性に関する評価研究が1件、多層フィルム等による界面の接着性や強度評価による研究が4件であった。

オープン延伸装置では、熱風の熱伝達性能がフィルム強度や位相差などの物性に影響するため、その熱量評価を数値解析的に精度よく推算するための手法提案であった (G-101)。定量的な予測を行うためにはある程度のノウハウが必要であるが、比較的高速成形領域においては有効な評価指針となることが示唆される内容であった。PC/PMMA フィルムインサートの圧空成形では金型の凹型絞り形状への賦型性確保が一つのキーファクターであり、その賦型性について各種圧空条件を変化させた評価検証が行われた (G-102)。結果、PET より賦型性が優れ、また PMMA のゴム添加量によりその特性が向上することが確認された。多層 PE フィルムのヒートシールでは、シール温度とその強度が PE 分子量やシール時間の影響を受けるため、その要因特性について評価検討が行われた (G-103)。結果、シール層の分子量が高いとシール温度が高くなることや、シール時間が短いとシール温度が高くなることが判明した。

フィルムの接着性に関する研究報告は、滅菌紙と CPP フィルムとの熱接合 (G-104)、フッ素系フィルムのレー

ザー溶着 (G-105)、フィルムインサート成形での成形品の強度評価 (G-106) の3件があった。滅菌紙との熱接合では、リボンヒーターと組紐ヒーターで接合強度の比較を行っており、組紐ヒーターを用いた方が高い剥離強度が得られる結果が報告された。組紐ヒーターはフレキシブル性の高さから接着面積が稼げた結果によるものと推察される。フッ素系フィルムの溶着では、レーザーの出力による剥離強度を評価しており、高出力では界面のガス化が見られるなどしたことから、出力を高めれば接着強度が増すわけではないことが示唆された。インサート成形における強度評価では、A-PET・一軸延伸 A-PET・BOPET を用いたそれぞれの比較を行った。その結果、延伸され強度が高まったフィルムを用いるほど射出成形品の引っ張り強度が増すデータが得られた。ただ、延伸されたフィルムは射出成形時に熱収縮を伴う可能性があるため、今後は寸法精度などの評価が必要になる印象である。

以上、初日のフィルムセッションでは成形されたフィルムを二次加工する際に懸念される事象あるいは特性について評価研究を行った内容がほとんどであった。材料開発から成形そして二次加工と幅が広い分野であるため、今回も聴講して大いに勉強となる内容であった。

紡糸・フィルム成形 2

(G-201～G-210)

齊 藤 雅 春*

本セッションは、二日間に渡って20件もの講演が行われた。ここ数年の年次大会およびシンポジアでの本セッションの発表件数は、10件～15件であったことを考慮すると今回の講演数は関連する研究者としても嬉しい事であった。ここでは、大会二日目に発表のあった紡糸に関連する10件の講演に関し報告する。該当する10件の講演を大きく分類すると、紡糸および延伸における構造解析や結晶化解析と言った内容に関わる講演が5件、ナノファイバーの製造に関わる内容が3件、スパンボンド不織布に関わる講演が2件であった。

構造解析や結晶化解析においては、従来より広角X線解析 (WAXD) や示差走査熱量解析 (DSC) 等の分析手段が汎用的に用いられてきたが、G-202においては50～2,000 K/s という非常に高速度な昇温下での熱量測定が可能な高速走査型チップ熱量測定機 (fast scanning chip calorimetry) を適用した結果が報告された。今後、結晶化や緩和挙動の解析に適応が広がることが期待されると同時に他の観察、解析方法との組み合わせにより、従来十分に解析が出来ていない挙動の解析に適応されて行くのではないかと考えられた。また、G-203、G-204においてはLaser 延

伸技術を用いて従来の熱伝導による加熱延伸では達成できない繊維形状制御や延伸倍率の拡大による物性改善と言った内容が報告された。延伸における単なる加熱方法の置き換えではない新たな可能性の提案としても興味が持たれた。

ナノファイバーの製造に関わる報告では、熱にも薬品にも非常に安定な剛直高分子を高温で希薄溶液としたものを急冷することで結晶化析出させる方法や熱溶融樹脂を細孔より遠心力を用いて紡糸する方法の改良について、更に従来の電界紡糸 (エレクトロスピンニング) にエアブローを併用することで生産性を格段に向上させた場合の物性等についての報告がなされた。ナノファイバーの製造においては、従来、溶融複合紡糸法、メルトブロー法およびエレクトロスピンニング法が中心的に検討されてきていたが、プロセスの改良や製造方法が多様化することで新たな材料のナノファイバー化や生産性の向上が期待されると思われた。ナノファイバーに関しては、生産技術の革新・拡充に対し、用途面での検討がまだまだ遅れているように思われており、用途開拓に関する研究が期待される場所である。

スパンボンド不織布の製造は、既に技術的にはコモディティ化されていると思われていたが、樹脂側を複合化し流動特性を変化させたり結晶化挙動をコントロールすることで成形性改良 (細繊維度化や紡糸安定化) や物性改良につながる結果が報告された。不織布としての風合い、柔軟性、

* Saito, Masaharu
KB セーレン(株) 研究開発センター
鯖江市下河端町 6-1-1 (〒916-0038)