2日目午前中のCAEセッションでは4件の研究発表が行われた。件数は少なかったものの、内容はシリンダ内流動から3Dプリンタ造形のシミュレーションまで幅広い範囲がカバーされ、たいへん興味深いセッションとなった。

押出機内の連続的な流動シミュレーションは実用化され、詳細な研究開発も進んでいるが、射出成形サイクルへの適用はあまり進んでいない。射出成形CAEの前提となっている初期条件や境界条件が成形機内の可塑化プロセスの影響を受けて非定常現象となることをシミュレーションと実験から解明した点は興味深い。射出成形の流動解析は近年、金型を含めた解析へ拡張されてきたが、さらに成形機動作まで含めることによってこれまで対応できていなかった不良メカニズムの再現へ拡張していくことが期待される。

また軽量化の要請から活用の進んでいる繊維強化材料の配向状態を直接解析するダイレクトファイバーシミュレーション手法について、X線CTによる配向観察と照らし合わせて解析の妥当性が検証された。今後さらに検証が進み、本手法の精度向上により強度解析への連成など適用拡大が期待される。また連続繊維強化複合材料への熱可塑性樹脂含浸プロセスにおける樹脂流れに対して、伸長粘性の影響が検討された。仮想的な材料モデルを用いて微視的領域で

のメカニズム分析から因子の影響を考察する、というシミュレーションならではのアプローチで成果につなげた。成形手法は異なるものの、2件の発表はいずれも複合材料の活用拡大において重要な基礎研究となることが期待される。複合材料成形の分野はさまざまな手法や材料の開発が活発に進められているが、新規で複雑なプロセスとなるため実用化の進展には高度なCAE技術開発が必須となることは間違いない。今後も複合材料成形CAEの発展に期待したい。

3Dプリンタ造形は製造を革新する付加製造技術として注目を集めているが、一方で造形品質の問題から一般ユーザー向けの普及は踊り場を迎えたと言われている。ここではCLIP法のシミュレーションが報告されたが、このような造形プロセスのシミュレーションによる造形パラメータの最適化が今後の普及の鍵となるだろう。さらにハイエンドの3Dプリンタにおいてははいよいよ試作品造形から製品製造への適用段階に進みつつあり、各造形手法においてシミュレーション技術の適用展開が進むと期待される。生産技術革新の一端を担う技術として、3DプリンタCAEの発展に注目していきたい。

プラスチック成形加工を取り巻く大きな変化に対応してCAEの要素技術についても再構築が求められている。シミュレーション技術確立が新たな加工技術の実用化の成否を左右することもあり得る。本学会の場でさらに多くの提案がなされ、いっそう深い議論が進むことを期待する。

* Nakano, Ryo

東レエンジニアリング(株)エンジニアリング事業本部 CAE ソフト事業部
大津市園山 1-1-1 (〒520-0842)

金型・成型機・周辺機器

一般セッション「金型・成型機・周辺機器」は、大会2日目の午前に開催された。発表件数は1件と寂しい状況であったが、議論が活発に交わされていた。

B-206では、ガラス繊維とポリフェニレンサルファイド樹脂との複合材(GFRP)を対象に、成形スクリュ・シリンダ材料と摩耗性能との関係性が報告された。さらに、材料の耐摩耗性能の評価方法についても言及された。FRP

の成形時には繊維がスクリュとシリンダ間に流れ込み、摩耗が発生する。そのため、スクリュ・シリンダ材料の設計が重要となり、今後のFRPの開発に大きく寄与する研究報告であった。

金型・成型機・周辺機器の研究は既に開発された製品だけでなく、本大会で報告のあったように新しい材料や製品の開発に大きく関与する。そのため、製品設計には金型・成型機・周辺機器の研究が必要不可欠であると思う。

本セッションに関連する研究内容は他のセッションの発表の中でも見られるが、「成形加工」の根幹となる技術であるため、積極的な発表を期待したい。

* Sumiyama, Takuya

東洋紡(株) 総合研究所
コーポレート研究所 シミュレーションセンター
大津市堅田 2-1-1 (〒520-0292)