電池技術

佐 藤 祐 一*

*神奈川大学 工学部 (〒221-8686 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 3-27-1)

Batteries

Yuichi SATO*

*Faculty of Engineering, Kanagawa University (3-27-1, Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-8686)

Key Words : Nickel-Hydrogen Batteries, Lithium Ion Batteries, Anode Materials, Cathode Materials

1. はじめに

1800 年、ボルタが銅板と亜鉛板をセパレータを介して重ねて作った、いわゆるボルタの電堆(図1)を発明して以来、200 年以上経過し、電池はいまや情報化社会を支えるキー部品として無くてはならないものになっている。数年前、NHK の取材にお供して、夫婦と小学生 2 人、幼稚園児 1 人の 5 人家族の家庭を訪問し、どのくらいの電池が一般家庭に使われているかを調査したことがある。ご迷惑であったであろうが、おもちゃ、時計、懐中電灯、ラジカセ、ガス点火器、腕時計、カメラ、ビデオカメラ、リモコンスイッチなど思いつくあらゆる電池使用機器から電池を取り出してもらったところ、百数十個の電池の小山ができて、驚いたことがある。その他、ビデオ、炊飯器のタイマーなどマイクロコンピュータ

のメモリーバックアップ用、あるいは水道、電気使用量の自動検針テレメータシステムなど簡単には取り出せない、思いもつかないところにも各種の電池が使われている。今後はハイブリッドカー、電気自動車用や家庭用据え置き電源として大型二次電池もますます重要になってこよう。

図2、表1はわが国の電池生産金額および数量の推移を示したものである。昨年の生産額は約 6,800 億円で、まだ 1 兆円になっていない。1 兆円産業になることが、電池産業、技術関係者の夢である。今年は昨年に比べ、かなり増加が見込めそうである。この内、携帯電話などに無くてはならないリチウムイオン電池が 37% を占める。つい数年前まで、わが国の独断場であったリチウムイオン電池も韓国、中国の追い上げが激しく、現在、世界における日本のシェアは 50% くらいである。国内生産量は数量的には使いきりの一次電池の方が多く、74% を占める。

このようにいよいよ重要性を増しつつある電池の高容量化、高出力化には無論活物質自身の素性が良いことが最も大切であるが、表面技術も深く関わっている。同一物質を同一重量使用し、電極を作製し放電させても、作り方によって取り出せる容量はさまざまである。活物質粉体粒子間の接触具合、集電体界面と活物質粉体との接触具合、活物質と導電材の接触具合、活物質と電解液の界面、活物質自身の表面状態によって、放電容量は大きく左右される。しかし、このように重要な電池の性能と界面の機能について論じた文献は非常に少なく¹⁾、経験的に得られた知識は莫大の量であろうが、ノウハウとして蓄積されていて公表されることは少ない。本誌の解説としては、電池性能と表面、界面との関連性を論じるべきなのであろうが、筆者にはその力量がない。できるだけ意識はしつつも、これからさらに重要となりそうなニッケル水素二次電池とリチウムイオン二次電池について、開発課題、問題点などを指摘するにとどめ、表面技術にご堪能な読者諸氏がこれを武器に、未解決の課題に挑戦されることに期待したい。なお、燃料電池については、本特集の解説(太田氏)などを参照されたい。

図1 ボルタの電堆

図2 電池生産金額の推移

経済産業省機械統計による(単位: 億円)

* アルカリ蓄電池: ニカド電池が99%以上を占める(鉛電池工業会作成)

表1 電池生産数量の推移

経済産業省機械統計による(単位: 億個)

	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
一次電池	マンガン	24.0	22.1	21.8	18.7	16.3	15.6	14.2	13.1	11.3
	アルカリ	9.4	8.9	9.8	11.1	13.9	14.6	15.5	16.1	13.7
	酸化銀	6.1	6.3	7.2	7.8	8.2	9.3	8.6	10.1	9.8
	リチウム	5.8	7.0	7.8	7.1	8.6	9.2	9.3	11.5	10.0
	他の一次		0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
二次電池	鉛蓄電池	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	アルカリ蓄電池*	8.8	8.8	8.7	6.9	7.0	5.9	6.6	6.1	4.8
	ニッケル水素	0.7	2.0	3.1	3.6	5.8	6.4	8.7	10.3	6.3
	リチウムイオン			0.3	1.3	1.9	2.7	3.8	4.8	5.7

*: アルカリ蓄電池→ニカド電池が99%以上占めている。

2. ニッケル-水素二次電池

この電池は、ニッケル-カドミウム二次電池の代替として、1990年わが国で初めて実用化された。正極にはニッケル-カドミウム電池と同じオキシ水酸化ニッケル(NiOOH)、負極に水素吸蔵合金、電解液に濃厚KOH溶液を用い、電圧は1.2V、かつ同体積のニッケル-カドミウム電池の2倍以上の容量を持つ高出力、低温特性に優れた二次電池である。当初は携帯電話やノート型パソコンの電源として使用されたが、それらの用途は後述のリチウムイオン二次電池に譲り、今ではデジタルカメラ用として、単3、単4形が市販され、その用途が伸びている。もっとも期待されている用途はハイブリッドカー用電源である。その詳細は本特集の総説(佐藤 登氏)で述べられよう。ここでは、材料的な観点から、二、三

の話題を述べる。

2.1 正極活物質

正極は集電体である発泡ニッケルシートに微量のCo, Zn, Ca水酸化物などを含みNi(OH)₂をバインダーとともにペースト状にしたものが含浸されている。充電により、NiOOHが生成し、放電によりNi(OH)₂に戻る過程が繰り返されるわけである。ほぼ、完成の域に達しているかと思われるNi極であるが、ハイブリッドカーのように過酷な条件下での使用による新たな問題が顕在化してきた。たとえば、この電池は充電するとき、充電末期において、完全充電、すなわちNiOOHにすべて変化する前に、Ni極から、酸素の発生が始まる。高温において、この現象は著しく、したがって、放電容量が低下することになる。充電受け入れ特性を改善するためには、酸素を発生しにくくすればよい。Ni極に

酸素過電圧の大きいイットリウムやカルシウムの水酸化物を塗布すると充電率の向上することが見出されている²⁾。

なお、余談であるが、上述の発泡ニッケルは高分子発泡体にニッケルめっきを行ったあと、加熱により高分子を除去して得ている。また、本題からそれるが、デジタルカメラ電源として、二次電池では充電がわずらわしいためアルカリマンガンド電池が汎用されている。しかし、この電池はデジタルカメラ用としては出力、容量とも十分でないため、正極にNiOOH、負極にZnを用いるニッケル乾電池が実用化された。NiOOH製造は酸化剤として、次亜塩素酸を用いる化学合成法によっているが、最近、KCl溶液を電解して正極に発生するClO⁻により、電解液中に懸濁させたNi(OH)₂粉末を酸化してNiOOHを得るという巧妙な方法が開発されつつある³⁾。この方法によれば、化学合成法のように大量の廃液は出ず、電解液を繰り返し利用しつつ、連続的にNiOOHを製造できる可能性がある。

ところで、ニッケル-水素二次電池には、容量を最後まで放電しきらずに浅い放電と充電を繰り返していると放電電圧が低下して、本来の容量が取り出せなくなる、いわゆるメモリー効果という奇妙な現象が存在する。そして、完全放電と充電を数回繰り返すとある程度、元に復活する(図3)。この現象は当初、ニッケル-カドミウム電池に認められたが本電池にも認められることから、両電池に共通するNiOOHに主原因があると考えられている。われわれは、数年間この原因究明に取り組み、浅い充電と放電の繰り返し、すなわち過充電により、ニッケル集電体とNi活物質界面に抵抗の大きい γ -NiOOH(Niの平均原子価:3.6-3.7)が生成するためであると考えている⁴⁾。充放電回数の少ない間は、メモリー効果が認められても、X線回折で γ -NiOOHは認められな

いが、それは生成量が少なく、X線が集電体近傍にまで到達しないためであり、その場合も電極表面の正常な β -NiOOH(Niの平均原子価:3.2)を削り落としてやれば観測できる。ところが、部分充放電、すなわち、過充電せずに公称容量の50-70%の間で充放電を繰り返しても、メモリー効果が発生し、 γ -NiOOHが観測された⁵⁾。これはNi(OH)₂粒子間、あるいはNi(OH)₂粒子と集電体間の接触が十分でなく、Ni(OH)₂が充電されるより先に、充電により生成した β -NiOOHがより低い過電圧で原子価の高い γ -NiOOHにまで酸化されてしまうためであろう。メモリー効果をいかに無くすかが大きな課題である。

2. 2 負極活物質

この電池が実用化に至ったのは、電池用の水素吸蔵合金の開発によるところが大きい。基本組成であるLaNi₅合金は、アルカリ水溶液中では合金表面が腐食するとともに、充放電を行うと水素の吸蔵・放出に基づく体積変化のため、合金が微粉化し、50サイクル程度で充放電ができなくなる。これを解決したのは、Laへの他の希土類元素による置換、Niの一部をCo、Mn、Alなどの元素により置換し、最終的にはMm(Ni,Co,Al)₅(Mm:ミッシュメタル、希土類元素の混合物)のような多元水素吸蔵合金が500サイクル以上の充放電に耐えうることが見出されたためである。AB₂型ラーベス相合金は希土類型AB₅型合金に比べ、高い水素吸蔵量を示すが、活性化が遅い、高効率放電特性に劣り、サイクル寿命が短いなどの欠点があるが、フッ素による表面改質法で好結果を得ている⁶⁾。さらなる高容量化をめざして懸命な探索が続けられているが、実用の域に達したものは無いようである。水素吸蔵量は多いが水素化・脱水素化は高温でしか進行しない物質か、吸蔵量は少ないが低温で速やかに、可逆的な水素化・脱水素化を促進する物質に別れ、水素吸蔵量の増大と水素放出温度の低下はトレードオフの関係にあるためである。これを解決するには、高圧ミリング法やナノ多層複合化法によって、人工的にナノ間隙を導入し、新ナノ複合材料を創製する必要がある⁷⁾。

3. リチウムイオン二次電池

1991年、世界に先駆けわが国ではじめて実用化されたこの電池は、携帯電話、ノート型パソコンなどの電源としてなくてはならない電池となっている。しかし、ニッケル-水素電池よりエネルギー密度の大きい本電池が、車への搭載など大型化用途としてなかなか受け入れられないのは、安全性・信頼性の確保とコスト競争力において現状技術では対応しきれない部分が多いためである。これらの問題解決とさらなる高容量化に向けて活発な研究が行われている。

3. 1 正極活物質

現在、この電池の正極にはコバルト酸リチウム(LiCoO₂)が使用されているが、コバルトは高価な物質である。この原理的に優れた電池が、電気自動車、ハイブリッド車用、あるいは据え置き用電源として活躍するためには大型化される必要があるが、その場合LiCoO₂ではコストの観点から実現が困難である。これにかわる活物質として、Mn、Ni、Feの化合物が候補として、膨大な研究がなされているが、未だ本命

図3 単3形(550 mAh)ニッケル-水素二次電池に現れるメモリー効果⁴⁾

- A: 正常電池の放電曲線(放電電流:250 mA, 30°C, 以下放電条件は同じ)
- B: 浅い充放電を300サイクル実施後、1回目の放電曲線
- C: 同じく2回目の放電曲線(50 mAで16h充電後), D: 同じく3回目の放電曲線。浅い充放電は充電を50 mAで16h, 放電を50 mAで1.2 Vまで行い、これを繰り返した

の代替物は見出されていない。

一部で LiMn_2O_4 が使用されはじめた。この物質は 60°C 以上の高温にさらされると Mn が溶け出し、結晶構造が破壊されるという欠点があるが、対策の一つとして、紛体表面を酸化亜鉛で塗布すると Mn の溶解が抑制されるという報告⁸⁾がある。表 2 にいくつかの化合物についてエネルギー密度の比較を示した。この中で最もエネルギー密度の高い、 LiNiO_2 は安全対策が未解決のままであり、実用化には至っていない。

携帯機器用小型リチウムイオン二次電池がこのように普及したのは、正極に LiCoO_2 が採用されたのもさることながら、主に負極材料の改良とこれに適合する電解液の開発、およびセルパッキング技術の最適化によるところが多い。さらに、この電池を大型化し、その用途を広げるためには、経済性、安全性、および環境保全性の問題を解決する必要がある、これらの本質的要求項目解決のための阻害因子の多くが正極材料にあるといってもよいであろう。ここでは、低環境負荷、低コスト正極材料として注目される鉄系化合物について述べる。

● LiFePO_4

オリビン構造 LiFePO_4 は図 4 のようで、 FeO_6 八面体、 LiO_6 八面体、 PO_4 四面体が稜共有で連なっている。リチウムイオン電池が何らかの原因で大電流が流れて発熱したとき、正極活物質の酸素が放出され、電解液を燃焼させる。この点、 LiFePO_4 では、すべての酸素が強い共有結合によってリンと結合しているため、放出されにくく安全性に優れている。その理論容量密度は LiCoO_2 、 LiNiO_2 に比べて低いものの、

図 4 オリビン LiFePO_4 の構造と Li の拡散方向(太い矢印)

あとの二つの化合物は実際の充放電に際して、構造安定性、サイクル特性を勘案して実際に使用できるのは、0.5 電子、つまり、 $\text{Li}_{0.5}\text{MO}_2$ 程度までであり、 LiFePO_4 の 1 電子反応のエネルギー密度はほぼ現行 LiCoO_2 に匹敵した値となり、 LiMn_2O_4 と同等以上の容量密度が可能である(表 2)。その放電曲線は 3.4 V 近辺で、図 5 に示すように非常に平坦である⁹⁾。このように次世代正極活物質として一見有望そうな LiFePO_4 であるが、実用化に向けて最大の問題点が電子導電性の悪さにあることがわかってきた。この化合物にいかに関与性を付与するかに焦点を当てた研究が活発に行われている。そのポイントは以下の三点に要約される¹⁰⁾。

- 1) 電荷移動反応の効率化を念頭においた有効反応表面積の増大のための微粒子化
- 2) LiFePO_4 表面へのカーボンや金属微粒子のコーティングによる導電性の付与
- 3) Li サイトへの多価イオンの微量注入による $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 混合原子価状態の実現とキャリア注入

1) は山田らにより低温合成の検討によって最初に実現され⁹⁾(図 5)、これを契機に共沈法、ゾルゲル法、水熱合成といった均一化と低温合成のための多様な手段が適用され、その有効性が確認されている。しかし、微粒子化は電池容器への充填密度を低下させる方向であり、重質化の工夫が要り、これのみでは導電性付与の観点から不十分である。2) の手法とは、 LiFePO_4 の前駆体とカーボン源を均一化・含浸させ、 $\text{LiFePO}_4\text{-C}$ ナノコンポジットを自己組織化させるものである¹¹⁾。これにより、カーボン添加量の最小化、パッキング密度の向上、活物質の微粒子化、コンポジットとしての導電性向上が同時に実現され、電極としての実用性が大幅に改善さ

図 5 550°C で合成した LiFePO_4 の充放電曲線 (23°C)⁹⁾

表 2 リチウムイオン二次電池用正極材料のエネルギー密度

	平均電圧 (V)	理論容量 (mAh/g)	実用容量 (mAh/g)	真密度 (g/cc)	体積エネルギー密度 (Wh/l)	重量エネルギー密度 (Wh/kg)
LiCoO_2	3.7	274	140	5.1	2690	524
LiNiO_2	3.6	274	170	4.8	2910	612
LiMn_2O_4	3.9	148	105	4.2	1680	410
LiFePO_4	3.4	169	150	3.6	1850	470

れる。2)が間接的に電極コンポジットとしての導電性を向上させようとするのに対して、3)は直接バルク結晶を導電体化しようという本質的な改善である¹²⁾。すなわち、 Nb^{5+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Ti^{4+} 、 W^{6+} など複数元素を0.5–1%の微量添加して容量減少を最小限に抑えつつ、Li サイトにおけるこれら元素の置換で、Li サイトの欠陥 $\square_a$ を生成させ導電性を 10^8 も劇的に向上させた。学問的に興味深い現象であるのみならず、実用化に向けて非常に重要な発見であり、実用化を期待したい。

● LiFeO_2

この化合物はこれまで水熱合成法やイオン交換法で合成されていたが、その容量は高々100 mAh/g 程度であった。われわれはより簡単な固相反応法で150–160 mAh/g の高容量の斜方晶 LiFeO_2 の合成に成功した¹³⁾(図6)。しかし、その平均放電電圧は2 V 程度と低く、充放電サイクルの進行にともなう容量劣化が顕著なため(50 サイクルで100 mAh/g)、これらを改善すべく、Mn を添加したところ、50 % 添加により、かなり改善された。現在、更なる検討を行っている。

3. 2 負極活物質

現行電池は負極活物質として、おもにグラファイトが使用されている。充放電反応にともない、 Li^+ がその層間に入りし、充電状態でも Li^+ の状態であることが NMR などによって確認されている。リチウムイオン電池といわれる由縁である。理論容量は LiC_6 のとき 372 mAh/g で、現行電池でもほぼ限界に近い能力を発揮している。金属 Li の理論容量は 3860 mAh/g とグラファイトの 10 倍以上であるが、充電時のデンドライト発生による内部短絡の問題は未解決である。また、充電直後の活性な Li は、ただちに溶媒との反応により消耗し、 Li_2O などの薄膜を形成するので、実質的な Li の利用率は 100% でない。このため、長充放電サイクル寿命が期待できず、金属 Li の採用は困難であろう。グラファイトの容量を越えるカーボンも検討されており、ハードカーボンではグラファイト層間以外に、ナノサイズのポア中にリチウムがクラスターを作って吸蔵されているといわれている

図6 LiFeO_2 の充放電曲線(1M $\text{LiPF}_6\text{-EC/DMC}$, 0.1 mA/cm², 室温)¹³⁾
試料はアルゴン雰囲気中で 150°C, 12h 加熱合成

る¹⁴⁾。不可逆容量が小さいことという要求は無論であるが、初期数サイクルとそれ以降の容量減少の差の小さいことが電池設計上必須の条件である。注目されている負極材料について紹介する。

● Li 合金系

$\text{Li}_{4.4}\text{Sn}$ 、 Li_3Sb 、 $\text{Li}_{4.4}\text{Si}$ など、高い濃度の Li 含有合金は 2000 mAh/cc 程度で金属 Li と同程度の高容量であるが、充電時と放電時で 3–4 倍の体積変化があり、微粉化が激しく、充放電サイクル寿命が短い欠点がある。また、充電した Li が放電時に完全に合金から抜けきらない、いわゆる不可逆容量が大きいといった欠点もある。これを避けるためには、柔軟なマトリックス構造、あるいはナノ合金粒子を実現すればよいだろうとの期待から、活発な研究が行なわれている。合金の製造方法としては、1) ナノレベルの合金粒子の化学還元法やメカニカルアロイング法による製造、2) 溶解法や粉末冶金法、3) めっき法やスパッタリング法による集電体基板上へ合金薄膜の形成などがあるが、ここでは本会とも関係深い 3) について述べる。

集電体として銅薄膜を用い、スズめっきした負極は 940 mAh/g で、グラファイトの 2.5 倍もの高容量が得られるが、サイクル特性はよくない。そこで、このめっき薄膜を熱処理したところ、充放電サイクル特性が大幅に改善され、10 サイクルまでの容量維持率は 94% で、800 mAh/g を示した(図8)。これはスズとの間に $\text{Cu} | \text{Cu}_3\text{Sn} | \text{Cu}_6\text{Sn}_5 | \text{Sn}$ のような相間化合物ができるためであることがわかった¹⁵⁾。Sn-Fe 合金めっき薄膜でも好結果が得られているようである¹⁶⁾。

4. おわりに

大型化により、自動車への搭載、あるいは据え置き型電源として大いに期待されているニッケル-水素二次電池、リチウムイオン二次電池の開発状況についてごくあらましを述べてきた。現行電池系の改良では、大きな飛躍が望めないことがおわかりいただけたかと思う。次世代電池実現のためには、まったく異なる概念に基づく新規材料の発見が必要であり、今はその生みの苦しみの時かもしれない。

(2003-9-30 受理)

図7 銅基板上に電解析出させたスズの充放電サイクル特性(電位範囲 0–2 V vs Li/Li^+ , 1M $\text{LiPF}_6\text{-EC/DMC}$)¹⁵⁾
充放電電流は 0.25, 0.13, 0.05 mA/cm² と暫時減少させた

文 献

- 1) 田里伊佐雄, 平井竹次; 表面, **26**(6), 376 (1988)
- 2) K. Shinyama, Y. Magari, A. Funahashi, T. Nohma and I. Yonezu; *Electrochemistry*, **71**(8), 686 (2003)
- 3) 岡崎克則, 加藤育洋, 渡邊健治, 森下正典, 嶋川 守, 佐藤祐一, 本間英夫; 2003 年電気化学秋季大会講演要旨集, p. 29 (2003)
- 4) Y. Sato, S. Takeuchi, S. Magaino and K. Kobayakawa; *Bull. Chem. Soc. Japan*, **73**(8), 1699 (2000); *J. Power Sources*, **93**, 20 (2001)
- 5) 式守幸子, 森下正典, 小早川紘一, 佐藤祐一, 安岡茂和, 中村宏; 第 44 回電池討論会講演要旨集, p. 586 (2003)
- 6) E. Higuchi, K. Hidaka, Z.-P. Li, S. Suda, S. Nohara, H. Inoue and C. Iwakura; *J. Alloys and Compounds*, **335**(1-2), 277 (2002)
- 7) 藤井博信, 市川貴之; MH 利用研究会 平成 14 年度第 3 回研究会資料, p. 21 (2002)
- 8) Y. K. Sun, Y. S. Lee, M. Yoshio and K. Amine; *Electrochem. Solid-State Lett.*, **5**, A 99 (2002)
- 9) A. Yamada, S. C. Chung and K. Hinokuma; *J. Electrochem. Soc.*, **148**, A 224, (2001)
- 10) 山田淳夫; *Electrochemistry*, **71**(8), 717 (2003)
- 11) A. Yamada, M. Hosoya, S. C. Chung, Y. Kudo, K. Hinokuma, K. Y. Liu and Y. Nishi; *J. Power Sources*, **119-121**, 232 (2003)
- 12) S. Y. Chung, J. T. Bloking and Y. M. Chiang; *Nature Mater.*, **2**, 123 (2002)
- 13) Y. S. Lee, C. S. Yoon, Y. K. Sun, K. Kobayakawa and Y. Sato; *Electrochemistry Communications*, **4**, 727 (2002)
- 14) K. Tatsumi, J. Conard, M. Nakahara, S. Menu, P. Lauginie, Y. Sawada and Z. Ogumi; *J. Power Sources*, **81-82**, 397 (1999)
- 15) N. Tamura, R. Ohshita, M. Fujimoto, S. Fujitani, M. Kamino and I. Yonezu; *J. Power Sources*, **107**, 48 (2002)
- 16) 園田 司; 表面技術協会第 108 回講演大会講演要旨集, p. 278 (2003)