暖冬期に於ける寒天の変敗防止に関する研究—Ⅱ.

“ダンカン”現象に於けるトコロテン及び

寒天の理化学的变化について*

藤 沢 浩 明・助 川 輝 武

(兵庫県水産試験場)

Studies on the Antisepsis of Agar During the Manufacturing

Process in the Mild Winter—Ⅱ.

On the Physico-Chemical Changes of Agar and its Intermediate Product,
“Tokoroten” in the Spoilage

Hiroaki FUJISAWA and Terutake SUKEGAWA

The “tokoroten” (gelidium jelly) which is an intermediate product during the manufacturing process of agar is often spoiled in the mild winter, and subsequently the quality of agar manufactured is depressed. This is called the “dankan” phenomenon.

In the present paper, the authors examined both organoleptic and physico-chemical changes of “tokoroten” during spoilage and the effect of spoilage on the quality of agar prepared. The results obtained are as follows :

(1) Physico-chemical properties of “tokoroten” change largely during the progress of spoilage and the quality of agar prepared is affected by these changes ; the reducing sugar increases slowly but the relative viscosity and the jelly strength decrease rapidly during spoilage (Table 3, 4, 5 and 6).

As these changes especially the latter two parallel with that of organoleptic observations, it is assumed possible to assign three grades for the spoilage in terms of the ratio of relative viscosity to jelly strength (Fig. 5).

(2) Some causative microorganisms in the spoilage were separated from spoiled “tokoroten”, agar and other materials. They were chromobacteria producing red, orange, yellow and yellowish orange pigments, and one of them was an agar-decomposing bacterium. It is inferred that these bacteria are substantially derived from the tainted reed mat on which “tokoroten” is laid.

Therefore, it is necessary for the manufactures to sterilize the reed mat by any means in order to prevent “tokoroten” from spoilage in the mild winter.

緒 言

関西地方に於ては寒天の製造工程中暖冬に遭遇し、しばしばトコロテンが凍結不充分のために変敗して軟脆化し、寒天は黄橙色或は淡紅褐色に着色し、形状が不整となり、ゼリー強度は著しく減少し、品質が極めて低下することがあり、そのために年々甚大な被害を蒙っている。この現象は業界では“ダンカン”と呼ばれ、はやくからその防止方法の確立が要望されており、著者等も数年来“ダンカン”防止について研究中である。この現象は数種の細菌の繁殖によるもので、特に寒天分解細菌の作用によることが報告されているが¹⁾²⁾³⁾、“ダンカン”現象そのものについての研究は少く、植田⁴⁾が詳細な観察を行つているのみである。またこの現象に関連して、柳川⁵⁾がテングサ及びエゴ粘質物を約 40°C の恒温器内に長期間放置して腐敗させた場合の化学的变化について報告しているが、自然のままの状態、またはそれに近い条件に於けるトコロ

1957 年 5 月 30 日受理

* 本研究の要旨は 1956 年 10 月日本水産学会秋期大会に於て発表した。

テン及び寒天の理化学的变化についての報告は殆んど見当たらないようである。従つて著者等は“ダンカン”防止に先だち、この現象を把握するために、トコロテン及び寒天の外貌を観察すると共に、主として理化学的变化について還元糖、比粘度、ゼリー強度等から検討した。また“ダンカン”状態のトコロテン及び寒天等から1種の寒天分解細菌及び紅色、橙色、黄橙色或は黄色等数種の色素生産細菌を分離し、これらの細菌がトコロテン及び寒天の変質並びに着色に関与することを確認した。そして“ダンカン”現象に於いては、トコロテン及び寒天は外貌の変化と共に著しい理化学的变化を伴うことを明かにし、且つ両者の関係を考察した。

報告に先だち、現地試験について種々御配慮を賜つた兵庫県寒天協同組合理事長福井貞蔵氏、細菌の分離を快諾され本実験に御協力賜つた醸酵研究所緒方浩一博士、同所五十嵐政二氏並びに本稿の御校閲を賜つた東京水産大学岡田郁之助先生及び終始激励を賜つた神戸大学麓禎康助教授に謹んで感謝の意を表する。また細菌実験について便宜を与えられた兵庫県明石保健所鹿野昭二氏並びに武田薬品工業株式会社外山章夫氏に対して深謝する。

実 験 の 部

1. トコロテン及び寒天の変敗

実験方法：出来るだけ自然の状態に近い“ダンカン”現象を出現させるため、寒天工場*に於て使い古されその縄の部分が赤褐色に汚染された寒天製造用ヨシ簀（長さ約1mのヨシ約180本が6本の藁縄で約1.5mの長さに編まれており、古くなつたものは縄の部分が赤褐色や黄橙色に着色している。さらに縄やヨシに“ダンカン”状態の寒天片が附着し、且つヨシの部分も赤褐色や黄橙色に着色している場合もある。このような汚染ヨシ簀を使用した場合は“ダンカン”になり易いと従来云われている。）の上にトコロテン6本分（寒天工場に於てテングサ、ヒラクサ、オニクサ、トリアシ等の原藻を配合し、煮熟抽出した濾液を小舟と呼ぶ木箱に約45kgを入れて凝固させ、上下2段計28本に切断する。1本分の重量は約1.6kgである。）を細天突で突き並べ**、ヨシ簀ごと上3枚下2枚計5枚の藁で覆つてなるべく凍結させないようにし、工場の倉庫内***に1956年1月30日から2月27日まで4週間放置して（気温-6〜7°C）変敗させた。1週間ごとにその外貌を観察すると共に約半本分を試料として採取し実験室に持ち帰り、還元糖、比粘度、pH、細菌数を測定した。また同時にトコロテン1本分を凍乾場に搬出して定法通り凍乾させて寒天とし、その外貌を観察すると共にゼリー強度、還元糖、比粘度を測定した。即ち前報¹⁾と同様トコロテンの還元糖はWILLSTÄTER-SCHUDEL法によりガラクトースとして、比粘度はオストワルド粘度計により、pHは東洋濾紙のpH試験紙(MR, BTB, PR, CR)を用いた。寒天のゼリー強度は1.5%ゲルについて日寒式測定器により測定し、その同一試料を再び冷却器を附して水浴中で加熱融解せしめ、恒温水槽中に45°Cに保ち、前報と同様の方法で還元糖、比粘度を測定した。またトコロテンの細菌数は稀釈法により普通寒天培地に25°C、48時間平板培養し、発生するコロニー数を数え1g当り生菌数で表わした。

実験材料に用いたトコロテンの一般化学成分はTable 1の通りである。

Table 1. Chemical composition of “tokoroten”

Moisture (%)	Anhydrous matter (%)	Total nitrogen (%)	Crude protein (%)	Crude ash (%)	Carbohydrate* (%)
97.94	2.06	0.03	0.19	0.14	1.73

* Carbohydrate calculated from the equation, $100 - (\text{moisture} + \text{crude protein} + \text{crude ash})$.

実験結果：トコロテン及び寒天の外貌の変化をFig. 1及びTable 2に、理化学的变化をTable 3に示す。

* 兵庫県川西市

** 実際製造の場合はヨシ簀1枚に4行5列計20本のトコロテンを紐状に突き出して並べ、両手で一樣の厚さになるように平に押し広げる。

*** 別に戸外の凍乾場に放置して変敗させたが、殆んど同様の観察結果が得られた。

Fig. 1. Appearance of spoiled agar in the mild winter.

- C, Control specimen
 1, Specimen prepared from "tokoroten" spoiled for 7 days
 2, Specimen prepared from "tokoroten" spoiled for 14 days
 3, Specimen prepared from "tokoroten" spoiled for 21 days
 4, Specimen prepared from "tokoroten" spoiled for 28 days

トコロテンの外貌は Table 2 に見られるように、1 週間で先ずヨシ簀との接触部特に縄との接触部に黄橙色のコロニーが発生し、接触部のみ軟脆化して変敗の徴候が現われ、日数の経過と共に接触面全体に黄橙色や淡紅褐色の菌苔が発生し、トコロテン全体として黄褐色を帯び色沢不良となり且つ軟脆化し、変敗の様相は中層部から上層部に波及し、3 週間で全体が甚しい変敗の状態を呈するようになる。また寒天の外貌も Fig. 1 及び Table 2 に見られるように、トコロテンの変化に伴い、1 週間で裏面全体が淡黄橙色に着色し(いわゆる“ウスダン”の程度)、日数の経過と共に裏面の黄橙色、淡紅褐色等の着色度が益々増加し、形状が不整となり、3 週間で甚しい“ダンカン”の状態を呈するようになる。

理化学的变化は Table 3 に見られるように、先ずトコロテンについては、還元糖は日数の経過に伴って僅かずつ増加しており、2 週間で無水物に対して 0.4% (2.1 mg/10 cc)、3 週間で 1.0% (2.6 mg/10 cc) の増加を示している。比粘度は急激に低下しており、2 週間で対照の約 18%、3 週間で約 4% を示している。pH は 2 週間までは僅かながら増加し、3 週間以後はやゝ低下を示している。また細菌数は 2 週間までは増加の傾向を示し、その後は余り変化が見られないようである。

寒天については、ゼリー強度は 1 週間では僅かに対照より 20 g/cm² の減少を示しているに過ぎないが、

Table 2. Organoleptic changes of the "tokoroten" during spoilage and of the agar prepared

Sample number	Duration (days)	"Tokoroten"	Agar
Control	0	Form, firmness, luster and color are good. Stage of spoilage, (-)	Form, luster and color of the surface are good. Back side is scarcely colored. Grade of quality, best (-)
1	7	Yellowish orange colonies appear partially on the under surface contacted with reed mat (especially straw cord). Strips of "tokoroten" in the low layer are slightly fragile. In the upper layer, form, firmness, luster and color are unchanged. Stage of spoilage, (+)	Form, luster and color of the surface are unchanged. Back side is slightly colored yellowish orange. Grade of quality, slightly bad (+)
2	14	Yellowish orange and light brownish red colonies appear on the under surface contacted with reed mat. Strips of "tokoroten" in the low layer are extremely fragile and slimy, and in the middle and the upper layers are slightly fragile. Smell, form, firmness, luster and color are changed for undesirable state. Stage of spoilage, (##)	Form, luster and color of the surface are changed for slightly undesirable state and strips of agar are cut partially. Back side is colored yellowish orange. Grade of quality, considerably bad (##)
3	21	Yellowish orange and light brownish red colonies develop into mossy state on the under surface contacted with reed mat. The whole strips are extremely fragile and slimy. Smell, form, firmness, luster and color are changed for worse than before. Stage of spoilage, (###)	Form, luster and color of the surface are changed for worse than before and strips of agar are cut in pieces. Back side is brightly colored yellowish orange and partially brownish red. The whole agar is thinned and stuck close to reed mat. Grade of quality, worse (###)
4	28	Yellowish orange and light brownish red colonies grow into mossy state increasingly on the under surface contacted with reed mat. The whole strips are extremely fragile and slimy. Smell, form, firmness, luster and color are worst. Stage of spoilage, (####)	Form, luster and color of the surface are worst. Back side is colored more brightly. The whole agar is thinned and stuck close to reed mat. Grade of quality, worst (####)

Table 3. Physico-chemical changes of the "tokoroten" during spoilage and of the agar prepared

Sample number	Duration (days)	“Tokoroten”							Agar				
		Appearance	Anhydrous matter(%)	Reducing sugar		Relative v iscosity	pH	Number of bacteria per g	Appearance	Jelly strength (g/cm ²)	Reducing sugar		Relative viscosity
				(mg/ 10cc)	(%) in anhyd- rous matter						(mg/ 10cc)	(%) in anhyd- rous matter	
Con- trol	0	—	1.95	9.12	5.15	137.4	6.0	5×10 ⁵ ~10×10 ⁷	—	440	5.31	4.18	23.6
1	7	+	2.13	10.39	5.44	47.6	6.4	10×10 ⁶ ~10×10 ⁷	+	420	5.67	4.49	17.9
2	14	##	2.13	11.20	5.52	24.5	6.6	20×10 ⁷ ~25×10 ⁷	##	280	8.05	6.37	4.4
3	21	###	2.16	11.74	6.14	5.7	6.2	20×10 ⁷ ~28×10 ⁷	###	100	8.60	6.70	3.4
4	28	####	2.22	13.01	6.04	5.1	5.8	*	####	**	8.51	6.71	2.4

* Number of bacteria could not be estimated.

** Jelly strength was less than 100 g/cm²

2週間では急激に減少し 160 g/cm^2 の低下を示し、3週間では僅か 100 g/cm^2 となり対照より 340 g/cm^2 もの低下を示している。還元糖はトコロテンの場合と同様僅かずつ増加し、2週間で無水物に対して 2.2%、3週間で 2.5% の増加を示している。比粘度も同様急激に低下しており、2週間で対照の 18.6%、3週間で 14.4% を示している。

2. 寒天分解細菌によるトコロテンの分解

寒天分解細菌の分離培養： 寒天製造工程中に変敗し軟脆化したトコロテン、ヨシ簀に附着した“ダンカン”状態の寒天片及び赤褐色に汚染されたヨシ簀の葉縄から定法により、普通寒天培地を用い、室温 ($8 \sim 16^\circ\text{C}$) に於て 7~14日間培養し、その間に発生したコロニーのうち肉眼的に異つたものを釣菌して分離培養し、黄色4株、黄橙色2株、橙色3株、紅色2株計 11 株の色素生産細菌を得た。このうちいずれの試料からも分離された黄橙色を呈する1菌株 (グラム染色陰性、短桿状) は普通寒天及びトコロテン斜面培地に植え継いで室温に放置すると 5~10日で黄橙色の菌苔が培地全面を覆い、培地を軟化し*、寒天分解細菌の1種であることが判つたので、供試細菌とした。その他の菌株はいずれも寒天分解作用を持たないが、トコロテン斜面培地に室温に於てよく発育し、それぞれ相当の着色度を示したので、“ダンカン”現象に於けるトコロテン及び寒天の着色に関与する細菌であると考えられる。これらに関する細菌学的研究については今後明らかにしたい。

実験方法： 滅菌したトコロテン液 100cc を直径 12 cm の滅菌シャーレに流し込み、凝固させて培地とし、上記寒天分解細菌の濃厚懸濁液** 1cc ずつを分注し、表面を一樣に潤して室温 ($22 \sim 29^\circ\text{C}$) に 20 日間放置し、外貌の変化を観察すると共にその基質について、還元糖、比粘度、ゼリー強度、pH 等の理化学的測定を行つた。

実験結果： Fig. 2 及び Table 4 に示す通りである。

外貌の変化は1日で淡黄色のコロニーが培地全面に発生し (++)、2日で淡黄橙色の菌苔が全面を覆い (HH)、以後菌苔が増加し黄橙色が濃くなり、6日には培地の表面に所々凹みを生じ (HH)，10 日以後には表面の凹凸が甚しくなり、一部培地が液化してシャーレを倒置すると濁濁液が内壁を伝わって蓋に滴下するようになる (HHH)。

理化学的变化については、無水物は日数の経過に伴つて僅かずつ減少し、20 日間に菌を接種しない対照より 0.5% の減少を示している。還元糖は僅かずつ増加し、4 日で対照より $6.1 \text{ mg}/10 \text{ cc}$ 増加して最大に達し (無水物に対しては10日で 3.9% 増加して最大に達する)、以後僅かずつ減少を示している。比粘度及びゼリー強度は日数の経過に伴つて急激に減少し、3 日でそれぞれ対照の 6% 及び 32.5% を示している。pH は僅かずつ増加しており、10 日以後はやゝアルカリ側に傾いている。

Fig. 2. Appearance of “tokoroten” medium on which the agar-decomposing bacterium separated was cultured for 20 days at high temperature ($22 \sim 29^\circ\text{C}$).

A, Treated sample (Surface mossy and rough)
C, Control sample

3. 変敗細菌群によるトコロテンの変敗

供試細菌群： 寒天製造中に変敗したトコロテンを無菌的に採取し、検体の一部を滅菌乳鉢中で少量の滅菌水を加えて磨砕し懸濁液を作成し、トコロテン斜面培地に白金耳でその一部を塗布し、室温で 10 日間培

* 白金線で培地を穿刺すると容易に通るようになるので判定出来る。

** トコロテン斜面培地に 10 日間室温に於て培養し、発生した菌苔の一部を白金耳で採り、滅菌水中に懸濁せしめた。

Table 4. Physico-chemical changes of "tokoroten" during spoilage at high temperature (22~29°C) by the agar-decomposing bacterium separated

Duration (days)	Appearance	Anhydrous matter (%)	Reducing sugar		Relative viscosity	Jelly strength (g/cm ²)	pH
			(mg/10 cc)	(%) in anhydrous matter			
0	—	2.06	9.91	5.08	84.9	430	6.2
1	++	2.00	10.36	5.48	50.4	380	6.4
2	+++	2.02	11.88	6.35	13.6	250	6.4
3	+++	1.88	14.29	7.76	5.0	140	6.6
4	+++	1.87	15.99	8.64	3.3	120	7.2
6	+++	1.73	15.27	8.95	3.1	120	7.4
10	++++	1.68	14.82	8.99	3.1	110	8.2
15	++++	1.68	13.84	8.39	3.2	110	8.2
20	++++	1.58	12.15	7.79	3.2	100	8.2

養した数種の細菌の混合菌株を用いた。

この細菌群をトコロテン斜面培地に植え継いで室温に放置すると5~10日で培地の表面が黄橙色の菌苔が覆われ、培地全体が軟化する。

実験方法：2の場合と同様の方法によつた。なお比較的低温(5~18°C)に放置した場合と比較的高温(22~29°C)に放置した場合とについて実験を行つた。

実験結果：比較的低温に放置した場合はFig. 3及びTable 5に、比較的高温に放置した場合はFig. 4及びTable 6に示す。

外貌の変化は、比較的低温に放置した場合は2日で淡黄橙色のコロニーが培地に点在発生し(+),以後コロニーが増加し,4日には培地全面に発生し(++),5日には黄橙色の菌苔が全面を覆い(+++),以後菌苔が増加し益々黄橙色が濃くなり,15日以後は培地の表面に所々凹みを生じ(++++).比較的高温に放置した場合は1日で淡黄橙色のコロニーが培地全面に発生し(++),2日で淡黄橙色の菌苔が全面を覆い(+++),以後菌苔が増加し益々黄橙色が濃くなり,4日には培地の表面に所々凹みを生じ(+++),10日以後には表面の凹凸が甚しくなり,一部培地が液化してシャーレを倒置すると濁濁液が蓋に滴下するようになる(++++).

理化学的变化については、無水物は日数の経過に伴つて僅かづつ減少し,20日間に低温に放置した場合は菌を接種しない対照より0.3%,高温に放置した場合

Fig. 3. Appearance of "tokoroten" medium on which the mixed culture of bacteria separated was cultured for 20 days at low temperature (5~18°C).

Ma, Treated sample (Surface mossy and rough)
C, Control sample

Fig. 4. Appearance of "tokoroten" medium on which the mixed culture of bacteria separated was cultured for 20 days at high temperature (22~29°C).

Mb, Treated sample (Surface mossy and rough)
C, Control sample

Table 5. Physico-chemical changes of "tokoroten" during spoilage at low temperature (5~18°C) by the mixed culture of bacteria separated

Duration (days)	Appearance	Anhydrous matter (%)	Reducing sugar		Relative viscosity	Jelly strength (g/cm ²)	pH
			(mg/10cc)	(%) in anhydrous matter			
0	—	1.94	5.91	3.26	71.9	460	5.8
4	++	1.90	7.36	4.05	47.2	400	6.4
5	+++	1.90	8.99	4.86	23.1	350	6.4
6	+++	1.85	9.99	5.53	11.5	220	6.6
7	+++	1.83	11.45	6.36	5.8	150	6.6
10	+++	1.75	12.81	7.43	3.8	130	6.6
16	+++	1.63	11.17	6.98	3.7	120	6.8
20	+++	1.61	8.81	5.56	3.7	110	6.8

Table 6. Physico-chemical changes of "tokoroten" during spoilage at high temperature (22~29°C) by the mixed culture of bacteria separated

Duration (days)	Appearance	Anhydrous matter (%)	Reducing sugar		Relative viscosity	Jelly strength (g/cm ²)	pH
			(mg/10cc)	(%) in anhydrous matter			
0	—	2.06	9.91	5.08	62.6	430	6.4
1	++	1.96	10.00	5.35	39.1	380	6.6
2	+++	1.94	11.34	6.09	18.7	250	6.6
3	+++	1.85	13.04	7.14	5.6	150	6.6
4	+++	1.81	14.65	8.22	4.3	130	6.8
5	+++	1.75	14.29	8.33	3.5	120	6.8
10	+++	1.57	13.22	8.57	3.8	100	7.4
15	+++	1.48	11.70	8.02	3.3	100	8.2
20	+++	1.47	10.54	7.17	3.3	100	8.2

は 0.6% の減少を示している。還元糖は日数の経過に伴って僅かずつ増加し、前者では 10 日で対照より 6.9 mg/10cc 増加し、後者では 4 日で 4.7 mg/10cc 増加してそれぞれ最大に達し（無水物に対しては両者共 10 日でそれぞれ対照より* 4.2%, 3.5% 増加して最大を示している。）、以後は僅かずつ減少している。比粘度及びゼリー強度は日数の経過に伴って急激に減少し、比粘度は前者では 7 日で、後者では 3 日で対照の 10% 以下に減少しており、ゼリー強度はそれぞれ 7 日、3 日で対照の 35% 以下に減少している。pH はいずれも僅かずつ増加しており、後者は前者よりも同一日数に於てやゝ高い値を示しており、10 日以後はやゝアルカリ側に傾いている。

考 察

1~3 の実験結果から見られるように“ダンカン”現象に於ては、トコロテン及び寒天は外貌の変化と共に著しい理化学的变化を伴っている。即ちトコロテンについては、還元糖の増加*、無水物の減少**、比粘度及びゼリー強度の急激な低下を示しており、且つその製品である寒天についてもトコロテンの変化に伴って、還元糖の漸増、ゼリー強度及び比粘度の急激な低下を示している。これは“ダンカン”現象に於てはトコロテンの寒天質が明らかに低級分子へと分解して行くことと、トコロテンの変質に伴って製品である寒天もまた低級分子になって行くことを示している。

またトコロテンの分解限度に達する期間は比較的低温（-6~7°C）の場合は 3 週間（Table 3）、暖温の（4~16°C）の場合は 10 日（Table 5）、比較的高温（22~29°C）の場合は 4~5 日（Table 4, 6）となっており、且つ分解限度も温度の高い場合程大きくなっている。実際製造期間中最低気温 4~8°C、最高気温

* 還元糖が最初僅かずつ増加し、最大量に達した後僅かずつ減少しているのは、最初生成される方が多いが、最大量に達した後は生成されるよりも細菌の栄養源として消費される方が多くなるからであろう。

** Table 3 の場合はトコロテンの水分が一部凍結融解することによって脱水されたため、無水物は却って僅かずつ増加しているが、その他の場合はいずれも僅かずつ減少している。

10~15°Cの温暖な日が5日以上も続くことが多いので*,このような時には速かにトコロテンの分解が進み“ダンカン”の被害が甚しいわけである。

今“ダンカン”現象に於けるトコロテン及び寒天の外貌の変化と理化学的变化との関係を求めるために、理化学的性質のうち比較的变化の傾向の明瞭なトコロテン或は寒天のゼリー強度並びにトコロテンの比粘度とそれぞれ外貌との関係、また同時にそれらゼリー強度と比粘度との関係を Table 3~6 のおのおのについて図示すれば Fig. 5 が得られる。

Fig. 5 に見られるように、トコロテンの外貌(+)と(++)との間には比粘度については大差がなく、また外貌(###)と(####)の間にも同様大差がない。またトコロテンのゼリー強度と比粘度との間には一定の関係が見られる。従つて外貌のみでなく理化学的性質を考慮すれば“ダンカン”現象はトコロテンについてはⅠ期(+), (++)、Ⅱ期(##), Ⅲ期(###) (####)の3期に大別するのが妥当であるように思われる。なお寒天については外貌(++)の例を欠くが、外貌(###)と(####)の間には寒天のゼリー強度及びトコロテンの比粘度から見た場合大差が認められないので(Table 3), 前記のような3期の区分が適用出来るように思われる。また寒天のゼリー強度とトコロテンの比粘度との間にも一定の関係が見られるようである。従つてトコロテン及び寒天のゼリー強度並びにトコロテンの比粘度をそれぞれ“ダンカン”の程度を現わす指標とする

ことの可能性が予想出来る。植田は“ダンカン”現象を初期、中期、最盛期、終期の4期に大別しているが、因みにこれを上述の各期にあてはめれば、それぞれ初期はⅠ期に、中期はⅡ期に、最盛期及び終期はⅢ期に相当する。

また“ダンカン”現象は寒天分解細菌をはじめ数種の細菌の繁殖によると従来云われており、著者等も変敗トコロテン、“ダンカン”寒天片、ヨシ簀の汚染縄から、1種の寒天分解細菌をはじめ、黄色、黄橙色、橙色、紅色等の色素生産細菌数種を分離し、トコロテン及び寒天の変質並びに着色はこれら細菌の作用であり、且つ直接的原因が汚染ヨシ簀の使用にあることを認めたので、“ダンカン”防止に当つては、先ずヨシ簀の殺菌を行うことが肝要であると考察される。

Fig. 5. Relation between jelly strength and relative viscosity in the spoilage of “tokoroten”.

Assigned grade	Stage of spoilage in “tokoroten” and grade of quality in agar
Control	○ -
Ⅰ	● +, ● ++
Ⅱ	● ##
Ⅲ	▲ ###, × ####
A	(Data from Table 3)
B	(Data from Table 4)
C	(Data from Table 5)
D	(Data from Table 6)

要 約

* 1 製造期間中平年で 2~3 回、いわゆる暖冬異変の年は 5~7 回もあり、甚しい場合は温暖な日が最高 20 日も続いたことがあった。

1. “ダンカン”現象に於てトコロテン及び寒天の外貌を観察すると共に、主として理化学的变化について検討した。
2. “ダンカン”現象に於ける寒天の品質低下は、寒天分解細菌によるトコロテンの寒天質の変質及び黄橙色の着色と紅色、橙色、黄橙色或は黄色等寒天分解作用を持たない数種の色素生産細菌の繁殖による着色に起因することが認められた。
3. トコロテンは変敗するに従つて、外貌の変化と共に著しい理化学的变化を示し、還元糖は僅かづつ増加し、無水物は僅かづつ減少し、ゼリー強度及び比粘度は急激に減少し、明らかに寒天質が分子量の小さいものへと分解して行くことが認められた。
4. トコロテンの変敗に伴い、その製品である寒天も外貌の変化と共に著しい理化学的变化を示し、還元糖は僅かづつ増加し、ゼリー強度及び比粘度は急激に減少し、やはり寒天質が低級分子になつて行くことが認められた。
5. “ダンカン”現象を外貌の変化と理化学的变化との関係から検討することによつて、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期の3期に大別し、且つ理化学的性質のうち、比較的变化の傾向の明瞭なトコロテン及び寒天のゼリー強度並びにトコロテンの比粘度をそれぞれ“ダンカン”の程度を現わす指標とすることが出来るのではないかと推論した。
6. “ダンカン”の直接的原因が汚染ヨシ簀の使用にあることが確認されたので、その防止に当つては先ずヨシ簀の殺菌を行うことが肝要であると考察した。

文 献

- 1) 福本寿一郎、石松一雄：大阪市立工業研究所報告，**13**，1～10，(1951)。
- 2) 芝崎 勲：寒天製造工程中に発生せる悪変寒天より分離せる細菌について，未発表，(1954)。
- 3) 石松一雄：大阪市立工業研究所報告，**14**，(1953)。
- 4) 植田正勝：寒天の製造工程における腐敗及びその対策について，(1955)。
- 5) 柳川鉄之助：大阪工業試験所報告，**17**，1～13，(1955)。
- 6) 藤沢浩明，助川輝武：本誌，**22**，30～34，(1956)。