コイアクトミオシンのゲル形成能

伊藤慶明・吉中禮二・池田静徳

(1978年7月6日受理)

Gel Forming Ability of Carp Actomyosin

Yoshiaki ITOH^{*1,*2}, Reiji YOSHINAKA^{*1}, and Shizunori IKEDA^{*1}

In order to establish a model system for the elucidation of the heat-gelling mechanism of fish meat in connection with the development of elastic properties of Kamaboko, the gel forming ability of carp actomyosin (AM) was investigated under various conditions. The gel forming ability of AM was evaluated via the rigidity modulus (G), which was determined at $3 \pm 1^\circ\text{C}$ by measuring the strain resulting from the stress of pressure exerted on the gel.

When AM was heated at 80°C under various conditions, the G value of the gel was maximum under the conditions of KCl concentration 0.6 M, pH 6.3, and heating time 60–120 min. The double logarithmic plot for AM concentration vs. G of the gel gave a straight line.

When AM was heated at various temperatures for 60 min in 0.6 M KCl (pH 6.3), firm gels were formed above 40°C ; the gel formed at 60°C was the hardest. The gel formed at 40°C became harder and the gel formed at 60°C became softer by reheating at 80°C for 20 min.

The behavior of the gel forming ability at 80°C of AM with respect to salt concentration, pH, and AM concentration was compatible with the known behavior of the gel forming ability of fish meat under the same conditions. It can therefore be presumed that AM contributes to the gel forming ability of fish meat.

かまぼこ製造時に食塩を添加することの主な目的は魚肉中のアクトミオシンを溶解させるためであるといわれており¹⁾、ミオシン区タンパク質あるいはアクトミオシンが魚肉のゲル形成の主役であると考えられている²⁻⁴⁾。この考え方は、魚肉の水さらしによつて水溶性タンパク質が除去されることによりかまぼこの足が強くなること^{5,6)}、あるいは冷凍魚⁷⁾や冷凍すり身^{8,9)}の貯蔵中におけるアクトミオシンの溶出性の低下とそれら原料のゲル形成能の低下とが相関することなどによつても支持されている。しかし、直接アクトミオシンあるいはミオシン区タンパク質自身のゲル形成能を検討した研究は極めて少ない。SAMEJIMA ら¹⁰⁾はウサギ筋肉のミオシン、アクチンおよびアクトミオシンのゲル形成能について報告している。また岩田ら¹¹⁾はミオシンでかまぼこ様のゲルが形成されたことを報告している。

本報では魚肉のゲル形成機作を解明するためのモデル系を確立するため、コイアクトミオシンのゲル形成に及ぼす各種要因について検討し、あわせ既知の魚肉のゲル形成に及ぼす各種要因の影響と本実験の結果とを比較考

察した。

実験材料および方法

アクトミオシンの調製 Fig. 1 に示したように、コイ (*Cyprinus carpio*) の筋肉より WEBER-EDSALL 溶液 (0.6 M KCl, 0.01 M Na_2CO_3 , 0.04 M NaHCO_3) でアクトミオシンを抽出し、沈殿-溶解をくり返して精製した。できるだけタンパク質濃度の高いアクトミオシンゾルを得るため、二回目の希釈後の沈殿をさらに 3,000×g で5分間遠心分離し、得られた沈殿に KCl 粉末を加えて所定の KCl 濃度に上げた。加えた KCl 粉末は少量の適当な濃度の KCl 溶液で湿らせてからゆつくり攪拌溶解し、アクトミオシンゾルに気泡が入るのをさせた。以上の操作はすべて 5°C 以下で行った。

タンパク質の定量 ミクロケールダール法により求めた窒素量に 6.0 を乗じて、アクトミオシン量とした。

ゲルの剛性率の測定 SAUNDERS および WARD の方法¹²⁾に基づき、岸本^{*8)}が改良した装置を用いた (Fig. 2 および Fig. 3)。次式によつて剛性率を求めた。

*1 京都大学農学部水産学科 (Dept. Fish., Fac. Agr., Kyoto Univ., Kyoto, 606 Japan)

*2 現在の勤務先: 京都栄養士専門学校食品学研究室 (Present address: Lab. Food Sci., Kyoto College of Nutritional Sciences, 18 Setogawa-cho, Saga-Tenryuji, Ukyo-ku, Kyoto, 616 Japan)

*8 岸本 昭: 未発表

Dorsal muscle

- minced with cooled chopper
- extracted with 3 volumes of WEBER-EDSALL soln for 15 h at 0°C

Extracts

- diluted with 0.6 M KCl soln
- centrifuged at 6,000×g for 10 min

Supernatant

- filtered through gauzes
- adjusted to pH 6.7–6.8
- diluted to 0.2 M KCl conc. with cold distilled water
- centrifuged at 5,000×g for 5 min

Precipitate

- added solid KCl to make solution 0.6 M KCl conc.
- diluted with 0.6 M KCl soln and allowed to stand for 2 h at 0°C
- centrifuged at 10,000×g for 30 min

Supernatant

- diluted to 0.2 M KCl conc. with cold distilled water
- centrifuged at 5,000×g for 5 min

Precipitate

- centrifuged at 3,000×g for 5 min

Precipitate

- added solid KCl to make solution 0.6 M KCl conc.

Actomyosin

Fig. 1. Method of preparation of carp actomyosin.

Fig. 2. Schematic diagram of the apparatus used for rigidity measurement of actomyosin gel.

$$G = R^4 P / 8 r^2 L h$$

ただし、 G は剛性率 (dyn/cm^2)^{*1}, P は試料にかかった圧力 (dyn/cm^2)^{*1}, R は試料管の半径 (cm), r は毛细管の半径 (cm), L は試料の長さ (cm), h は試料のひずみによって生じる指標物質のメニスカスの移動距離 (cm) である。用いた装置の R は 0.7 cm, r は 0.07 cm であつた。指標物質としてジエチルフタレイトを用

Fig. 3. Illustration of parameters required to calculate the rigidity modulus.

$2R$: Inside diameter of sample tube (cm).

$2r$: Inside diameter of capillary tube (cm).

P : Applied pressure (dyn/cm^2).

L : Length of column of sample (cm).

h : Recovered displacement of index (cm).

いた。 P はメニスカスの上昇による背圧を補正した値とした。測定はすべて $3 \pm 1^\circ\text{C}$ で行つた。

アクトミオシゲルの調製 ゲルの剛性率測定装置に約 10 g のアクトミオシンゾルを流入し、装置ごと所定温度で所定時間加熱した後、 $3 \pm 1^\circ\text{C}$ で3時間冷却してアクトミオシゲルを調製した。 80°C においてアクトミオシンがゲル化する最低タンパク質濃度は、1.5~2.0% であることが肉眼的に観察されたので、以下の実験はタンパク質濃度 2.0% 以上で行つた。

実験結果および考察

KCl 濃度の影響 80°C で 60 分間加熱したときのアクトミオシンのゲル形成に及ぼす KCl 濃度の影響を調べた。0.2, 0.4, 0.6, および 1.0 M の各 KCl 濃度で測定した結果、Fig. 4 に示したように、ゲルの剛性率は 0.6 M において最大であつた。0.2 M のときのゲルは大変弱く、水がわずかに遊離していた。0.4 M 以上でしっかりしたゲルが形成された。KCl 濃度に対するアクトミオシゲルの剛性率の挙動は、かまぼこの足の強さの食塩濃度に対する挙動¹⁾とよく対応した。

pH の影響 80°C で 60 分間加熱したときのアクトミオシン (0.6 M KCl 溶液) のゲル形成に及ぼす pH の

*1 $\text{dyn/cm}^2 = 10^{-5} \text{ N/m}^2$ (SI 単位)

Fig. 4. Effect of KCl concentration on gel formation of carp actomyosin at 80°C. Actomyosin soln used was of 3.35% protein conc. and pH 6.3 (no buffer), and heated at 80°C for 60 min.

Fig. 5. Effect of pH on gel formation of carp actomyosin at 80°C. Actomyosin (3.31%) was heated at 80°C for 60 min in 0.6 M KCl and 50 mM phosphate buffer (KH_2PO_4 - K_2HPO_4).

影響を調べた。pH 5.3, 6.3, 7.3, および 8.3 においてアクトミオシゲルを調製したとき、Fig. 5 に示したように、ゲルの剛性率は pH 6.3 のとき最大であった。pH 5.3 では水の分離が見られた。このことは、かまぼこの足が pH 6.5~7.0 で最も強く pH 6.0 以下では水の分離が認められ、弾力も弱いという志水の結果¹³⁾とほぼ一致する。一方、すり身の pH を 7.0 付近まで高くするほど、かまぼこのゼリー強度が強くなることの原因が、筋原線維タンパク質の溶出性が pH の上昇にともな

Table 1. Effects of buffers on the gel formation of carp actomyosin at 80°C. Actomyosin (4.44%) was heated at 80°C for 60 min in 0.6 M KCl (pH 6.3).

Buffer	Rigidity modulus ($\times 10^8$ dyn/cm ²)
None* ¹	2.04
50 mM Phosphate* ² , pH 6.3	2.31
50 mM Tris-maleate, pH 6.3	2.09

*¹ Adjusted to pH 6.3 with HCl.

*² KH_2PO_4 - K_2HPO_4 .

つて増大すること¹⁴⁾により説明されている^{15,16)}。しかし、アルカリ側でタンパク質の溶出性は低下しない¹⁷⁾にもかかわらず、アルカリ側での足の低下¹⁸⁾が観察されていることから、かまぼこの足形成に及ぼす pH の影響は単にタンパク質の溶出性だけでは説明できないように考えられる。むしろアクトミオシンのゲル形成能に及ぼす pH の影響とよく対応しているので、アクトミオシン自身のゲル形成能から説明するほうが適当と思われる。

りん酸緩衝液の影響 pH 調節に 50 mM りん酸緩衝液 (KH_2PO_4 - K_2HPO_4), pH 6.3 を用いた場合のアクトミオシゲルの剛性率を、塩酸溶液で pH 6.3 に調節した場合およびトリス・マレイトで pH 6.3 に調節した場合のゲルの剛性率と比較した結果、Table 1 に示したように、それらの間にほとんど差はなく、用いた 50 mM りん酸塩はゲル形成に影響を与えないことがわかった。

アクトミオシン濃度と剛性率の関係 2~5% 濃度のアクトミオシンの 0.6 M KCl 溶液 (pH 6.3) を 80°C で 60 分間加熱してゲルを調製し、その剛性率とアクトミオシン濃度の関係を求めた。両者の両対数プロットは Fig. 6 に示したように、直線関係を示した。このことはアクトミオシン濃度が高いほど、ゲルの剛性率が高いことを示しており、魚肉中の可溶性ミオシン区含量とかまぼこの引張り強度との両対数プロットが直線関係を示すという志水⁷⁾の結果とよく対応する。三宅¹⁹⁾および志水^{19,20)}の報告から魚肉中のミオシン区タンパク質の含量は平均 10% 程度と考えられる。本報の実験条件下において、10% 濃度のアクトミオシゲルの剛性率を Fig. 6 の外挿により求めた結果、約 8×10^4 dyn/cm² の値が得られた。一方、市販のかまぼこの動的剛性率は 10^5 dyn/cm² のオーダーであったという報告²¹⁾がある。これら両者の値が近似していることから、アクトミオシンはかまぼこの足形成に大きく寄与しているものと推察した。

加熱時間の影響 80°C で加熱したときのアクトミオシンのゲル形成に及ぼす加熱時間の影響を調べた結果、Fig. 7 に示したように、120 分間の加熱でアクトミオシ

Fig. 6. Double logarithmic plot for actomyosin concentration vs. rigidity modulus of actomyosin gel induced at 80°C. Actomyosin (2~5%) was heated at 80°C for 60 min in 0.6M KCl and 50 mM phosphate buffer (KH_2PO_4 - K_2HPO_4), pH 6.3.

Fig. 7. Effect of heating time on gel formation of carp actomyosin at 80°C. Actomyosin (3.01%) was heated at 80°C in 0.6M KCl and 50 mM phosphate buffer (KH_2PO_4 - K_2HPO_4), pH 6.3.

ンゲルの剛性率は最大になったが、60~120 分間の範囲では大差はなかった。

加熱温度の影響 次に、アクトミオシンの 0.6M KCl 溶液 (pH 6.3) のゲル形成に及ぼす加熱温度の影響を調べた。5, 20, 40, 60, および 80°C の各温度でアクトミオシンを 60 分間加熱したところ、40°C 以上ではしっかりしたゲルが得られたが、5 および 20°C ではほとんど

Fig. 8. Effect of heating temperature on gel formation of carp actomyosin. Actomyosin soln used was of 4.50% protein conc., 0.6M KCl, 50 mM phosphate buffer (KH_2PO_4 - K_2HPO_4), pH 6.3.
 -○-: Heated at various temperatures for 60 min.
 -●-: Heated further at 80°C for 60 min after heated at each temperature.

ゲル化しなかった (Fig. 8)。60°C 加熱ゲルの剛性率が最も強く、次に 40°C 加熱ゲル、80°C 加熱ゲルの順であつた。小国ら^{*1}はコイアクトミオシンを種々の温度で 5 分間加熱し、ゲルの硬さをレオロメーターで測定したところ、50°C で最大になり 85°C でも同じであつたと報告しており、高温域でのアクトミオシンのゲル形成能の挙動が著者らの結果と異なっている。この相違が何によるものかは不明である。40°C でのアクトミオシンのゲル形成は魚肉塩すり身の坐りに対応するものと考えられる。本報におけるアクトミオシンのゲル形成能が 60°C で最大を示したことは、魚肉のゲル形成が 60°C から 80°C では、その弾力に差がないという結果²³⁾あるいは“火もどり”をおこす魚種の場合のように 60°C で極端に弱いゲルを作るという報告²³⁾とは異なっている。

二段加熱の影響 各種温度で 60 分間加熱したアクトミオシンをさらに 80°C で 20 分間加熱したのち、ゲルの剛性率を測定した (Fig. 8)。40°C 加熱ゲルは 80°C での再加熱によつて、その剛性率が高くなつた。このことは坐りを利用した足の増強法²⁴⁾に対応すると考えられる。60°C 加熱ゲルを 80°C で再加熱すると、その剛性率は低下した。このことはマエソすり身を 60°C で加熱後、90°C で 20 分間再加熱しても引張り強度は変らなかつた

*1 小国盛稔・猪上徳雄・葛西秀人・上居 隆・秋場 稔: 昭和 49 年度日本水産学会秋季大会講演要旨集 p. 164。

という結果²²⁾と対応しないが、スケトウタラの場合 60°C で加熱後 90°C での再加熱によりゲルの劣化が進んだという報告^{*1}とは対応すると考えられる。

以上の結果から、80°C で加熱したときのアクトミオシンのゲル形成能は、KCl 濃度 0.6M, pH 6.3, 加熱時間 60~120 分間の条件下で最大であり、タンパク質濃度 (2% 以上) が高いほど強固なゲルが形成されることがわかった。また、アクトミオシンのゲル形成能に及ぼすこれら各種要因の影響は、既知の魚肉のゲル形成能に及ぼす各種要因の影響と多くの点で対応することが認められた。さらに、かまぼこの足の強さはアクトミオシンの加熱ゲルの強さに大きく依存することが推測された。従つて、アクトミオシンのゲル形成機作を研究することより、魚肉のゲル形成機作に関する示唆が得られるものと考えた。

文 献

- 1) 志水 寛: 魚肉蛋白に関する原料学的研究, 学位論文 (京都大学), 1961, pp. 114-116.
- 2) 平野 弘: 日化, **63**, 1081-1084 (1942).
- 3) 清水 亘: 水産ねり製品, 光琳書院, 東京, 1966, pp. 110-111.
- 4) 清水 亘: 水産ねり製品, 光琳書院, 東京, 1966, p. 157.
- 5) 志水 寛・吉本晴樹・清水 亘: 日水誌, **28**, 610-615 (1962).
- 6) 岡田 稔: 日水誌, **30**, 255-261 (1964).
- 7) 志水 寛: 魚肉蛋白に関する原料学的研究, 学位論文 (京都大学), 1961, pp. 155-163.
- 8) 西谷喬助・武田二美雄・田元 馨・田中 修・久保 正: 北水研報, **21**, 44-60 (1960).
- 9) 西谷喬助・武田二美雄・田元 馨・田中 修・北林 透: 北水試月報, **18**, 391-397 (1961).
- 10) K. SAMEJIMA, Y. HASHIMOTO, T. YASUI, and T. FUKAZAWA: *J. Food Sci.*, **34**, 242-245 (1969).
- 11) K. IWATA, K. KANNA, and M. OKADA: *Bull. Japan. Soc. Sci. Fish.*, **43**, 237 (1977).
- 12) P. R. SAUNDERS and A. G. WARD: in "Proceedings of the Second International Congress on Rheology" (ed. by V. G. W. HARRISON), Butterworths Scientific Publications, London, 1954, pp. 284-290.
- 13) 志水 寛: 魚肉蛋白に関する原料学的研究, 学位論文 (京都大学), 1961, pp. 120-123.
- 14) Y. SHIMIZU and W. SIMIDU: *Memoirs College Agr. Kyoto Univ. Fish. Series*, Special Number, June, pp. 68-76 (1958).
- 15) 清水 亘: 水産ねり製品, 光琳書院, 東京, 1966, p. 186.
- 16) 岡田 稔: 魚肉ねり製品 (岡田 稔・横関源延・衣巻豊輔編), 恒星社厚生閣, 東京, 1974, pp. 189-190.
- 17) W. J. DYER, H. V. FRENCH, and J. M. SNOW: *J. Fish. Res. Bd Canada*, **7**, 585-593 (1950).
- 18) 三宅正人・林孝市郎: 日水誌, **22**, 48-50 (1956).
- 19) 志水 寛・清水 亘: 日水誌, **26**, 806-809 (1960).
- 20) 志水 寛・西岡不二男: 日水誌, **40**, 267-270 (1974).
- 21) A. KISHIMOTO and S. HIRATA: *Bull. Japan. Soc. Sci. Fish.*, **29**, 146-150 (1963).
- 22) 志水 寛: 魚肉蛋白に関する原料学的研究, 学位論文 (京都大学), 1961, pp. 140-147.
- 23) 牧之段保夫・山本正男・清水 亘: 日水誌, **29**, 776-780 (1963).
- 24) 岡田 稔: 東海水研報, **36**, 83-88 (1963).

*1 志水 寛・籾 照明・川崎正之: 昭和 51 年度日本水産学会秋季大会講演要旨集 p. 139。