Fig. 4. Relations between roasting time and evaporation rate of iron on chlorination of various iron oxides and ores.

Fig. 5. Effects of various iron sulfide and NaCl addition on extraction degree of nickel by roasting time and temperature.

ている。また焙焼時間の増加とともに塩化率が減少し、温度の上昇も塩化を妨げているが、いずれにしてもこの方法では、脱ニッケル率 50% 以上にするのが困難であることを示している。

IV. 結 言

O₂-Cl₂ 混合ガスを用い、800~1050°C において 2, 3 のラテライト鉱を塩化焙焼した結果、Ni の塩化は 90% 以上容易にできるが、同時に Fe の 5~15% も塩化される。塩化前の予備処理について検討したが、酸化焙焼は Ni の塩化を助長し、還元焙焼は Fe および Ni の塩化を抑制する傾向のあることがわかった。また、NaCl による塩化の効果は非常に少なかった。

文 献

- 1) 佐野幸吉: 鉄と鋼 48 (1962), p. 990
- 2) 石光, 古井, 顔訪: 鉄と鋼, 48 (1962), p. 261

- 3) F. D. RICHARDSON, J. H. E. JEFFES: J. S. I. 190 (1948), p. 261
- 4) O. KUBASCHEWSKI, E. LL. EVANS: metallurgical
- 5) C. J. OSBORN: J. metals 2 (1950), p. 600

622,341,1-185,669,046462,539,562

(43) 焼結鉱の還元粉化について

八幡製鉄所, 技術研究所 NC.64005

工博 児玉惟孝・斧 勝也・堀尾竹弘

On Degradation of Sinter during Chemical Reduction.

Dr. Koretaka KODAMA, Katsuya Ono and Takehiro HORIO.

I. 緒 言

焼結鉱の性状が高炉操業におよぼす影響の大きいことは、高炉原料中焼結鉱の占める割合からも論をまたない。焼結鉱の高炉炉内性状に関しては、これまでに多数の報告があり、多くの見地から研究されている。

当所戸畑各高炉において、昨年12月、一時的に荷下りの不調をきたしたことがあり、その一原因と考えられる還元粉化性と焼結鉱品質との関係について調査した。

II. 実験装置および実験条件

最初、学振法の還元試験装置により、400°C にて実験を行なつたが、実験途中においてカーボン・デポジションによりかなり発熱し、温度が上昇し、温度制御ができないことがわかった。そこで、本実験では内径 24mm の石英反応管を有する還元試験装置を使用した。試料は磁製ボートにのせて炉内挿入した。還元条件は次に示す通りである。

ガス成分: CO 30%, N₂ 70%

ガス流量: 1 l/min

試料粒度: 13mm ± 1 mm

試料量: 5 ケ (約 20 g)

析出炭素および鉄分の分析は試料全量を微粉砕して行なつた。還元粉化性の表示として本実験試料を 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 mm の篩で篩分け、平均粒度を求めた。また析出炭素量は試料の量が厳密に一定でないので、試料 20 g 当りに換算した。

III. 実験結果

(1) 高炉炉況と還元粉化との関係

まず戸畑高炉の炉況と還元粉化との関係を調査するために下記の焼結鉱試料につき、還元時間、還元温度を変えて還元粉化性を調査した。

No. 1……S. 38. 11 製造の焼結鉱 (高炉操業良好時)

FeO = 12.76% C = 3.6%

No. 2……S. 38. 12 中旬製造の焼結鉱 (高炉操業不調時) FeO = 10.70% C = 3.3%

その結果を Fig. 1 に示す。この図から明らかなように、両者の焼結鉱は 2 時間以上、500°C 以下において粉化性にはつきりした差が認められた。この両者の焼結鉱の性状について比較すると、原料配合が若干異なっており、シャッター強度が上昇してきたのでカーボン配合量を減らしており、そのため焼結鉱中の FeO が約 2% 低

Fig. 1. Effects of reducing time and temperature on degradation and carbon deposition.

下している。この実験から焼結鉄の品質はその還元粉化性、ひいては高炉炉況におよぼす影響が大きいことが明らかとなり、焼結鉄の還元粉化性に関し、さらに詳細に検討した。

還元時間と還元粉化性との関係は Fig. 1 左図に示すように1時間では全く粉化せず、原粒度 13mm を留めている。時間が2～3時間に長くなると粉化が進行し、No. 1 および No. 2 の粉化性の差が表われている。一方、炭素析出量も2時間以上では、No. 2 が多くなっている。

また還元温度と還元粉化性との関係は Fig. 1 右図に示すごとくで 400～500°C で粉化が著しく、600°C においては No. 1, No. 2 とも少ない。炭素析出量は 500°C 付近が最も多い。

次に昇温実験を行ない、Table 1 に示す結果を得た。昇温速度は 200～600°C の間を 200°C/hr および 300°C/hr とし、直線的に昇温せしめた。また実験前後は急熱急冷した。Table 1 から明らかなように No. 1, No. 2 の間には多少炭素析出量の差はあるが、粉化性は判別しがたい。

(2) 還元粉化におよぼす焼結鉄品質の影響

前の実験から粉化性の差が判別しやすい 400°C, 3 時間にて還元し、還元粉化におよぼす焼結鉄の品質の影響について調査した。

実験試料としては、当所各焼結工場の焼結鉄 (39ヶ)

Table 1. Effect of heating rate on degradation of sinter.

Item	S	H		300		200	
		1	2	1	2	1	2
Size distribution (%)	> 8 mm	90.3	68.6	76.9	78.7		
	8~3 mm	8.3	22.4	14.3	8.9		
	< 3 mm	1.4	9.0	8.8	12.4		
Mean size (mm)		12.22	10.25	10.39	10.43		
Deposited carbon (g/20g)		0.02	0.33	0.43	0.57		

H : Heating rate (°C/hr)

S : Sample No.

Table 2. Effect of components on degradation of sinter.

Components	Item	Regression coefficient	t
FeO (%)		0.80118	3.75***
SiO ₂ (%)		0.63654	0.892
CaO (%)		-0.99328	1.39
Al ₂ O ₃ (%)		-0.53533	0.907

を使用した。焼結鉄の FeO, SiO₂, CaO, Al₂O₃ の 4 成分と還元粉化性、すなわち低温還元後の平均粒度との関係を線型多重回帰を試み、Table 2 の結果を得た。

焼結鉄の還元粉化性は焼結鉄中の FeO と非常に密接な関係があることがわかった。焼結鉄中の FeO は焼結時のカーボン配合量と相関が強いことから、一時的に焼結鉄の還元粉化を防ぐためにはカーボン配合量を増やすことが最も効果的であると推定される。しかし、過度に FeO を上げることは、焼結鉄の被還元性を低下させることになり、ひいてはコークス比の上昇をまねく懸念があることを考慮しなければならない。

FeO のほか、SiO₂, CaO, Al₂O₃ の影響は上記の焼結鉄については認められなかったが、戸畑 D L 焼結鉄の SiO₂ が大巾に低下した期間について、SiO₂ と還元粉化性との関係を調査した。その結果を Fig. 2 に示す。横軸の SiO₂ は他の成分 (特に CaO) の添加の影響を避けるため、SiO₂/T・Fe で表わし、T・Fe 58% のときの目盛も示した。Fig. 2 から明らかなように、還元粉化性は SiO₂ とも若干の関係があるのではないかと推定される。

塩基度および脈石量と還元粉化性との関係については、本実験の範囲では特に相関は認められなかった。

(3) 還元粉化とカーボン・デポジションとの関係

カーボン・デポジションが高炉シャフト部の通気性を阻害し、棚吊りの原因となるのではないかということについては、先に当所で研究してきた。そのとき焼結鉄、焙焼鉄あるいは半還元鉄については、それらの高温処理ときに activate されていること、あるいは気孔率が多いことなどから天然鉱石とは違った特異な性質を示した。(2)の実験において、炭素析出量と還元粉化性との関係を調べた結果を Fig. 3 に示す。この図から明らか

Fig. 2. Effect of SiO₂ content on degradation of sinter.

Fig. 3. Relation between deposited carbon and degradation of sinter.

Fig. 4. Relation between shatter strength and degradation of sinter.

のように両者の間には高度な相関性が認められ、還元粉化は主としてカーボン・デポジションによつて生ずるものと推定された。

(4) 焼結鉱強度と還元粉化性との関係

焼結工場においてシャッター試験によつて焼結鉱強度を管理している。そこで、このシャッター強度と還元粉化性との関係を調べた。その結果を Fig. 4 に示す。この図から明らかなように、シャッター強度だけでは還元粉化性を知ることは困難である。

(5) 高炉炉況回復と還元粉化性

これまでの実験から還元粉化性に最も効果的なのは FeO の上昇であろうと推定された。そこで FeO を上昇する目的でカーボン配合量を 3.3 から 3.6~3.8% に上げて焼結鉱を製造した。その還元粉化性を Table 3 に示す。還元後の平均粒度は 6.4~6.9mm を示し、昨年 11 月製造の試料 No. 1 とほぼ同程度の還元粉化性であった。この焼結鉱を使用するようになってからは戸畑高炉の炉況は回復し、荷下りも順調となり、良好な操業成績を得た。

以上のことから、焼結鉱の還元粉化性は高炉炉況に大きな影響をおよぼすことがわかり、FeO が低下したと

Table 3. Degradation of hard burnt sinter.

Carbon %		3.6	3.8
Item			
FeO (%)		11.73	11.71
Size distribution (%)	> 8 mm	29.3	39.9
	8~3 mm	50.3	31.3
	< 3 mm	20.4	28.8
Mean size (mm)		6.41	6.90
Deposited carbon (g/20g)		0.36	0.71

き、あるいは SiO₂ が大巾に低下したときは還元粉化性を考慮しなければならないと考える。

IV. 結 言

本実験より焼結鉱の還元時における粉化が高炉炉況に大きな影響をおよぼすことがわかった。これを防止するためには焼結時のカーボン配合量を増し、FeO を上昇せしめることが最も効果的であると思われる。また、SiO₂ も若干影響があるものと思われ、SiO₂ が大巾に変動したときにも還元強度を上げるため適当な処置をほどこす必要があるものと推定された。本実験では塩基度、あるいは脈石量と還元粉化性との相関は認められなかった。今後さらに還元粉化性におよぼす因子、機構を見極めることが、焼結鉱管理上考慮されなければならない問題であると考えられる。

(44) 焼結鉱中の Magnetite について

住友金属工業、中央技術研究所

理博○吉 永 真 弓

〃 小倉製鉄所 64206

辻 達 也

Magnetite in Sinters.

Dr. Mayumi YOSHINAGA and Tatsuya TSUJI.

I. 緒 言

焼結鉱中の Magnetite に特異性を示すものがあることについては二三の報告例があるが、現在までのところ大別して次の二種類が考えられているようである。

1) CaO を固溶した Magnetite¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾、すなわち Calciferous Magnetite. この場合は結晶の単位格子恒数 a_0 が正規の Magnetite より大きい。

2) マグヘマイト (Maghemite) もしくは Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉱物⁷⁾⁸⁾⁹⁾、すなわち Magnetite の単位格子より Fe イオンが最大 8/3 個まで欠損したものの、この場合は a_0 は正規の Magnetite より小さい。

両者ともに正規組成の Magnetite にくらべて還元性が良好であるという報告例²⁾³⁾¹⁰⁾もあり、最近注目すべき鉱物となつてきている。したがって今回は塩基度、コークス配合割合を変化させて製造した試験焼結鉱中の Magnetite について主としてこれらの特異性の観点より X 線の検討を行なつたのでその結果を報告する。また Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系の鉱物において、Fe イオン欠損度の比較的少ない場合の還元性を知る目的で天然産のマグヘ

Table 1. Basicity of sinter.

Coke	A	B	C	D	E	F
4 %	0.87	1.00	1.25	1.56	1.67	1.96
5 %	0.91	1.20	1.36	1.57	1.72	1.95
6 %	0.94	1.00	1.25	1.47	1.62	1.98

マイトについても若干の検討を加えた。

II. 試 料

焼結鉱は 15kg 試験鍋により製造した。コークス配合割合は 4, 5, 6 % の 3 種である。得られた焼結鉱の塩基度を Table 1 に示した。

各焼結鉱は -100 mesh に粉砕して磁選をおこない得られた磁性物をさらに -325 mesh の細粉とし X 線回折実験に供した。

III. X線回折結果と考察

X線回折装置は理学電機製 D-2F を使用、回折条件は Target: Fe, Filter: Mn, Voltage: 30 kVP, Current 10 mA, Scale factor: 8, Multiplier: 1, Time constant: 8 sec, Divergence slit: 1°, Receiving slit: 0.2 mm, Scanning speed 1/2°/min, 2θ 範囲は 22°~83° とした。標準物質として Si を使用し a_0 を求めるに当つては $(\cos^2\theta/\theta + \cos^2\theta/\sin\theta)/2$ により $\theta=90^\circ$ に補外した。各試料の a_0 は Table 2 に示すことく塩基度の低い方 (A, B 試料) では小さく塩基度の高い方 (F) では大きい。従来報告されている¹¹⁾ Magnetite の格子定数は $8.3940 \pm 0.0005 \text{ \AA}$ (Tombs and Rooksby, 1951), $8.3940 \pm 0.0005 \text{ \AA}$ (Abrahams and Calhoun, 1953), $8.3963 \pm 0.0005 \text{ \AA}$ (Basta, 1957), $8.394 \pm 0.001 \text{ \AA}$ (渋谷, 1958) などであり, C, D, E 焼結鉱は明らかに正規の Magnetite である。一方塩基度 1.2 以下では多少 a_0 は小さい値を示しており Fe^{++} の欠損による可能性が高い。現在までに与えられている欠損度 100% に近いマグヘマイトの a_0 値の二三の報告例^{11,12)}は $8.31 \text{ \AA}$ (Newhouse and Glass, 1936), $8.315 \text{ \AA}$ (Rooksby, 1951), $8.322 \text{ \AA}$ (Hägg, 1939), $8.341 \text{ \AA}$ (渋谷, 1958), $8.350 \text{ \AA}$ (HAUL and SCHOON, 1939) であるが, BASTA¹²⁾ は Magnetite で 8.396 , $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ で $8.350 \text{ \AA}$ を用いて $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-}\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系鉱物において a_0 と欠損度との関係が直線的であることを導いている。ここで焼結鉱中の Magnetite の欠損度を Basta にしたがって求めると Table 2 に示すようになり, かなりの欠損度を有する $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-}\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系鉱物であることがわかる。Table 2 より少なくとも塩基度 0.9

Table 2. Cell dimension ($\text{\AA}$) of magnetite in sinter.

Coke	A	B	C	D	E	F
4 %	8.379 (38%)	8.389 (16%)	8.393	8.396	8.396	8.400
5 %	8.383 (28%)	—	—	—	—	8.404
6 %	8.386 (22%)	8.393	8.395	8.396	8.395	8.403

() … Degree of deficiency.

~2.0 の範囲では塩基度が低いほど格子欠損を起しやすく, また同一塩基度では Coke 配合割合の低い方が欠損が大きい傾向にある。格子欠損を有する Magnetite, すなわち正規の Magnetite より酸素の多い phase ではその焼結環境の Po_2 が正規組成の Magnetite を酸化させるに足るものでなければならぬ。したがって Coke 配合割合が高い場合は Po_2 が小さくなり欠損度は減少する。

次に塩基度の高い試料 (F) では a_0 値が高いが鏡下では HCl 腐蝕によつて (111) trace に沿う腐蝕が明瞭に認められ, CaO 固溶による Calciferous magnetite の生成が考えられる。PHILLIPS¹³⁾による $\text{FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系状態図より見れば焼結鉱中の Magnetite への CaO の固溶を大にするためには, 1) 塩基度が大であること, 2) quenching 効果が大であること (状態図からは 1000°C 附近の状態が frozen in するのが最も多量の CaO を固溶する) の二点为主なる条件であると考えられるので, 塩基度が同一の場合でも quenching 効果が異なれば CaO 固溶度は異なってくる。

IV. 還元試験結果と考察

$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ は Hematite より早く還元を開始し, しかも Hematite よりも還元率が高いことが知られており^{9,10)}, また CaO を固溶した Magnetite を含む焼結鉱の被還元性が改善されることについてもすでに二三の報告がある^{2,3,5)}。 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ は Magnetite の逆スピネル構造より配位数 6 の位置を占める Fe イオンのうち Fe^{++} が Fe^{+++} に酸化して 6 配位位置に 8/3 個の空孔を生じているものであり, 構造的に準安定相を示し還元性が良好であることが当然予想されるところである。また Calciferous magnetite は 6 配位の Fe^{++} を置換した形で Ca^{++} が Magnetite 構造中に入っているものと考えられるが, Ca^{++} はそのイオン半径より見て O^{--} によつて構成された 8 面体の中心に位置すれば構造的に不安定となるのはまぬがれない。したがって化学抵抗が小さく還元性は良好と考えられる。

上述のように塩基度の低い焼結鉱中には 16~38% の欠損度を有する $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-}\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系鉄酸化物を含むが, その還元効果を検討する目的で山口県熊野鉱山産マグヘマイト¹¹⁾および比較試料として 7 銘柄の鉱石と焼結鉱について還元試験を行なつた。試験結果を Fig. 1 に示す。実験条件は同図に併記してある。焼結鉱より磁選した $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-}\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系鉱物は多量の不純物を含む恐れがあるので今回の試験より除外した。使用した天然産マグヘマイトについては分析値, a_0 および欠損度を求めて Table 3 に示した。同表より明らかなように試験に供したマグヘマイトは焼結鉱のうち Coke 4% の A 試料とはほぼ同程度の欠損度を有するものである。 FeO と Fe_2O_3 の量的関係より見て熊野鉱山マグヘマイトとはほぼ stoichiometrical に等しいと考えられるシブゲイ鉱石の分析値および主成分的に含まれる Magnetite の a_0 値を Table 3 に併記してある。同表に示す通りシブゲイ鉱石中の Magnetite は欠損構造を持たずこの鉱石は単なる Magnetite と Hematite の混合物である。

各鉱石の還元率は Hematite 鉱石が最もよく, Magnetite 鉱石は低還元率を示すというすでに知られ

Table 3. Chemical analysis of Kumano and Sibuguey ores.

	T. Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	C. W.	a ₀ (Å)	Degree of Deficiency
Kumano	68.30	19.02	76.53	1.65	0.58	0.79	0.12	0.15	0.89	8.378	42%
Sibuguey	64.93	19.25	71.46	3.09	2.00	0.57	0.51	0.65	1.62	8.392	—

Fig. 1. Relation between reduction time and degree of reduction.

た結果を得たが、マグヘマイト鉱石は stoichiometrical に等しいと考えられるシブゲイ鉱石よりも還元率が高い。したがって焼結鉱中の欠損構造を有する Magnetite も還元率の点では通常の Magnetite に卓越することが容易に推定される。また欠損度が高くなるにしたがい還元率も上昇し、欠損度 100% の γ -Fe₂O₃ では Hematite より高い還元率を示すものと考えられる。

今回の各焼結鉱について試料 3~4 mesh で 50 g, 還元ガス CO conc, ガス流量 1 l/min, 還元温度 850 °C, 時間 60 分, 反応管石英製型で還元試験をおこなった結果一般に塩基度の高い試料すなわち Calciferous magnetite を含む試料が最も還元率が高く、塩基度 2.0 の試料は Coke 配合割合の別なく最高値を示した。このことは Calciferous magnetite とともに Ca-ferrite を極めて多量に含む点からも当然の結果と考えられる。正規組成の Magnetite を含む塩基度 1.1~1.6 の試料が次いで良好な還元性を示し、欠損型 Magnetite すなわち Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉱物を含む塩基度 0.9 前後の焼結鉱は最も還元率が低い。この塩基度 0.9 前後の試料が欠損型 Magnetite を含むにもかかわらず還元率が低いのは、Iron monticellite, Fayalite, Iron gehlenite などの難還元性鉱物 (Coke 割合 6% の場合は多量の Wüstite も含む) を含み、Hematite や Ca-ferrite はほとんど見られないためと考えられ、正規 Magnetite を含む試料がかえって良好な還元性を示すのは Ca-ferrite の生成による還元効果が正規 Magnetite と欠損型 Magnetite の還元性の差に卓越して現われている結果と考えられる。Coke 配合割合 4% と 6% では常に後者の還元率が低いこれは Ca-ferrite 生成量が 4% に比して少ないことと難還元性鉱物が量的に多いことに

よるものであろう。

V. 結 言

塩基度 0.9~2.0 までおよび Coke 配合を 4~6% まで変化させた試験焼結鉱中の Magnetite について調査した結果次のことが明らかとなった。

- 1) Magnetite は塩基度が増加するにしたがい Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉄酸化物

↓

Magnetite

↓

Calciferous magnetite

の傾向を示す。

- 2) Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉱物を生成する場合、Fe イオンの欠損度はコークス配合割合によっても若干変化する傾向があり、今回の結果では 4% の場合が最も高い欠損度を示した。

- 3) Calciferous magnetite を含む焼結鉱が良還元性を示すことについては従来の増増と矛盾しない結果が得られた。

- 4) Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉱物の還元率は天然産マグヘマイトを使つて行なった試験結果では Magnetite よりも高い。さらに stoichiometrical に等しい組成のシブゲイ鉱石よりも高い。

- 5) 塩基度の低い焼結鉱すなわち Fe₃O₄- γ -Fe₂O₃ 系鉱物を含む試料において被還元性が他の焼結鉱に比して劣るのは Ca-ferrite がほとんど生成されていないことと、難還元性鉱物を多量に含むためと考えられる。

文 献

- 1) J. O. EDSTRÖM: Jernkont. Ann., 142 (1958), 7, p. 401
- 2) O. NYQUIST: International Symposium on Agglomeration (1961)
- 3) W. A. KNEPPER, R. B. SNOW, and R. T. JOHNSON: International Symposium on Agglomeration (1961)
- 4) 学振 54 委第 57 回 (1962), No. 706
- 5) 学振 54 委第 56 回 (1962), No. 676
- 6) 学振 54 委第 60 回 (1963), No. 787
- 7) E. M. MCBRIAR, W. JOHNSON, K. W. ANDREUS, and W. DAVIES: J. Iron & Steel Inst., 177 (1954), p. 316
- 8) A. V. RUDNEVA, T. Ya. MALYSHEVA, G. A. SOKOLOV, and I. I. GUL'TYAI: Stal, (1962), No. 1, p. 3
- 9) 学振 54 委第 55 回 (1962), No. 671
- 10) 下川, 中谷, 羽田野, 平尾: 鉄と鋼, 48 (1962), 11, p. 1262
- 11) 渋谷: 鉱物学雑誌, 3 (1958), 6, p. 640
- 12) E. Z. BASTA: Econ. Geol., 54 (1959), p. 698
- 13) B. PHILLIPS and A. MUAN: Trans. Met. Soc. AIME, 218 (1960), 12, p. 1112

622,788; 622,782; 622,341/11-492
 (45) メタライズドブリケットの品質に
 およぼす焼成条件の影響

(砂鉄を原料としたメタライズドブリケットの
 製造に関する研究—I)

室蘭工業大学

田中 章彦・〇片山 博

Effect of Firing Condition on Qualities
 of Metallized Briquettes. pp 1667~1669

(Studies on production of metallized bri-
 quettes from magnetic iron sand—I)

Akihiko TANAKA and Hiroshi KATAYAMA.

I. 緒 言

従来、粉鉄鉱を造粒または団鉱し、ガス還元または直接還元により半還元の溶鉄炉配合物を得る研究は数多く行なわれている。

本研究は反応を迅速化し、これにより生産性を増大し、トン当りの単価を低下せしめるとともにきわめて高還元度の製鋼用原鉄を得る目的をもつて次の点に創意を加え実験を行なったものである。

なお、本法によつて得られた焼成団鉱をメタライズドブリケットと呼称することとする。

1. 高圧粉体製団法を採用した。
2. 低質炭による直接還元法を採用した。
3. 反応温度を高めた。

今回は上記の方法を北海道噴火湾産砂鉄について試みた結果のうち、還元剤の配合比および焼成条件の製品の品質におよぼす影響について述べる。

なお、本法は砂鉄のみならず多少の条件の変化によりあらゆる鉄資源に利用し得るものであり、従来溶鉄炉原料としてはあまり歓迎されなかつた含砒褐鉄鉱、硫酸滓平、転炉塵なども有利に製鋼原料化することができ、また焼成間にある程度の脱硫、脱砒、脱重鉛効果も期待できることがすでに明らかとなつた。これらについてもいずれ報告する予定である。

II. 実験方法

1. 原料およびその配合割合

使用砂鉄は北海道噴火湾一帯より産出したものを混合し、-325 mesh を目標として磨砕されたもので、その化学組成および粒度分布はそれぞれ Table 1, 2 に示す。

還元剤としては北海道幌内産の非粘結性炭を100~150 mesh に整粒したものを使用した。その工業分析値は

Table 3 に示す。粘結剤には -100 mesh のピッチを使用した。

これらの原料配合すなわち砂鉄：石炭：ピッチ比は90：10：3、80：20：3、70：30：3 の三種とした。

2. 製団装置および方法

生ブリケットの型押器は内径 17 mm、長さ 100 mm の割型円筒と直径 16 mm、長 165 mm の圧縮棒から成り、これを万能試験機に取付け加圧成型した。成型圧は 2200 kg/cm² である。これにより大抵 17 mm φ × 17 mm 円筒型のハンドリングに支障のない程度の強度をもつ生ブリケットが得られた。

3. 焼成装置および方法

焼成は横型管状電気炉中で行なつた。この炉の一端は密閉し、発生ガスは他端より自然放出させ炉外で燃焼せしめた。

4. 焼成ブリケットの試験

以上により作製したブリケットの品質を判定するために還元度、残留炭素量、耐圧強度などを求め、なお作業上の参考のために焼成間の容積および重量の変化も測定した。還元度は (金属鉄/全鉄) × 100 で表わした。

さらに代表的試料についてはこれを縦方向に切断し、肉眼および顕微鏡観察を行なつた。

Fig. 1. Effect of firing time on total iron, residual carbon, reduction of volume and weight of briquettes fired at 1300°C.

Table 1. Chemical composition of magnetic iron sand. (%)

T. Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂
52.14			9.19	3.12	1.24	2.87	5.27

Table 2. Size distribution of magnetic iron sand.

Mesh	100~150	150~200	200~250	250~325	- 325
Pct.	7.0	24.6	58.8	6.0	3.6

Table 3. Analyses of Horonai's coal. (%)

Moisture	Volatile matter	Fixed carbon	Ash
3.86	42.51	42.21	11.42

Fig. 2. Effect of variation in briquette composition on total iron, residual carbon, reduction of volume and weight of metallized briquettes.
(firing time: 30 min, temperature: 1300°C)

Fig. 3. Effects of firing condition and briquette composition on degree of reduction.

Table 4. Compressive strength of metallized briquette.

Briquette Composition			Temperature (°C)	Reduction of volume (%)	Decrease of weight (%)	Compressive strength (kg)
Iron sand	Coal	Pitch				
90	10	3	1300	47.0	24.9	642
80	20	3	1150	37.7	32.5	20
			1250	59.6	34.6	1233
			1300	67.2	35.2	330
			1350	67.8	39.6	730
70	30	3	1300	—	40.2	—

III. 実験結果および考察

1. 重量および容積の減少

石炭の燃焼および還元反応の進行にともないブリケットは重量が減少し、容積も著しく縮少する。Fig. 1 および 2 に焼成時間および配合割合によるこれらの変化を示すがその傾向は大体後述の還元反応の進行状態と一致している。なお焼成ブリケットはほとんどすべての場合に亀裂の発生を認めた。

2. 全鉄および残留炭素量

ブリケット中の全鉄および残留炭素量も Fig. 1 および 2 に示す。残留炭素量は焼成時間および温度の上昇とともに減少し、また石炭を 30% 配合したものでは高温で相当長時間焼成した場合でも多量の炭素が残留している。

全鉄量は還元反応の進行にともなつて増加し、また石炭を 20% 配合したものが最も高く、10% および 30% 配合ではいずれも低い結果を示す。

3. 還元度

Fig. 3 にみられるように石炭を 10% 配合したブリケットは還元剤の量が不足のため還元度は低く、30% 配合したものは 20% 配合に比べて還元度の上昇は認められない。

いずれの試料でも還元度は 15 分まで急激に上昇し、以後は徐々に上昇するかあるいは一定になる。また高温になるにつれて還元度は高くなり、20% 配合のものでは 1300°C、15 分で 90% 以上になり、1350°C、15 分ではほぼ 100% に達する。

以上の結果より高压成型したブリケット内では高温において非常に急速に還元反応の起ることがわかった。

4. 耐圧強度

前述のように焼成ブリケットには亀裂が発生し正確な耐圧強度の測定が困難なため、別に約 1000°C 程度から所定温度まで徐々に加熱し、30分保持後空中放冷したものについて測定した結果を Table 4 に示した。

焼成温度の上昇とともに強度は次第に増大するが 1250°C で最大値を示し、1300°C では逆に低下した。これはブリケットの内部に空洞が発生したためである。

石炭を 30% 配合したブリケットは 1300°C で焼成してもきわめて弱く、

10%配合のものは還元度が低いにもかかわらずよく焼きしまり良好な耐圧強度を示した。

以上の結果から還元度、残留炭素量、焼きしまりの程度、亀裂および内部空洞発生の有無などが強度に大きく影響をおよぼすものと考えられる。

5. 顕微鏡観察結果

生ブリケット中の酸化鉄は周囲に接触する還元剤によって直接還元をうけウスタイト、オーステナイトへと変化し、網状に還元鉄が生成する。一方、鉍石中の造岩成分および石炭中の灰分は還元剤の消費とともに融合し生成鉄間を充てんする。

1150°C、15 分程度の焼成では鉍粒の内部に相当の未還元部を残すとともに造岩鉍物および灰分はそのまま生成鉄中に残存している。高温かつ長時間になるにつれて生成鉄は半溶融状態になって凝集し、また造岩鉍物、灰分も溶融ガラス化し、1300°C、15 分程度の試料は鉍滓中より樹枝状ないし針状結晶の分離品出をみる。なお高温ではブリケットの表面がすみやかにガラス化し、内部の生成ガスの逸出が妨げられるために試料内部に未還元部を残す例が何個か認められた。これはまた亀裂生成の原因ともなるものと推定される。

生成鉄は微少硬度計による測定結果からみてほとんどフェライトに近く、炭素の生成鉄中への溶解はこの程度の保持時間ではきわめて微量であると推定される。

IV. 結 言

本実験の結果を要約すると次のとおりである。

1. 磨砕砂鉄に石炭およびピッチを配合し、粉体のまま高圧成型することにより以後の処理に支障のない程度の強度を持つ生ブリケットを製造することができる。

2. 適当な配合割合のブリケットを焼成することによって還元度が 90% 以上で耐圧強度の高いメタライズドブリケットを製造することができる。

3. 石炭の配合割合は 20% 程度が適当であり過剰に配合すると強度が著しく減少し、少量配合したものでは還元度が低い。

4. 1250°C～1300°C の焼成温度が最もよい結果をもたらし、1250°C 以下では還元度、強度ともに低く、1350°C では溶融が起り作業上支障をきたすことが考えられる。

5. 焼成時間は 15～30 分の短時間で十分であり、長すぎると再酸化を受け還元度が低下するものと思われる。

6. 本実験は大体密閉に近い気圏中で行なつたがブリケットの周囲は還元気にかこまれ、再酸化はほとんど起らない。また燃焼炉中でも気圏および流速の調節により還元剤の冗費および再酸化を防止し、良好なブリケットを製造することが可能であると考えられる。

(46) メタライズドブリケットの品質におよぼす原料の種類、粒度の影響

(砂鉄を原料としたメタライズドブリケットの製造に関する研究—Ⅱ)

室蘭工業大学

○田中 章彦・片山 博

Effect of Various Kinds and Particle Sizes of Raw Material on Qualities of Metallized Briquettes.

(Studies on production of metallized briquettes from magnetic iron sand—Ⅱ)

Akihiko TANAKA and Hiroshi KATAYAMA.

I. 緒 言

前報において、磨砕砂鉄を原料とし、還元剤、粘結剤を配合し、粉体高圧団鉍と高温直接還元との併用によりきわめて高還元度、高強度のメタライズドブリケットを製造し得ることを報告した。この場合、原料砂鉄の品質、粒度、石炭の種類、粘結剤の種類、配合率、団鉍法および団鉍圧、製品の寸法などが製品の還元度、全鉄量、強度などの諸性質におよぼす影響がはなはだ大きく、十分に検討する必要があることはいうまでもない。

本報では、これらの諸条件のうち、砂鉄の粒度、還元剤としての石炭の種類、粒度の変化が製品の品質におよぼす影響について、いくつかの実験を行なつた結果を報告し、第 1 報の結果と比較考察することとする。

II. 実験試料および方法

原料砂鉄は第 1 報の磨砕砂鉄のほか、北海道国縫産の未磨砕砂鉄を使用した。この化学成分および粒度分布はそれぞれ Table 1, 2 のごとくである。

この未磨砕砂鉄は前報の磨砕砂鉄と比較して、成分的には大差がないが、200～250 mesh の粒度のものを主体とした後者に対して相当粗粒であり、両者の比較はほぼ磨砕の効果を示すものといえる。また磨砕により構成鉍物の新鮮面が露出された効果も配慮すべきである。

還元剤としては梔内非粘結性炭、夕張粘結性炭を用いた。それぞれ篩分し工業分析を行なつた結果を Table 3 に示す。

この両者間および粒度別にも成分的な差が大きく、炭種、粒度の影響比較をする上に適当ではなかつたが、これを考慮にいれて考察することとしこのまま使用した。

粘結剤のピッチは市販の JIS 規格品である。

以上三者の配合は前報の結果から砂鉄 80、石炭 20、ピッチ 3 と一定にした。製団法、焼成法は前報とまったく同じであり、各原料の変化にともない、焼成条件も変化せしめ数多くの実験を行なつた。本報ではこのうち特に表題と関係の深い二三の結果を示し考察することとする。

III. 実験結果および考察

(1) 砂鉄粒度の影響

Fig. 1 は磨砕砂鉄、未磨砕砂鉄を同一条件下で 1200、1300°C で焼成した試料の還元度の焼成時間に対する変化を示す。

還元反応はいずれの曲線も初期に早く、30min で最高

Table 1. Chemical composition of unground magnetic iron sand.

Total Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂
56.91	30.40	47.59	6.31	2.73	1.08	2.30	7.57

Table 2. Size distribution of unground magnetic iron sand.

Particle size (mesh)	42~100	100~150	150~200	200~250	250~325	-325
Weight proportion (%)	19.0	70.0	9.0	1.0	0.4	0.6

Table 3. Analyses of bituminous coal.

Particle size (mesh)	Non-coking coal (Horonai)			Coking coal (Yubari)		
	48~100	100~150	-150	48~100	100~150	-150
Moisture (%)	4.20	3.86	3.78	1.84	2.36	2.07
Volatile matter (%)	42.97	42.51	39.65	33.54	32.01	32.29
Fixed carbon (%)	43.39	42.21	37.82	43.54	40.05	40.08
Ash (%)	9.44	11.42	18.75	21.08	25.58	25.56

Fig. 1. Effect of grinding of magnetic iron sand on degree of reduction.

に達し、以後再酸化によってわずかな低下を示す。粗粒の未磨砕砂鉄は反応の進行が遅れることは予測されたとおりであるが、30minにおいて反応が停止したのはこの時間において還元剤が消耗しつくされたことを意味し、残留炭素の分析結果もきわめて低い値を示した。したがって、配合炭素量を増せば還元度の上昇も期待できるが、還元剤の元費も大きく、生産量も低下する。ともかく図示されるごとく原料砂鉄の磨砕は還元度の上昇にきわめて効果が大きく、絶対に必要な条件ということができる。

Photo. 1 (a) (b) は石炭粒度 -150 mesh, 1250°C 30min焼成の同一条件下でそれぞれ未磨砕砂鉄, 磨砕砂

鉄から作ったブリケットの組織を示す。(a)は粒子の周縁部のみ還元され未還元部を大量に残すに対し、(b)は還元鉄が微細緻密に生成し、両者の差を十分に示している。

(2) 石炭の粘結性の影響

Fig. 2 は粘結, 非粘結性炭を用いた場合の各焼成温度に対するブリケットの還元度を示す曲線である。

両者の還元度は 1250°C, 30min の焼成条件ではまったく差がないが曲線の傾向は著しく異なる。低温焼成では粘結炭が非粘結炭にくらべて反応の進行が早い、高温焼成では逆に粘結性炭は還元度に低下の傾向を示す

Fig. 2. Effect of coking property of coal used on degree of reduction.

に対し、非粘結性炭は高温になるにしたがい著しく上昇する。これは次のように説明される。いずれの場合も高温で焼成すると表皮からの還元進行とともに半融ガラス化層が形成される。非粘結性炭の場合は内部の生成ガス圧により亀裂が生じ、この亀裂をととして生成ガスは容易に逸出し内部の還元反応を進行せしめ得る。これに対して粘結性炭の場合は表層部が軟弱であり、亀裂を生ずることなく膨大し中心部に空洞を生ずる。この結果生成ガスは逸出することなく還元反応の進行はおきえられ、還元度は低下する。事実高温で焼成した試料は粘結性炭の場合多く樽型にふくらみ、非粘結性炭の場合亀裂を生じていた。しかしこのままの形で十分焼結しており強度上の問題は無い。また 1000°C 以上で徐熱することによりこの現象の生成はふせぐことができる。

(3) 石炭粒度の影響

Fig. 3 は粘結性炭、磨砕砂鉄を用いた場合の石炭の粒度の変化による還元度の上昇、耐圧強度の変化を示す。

短時間焼成では粗粒が還元度高く、強度は低い。時間の経過につれて中間粒のものが還元度、強度ともに最高を示すにいたる。粗粒のものは粒子間の接触が悪く、石炭消費後の空隙が大きいためであり、細粒のものは内部の生成ガスの逸散がわるく還元度も落ち、また空洞生成による強度低下も著しい。

Photo. 1 (c)(d) は同一条件下で粗粒、細粒の石炭を使用して焼成したブリケットの組織で石炭消費後の空隙の分布状態に著しい差のあることがわかる。

以上により石炭粒度は 100~150 mesh に整粒することが望ましい。

IV. 結 言

第 1 報にひきつづき、メタライズドブリケットの性状におよぼす、砂鉄、石炭の種類、粒度の影響を調べるために行なった諸実験の結果よりつぎのことがわかった。

1 砂鉄は 250 mesh 程度に磨砕することが絶対に必要であり、天然産のままでは還元度は著しく低い。後述の石炭粒度との関連もあるが、できればさらに微粉

Fig. 3. Effects of particle size of coal on degree of reduction and compressive strength.

にした方がよりよい結果を得ることができると思う。

2 石炭の粘結性は還元度には 1250~1300°C の焼成温度付近では大きな影響がない。ただ非粘結性の場合多数の亀裂を生成し、粘結性炭では中に空洞を生じ全体が樽型にふくらむ。ともに耐圧強度を劣化するが製鋼原料として使用する場合は、支障ない程度の強度は保持している。

また 1000°C 程度から徐熱すれば防止できる。

3 石炭は高還元度、高強度を得るために 100~150 mesh に整粒することが望ましい。本実験では粒度別に灰分その他工業分析値が相当の差があつたが、上述の結論にはそれ程影響がないものと思う。

なお、残された問題として粘結剤の種類と配合率、団鉱法と団鉱圧、ブリケットの形状寸法、介在元素の影響などについては次報以下でとりあつたこととする。