Fig. 3. Relation between maximum extrusion pressure and extrusion ratio. (Extrusion temperature: room temperature (20°C) Impact velocity: 7.1m/s, Lubricant: OWS).

Material: SUS27, Preheat temperature of billet: 700°C
Extrusion ratio: 2, Impact velocity: 7.1m/s,
Lubricant: OWS.

Photo. 2. An example of extrusion pressure (P) and relative displacement (D) vs. time curves.

出比の関係が S15C のときと同様 (1) 式の関係が成立つものと考えてそれぞれ二点を結んだが、直線を押出比 3 まで延長するといずれの場合も 180 kg/mm^2 以上になり、押出しが困難であることがわかる。S15C, S20C で焼きなましをしたものはいずれの押出比についても若干焼きなまししなかつたものより押出圧力は小さくつており、その割合は押出される前の両者の硬度の割合に

かなりよくあつていた。

3. 押出圧力における異常現象

Photo. 2 に SUS27 を 700°C で押出した測定例を示す。この場合押出しの途中で押出圧力が振動している。この異常現象は Fig. 1 の衝撃速度 7.1m/sec, 押出比 2, 潤滑剤 OWS で押出した場合, S20C の 500°C, および SUS27 の 400, 900°C 以外の予熱温度のさいにあらわれた。また S20C では潤滑剤 hot forging compound B を用いた, 500°C, 550°C, また SUS22 で同じ潤滑剤で押出比 2 で 400, 500, 550, 600°C で押出した場合にもあらわれた。押出圧力に, Photo. 2 のような振動があらわれたものには, 押出されたものにびびつたあとがみとめられ, 振動の数とびびりの数と丁度一致しており, びびりが生じるために押出圧力が振動するものと考えられる。

IV. 結 言

室温から 900°C の温度範囲にわたつて, 鋼の衝撃押出しを行ない, 押出圧力, 相対変位を測定して考察を行ない, つぎのことがわかつた。

(1) 最大押出圧力には, 0.2% C 鋼では 500°C 附近にピークがあり, これは靱性脆性範囲に相当するものと考えられる。また 13%Cr 鋼では 850°C 附近に相変態によると考えられるピークがあらわれた。18-8 オーステナイトステンレス鋼の場合は室温から 900°C の間でこのようなピークはあらわれなかつた。

(2) ある押出条件のもとで, Photo. 2 に示したように押出圧力に振動が生じ, その振動の数は押出された材料の表面に残っているびびりのあとの数に一致していた。

文 献

- 1) 河田, 鈴木, 武内, 池田, 限部: 鉄と鋼, 49 (1963) 3, p. 493
- 2) 河田, 鈴木, 武内, 池田, 限部: 鉄と鋼(投稿中)
- 3) 河田, 武内, 池田, 限部: 塑性と加工 (投稿中)
- 4) 鉄鋼技術共同研究会編: 圧延理論と変形抵抗 (1960), p. 114 [誠文堂新光社刊]
- 5) 橋爪: 塑性と加工, 4 (1963) 34, p. 733

621,774.3; 621,774.011; 621,774.014.3

(179) ストレッチ・レデューサーにおける圧延トルクの測定結果について

住友金属工業, 鋼管製造所 No. 6434)

三瀬真作・高井岩男・井上睦夫・松木則夫

中央技術研究所 林 千博

On Measured Results of Rolling Torque in Stretch Reducing Mill. 71-2060-2133

Shinsaku MISE, Iwao TAKAI, Mutsuo INOUE,

Norio MATSUKI and Chihiro HAYASHI.

I. 結 言

ストレッチ・レデューサーでは, パイプ絞り過程においてパイプ軸方向に引張り力を加えて圧延する。この引張力はロール回転数比を変えることにより変わり, それに応じて肉厚変化が定まる。この変形は長さ, 外径, 肉厚が変る 3 次元変形であり, また時には 20 数スタンド

を用いる連続多スタンド式でスタンド間のパイプに働く引張応力の測定も困難なため、実験例も皆無であり変形を応力解析により求めることは現状ではできない。

本実験はストレッチ・レデューサーにかんする実験の第一段階としてロール回転数を変えた場合の各スタンド間での平均肉厚の変化、ロール接触弧内の肉厚変化および圧延トルクを測定したものである。

II. 実験概要

1. ストレッチ・レデューサー

実験に用いたストレッチ・レデューサーは住友金属工業(尼崎)第一製管工場のもので、諸元は Table 1 に示す。

2. 圧延条件

圧延ロールとして A, B ロールを用いた。外径リダクションは A ロールが Max. 7.5% であり、B ロールは Max. 5.5% のものである。実験には母管径 130φ を用い、60⁺3φ に仕上げた。再加熱炉温を 930°C に設定し冷母管のまま再加熱炉に装入した。在炉時間は 7~18 min で抽出パイプ温度目標 900°C とした。レデューサーかみ込み直前に高圧水によるデスケリングを行なつ

たため、かみ込み温度の測定はできなかつた。

ロール回転数はパイプ肉厚不変を仮定して求める方法にはよらず、NEUMANN, HANCKE の Stretch reducing 理論により求めた。実験は三種類のロール回転数比について行なつた。Full stretch 段取とは各スタンドで最大軸方向応力が働いていると仮定して伸びを計算し、これより求めた回転数である。Semi-stretch および Sinking 段取とはパイプ軸方向応力として Full stretch 時の 80%, 65% を仮定して求めたロール回転数をいう。(Table 2 参照)

3. 圧延材料

レデューサーにおいてパイプを圧延途中で止めて肉厚変化を求めた実験(ストップ材試験)については 0.12% C 鋼を用いた。トルクの測定には材質について 0.12% C 鋼, 0.40% C 鋼および 2 1/4 Cr-1 Mo 鋼, 肉厚について 4, 6, 8mm の熱間仕上管を用いた。

4. 測定法

圧延トルクの測定はロールを駆動するシャフト表面に軸に 45° 方向にストレンゲージをはつてスリップリングにより 4 ゲージ結線法でヒズミを検出し、ペンオシロ

Table 1. Stretch reducing mill.

Main motor	Capacity rpm	1000 kW A. C. 900 rpm
Stretch reducing mill	Roll type Number of stand Roll size(dia×width) R. P. M.-adjust method	3 roll 24 stands 330φ×125 l, 135 l Thoma pump & motor+Differential gear
Mother tube	Diameter Wall thickness	130φ~80.1φ 12 t~3.5 t
Finished tube	Diameter Wall thickness	101.6φ~34φ 12 t~3.2 t

Table 2. Roll caliber and roll r. p. m. used in test.

Roll		A roll series								B roll series					
Stand No.	Item	Caliber dia ϕ	Reduction %	Full stretch		Semi-stretch		Sinking		Caliber dia ϕ	Reduction %	Super stretch n	Full stretch		Semi stretch n
				Z_m	n	Z_m	n	Z_m	n						
1		124. ⁶	4. ²	0.10	50. ⁵	0.06	59. ²⁵	0.16	66. ⁷⁵	125. ³	2. ³	49. ⁰	0.08	60. ⁰	70. ⁰
2		119. ⁰	4. ⁰	0.35	53. ⁰	0.24	61. ⁵	0.18	67. ⁷⁵	118. ⁴	5. ⁵	55. ⁰	0.35	63. ⁹⁵	72. ⁰
3		111. ⁸	6. ¹	0.60	58. ⁰	0.50	64. ⁷⁵	0.38	70. ⁷⁵	111. ⁹	5. ⁵	62. ⁰	0.58	69. ²⁵	74. ⁰
4		103. ⁴	7. ⁵	0.71	63. ⁵	0.57	69. ²⁵	0.43	73. ⁷⁵	105. ⁷	5. ⁵	69. ⁰	0.66	74. ⁰	77. ⁰
5		95. ⁷	7. ⁵	0.73	68. ⁷⁵	0.58	73. ⁵	0.44	77. ⁰	99. ⁹	5. ⁵	75. ⁰	0.71	78. ²⁵	80. ⁰
6		88. ⁵	7. ⁵	0.74	75. ⁰	0.59	78. ²⁵	0.44	81. ⁰	94. ⁷	5. ²⁵	80. ⁰	0.71	82. ⁵	84. ⁰
7		81. ⁸	7. ⁵	0.75	82. ⁰	0.60	83. ⁷⁵	0.45	85. ²⁵	90. ⁰	4. ⁹⁵	86. ⁰	0.71	87. ⁰	87. ⁰
8		75. ⁸	7. ³⁵	0.76	90. ⁰	0.61	90. ⁰	0.46	90. ⁰	85. ⁸	4. ⁷	92. ⁰	0.71	91. ⁵	90. ⁰
9		70. ⁸	7. ²⁵	0.77	99. ⁰	0.62	97. ⁰	0.46	95. ⁰	82. ⁰	4. ⁴⁵	99. ⁰	0.71	96. ⁰	94. ⁰
10		65. ⁴	7. ⁰	0.78	100. ⁰	0.62	105. ⁵	0.47	100. ⁵	78. ⁵	4. ²⁵	106. ⁰	0.71	101. ⁰	98. ⁰
11		62. ¹	5. ⁰	0.69	116. ⁰	0.55	109. ⁵	0.41	104. ⁵	75. ²	4. ²	112. ⁰	0.71	106. ⁰	103. ⁰
12		61. ¹	1. ⁴	0.34	117. ⁰	0.27	110. ⁵	0.20	105. ⁵	22. ⁰	4. ²	119. ⁰	0.715	111. ⁰	107. ⁰
13		60. ⁸	0. ⁵	0.07	119. ⁰	0.06	111. ⁰	0.04	106. ⁰	69. ¹	4. ⁰	125. ⁰	0.72	117. ⁰	113. ⁰
14		60. ⁸	0	0	120. ⁰	0	112. ⁰	0	107. ⁰	66. ⁴	3. ⁹	131. ⁰	0.72	123. ⁰	118. ⁰
15		Z_m : Mean stretch coefficient $Z_m = \sigma_{lm} / K_f$ σ_{lm} : Mean axial stress K_f : Resistance to deformation n : Roll rpm								63. ⁸	3. ⁹	137. ¹	0.71	129. ⁰	123. ⁰
16										62. ¹	2. ⁶	142. ⁰	0.56	133. ⁰	127. ⁰
17										61. ¹	1. ⁴	146. ⁰	0.29	135. ⁰	130. ⁰
18										60. ⁸	0. ⁸	149. ⁰	0.08	136. ⁰	132. ⁰
19										60. ⁸	0	150. ⁰	0	137. ⁰	133. ⁰

グラフに記録してトルクを求めた。ロール回転数は各スタンドのタコメータ軸に黒白の帯を巻き、反射光をパルスとして電子カウンターの積算値より求めた。

III. 測定結果

1. 肉厚変化測定結果

Full stretch, Semi-stretch, Sinking 段取に応じてパイプの圧延過程で受ける軸方向引張応力が異なるので、肉厚変化は異なってくる。そこでストップ材につき各スタンドでの平均肉厚およびロール接触弧内の肉厚変化について求めた。測定結果を外径減少率と肉厚変化率の関係として示した Fig. 1 によれば、ロール回転数計算時に応力より求めた肉厚変化ほどには肉厚は薄くならず、肉厚の厚いほうにずれている。これはパイプ軸方向引張応力が計算に仮定したほど大きくかからないことを示す。

ロール接触弧内の肉厚変化測定結果によると、レデューサーによる肉厚変化はロール接触弧内で大きく変り、スタンド間の肉厚変化は一般には大きくなく、肉厚測定の精度より考えて変化しないとと考えてよい。

なおストップ材の伸びより NEUMANN, HANCKE の式を用いて各スタンドでの平均応力を求めた結果では、No. 4 スタンドではほぼ安定した軸方向応力となり No. 11 スタンド以後 0 に急減する。軸方向引張応力 σ_1 は Full stretch 時 (0.60~0.70) K_f , Semi-stretch で (0.45~0.52) K_f , Sinking で (0.32~0.42) K_f で回転数計算に仮定した値の 82~85% であった。ここに K_f は圧延温度での変形抵抗を示す。

2. 圧延トルク測定結果

チャートより各スタンドにかみ込んでゆく時の衝撃トルクおよび定常トルクを求めた結果を Fig. 2~4 に示す。どの段取とも No. 4~10 スタンドでは定常トルクは漸増し No. 10~11 で Max. となりその後のスタンドで急減する。同一ロール回転数の場合、母管肉厚が異なると Fig. 2 にみるごとく圧延トルクはほぼ肉厚に比例して変化する。また材質をかえた場合も Fig. 3 が示すように、変形抵抗が 0.12% C 鋼から 2 1/4 Cr-1Mo 鋼へと大きくなるにつれて圧延トルクは増大する。同一母管でロール回転数をかえた場合は Fig. 4 にみるごとく Full stretch 段取では No. 1~3 スタンドでは圧延トルクはマイナスであり、ロールはパイプにブレーキをかけて軸方向引張力を大きくしている。なお衝撃トルクは Sinking より Full stretch 段取のほうが大きい、これは後者のほうがかみ込み時の Back tension が大きいためである。

3. 各スタンド間引張応力の推定

レデューサーではパイプが圧延中受ける引張応力がきわめて重要であるが、圧延トルクの測定のみからは厳密には求められない。そこで圧延力によるトルクはかみ込み時も定常圧延時も同一であると仮定して求めた。この仮定は引張

Fig. 1. Comparison of wall thickness change between calculated and obtained from experiment.

Fig. 2. Change of rolling torque distribution due to wall thickness of mother tube.

Fig. 3. Change of rolling torque distribution due to material of mother tube.

Fig. 4. Change of rolling torque distribution due to roll r. p. m.

(Obtained from experiment, assuming that torque due to rolling force is constant.)

Fig. 5. Tension stress between stands.

力による圧延力の減少、管端厚肉現象およびトルクアームの変化を無視したものが引張応力の分布を知るに役立つ。これに基づいて計算した結果を図示した Fig. 5 によればいずれの段取でも No. 7~10 スタンドで最大引張応力を生じ、薄肉管のほうが厚肉管よりも応力が大きい。Full stretch 段取の薄肉では引張応力は約 18 kg/mm² に達する結果をえた。

4. 変形抵抗

(i) 形状変化係数による方法

形状変化係数 φ を用いて母管を仕上管まで変形するに

要する仕事 A_T はつぎの式であらわされる。

$$A_T = V \cdot K_f \cdot (1.5 + 2\nu_m) \varphi / \sqrt{3} (\nu_m + 0.75)$$

ここに V : 体積, K_f : 変形抵抗, ν_m : 平均形状変化係数, φ : 軸方向の対数変形量である。パイプ変形に要した仕事をトルク, ロール回転数, 圧延時間より求め上式より変形抵抗 K_f を求めた結果によると, 0.12% 鋼で $K_f = 22 \sim 30$ kg/mm², 0.43% C 鋼で $25 \sim 32$ kg/mm², 2 1/4Cr-1Mo 鋼で $K_f = 36 \sim 42$ kg/mm² となった。

(ii) 第 1 スタンドかみ込みトルクによる方法

第 1 スタンドへのかみ込みトルクは T_{1S} によって働いていないので, かみ込みトルク T_{1S} はつぎの式で求まる。

$$T_{1S} = \pi t_0 K_f (2x l_d)$$

ここに t_0 : 母管肉厚, l_d : 投影接触長さ, $x l_d$: 圧延力によるトルクアームを示す。この

式は実用上しばしば用いられるので, この式による変形抵抗を知ることは重要である。 $x = 1/2$ と仮定して変形抵抗を求めると 0.12% C 鋼で $K_f = 20 \sim 29$ kg/mm², 0.43% C 鋼で $23 \sim 28$ kg/mm², 2 1/4Cr-1Mo 鋼で $30 \sim 42$ kg/mm² となり形状変化係数で求めたものとほぼ一致するとみてよい。

IV. 結 言

パイプ・レデュースングに関する実験として, ロール回転数比を上げて肉厚変化を求め, 仮定を用いてスタンド間引張応力を推定し変形抵抗を求めた。しかし引張力はロール摩擦係数に大きく依存し, それに応じて最大引張力の限界が定まるがこれを求めるにはロール接触弧内の応力解析が必要である。ロール接触弧内の解析, 摩擦係数による最大引張力の限界の変化およびそれに応じた肉厚変化の差異の解析については別途報告する。

文 献

- 1) NEUMANN u. HANCKE: Stahl u. Eisen. (1955) 22, 1452~1460
- 2) 岡本豊彦: 住友金属, 4 (1952) 4, p. 411~423

62/97.063.016.3.539.557

(180) 4 段冷間圧延機の剛性について

東洋鋼板, 下松工場

○久能 一郎・御園生一長

On the Mill Spring in 4-High Cold Mill.

No. 64342
Ichiro KUNO and Kazunaga MISONOO.

I. 緒 言 PP2053~2055

板厚は圧延材の塑性特性, 圧延機の弾性特性が結び合った状態で決まるため, 両特性に影響をおよぼすいろいろの因子によって変動する。圧延機の弾性特性は圧延機を構成する各部分の変形量により決定されるため, 生産用圧延機で各部分の変形量を測定し, ミル剛性におよぼす影響, ミル剛性の簡単な求め方について考察した。

II. 測定圧延機

1. 5 基連続 4 段冷間圧延機

- 21"φ & 53"φ×56" (以下圧延機Aと記す)
 2. 1基4段調質圧延機
 19 1/2"φ & 45"φ×56" (以下圧延機Bと記す)

III. 圧延機各部の変形量の測定

圧延機の変形量は圧延荷重以外に圧延材料の板巾、圧延速度などによつても変わる。この測定ではワークロール同志を接触させて静止した状態での静特性について測定した。圧延機内で力を伝える各部分はその寸法、材質、力のかかり方に応じて弾性変形を行なう。圧延機全体としての変形量はスクリュウカウンターにより0.0025mmの精度で読み取られるため、圧延荷重がわかれば容易に圧延荷重を縦軸、圧延機全体の変形量を横軸にとつた弾性特性曲線が求められる。この弾性特性曲線は、一般に圧延機のカタ、接触変形などのため立ち上り部が非常に緩やかで荷重が増すと直線に近くなる。普通作業時の圧延荷重は30万lbs/1 post (500~700 t)であり、板厚制御で問題となるのはこの付近でのミル剛性であるため、立ち上りの緩やかな部分を除いて考える。そのため10万lbs/1 post (182 t)の予圧をかけた後に50万lbs/1 post (910 t)まで荷重をかけ、差圧40万lbs/1 post (728 t)について変形量を読み取った。圧延荷重は歪計をハウジング柱に取り付け上下バックアップロール間に油圧を挿入し油圧ポンプにより荷重を与えて読みを校正して読み取った。圧延機内で変形を行なう部分はFig. 1に示す次の部分と考えられる。

1. δ_H : ハウジングの変形
 δ_{H1} : ハウジング柱の伸び。 δ_{H2} : 上ハリのたわみ。
 δ_{H3} : 下ハリのたわみ。
 $\delta_H = \delta_{H1} + \delta_{H2} + \delta_{H3}$
2. δ_S : 圧下スクリュウ、上チヨック間の変形
 δ_{S1} : 圧下スクリュウの圧縮。 δ_{S2} : ナットの圧縮。

Fig. 1. Displacement of mill-parts.

- δ_{S3} : 歯のたわみ。 δ_{S4} : スラストメタルの接触変形。
 δ_{S5} : 上チヨックの圧縮。

$$\delta_S = \delta_{S1} + \delta_{S2} + \delta_{S3} + \delta_{S4} + \delta_{S5}$$

3. δ_R : ロールの変形

δ_{R1} : ワークロール同志の接触変形。 δ_{R2} : ワークロール、バックアップロールの接触変形。 δ_{R3} : バックアップロールネック部のたわみ。

$$\delta_R = \delta_{R1} + 2\delta_{R2} + 2\delta_{R3}$$

4. δ_C : 下チヨック、ハウジング間の変形

δ_{C1} : 下チヨックの圧縮。 δ_{C2} : プレッシャーブロックの圧縮。 δ_{C3} : ライナーの圧縮。 δ_{C4} : ハウジング下ハリの圧縮。

$$\delta_C = \delta_{C1} + \delta_{C2} + \delta_{C3} + \delta_{C4}$$

これらの各部分を測定するのは非常に困難であるためFig. 2に示す部分について、a, c部は差動変圧器、b部はダイヤルゲージにより測定した。

IV. 測定結果

測定部は次の変形量を表わす。

a部: 測定距離間のハウジング柱の伸び

b部: $\delta_R + \delta_H + \delta_C$

$$\delta(\text{圧下量}) - (\text{b部}) = \delta_S$$

c部: δ_R + ロールネック部の荷重中心からチヨック外端までのたわみ量

両圧延機での測定結果をTable 1に示す。

V. 計算式からの変形量と考察

1. ハウジングの変形量

上下ハリの屈曲点を求めて変形量を出すKellerの方法によると、

$$\delta_{H1} = h/E \left[\left\{ (1/4)P \right\} / A \left[1 + 12 \left\{ (L/2 - x)/w \right\}^2 \right] \right]$$

Fig. 2. Measured parts.

Table 1. Displacement of mill-parts by rolling load 728 t.

Measured parts	Parts in displacement	Mill A	Mill B
a	δ_H'	0.037 mm	0.043 mm
b	$\delta_R + \delta_H + \delta_C$	0.986	1.070
c	δ_S	0.285	0.230
counter	δ_R'	0.925	0.987
	$\delta_H + \delta_R + \delta_S + \delta_C$	1.271	1.300

$$\delta_{H2}(\delta_{H3}) = \left\{ \left\{ (1/2)p(2x)^3 \right\} / 48EI \right\} \{ 1 + 2.85(v/2x)^2 - 0.84(v/2x)^3 \}^{1/3}$$

で表わされる。各数値を入れると圧延機Aでは $\delta_{H1} + \delta_{H2} + \delta_{H3} = 0.200$ mm, Bでは 0.198 mm となる。測定部については, Aは 0.037 mm, Bは 0.051 mm とほぼ一致する。

2. 下スクリュー, 上ショック間の変形量

圧下ネジとナットはねじ歯がかみ合った状態で平衡を保つて変形する。この状態は各ねじ歯の受けもつ荷重が長さ方向にほぼ等分布の状態とみなされる。スラストメタルは上下接触面の曲率半径が異なるため接触変形を行なう。上ショックの変形は半無限体に様な圧力のかかった場合だとすると,

$$\delta_{S1} = pl_1/2E_1f_1$$

$$\delta_{S2} = pl_2/4E_2f_2$$

$$\delta_{S3} = p\pi d/2t\mu^{(2)}$$

$$\delta_{S4} = 1.55 \sqrt{\left\{ \left\{ (1/2)p \right\}^2 / E^2 \right\} \left\{ (D_1 - D_2) / (D_1 D_2) \right\}^{(3)}}$$

$$\delta_{S5} = \{ 1.90pb(1-\nu^2) \} / E^{(3)}$$

で表わされる。各数値を代入すると圧延機Aでは 0.256 mm, Bでは 0.216 mm と測定値に近い値となる。

3. ロールの変形量

バックアップロールネック部は, 曲げ応力, 剪断応力のためたわみ, ロールネック中央で集中荷重を受けると考えると,

$$\delta_{R3} = (pn^3/6EI) + (2pn/\pi Gd^2) + \{ (8p/3\pi ED^4) (L^2 + 2nL - 8n^2)n \} + (2pn/\pi GD^3)$$

で表わされる。またロールの接触変形量は

$$\delta_{R1(2)} = \{ 2(1-\nu^2)/E \} (p/\pi) \{ 2/3 + \ln(2D_1/b) + \ln(2D_2/b) \}^{(3)}$$

で表わされる。バックアップロールについては接触変形とたわみによる変形が重なるため接触変形量は巾方向に様でなく, ロール端が多い。使用荷重範囲では, 接触変形量 δ_{R2} が $\delta_{R2} = kp$ と近似できるためロールパレルのたわみ量が巾方向に, 1次に比例すると仮定すれば全圧延荷重は一定であることより, パレル端の荷重は求まり, 接触変形量も求まる。各数値を入れると圧延機Aでは, 0.709 mm, Bでは 0.909 mm となる。この値に荷重中心からショック端までのたわみ量を計算して加えるとAでは 0.925 mm, Bでは 1.201 mm となる。圧延機Bでは測定値と相当異なつた値となつたがモーゴイル軸受のため, ロールネック部にチーパーがついているのを平均径で計算したことが一つの原因と考えられる。

4. 下ショック, ハウジング間の変形量

下ショックおよびハウジングとライナーの接解部は, 上ショックの変形と同様に半無限体に様な圧力のかか

つた場合とし, プレッシュャーブロック, ライナーは圧延機Aでは平面接触しているため単純圧縮, Bでは曲面接触しているため接触変形を考えると,

$$\delta_{C1(4)} = \{ 1.90pb(1-\nu^2) \} / E$$

$$\delta_{C2(3)} = pl/Ef$$

$$\text{または} = 4p \{ (1-\nu^2)/\pi E \} \{ 1/3 + \ln(2D/b) \}^{(3)}$$

で表わされる。圧延機Aでは $\delta_C = 0.060$ mm, Bでは $\delta_C = 0.196$ mm となる。 $\delta_R + \delta_H + \delta_C$ はAでは 0.969 mm, Bでは 1.303 mm となりAではかなり一致した値となつた。

全変形量について, 圧延機Bでプレッシュャーブロックが弾性変形しないとして計算すれば測定値に近い値となる。

5. 変形量の近似式

一般に4段冷間圧延機の各部分は寸法的に相似であるため, 以上の計算式を代表寸法を使って近似すると圧延荷重 300~1,000 t では以下のような簡単な式となる。

$$\delta_H = (p/b) [0.72 \{ (D_1 + 2/3 \times h)/b \}^3 + 3.8 \{ (D_1 + D_2)/h \} \times 10^{-5}]$$

$$\delta_S = p \{ 0.78/d + 0.30(l+d^2) + 2.0 \times 10^{-3} \} \times 10^{-4}$$

$$\delta_{R1} = 2.8 \times 10^{-4} (p/L) + 2.6 \times 10^{-5} \cdot D_2$$

$$2\delta_{R2} = 2 \{ (D_1/D_2) + 34.6 \} 0.792 \times 10^{-3} \{ p(1+k)/L \} + 2.53 \times 10^{-5} \cdot D_2$$

$$k = \{ \{ (1/2)pL \} / D_1^2 \{ 2.8(L^2/D_1^2) + 2 \} \times 10^{-5} / \delta_{R2}(k=0) \}$$

$$2\delta_{R3} = 2p/D_1^2 \{ 9.7L + 6.5(L^3/D_1^3) \} \times 10^{-5}$$

$$\delta_C = 8.0 \times 10^{-8} p$$

D_1 : バックアップロール径。L: 同パレル長。D₂: ワークロール径。h: ハウジングポスト巾。b: 同厚み。d: 圧下ネジ径。l: 圧下ネジ降下量。p: 圧延荷重。単位は kg, mm である。

この式で圧延機 A, B の場合を計算すると A では, $\delta = 1.279$ mm, Bでは 1.354 mm となりくわしい計算値, 1.225 mm, 1.378 mm に近い値となる。

VI. 結 言

2種の圧延機で荷重による各部分の変形量を測定し, 計算値とかなりの一致をみた。変形量の大きいのはロールであり, ハウジングと圧下スクリュー, 上ショック間と同程度の変形量を示す。

4段冷間圧延機の各部の変形量は代表寸法を用いて近似式で表わされる。

文 献

- 1) J. D. KELLER: Blast Furn. & Steel Plant (43) Oct. & Nov. 1955
- 2) 石橋 正: 金属の疲労と破壊の防止, 第4版 p. 223~228
- 3) R. J. ROARK: Formulas for Stress and Strain 3rd ed.

621.771.237.016.2.565.531.717.11.62-52.168.3

(181) タンデム・コールドミルの自動板厚制御について

東洋鋼鉄, 下松工場 No. 64343

○久能 一郎・細木 一成

An Automatic Gauge Control for Tandem Cold Strip Mills.

Ichirō KUNO and Kazunari HOSOKI.

I. 緒 言 202056~2057

現在の冷間圧延における板厚の自動制御に関しては、制御理論および制御方式においても一応完成の域に達した感がある。しかしその大部分はブリキ材に関するもので、薄板材に関する論及はきわめて少ない。薄板材の自動板厚制御に関する問題は多く、従来から提唱¹⁾²⁾されている各種の自動板厚制御方式のような完全な方式によつて圧延することは稀である。これらの問題を解決するために、メスタ社5スタンドタンデムコールドミル(最高速度 1370m/min)の1号スタンドで、自動板厚制御実験を行ない、従来の方式と異なつた新しい自動板厚制御方式を開発し、良好な結果を得ているので以下これについて報告する。

II. 板厚制御系の概要

Fig. 1 に自動板厚制御系のダイアグラムを示す。1号スタンドの出側に設置されたX線厚み計によつて板厚偏

Fig. 1. A gauge control system using No. 1 stand speed change is shown in block diagram.

Fig. 2. Automatic control results in a more uniform sheet than manual control.

Table 1. Schedule in rolling with automatic gauge control.

Item	Material 935mm×2.0mm →0.6mm					Reel
	#1	#2	#3	#4	#5	
Rolling speed (f.p.m.)	950	1380	1880	2480	3100	—
Tension (t)	48	40	30	19	3	—
Reduction (%)	21.7	30.7	27.0	24.2	20.0	—
Roll dia. (mm)	523.8	532.9	530.8	493.6	510.7	—
Screw set	+140	+100	+55	+35	+20	—
I. R. compensation	40	50	60	55	50	—

差を検出し、その偏差信号に比例して1号スタンドの圧延速度を制御する。この圧延速度の制御による板厚の制御効果は、ミル出側に設置されたX線厚み計によつて確認することが必要であり、したがつて制御系は開ループ構成となる。

一般に完全な板厚制御を行なうためには、板厚制御系の構成は比例および積分制御要素の組み合わせが多い。

本制御方式は比例制御により板厚制御を行なうことを特徴としている。

III. 供試材および試験方法

供試材は板巾 773mm×板厚 1.8mm、板巾 935mm×板厚 2.3mm および板巾 935mm×板厚 2.7mm の熱間圧延コイルを使用した。

試験方法として、圧延過程における加減速部を除いた定常圧延部で、手動制御から自動制御に切換え、供試材の板厚別に制御系のゲインを1.3~2.0に設定変更し、試験した。そのさいの圧延スケジュールの例を Table 1 に示す。

IV. 実験結果

1. 自動板厚制御時の圧延状況

Fig. 2 に自動板厚制御を行なつたときの圧延オシログラムを示す。板厚を制御する場合は、とくに溶接部の通過、制御が問題となる。比例制御によつて、自動板厚制御を行なう場合は、応答速度が速く、1号スタンドのロール直下からそのスタンドの出側に設置されたX線厚み計までの距離による伝送時間遅れのみを問題とすればよい。薄板材の圧延のさいは、圧延速度が高く、板厚制御系の遅れはこの伝送時間遅れを含めても0.3sec程度であり、溶接部における圧延時のハンチング現象は見られず、定常圧延部においては非常に良好な制御状況を示した。

2. 張力の制御特性

Fig. 3 に、自動板厚制御を行なつた場合に起きる2号スタンドの後面張力の変動の伝播状況を示す。仕上り板厚が薄い場合は、2号スタンドの後面張力の変動率は3号スタンドで急激に20%から5%にまで減すいしている。一方板厚が厚くなると、張力変動の減すい率も小さく、2号スタンド以降では7~10%程度の変動率でミル最終スタンドにまで伝播している。この変動張力の伝播は、ミル各スタンドのモーター制御容量に影響し、とくに最終スタンドの後

Fig. 3. Effect of automatic gauge control on the variation in tension.

Fig. 4. Effect of automatic gauge control on the variation in thickness.

面張力の変動が大きいと、圧延馬力の制約を受けることになり、板厚の制御が困難となる。

3. 板厚の制御特性

Fig. 4 に自動板厚制御を行なった場合の板厚の制御状況を示す。仕上り板厚に関係なく、1号スタンドの出側においては、1号スタンドの速度制御の効果は見られないが、2号スタンド以降では、速度制御の効果が明確に現われている。仕上り板厚によつて、ミル各スタンドの出側での板厚変動率が異なっているが、これは各スタンドのミルモーターの剛性補償量の変化を行なつて、圧延材に適した板厚の制御法を採っていることを示している。従来から板厚変動とミルモーター剛性の関係については報告²³⁻²⁵⁾もかなりあるが、本実験ではこの関係を求め得なかつた。すなわちタンデムミルにおいては、入側のスタンドほど IR 降下は大きく、IR 降下補償の効果は期待できるが、本実験でその補償量 100% をにとつてもなら板厚の制御状況に変化は見られなかつた。

V. 使用実績

本制御方式によつて、自動板厚制御を行なった場合の使用効果はとくに薄板材に発揮される。たとえば仕上り板厚 0.6mm の薄板材を圧延した場合の板厚精度は、自

動制御の場合の板厚の変動範囲 $0.600\text{mm} \pm 0.005\text{mm}$ から $0.600\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$ になり、自動板厚制御による板厚精度の向上は著しい。また溶接部のストリップの切断もなく、円滑な作業を行なっている。本制御方式の使用限界は、仕上り板厚で 1.0mm までであった。

VI. 結 言

以上、5 スタンドタンデムコールドミルで開発した自動板厚制御方式について述べたが、冷間圧延における自動板厚制御の要点は、圧延材料に適した制御法を使用することである。

文 献

- 1) R. B. SIMS: J. Inst. Metals, 86 (1957—8)
- 2) 久能: 第 2 回塑性加工シンポジウム前刷 (1958—11)
- 3) 美坂, 高松: 第 8 回塑性加工シンポジウム前刷 (1963—11), p. 45~62
- 4) N. N. DRUZHININ: Automatic and Remote Control (1960), p. 132~137
- 5) W. E. MILLER: Iron & Steel Engr., (1952—12), p. 81~97

621.771.237.016.3:621.771.068
:621.771.237.016.3:621.771.068

(182) 電気式縁辺位置制御装置について

東洋鋼鉄, 下松工場

○阿部 旭・河村 寛・中山 勇

On the Electric Edge Position Control System.

No. 64344
Akira ABE, Hiroshi KAWAMURA
and Isamu NAKAYAMA.

I. 緒 言

冷間圧延後のストリップは電解清拭装置 (以下 ECL と略称) で清浄な表面とされた後、パッチ式焼鈍工程、調質圧延工程の順に送られる。このような一連の工程において ECL でのコイル巻き不良 (縁の不揃い) はパッチ式焼鈍工程で耳折れ、密着となり、調質圧延工程にて作業能率の大幅低下、ロールの損傷、製品欠陥の増加などをもたらす。ゆえに ECL にてコイルの耳を揃えて巻き取ることはきわめて重要なことである。当社では従来この ECL に油圧式 edge position control 装置 (以下 EPC と略称) を使用していたが制御特性がこのラインの条件に十分満足できるものではなかつた。昭和 37 年 10 月に電気式 EPC をこの ECL に設置し、実用化のためのオン・ライン試験調整期間約 1 カ年を経て、現在好調に稼働中である。以下この電気式 EPC の概要とその効果について発表する。

II. 構 成

ECL における電気式 EPC は wind up 型であり、Fig. 1 に示すような機器配置によつて構成されている。これらの構成要素は次のとおりである。

1. 検 出 器

ストリップの縁の位置を検出する部分で、光源ランプとホトトランジスターより構成されている。検出回路は補償用ホトトランジスターを組合わせた差動偏差方式とすることによつて次のごとき特性を有し、現場用として満足できるものとなつた。