第 3 会 場 (転炉・ラテライト)

(50) ノズルにおける酸素の超音速流れについて

(純酸素転炉における吹錬反応機構の解析—I)

日本鋼管, 技術研究所 ○川 上 公 成

On the Supersonic Flow Conditions of Gaseous Oxygen at a Laval Nozzle.

(On the kinetics of the blowing reactions in basic oxygen converter—I)

Kiminari KAWAKAMI.

1. 緒 言

純酸素上吹き転炉製鋼法 (LD 法) はたとえば平炉法, 電気炉法等の製鋼法と比較した場合, いくつかの独得の反応機構によつて推進されていることに注目される¹⁾。

脱炭反応については, この反応の推進力が平炉法精錬期におけるスラグを通しての酸化によるものであるのとまったく異なり, 吹錬用酸素によるファイヤー・ポイントでの直接反応が支配的であるということが出来る。また脱硫反応についても, 酸素による直接酸化脱硫すなわち気化脱硫の効果が期待され, 気化脱硫を増大させることにより一層の低硫鋼の製造が期待される。

窒素は LD 法においてもつとも特色のある成分である。すなわち純度の高い酸素で吹錬をおこなえば, LD 法は窒素については Closed Vessel における高真空精錬処理法と考えることができる。このため, LD 鋼の窒素含有量は他の製鋼法によるものに比べて著しく低い値となつてゐる²⁾。

脱炭反応に関連して特色づけられるのは衆知のごとく, 脱炭と脱りん反応の相対速度の自由なコントロールが可能となる点である。このため, LD 法に有利な原料 (比較的にりん含有量の低い溶鉄) の使用と吹錬技術の開発とによつて, LD 転炉は低炭素鋼専門炉から脱脚して中炭素鋼から高炭素鋼の製造とも活用されてきている。脱炭と脱りんの相対速度の関係はいわゆる soft blow と hard blow の問題につながつており, この問題の解明はランス高さとか吹錬圧力とかの酸素吹きつけ条件を除外して考えることはできない³⁾。

また LD 合金鋼の分野については, 18—8 ステンレス鋼程度の高合金鋼にいたるまで技術的に成功裡に試作されている⁴⁾。LD 合金鋼の製造においては, たとえば 7% 程度のクロム元素の添加も 3 min 間足らずの“溶解吹錬”により均一にしかも極めてクロム歩留りも高く実施することが可能となつた。数分間で 7% にも達する合金元素が均一に添加されるのは, 溶解吹錬中に極めて活発な攪拌がおこなわれていることを意味するが, これは吹錬条件のわずかな変動により大きく影響される。

このように LD 法の特色を列記した場合, 吹錬用酸素の吹きつけ条件と吹錬反応との関係の定量的な把握が吹錬反応機構の解明につながるものと考えられる。

LD 法では 99.5% 以上の高純度の酸素をノズルから超

音速で噴出させ, ノズルを鋼浴面から所定の高さに保つて吹錬をおこなつてゐる。その際ノズル形状としてはシングル型とマルチ型とがあり, またノズル設計にはおにもラバル型等を採用している。ここではシングル型ノズルについて, 吹錬用酸素の吹きつけ条件と吹錬反応の関係から吹錬反応機構を解析した。

2. ノズルにおける流れの状態

はじめにノズルにおける酸素気流の流れの状態について調べて吹錬用酸素の噴出の際の初期条件を求め, LI 法における主要設備である酸素ノズルの設計方法を求めた。計算にはおにも米国の基礎航空力学に関する文献を中心として気体力学を参照した^{5)~8)}。

2.1 酸素の流速と流量

気体力学においてはもつとも重要な量としては, 圧縮性流体の中に微小変動 (波) が伝はんする速さ, すなわち音速を選ぶことができる。流体内の波についてその前後の状態に質量保存則を適用すれば, $(\partial P / \partial \rho)_{s=a^2}$ が音速の式として求められる (ρ : 密度, P : 圧力, a : 音速)。流れてゐる流体においては速度に対しては, “Mach 数” ($M=u/a$) なる無次元の表現が用いられる (u : 流れの速度, M : マッハ数)。

断面積の異なる流管内の定常な断熱流については連続の式より, 断面積と速度の関係について,

$$du/u = (-dA/A) \cdot (1-M^2) \dots\dots\dots (1)$$

が求められる (A : 断面積)。上式において, 1) M が 1 と 0 の間 (亜音速) においては断面積が減少すると速度は増加する。2) 超音速においては分母は負となり, 断面積が増加すると速度も増加する。これは超音速においては“密度の減少が速度の増加より速やか”であることによるものである。上式において $M=1$ では $dA/A = (du/u)$ の場合にのみ du/u が有限であり, $M=1$ という状態 (音速状態) は管のスロート部においてのみ起り得ることを示す。定常な流れについてエネルギーの式より, よどみ点あるいは貯気槽状態を○印を付して示せば, 貯気槽圧力 P_0 の変化に対するマッハ数および流速の変化は:

$$M = \sqrt{2/(\gamma-1)} \cdot \{(P_0/P)^{1/(\gamma-1)} - 1\}^{1/2} \dots\dots\dots (2)$$

$$u = \sqrt{(\gamma+1)/(\gamma-1)} \cdot \{1 - (P_0/P)^{1/(\gamma-1)}\}^{1/2} \cdot a^* \dots\dots\dots (3)$$

で求められる (γ は比熱比で酸素に対しては 1.40, a^* は音速状態で $P^*/P_0 = 0.5283$ に対応する値である)。

同様にして連続の式より, 流量については $m = \rho \cdot u \cdot A$ より,

$$m = (P_0 \cdot A^* / \sqrt{R \cdot T_0}) \{ \sqrt{2\gamma/(\gamma-1)} \cdot \{(P^*/P_0)^{1/2} - (P^*/P_0)^{1/(\gamma+1)}\}^{1/2} \} \\ = X(\gamma) \cdot P_0 \cdot A^* / \sqrt{R \cdot T_0} \dots\dots\dots (4)$$

が求められる (T_0 : 貯気槽温度, A^* : スロート断面積 R : ガス定数)。酸素について (2), (3) 両式を 2~1 kg/cm² の貯気槽圧力で噴出させたときの条件を解けば Table 1 のごとくなる。

Table 1. Supersonic data calculated for oxygen flow at an ideal nozzle.

$$P=1.034 \text{ kg/cm}^2$$

P_0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P/P_0	0.517	0.3446	0.2585	0.2067	0.1723	0.1477	0.1292	0.1149	0.1034
M	1.0186	1.3336	1.5361	1.6864	1.8064	1.9066	1.9927	2.0683	2.1357
$u(=m/sec)^*$	308.2	377.9	418.2	444.9	464.2	479.3	491.5	501.6	510.3
T_0/T	1.2075	1.3557	1.4919	1.5668	1.6526	1.7270	1.7942	1.8556	1.9122
$T(^{\circ}\text{K})^*$	248.4	221.3	201.1	191.2	181.5	173.7	167.2	161.7	156.9

* $T_0=300^{\circ}\text{K}$.

また (4) 式はこのままでは使いにくいので、酸素について変形すれば (5) 式のごとくになり、吹錬圧力、ノズル・スロート径と酸素流量の純理論係数が簡潔で現場的にも十分使用できるものになる。

$$V=\theta_T \times S^* \times P_0, \text{ただし } P/P_0 < 0.5283 \dots (5)$$

V: 酸素流量 Nm^3/min , θ_T : $T=300^{\circ}\text{K}$ で約 1.06 なる係数, S^* : スロート断面積 (cm^2 で表わす)。

LD 法の酸素流量については、現在の操業条件では相当温度 ≈ 1.8 , 相当圧力 ≈ 0.18 で圧縮率, フェガシティ係数はいずれもほとんど 1.00 に近く理想ガスの状態に近い。また実在ノズルについても、ノズル設計と製作を十分注意深くおこなえば、噴出係数, ノズル効率ともほとんど問題なしとすることができる。このため酸素の流量係数はほとんど 1.00 に近い。ただし吹錬圧力の測定場所からノズルにいたるまでの配管内の圧力降下には十分留意することが必要で、これは設備上できるだけ少にすることが望ましい。

2.2 ノズルの断面積関係

(1) 式に前記条件を適応して変形すればノズルにおける断面積関係はつきのごとく求められる。

$$\frac{A}{A^*} = (1/M) [2/(\gamma+1)]^{(\gamma-1)/2} \left[\frac{P}{P_0} \right]^{(\gamma+1)/(2(\gamma-1))} \dots (6)$$

上式について若干の数式計算をおこない、マッハ数を P/P_0 におきかえれば、

$$\frac{A^*}{A} = \frac{1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right)^{(1/\gamma)}}{\left(\frac{\gamma-1}{2} \right)^{(1/2)} \cdot \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{(\gamma+1)/(2(\gamma-1))}} \dots (7)$$

が求められる。(7) 式から所定の貯気槽圧力 (P_0) とスロート断面積 (A^*) を与えた場合、ディフューザー出口の断面積 (A) が求められる。

LD 法において吹錬圧力は重要な管理因子の 1 つであり、操業上変化させることがある。その際断面積関係, A^*/A の値は当然吹錬圧力とともに異なる。たとえば吹錬圧力 $8 \text{ kg/cm}^2 \cdot G$ と $6 \text{ kg/cm}^2 \cdot G$ では A^*/A の値で約 17% の差がある。しかし酸素用ノズルはいうまでもなく一定の形状を有しており、簡単に変化させることはできない。このためもしある吹錬圧力を設定してその条件でノズルを設計すると、想定した圧力から大巾にはなれた吹錬圧力で操業する際には流れは等エントロピー的ではなくなり、shock wave (衝撃波) あるいは膨張波を発生し、流れは乱れてしまう。すなわち想定圧力付近では流れはスムーズであるが、圧力が少し離れてくると乱れを生ずるようになる。

2.3 衝撃波の発生

流れの中に非平衡領域が生ずると、そこを通るとき変化を示さなくなる。このような非平衡の散逸領域についてその内部の状態を問題にしないとき、この領域の前後において流れの変数は“跳ぶ”ことになる。このような場合、この不連続は衝撃波と呼ばれる。

一定の形状をもった理想的な Laval ノズルをいろいろな吹錬圧力で使用した場合の流れの状態を Fig. 1 に示す。これを実際の例にあてはめて見ると同図 (2) と (3) は吹錬圧力で $9 \text{ kg/cm}^2 \cdot G$ と $6 \text{ kg/cm}^2 \cdot G$ 程度の関係となるようである。(第 2 報参照のこと)。

3. ノズル・スロートの決定

以上ノズルにおける酸素の流れに関する理論検討の概要を述べたが、もし吹錬に必要な酸素の量が知れば LD 法の酸素ノズル・スロートはつきのごとく求められる。ここで酸素の量の決定が問題であり、これは吹錬条件によつていろいろ変化するが、ここではたとえば脱炭効率が求められたとして検討を進める。すなわち (1-5) 式より、

$$\begin{aligned} \text{吹錬用酸素量 } \text{Nm}^3/\text{min} &= \frac{(\text{銑鉄}[\text{C}\%] \times \text{銑鉄比} - \text{終点}[\text{C}\%]) \times 9.333 (\text{Nm}^3/\text{T})}{\text{吹錬用酸素の脱炭効率} \times \text{吹錬時間} (\text{min}/\text{ch})} \\ &\quad \times \text{全装入量} (\text{T}/\text{ch}) \\ &= \theta_T \cdot S_1^* \cdot P_0 \text{ (シングル・ノズル)} \dots (8) \\ &= 3 \cdot \alpha \cdot \theta_T \cdot S_2^* \cdot P_0 \text{ (マルチ・ノズル)} \dots (8') \end{aligned}$$

Fig. 1. Flow patterns in a real Laval nozzle for varying back pressure (Reference 3).

Fig. 2. Relation of oxygen mass flow rate, oxygen pressure and diameter of throat in LD-converter.

によつて転炉工場の吹錬計画を酸素ノズル・スロートに表現することができる。吹錬時間をチャージ平均した脱炭速度におきかえれば、吹錬に必要な酸素量 (Nm^3/min) とノズル・スロート断面積 (cm^2) および吹錬圧力 ($\text{kg}/\text{cm}^2 \cdot G$) の関係について、吹錬計画も炭素バランスに折り込んで算出することができる。 α はマルチ・ノズルとシングル・ノズルの断面積比で、これはたとえば 0.8 から 1.2 程度の任意の値をとることができる。一例として 13T/ch 炉、シングル・ノズルについて求めたスロート径—流量関係線図を Fig. 2 に示す。

4. 総 括

LD 法の吹錬反応機構を吹錬用酸素の吹きつけ条件との関連において解明するため、まず吹きつけ酸素の初期条件であるノズルにおける酸素の流れの状態を気体力学的に計算した。ノズルの断面積関係とずれた使い方をする場合には衝撃波あるいは膨張波を発生し、流れは乱れる。炭素バランスからスロート口径を算出した。

文 献

- 1) 土居: 鉄と鋼, 50 (1964), p. 217
- 2) 川上, 藤井, 岸田: 鉄と鋼, 48 (1962), p. 1371
- 3) 文献 1) はかのパネル・ディスカッション
- 4) 川上, 板岡: 鉄と鋼, 50 (1964) 11, p. 1712
- 5) A. HOUGEN, K. WATSON & R. RAPATZ: Chemical Principles, Part 2 Thermodynamics (1959), p. 691 [Wiley]
- 6) Gas Engineers Handbook (1935), [McGraw-Hill]
- 7) H. W. EMMONS: Fundamentals of Gas Dynamics (1958), p. 161 [Princeton]
- 8) リープマン・ロシュコ: 気体力学 (1960 年 11 月) p. 59 [吉岡書店]

(51) ノズルから噴出する酸素ジェット の構造について

(純酸素転炉における吹錬反応機構の解析—Ⅱ)

日本鋼管, 技術研究所 ○川 上 公 成
On the Structure of Oxygen Jet Emerged from a Laval Nozzle.
(On the kinetics of the blowing reactions in basic oxygen converter—Ⅱ)

Kiminari KAWAKAMI.

1. 結 言

前報において LD 法におけるノズルでの気体酸素の流れの状態が解明され、流速、流量に関する吹錬用酸素の初期条件が算出された。引続いて、所定の初期条件で噴出された酸素ジェットについて、ノズルを離れてから鋼浴面に達するまでの間の状態について調べ、吹錬反応にあずかっている鋼浴での酸素ジェットの構造を解析した。

2. ジェット構造に対する理論的考察

ノズルから噴出するジェットの挙動に関する理論的検討はあまりおこなわれてきていないようである。ここではつぎのごとく“乱流理論”に“誤差曲線理論”を組合わせて解いた。

Fig. 1 のごとき three-dimensional なジェットにおいて (流れは Turbulent flow とする),

1) ジェット内部において運動量は一定である。

2) ジェット内部において速度分布函数は一定であると仮定する。2) の仮定は,

$$\bar{u}/u_{\max} = f(\eta), \quad \eta = Y/X \dots\dots\dots (1)$$

で表わすことができる²⁾³⁾。また上記の仮定によればジェット各部の運動量はつねに一定 (実際上ほとんど正しい) であり、次式を導くことができる。すなわち,

$$M/M_0 = 1 = \int_0^\infty (\bar{u}^2 \cdot dA / (U_0^2 \cdot A_0)) \dots\dots\dots (2)$$

よりジェット軸上の流速は,

$$\left. \begin{aligned} u_{\max}/U_0 &= D_0/\sqrt{X \cdot 8 \cdot I_m} \\ I_m &= \int_0^\infty f^2(\eta) \cdot \eta \cdot d\eta \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (3)$$

によつて求められる。ここで $u_{\max}/U_0$ の値は (3) 式において $f(\eta)$ の函数が定まらねことには解くことはできない。しかし一方このような乱流ジェットの拡散現象について、正確にその拡散状況を説明できる函数はまだ見出されておらず、それぞれ仮定にもとずいてつぎの2手法がある。その第1は“Momentum transfer theory”であり、その第2は“Error curve theory”であり、こ

Fig. 1. Definition sketch for diffusion of jets.

ここでは積分計算の比較的容易な“Error curve theory”を用いた。すなわち乱流ジェットにおいて第3の仮定として、

3) ジェット内部の流速分布関数は Gauss の正規分布関数である。

と考える。そうすれば (1) 式は、

$$f(\eta) = \exp[-J], \quad J = \eta^2/2C^2, \quad \sigma = CX \cdots (4)$$

で表わされ、(2-3) 式に (2-4) 式を代入すれば、

$$u_{\max}/U_0 = (D_0/X) \cdot (1/2C) \cdots (5)$$

が求められる。(5) 式において $u_{\max} = U_0$ を代入すれば、これは Fig. 1 においてジェットの拡散が丁度中心軸上に達したこと、すなわちジェットのコアー長さを意味し (5) 式より、

$$X_0/D_0 = 1/2C \cdots (6)$$

から X_0/D_0 を実測して求めれば、積分定数 C が決定でき上述の理論式がすべて決定される。すなわち前記各式より、

$$\bar{u}/U_0 = (1/2C) \cdot (D_0/X) \cdot \exp[-1/2C^2 \cdot (Y/X)^2] \cdots (7)$$

が求まり、ジェット各部の流速が算出できる。

なお、後述の定数 C の測定結果により、コアー長さ $1/(2C)$ が非常に大で、 X_0/D_0 で 20~30 に達する値が実測された。これによれば一般の LD 法操業においてはときにはコアー端以内で吹錬がおこなわれている場合も予想される。上記 (7) 式はコアー端以遠の完全拡散領域についての計算式であるが、不完全拡散領域については次式のごとく変形される。

$$\bar{u}/U_0 = \exp[-(Y-CX-D_0/2)^2/2(CX)^2] \cdots (8)$$

これらの考え方はすべて理想状態に対するもので、具体的には同一温度、同一密度の同一気体で満たされている雰囲気中へそれと同じ気体を噴出させたときに成立すべきもので、たとえば純酸素を噴出後の温度と同じ温度の純酸素中に噴出させるときに成立すべきものであろう。

3. 小型ノズルによる実測結果

上記のような仮定にもとづくジェットについて、以下に小型ノズルを用いて酸素ジェットを空気中に噴出させてジェット内部の流速分布を実測し、その構造決定をおこなった。

3.1 測定装置

測定に用いたジェット測定台は Fig. 2 のごとくである。同図 (a) は $\pm 2\text{mm}$ 程度、(b) は小型旋盤の一部改造品であるが $\pm 0.2\text{mm}$ 程度の精度を有している。ジェット用の気体としては川鉄転炉工場の $12\text{kg}/\text{cm}^2 \cdot G$ 雑用純酸素を用いた。酸素の圧力は禁油ブルドン管圧力計 ($20\text{kg}/\text{cm}^2 \cdot G$) により、手動バルブで読みに対して $\pm 0.10\text{kg}/\text{cm}^2$ 程度に調節した。ジェット内部の流速は超音速ピトー管を用い、ジェット内部の動圧力を水銀マンオメーターで測定して、計算式により算出した。なお衝撃波が発生する場合にはハンティングにより圧力測定が困難であった。

測定に用いたノズルは銅丸棒より切削製作したもので、その特性圧力は Table 1 のごとくである。同表において P_0 は理想吹錬圧力、 P' は衝撃波発生圧力 (後述) である。

Fig. 2. Schema of experimental apparatus.

Table 1. Characteristic data of nozzles experienced.

$$P = 1.034 \text{ kg}/\text{cm}^2$$

Laval angle (°)	A/A^*	M	P_0 (kg/cm^2)	P' (kg/cm^2)	Throat diameter (mm)
3	1.60	1.93	7.25	3.8	5
5	2.06	2.253	12.0	5.7	3, 5, 7, 10
7	2.60	2.48	17.4	7.3	5
10	3.58	2.83	29.4	11.3	5
15	5.30	3.24	54.3	20.1	5

3.2 測定結果

ジェット軸上の流速変化についてはノズル出口のジェット初速との比較において ($u_{\max}/U_0$) 検討をおこなった。実測は酸素圧力 3~10 kg/cm^2 の範囲でおこなった。衝撃波については前記測定方法では直接測定は不可能であるため、ここでは初速は理想状態と仮定してコアー長さが変化し (衝撃波が強いほど短くなる)、それに伴ってジェット内部の流速低減係数が大となると考えた。Fig. 3 は開き角度 5° , 10° および 15° ならびにスロート径 5, 7, 10mm について、酸素圧力によるコアー長さの変化を示したが、5 $\text{kg}/\text{cm}^2 \cdot G$ 付近に衝撃波が見られる。これらの測定結果からコアー長さに対しつきのごとき実験式を導いた (Fig. 2-3-b))。

Fig. 3. Effects of oxygen back pressure (P_0), Laval angle and diameter of nozzle on the core-length (X_0/D_0) of oxygen jet emerged into air.

$$X_0/D_0 = 2.47 \times P_0 \quad (2 \sim 9)$$

$$C = 0.202 \cdot P_0^{-1} \quad (2 \sim 10)$$

また所定の形状のノズルに関し衝撃波発生圧力を P' とすれば,

$$P/P_0 = f \cdot P'/P_0 \quad f: \text{係数} \quad (2 \sim 11)$$

で表わせば, 上記測定結果より $f = 2.0$ が求められる。

つぎにジェットの横方向の圧力分布については前述の旋盤のおくりを利用して測定した。(4)式について,

$$\sigma = CX, \quad C = \tan \theta \quad (12)$$

なる角度 θ を考えれば, これは確率積分において, $Pr\{-\sigma < x < \sigma\} = 0.683$ に相当するジェットの開き角度を示す。すなわち(1)式, (4)式において $Y = \sigma (=CX)$ なる条件を代入して,

$$\bar{u} = 0.605 \times u_{\max} \quad (13)$$

なる流速 $\bar{u}$ に相当する開き角度を表わすものである。これに関し横方向の実測結果について, ジェット軸上の圧力の 0.366 に相当する圧力に対する開き角度を求め θ の実測値とした。コア長さより算出した θ_{cal} と実測した θ_{obs} との比較を Table 2 に示す。

Table 2. Comparison of calculated θ and observed θ .

		Comparison of θ calculated and observed						
Oxygen pressure (kg/cm ²)		3	4	5	6	7	8	9
Calculated	$(=X_0/D_0)$	10.5	12	9	14	22	24.5	26
	$C = D_0/2X_0$ $\theta = \tan^{-1}C$	0.0476 2°54'	0.0417 2°23'	0.0556 3°11'	0.0357 2°03'	0.0227 1°18'	0.0204 1°10'	0.018 1°05'
Observed	5.53 mm ϕ , 169.0	2°56'	4°50'	3°48'	2°40'	1°40'	2°19'	2°11'
	7 mm ϕ , 210	—	6°07'	6°24'	5°10'	—	2°47'	2°21'

4. ジェット内部の酸素濃度分布

引続いてジェット内部の所定点からサンプリングをこない, その酸素濃度を分析した。このジェット内部酸素濃度の数値的表示は, 流速分布の数値的表示とともに, LD 法の基礎知識として必要欠くべからざる極めて重要なデータであろうと考えられる。

測定は圧力分布測定後のピトー管をそのまま用い Fig. 2 の三方コック f を切替えてジェットの動圧を用いてレーザーバー h に飽和食塩水置換法で圧力測定点ガスを捕集した。採取したガスはガスクロマトグラフで窒素および酸素について小数2桁まで分析した。純素を空気中へ噴出する場合, ジェット内部へ拡散した素の量は運動量一定の仮定より,

$$\{1 - (\bar{u}/U_0) \times 32 / (32 - 4 \cdot N_{\text{air}})\} \times N_{\text{air}} = N_{\text{dif}} \quad (14)$$

で求められる (N_{dif} : 窒素濃度, N_{air} : 空気中の窒素濃度)。同様にして計算値と実測値の関係を Fig. 4 に示す。低窒素域に対するばらつきは, スロート径に対しピトー管径が比較的大きい (1 mm ϕ) ことによるものだろう。なお酸素-酸素の理想状態では $\bar{u}/U_0$ がその酸素濃度を示す式となる。

5. 酸素ジェット吹きつけ条件の表現

以上の結果を総括して考えるとき, 鋼浴における酸素の吹きつけ条件の表示は一元的な単純な式のみでは表すことはできず, 以下の3項目に関する式を併用してじめて決定できるものである (完全拡散部についての

Fig. 4. Comparison of nitrogen volume percentage calculated and observed.

記す)

5.1 酸素濃度に関する式

ジェット軸上

$$u_{\max}/U_0 = (D_0/X) \cdot (1/2C) \quad \dots\dots\dots (5)$$

鋼浴面での平均値

$$Q_0/Q = (U_0 \cdot A_0) / \int_0^\infty \bar{u} \cdot dA \\ = (D_0/X) \cdot (1/4C) \quad \dots\dots\dots (15)$$

5.2 流速に関する式

$$u_{\max} = (D_0/X) \cdot (1/2C) \cdot U_0 \quad \dots\dots\dots (5')$$

$$\bar{u} = (1/2C^2) \cdot (D_0/X) \cdot \exp \\ [- (1/2C^2) \cdot (Y^2/X^2)] \cdot U_0 \quad \dots\dots\dots (7')$$

$$U_0 = \sqrt{(\gamma+1)/(\gamma-1)} \cdot \\ \{1 - (P_0/P)^{(\gamma-1)/\gamma}\}^{1/2} \cdot a^* \quad \dots\dots\dots (3)$$

5.3 吹きつけ動圧に関する式

$$\text{動圧} = (\gamma/2g) \cdot (\bar{u})^2 \quad \dots\dots\dots (16)$$

6. 総 括

前報で求めた初期条件にもとずいて、ノズルから噴出する酸素ジェットの構造を理論検討と実測値にもとずいて解明した。すなわちジェット内部の流速分布とともに、今回初めて酸素濃度分布の数式化をおこなった。

文 献

- 1) H. ROUSE: Advanced Mechanics of Fluid, (1959), p. 359 [Wiley]
- 2) A. F. DONOVAN & H. R. LAWRENCE: Aerodynamic Component of Aircraft at high Speed, (1957), p. 649 [Princeton]

(52) 純酸素転炉における吹錬試験の実施

(純酸素転炉における反応機構の解析—Ⅲ)

日本鋼管，技術研究所

川上 公成・○藤井 隆

On the Operation of Blowing Tests in Basic Oxygen Converter.

(On the kinetics of the blowing reactions in basic oxygen converter—Ⅲ)

Kiminari KAWAKAMI and Takashi FUJII.

1. 緒 言

第1報および第2報では純酸素転炉における吹錬用酸素ジェットの特性について理論的な解析を行なった。その結果ジェットの特性についていろいろの事実が明らかになった。このため当研究所の 10 t/ch 試験転炉において酸素吹きつけ条件を大巾に変更させた吹錬試験を実施し、吹きつけ条件の変化による純酸素転炉の吹錬反応について研究したので以下に報告する。

2. 実験計画

試験は実験計画法 $L_{32}(2^{31})$ 型直交表に各要因、水準を割りつけ計 32 チャージ行なつた。要因は酸素ジェット・スピードを主体に Table 1 に示すようなものを採用した。なお他の主要因は Table 2 に示すごとく装入量にスライドさせて一定とした。

Table 1. Factors and level.

Factor	Level	1	2	3	4
A. Charging tonnage (t/ch)		9.9	13.0	—	—
B. Dia. of nozzle (mm φ)		18.0	25.8	30.0	—
C. O ₂ mass flow rate (Nm ³ /min·t)		2.1	2.8	—	—
D. Jet speed (kg/cm ²)		0.05	0.30	0.70	1.20
E. V. P. [C%] (%×10 ⁻²)		5~10	30~60	—	—
F. V. P. temperature (°C)		1600 ~1630	1680 ~1710	—	—

Table 2. Operating condition.

Materials	Pattern	No. 1	No. 2
Charging tonnage (t/ch)		9.0	13.0
Pig ratio (%)		90.0	90.0
Burnt lime (CaO/SiO ₂ =4.3) (kg/ch)		600	860
Fluor spar (kg/ch)		90	120
Scale (kg/ch)		200	300
Lance height and O ₂ pressure		Constant level during blowing	

2.1 要因と水準

2.1.1 装入量 (t/ch)

吹錬反応機構におよぼす装入量、湯溜形状の影響を調査するため今回の試験では装入量に2水準を設けた。装入量 9 t, および 13 t は試験転炉炉容から決定した。

2.1.2 ノズル・スロート径 (D^* mm φ)

試験転炉におけるノズル・スロート径は次式で計算した。

吹錬用酸素量 (Nm³/min)

$$= \frac{(\text{鉄鉄}[C\%] \times \text{鉄鉄比} - \text{終点}[C\%]) \times 9.33}{\text{吹錬酸素の脱炭効率} \times \text{吹錬時間}}$$

$$\times \text{全装入量} = \theta_T \cdot S^* \cdot P_0 \quad \dots\dots\dots (1)$$

θ_T : 定数 (1.04 Nm³/kg·min, 300°K), S^* : ノズル断面積 (cm²), P_0 : 貯気槽圧力 (kg/cm²) 標準操業では装入量 13 t, 吹錬時間 17 min, 脱炭効率 75%。鉄鉄比 0.9 とし、ノズルスロート径 25.8 mm φ を用いているが、今回の試験ではその他に 18.0 mm φ, および 30.0 mm φ, ノズルを使用した。なおノズルはすべてダイバーゼット・コンバーゼットタイプのシングル・ノズルとした。

2.1.3 酸素供給量 (Nm³/min·t)

水準1の 2.1 Nm³/min·t は普通 LD 操業の値に近く、水準2の 2.8 Nm³/min·t は普通 LD 操業に比べ若干高い値である。要因 C の実操業水準は 2.1 Nm³/min·t, 2.8 Nm³/min·t と装入量に対し、(1) 式から各ノズルに対応する吹錬圧力を求め、この吹錬圧力を用いた。設定圧力を酸素供給量から決定したため各ノズル(固有の理想噴出圧力に適合しない値も実操業水準中に含まれた。これらの圧力はショック・ウェイブを発生し、吹錬上不利となることが予想される。

2.1.4 ジェット・スピード(m/secあるいはkg/cm²)
 ジェット・スピードは鋼浴面上における動圧(3-2)式で示した。

$$\text{動圧 (kg/cm}^2\text{)} = (\gamma/2g) \cdot (u_{\max})^2 \quad \dots\dots\dots (2)$$

γ : 酸素密度 (kg/m³), g : 重力加速度 (m/sec²),
 $u_{\max}$: ジェット軸上酸素流速 (m/sec) ジェット・スピードの実操業水準はランス高さで示されるが、このランス高さは流速に関する(3)式から求めた。

$$u_{\max}/U_0 = (D_0/X) \cdot (1/2C) \quad \dots\dots\dots (3)$$

U_0 : 酸素ジェット初速 (m/sec), D_0 : ノズル出口径 (mm), X : ランス高さ (mm), C : 積分定数 $= 0.202/P_0$ ここで $u_{\max}$ は各々の水準に設定された動圧から(3-2)式より求め、 U_0 は前記要因 C の酸素供給量で設定された吹錬圧力から求めた。ショック・ウェイブを発生する条件においては(3)式で示される理想状態の値より実際の $u_{\max}$ 値は少となり、その分ランスを低く設定しなければならないが、ここではショックウェイブを発生する条件の場合でも理想状態として扱った。

なお(3)式から明らかなように $u_{\max}$ の値が一定であつても初速 U_0 の値いかによつては X の値は変化することが示される。初速 U_0 は吹錬圧力によって決定される値で、吹錬圧力の高いほど U_0 は大となるため $u_{\max}$ の値が一定でも吹錬圧力の低い場合の方が U_0 は少となり、 X の値も少となる。すなわち同一 $u_{\max}$ の値であつても吹錬圧力が少であればランス高さ X/D_0 は少となり酸素濃度 $u_{\max}/U_0$ の値は大となる。今回の実験計画においても同一 $u_{\max}$ の値に對しいろいろの吹錬圧力が設定されているため $u_{\max}/U_0$ の値はいろいろ異なつてゐる。この関係を Fig. 1 に示す。

2.1.5 終点 [C%] および 終点温度 (°C)

終点状況を示す要因として終点 [C%] および終点温度を選び各々2水準設けた。なお両要因を同時に目標に合せようとしたため若干のチャージは目標を外れたが、そのまま解析を進めた。

2.2 交互作用

ジェット・スピードと他の要因間の関係を主体に考え、

Fig. 1. Relation between oxygen content ($u_{\max}/U_0$) and jet-speed ($u_{\max}$).

交互作用としては $A \times D$, $B \times D$, $C \times D$, $D \times E$, および $D \times F$ を採用した。

2.3 特性値

特性値は測定可能なデータをすべて採用したが、ここでは大別して脱炭反応を第1グループ、鋼浴酸化状況を第2グループ、鋼中成分変化を第3グループとして解析を進めた。

3. 操業結果および考察

IBM 7070 による試験の解析結果を Table 3-a に示す。なお特性値の内容説明を Table 3-b に示す。表中一の項はF検定において有意でなかつたため誤差項にプールしたことを示している。ジェット・スピードは今回の試験で得られた特性値のうちほとんどの項目のLD転炉操業条件に對し、きわめて密接でしかも支配的な役割をはたしていることが示される。

第1グループの脱炭反応の項目では特性値である吹錬時間、脱炭速度に對し要因 B , C , および D ととも高度に有意である。吹錬時間および脱炭速度と要因 B , D の関係を図に示すと Fig. 2 のごとくなる。この図は同一酸素ジェット・スピードにおいても、ノズル径の太くなるほど吹錬時間は短縮され、脱炭速度は大となることを示している。この理由について著者らは鋼浴面における酸素濃度の影響を考えた。すなわち前述のごとく鋼浴面における酸素ジェットの濃度を $u_{\max}/U_0$ で表わせば、要因 D については同一 $u_{\max}$ (あるいは動圧) においても $u_{\max}/U_0$ 値は U_0 とともに異なつてくる。ここで U_0 は吹錬圧力によって決定され、同一酸素流量の場合

Fig. 2. Effect of jet speed and nozzle diameter on a) blowing time and, b) decarburization speed (oxygen content of nozzles were compared each other).

Table 3-a. Results of analysis of variance. (F-test)

Group	No.	Characteristic value	Factor						Interaction				9F
			A	B	C	D	E	F	A × D	B × D	C × D	D × E	
1	1	Blowing time (min/ch)	—	26.3**	53.6**	28.6**	9.3*	—	—	—	—	—	23
	2	Decarburization speed (%/min)	2.85	7.2**	24.4**	24.5**	—	—	—	—	2.85	—	20
	3	Decarburization efficiency	5.37*	2.33	—	47.0**	—	4.13	—	—	—	—	23
	4	Total oxygen efficiency	1.85	—	—	22.2**	—	3.21	5.23**	—	—	6.46**	17
2	5	Slag volume (kg/t)	—	—	—	15.8**	—	15.8**	—	—	—	2.00	21
	6	(ΣFe%)	—	—	—	31.9**	12.2**	—	—	—	—	—	27
	7	(MgO%)	—	5.54**	—	12.3**	—	—	—	9.85**	—	—	16
	8	Total yield (%)	—	—	—	46.2**	1.4 ⁰	5.85	—	—	4.88*	5.11**	20
3	9	V. P. [Mn]	—	2.44	—	9.35**	38.4**	—	2.08	—	—	5.85**	18
	10	V. P. [P%]	3.44	1.82	3.88	—	18.7**	—	—	—	—	2.64**	19
	11	V. P. [S%]	8.80**	2.02	1.98	—	1.58	—	2.72	—	3.20	2.46	16
	12	V. P. [O%]	4.95*	2.52	—	—	30.5**	3.91	—	1.95	—	0.99	13
	13	J[O%]	1.70	—	0.96	1.73	—	3.29	—	—	—	—	25

* 5% significant, ** 1% significant.

Table 3-b. Explanations of characteristic values.

Group	No.	Characteristic value	Unit	Expression of calculation
1	2	Blowing time	min-sec	—
	1	Decarburization speed	%/min	pig iron[C%] × pig ratio - V. P. [C%] blowing time
	3	Decarburization efficiency	—	oxidized C × 0.933 oxygen input + O ₂ in oxides
	4	Total oxygen efficiency	—	oxidized C × 0.933 + oxidized Mn × 0.21 + oxidized Si × 0.80 + oxidized P × 0.933 + oxidized Fe × 0.20 oxygen input + O ₂ in oxides
2	5	Slag volume (ΣFe%)	kg/t	Average slag volume calculated by Ca-balance and Si-balance
	6	(MgO%)	%	Slag analysis
	7	(MgO%)	%	Slag analysis
	8	Total yield	%	tapping tonnage pig iron + scrap × 100
3	9	V. P. [Mn%]	%	Quant Vac analysis (assured by chemical analysis)
	10	V. P. [P%]	%	"
	11	V. P. [S%]	%	"
	12	V. P. [O%]	%	Vacuum fussion analysis
	13	J[O%]	%	V. P. [O%] - equilibrium value ([C]·[O]P _{Co} = 1 atm) (Gakusin)

ノズル径 18mm f, 25.8mm f, 30mm f の順に吹錬圧力は低くなり, U_0 は圧力とともに少なくなる. このように同一ジェット・スピードにおいても酸素ジェット濃度 $u_{\max}/U_0$ はノズル径の太い程大となり, その結果吹錬時間を短縮し, 脱炭速度を高めるものと思われる. なお脱炭反応に関して, (4) 式のごとき表示を用いれば脱炭に消費された酸素の効率が求まる.

脱炭効率 η_c

$$= \frac{\text{酸化炭素量 (kg/ch)} \times 0.933 (\text{Nm}^3/\text{kg})}{\text{送氧量 (Nm}^3/\text{ch}) + \text{装入酸化物中酸素 (Nm}^3/\text{ch})} \quad (4)$$

(4) 式で求めた脱炭効率と酸素ジェット濃度 $u_{\max}/U_0$ の関係を Fig. 3 に示す. 図中 25.8mm f, ノズルで吹錬圧力 6 kg/cm²G の場合は $u_{\max}/U_0$ の変化につれてほぼ直線関係が得られ, η_c は最高値となっている. 一方 25.8mm f ノズルで 3.5 kg/cm²G の場合はほぼ

Fig. 3. Effect of oxygen content and velocity of jet on decarburization efficiency.

Fig. 4. Effect of end point [C] and jet speed on total Fe in slag.

直線的であるが, η_c は一般に低い. 18mm f, および 30mm f ノズルにおいてはデータのばらつきが大きい. このような同一ノズル径による η_c の変動についてはいろいろ考えられる. たとえばノズルの設計条件からいえばこれらはショック・ウェイブ発生領域に属するものであり, ジェットの流れの乱れから η_c が少なくなったことも考えられる. この件については装入量, 終点状況などの影響を無視できずさらに検討を要するであろう.

Table 3-a の第 2 グループは鉄の酸化につながる操業条件を挙げたが, ジェット・スピードの大巾な変化に対するデータの変動が大きいため, ジェット・スピードのみがクローズアップされ, その他の要因については (T. Fe%) に対する終点 [C%], スラグ中 (MgO%) に対するノズル径, 鉄損失および全出鋼歩留に対する終点温度の影響以外は明確ではない. これらのうちスラグ中 (T. Fe%) におよぼす終点 [C%] とジェット・スピードの影響を Fig. 4 に示す. 分散分析による有意性が図上に明らかに示される. Table 3-a の第 3 グループのうちとくに終点 [P], [S] に対しては予想に反して今回採用した 6 要因はいずれも有意性を示さなかった. これらについてはスラグとの反応などを含めて検討中である.

4. 結 言

純酸素転炉における吹錬試験を実験計画にもとずき実施した結果次の結論を得た. すなわち吹錬用酸素ジェットは脱炭反応および鋼浴酸化状況に密接な関係がある. 酸素ジェットの内容としては鋼浴面への吹きつけスピードまたは圧力 ($u_{\max}$ または動圧) のほかに, ジェットの酸素濃度も重要な要因であることが示された.

(53) 鋼浴の酸化反応機構について

(純酸素転炉における吹錬反応機構の解析—Ⅳ)

日本鋼管, 技術研究所 ○川 上 公 成

On the Kinetics of the Oxidation-Reaction in Steel-Bath.

(On the kinetics of the blowing reactions in basic oxygen converter—Ⅳ)

Kiminari KAWAKAMI.

引続き前報のデータを用いて, 鋼浴面におけるジェットの吹きつけ条件をいろいろに変化させた場合の鋼浴酸化反応機構の変化について調査した.

1. ファイヤー・ポイントにおける酸素の吸収

1.1 ファイヤー・ポイントの構造

ノズルから距離 X だけ離れた所のジェットの体積は,

$$Q_X/Q_0 = \int_0^{\infty} \bar{u} \cdot dA / (U_0 \cdot A_0) = 4C \cdot (X/D_0) \quad (1)$$

によつて求められる. 上式によれば X が大になるほどジェット体積は増加する. ノズルから噴出する酸素の総量はあくまで一定であるため, このような体積膨張は運動量一定の法則に従い, 流速の低下に見合う分だけ, 炉内雰囲気中の CO ガスがジェット内部に拡散す