Fig. 4. Effect of slag (T. Fe)% on end point S_{corr} .

Fig. 5. Variation of S with C , comparing the present experiments with normal heats.

も、 O は増加しないことも判った。

3・2・4 鋼浴温度の影響

今回の試験では、特に意識的に温度を変化することは行ななかつたが、通常チャージのもので出鋼温度と終点 S 値との関係をプロットすると、僅かに温度の上昇につれて S は下がり気味であるが、その影響は小さいものと見られる。

3・2・5 吹錬初期および末期における脱硫状況

いま吹錬 10 分あるいは 16 分後の途中止め試験の結果から、吹錬初期と末期の脱硫について図示すると、 C に対して Fig. 5 のようになる。破線は比較のために通常の脱硫状況を示したものである。螢石を 700 kg 増量したチャージは、初期の脱硫に特に貢献しているようである。ただし、中期以後の脱硫は、通常チャージと比べ、全体的によく脱硫が進行している。次にランスアップによるソフトブローの効果を見ると、予想通りランスアップした吹錬末期の脱硫効果は著しいことがわかる。

4. 考 察

以上の一連の調査結果より、脱硫にあずかる要因として、スラグ中の (CaO) 、 (FeO) さらに螢石の効果が確認された。さらにまた、転炉の精錬末期における著しい脱硫は、塩基度の上昇も当然影響しているであろうが、脱炭反応が遅くなつて急激に増加するスラグ中の (FeO)

が大きく影響しているものと考えられる。しかしながら、このようなスラグ中の (FeO) が脱硫に効果のあるという反応の機構は、前述のように現在のところ明らかではない。ただここで考えられることとしては、スラグの酸化ポテンシャルの増加による $(CaSO_4)$ などの形成および分解が考えられる程度である。

5. 結 言

極軟鋼溶製時の転炉における脱硫対策を検討するため、吹錬途中止めによる脱硫経過を確認するとともに試験溶解によつて生石灰、螢石、スラグ (T. Fe)% の効果を調査した。そして、その結果を要約すると、次のようになる。

1. 転炉における脱硫は、吹錬初期ではおそいが、末期の数分間で急速に進行する。
2. その脱硫の進行はスラグの滓化状態によつても変化すると考えられ、石灰とともに螢石の効果が認められこれらは特に初期の脱硫に貢献する。
3. スラグ中の (T. Fe)% は吹錬初期から中期にかけて低く、 C が低下するにつれて、急激に増大し、この増加が石灰の効果とあいまって、脱硫に大きく影響するものと考えられる。
4. 3 により、精錬末期にランスを上昇してソフトブローの吹錬をすることは、スラグの (T. Fe)% を増加し、脱硫に効果があることがわかつた。

文 献

- 1) 住友金属和歌山: 第 2 回学振-製鋼部会共同研究会資料, 鋼, p. 598
- 2) 日本製鋼室蘭: 第 2 回学振-製鋼部会共同研究会資料, 鋼, p. 644
- 3) 渡辺省三他: 富士製鉄技報, 13 (1964), p. 214
- 4) H. NEUHAUS et. al: Stahl u. Eisen, 82(1961), p. 1279
- 5) M. WAHLSTER: Stahl u. Eisen, 84 (1964), p. 63
- 6) 川名他: 鉄と鋼, 49 (1963), p. 1373

(62) 純酸素転炉における合成石灰の使用について

八幡製鉄所, 製鋼部

○若林一男・武田雅男・椿原 治

八幡製鉄, 光製鉄所 佐々木清和

Use of Fe_2O_3 -Added Lime in an LD Converter.

Kazuo WAKABAYASHI, Masao TAKEDA,
Osamu TSUBAKIHARA and Kiyokazu SASAKI.

1. 緒 言

純酸素転炉における製造鋼種は次第に従来の極軟鋼種から高炭素鋼, 高級鋼の領域に拡大されつつある。これらの鋼種の溶製についてはすでに各社で研究されつつあるが、転炉溶製上まず問題となるのは高炭素領域での脱炭の問題であり、この対策としてダブルスラグ法およびシングルスラグ法などの研究がされてきている。ダブル

スラグ法では高燐製鋼用鉄でも安定して低燐鋼が溶製できるが、中途排滓時間のため製鋼時間が約 10 分延長する。またシングルスラグ法においては、末期の吹炭速度の低下やランス高きの増加などのいわゆるソフトブローによる吹精が行なわれているが、これらの方法においても多少の吹錬時間の延長が認められ、また終点成分の安定性の問題も残されている。

当所においてはかかる高炭素領域での脱燐を有利に進めるために造滓剤の種類についても検討を進めており、細粒石灰による早期脱燐、スケール富化による優先脱燐を開発してきたが、今回協和窯業の協力の下に普通石灰の中に Fe_2O_3 分を添加した早期滓化性を持つ合成石灰を焼成することに成功し、現場操業において実用使用試験を行なった結果、予期どおりの早期滓化性を確認することができたので、ここに合成石灰試作の段階とその実用試験結果の概要を報告する。

2. 合成石灰の製造方法

合成石灰の製造は八幡製鉄-協和窯業の共同開発による、排ガスに伴われるスラッジの利用も兼ねた製造方法である。焼成 kiln には Rotary と Shaft の両種があるが、まず差し当たり試験費用節減のため、CaO の品位はやや劣るけれども低廉コストでできる、現在の洞岡石灰工場 1 号型焼成釜を使用することにし、所要の設備を行ない 1963 年 6 月から製造試験を行なった。

合成石灰の製造工程図を Fig. 1 に示す。

3. 合成石灰の基礎性状

合成石灰の性状は次のごとくである。

(i) 外観観察では合成石灰は細粒でよく整粒されて

Fig. 1. Flow sheet of Fe_2O_3 -added lime calcining process.

Table 1. Composition of Fe_2O_3 -added lime (%).

Fe_2O_3	9(8.0~10.0)	4(3.0~5.0)	2(1.5~3.0)
SiO_2	0.9~3.6	0.9~2.0	0.4~2.0
CaO	85.0~90.0	90.0~94.0	93.0~97.0
S	0.040~0.120	0.040~0.090	0.050~0.100

Table 2. Carbon grades of tested steel.

	Ladle [C] (%)	End point[C] [C] (%)
L. C. grade	<0.10	0.05~0.07
M. C. grade	0.15~0.20	0.10~0.15
H. C. grade	0.30~0.40	0.25~0.30

いる。

(ii) 合成石灰は嵩比重、見掛比重ともに石灰に比較すると大きく、薄片による組織の観察によつても CaO の単結晶がよく発達し緻密に焼きしまつている。化学分析値にも示されているように、Ig. loss が小さく空気中の水蒸気による水和は少なく耐消化性は良好である。従つて細粒化しても消化は少なく、また硬く焼きしまつているため粉化の率が少ない。

(iii) 製造した合成石灰は、「4%合成石灰」では遊離石灰 (Free CaO) 約 80%, カルシウム・フェライト (Dicalcium-Ferrite $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$) 4~5%を含んでいる。「2%合成石灰」は普通石灰に近い性状となつている。

4. 使用方法和結果

使用方法是副材料中の普通石灰を全量合成石灰に置き換え、同時期同炉代において装入量、ミルスケール量、吹錬条件 (酸素圧力、流量、ランス高さ) を同一にして吹錬を行ない、終点条件 ([C], 温度) が同じ場合の終点および成品成分について、合成石灰使用 ヒートと普通石灰使用 ヒートとを比較した。螢石量は操業を行ないながら滓化状況を見て、減量できる場合は順次減量をしていった。

試験に用いた合成石灰の成分は Table 1 に示すようなものである。

試験した鋼種の [C]% は概略 Table 2 に示す範囲のものである。

使用結果を Fig. 2 に示す。

Fig. 2 は合成石灰中の Fe_2O_3 % と終点 [P], 成品 [P], 成品 [S], Slag の塩基度, (T. Fe) %, 1 チャージ当りの螢石使用量との関係を示している。(一部図省略)

図の縦軸は何れも (合成石灰を使用した場合) 一 (普通石灰を使用した場合) の差で示しており、各点は試験数約 30 ヒートの平均値である。

図中×印は有意差のみられなかつたもの、●印は明らかに有意差のあるものである。

これらの図から次の事が考察される。以下合成石灰中の Fe_2O_3 (%) 2%, 4%, 9%, のものを「2%合成石灰」、「4%合成石灰」、「9%合成石灰」と略す。

(i) 終点[P], 成品[P]は「2%合成石灰」の時、L[C], M[C]系鋼種では殆んど差は認められないが、「9%合成石灰」では 0.001~0.002%

Fig. 2. Relation between Fe_2O_3 in lime and difference of end point [P] (%), T. Fe in slag(%), fluorspar consumption(kg/ch) using Fe_2O_3 -added and common lime in an L. D. converter blowing.

低いようである。H[C]系鋼種においては「9%合成石灰」のデータのみであるが、明らかに脱磷には有利で、終点で0.009%, 成品では0.004%近く低くなっている。

(ii) 成品[S]は「2%合成石灰」の時、0.001%ほど高いようであり、「9%合成石灰」では明らかに0.002%ほど、どの鋼種でも高くなっている。これは合成石灰中のS含有量の他に、塩基度の関連もある。

(iii) Slag中(T. Fe)は「2%合成石灰」の時とは差は見られないが、「9%合成石灰」ではどの鋼種でも3~5%高くなっている。また「9%合成石灰」の時塩基度が1.5ほど低くなっているが、これは(T. Fe)増加によるためと、入CaO量が普通石灰使用ヒートに比して少なかったためであろう。

(iv) 螢石量は、「2%合成石灰」の場合でも成品(P)をほぼ同じとして、L[C]系鋼種で25kg/chほど少なくでき、「9%合成石灰」では、明らかにM[C]系鋼種で40kg/ch, H[C]系鋼種で60kg/chほど減少できた。この場合しかも成品[P]は低下しているから、成品[P]を同じにすればさらに螢石量を減量できよう。

(v) Fe-Mn投入量は「2%合成石灰」の時とは差はないが、「9%合成石灰」の時、明らかにL[C]系鋼種で25kg/ch, M[C]系鋼種で20kg/chほど多く要した。これはSlag中(T. Fe)の増加に帰因すると考えられる。

次に吹錬初期の脱磷状況およびSlagの性状を調査する目的で、連続ヒートで同一装入量、副材料、吹錬条件(酸素圧力、流量、ランス高さ)において、合成石灰を使用した場合と普通石灰を使用した場合について次の積算酸素流量(700 m³, 1000 m³, 1500 m³, 2000 m³, 2500 m³)で吹止め、試料採取を行なった。試験は「2%合成石灰」と「4%合成石灰」の両者について行ない、各2chづつ繰返し試験を行なった。

Fig. 3は「4%合成石灰」を使用した場合の吹錬中鋼中[P]およびSlag成分、重量、滓化率の挙動を、普通石灰を使用した場合と比較したものである。

同じ試験を「2%合成石灰」について行ない、その効果を合成石灰中の Fe_2O_3 (%)で比較した。

この結果によると、合成石灰使用ヒートでは吹錬初期、中期のSlagでは(CaO)%が5~9%程高く、塩基度も1.0程高い。吹錬初期の滓化率(=Slag量 $\times$ (CaO)% $\times$ 100/石灰量 $\times$ (CaO)%、Slag量(Pバランスによる計算値)も、合成石灰使用ヒートの方が大である。すなわち合成石灰使用ヒートは、普通石灰使用ヒートに比べて、早期滓化が明らかに認められ脱磷がよく行なわれている。鋼中[P]は普通石灰使用ヒートと比較して、「2%合成石灰」で0.005%、「4%合成石灰」で0.013%低下しており、これには合成石灰中の Fe_2O_3 %の影響も認められ、通常の高炭素鋼溶製では合成石灰中の Fe_2O_3 %は、2%では若干少なく4%以上が望ましいと考えられる。

5. 総 括

(1) 合成石灰は普通石灰に比べて早期滓化性が高く、高炭素領域での脱磷、高級鋼ダブルスラグ法への珪素吹期での脱磷などに利用できる。滓化性の良好な理由の中には、細粒整粒の両効果も交絡している。

(2) 合成石灰中のカルシウム・フェライトが多いほど、早期滓化には有効であるが、溶銑成分、溶製鋼種によつて必要量の Fe_2O_3 %が決まる。通常の高炭素鋼で

Fig. 3. Changes in phosphor in bath, basicity of slag, percentage of slag formation during oxygen blowing.

は、4% Fe_2O_3 位がよいと考えられる。

(3) 合成石灰の早期滓化性により、高炭素鋼溶製において従来吹錬末期ソフトブローにして脱磷に努めていたが、吹錬速度を落すことなく吹錬して Slag 中の (T. Fe) も高く得られ、脱磷を有利に進めることができ、成品 $[\text{P}] < 0.025\%$ が安定して出鋼できる。

(4) 低炭、中炭鋼種においても、滓化剤の減少のみでなく、送酸速度の増加による吹錬時間の短縮が期待でき、早期滓化性は大型転炉および低溶銑配合操業にも効果があるだろう。

(5) 合成石灰は普通石灰に比べて緻密低気孔性であ

り耐消化性が高い。したがって細粒化しても消化は少なく、焼きしまりがよいため粉化の率も少ない。

(63) 転炉操業におよぼすスケールの影響について

住友金属工業、和歌山製鉄所

玉本 茂・岩瀬圭伍・○吉田克磨

On the Influence of Mill Scale in Oxygen Converter Process.

Shigeru TAMAMOTO, Keigo IWASE and Katsuma YOSHIDA.

1. 緒 言

転炉におけるスケール使用の主目的は、終点温度の調整並びに造滓剤としてであることはよく知られている所である。一般に終点温度の調整法としては、屑鉄の配合率を変化させる屑鉄調整法と副原料のうち冷却効果の大きいスケール・鉄鉱石等の使用量を変化させる副原料調整法とがあるが、当転炉工場では設備その他の条件よりスケールによる終点温度の調整を行なっている。

さらに転炉稼動当初より造滓の目的でスケールの最低使用量を 1.0 t/heat (6.6 kg/t) と定めているため、通常 $1 \sim 5 \text{ t/heat}$ 程度のスケールを使用している。

スケールを多量に使用した場合、スケール中の Fe 分により製出鋼歩留は向上し有利であると考えられるが、一方ではスロッピングが増加し、操業上のトラブルが大きいことも現場的には認められている。

本報告ではスケール使用量の操業面、鋼質面並びに製出鋼歩留はおよぼす影響について当転炉工場の操業実績を基に調査したので報告する。

2. 調査方法

当転炉工場の主造製鋼種である極軟リムド鋼について調査した。解析にはすべて平常の操業データを用いたのでその操業条件を次に示す。

Table 2 は調査期間中の溶銑成分、終点の溶鋼、スラグ成分を示し、Table 3 は使用したスケール分析値の一例である。

3. 調査結果

操業条件の異なる3時期にわたって調査したがいずれの時期においてもほぼ同様の結果を得たので本報告では Table 1 に示すごとき時期についてのみ述べる。

3.1 スロッピングにおよぼすスケール使用量の影響
スロッピングの定量的な判定は非常に難しいので、当工場では肉眼判定によつて次のごとく点数表示をしている。

Table 1. Operational data.

Oxygen flow rate	Oxygen pressure	Lance nozzle	Flux				Pig ratio
			Lime	Lime stone	Scale	Spar	
$23.000 \text{ Nm}^3/\text{hr}$	9.8 kg/cm^2	$40 \text{ mm} \times 3$	46 kg/t	0	$7 \sim 33 \text{ kg/t}$	2 kg/t	78%

Table 2. Chemical compositions.

Hot metal analysis (%)					Metal analysis (%) at the end point oxygen blowing			
C	Si	Mn	P	S	C	Mn	P	S
4.40~4.50	0.50~0.60	0.76~0.85	0.180 ~0.190	0.020 ~0.030	0.05~0.10	0.13~0.22	0.010~0.022	0.015~0.020

Slag analysis (%) at the end point of oxygen blowing								
T·Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	P ₂ O ₅	MnO	MgO	CaO/SiO ₂
14.0~23.0	12.0~22.0	70.~9.0	45.0~55.0	9.0~13.0	2.5~3.0	5.0~7.0	1.0~1.5	3.5~4.5

Table 3. Chemical compositions of mill scale (%).

T·Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	MnO	MgO	Al ₂ O ₃	P	S
71.27	63.25	31.61	0.23	0.33	0.36	0.08	0.23	0.010	0.010

判定点 1 スロッピングなし。

- 〃 2 少し (若干の滓が炉頂より溢れる程度)
- 〃 3 中程度 (2 の状態が数分にわたって続く場合)
- 〃 4 多し。

スロッピングが増加すると炉頂滓地金除去・炉下滓除去時間等の増加により、転炉の能率が著しく阻害されることは今さら述べるまでもないことである。スケール使用量 (x t/heat) とスロッピング判定点 (y) との関係は次式で表わされる。

$$y = 0.25x + 0.65$$

スケール使用量の増加とともにスロッピングは増加しているが、これは吹錬初期における [O] 過飽和¹⁾ がスケールの多量使用により助長され、[C] 2%前後におけ

Fig. 1. Relation between stopping and added mill scale (t/heat)

る CO ボイルをより激しくするためと考えられる。

3.2 終点 [O], T. Fe におよぼすスケール使用量の影響

Fig. 2, 3 に両者の関係を示す。Fig. 中の斜線部は当転炉工場の実績である。スケール使用量と終点 [O], T. Fe との間には関係が見られない。このことから装入されたスケールはダスト中へ飛散するものを除いては CO ボイルが盛んとなり、鋼中 [O] の低下する吹錬中期において、使用量の影響がなくなる程度にまで還元されるものと考えられる。

3.3 脱磷・脱硫におよぼすスケールの影響

スケールをある程度使用することが脱磷に効果²⁾のあることはよく知られている所である。しかし 7~33 kg/t のスケール使用範囲における今回の調査では両者の間には関係は見られなかった。このことは磷ブッセル後の脱磷が主として脱炭末期に急昇する [FeO] によつて促進されること、およびスケール使用量が終点の T. Fe に影響をおよぼさないとことから納得される。

また脱硫率におよぼすスケール使用量の影響が見られ

Fig. 2. Relation between T. Fe in slag and added mill scale (t/heat)

Fig. 3. Relation between [O] at end point and added mill scale (t/heat)

Fig. 4. Influence of added mill scale (t/heat) on dephosphorization and desulphurization.

ないことから、かような低炭素鋼においてスケール ≥ 1.0 t/heat 使用した場合には、脱硫率とスケール使用量との間に関係のないことがわかる。これはスケールを多量に使用しても脱硫を支配する要因であるスラグの塩基度、(FeO) 等に影響をおよぼしていないためであると思われる。

3.4 製出鋼歩留におよぼすスケール使用量の影響

一般にスケール使用量が増加するにつれて、スケール中の Fe 分による製出鋼歩留の向上が考えられる。Fig. 5 にスケール使用量と製出鋼歩留との関係を示す。Fig. 中の理論上の最高歩留とは、P. R. 78%・150 t 出鋼・

Fig. 5. Relation between metal yield and mill scale (t/heat)

スラグ量 15 t・スラグ中の T. Fe 18% (V=4) スケール中の Fe 分歩留を 100% として算出したものである。スロッピング 1 の場合の製出鋼歩留はスケール使用量 1.0~1.9, 2.0~2.9……の平均であり、スロッピング 4 の場合はチャージ毎のプロットである。

Fig. 5 よりスロッピングが増加すると製出鋼歩留は低下し、最もスロッピングの多いチャージと、スロッピングのないチャージとでは同じスケール量を使用した場合、製出鋼歩留に平均約 1.6% の差が認められる。また同じスロッピング発生量の場合には、スケール使用量の増加とともに製出鋼歩留は向上する。その割合はスケール中の Fe 分を 70% とすれば次の通りである。

$$y_0 = 0.46x + 93.75$$

$$y_1 = 0.36y + 92.18$$

y_0 : 理論最高歩留 (スケール中の Fe 分歩留 100% としての計算式)

y_1 : スロッピング 1 の場合の歩留 (実績)

x : スケール使用量 (t/heat)

理論最高歩留とスロッピング 1 の場合の歩留との差は当転炉における Fe 分の機械的損失で約 1.7% である。これはダストおよび冷却器装置内に堆積する粒鉄などによるものである。

4. 結 び

(1) スケール使用量の増加とともにスロッピングは増加する。

(2) スケール使用量 1.0~5.0 t/heat では、スラグ中の T. Fe・終点 [O]・脱磷率・脱硫率とスケール使用量との関係からみて、スケール使用量の多少による鋼質への影響はないものと考えられる。

(3) スケール使用量の増加とともに製出鋼歩留は向上する。その割合は次の通りである。

製出鋼歩留の向上、約 0.055%/kg・scale/t・steel

スケール中の Fe 分歩留 (Fe=70% として) 約 80%。

文 献

- 1) 川名他: 鉄と鋼, 49 (1963) 10, p. 1373
- 2) 武田: 鉄と鋼, 48 (1962) 9, p. 1085

(64) 純酸素転炉法による大型炭素鋼 鋳鋼品の製造

八幡製鉄, 戸畑製造所

山口武和・田中 功・増本誠二

" 工作本部 加藤 広明

Manufacturing of Large Carbon Steel Castings by LD Converter.

Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA,
Seiji MASUMOTO and Hiroaki KATO.

1. 緒 言

純酸素転炉法が普及するにつれて、普通鋼から高炭素鋼、合金鋼へとその適用分野を拡げてきた。鋼種としては特殊なものではないにしても、炭素鋼鋳鋼品特に大型品に対する転炉鋼の適用は、従来大型鋳鋼品が小型平炉または小型電気炉の合せ湯で行なわれていたのに反し、大型転炉の稼働によつて 1 ヒートで処理しうる上、品質、原価、工程、能率上極めて有利かつ安価で、トランプ・エレメントも少ないなどのメリットがあり、純酸素転炉の特徴をそのまま生かした画期的な試みであるといえよう。

当社工作本部は戸畑製造所に大型鋳鋼設備を建設し、ロール・ハウジングなどの大型鋳鋼品の製造を開始、39 年 7 月以降戸畑転炉工場にて毎月 2 ヒートのピッチで炭素鋼鋳鋼の出鋼を行なっている。

ここに戸畑第二転炉工場における鋳鋼出鋼実績の概要をまとめて報告する。

2. 製造工程

戸畑第二転炉工場にて溶製した鋳鋼は容量 70 t の輸送鍋 2 杯に分割出鋼し、4 km 余りの鉄道輸送ののち鋳鋼工場鑄込みピット上にてストッパー付取鍋 2 個に追湯しながら鑄造する。すなわち鑄造は 2 つの湯口、2 つの湯道を通しておこなっている。

現在製造中の鋳鋼品は本体重量 70~110 t、押湯部を含めて 140~170 t の大きさである。

3. 目標成分と機械的性質

鋳鋼の目標成分と機械的性質は Table 1 の通りである。

Fig. 2. Casting at steel Foundry.

4. SC46 および SC42 の製造状況

4.1 吹錬作業

鋳鋼の溶製にあたっては輸送距離上の問題からくる出鋼温度と吹錬過程における脱燐、復燐現象に特に留意した。前者に関しては予備的に調査する方法もなく、最初は溶鋼温度推定曲線より終点温度目標 1,680~1,700°C に定めた。このような高温で果して脱燐が円滑に進むかどうかチェックする必要があり、あらかじめ数ヒートの予備試験を行ないそれを確認した。

第二転炉工場では溶銑中の [P] 含有量 0.150~0.170 (%) に対して通常 52 kg/t-pig の生石灰を使用しているが、65 kg/t-pig 程度の生石灰増量、スラグ量増量では脱燐が不十分であり、また輸送計画、鋳鋼工場の受入れなどの関連上炉中振替を最小限にとどめることが必要で SC 46 の製造には Double Slag 法を採用することにした。

現在 SC 46 2 ヒート、SC 42 5 ヒート計 7 ヒート出鋼しているが、おのおのの吹錬作業の一例を Fig. 3 に示した。SC 46 は中途排滓時における滓化状況、スラグの流動性も良好で排滓にも困難はなく、脱燐は順調に行なわれた。

しかし、操業データによれば溶鋼の温度降下が予想外に小さいことが明らかとなり、吹錬終点温度目標は、1,660~1,680°C に下げられることになったので、目標 [C] の低い SC 42 はもちろん SC 46 もスラグ増量のほか、吹錬末期にランス高さを 200 mm 高くするなどの処置により脱燐に成功している。

Fig. 1. Manufacturing process.

Table 1. Aiming component and mechanical properties.

	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cu (%)	T · S (kg/mm ²)	El (%)	Bend
SC 42	0.17~0.25	0.30~0.40	0.65~0.80	≤0.025	≤0.025	≤0.15	≥42.0	≥24.0	120° good
SC 46	0.23~0.31	0.30~0.40	0.65~0.80	≤0.025	≤0.025	≤0.15	≥46.0	≥22.0	90° good

Table 2. Example of chemical composition and mechanical properties of cast steel.

	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cu (%)	T · S (kg/mm ²)	Y · P (kg/mm ²)	El (%)	RA (%)	Bend
SC 46	0.30	0.36	0.80	0.029	0.018	0.06	52.6	29.3	31.5	47.9	120° good
SC 42	0.21	0.28	0.83	0.023	0.018	0.08	47.1	28.8	37.5	58.0	120° good

Fig. 3. Example of blowing method of cast steel.

Fig. 4. Temperature drop of molten steel during the transportation.

4.2 溶鋼の輸送

鋳鋼は約 400°C に予熱された容量 70 t の輸送鍋 2 杯に分割出鋼し、30 分程度の鉄道輸送を行なうために、出鋼後の溶鋼上面には Ferrux 101, UT-1, コークス, ワラなどで保温した上にさらに蓋でカバーする方式を採用した。このため輸送中の溶鋼温度降下は 60°C 程度に過ぎず、この関係を Fig. 4 に示す。

転炉工場、鋳鋼工場間の正味の輸送時間は 26~38 分であるが前後の処理時間を加えると、吹錬終点から 70~120 分後に鋳造を開始することになるが、鋳造温度として十分な温度が保持され、鋳造も円滑に行なわれている。

なお、輸送鍋スラグライン部の溶損は 10~15 mm で全く問題はない。

4.3 成品組成と機械的性質

このように製造した鋳鋼の成品組成と熱処理後の機械的性質の一例を Table 2 に示した。Photo. 1 は曲げ試験片のサンプルであるが転炉製鋳鋼品は品質的にもほかの製鋼法によるものに劣らぬ優れたものである。

Photo. 1. Bend test pieces all is good (120°)

5. 結 言

当社工作本部の大型鋳鋼設備の建設に対処して、戸畑転炉工場では大型炭素鋼鋳鋼の溶製を始め生産を軌道にのせることに成功した。

将来は第 1 転炉工場、第 2 転炉工場合併で 200 t クラスの鋳鋼品の製造も行なう予定である。