第 7 会 場 (性質・工具鋼・耐熱鋼)

669.14-156-157; 620.172.224: 548.4

(149) 焼入焼モドシ鋼における引張荷
重下の転位挙動の観察

(鋼材の疲労に関する研究—Ⅲ)

富士製鉄, 広畑製鉄所

工博○中西昭一・武政明雄・土師利昭

Some Microscopic Observations of Dislocations
in Heat-Treated Steels Under Tension.

(A study of fatigue properties in steels—Ⅲ)

Dr. Syōichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA
and Toshiaki HAZE.

1. 結 言

高張力鋼では疲労強度が弱点であると一般に言われている。この鋼材の疲労強度を上昇せしめるためには根本的な疲労機構の解明が必要であると考ええる。そこで筆者等は電子顕微鏡を使つて、転位論的に疲労機構に関する研究に着手した。

先ず単純な荷重を加えた場合と繰返荷重を加えた場合の転位挙動を観察し、繰返荷重による転位挙動の特色を知ることが重要である。すでに筆者等は前報¹⁾²⁾において、焼なました低炭素鋼についての実験結果を報告した。この鋼では母材の転位密度が非常に低く、組織も単純であつた。しかし焼入焼モドシなどの熱処理を行なつた鋼では母材自体の転位密度も高く、組織も複雑なため、前報で得られた結果をそのまま適用して良いかどうかは疑問である。

本報では、焼入焼モドシを行なつた調質型高張力鋼 FTW 60 を使つて、繰返荷重が加わる疲労の場合の基礎として、先ず単純引張荷重を加えた場合の転位挙動の観察を行ない、焼なました低炭素鋼との比較検討および降伏現象について考察を行なつた。なおこの鋼の焼入または焼モドシによる組織変化および転位挙動を少し詳細に調べたので、あわせて報告する。

2. 試料および実験方法

本実験に使用した鋼は調質型高張力鋼 FTW 60 で、実験室において熱処理を行なつて試料とした。試料の化学成分は Table 1 の通りである。

焼入焼モドシによる組織変化および転位挙動の観察用の試料 (A) は、50×50×13 mm の大ききで、900°C 30 min 均熱後水塩水に焼入し、680°C, 660°C, 640°C でそれぞれ 5 min, 30 min, 60 min 焼もどした。荷重を加えた時の転位挙動を観察するための試料 (B) は、200×30×13 mm の大ききで、900°C 30 min 均熱後水焼入し、660°C で 30 min 焼もどした。これらの熱処理はすべて試料個々に熱電対を溶接し、この熱電対の指示温度にしたがつて温度管理を行なつた。

この熱処理で得られた試料 (B) の機械的性質および代表的な荷重-伸び曲線は Fig. 1 の通りである。

試料 (A) は各熱処理条件について光学顕微鏡観察ならびに透過電子顕微鏡観察を行なつた。参考のためピッ

カースカタサの測定も行なつた。試料 (B) は平行部 60×15 mm, 厚さ 4.5 mm の試験片に加工し、種々の荷重を加えた後、平行部について透過電子顕微鏡観察を行なつた。

透過電子顕微鏡試料の作成および観察は前報¹⁾で述べたと同じ方法である。

3. 実験結果および考察

3.1 焼入焼モドシの組織変化および転位挙動

まず光学顕微鏡観察を行なつた。これによると焼入までは、ほとんどがマルテンサイト組織であるが、所々に初析フェライトの大きな結晶粒が存在する。この組織の試料を焼もどすと、焼入時のマルテンサイト針状晶が複雑な形状の棒状の結晶となる。この大きさは高温または長時間になるほど大きく、数は少なくなる。各熱処理条件についてのピッカースカタサは、焼モドシ温度が高く時間が長くなるほど低く測定されている。このカタサ低下の傾向は結晶が粗粒になるほど著しいことになる。

焼入時に観察された初析フェライトは焼モドシ過程での成長はみられない。高温または長時間側で観察される大きな結晶粒内には、焼入時のマルテンサイトの境界ががすかではあるが観察された。また焼もどされたもの

Table 1. Chemical contents of samples (%).

C	Si	Mn	P	S	V	Gr
0.17	0.26	1.15	0.012	0.005	0.08	0.04

Fig. 1. Mechanical properties and a typical stress-strain curve of the sample (B).

a: quenched at 900°C
 b: quenched at 900°C and tempered at 680°C for 5 min.
 c: deformed in tension (stress 20.1kg/mm²)
 d: deformed in tension (stress 50.2kg/mm²)
 e: deformed in tension (stress 59.3kg/mm², strain 2%)
 f: deformed in tension (stress 59.7kg/mm², strain 13%)

Photo. 1. Electromicrographs of heat treated steels.

で、オーステナイト結晶粒界であつたものらしい線が観察されている。もちろん棒状晶は同じオーステナイト粒内では同じ方向をもっている。

次に透過電子顕微鏡観察を行なった。写真を Photo. 1 の(a)(b)に示す。この試料で発生するマルテンサイト針状晶は大部分 $0.3\mu \sim 1\mu$ 巾で、一般に数 μ 以上の長さを持つて平行に延びた形をしている。しかし一部にはマルテンサイト針状晶が明確に現れない場所もある。針状晶と針状晶の境界は太い線で観察される。高倍率では境界に多くの転位が集まっていることがわかった。

焼もどすと、Photo. 1 の(b)に示されるように、焼入時のマルテンサイト針状晶の面影を残すが、形状は(a)に示される針状晶とは異なっている。電子線回析によると明らかにフェライトであると断定されるものと、不明確なものがあつた。棒状晶内の転位密度および境界の転位密度は焼入時と比較して減少している。これは焼もどし中に消失したものと考えられる。

棒状晶の境界が一本の明確な線に見える部分がある。これは KELLEY や NUTTING³⁾ の指摘した鉄の炭化物であると考えられる。また他の部分では、焼入時にはマルテンサイトの境界だつた場所に、球状の析出物が観察された。これはおそらく一本の明確な線で観察された析出物が球状化したものであると考えられる。筆者等は電子線回析によって確認を行なっていないが、エキストラクションレプリカ法により、それと同じような球状の析出物が Fe, Cr, V の炭化物であることを確認している。オーステナイト粒界であつた場所にも多くの球状析出物

が存在する。この析出物は大きいので、電解中にほとんど落ちてしまい、丸い穴だけが残つて観察されるが、上に述べた析出物と同じものであると推定せられる。焼入時のマルテンサイト境界に存在する球状析出物の間には、転位線によつて繋がっている場合が多い。

焼モドシ温度が変わつても、ほとんど差は観察されず、焼モドシ時間が長くなれば上述の焼モドシの特徴が一層顕著になるだけである。

カタサ変化を説明するような微視的な特徴は観察されない。おそらくカタサ変化は巨視的な組織変化によるものであると考えられる。

3.2 引張荷重を加えた場合の転位挙動

試料(B)は試料(A)とは焼入条件が少し異なるために初析フェライトの析出が(A)より多いけれど、転位の数とか分布状況は(A)と大差がない。初析フェライト中には転位密度が非常に少ないものも観察された。だから相対的な転位密度を問題にすることは、場所により転位密度が異なるため困難である。棒状晶中の転位も初析フェライト中の転位も単独なループは観察されず、転位は network を組むか tangle しているし、しかも転位はよく屈曲している。

荷重を加えた場合の写真を Photo. 1 の(c)~(f)に示す。降伏点以下の荷重を加えた場合、かなり低い荷重から転位の発生が観察される。これは Photo. 1 の(c)に見られるように、初析フェライト中におのおのが平行な転位ループ群が観察される。このような転位模様は無歪の場合には観察されなかつたし、前報に述べたように

低炭素鋼に引張荷重を与えた場合に観察されている。このような転位密度の少ない初析フェライト中では、前報に述べた低炭素鋼の場合とその挙動はまったく同一視しても良いと考える。棒状晶内では転位の増殖は顕著でないが、境界に片方が密着して、境界線にはほぼ直角な方向に並んだ転位線がよく観察される。この転位模様は、棒状晶境界を転位の発生源と考えると、発生した転位が低い荷重では少し移動して、そのまま境界に止められたものと考えられる。また無歪の場合には境界に直角でなかった転位が直角に配列し直したとも考えられる。2個の球状析出物に両端を個定された彎曲する転位ループも観察された。これは F. R. 源のような転位の発生源になるだろうと考えられる。荷重が降伏点近くになってくると、棒状晶内部にも subboundary が形成されてくる。

荷重が見かけの降伏点を過ぎると、個々の転位は短くなり cell structure の形成が見られる。この傾向は初析フェライト中の方が著しい。また棒状晶境界に非常に多くの転位が pinning されているのが観察された。転位密度は一般に高くなっている。低炭素鋼の場合は降伏点以前と以後との区別は顕著であつたが、この試料では、特に棒状晶内での元の転位密度が高かつたので、その差は顕著でない。一般に焼入焼モドシ鋼では、降伏現象における降伏点伸びは少ししか現れないが、この降伏現象は初析フェライトによるものであると考えられる。

永久歪の量が多くなるにしたがつて、転位密度の高い部分が多くなり、cell structure のない部分に tangle した転位が存在し、転位群を形成するようになる。しかし極端に転位密度は増加しない。加工硬化は転位密度が高くなることによつて起ると考えれば、この試料では加工硬化が少ないことを示している Fig. 1 の荷重-伸び曲線の傾向と一致する。

4. 結 言

以上のことをまとめてみると、焼入時のマルテンサイト針状晶内での転位密度が高く、境界付近に多数の転位が pinning されている。焼もどすと、それらの転位は減少し、network を組むか、tangle した転位のみが残る。マルテンサイト境界およびオーステナイト粒界に存在する析出物は球状化する。

荷重を加えると、かなり低い荷重より転位は増殖し、荷重が増すにしたがつてその量は多い。見かけの降伏点を過ぎると、転位自体は短くなり、cell structure や tangle した転位群の形成が観察される。この傾向は初析フェライト中では顕著であつた。また棒状晶境界付近に多数の転位が pinning されているのが観察された。焼入焼モドシ鋼中の初析フェライトがこの種の鋼の特性におよぼす影響は著しいと考えられる。初析フェライトの影響はもつと研究する必要があるが、この試料で起つている降伏現象は初析フェライトによるものであると考えられる。

文 献

- 1) 中西, 武政, 土師: 鉄と鋼, 51(1965) 5, p. 940
- 2) 中西, 武政, 土師: 鉄と鋼, 51(1965) 5, p. 942
- 3) KELLY & NUTTING: Proc. Roy. Soc. of London 259 (1960), p. 45

(150) リムド鋼におよぼす合金元素の影響について

日新製鋼, 呉製鉄所

角谷卓爾・丸橋茂昭・○森田有彦

Effect of Alloying Elements on the Rimmed Steel.

Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI and Arikiko MORITA.

1. 緒 言

鋼材の機械的性質・加工性・金属組織におよぼす合金元素の影響については、すでに古くから多くの研究者の報告があり、合金元素が効果を生じる機構についても、最近はかなり深い考察が加えられるようになってきている。

しかしながら従来研究の対象となつた諸性質は、主として鋼の静的な挙動についてのものであり、動的な挙動(たとえば疲労特性)について合金元素の影響を調査した例は少なく、E. EPREMIAN and E. F. NIPPES¹⁾の報告のほか、特にまとまつたものは見あたらない。

そこで今回、リムド鋼に若干の非脱酸性合金元素を少量ずつ単味添加して、リムド鋼の機械的性質・疲労限への影響を調査したので報告する。

2. 実験方法

2.1 試料の調整

リムド鋼に添加すべき合金元素は非脱酸性であるとともに実用的でなければならない。そこで Table 1 に示す5元素(P, Mo, W, Cu, Nb)を2~3添加水準でリムド軟鋼に添加して供試材とした。

鋼塊(20kg)の溶製は、30kg 塩基性高周波炉で極軟鋼片を素材とし、合金鉄として合金元素を添加して行なつたが、鋼塊単重の小さいためか断面性状は実際の正常な大型リムド鋼塊とは異なつた。Table 1 の化学成分を有する14本の鋼塊は熱間鍛造によつて、25mmφの丸棒とした後、930°C×1hr→空冷の熱処理を行なつた上で、各試験に供した。

2.2 試験方法

供試材の機械的性質の測定は JIS 4 号試験片によつて、引張強さ・降伏点・全伸び・絞り測定したほか、参考のため JIS にしたがつて金属組織の測定を行なつた。疲労特性の調査は4kg-m シェンク型疲労試験機によつて両振振り形式で試験を行ない、S-N 曲線を作成して疲労限を求めた。

3. 実験結果および検討

3.1 機械的性質

Table 1 にみるように機械的性質に影響の大きい C, Mn にかんがりのばらつきが認められたので、これを鈴木・木原²⁾の炭炭当量の式を用いて補正し、合金元素の影響が明らかとなるようにした。

たとえば、引張強さについては、

$$C_{eq.}(\text{引張強さ}) = C + (1/5)Mn + (1/7)Si + (1/7) \times Cu + (1/20)Ni + (1/9)Cr + (1/2)V$$

を合金元素の含有していない R と K に適用し、合金元素添加量との間に直線関係を仮定した。この直線よりの各鋼種の点のかたよりの大きさは、式上に考慮されてい

Table 1. Chemical composition of steels (%).

Steel	C	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Sol. Al	Mo	W	Nb
R	0.06	0.44	0.014	0.016	0.11	0.03	0.02	0.009			
K	0.19	0.60	0.010	0.012	0.11	0.04	0.03	0.011			
P-1	0.08	0.70	0.028	0.015	0.11	0.03	0.03	0.016			
P-2	0.07	0.53	0.142	0.018	0.10	0.03	0.04	0.005			
M-1	0.07	0.61	0.011	0.013	0.10	0.03	0.03	0.004	0.09		
M-2	0.06	0.60	0.012	0.012	0.11	0.04	0.02	0.013	0.20		
M-3	0.10	0.57	0.012	0.015	0.10	0.03	0.03	0.004	0.30		
W-1	0.09	0.63	0.013	0.014	0.10	0.03	0.03	0.006		0.10	
W-2	0.08	0.60	0.014	0.014	0.10	0.03	0.03	0.009		0.23	
W-3	0.11	0.65	0.026	0.012	0.10	0.03	0.06	0.006		0.35	
C-1	0.08	0.63	0.010	0.011	0.36	0.02	0.04	0.006			
C-2	0.08	0.55	0.011	0.013	0.63	0.02	0.02	0.003			
N-1	0.06	0.67	0.003	0.014	0.11	0.04	0.05	0.006			0.03
N-2	0.06	0.57	0.009	0.016	0.10	0.03	0.04	0.006			0.06

Fig. 1. The variation of mechanical properties versus weight percent of alloying element.

い合金元素の効果により生じたものと評価できよう。ただしこの際 Cu は 0.11% までは炭素当量に考慮したが、これ以上の添加量では Cu が強化に使われたものとして考慮に入れていない。同じ補正方法は引張強さのほか、降伏点・全伸びについても次の2式によつて行なつた。

Fig. 2. Relation between tensile strength and fatigue limit.

$$C_{eq.}(\text{降伏点}) = C + (1/5)Mn + (1/8)Si + (1/1.5)P + (1/6)Cu + (1/19)Ni + \text{zero} \times Cr + 1.1V$$

ただし $P \leq 0.015\%$ $Cu \leq 0.11\%$

$$C_{eq.}(\text{全伸び}) = C - (1/9)Mn + (1/12)Si + (1/10)Cu + (1/20)Ni + (1/4)Cr + (4/5)V$$

ただし $Cu \leq 0.11\%$

また絞りについては特に適当な炭素当量の式が見あたらないので、若干問題はあるが全伸びの炭素当量の式を流用して補正を行なつた。

各合金元素添加量による機械的性質の増減量を、引張強さ・降伏点・全伸び・絞りについて Fig. 1 にまとめる。引張強さは、 $P > Nb > Mo > W > Cu$ の順に強化効果がある。この傾向は Cu を除けば E. EPREMIAN and E. F. NIPPES がいうようにフェライトへの合金元素の固溶限と逆の関係にあり、Hume-Rothery's rule を考えると Cu の効果も十分説明できる。すなわち、これらの合金元素の強化機構は固溶強化機構が作用したものと考えられるが、Nb については検討を要しよう。

降伏点の傾向は引張強さとくらべると上降伏点をとつたこともあり、きわめてばらつきは大きい傾向的には

Fig. 3. The variation of fatigue limit versus weight percent of alloying element.

引張強さと、ほぼ同じと考えられる。

全伸びはほぼ強度と逆の関係にあり、絞りについても同じ関係である。

3.2 疲労試験

疲労限と引張強さとの間には経験的に巾は広いが一定の関係が成立するとされており、今回の実験でも Fig. 2 のようにばらつきの小さい関係は得られている。この関係から疲労限におよぼす合金元素の影響を補正して求めるのに、先の鈴木・木原の C_{eq} (引張強さ) の式を利用して実用上ほとんどきつつかえないであろう。この補正を行なった結果を Fig. 3 に示した。すなわち合金元素の添加による疲労限の増加は、 $Nb > P > Mo > W > Cu$ の順であり、引張強さの順序と P, Nb が入れかわっているだけである。疲労特性については単に合金元素の固溶強化のほか、mean ferrite path を通じて析出物の影響をも考える必要がある。Nb はすでに多くの報告でみられるように、炭・窒化物の形成により結晶粒の微細化とともにフェライト結晶粒がひずむことが多いから、あるいはこうした金属組織の変化を通じて Nb の影響はより大きくあらわれたとも考えられる。しかしながら他の元素については、その強化順位が引張強さの場合と同じであり、同じ固溶強化機構を通じて合金元素の効果があらわれたものといえよう。●

4. 結 言

以上の結果を要約すると、極軟鋼に P, Mo, W, Cu, Nb といった非脱酸性合金元素を実験的に単独添加して、機械的性質・疲労限への効果を検討した。

(1) 引張強さ・降伏点は合金元素の添加により増加する。その効果は $P > Nb > Mo > W > Cu$ の順であり、各原子の大きさとの間に関係が認められ、Nb のほかは固溶機構により強化が生じたものと考えられる。

(2) 全伸び・絞りについての合金元素の効果は、引張強さ・降伏点と全く逆の関係にある。

(3) 繰返し両振振り疲労限についての合金元素の効果は引張強さと同じ傾向にあるが、Nb は析出細粒化傾向の強いため最も疲労限を上昇させ、 $Nb > P > Mo > W > Cu$ の順になる。

(4) 繰返し振り疲労限について介在物の影響は特に認められなかった。

文 献

- 1) E. EPREMIAN and E. F. NIPPES: Trans. Soc. Metals, 40 (1948), P. 870
- 2) 溶接学会第2回講習会「高張力鋼の溶接」(1962), p. 1

661.4:539.434.620.186.8:669.112.2

(151) 鋼の疲労強度におよぼすオーステナイト結晶粒度の影響

山陽特殊製鋼

工博 結城 晋・梶川和男・〇坪田一一

The Effect of Austenite Grain Size on the Fatigue Strength of Steel.

Dr. Susumu YŪKI, Kazuo KAZIKAWA and Kazuichi TSUBOTA.

1. 緒 言

鋼の疲労強度におよぼすオーステナイト結晶粒度の影響に関しては、従来種々の実験が行なわれているが、しかしこれらの研究は主として、オーステナイト結晶粒度自体と疲労強度とを関連づけたもので、結晶粒度の異なる鋼に浸炭を行なつて、これらの関係を調査したものはあまりないようである。そこで結晶粒度の異なる鋼に浸炭を行ない、疲労強度におよぼすオーステナイト結晶粒度の影響を調査した。

2. 供 試 材

供試材は Table 1 に示す化学成分のもので、ほぼ JIS SCR 22 に該当するものである。これら4ヒートは100 kg 高周波炉にて溶製し、Al 投入量を変化させて結晶粒度を調整し、その後鍛造工場にて20φに鍛伸した。Table 1 に示すごとく、鋼番Aは粗粒であり、かつ整粒であり、鋼番Bは混粒である。なお、比較のために、結晶粒度の正常なものを2ヒート用いた。

Specimen A, B の JIS 浸炭粒度判定試験における浸炭組織を Photo. 1 に示す。明らかにAは粗粒かつ整粒であり、Bは粗粒かつ混在型の粒度分布をしている。

3. 実験方法

オーステナイト結晶粒度の疲労強度におよぼす影響を調査するために、1)浸炭焼入後、S-N曲線の作成、2)浸

Photo. 1. Austenite grain size by carburizing method.

Table 1. Chemical composition of specimens (wt.%).

Heat	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	Sol. Al	Austenite grain size
A	0.19	0.18	0.90	0.011	0.011	0.08	0.86	0.02	0.13	0.008	3.2(coarse grain)
B	0.20	0.30	0.82	0.013	0.011	0.08	0.79	0.02	0.13	0.012	3.9(mixed grain)
C	0.18	0.30	0.80	0.013	0.016	0.08	0.84	0.02	0.14	0.043	6.5(fine grain)
D	0.16	0.33	0.86	0.014	0.019	0.09	0.81	0.03	0.17	0.039	7.1(fine grain)

Fig. 1. Specimens for rotating bending fatigue test.

Fig. 2. S-N diagram of each heat.

炭焼入後、一定応力下での疲労挙動のバランスをみるための定応力試験²⁾、3) 低温衝撃試験を行なった。

3.1 S-N曲線

各供試材を 945°C にて焼準後、小野式回転曲げ疲労試験片(Fig. 1-a, b)を作成し、915°C × 6hr ガス浸炭後、歪防止のために 860°C より 150°C × 3 min のマルクエンチを行ない、170°C × 1hr の焼戻を行なった。そ

Table 2. Fatigue limits of each heat.

Heat	Fatigue limits (kg/mm²)	
	Plain specimen	Notched specimen
A	54.0	35.0
B	59.0	35.0
C	62.0	35.0
D	61.0	34.0

の後試験片硬度 HRC 57.0 以上のもので、小野式回転曲げ疲労試験機 (3400 r.p.m. max 10 kg-m) を用いて、S-N 曲線を作成し、疲労限を求めた。有効浸炭深さは、0.7~0.8 mm を目標とした。

3.2 定応力試験

各供試材を 945°C にて焼準後、Fig. 1-a の平滑試験片を作成し、915°C × 6hr ガス浸炭後、860°C より 150°C × 3 min のマルクエンチを行なった。その後 830°C より油焼入を行ない、170°C × 1hr の焼戻を行なった。この再焼入を行なったのはマルクエンチのみでは十分硬度が揃わなかったためである。この処理によって表面硬度、コア硬度とも、満足すべき均一さが得られた。

3.3 低温衝撃試験

この実験に用いたのは、945°C で焼準後、JIS 3号試験片に切削し、熱処理は、860°C 油焼入後 170°C にて焼戻を行なった。低温での保持は、フィリップ社製ガス液化装置を用いて行ない、試片取出後、3 sec 以内で試験が終わるようにした。

4. 実験結果と考察

4.1 S-N曲線

実験結果を Fig. 2 に示す。各試験のガス浸炭熱処理後の硬度は、表面硬度 HRC57~62 であった。この程度の硬度の差は疲労強度には、あまり影響がないと考えてよいと思われる。これらの試験結果から疲労限のみをまとめると、Table 2 のようになる。Table 2 からわかるように plain specimen の場合は、粗粒のヒートは、細粒のものより疲労強度が劣っており、これは粗粒かつ整粒のヒート A において著しい。しかし、粗粒であつても混粒であるヒート B の疲労強度は細粒のものとあまり差のないことを示している。さらに、notched specimens では、ABCD とともに疲労強度に差がない。一般に試験片の疲労の切欠感度は細粒の金属中では増加し、粗粒の場合は減少するといわれている³⁾。したがってこの場合、切欠が大きい場合は、切欠感度と材

Fig. 3. Distribution of percent failure.

Fig. 4. Impact value versus test temperature for each heat.

力自体の相関によつて、粒度の差に原因する疲労強度の減少は少なく、切欠がない場合は、粒度の差が大きく現われるように思われる。

細粒鋼と粗粒鋼で疲労強度に差があるのは、結晶粒界と粒内とで機械的な強度に差があることによるとされている。したがつて、疲労によつて結晶粒内に slip band が生成されると、応力の繰返し数が増加するにつれて、この slip band が拡大して疲労クラックに成長してゆくわけであるが、このときに、細粒であれば結晶粒界で阻止される確率が高いため、試験片全体に疲労クラックの伝播が拡がらず、結局疲労強度は大きいことになるわけであるが、粗粒の場合は、これら疲労クラックの伝播が比較的容易であるため、疲労強度は劣ることになると説明されている⁴⁾。

混粒鋼で、Photo. 1 に見られるように粗粒のまわりに細粒の存在するような、いわゆる混在型の粒度分布を示

すものでは、粗粒部を通過した疲労クラックがそのまわりの細粒部で再び阻止される確率が高いため、かなり大きな疲労強度を示すものと考えられている。いずれにせよ、粗粒と細粒による強度差は約 10% で、設計時の安全係数に含まれてしまうと考えられ、実用上問題のない強度と考えられる。

4.2 定応力試験

この実験は、一定応力で各ヒートの疲労破壊確率分布を調べるために行なつた。実験結果を Fig. 3 に示す。この図は、破壊確率を対数正規分布上にプロットしたものであるが、やはり、上述の傾向が現われている。したがつて、一般に細粒鋼ほど、疲労強度の再現性があると考えられる。この場合もヒート B は、細粒鋼に近い傾向を示しており、混粒鋼で混在型分布のものは、細粒鋼とはほぼ同一の性状を持つとみてよいと考えられる。

4.3 低温衝撃試験

従来からいわれているように、鋼の遷移温度は、結晶粒が微細であるほど、低温側へ移行し⁵⁾、かつ衝撃値は高い⁶⁾。前述した疲労強度は安全係数の範囲内で一応、問題のない強度であることを示したが、低温での強度、とくに衝撃値が著しく劣るようでは、実用上使用不可能となるので、本実験を行なつた。測定温度範囲は、+50 ~ -100°C に限定した。各 specimen ともにほぼ同様の衝撃値を示した。実験結果を Fig. 4 に示す。

5. 結 言

以上の実験結果から、鋼の疲労強度におよぼすオーステナイト結晶粒度の影響をヒートの細粒鋼と粗粒鋼で試験したが、約 10% の疲労強度の差となつて現われた。この程度の差は、当然部品設計上の安全係数の中に含まれてしまうため、問題とする程度の差ではない。また低温衝撃試験でもその差は、ほとんどなく、問題はないと考えられる。とくにこの実験で判明したことは、後に結晶粒度が粗粒となつても、混在型分布を示す粗粒鋼は、細粒鋼とほとんど同一の疲労強度を有することがわかつた。これは、疲労クラックの伝播について、従来考えられていた説を実証するものである。さらに同一ヒート内で粗粒鋼と細粒鋼を作り、粒度の影響を再確認したいと考えている。

文 献

- 1) 例えば
G. M. SINCLAIR and T. J. DOLAN : Proc. ASTM., 50 (1950), p. 587
- 2) 河本: 金属の疲労, (1962), p. 40
- 3) R. W. KARRY and T. J. DOLAN : Proc. ASTM., 53 (1953), p. 789
- 4) M. K. LENSIT, M. HOLZMANN, P. DUKAS, P. RYS: J. Iron & Steel Inst.(U. K.), 203(1965), p. 47
- 5) E. C. BAIN : Function of Alloying Element in Steel, (1939), p. 55
- 6) S. A. HERRES and C. H. DARIG : Trans. Amer. Soc. Metals, 40 (1948), p. 809

669.14:620.178.3

1620.192.45

(152) FeO 系介在物と鋼の疲労

(鋼の疲労性質と介在物に関する基礎的研究—I)

金属材料技術研究所

○角田 方衛・工博 内山 郁

東京大学, 工学部 工博 荒木 透

FeO Inclusions and Fatigue of Steel.

(Fundamental research on relationship between fatigue properties of steel and inclusions—I)

Masae SUMITA, Dr. Iku UCHIYAMA

Dr. Tōru ARAKI.

1. 緒 言

金属材料の疲労強度におよぼす非金属介在物の影響については、多くの研究がなされており、一般に介在物が

Table 1. Chemical composition of specimens and area proportion of inclusions (%).

No. of specimen	C	Si	Mn	P	S
S 13	0.005	0.002	0.003	0.001	0.002
S 22	0.002	—	—	0.001	0.003

No. of specimen	Al	O	Area proportion of inclusion
S 13	0.007	0.127	0.288
S 22	—	0.037	0.058

Fig. 1. Relations between number of microcracks and number of cycles, and between microcrack length and number of cycles in case of specimen S13.

材料の疲労性質に悪影響をおよぼすとされているが、その明確な解析はまだなされていない。これは、介在物それ自体が多種多様で、その物性についても未知な点が多く、また、介在物だけの影響を調べるために適した試料の作製がむづかしく、したがって疲労性質に影響をおよぼすと考えられる諸因子、たとえば、すべり帯、交叉すべり帯、変形双晶の交叉帯、炭化物物などから介在物だけの影響を切りはなして考察することがむづかしいためと考える。

一方、材料力学的に介在物と疲労性質の関係を考えた場合、介在物は切欠作用の役割として討論されている。

そして、介在物の周辺に生ずる応力に対しては、(1) 介在物と基地鉄の密着 (coherency) の度合、(2) 両者の弾性定数の相異、(3) 介在物の形状などが関係すると思われる。前二者については、介在物の組成によつて異なるため、それらと疲労性質との関係を一義的に結びつけることはむづかしい。形状に関しては、著者の一連の研究¹⁾²⁾ などからその多様性が明らかであるが、切欠作用として介在物を考えた場合には、いわゆる A 系、B 系および C 系介在物に分けて考察するのが適切と考える。

本研究は、上記の点を考慮して、鋼中の介在物が疲労におよぼす影響を基礎的に追究することを目的とし、本報においては、先づ C 系介在物 (主として FeO) を多量に含む試料と真空溶解した介在物のきわめて少ない試料とについて繰返し曲げ疲労試験を行なつたさいの疲労破壊に関して報告する。

2. 実験方法

2.1 供試材

電解鉄を高周波溶解炉で大気中溶解した試料 (S13: 以後高酸素材と記す) および真空溶解した試料 (S22: 以後低酸素材と記す) をおのおの鍛造、熱間圧延 (1200~1000°C) により約 3 mm 厚の板とし、さらに冷間圧延により約 0.5 mm 厚の板とした。同板から疲労試験用試験片 (図は略す) を圧延方向に切出し、それらを 750°C × 100 min 真空焼鈍した。なお、試料の化学組成およびその含有介在物の面積率を Table 1 に示す。

2.2 疲労試験

試験片を氷酢酸-クロム酸電解液で表面を電解研摩後、4 kg・m シェンク型繰返し疲労試験機により、両振り繰返し曲げ疲労試験を行なつた。繰返し速度は 3000°/min で、曲げ応力は次式により算出した。

$$\sigma = \alpha \cdot t \cdot E / 2l$$

ここで、 α : 振動角 (rad), t : 試験片の厚さ (mm), E : ヤング率 (kg/mm²), l : 試験片の長さ (mm) である。

2.3 微小割れの数と長さの測定

微小割れの数、光学顕微鏡により、介在物面積率測定用の接眼レンズを用いて 400 倍で視野中に存在する数を数えた。割れ数の多い場合には適当に 50 視野測定してその合計をとり、少ない場合には 100 視野測定して 50 視野に換算した。また、同時に、おのおのの割れについ

て線分比法により割れの長さを調べた。

2.4 観察方法

光学顕微鏡観察のほか、レプリカおよび透過法により、電子顕微鏡観察を実施した。

3. 結 果

種々の実験に先だち、Table 1 の試料について両振繰返し曲げ試験を実施し、その S-N 曲線を参考のために作成した(図は省略)。次に、各試料について高応力レベル(破壊までの繰返し数 $10^4 \sim 10^5$) および疲労限に近い低応力レベル(破壊までの繰返し数 $2 \sim 3 \times 10^6$) で試験を実施し、破壊に到るまでの途中の数段階で試験を中断して試料表面の微小割れ数とその長さを測定した。測定は試料上の応力最大集中部近辺に限定し、測定に先だつて試験片を数分間電解研磨して塑性変形によるすべり帯を除いた。この研磨により表面が $1 \sim 2 \mu$ 研磨されるが、割れの現れ方に対してはほとんど影響は認められなかった。

高酸素材(S13)についての測定結果を Fig. 1 に示す。高応力レベルの場合、Fig. 1(a) に示すように、総割れ数は試験片が破断するまで繰返し数が増すにたがい増加する。上記の割れ数を数えるさいに、大型介在物($5 \sim 25 \mu$) に関係するもの、小型介在物(5μ 以下) に関係するものおよび介在物に関係していないものに分けたが、繰返し数の増加とともに割れ数が増加する傾向は 3

者とも類似しており、介在物が特に割れ発生に寄与しているとは考えられない。ここで、試料表面上で介在物と関係していない割れが、試料内部の介在物と関連があるかどうかについては、表面を順次研磨して調べた結果および繰返し曲げ試験においては表面で最大応力となることを考え合せると、これらの割れの発生と内部の介在物が直接関係することはほとんどないと思われる。割れ長さと繰返し数については、Fig. 1(b) に示すように、一般に繰返し数の増加とともに割れ長さは増大している。この傾向は介在物と関係している割れにおいて著しく、とくに介在物が大きくなるほど顕著である。

低応力レベルの場合、Fig. 1(c) および (d) に示すように、割れ数および割れ長さと繰返し数の間の関係は、高応力レベルの場合と同様であるが、高応力レベルの場合にくらべて、その割れ数は、はるかに少ない。

低酸素材(S22)の測定結果を Fig. 2 に示す。割れ数あるいは割れ長さと繰返し数の間の関係は、高酸素材の場合とその傾向は同じである。ただ、介在物に関係した割れ数が非常に少ない。これは、Table 1 に示したように、低酸素材の介在物量が少ないことおよび結晶粒界が著しく弱いことに原因があると考えられる。また、割れ数も高酸素材にくらべてやや少なくなっている。

4. 考 察

疲労破壊の第一段階である微小割れの発生の原因について、種々の報告がなされているが、本実験で使用したような酸素含有量の高い試料においては、とくに粒界の不純物あるいは介在物が原因として考えられる。一方、疲労試験による破壊においては、塑性変形が先行するので、結晶粒界の果す役割は大きく、多結晶においては結晶粒の方向性によりすべり帯の発生の仕方が異なり、そのために Photo. 1(a) に示すように粒界で割れが発生しやすい。G. T. HAHN²⁾ らも同じようなことを報告している。粒界がそれほど脆弱でない場合には、R. C. BOETTNER²⁾ らが述べているように、塑性変形のさいの深い入り込み(intrusion) が割れの原因となるであろう。この傾向は高酸素材(S13)において認められた。しかし、真空溶解した低酸素材(S22)のように、粒界が著しく弱い場合には、最初に粒界に割れが入り、それにより応力集中が除去されるので表面の入り込みが割れの原因になるまでには至らない。顕微鏡観察によると、この入り込みにより発生した割れの長さは粒界に発生した割れにくらべて短い。Fig. 1 および Fig. 2 の介在物に関係していない割れの長さを比較してみると、入り込みによる割れの多い高酸素材(S13)の割れの長さのほうが低酸素材(S22)のそれより短いのは上記の理由によると思われる。また、入り込みの現象の特性から考えて、高応力レベルの試験の場合の割れ発生の方が低応力レベルの場合のそれよりもこの入り込みか関係していることは推察できる。ただ、真空溶解材(本報では低酸素材)の粒界が非常に弱いことはしばしば出会う事実であるが、その原因につい

Fig. 2. Relations between number of microcracks and number of cycles, and between microcrack length and number of cycles in case of specimen S22.

- (a) Microcracks initiated from elastic-plastic boundary. $\sigma = 31 \text{ kg/mm}^2$, 2×10^6 cycles. $\times 400$
 (b) Microcrack stopped by plastic deformation formed at the tip of microcrack, and microcrack initiated by the elastic-plastic boundary. $\sigma = 31 \text{ kg/mm}^2$, 1.95×10^6 cycles. $\times 400$
 (c) Microcrack stopped by grain boundary and plastic deformation formed in neighbour grain. $\sigma = 64 \text{ kg/mm}^2$, 7.5×10^3 cycles. Electron micrograph. $\times 3000$
 (d) Microcrack propagated by inclusions. $\sigma = 34 \text{ kg/mm}^2$, 1.34×10^6 cycles. $\times 400$ (3/5)

Photo. 1. Microcracks in specimen S13. (no etching)

てはまだ明らかではない。

本実験をとおして、割れ発生源としての介在物の寄与については、他の諸因子とくらべてそれほど著しくなかった。しかし、顕微鏡観察によると、介在物が粒界上にある場合、そこから発生した割れの長さは一般に長く、また高酸素材においては粒内に存在する介在物からも割れが発生していた。このことから、介在物の割れ発生は、基地の性質、とくに粒界状況に深い関係があると思われる。応力レベルの高低と介在物の大きさの大小、それと微小割れの発生との関係については、H. N. CUMMINGS⁹⁾らがモデルを提唱したが、本実験ではそのような事実は認められなかった。また、C. J. MCMAHON⁴⁾らが報告し

た現象すなわち発生した割れが拡大して破断に至る事実もみられなかった。

割れの進行に関しては、割れの先端部には応力が集中するが、そこで塑性変形が生じた場合には割れの拡大は阻止され、さらにその塑性変形域で応力がある限度に達するとそこから新しい割れが発生する。その状況の1例を Photo. 1 (b) に示す。この割れの伝播を阻止するものとしては、Photo. 1 (c) に示すように結晶粒界があげられる。同写真の左端に示すように、応力集中がある程度高くなると、隣の粒内に塑性変形を起させ、そこから新しい割れを生ずるが、もしもこの時に粒界が弱ければ粒界割れを生ずるであろう。また、介在物を伝わって割れが成長する場合もあり、その例を Photo. 1 (d) に示した。さらに、M. KLESNIL¹⁾らは、疲労限より大きい荷重をかけるとすべり帯は粒界を越えて臨界長さに達し、これが成長して疲労破壊の原因となると述べている。このように割れ伝播の方法は種々あり、試料の組成、介在物の分布状態、大きさ、形状、応力の大きさなどにより、これらの方法のうちのいずれかが優先して破断に至るものと推定される。本観察では、高酸素材における割れの伝播は粒界と粒内を交互に伝っていたが、低酸素材の場合には主として粒界を伝っているのがみられた。

試料の破断に至る途中の段階で試験を中断して調べた結果、破断個所に大きな介在物が浮き上った状態で存在し、基地鉄とは密着していないようであった。焼鈍したままの状態では、介在物はある程度基地と密着していると考えられるので、繰返し数の増加とともに密着性は悪化するものと思われる。この点から介在物の存在は疲労性質に影響をおよぼすと推察される。

透過型電子顕微鏡により、疲労試験した試料中の介在物周辺の転位分布状況などを調べた結果、彎曲した転位や疲労の特色と思われる整理されていない転位群、さらにサブバンドリなどがみられたが、介在物近

傍にみられた転位の履歴については明確ではない。M. KLESNIL¹⁾らは、応力の大きさにより、転位の配列は種々の型をとるが、表面のすべり帯の型あるいは長さとは無関係であると述べ、また、鉄のように積層不整エネルギーの大きい場合には、一般に疲労試験したさいの表面と内部の転位の状態は異なると言われていることから、介在物周辺の転位の挙動についてはさらに検討する必要がある。

5. 結 言

1) 微小割れの発生には、介在物、結晶粒界および深い入り込みが関係しているが、介在物がとくに有効な原因になるということは認められなかった。

2) 微小割れ数は繰返し数の増加とともに増大し、曲げ応力が高い場合に多い。

3) 微小割れの長さは、繰返し数の増加とともに長くなるが、その傾向は介在物とくに大きな介在物と関係する割れにおいて著しい。

4) 割れの伝播は、結晶粒界あるいは割れの先端での塑性変形の発生により阻止されるが、一方、介在物は割れ伝播を促進する場合がある。

文 献

- 1) M. KLESNIL, et ali.: J. Iron & Steel Inst. (U. K.), 203 (1965) 1, p. 47
- 2) R. C. BOETTNER, et ali.: Acta Met., 13 (1965) 9, p. 937
- 3) R. HONDA: J. Phys. Soc. of Japan, 16 (1961), p. 1309
- 4) C. J. MCMAHON, et ali.: Acta Met., 13 (1965) 6, p. 591
- 5) 内山郁, 他: 鉄と鋼, 51 (1965) 7, p. 1624
- 6) 内山郁, 他: 鉄と鋼, 51 (1965) 10, p. 1959
- 7) G. T. HAHN, et ali.: J. Iron & Steel Inst. (U. K.), 202 (1964), p. 677
- 8) H. N. CUMMINGS, et ali.: Trans. Amer. Soc. Metals, 49 (1957), p. 482
- 9) 内山郁, 他: 鉄と鋼, 51 (1965) 4, p. 813

669.14: 620.178.35

(153) 繰返荷重による衝撃特性の変化について

富士製鉄, 広畑製鉄所

工博 中西 昭一・○土師 利昭

The Change of Impact Characteristics
under the Repeating Load.

Dr. Shōichi NAKANISHI and Toshiaki HAZE.

1. 緒 言

鋼材は使用状況により、たとえば橋などに使用した場合各部材には繰返荷重を受ける。このように鋼材に繰返荷重を受けた時に、鋼材の機械的性質がいかに変わるかを知ることは興味あることである。とくに衝撃特性の変化は重要である。

荷重による衝撃特性の変化は、今まで1回の荷重で塑性歪を与え時効させてからシャルピー試験を行なう、歪時効シャルピー試験で、その脆化を推定していた。これらについての研究は比較的多数行なわれているようである。この歪時効シャルピー試験での脆化の推定は、部材に曲げ加工を施して使用する場合は適当であるが、構造物の部材として繰返荷重が加わる場合、荷重は降伏点以下の場合がほとんどなので適切でない。

筆者ら²⁾⁴⁾は低炭素鋼や焼入焼モドシ鋼について透過電子顕微鏡観察を行ない、降伏点以下の荷重でも転位の増殖は起り、繰返荷重による方がその量は多いことを知った。だから降伏点以下の荷重でも機械的性質の変化が起っていることが予想される。

J. M. LESSELLS ら⁵⁾は切欠付試験片に繰返荷重を与

え、そのまま衝撃試験を行なった結果を報告している。この試験では切欠底部に疲労クラックが存在するため、このクラックの切欠効果により脆化が起っている。筆者らは疲労現象は表面欠陥を除いても、内部になんらかの変化が起っていると考える。

そこで筆者らは焼ならした鋼に繰返荷重を与え、試験片平行部の内部よりシャルピー試験片を切り出して、鋼材の衝撃特性が繰返荷重によっていかに変化するかを調べてみた。

2. 試料および実験方法

本実験に使用した鋼は Table 1 に示すような化学成分で、900°C で 30 min 均熱し、空冷したものである。その機械的性質も Table 1 に示す。

この試料を Fig. 1 に示すような試験片に加工し低サ

Table 1. Chemical contents and mechanical properties of the sample.

Chemical contents (%)					
C	Si	Mn	P	S	V
0.17	0.25	1.30	0.020	0.016	0.084
Tensile strength				55.2 kg/mm ²	
Yield point				38.3 kg/mm ²	
Elongation (JIS 5)				42%

Fig. 1. Shape of specimen.

Fig. 2. Relation between elongation and loading cycle.

Fig. 3. Typical transition curves.

イクル疲労試験機で、次のような片振引張荷重の繰返しを与えた。

	下 限	上 限
1	3.85 kg/mm ²	52.6 kg/mm ²
2	3.85 kg/mm ²	44.9 kg/mm ²
3	3.85 kg/mm ²	35.9 kg/mm ²
4	3.85 kg/mm ²	25.6 kg/mm ²

この試験機は試験片を固定するチャックの関係上、最低 3 t の荷重をかけておく必要があるために、繰返荷重の下限は 3.85 kg/mm² となった。所定回数の繰返荷重を与えると、試験機を止め、試験片の平行部より Fig. 1 に示したようにシャルピー試験片を削出し、各温度でシャルピー試験を行なった。ノッチ形状は 2 mm V ノッチである。降伏点以上の繰返荷重では伸びも測定した。

3. 実験結果および考察

本実験で行なった繰返荷重は定荷重であつて、塑性歪量と回数との関係を表わしたのが Fig. 2 である。降伏点以下の荷重では塑性歪は検出されなかつた。降伏点以上の荷重 52.6 kg/mm² では、伸びが 1 回目の繰返荷重で約 6% に達し、その後少しの間はほとんど伸びないが 100 回ぐらいから伸びは増し、10⁴ 回では約 17% に達する。10⁴ 回では未だ局部収縮を起さず、ほとんど均一伸びだけであつた。1.2×10⁴ 回程度で局部収縮を起し破断にいたる。

44.9 kg/mm² では 1 回目で約 1.5% 伸び、10⁴ 回で約 2.5% となつてゐる。この荷重での破断回数は 10⁴ 回以上であると推定される。

Fig. 4. Change in vTs with loading cycle.

Fig. 5. Relation between vTs and elongation.

つぎに繰返荷重を与えた試片より切り出したシャルピー衝撃試片についての温度-吸収エネルギー曲線を Fig. 3 に示す。曲線の形にはあまり変化がない。最高吸収エネルギーが少々変動するようである。

延性-脆性遷移現象を表わすのに適当と思われる 50% 結晶破面遷移温度 vTs と繰返荷重回数との関係を表わしたのが Fig. 4 である。降伏点以下の荷重では vTs がわずかであるが下る傾向にある。降伏点以上の荷重 52.6 kg/mm² では、逆に vTs は上昇するが、回数が増すにしたがつて回復してきて、10⁴ 回では母材とほぼ同じ程度になる。44.9 kg/mm² では実験点が少ないので明確でないが、始め少々上昇するが、10⁴ 回では母材より低くなつてゐる。

合田ら¹⁾は単純な荷重によつて塑性歪を与えた場合、クビレが起るような荷重から回復現象があらわれることを指摘している。そこで繰返荷重による塑性歪量と vTs との関係を図 5 に示してみた。52.6 kg/mm² では合田らの示した傾向と同じようである。しかし 44.9 kg/mm² では塑性歪量 2~3% で急激に vTs は下つてゐる。