(105) 非金属介在物の加熱による変化 (18-8 ステンレス鋼中非金属介在物の研究—I)

日本ステンレス, 直江津製造所

○高橋市朗・栄 豊幸・吉田 毅

Changes of the Nonmetallic Inclusion by Heating

(Study on the nonmetallic inclusion in 18-8 stainless steel—I)

Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE
and Takeshi YOSHIDA

1. 緒 言

第1報において地金中の Si%: 0.32~0.84, Mn%: 0.78~1.70 の場合には 18-8 ステンレス鋼中の酸化物系非金属介在物 (以下介在物と称す) は, 鑄込みのままではその大部分が Mn-silicate の組成であることを述べたが, 介在物は鑄込みのままの状態から出発して製品に到るまでに各種の工程を経ると必ずしも鑄込みのままの組成を保つとはかぎらない。特に加熱をうけると組成や形態がまったく変わってしまう場合があり, W. A. FISCHER¹⁾ は鋼中の wustite について加熱による組成や形態の変化を認めており, また W. Koch²⁾ らは Cr 鋼について研究し, 加熱によつて介在物の結晶構造が変ることを述べている。筆者らは 18-8 ステンレス鋼を用い, 地金中の Si, Mn 量を種々に組合せた鋼塊を作り, 鑄込みのまままで生成していた介在物が加熱をうけた場合の組成や形態の変化を検討した。

2. 実験方法

第1報の結果によると地金中の Si% 0.32~0.84, Mn% 0.78~1.70 においては Total 酸素量の多い場合 (O%≒0.05) も少ない場合 (O%≒0.01) も鑄込みのままにおける介在物は Mn-silicate であるが, 酸素値の高い方が大きな介在物が多い。したがって同一時間加熱しても大きな介在物と小さな介在物では変化の仕方が若干異なることが予想される。今回用いた試料は酸素値の低い場合, つまり1次脱酸生成物を浮上分離させた場合の鋼塊に統一して供試材とした。

溶解炉は 37 kVA 高周波炉を用いアルゴンガスシールを施し, Cr=18%, Ni=8% を目標値とした極低炭素 18-8 ステンレス鋼を U. L. C.

Ferro-Cr, Elec-Fe, Elec-Ni を用いて 5 kg 溶解し, 溶け落ちた後に必要の Si (0.4~0.8%), Mn (0.8~1.6%) を Ferro-Si, Elec-Mn の形で添加した。添加後は溶鋼を 1600°C に保持した。Fig. 1 にこの場合の脱酸経過を示したが, Si, Mn 添加後約 20 min で酸素値はほぼ一定値に近づき, 脱酸生成物の浮上分離も大体完了したと考えられるので, 供試料はすべて 1600°C, 30 min 炉内保持後 5 kg 平型鑄型に注入した。

供試料の化学組成は Table 1 に示したごとくである。上記のようにして溶製した 5 kg 鋼塊 (80×40×170 mm) より 20×25×30 mm の試験片を切削し, 800°C~1300°C の温度範囲にて 1 hr ならびに 5 hr 加熱し, しかる後水冷した。加熱後の試験片は全面 2 mm の皮削をし, プロメタノール法による介在物の抽出定量, 真空溶融法による酸素分析, 顕微鏡による観察, X線回折による同定に用いた。

3. 実験結果および考察

3.1 800~1200°C 加熱による介在物の変化

鑄込みのままでの介在物は第1報に述べたごとく, Mn-silicate の形で生成しており, 介在物定量値も SiO₂ と MnO として定量される量が圧倒的に多い。しかしこれらの試料を 800~1200°C の温度範囲で 1 hr および 5 hr 加熱した場合には, 酸素値や介在物全量にほと

Fig. 1. Runs of deoxidation by Si and Mn in 18-8 stainless steel at 1600°C.

Table 1. Chemical composition of samples. (%)

Heat No.	Aim of Si and Mn		Chemical composition						
	Si	Mn	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
8-4	0.4	0.8	0.010	0.46	0.79	0.004	0.009	17.91	7.94
8-6	0.6	0.8	0.015	0.55	0.82	0.004	0.009	18.25	8.01
8-8	0.8	0.8	0.010	0.75	0.78	0.004	0.009	18.19	8.07
12-4	0.4	1.2	0.013	0.34	1.12	0.006	0.009	18.89	8.53
12-6	0.6	1.2	0.010	0.59	1.18	0.005	0.009	18.07	8.10
12-8	0.8	1.2	0.011	0.74	1.20	0.004	0.010	18.16	8.01
16-4	0.4	1.6	0.010	0.34	1.56	0.004	0.009	17.95	7.94
16-6	0.6	1.6	0.010	0.55	1.62	0.005	0.009	18.04	8.01
16-8	0.8	1.6	0.012	0.77	1.64	0.004	0.010	18.17	7.94

んど変化は見られないが、介在物組成については試料によって異なってくる。Fig. 2 にその結果を示す。Fig. 2 に示した結果より 1000~1200°C の温度範囲にて加熱することにより明らかに SiO_2 が減少し Cr_2O_3 が増加

してくる傾向の見られる試料があり、一方加熱温度が上昇しても介在物組成にまったく変化の見られない試料およびこれらの中間的な変化を示す試料のあることがわかる。また、 $\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3$ の変化のある試料については、

加熱温度が 1100°C で加熱時間が 1 hr より短い場合は加熱時間が長くなるにしたがいその変化の程度は大きくなるが、1 hr 以上ではこの変化は正常に達し、それ以上の変換は起こらなかった。

これらの介在物を顕微鏡にて観察すると、介在物組成に変化の見られる試料中のものは加熱温度の上昇とともに Mn-silicate の外周から変形し始め、1100~1200°C にいたると、もはや鑄込みのままに見られた球状の介在物はほとんど見られなくなり、角形もしくは不定形の介在物になる。色彩は Cr-rich な介在物によく類似しており比較的小さなものはそれ自体が全体として変形を示すが、これに対し、比較的大きな介在物では球状介在物全体が変形しないで球状介在物の内部に明確な角形の介在物が見られるようになる。Photo. 1 (a)~(c) にこれらの代表的な例を示した。これに対して介在物組成にまったく変化のない試料では加熱温度が上昇しても鑄込みのままの形態を依然として保持している (Photo. 1 (f)~(g))。

このような事実から SiO_2 と Cr_2O_3 の組成割合が入れ替る試料中の介在物は 1100~1200°C の加熱によって Mn-silicate からおそらく Mn を含んだ chromite へ変換したのではないかと考えられる。また変換の有無が試料によって異なるのは、下記のごとく地金中の Si, Mn 量によつて左右され、Mn/Si の比率によつては決らないといえよう。

Si% \ Mn%	0.4	0.6	0.8
0.8	×	×	○
1.2	×	△	○
1.6	×	○	○

○：組成変化なし ×：組成変化あり
△：○×の中間

Fig. 2. Relation between composition of oxide inclusion and heat treatment temperature.

Fig. 3. Influence of the various heat treatment on the composition of oxide inclusion.

3.2 1300°C の加熱による介在物の変化

これまでは 1200°C までの加熱による介在物組成の変化について述べたが、本節では 1200°C 以上の温度で加熱した場合について述べる。

今、1200°C 以下の加熱で介在物の組成割合に変換のあつた試料を用いて 1300°C に加熱した場合の介在物組成変化の一例を示すと Fig. 3 のごとくなる。なお 1300°C 加熱はアルゴン雰囲気中で行ない、空気酸化による介在物量の増加は見られなかった。

Fig. 3 の結果によると鑄込みのままの介在物は 1300°C に加熱すると、1200°C 以下で加熱した場合とは異なり、何ら介在物の組成割合に変換がない。また一旦

a) b) As cast (No 16-4)
c) d) e) Heat treated at 1100°C (No 16-4)
f) As cast (No 8-8)
g) Heat treated at 1100°C (No 8-8)
h) Heat treated at 1100°C+1300°C (No 16-4) ×600 (1/1)

Photo. 1. Microstructure of oxide inclusion in metal.

1100°C×1 hr の加熱処理をほどこし、SiO₂ と Cr₂O₃ の組成割合が入れ替ったものでも 1300°C に再加熱すると再び鑄込みのままであるの介在物組成とほとんど同一の組成割合に戻る傾向が見られる。実際に数多くの視野を顕微鏡で観察しても 1100~1200°C の加熱処理後に見られたような角形または不定形に変換した介在物は見られなく、Photo. 1 (h) に示したように鑄込みのままである介在物とまったく同じ球状のもののみであった。この現象については、鑄込みのまま → 1300°C×1 hr WQ の場合は 1300°C で一旦介在物が融体となり急冷されて再びそのままである組成で固体となつたと推定されるが、鑄込みのまま → 1100°C×1 hr WQ → 1300°C WQ の場合は 1100°C 加熱の前処理によって一旦融点の高いと考えられる Cr-rich の介在物になつたものが再び 1300°C の加熱処理によって Si-rich な介在物に戻るという機構についてはなお今後の研究結果にまつところである。

3.3 X線回折法による同定

上述のごとき現象を抽出残査のX線回折により確認した。その一例として No. 16-4 について述べると、鑄込みのままおよび 800°C×1 hr WQ の抽出残査の回折像からは結晶質の回折像は得られず、非晶質の Mn-silicate のみであると推定されるが、1100°C×5 hr WQ の抽出残査からは、明瞭にスピネル型の結晶質残査が確認された。

No. 16-4 の 1100°C×5 hr WQ 後の抽出残査の定量値は Fig. 2 および Fig. 3 に示したごとく、Mn-oxide,

Table 2. Calculated and observed interplanar spacing values (Å).

<i>h</i> .	<i>k</i> .	<i>l</i> .	(<i>d</i>) _{cal}	(<i>d</i>) _{obs}
1.	1.	1.	4.877	4.866
2.	2.	0.	2.987	2.992
3.	1.	1.	2.547	2.548
4.	0.	0.	2.111	2.111
3.	3.	3.	1.625	1.625
5.	1.	1.		

Cr-oxide が圧倒的に多いことから、MnO·Cr₂O₃ の格子定数の 8.43 kx を用いて計算した面間隔は実測値とよく一致する (Table 2)。すなわち本試料中の 1100°C×5 hr の加熱処理後の介在物はスピネル型の MnO·Cr₂O₃ であることが明らかになった。

4. 結 言

18-8 ステンレス鋼中の介在物の加熱による挙動を調べた結果、次のとき結論を得た。

(1) 鑄込みのままの介在物を 800~1200°C に加熱すると、加熱温度の上昇とともに Total 酸素量および介在物全量はほとんど変わらずに、介在物全量中に占める球状の Mn-silicate 量が減り、結晶質の Mn-chromite 量が増加する場合がある。このような変換は地金中の Si, Mn 量と密接な関係がある。

(2) 1200°C 以下の加熱によって一旦 Mn-chromite に変わった介在物は 1300°C に再加熱すると再び元の Mn-silicate に戻る場合がある。

文 献

- 1) W. A. FISCHER and J. A. SCHMITZ: Arch. Eisenhüttenwes., 33 (1962) 12, S. 817
- 2) W. KOCH, J. BRUCH and H. ROHDE: Arch. Eisenhüttenwes., 31 (1960) 5, S. 279
- 3) J. F. RADAVICH: A. S. T. M., STP, No. 171 (1955), p. 14

(106) 非金属介在物の鍛造および圧延加工による変化

(18-8 ステンレス鋼中非金属介在物の研究—Ⅱ)

日本ステンレス, 直江津製造所

○高橋市朗・栄 豊幸・吉田 毅

Changes of the Nonmetallic Inclusion by Forging and Rolling

(Study on the nonmetallic inclusion in 18-8 stainless steel—Ⅱ)

Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE and Takeshi YOSHIDA

1. 結 言

第2報では加熱によって 18-8 ステンレス鋼中の酸化物系非金属介在物 (以下介在物と称す) が Si, Mn 量に応じて組成および形態を変える場合があることを述べたが、本報では加熱に加えて機械的な加工 (鍛造および圧延加工) をほどこした場合の介在物の組成および形態の変化を調べた。また清浄度測定法 (学振第3法) による介在物の種別判定と介在物組成の関係を調べ、鑄込みのままで同一の介在物から出発しても、地金中の Si, Mn 量が異なれば各工程での種別判定がいかに異なるかを検討した。

2. 実験方法

供試料の溶製は第2報の場合とまったく同じであり、その化学組成は Table 1 に示したごとくである。

試料 (5 kg 鋼塊) の加工工程は下記の通りであり、各工程終了後に試験片を採取した。

鋼塊 (60 mm 厚) → 鍛造 (1150~1250°C, 板厚 15

Table 1. Chemical composition of samples. (%)

Heat No.	Aim of Si and Mn		Chemical composition						
	Si	Mn	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
12-3	0.3	1.2	0.010	0.32	1.22	0.004	0.009	18.00	7.98
12-5	0.5	1.2	0.011	0.48	1.14	0.004	0.008	18.08	8.12
12-7	0.7	1.2	0.011	0.71	1.20	0.004	0.009	18.05	7.98
16-7	0.7	1.6	0.010	0.74	1.60	0.004	0.008	18.12	8.05
8-7	0.7	0.8	0.015	0.75	0.83	0.004	0.011	18.05	7.98

mm)→熱間圧延 (1130~1180°C, 板厚 4mm)→焼鈍 (1050°C)→酸洗→冷間圧延 (板厚 1mm).

3. 実験結果および考察

3.1 加工による介在物の組成変化

Fig. 1. Influence of the various process on the composition of oxide inclusion.

Fig. 1 に各工程終了後の介在物組成を示す。Fig. 1 によるといずれの試料も鋳込みのままで MnO と SiO_2 を主体としている。しかし No. 12-3 と No. 12-5 の介在物は鍛造終了以後では MnO と Cr_2O_3 が主体となっている。第 2 報の結果から推定してこの 2 試料の介在物は鋳込みのままで Mn-silicate であり、鍛造終了以後の工程では Mn-chromite に変化していると予想される。これらにくらべて No. 12-7 と No. 16-7 の介在物は鋳込みのままで MnO と SiO_2 が主体であることは前記の 2 試料と同じであるが、鍛造終了以後においても依然として MnO と SiO_2 が主体であり、全工程を経ても Mn-silicate はそのまま Mn-silicate であると予想される。また No. 8-7 は地金中の $\text{Mn/Si}=1.11$ で $\text{Si: } 0.75\%$ であるので、第 1 報に述べたごとく介在物中に占める SiO_2 の割合が大きい。しかしこの場合も工程を経ても介在物組成はほとんど変化しない。

3.2 X線回折法による介在物の同定

介在物組成が工程を経ることによつて変化のあつた 2 試料および変化のなかつた 3 試料の鋳込みのままおよび熱延後の抽出残査を X 線回折法で調べた。その結果、変化のなかつた 3 試料は熱延後でも結晶質の回折像は認められないが、変化のあつた試料では熱延後のものに明瞭なスピネル型の回折像が現われた。Fig. 2 に一例として No. 12-3 について示す。Fig. 2 中に示した面間隔と、第 2 報にて述べた計算値とから推定して No. 12-3 の熱延後の介在物残査は $\text{MnO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ であり、同様にして No. 12-5 でも熱延後の介在物は $\text{MnO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ であることが確認された。

3.3 加工による介在物の形態変化

No. 12-3, No. 12-5 は熱延工程ですでに $\text{Mn-silicate} \rightarrow \text{Mn-chromite}$ なる組成変化をしているので Photo. 1 (c), 1 (h) に示したごとく脆性変形しているが、No. 12-7, No. 16-7 は組成変化を伴っていないので熱延状態でも粘性変形が見られる (Photo. 1 (m), 1 (r)). また No. 8-7 は SiO_2 -rich であるために熱延状態でもあまり粘性変形が起こらない

Fig. 2. X-ray diffraction pattern of residue obtained by bromine methanol extraction method. (No. 12-3)

a)~e) No. 12-3, f)~j) 12-5, k)~o) No. 12-7, p)~t) No. 16-7, u)~y) No. 8-7, a) f) k) p) u) As cast, b) g) l) q) v) Forging, c) h) m) r) w) Hot rolling, d) i) n) s) x) Cold rolling, e) j) o) t) y) Reheating the hot rolling specimen at 1300°C. $\times 600$ (1/1)

Photo. 1. Microstructure of oxide inclusion in metal at various process.

(Photo. 1 (w)). SiO_2 -rich な場合にあまり粘性変形しないことは Fe-Mn-Si-O 系における様子とも一致する¹⁾。

冷延状態では chromite 化した介在物はもちろん、Mn-silicate でも脆性を伴った破碎、あるいは千切れの状態を呈し (Photo. 1 (d), 1 (i), 1 (n), 1 (s), 1 (x)), 一見区別のつかない様相になるが、介在物定量値および X 線回折結果によると熱延状態の介在物組成とまったく同じであることが確認された。

つぎにこのような形態変化と清浄度測定 (学振第 3 法) における種別判定との関係を調べた。その結果は Fig. 3 に示したごとくである。

Fig. 3 によると鍛造終了後の試料中の介在物は C 系が多いが、これは鑄込みのままの状態がまだあまり変形せずにいるためいずれの試料でも C 系として測定される。もちろん、地金中の Si, Mn 量によつてはこの間に Mn-silicate から Mn-chromite への転換が起きている。しかし熱延状態では介在物組成による違いがはつきりしてきて Mn-silicate 系のものは A 系に、Mn-chromite のものは C 系または B 系に変ずる。さらに冷延状態では Mn-silicate 系は破碎されて B 系に転じ、Mn-chromite 系も一部は破碎されて B 系を増す。このように同じ 18-8 ステンレス鋼でも地金中の Si, Mn 量が異なると清浄度測定の際の介在物種別が異なり、また鋼塊から出発した製造工程のどの段階で清浄度を測定するかにより介在物の種別は非常に違っている。

3.4 1300°C に再加熱した場合の介在物

加工によって一旦組成的にも形態的にも変化のあつた介在物を 1300°C に再加熱した場合の様相を介在物組成の変化と顕微鏡観察によつて Fig. 4 および Photo. 1 (e), 1 (j), 1 (o), 1 (t), 1 (y) に示す。Fig. 4 で再

Fig. 3. Cleanness by point count analysis after various process.

加熱後に介在物組成が鑄込みのままの組成に戻らない。No. 12-3 では形態も角質な chromite 形であり (Photo.

Heat No.	Process	Composition of oxide inclusion (%)			
10-4	As cast	41.7	44.0	1.9	12.4
	After hot rolling	30.0	60.2	0.8	9.0
	Hot rolling+1300°C 1hr WQ	29.0	60.9	0.8	9.3
10-5	As cast	46.6	37.0	0.7	15.7
	After hot rolling	16.7	28.1	47.3	7.9
	Hot rolling+1300°C 1hr WQ	43.2	38.0	1.1	17.7
12-7	As cast	44.8	39.8	0.8	14.6
	After hot rolling	48.2	36.9	0.7	14.4
	Hot rolling+1300°C 1hr WQ	42.2	39.5	0.9	17.4
16-2	As cast	46.3	38.1	0.1	15.5
	After hot rolling	45.2	39.7	0.9	14.1
	Hot rolling+1300°C 1hr WQ	42.6	40.7	0.8	15.9
8-3	As cast	59.1	24.0	0.8	16.1
	After hot rolling	64.1	16.9	0.7	18.3
	Hot rolling+1300°C 1hr WQ	45.4	31.5	1.4	19.6

Fig. 4. Influence of the various process and 1300°C heat treatment on the composition of oxide inclusion.

1 (e), 組成的に戻った No. 12-5 では形態も球状非晶質の Mn-silicate である (Photo. 1 (j)). また加工中に Mn-chromite へ変らない 介在物では当然, 1300°C に再加熱すると球状化して鑄込みのままの形態に戻っている (Photo. 1 (t), 1 (y)).

4. 結 言

18-8 ステンレス鋼中に存在する 介在物は加工工程でその組成や形態が著しく変化し, この傾向は地金中の Si, Mn 量によって影響される. また一旦組成や形態が変化した 介在物は 1300°C で再加熱することによって, 鑄込みのままの状態に再び戻る場合があり, これも地金中の Si, Mn 量に大きく左右される. したがって同じ 18-8 ステンレス鋼中の 介在物でも地金中の Si, Mn 量や加工工程の段階が違えば 介在物の種別が著しく異なることが明らかになった.

文 献

- 1) 田虎, 武井, 渡辺, 長野, 原口: 鉄と鋼, 52 (1966), p. 554

(107) 非金属 介在物と鋼組成の関係

(18-8 ステンレス鋼中非金属 介在物の研究—Ⅳ—)

日本ステンレス, 直江津製造所

○高橋市朗・柴 豊幸・吉田 毅

Relation between the Nonmetallic Inclusion and the Composition of Steel

(Study on the nonmetallic inclusion in 18-8 stainless steel—Ⅳ—)

Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE and Takeshi YOSHIDA

1. 緒 言

第 3 報までに 18-8 ステンレス鋼中酸化物系非金属 介在物 (以下 介在物と称す) の鑄込みのままの状態, 加熱

および加工による影響などについて述べたが, 本報ではさらに 2, 3 の補足実験をおこない, 介在物の組成変化と地金中の Si, Mn 量との関係の詳細を明らかにした.

2. 実験方法

供試料の溶製, 試験片の採取, 測定の方法などは第 2 報に述べたそれとまったく同様である. ただ今回の供試料はこれまでの Si, Mn 量と多少異なつた成分を目標とした. Table 1 に供試料の化学組成を示す.

3. 実験結果および考察

3.1 加熱による 介在物の変化

各加熱状態における 介在物組成の変化を Fig. 1 に示す. No. 10-4 および No. 10-5 の 介在物は鑄込みのまま Mn-silicate, 1100°C 加熱後で Mn-chromite であるが, 1100°C で一旦 chromite 化した 介在物を 1300°C に再加熱すると No. 10-5 の場合には Mn-silicate に戻るが, No. 10-4 の場合には戻らない. Photo. 1 (a)~(f) にこれらの加熱状態における 介在物の形態変化を示す. No. 8-3 の 介在物は Fig. 1 から明らかなように全 介在物量の 40% が Cr₂O₃ として定量され, 20% が SiO₂ として定量されている. また顕微鏡で観察しても球状の Mn-silicate と大きな角状の chromite が共存している (Photo. 1 (g)). かかる状態のものを 1100°C に加熱すると, 少量存在した Mn-silicate は見当たらなくなり, 恐らく Mn-chromite へ変換したと考えられるが, 1100°C+1300°C の熱処理を施こしても Mn-silicate は現われてこない. No. 16-2 の 介在物は Photo. 1 (h) に示したように鑄込みのままですでに大きな chromite が圧倒的に多く生成しており, 加熱によつて組成も形態もまったく変化しない.

3.2 Mn-chromite について

上記では No. 8-3 あるいは No. 16-2 で鑄込みのままにて生成せる大きな角状の 介在物を chromite と記したが, この chromite と Mn-silicate から加熱によつて変じた Mn-chromite を比較した. Mn-chromite から変じた例として, No. 10-4 の 1100°C+1300°C (加熱後の 介在物 (Photo. 1 (c)) と, 鑄込みのままの状態で生成せる例として No. 16-2 の鑄込みのままの 介在物 (Photo. 1 (h)) とをくらべると, 介在物組成から得られる MnO% のうち Mn-chromite となつている分は

Heat No.	Process	Composition of oxide inclusion (%)			
10-4	As cast	41.9	40.9	1.2	12.4
	1100°C x 1hr WQ	11.7	32.2	52.0	3.1
	1100°C x 1hr WQ + 1300°C x 1hr WQ	29.4	60.5	0.8	9.3
10-5	As cast	49.8	32.9	10.5	6.9
	1100°C x 1hr WQ	23.9	35.1	35.2	6.8
	1100°C x 1hr WQ + 1300°C x 1hr WQ	44.0	34.5	15.2	6.4
8-3	As cast	21.5	30.1	42.3	6.1
	1100°C x 1hr WQ	9.4	27.5	57.2	5.9
	1100°C x 1hr WQ + 1300°C x 1hr WQ	7.3	27.1	61.1	5.5
16-2	As cast	6.8	29.9	58.3	4.0
	1100°C x 1hr WQ	1.1	27.3	61.5	3.1
	1100°C x 1hr WQ + 1300°C x 1hr WQ	2.0	28.1	62.1	3.8

Legend: SiO₂ MnO Cr₂O₃ FeO+Al₂O₃

Fig. 1. Influence of the various heat treatment on the composition of oxide inclusion.

Table 1. Chemical composition of samples. (%)

Heat No.	Aim of Si and Mn		Chemical composition						
	Si	Mn	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
10-4	0.4	1.0	0.007	0.36	1.05	0.004	0.007	18.17	8.07
10-5	0.5	1.0	0.006	0.52	0.95	0.004	0.007	18.42	8.16
8-3	0.3	0.8	0.007	0.31	0.85	0.004	0.009	18.13	8.07
16-2	0.2	1.6	0.010	0.23	1.60	0.003	0.009	18.29	8.11

第2報の結果から推定して約0.8×SiO₂%を引いた値であるので、これとCr₂O₃%の比が、

No. 10-4 (1100°C+1300°C)では $MnO\%/Cr_2O_3\% = 24.9/60.5$

No. 16-2 (鑄込みのまま)では $MnO\%/Cr_2O_3/24.4/58.3$ となり、どちらもモル比に換算すると $MnO(mol)/Cr_2O_3(mol) \approx 1$ である。またどちらも Fig. 2 に示したX線回折結果からスピネル型の結晶構造が確認される。したがって、18-8 ステンレス鋼のように高 Mn の場合には、Mn-silicate として生成し、その後の加熱によつて生じた chromite も、鑄込みのままの状態ですでに生成せる chromite もともにスピネル型の $MnO \cdot Cr_2O_3$ であるといつてほぼ間違いないと考えられる。

3.3 介在物組成の変化と地金中の Si, Mn 量の関係

本報に示した4試料の結果と第2報、第3報の結果を含めて18試料につき、地金中の Si, Mn 量と介在物組成の関係をまとめると Fig. 3 に示したようになり、同図中で変換の境界を示せばおよそ実

2. X-ray diffraction pattern of residue obtained by bromine methanol extraction method.

線にて示したごとくである。しかし、Mn-silicate→Mn-chromite, Mn-chromite→Mn-silicate なる変換は必ずしも 100% 完全に行なわれるのではないので、1100°C 加熱あるいは 1100°C+1300°C 加熱の場合に、全介在物量の 35% 以上が Cr₂O₃ として定量されたとき、すなわち $MnO \cdot Cr_2O_3$ として計算すると全介在物量の 50% 以上になるときを Mn-chromite が主体であるとして Fig. 3 を作図した。かかる基準を設けたため鑄込みのままにくらべて Cr₂O₃ は増加しているが、35% に到らない場合、すなわち $MnO \cdot Cr_2O_3$ として 50% 以下の場合には中間的な変化として Fig. 3 では△印にて標示した。また同図中で Si=0.8%, Mn=0.8% の場合には、第2報、第3報にも述べたように SiO₂ rich な Mn-silicate が想定されるし、Si<0.3% の場合には鑄込みのままですでに Mn-chromite が多量に生成している。しかし、このような特例は通常の 18-8 ステンレス鋼 (Si: 0.4~0.8%, Mn: 1.0~1.6%) ではあまり考

Fig. 3. Influence of Si and Mn content on the type of oxide inclusion in 18-8 stainless steel.

えられず、一般には 18-8 ステンレス鋼中の介在物は鑄込みのままで Mn-silicate, 1100°C 加熱で Mn-chromite または Mn-silicate, 1300°C 加熱では Mn-silicate であるといえよう。

4. 結 言

18-8 ステンレス鋼を Si, Mn で脱酸し、主として凝固時に晶出する介在物について、加熱による組成変化を調べた結果、地金中の Si, Mn 量が介在物の組成変化に大きな影響をおよぼすことがわかり、地金中の Si, Mn 量と介在物組成の関係を明らかにすることができた。

(110) キルド鋼の内部欠陥および表面欠陥改善に対する 2,3 の考察

富士製鉄、室蘭製鉄所

都築誠毅・工博 恵藤文二・○畠山卓三

Some Consideration on Improvement of Internal and Surface Defects of Killed Steel

Seiki TSUZUKI, Dr. Bunji ETO and Takuzo HATAKEYAMA

1. 結 言

キルド鋼の造塊についてはわれわれは鋼塊の表面状況の改善および内質の向上を目標として今まで種々の調査検討を加えてきており最近ほぼ満足すべき結果が得られたので報告する。注入温度と鋼塊の割れおよび鋼材の清

浄度については従来から顕著な相関関係のあることが報告されており注入温度の現場的な管理は造塊上重要な要因である。また割れについては注入温度とともに注入速度も問題になるが実際の作業上管理の範囲が限られる。したがってまず上記の問題の定量的な検討を行なった。つぎに鋼塊の表面品質を改善するため酸化防止剤を使用してその効果の検討を行なった。

2. 調査方法

キルド鋼の造塊技術を向上させるために次の項目について調査検討を行なった。なお調査はすべて平炉工場内の 50 t 小型転炉出鋼の溶鋼を下注造塊したものを対象にして行なった。

2-1 注入温度と割れについて

注入温度を変化させて分塊鋼片に発生する割れを分塊割れ評点として測定した。ただしこの評点方法は分塊ロールの側面から鋼片の四面に発生する割れを観察して大きさにより大 2 点, 小 1 点, とし鋼塊 1 本当たりに発生した分塊割れの総数を分塊割れ評点とした。

2-2 注入温度と清浄度地キズ成績について

注入温度を変化させて鋼材の清浄度地キズ成績を調査した。調査方法は JIS 法によった。

2-3 酸化防止剤の効果について

造塊中に粉状の酸化防止剤を使用し冷塊および鋼片を観察してその効果の検討を行なった。

3. 調査結果および考察

3-1 注入温度と割れについて

鋼塊の割れもしくはそれに起因して発生する分塊鋼片の割れについては従来から種々調査検討されてきた結果これらの割れにおよぼす要因として注入方法, 鋼種, 注入温度, 注入速度, 鑄型形状などが考えられている。注入温度と割れ(分塊鋼片の割れ評点で表示)との関係については, Fig. 1 に示したごとくで高温注入が割れ発生の原因の 1 つになるものと考えられる。ただし調査は S45C クラスの下注キルド鋼で行なった。この割れの発生率が急激に上昇する出鋼温度の上限は工場の条件によつて異なるがわれわれの工場では 1640°C 程度であろうと考えられる。

注入温度は一方鋼材の清浄度や地キズ成績など、その内質にも大きな影響をおよぼすものと考えられるので、割れの減少対策のみから出鋼温度を検討することはできない。

3-2 注入温度と清浄度地キズ成績について

鋼材の清浄度ないしは地キズ成績についてはその影響をおよぼす要因が沢山あつてこれといった決め手はまだ見い出されていないようであり、精錬, 脱酸, 造塊と製鋼過程全体の中で非金属介在物の溶鋼中での挙動を考えてみる必要があろう。今回われわれは 3-1 の“注入温度と割れについて”と関連して現場的に“注入温度と清浄度ならびに地キズ成績について”調査検討を行なった。

Fig. 2 に S45C クラスのキルド鋼を対象にした注入温度と清浄度についての調査結果を示す。Fig. 2 から明らかなように注入温度が鋼材の清浄度に大きい影響をおよぼすものと考えられ、低温注入が清浄度を害する要因になっているものと思われる。つまり Fig. 2 で低温注