円筒状多重電極を用いた一方向カーボンナノチューブ/樹脂複合材作製の
理論的検討鈴木 寛^{*1}Theoretical study for unidirectional MWCNTs/resin composites fabrication using a cylindrical
multiple electrodeHiroshi SUZUKI^{*1}^{*1} Department of Mechanical Engineering, Hachinohe Institute of Technology
88-1 Obiraki, Myou, Hachinohe-shi, Aomori 039-8501, Japan

Received: 14 May 2019; Revised: 17 June 2019; Accepted: 28 July 2019

Abstract

This study carried out a theoretical examination of the method of preparing very long unidirectional CNTs/resin composites by the application of an electric field. In the simulations, a rotating cylindrical multiple electrode was used to apply an electric field to the suspension (CNTs/uncured resin). The suspension was arranged closely under the rotating cylindrical multiple electrode, and moved slowly and perpendicularly to the axis of the rotation. The passing speed of the suspension was set to be (A) extremely slow compared with, or (B) synchronized to the circumferential speed of the rotating cylindrical multiple electrode. Condition (A) corresponds to a case in which the thinned suspension moves slowly under the rotating cylindrical multiple electrode at a high speed. In this condition, a DC voltage is applied to the electrodes. Condition (B) corresponds to the case that in which suspension is spread by the rotating cylindrical multiple electrode. In this condition, direct, four-phase square wave, six-phase square wave or eight-phase square wave voltages are applied to the electrodes in the simulation. The static electric fields in the suspension at many angles of the rotating cylindrical multiple electrode were calculated by FEM. Intensities of the obtained electric fields were assigned to the equations introduced by the author, and the CNTs alignment angle and the moment acting on the CNTs in the suspension were estimated. From the simulated results, it can be concluded that very long unidirectional CNTs/resin composites could be prepared by the application of an electric field.

Keywords : Composite, Carbon nanotube, Alignment, Electric field, Rotating cylindrical multiple electrode, Multiple-phase square wave voltage

1. 緒 言

カーボンナノチューブ (CNT) は力学的, 熱的, 電気的特性に優れ, 化学的に安定な素材である (Volder et al., 2013, Bandaru, 2007, Liu et al., 2010). この優れた特性を持つ CNT は単体でも利用されるが, CNT を樹脂などで固めて複合材化されることも多い (Wernik and Meguid, 2010, Mittal et al., 2015). 作製される複合材の特性は CNT の方向分布に大きく影響を受ける. CNT を一方向に配列させると複合材の特性の向上が期待できるため, 様々な一方向配列手法が試されてきている (Goh et al., 2014). 一般的には, CNT と樹脂などとの懸濁物を一方向に伸ばし, 一方向に配列させることが多い (Wang et al., 2008, Pradhan et al., 2010). 一方向に配列した CNT の周りに樹脂を浸潤させる方法 (Bradford et al., 2010) や, 磁界 (Prolongo et al., 2013), 電界 (Yurdakul et al., 2010, Oliva-Avilés et al., 2011, Cho et al., 2013, Khan et al., 2013) を未硬化の懸濁物に印加して CNT を一方向に配列する方法も研究されている.

電界印加による CNT の方向制御の研究では, 一組の電極の間に CNT と樹脂との懸濁物を置き, 電極の片方を接地して, もう片方の電極に直流または交流電圧を印加する場合が多い. CNT は一組の電極の間を結ぶように配

列する. このように一組の電極を用いると電極間の外側では CNT は一方向に配列せず, 作製される複合材の大きさは一組の電極の間隔に制限される.

末廣は, 何本ものワイヤ状電極を平行に配置した電極群で電極二つずつをペアとして交流電圧を印加し, さらに電極群を振動させ, 大きな一方向材フィルムの作製を試みている(末廣, 2013). CNT の連続配列が電極のところで分断されることを, 電極群を振動させることにより防いでいる.

著者は電極を振動させる代わりに CNT と未硬化樹脂の懸濁物に移動電界を印可することにより $18\text{ mm} \times 18\text{ mm}$ サイズの一方向 CNT/樹脂複合材を作製している(鈴木, 2017). この研究では, 24 本の直線状電極を平行に配置した多重電極を用いた. その多重電極の上に CNT と未硬化紫外線硬化性樹脂の懸濁物をコートしたカバーガラスを置いた. 多重電極に多相矩形電圧(6 相, $\pm 300\text{ V}$)を印加して懸濁物に移動電界を加え, 未硬化樹脂中の CNT をカバーガラスにコートした懸濁物全域で一方向に配列させた. 実験条件の設定にあたって著者が提案している計算手法(鈴木, 2013)を利用した. この手法を用いれば, 懸濁物中の電界が大きさのみならず方向も周期的に変化する条件下で, CNT が配列する方向や CNT に作用するモーメントの大きさを効率的に計算することができる. このようにして一組の電極の間隔より大きな複合材の作製が可能となったが, 電極群(多重電極)の大きさを超える一方向 CNT/樹脂複合材は作製できない.

作製される一方向 CNT/樹脂複合材の大きさに対する多重電極の大きさによる制限を外すために, 図 1 のような電極を円柱の上に配置した円筒状多重電極の使用を考えた. 円筒状多重電極は中心軸を回転軸として反時計回りに回転する. CNT と未硬化樹脂の懸濁物は回転する円筒状多重電極下に少し離して配置し, ゆっくりと左から右に移動する. 懸濁物の移動速度は, 「(A) 円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い», 「(B) 円筒状多重電極の周速度と同期している」の 2 種類とした. 条件(A)は薄く引き伸ばされた懸濁物上方で円筒状多重電極が高速で回転する場合を想定した. 条件(B)は懸濁物を円筒状多重電極で引き伸ばす場合を想定した. 先に提案している手法に基づいて, 移動電界印可により, これら 2 種類の懸濁物の移動速度の条件のもとでの CNT の配列方向と CNT に作用するモーメントの大きさを評価し, 円筒状多重電極を用いた一方向 CNT/樹脂複合材作製の可能性について理論的に検討した.

Fig. 1 Schematic views of the rotating cylindrical multiple electrode and a slowly or synchronized moving suspension under the multiple electrode. The passing speed of the suspension was set to be (A) extremely slow compared with, or (B) synchronized to the circumferential speed of the rotating cylindrical multiple electrode.

2. 基礎理論

図2のように、二次元平面下において、大きさ E の電界が x 軸と角度 α をなし、高い電気伝導性を持つ直線状の物体の方向が角度 β をなしているものとする。このとき物体に作用する力のモーメント T は次式で与えられる (Jones, 1995)。

$$T = \frac{2\pi a^3}{3} \left\{ \frac{\epsilon_1}{\ln(2a/b) - 1} \right\} E^2 \sin 2(\alpha - \beta) \quad (1)$$

ここで、 a は物体を回転だ円体で近似したときの長軸の半長、 b は短軸の半長、 ϵ_1 は媒体の誘電率である。

電界の大きさや方向が周期的に変化する条件の下、直線状の物体が配向する方向と、物体に作用する力のモーメントの大きさを考えよう。式(1)で、電界の大きさや方向に影響を受ける $E^2 \sin 2(\alpha - \beta)$ の部分に注目し、これをパラメータ T' で表す。

電界ベクトル $\mathbf{E}$ の x 方向成分を E_x 、 y 方向成分を E_y とする。電界が周期 $1/f$ で変化するときの電界の時間 t に関する2乗平均 I_{xx} 、 I_{yy} 、 I_{xy} を次のように定義する。

$$I_{xx} = f \int_{t=0}^{t=1/f} E_x^2 dt, \quad I_{yy} = f \int_{t=0}^{t=1/f} E_y^2 dt, \quad I_{xy} = f \int_{t=0}^{t=1/f} E_x E_y dt \quad (2)$$

直線状の物体が配向する方向、すなわち力のモーメントの大きさの時間平均が安定的に0になるときに直線状の物体の中心軸が x 軸となす角度 ψ は、電界の時間 t に関する2乗平均を用いて次式から求めることができる (鈴木, 2013)。

$$\psi = \begin{cases} \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2I_{xy}}{I_{xx} - I_{yy}} \right) & (I_{xx} \geq I_{yy}) \\ \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2I_{xy}}{I_{xx} - I_{yy}} \right) + \frac{\pi}{2} & (I_{xx} < I_{yy}) \end{cases} \quad (3)$$

また、力のモーメントの大きさに比例するパラメータ T' の時間平均を $\overline{T'}$ とすれば、 $\overline{T'}$ の最大値 $\overline{T'_{\max}}$ は

$$\overline{T'_{\max}} = \sqrt{(I_{xx} - I_{yy})^2 + 4I_{xy}^2} \quad (4)$$

で与えられる。以後、この最大値 $\overline{T'_{\max}}$ で物体に作用する力のモーメントの大きさを評価する。

Fig. 2 Definition of the linear object direction β and the electric field direction α in the x - y plane.

3. シミュレーション方法

3・1 平板状多重電極を用いた懸濁物中の CNT の一方向配列に関する実験結果

著者は、直径 $0.15\ \mu\text{m}$ 、長さ $10\sim 20\ \mu\text{m}$ の CNT と紫外線硬化性樹脂の懸濁物を $18\text{ mm}\times 18\text{ mm}$ サイズのカバーガラス上に滴下し、スピンコータを用いて懸濁物の厚さを約 0.05 mm に調整し、この厚さの薄い懸濁物に平板状多重電極を用いて移動電界を印加し、懸濁物中の CNT を一方向に配列させた(鈴木, 2017). 多重電極と懸濁物の配置および試験中に観察された CNT の配列の様子を図 3 に示す. 平板状多重電極は直線状の電極 24 本で構成され、直線状電極間の距離は 1.0 mm で電極の幅は 0.2 mm である. 実験にあたり、24 本の電極を 6 本一組として電圧を印加しており、図 3(a)には多重電極を 6 本の直線状電極に単純化して提示した.

電極それぞれに印加する電圧($V_1/V_2/V_3/V_4/V_5/V_6$)を、 $(+300\text{ V}/+300\text{ V}/+300\text{ V}/-300\text{ V}/-300\text{ V}/-300\text{ V})\rightarrow(-300\text{ V}/+300\text{ V}/+300\text{ V}/+300\text{ V}/-300\text{ V}/-300\text{ V})\rightarrow(-300\text{ V}/-300\text{ V}/+300\text{ V}/+300\text{ V}/+300\text{ V}/-300\text{ V})\dots$ のように 6 段階のステップで切り替え、その後同様な電圧印加を繰り返した. 言い換えれば、 $\pm 300\text{ V}$ の 6 相矩形電圧を多重電極に印加した. 図 3(b)は移動電界印加中に懸濁物中の CNT の配列の様子を CCD カメラで観察したものである. CNT の重量含有率は $0.1\text{ wt}\%$ で、このように CNT の添加量が少ないのは一連の研究が透光性と電気伝導性を有する複合材の作製を目指しているからである. 図の両端で 2 本白く見えているのが電極で、この実験のように電極に電圧を印加すると、電極のところで分断されることがなく、懸濁物中の CNT が連なりさらに束になって一方向に連続的に配列することがわかる. この実験を参考に、以下の静電界の計算に必要な懸濁物やガラスの比誘電率、電極の幅や間隔、懸濁物の厚さは先の実験での数値と同一とした.

(a)

(b)

Fig. 3 The previous experimental layout and result. (a) Schematic views of the multiple electrode and a suspension coated on the cover glass, and (b) the CCD camera observation of CNTs alignment in the suspension. The CNTs were unidirectionally aligned between and on the two white electrodes.

3・2 円筒状多重電極を用いた懸濁物中の CNT の一方向配列のシミュレーション条件

図 1 に示したように、円柱表面に直線状の電極 n 本を張り付ける. この円柱を中心軸周りに回転させる. 図からわかるように、電極の表面も電極間も直線として計算を行っており、厳密には円筒状多重電極ではないが、円弧を直線で近似したことが計算結果に与える影響は小さいと考えている. 3・1 節で述べた実験結果を参考にシミュレーション条件を決定した. 先の実験と同様に電極間の距離を 1.0 mm 、電極の幅を 0.2 mm とした. 円筒状多重電極の下に厚さ 0.05 mm の懸濁物を置いた. この厚さの値も先の実験と同一である. 図に $V_i (i=1\sim n)$ で示した電極には 0 V または 600 V の電圧を印加した. 先の実験での印可電圧は $\pm 300\text{ V}$ であったが、電極間の電位差をこれと等しく取った.

円筒状多重電極の中心軸から懸濁物底面におろした垂線の足に原点 O を置き、懸濁物底面に沿って x 軸、円筒状多重電極の中心軸の方向に y 軸を取った. 図 1 のように、1 本の電極が中心軸直下に位置したときの電極と懸濁物表面との距離を d_y とし、電極と懸濁物の距離の代表値とした. 本研究のほとんどでこの距離 d_y を懸濁物の厚

さと同じ 0.05 mm とした．さらに，後述する懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度と同期しているときの懸濁物と電極の相対位置を表す距離 d_x を設定した．図 1 のように 1 本の電極が中心軸直下に位置したときを基準とし， x 軸の向きと反対向きの原点 O からの距離 d_x を懸濁物と電極の相対位置と定義した．

円筒状多重電極の反時計回りの回転とともに懸濁物を x 軸の正の向きに移動させた．懸濁物の移動速度は以下の 2 種類とした．

(A) 円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い

(B) 円筒状多重電極の周速度と同期している

円筒状多重電極を少しずつ回転させたモデルを作成し，それぞれの電圧印可条件下における静電界を有限要素法で計算し，式(2)および式(3)に代入して CNT の配列方向 ψ を，式(2)および式(4)に代入して CNT に作用するモーメントに比例するパラメータ $\bar{T}_{\max}$ を計算した．計算にあたって，懸濁物の比誘電率を未硬化樹脂の比誘電率で代表させて 120(Zahouily et al., 2003)，電極部分を除く円筒状多重電極および懸濁物より下の部分の比誘電率を 5 とした．

条件(A)は，すでに薄く引き伸ばされ，ゆっくりと移動する懸濁物上方で円筒状多重電極が高速で回転する場合を想定した．電極への印可電圧については，電極一つ置きに 600 V の電圧を印加し，その間の電極は接地(0 V)とした． 600 V の直流電圧を印加することになる．具体的には，円柱上に配置する電極数 n の 2 倍の数で 1 回転の角度を割った回転角が $\pi/n \text{ rad}$ の間を十分な精度が得られる間隔に分割し，円筒状多重電極の各角度における懸濁物中における静電界を計算し，これらを懸濁物中に固定した各地点での CNT の配列方向 ψ および CNT に作用するモーメントに比例するパラメータ $\bar{T}_{\max}$ の評価に供した．この計算では，円筒状多重電極は無限の速度で回転しているともいえる．円柱上に配置する電極数 n を，16, 32, 64, 128 および 256 とした．電極間の距離を 1.0 mm ，電極の幅を 0.2 mm としているので，円筒状多重電極の半径 r (断面を円で近似したときの半径)は， $n=16$ のとき $r=3.07 \text{ mm}$ ， $n=256$ のとき $r=48.9 \text{ mm}$ となる．さらに，円筒状多重電極の半径が無限大の場合，すなわち平板状に電極群を配置したモデルについても計算を行った．

条件(B)は，懸濁物を円筒状多重電極で引き伸ばす場合を想定した．実際には，円筒状多重電極表面に絶縁目的で皮膜を配置することから，計算において電極と懸濁物を接触させなかった．多重電極には，条件(A)と同じ 600 V の直流電圧，4 相矩形電圧，6 相矩形電圧，および 8 相矩形電圧の 4 種類の電圧を印可した．多相矩形電圧の最大値も 600 V ，最小値を 0 V とした．6 相矩形電圧の例を表 1 に示した．表の $V_1 \sim V_6$ は，図 1 中の $V_1 \sim V_6$ に対応する．時間的にも空間的にも表に示した電圧印可スケジュールの繰り返しとした．印可電圧の切り替え速度は懸濁物の移動速度に比べて極めて速いとした．具体的には，円筒状多重電極側は，円柱上に配置する電極数 n の数で 1 回転の角度を割った回転角が $2\pi/n \text{ rad}$ (直流の場合は $\pi/n \text{ rad}$) の間を十分な精度が得られる間隔に分割し，円筒状多重電極の各角度においてそれぞれ 4 種類の電圧を印加したときの懸濁物中の静電界を計算した．この計算では，直流の場合を除き円筒状多重電極に印加する電圧は無限の速さで切り替わっているといえる．円柱上に配置する電極数 n を 192 とした．6 相矩形電圧を印加するときには，6 本一組の電極 32 組を配置することになる．また，円筒状多重電極の半径 r は 36.7 mm となる．

Table 1 Six-phase square wave voltage applied in the simulation.

Electrode	step 1	step 2	step 3	step 4	step 5	step 6
V_1	600V	600V	600V	0V	0V	0V
V_2	600V	600V	0V	0V	0V	600V
V_3	600V	0V	0V	0V	600V	600V
V_4	0V	0V	0V	600V	600V	600V
V_5	0V	0V	600V	600V	600V	0V

4. シミュレーション結果

4・1 懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い場合

3・2節で述べた方法に従って、懸濁物の移動速度が「(A) 円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い」場合について、懸濁物中の CNT の配列方向と CNT に作用するモーメントの大きさを評価した。円筒状多重電極と懸濁物表面との距離 d_y を 0.05 mm とした。懸濁物の厚さは $50\text{ }\mu\text{m}(=0.05\text{ mm})$ である。図 4 に電極数 n が 16, 64 および 256 のときの CNT の配列方向 ψ の予測結果を示した。方向 ψ は図 1 に示した x - y 面内で CNT の中心軸の方向が x 軸となす角度である。図を比較すると電極数が少ないときほど CNT の方向 ψ が一方向から外れることがわかる。図示した中で一方向からのずれが最も大きいのは電極数 n が 16 で円筒状多重電極の半径 r が 3.07 mm の場合である。図 4(a) に示した 4 本の曲線の中では懸濁物底面からの距離 y が $10\text{ }\mu\text{m}$ と底面に最も近い位置で一方向からのずれが最も大きい。しかしこの場合でも、半径の約 $1/2$, すなわち $x=\pm 1.5\text{ mm}$ と移動電界の影響が小さく CNT が回転しないと考えられる位置でも、CNT の方向は $\psi=\pm 2.4^\circ$ と予想され、一方向からのずれはそれほど大きくない。CNT に作用するモーメントが十分大きければ、円筒状多重電極を高速で回転させ CNT と樹脂の懸濁物に移動電界を印可することにより CNT を一方向に配列できるといえる。なお、電極数 n が 64 以上と円筒状多重

Fig. 4 Influence of the number of electrodes (a) $n=16$, (b) $n=64$, and (c) $n=256$ on the CNTs direction ψ . In either case, the deviation from unidirectional alignment was small.

電極の半径 r が大きくなると、懸濁物底面からの距離 y が小さくなるほど、すなわち懸濁物表面に近いほど CNT の方向の一方からのずれが小さくなる。電極数 n が 16 で円筒状多重電極の半径 r が 3.07 mm の場合は円筒状多重電極表面の曲率が大きいこともあって、CNT の回転を生じさせる電界はほぼ 1 本の電極から発せられる。このような場合には、電極に近いほど、すなわち y が大きいほど CNT の一方からのずれが小さくなる。これに対して、電極数 n が 64, 256 で円筒状多重電極の半径 r が 12.2 mm, 48.9 mm の場合は円筒状多重電極表面の曲率が小さくなり、さらに未硬化樹脂の誘電率が高いこともあって、CNT の回転を生じさせる電界は複数本の電極から発せられる。このような場合は電極から遠いほど、すなわち y が小さいほど CNT の一方からのずれが小さくなる。

円筒上に配置する電極数 n を 16, 32, 64, 128, 256 および円筒状多重電極の半径を無限大としたときに CNT に作用するモーメントに比例するパラメータ $\bar{T}_{\max}$ を計算した。懸濁物底面($y=0$)の位置でのパラメータ $\bar{T}_{\max}$ で代表させた計算結果を図 5 に示す。ただし、電極間の距離が 1 mm であることに比べ懸濁物の厚さは 0.05 mm と薄いので、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ は懸濁物の厚さ方向にほぼ一定である。図からわかるように、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ は円筒状多重電極の回転軸直下、すなわち $x=0$ mm の位置で最大値を取る。また、円柱上に配置する電極数 n の増加とともにパラメータ $\bar{T}_{\max}$ の値は増加するが、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ の最大値の増加の割合は電極数 n の増加とともに低下し、電極数 n が 128 にくらべ、円筒状多重電極の半径を無限大としたときで、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ は 4.5 % 程度しか増加しない。

Fig. 5 Influence of the number of electrodes n on the parameter $\bar{T}_{\max}$. Although the value of the parameter $\bar{T}_{\max}$ increased with the increase of the number n of electrodes arranged on the cylinder, the increasing ratio of the maximum value of the parameter $\bar{T}_{\max}$ decreased with the increase of the number n of electrodes and the maximum value of the parameter $\bar{T}_{\max}$ reached an asymptotic value.

先の研究結果(鈴木, 2017)より、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ が $1 \times 10^{10} (\text{V/m})^2$ 以上であれば、樹脂中の CNT は数秒で一方に配列すると見積もられる。また、パラメータ $\bar{T}_{\max}$ が $2 \times 10^9 (\text{V/m})^2$ 程度でも CNT を一方に配列させており(鈴木, 2015)、時間さえかければパラメータ $\bar{T}_{\max}$ がこの程度の値でも CNT を一方に配列させることができる。今回の電圧印可条件下では電極数 n を 128 以上とすれば x 方向に 1 mm 以上の範囲でパラメータ $\bar{T}_{\max}$ を $1 \times 10^{10} (\text{V/m})^2$ 以上とすることができ、CNT を一方に容易に配列させることが可能と考えられる。

4・2 円筒状多重電極と懸濁物表面との距離 d_f の影響

4・1 節に述べた懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い場合の計算では円筒状多重電極と懸濁物との距離 d_f を 0.05 mm に固定したが、ここでは距離 d_f が CNT に作用するモーメントに比例するパラメータ $\bar{T}_{\max}$ に与える影響について検討する。電極数 n の影響を排除するために円筒状多重電極の半径が無限大の

場合を選び、平板状の多重電極と懸濁物表面の距離 d_y とパラメータ $\bar{T}_{\max}$ の関係を求めた。結果を図 6 に示す。距離 d_y が 0.05 mm のときパラメータ $\bar{T}_{\max}$ は $1.22 \times 10^{10} \text{ (V/m)}^2$ で、この距離を 2 倍の 0.1 mm とするとパラメータ $\bar{T}_{\max}$ は $4.35 \times 10^9 \text{ (V/m)}^2$ に低下する。4・1 節の最後の部分の議論を踏まえると、本研究で設定した多重電極の各種寸法、懸濁物の厚さ、印加電圧では CNT を一方向に配列するに距離 d_y は 0.1 mm が限界と考えられる。逆に、懸濁物と電極の距離を 0.1 mm 以下にできれば、本研究の計算に用いた設定で無限に長い一方向 CNT/樹脂複合材を作製できるといえる。

4・3 懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度と同期している場合

懸濁物の移動速度が「(B) 円筒状多重電極の周速度と同期している」場合について懸濁物中の CNT の方向と CNT に作用するモーメントの大きさを評価した。懸濁物の厚さ、円筒状多重電極と懸濁物表面との距離ともに 0.05 mm とした。各電極に、直流電圧(4・1 節と同様)、4 相矩形電圧、6 相矩形電圧、および 8 相矩形電圧の 4 種類の電圧を印可したときの結果を図 7 に示した。前述のように図の距離 d_x は懸濁物と電極の相対位置を表す(図 1 参照)。円筒状多重電極では電極の間隔を 1.0 mm、電極の幅を 0.2 mm としており、例えば、距離 d_x が 0 mm および 1.2 mm にある懸濁物が図の左から右に移動し、円筒状多重電極回転軸直下、すなわち $x=0 \text{ mm}$ の位置に到達したとき、一つの電極も円筒状多重電極回転軸直下の位置にある。また、距離 d_x が 0.6 mm にある懸濁物が $x=0 \text{ mm}$ の位置に到達したとき、隣接する二つの電極は $x=0 \text{ mm}$ の位置から左右対称の位置にある。

Fig. 6 Influence of the distance between the multiple electrode and the suspension d_y on the parameter $\bar{T}_{\max}$. The value of the parameter $\bar{T}_{\max}$ decreased drastically with the increase of the distance between the multiple electrode and the suspension d_y .

図 7 では線分の長さでモーメントの最大値に比例するパラメータ $\bar{T}_{\max}$ の大きさを、線分の方角で図 1 に示した x - y 平面で CNT の中心軸が x 軸となす角度 ψ の予測結果を表す。CNT の方向 ψ は懸濁物底面から懸濁物の厚さの 2/3 の位置での方向の予想結果である。図 4 からわかるように、円筒状多重電極の直径がある程度大きくなると懸濁物表面に近づくにつれ CNT の方向 ψ の一方向からのずれが大きくなる。そこで、懸濁物中心よりずれが大きく表れる懸濁物底面より厚さの 2/3 の位置での方向の予想結果を提示した。

図 7(a)に示した直流電圧印加の場合は、距離 d_x が 0 mm および 1.2 mm の位置にある懸濁物中の CNT に作用するモーメントは極めて小さく、CNT はまったく回転しない。これらの位置は電極直下といえるから直流電圧印加によるこの結果は当然であろう。懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度と同期する場合は、電極に直流電圧を印加したのでは、無限に長い一方向 CNT/樹脂複合材を得ることができないことがわかる。

電極に 4 相矩形電圧、6 相矩形電圧、および 8 相矩形電圧を印加したときの計算結果を図 7(b)~(d)に示した。図より、CNT に作用するモーメントが最も小さい距離 d_x が 0 mm および 1.2 mm の位置であっても、 x の値が 0

Fig. 7 The CNTs direction ψ and the parameter $\bar{T}_{\max}$ in the moving suspensions. (a) Direct, (b) four-phase square wave, (c) six-phase square wave, and (d) eight-phase square wave voltages were applied to the electrodes in the simulation. Multiple-phase square wave voltages were needed to prepare very long unidirectional CNTs/resin composites.

mm のときパラメータ $\bar{T}_{\max}$ が $5.0 \times 10^9 \text{ (V/m)}^2$ 以上の値を取ることがわかる。4・1 節の最後の部分の議論を踏まえると、CNT は回転すると予想される。ただし、 x の値が 0 mm のとき $\bar{T}_{\max}$ の値が最も大きくなる 6 相矩形電圧印可の場合であっても $\bar{T}_{\max}$ の値は $7.66 \times 10^9 \text{ (V/m)}^2$ であり、樹脂中の CNT が数秒で一方向に配列すると見積もられるパラメータ $\bar{T}_{\max}$ の値 $1 \times 10^{10} \text{ (V/m)}^2$ 以上とすることはできない。とはいえ、印可電圧を本計算での設定より若干大きくするなどすれば、本研究で提案した手法で無限に長い一方向 CNT/樹脂複合材を得ることができるといえよう。

CNT の方向については、距離 d_x が 0.1 mm および 1.1 mm 付近、 x が 0 mm 付近で一方向から最もはずれ、4 相矩形電圧の場合は $\psi = \pm 6.7^\circ$ 、6 相矩形電圧の場合は $\psi = \pm 4.7^\circ$ 、8 相矩形電圧の場合は $\psi = \pm 4.1^\circ$ と予想された。実用上十分小さな値であろう。

5. 結 言

本研究では、移動電界印可により作製される一方向 CNT/樹脂複合材の大きさに対する多重電極の大きさによる制限を外すために、直線状電極を円柱上に配置した円筒状多重電極を用いる方法について理論的に検討した。円筒状多重電極の周速度とその下に少し離れて配置された懸濁物の移動速度について、「(A) 円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い」、「(B) 円筒状多重電極の周速度と同期している」の2種類について取り扱った。これら2種類の懸濁物の移動速度の条件のもと、先に提案している手法に基づいて移動電界印可によるCNTの配列方向とCNTに作用するモーメントの大きさを評価した。得られた主な知見は以下のとおりである。

- (1) 懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度に比べ極めて遅い場合、円筒状多重電極に直流電圧を印加し、十分大きなモーメントがCNTに作用すれば、CNTの方向を一方向に配列できるといった。
- (2) このとき、本計算の設定の範囲では、懸濁物と電極の距離を0.1 mm以下にできれば、CNTには回転に十分なモーメントが作用し、無限に長い一方向CNT/樹脂複合材を作製できると予想された。
- (3) 懸濁物の移動速度が円筒状多重電極の周速度と同期している場合、直流電圧印加ではCNTが回転しない領域が存在し、多相矩形電圧の印加が必要であることがわかった。
- (4) このとき、CNTの方向の一方向からのずれは実用上十分に小さく、印可電圧を本計算での設定より若干大きくするなどすれば、本研究で提案した手法で無限に長い一方向CNT/樹脂複合材を得ることができると予想された。

謝 辞

本研究はJSPS 科研費 17K06061 の助成を受けたものである。

文 献

- Bandaru, P. R., Electrical properties and applications of carbon nanotube structures, *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, Vol.7, No.3 (2007), pp.11-29.
- Bradford, P. D., Wang, X., Zhao, H., Maria, J.-P., Jia, Q. and Zhu, Y. T., A novel approach to fabricate high volume fraction nanocomposites with long aligned carbon nanotubes, *Composites Science and Technology*, Vol.70, Issue 13 (2010), pp.1980-1985.
- Cho, H.-B. Huynh, M. T. T. et al., Densely packed linear assemblies of carbon nanotube bundles in polysiloxane-based nanocomposite films, *Journal of Nanomaterials*, Vol.2013, Article ID 564307 (2013).
- Goh, P. S., Ismail, A. F. and Ng, B. C., Directional alignment of carbon nanotubes in polymer matrices: contemporary approaches and future advances, *Composites Part A*, Vol.56 (2014), pp.103-126.
- Jones, T. B., *Electromechanics of particles* (1995), p.110, Cambridge University Press.
- Khan, S. U., Pothnis, J. R. and Kim, J.-K., Effects of carbon nanotube alignment on electrical and mechanical properties of epoxy nanocomposites, *Composites Part A*, Vol.49 (2013), pp.26-34.
- Liu, Z., Jiao, L., Yao, Y., Xian, X. and Zhang, J., Aligned, ultralong single-walled carbon nanotubes: from synthesis, sorting, to electronic devices, *Advanced Materials*, Vol.22, Issue 21 (2010), pp.1-26.
- Mittal, G., Dhand, V., Rhee, K. Y., Park, S.-J. and Lee, W. R., A review on carbon nanotubes and graphene as fillers in reinforced polymer nanocomposites, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, Vol.21, No.1 (2015), pp.11-25.
- Oliva-Avilés, A. I., Avilés, F. and Sosa, V., Electrical and piezoresistive properties of multi-walled carbon nanotube/polymer composite films aligned by an electric field, *Carbon*, Vol. 49, Issue 9 (2011), pp.2989-2997.
- Pradhan, B., Kohlmeyer, R. R. and Chen, J., Fabrication of in-plane aligned carbon nanotube-polymer composite thin films, *Carbon*, Vol.48, Issue 1 (2010), pp.217-222.
- Prolongo, S. G., Meliton, B. G., Rosario, G. D. and Ureña, A., New alignment procedure of magnetite-CNT hybrid nanofillers on epoxy bulk resin with permanent magnets, *Composites Part B*, Vol.46 (2013), pp.166-172.
- 末廣純也, フィラーの配向制御技術, 第4章 静電配向カーボンナノチューブ/エポキシ樹脂複合フィルムの大面積化技術 (2013), pp.30-35, S&T 出版.

- 鈴木寛, 大きさや方向が周期的に変化する電界下にある高い電気伝導性を有する直線状の物体の配列方向, 八戸工業大学紀要, Vol. 32 (2013), pp.189-197.
- 鈴木寛, 多重電極上に置いた紫外線硬化性樹脂ベース懸濁物中の CNT の多相電圧印加による一方向配列, 材料, Vol. 64, No. 10 (2015), pp.822-828.
- 鈴木寛, 移動電界を印加したカーボンナノチューブ/紫外線硬化性樹脂複合材の電気的特性とカーボンナノチューブの配列シミュレーション, 材料, Vol. 66, No. 3 (2017), pp.232-237.
- Volder, M. F. L. D., Tawfick, S. H., Baughman, R. H. and Hart, A. J., Carbon nanotubes: present and future commercial applications, Science, Vol.339, Issue 6119 (2013), pp. 535-539.
- Wang, Q., Dai, J., Li, W., Wei, Z. and Jiang, J., The effects of CNT alignment on electrical conductivity and mechanical properties of SWNT/epoxy nanocomposites, Composites Science and Technology, Vol.68, Issues 7–8 (2008), pp.1644-1648.
- Wernik, J. M. and Meguid, S. A., Recent developments in multifunctional nanocomposites using carbon nanotubes, Applied Mechanics Reviews, Vol. 63, No. 5, Article ID 050801 (2010).
- Yurdakul, H., Seyhan, A. T., Turan, S., Tanoğlu, M., Bauhofer, W. and Schulte, K., Electric field effects on CNTs/vinyl ester suspensions and the resulting electrical and thermal composite properties, Composites Science and Technology, Vol.70, Issue 14 (2010), pp.2102-2110.
- Zahouily, K., Decker, C., Kaisersberger, E. and Greener, M., Real-time cure monitoring of UV-curable systems by using dielectric analysis and infrared spectroscopy, RadTech Europe 2003 Conference Proceedings, Vol.1 (2003), pp. 159-165, Vincentz Network.

References

- Bandaru, P. R., Electrical properties and applications of carbon nanotube structures, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol.7, No.3 (2007), pp.11-29.
- Bradford, P. D., Wang, X., Zhao, H., Maria, J.-P., Jia, Q. and Zhu, Y. T., A novel approach to fabricate high volume fraction nanocomposites with long aligned carbon nanotubes, Composites Science and Technology, Vol.70, Issue 13 (2010), pp.1980–1985.
- Cho, H.-B. Huynh, M. T. T. et al., Densely packed linear assemblies of carbon nanotube bundles in polysiloxane-based nanocomposite films, Journal of Nanomaterials, Vol.2013, Article ID 564307 (2013).
- Goh, P. S., Ismail, A. F. and Ng, B. C., Directional alignment of carbon nanotubes in polymer matrices: contemporary approaches and future advances, Composites Part A, Vol.56 (2014), pp.103-126.
- Jones, T. B., Electromechanics of particles (1995), p.110, Cambridge University Press.
- Khan, S. U., Pothnis, J. R. and Kim, J.-K., Effects of carbon nanotube alignment on electrical and mechanical properties of epoxy nanocomposites, Composites Part A, Vol.49 (2013), pp.26-34.
- Liu, Z., Jiao, L., Yao, Y., Xian, X. and Zhang, J., Aligned, ultralong single-walled carbon nanotubes: from synthesis, sorting, to electronic devices, Advanced Materials, Vol.22, Issue 21 (2010), pp.1-26.
- Mittal, G., Dhand, V., Rhee, K. Y., Park, S.-J. and Lee, W. R., A review on carbon nanotubes and graphene as fillers in reinforced polymer nanocomposites, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol.21, No.1 (2015), pp.11-25.
- Oliva-Avilés, A. I., Avilés, F. and Sosa, V., Electrical and piezoresistive properties of multi-walled carbon nanotube/polymer composite films aligned by an electric field, Carbon, Vol. 49, Issue 9 (2011), pp.2989-2997.
- Pradhan, B., Kohlmeyer, R. R. and Chen, J., Fabrication of in-plane aligned carbon nanotube-polymer composite thin films, Carbon, Vol.48, Issue 1 (2010), pp.217-222.
- Prolongo, S. G., Meliton, B. G., Rosario, G. D. and Ureña, A., New alignment procedure of magnetite–CNT hybrid nanofillers on epoxy bulk resin with permanent magnets, Composites Part B, Vol.46 (2013), pp.166–172.
- Suehiro, J., Technology for the filler orientation control, chapter 4 area enlargement technology of electrically aligned carbon nanotubes/epoxy resin composite film (2013), pp.30-35, S&T Publishing Inc(in Japanese).
- Suzuki, H., Arrangement direction of a linear object having the high electric conductivity under the electric field whose magnitude and direction are periodically changed, the Bulletin of Hachinohe Institute of Technology, Vol.32 (2013), pp.189-197(in Japanese).
- Suzuki, H., Carbon nanotube alignment in uncured suspension above the multiple-electrode by applying the multi-phase voltage, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 10 (2015), pp.822-828(in Japanese).

- Suzuki, H., Electric property of aligned carbon nanotubes/ultraviolet curing resin composites and alignment simulation of carbon nanotubes with traveling electric field application, *Journal of the Society of Materials Science, Japan*, Vol. 66, No. 3 (2017), pp.232-237(in Japanese).
- Volder, M. F. L. D., Tawfick, S. H., Baughman, R. H. and Hart, A. J., Carbon nanotubes: present and future commercial applications, *Science*, Vol.339, Issue 6119 (2013), pp. 535-539.
- Wang, Q., Dai, J., Li, W., Wei, Z. and Jiang, J., The effects of CNT alignment on electrical conductivity and mechanical properties of SWNT/epoxy nanocomposites, *Composites Science and Technology*, Vol.68, Issues 7–8 (2008), pp.1644-1648.
- Wernik, J. M. and Meguid, S. A., Recent developments in multifunctional nanocomposites using carbon nanotubes, *Applied Mechanics Reviews*, Vol. 63, No. 5, Article ID 050801 (2010).
- Yurdakul, H., Seyhan, A. T., Turan, S., Tanoğlu, M., Bauhofer, W. and Schulte, K., Electric field effects on CNTs/vinyl ester suspensions and the resulting electrical and thermal composite properties, *Composites Science and Technology*, Vol.70, Issue 14 (2010), pp.2102-2110.
- Zahouily, K., Decker, C., Kaisersberger, E. and Greener, M., Real-time cure monitoring of UV-curable systems by using dielectric analysis and infrared spectroscopy, *RadTech Europe 2003 Conference Proceedings*, Vol.1 (2003), pp. 159-165, Vincentz Network.