オーステナイト系ステンレス鋼の低・高サイクル疲労寿命特性に及ぼす内部水素の影響並びに加工誘起マルテンサイト変態と固溶強化の役割

松岡 三郎^{*1}, 古谷 佳之^{*2}, 竹内 悦男^{*3}, 蛭川 寿^{*2}, 松永 久生^{*4}

Effect of internal hydrogen on low- and high-cycle fatigue life properties and the role of strain-induced martensitic transformation and solid solution strengthening

Saburo MATSUOKA^{*1}, Yoshiyuki FURUYA^{*2}, Etsuo TAKEUCHI^{*3}, Hisashi HIRUKAWA^{*2}
and Hisao MATSUNAGA^{*4}^{*1, *4} Kyushu University

744 Motoooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

^{*2, *3} National Institute for Materials Science, Materials Reliability Unit

1-2-1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0047, Japan

Received: 13 December 2020; Revised: 24 January 2021; Accepted: 3 February 2021

Abstract

In order to clarify the effect of internal hydrogen on the fatigue life properties of SUS304, SUS316 and SUS316L, tensile tests and low- and high-cycle fatigue life tests were carried out in air at room temperature using 10, 68 and 100 MPa hydrogen-charged specimens. High-cycle fatigue life tests demonstrated that S - N curve (i.e., relationship between stress amplitude, σ_a , and number of cycles to failure, N_f) of each steel was higher in hydrogen-charged specimen than in uncharged specimen. The increase in fatigue limit, $\Delta\sigma_w$, with internal hydrogen was 40 MPa in 100 MPa hydrogen-charged specimens, 20 or 30 MPa in 68 MPa hydrogen-charged specimens, and 0 or 10 MPa in 10 MPa hydrogen-charged specimens. Low-cycle fatigue life tests manifested that ε_{ta} - N_f curve (i.e., relationship between total strain amplitude, ε_{ta} , and number of cycles to failure, N_f) of 68 MPa hydrogen-charged specimen was nearly coincident with that of uncharged specimen in SUS316L, whereas 68 MPa hydrogen-charging markedly lowered ε_{ta} - N_f curve in SUS304. The fraction of strain-induced martensite was measured on specimens fractured by tensile tests and low- and high-cycle fatigue life tests. The critical value of the martensite fraction below which 68~100 MPa hydrogen-charging does not cause hydrogen embrittlement, f_{mH} , was 1 % in tensile tests. On the other hand, the f_{mH} value was 9% in low- and high-cycle fatigue life tests. The increase in fatigue limit due hydrogen-induced solid solution strengthening, $\Delta\sigma_w$, in high-cycle fatigue life tests was expressed as $\Delta\sigma_w$ (MPa) = $15.4 \times 237H$, where H is the hydrogen content (mass %). In addition, the hydrogen-induced strengthening of stress amplitude, $\Delta\sigma_a$, and 0.2% proof strength, $\Delta\sigma_{0.2}$, in low-cycle fatigue life tests was expressed as $\Delta\sigma_{a+0.2}$ (MPa) = $15.4 \times 296H$. The results inferred that the contribution of hydrogen to solid solution strengthening was about 10 times larger than that of carbon and nitrogen when compared at the same mass concentration.

Keywords : Austenitic stainless steels, Internal hydrogen, Low- and high-cycle fatigue life tests, Strain-induced martensitic transformation, Solid solution strengthening

1. 緒 言

燃料電池自動車や水素ステーションで使用する水素機器の疲労強度設計を行うためには、オーステナイト系ステンレス鋼の疲労寿命特性に及ぼす水素の影響を明らかにすることが必要である。しかし、これに関連する研究は少ない。福山ら（福山他，1983）は，SUS304（溶体化材，0.2%耐力 $\sigma_{0.2} = 277$ MPa，引張強さ $\sigma_B = 783$ MPa）

No.20-00439 [DOI:10.1299/transjsme.20-00439], J-STAGE Advance Publication date : 15 February, 2021

^{*1} 正員，フェロー，九州大学名誉教授（〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡 744）^{*2} 正員，国立研究開発法人物質・材料研究機構（〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1）^{*3} 国立研究開発法人物質・材料研究機構^{*4} 正員，九州大学大学院 工学研究院 機械工学部門

E-mail of corresponding author: matsuoka.saburo.204@m.kyushu-u.ac.jp

の砂時計試験片を用い、最小応力 $\sigma_{\min} = 35 \text{ MPa}$ と一定にして、最大応力 $\sigma_{\max}$ を変える引張・引張応力のもとで、試験周波数 $f = 5 \text{ Hz}$ の疲労寿命試験を行った。有限寿命域での破断繰返し数 N_f は、アルゴンガス中に比べ、1.08 MPa 水素ガス中で 18 %、4.02 MPa 水素ガス中で 2.8 % になり、大幅に低下した。疲労限度 (10^7 回強度) での $\sigma_{\max}$ は、1.08 MPa 水素ガス中で 440 MPa (アルゴンガス中の 95 %)、4.02 MPa 水素ガス中で 420 MPa (アルゴンガス中の 93 %) となり、わずかに低下した。疲労限度でも、 $\sigma_{\max}$ が $\sigma_{0.2}$ を超えていたことから、破面を X 線解析で解析した結果、加工誘起マルテンサイトに対応するピークが存在が確認された。Iijima ら (Iijima et al., 2018) は、SUS304 ($\sigma_{0.2} = 279 \text{ MPa}$, $\sigma_B = 646 \text{ MPa}$), SUS316 ($\sigma_{0.2} = 283 \text{ MPa}$, $\sigma_B = 602 \text{ MPa}$) の平行部付き丸棒試験片を用い、応力比 $R = \sigma_{\max}/\sigma_{\min} = -1$ の完全両振り応力のもとで、 $f = 0.01, 0.1, 1 \text{ Hz}$ の疲労寿命試験を行った。 $\sigma_{\max}$ が $\sigma_{0.2}$ を超えない領域では、大気中と 106 MPa 水素ガス中の疲労寿命特性は一致し、疲労限度 σ_w (10^6 または 10^7 回強度) は SUS304 で約 250 MPa, SUS316 で約 240 MPa であった、このような挙動は、 $\sigma_{\max}$ が $\sigma_{0.2}$ を超えない領域では加工誘起マルテンサイト変態が起こっていないことによると考えられる。水素ガス中から試験片中に侵入する水素は外部水素と呼ばれている (San Marchi et al., 2010) (Takakuwa et al., 2017)。一方、電解チャージや高温・高圧水素ガス暴露で試験片中に予め存在する水素は内部水素と呼ばれている。竹内ら (竹内他, 2013) は、電解チャージで内部水素を含有させた SUS316L の板状平滑試験片を用い、 $f = 150 \sim 200 \text{ Hz}$, $R = 0$ の完全片振り応力のもとで室温・大気中疲労寿命試験を行った。溶体化材 ($\sigma_{0.2} = 212 \text{ MPa}$, $\sigma_B = 525 \text{ MPa}$, 水素含有量 $C_H \doteq 25 \text{ mass ppm}$) と 20% 冷間圧延材 ($\sigma_{0.2} = 585 \text{ MPa}$, $\sigma_B = 664 \text{ MPa}$, $C_H \doteq 30 \text{ mass ppm}$) では、内部水素は σ_w (10^8 回強度) を含む疲労寿命特性に影響を及ぼさなかった。しかし、40% 冷間圧延材 ($\sigma_{0.2} = 720 \text{ MPa}$, $\sigma_B = 885 \text{ MPa}$, $C_H \doteq 40 \text{ mass ppm}$) では、内部水素は組織割れ (ファセット) を起点としたフィッシュアイ破壊を引き起こし、 σ_w を低下させた。Murakami ら (Kanezaki et al., 2008, Murakami et al., 2008, Mine et al., 2009) は、電解チャージまたは高温・高圧水素ガス暴露で内部水素を含有させた SUS304, SUS316, SUS316L の平行部付き丸棒試験片を用い、 $f = 0.0015 \sim 15 \text{ Hz}$, $R = -1$ のもとで室温・大気中疲労寿命試験を行った。これらの一連の試験では、試験平行部に設けた微小ドリル穴から発生した微小き裂の進展挙動が調べられた。内部水素が疲労微小き裂進展を加速させる現象において、き裂先端でのすべりと加工誘起マルテンサイトの局在化が重要な役割を果たすことが明らかにされている。

本研究では、SUS304, SUS316, SUS316L の疲労寿命特性に及ぼす内部水素の影響を明らかにするため、高温・高圧水素ガス暴露で水素をチャージした平滑丸棒試験片を用い、室温・大気中で荷重制御高サイクル疲労寿命試験とひずみ制御低サイクル疲労寿命試験を行う。得られた結果を加工誘起マルテンサイト変態に加えて水素の固溶強化の観点から検討する。

2. 実験方法

2.1 供試材

表 1 と表 2 に、本研究で使用したオーステナイト系ステンレス鋼 SUS304, SUS316, SUS316L の化学成分と機械的性質をミルシート (検査証明書) から転記して示す。表 2 には、素材の形状と寸法、固溶体化熱処理条件も示す。表 1 には、オーステナイト安定度の指標である $Nieq$ を次式で計算して示す (平山, 小切間, 1970)。

$$Nieq = \text{Ni} + 0.65\text{Cr} + 0.98\text{Mo} + 1.05\text{Mn} + 0.35\text{Si} + 12.6\text{C} \quad (1)$$

ここで、Ni, Cr, Mo などは成分含有量 (mass %) である。 $Nieq$ が大きいほど、オーステナイト相は安定である。表 1 の $Nieq$ によると、オーステナイト安定度は SUS304 で最も低く、SUS316L で最も高い。SUS316 のオーステナイト安定度は SUS304 と SUS316L の中間に位置する。

2.2 引張試験

疲労寿命特性の基礎データを得るため、図 1 (a) の未チャージと水素チャージ平滑丸棒試験片をねじ式引張試験機に取り付け、室温・大気中で引張試験を行った。未チャージ試験片を用いた試験では、室温で変位速度を $V = 0.4 \sim 0.00015 \text{ mm/s}$ (ひずみ速度 $\dot{\epsilon} = 1.33 \times 10^{-2} \sim 5.00 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$) と変化させた。水素チャージ試験片を用いた試験で

は、 $V=0.0015 \text{ mm/s}$ ($\dot{\epsilon}=5.00 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$) のもとで試験温度 T を $-120 \sim 200^\circ\text{C}$ と変化させた。なお、 $V=0.2 \sim 0.4 \text{ mm/s}$ ($\dot{\epsilon}=0.67 \sim 1.33 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$) はオーステナイト系ステンレス鋼の引張試験で規定されている変位速度であり (JIS G 4304, 2015), $V=0.0015 \text{ mm/s}$ ($\dot{\epsilon}=5.00 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$) は低ひずみ速度引張 (SSRT : Slow Strain Rate Tensile) 試験で用いられる変位速度である。

2・3 荷重制御高サイクル疲労寿命試験とひずみ制御低サイクル疲労寿命試験

未チャージと水素チャージ平滑丸棒試験片を油圧サーボ疲労試験機に取り付け、室温・大気中で荷重制御高サイクルとひずみ制御低サイクル疲労寿命試験を行った。高サイクル試験では、図 1 (b) と (c) に示した A と B の 2 タイプの平滑丸棒試験片を用い、応力比 $R_\sigma = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$ を -1 とし、周波数を $f=0.01 \sim 5 \text{ Hz}$ に変化させた。低サイクル試験では、B タイプ試験片を用い、ひずみ比 $R_\epsilon = \epsilon_{\min}/\epsilon_{\max}$ を -1 、ひずみ速度を $\dot{\epsilon}=5.00 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ とした。

2・4 水素チャージ

内部水素を試験片にチャージするため、A タイプ疲労試験片 (図 1 (b)) を 270°C 、 10 MPa または 100 MPa 、 300 時間の条件で、引張試験片 (図 1 (a)) と B タイプ疲労試験片 (図 1 (c)) を 300°C 、 68 MPa 、 245 時間の条

Table 1 Chemical composition.

	Heat	Element (mass %)									Nieq
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	mass %	
304	D	0.06	0.50	1.47	0.031	0.024	8.15	18.31	—	22.5	
	V	0.04	0.57	1.22	0.023	0.002	8.09	18.15	—	21.9	
316	A	0.05	0.27	1.31	0.030	0.028	10.15	17.01	2.08	25.3	
316L	A	0.019	0.78	1.40	0.037	0.010	12.08	17.00	2.04	27.1	
	C	0.018	0.50	0.84	0.021	0.000	12.09	17.45	2.05	26.7	

Table 2 Mechanical properties.

	Heat	Product form	Solid solution	$\sigma_{0.2}$	σ_B	δ_f	φ
				(MPa)	(MPa)	(%)	(%)
SUS304	D	Round bar, $\phi 20 \text{ mm}$	$1100^\circ\text{C} \times 3 \text{ min} \times \text{WC}$	279	630	57	75
	V	Plate, $t 30 \text{ mm}$	$1050^\circ\text{C} \times 2 \text{ min} \times \text{WC}$	276	658	63	—
SUS316	A	Round bar, $\phi 22 \text{ mm}$	$1080^\circ\text{C} \times \text{WC}$	278	597	60	76
SUS316L	A	Round bar, $\phi 20 \text{ mm}$	$1050^\circ\text{C} \times 10 \text{ min} \times \text{WC}$	257	584	55	75
	C	Plate, $t 50 \text{ mm}$	$1120^\circ\text{C} \times 4 \text{ min} \times \text{WC}$	229	528	66	—

$\sigma_{0.2}$: 0.2 % proof stress, σ_B : Tensile strength, ϵ_f : Elongation, φ : Reduction in area, WC: Water cooled

Fig. 1 Configurations and dimensions of specimens. Dimensions are in mm.

件で、それぞれ水素ガス中に曝露した。水素ガス純度は 99.999 % (5N) である。これらの三つの曝露条件では、水素チャージ試験片の平行部（試験部）で水素は飽和していることを水素拡散解析で確認した。以後、三つの条件で水素ガス暴露した試験片を 10 MPa 水素チャージ試験片、68 MPa 水素チャージ試験片、100 MPa 水素チャージ試験片と呼ぶ。

3. 実験結果と考察

3・1 引張特性

図 2 に、SUS304（ヒート V）と SUS316L（ヒート C）の応力-変位曲線を示す。SUS304 の未チャージ試験片では、黒色の実線で示す $V=0.4$ mm/s の曲線と比べ、青色の実線で示す $V=0.0015$ mm/s の曲線において、引張強さ σ_B が高くなり、 σ_B での一様伸び δ_u が大きくなった。SUS316L の未チャージ試験片では、 $V=0.0015$ mm/s の青色の曲線において、 σ_B は高くならなかったが、 δ_u は大きくなった。図 3 は、未チャージ試験片における室温での σ_B と V の関係である。オーステナイト安定度が低い SUS304（表 1 の *Nieq* 参照）では、 V が小さくなるにしたがって、 σ_B は高くなった。オーステナイト安定度が高い SUS316L では、 σ_B は V にほとんど依存せず、水平になった。このような挙動はマルテンサイト変態誘起塑性（TRIP: Transformation-induced Plasticity）（田村他, 1969）によって引き起こされたと考えられる。TRIP とは、大気中の引張試験においては、加工誘起マルテンサイトによって加工

Fig. 2 Relationships between nominal stress and stroke displacement of uncharged and 68 MPa hydrogen-charged specimens for SUS304 and SUS316L. Black and red numbers adjacent to solid lines denote the fraction of martensite measured by a ferrite meter. Elongation was larger at $V=0.0015$ mm/s than at $V=0.4$ mm/s in uncharged-specimens of SUS304 and SUS316L. This was caused by martensitic transformation-induced plasticity. 68MPa hydrogen charged-specimen of SUS304 was broken at a small displacement by strain-induced martensitic transformation. Such a behavior did not occur in SUS316L.

Fig. 3 Displacement speed dependence of tensile strength of uncharged specimens for SUS304 and SUS316L. Numbers adjacent to each plot denote the fraction of martensite. Tensile strength increased with decreasing in displacement speed in SUS304, whereas it was kept constant in SUS316L.

硬化（引張強さ）が大きくなるため、ネッキングの進展が抑制され、大きな一様伸びが得られる現象である。このような点を明らかにするため、引張試験で破壊した試験片において、マルテンサイト相の割合 f_m をフェライトスコープで測定した。破面から 3～5 mm 離れた位置で円周方向に 6 点測定し、それらの測定値の平均値を f_m とした。図 2 と図 3 中の黒色数字が未チャージ試験片の f_m である。図 3 に示すように、SUS304 では、 V が低下し、 σ_B が大きくなるにしたがって、 f_m は大きくなり、13～35% の間で変化した。SUS316L では、 f_m は小さく、 $V=0.4$, 0.0167, 0.0015 mm/s で $f_m = 0.7$, 1.0, 0.5 % であった。なお、SUS304L と SUS316L において加工誘起マルテンサイト割合を測定した結果では、フェライトスコープによるマルテンサイト割合は X 線回折によるマルテンサイト割合の 1.9 倍になることが報告されている（緒方他, 2007）。

図 2 中の赤色の実線は、68 MPa 水素チャージ試験片を用い、室温で $V=0.0015$ mm/s の引張試験で取得した内部水素応力-変位曲線である。赤色の数字は水素チャージ試験片の f_m である。オーステナイト系ステンレス鋼の引張試験では、加工誘起マルテンサイトの形成によって水素脆化が引き起こされることが知られている（Han et al., 1998）（San Marchi et al., 2008）。未チャージ試験片で f_m が大きく、加工誘起マルテンサイトが多く形成される SUS304 では、水素により表面き裂の発生と進展が助長されるため（Takakuwa et al., 2017）、水素チャージ試験片では途中破断が起こった（図 2 (a)）。 f_m が小さい SUS316L では、途中破断が起こらなかった（図 2 (b)）。このような挙動を明確にするため、図 4 に絞り ϕ と試験温度 T の関係を示す。図中のそれぞれの記号に付けた黒色と赤色の数字は f_m である。SUS304 の未チャージ試験片（ Δ と ∇ ）では、 T が -120°C から 200°C に変化すると、 ϕ はほぼ 80 % と一定になり、 f_m は 37.0 % から 1.1 % に減少した。68 MPa 水素チャージ試験片（ Δ と ∇ ）では、120 と 200°C で ϕ と f_m はそれぞれ未チャージ試験片の ϕ と f_m と一致した。しかし、室温（ 25°C ）以下では、水素脆化によって途中破断が起こるため、68 と 100 MPa 水素チャージ試験片の ϕ と f_m は低下した。同様な結果は SUS316L でも得られた。ただし、100 MPa 水素チャージ試験片の ϕ と f_m の低下は -40°C 以下で起こった。

さらに、図 2 において、変位速度 $V=0.0015$ mm/s の 68 MPa 水素チャージ試験片の応力-変位曲線（赤色の実線）と未チャージ試験片の応力-変位曲線（青色の実線）と比較すると、SUS304 と SUS316L のどちらにおいても、68 MPa 水素チャージ試験片の応力-変位曲線は高応力側に位置した。後述するように、この現象は水素の固溶硬化で引き起こされる（3・5 節参照）。

以上の結果から、水素チャージ試験片を用いて取得した内部水素引張特性では、加工誘起マルテンサイト変態と水素の固溶強化が重要な役割を果たしていることがわかる。以下では、これらの二つの因子を念頭において、高サイクル疲労寿命特性と低サイクル疲労寿命特性について考察する。

3・2 高サイクル疲労寿命特性

図 5～図 7 に、SUS304（ヒート D と V）、SUS316（ヒート A）、SUS316L（ヒート C）の応力振幅 σ_a と破断繰返し数 N_f の関係（S-N 曲線）を示す。図中の黒色の数字は、疲労寿命試験後の破断した水素チャージ試験片に残

Fig. 4 Relationships of reduction of area and test temperature of SUS304 and SUS316L. Black and red numbers adjacent to plots denote the fraction of martensite. In SUS304, reduction of area, ϕ , was lower in hydrogen-charged specimens (Δ and ∇) than in uncharged specimens (Δ and ∇) in the temperature range below 25°C (room temperature). In SUS316L, ϕ was lower in hydrogen-charged specimens in the temperature range below -40°C .

っていた内部水素量である。内部水素量の測定には、ガスクロマトグラフィー方式の昇温脱離分析装置 (TDA: Thermal Desorption Analyzer) を用い、昇温速度を $0.28\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ とした。残留水素量は SUS304, SUS316, SUS316L でほぼ同等であり、10, 68, 100 MPa 水素チャージ試験片で約 26, 78, 100 mass ppm であった。オーステナイトステンレス鋼では、水素の拡散速度が小さく、疲労寿命試験中に放出される水素量が少ないので、残留水素量は水素ガス曝露による飽和水素量とほぼ等しくなる (Takakuwa et al., 2017)。

図 5～図 7 に示すように、SUS304, SUS316, SUS316L において、赤色記号の水素チャージ試験片の内部水素 S - N 曲線は黒色丸の未チャージ試験片の参照 S - N 曲線より高応力振幅側に位置した。疲労限度の上昇量 $\Delta\sigma_w$ に注目すると、100 MPa 水素チャージ試験片で $\Delta\sigma_w = 40$, 68 MPa 水素チャージ材で $\Delta\sigma_w = 20$ または 30 MPa, 10 MPa 水素チャージ材で $\Delta\sigma_w = 0$ または 10 MPa であった。このような疲労限度の上昇は水素の固溶強化によるが、その

(a) 10 and 100 MPa hydrogen-charged specimens, SUS304 (Heat D)

(b) 68 MPa hydrogen-charged specimen, SUS304 (Heat V)

Fig. 5 S - N curves of 10, 68 and 100 MPa hydrogen-charged specimens for SUS304. Black numbers adjacent to plots denote the amount of hydrogen. Red numbers adjacent to plots denote the fraction of martensite. S - N curves were higher in hydrogen-charged specimens than in uncharged specimens. The increase in fatigue limit, $\Delta\sigma_w$, with internal hydrogen was 40 MPa in 100 MPa hydrogen-charged specimen, 20 MPa in 68 MPa hydrogen-charged specimen and 10 MPa in 10 MPa hydrogen-charged specimen.

Fig. 6 S - N curves of 10 and 100 MPa hydrogen-charged specimens for SUS316. Black numbers adjacent to plots denote the amount of hydrogen. S - N curves were higher in hydrogen-charged specimens than in uncharged specimens. The increase in fatigue limit, $\Delta\sigma_w$, with internal hydrogen was 40 MPa in 100 MPa hydrogen-charged specimen and 0 MPa in 10 MPa hydrogen-charged specimen.

さ_Bで無次元化した応力振幅 σ_a/σ_B を採用した。既に述べたように、大気中における 100 MPa 水素チャージ試験片の内部水素 $S-N$ 曲線 (□) は未チャージ試験片の参照 $S-N$ 曲線 (○) より高応力振幅側に位置した。一方、106 MPa 水素ガス中で未チャージ試験片を用いて取得した外部水素 $S-N$ 曲線 (●) は大気中の参照 $S-N$ 特性 (●) と一致した。1 Hz で取得された疲労限度は、SUS304 で $\sigma_w \approx 250$ MPa (10^6 回強度)、SUS316 で $\sigma_w \approx 240$ MPa (10^7 回強度) であった。

以上のように、大気中において、水素チャージ試験片の σ_w が未チャージ試験片の σ_w を上回ることを確認することによって、未チャージ材の σ_w が水素ガス中で低下しないことを間接的に示せる可能性がある。これを確たるものにするためには、水素チャージによって材料中に導入された固溶水素が疲労強度の上昇に及ぼす影響を定量的に把握ことが不可欠であり、本論文の 3・5 節において考察を行う。上記のことを明らかにできれば、高コストで長期間を要する高圧水素ガス中での疲労試験を、水素チャージ試験片の大気中疲労試験で代用できるようになる。例えば、Iijima らは、106 MPa 水素ガス中の σ_w (10^7 回強度) を取得している。使用された試験機では荷重を伝達するロッドと高圧容器の間に設けられているゴム製 O リングの耐久性により、試験周波数が 1 Hz に制限されており、試験時間は約 4 か月にも及んでいる。水素チャージ材の活用によって疲労寿命評価試験を簡略化できれば、試験コスト低減と時間短縮の両面で極めて大きなメリットがもたらされる。

3・3 低サイクル疲労寿命特性

図 9 に、SUS304 (ヒート V) と SUS316L (ヒート C) の未チャージ試験片と 68 MPa 水素チャージ試験片を用い、大気中で取得した全ひずみ振幅 ε_{ta} と破断繰返し数 N_f の関係 ($\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線) を示す。SUS304 では、未チャージ試験片の参照 $\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線に比べ、68 MPa 水素チャージ試験片の内部水素 $\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線において寿命が大きく低下した。SUS316L では、未チャージ試験片の参照 $\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線に比べ、68 MPa 水素チャージ試験片の $\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線において寿命低下は軽微であった。図中の黒色と赤色の数字は f_m である。SUS304 では、 ε_{ta} が大きくなるにつれて、未チャージ試験片の f_m は 13.7% から 19.7% と大きくなったが、68 MPa 水素チャージ試験片の f_m は 10% 前後とほぼ一定になった。SUS316L では、未チャージ試験片と 68 MPa 水素チャージ試験片並びに ε_{ta} に関係なく、 f_m は 1% 以下であった。

図 10 に、低サイクル疲労寿命試験で得られた応力振幅 σ_a と繰返し数 N の関係 (繰返し硬化・軟化曲線) を示す。黒色の記号が未チャージ試験片の硬化・軟化曲線、赤色の記号が 68 MPa 水素チャージ試験片の硬化・軟化曲線である。 $f_m < 1\%$ である SUS316L では、試験片は繰返し前半に少し硬化し、後半に少し軟化した。 ε_{ta} が大きくなると、繰返し硬化・軟化曲線は順々に高応力側と移動した。これは、 ε_{ta} が大きくなると、転位が多く導入され、転位強化が働くことによる。 $f_m > 9\%$ である SUS304 では、試験片は試験の前半ではしばらくの間ゆるやかに硬化した。この硬化挙動は SUS316L の繰返し前半の硬化挙動と同じである。しかし、SUS304 では、繰返し途中

Fig. 9 Relationships between total strain amplitude, ε_{ta} , and number of cycles to failure, N_f , of 68 MPa hydrogen-charged specimens for SUS304 and SUS316L. Black and red numbers adjacent to plots denote the fraction of martensite. $\varepsilon_{ta}-N_f$ curve of 68 MPa hydrogen-charged specimen was nearly coincident with that of uncharged specimen in SUS316L, whereas 68 MPa hydrogen-charging markedly lowered $\varepsilon_{ta}-N_f$ curve in SUS304.

から急激な硬化が起こった. SUS304 のような準安定オーステナイト系ステンレス鋼を用い, 引張試験で TRIP 現象を調べた結果では, 引張りずみが 20% まではオーステナイトのみが変形し, その後に加工誘起マルテンサイトが形成されることが報告されている (田村他, 1969) (深瀬他, 1968). この TRIP 現象の特徴をもとにすると, 図 10 (a) の SUS304 においては, 繰返し初期のゆるやかな硬化はオーステナイトの繰返し変形で引き起こされ, その後の急激な硬化は加工誘起マルテンサイトで引き起こされたと考えられる. 加工誘起マルテンサイトが形成されると, 内部水素によって水素脆化が誘起されるので, 68 MPa 水素チャージ試験片では, 応力振幅が未チャージ試験片の最高応力振幅に達する前に疲労破壊が起こり, 寿命が低下した.

以上の結果から, 水素チャージ試験片の引張特性に加え, 水素チャージ試験片の高サイクル疲労寿命特性と低サイクル疲労寿命特性においても, 加工誘起マルテンサイト変態と水素の固溶強化が重要な役割を果たしていることがわかる. 以下では, これらの二つの因子の役割を定量的に評価する.

3・4 加工誘起マルテンサイト変態

図 11 に, 相対絞り $RRA = \phi_H / \phi$ と相対疲労き裂寿命 N_{fH} / N_f を水素チャージ試験片のマルテンサイト割合 f_{mH} に対して示す. ここで, ϕ_H と N_{fH} は水素チャージ試験片の絞りと疲労寿命, ϕ と N_f は未チャージ試験片の絞りと疲労寿命である. 図 11 (a) から, SUS304 と SUS316L の 68 と 100 MPa 水素チャージ試験片を用いた $V = 0.0015 \text{ mm/s}$ ($\dot{\epsilon} = 5.00 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$) の低ひずみ速度引張 (SSRT) 試験において, 水素脆化が引き起こされない加工誘起マルテンサイト割合の臨界条件として, 次式が得られる.

Fig. 10 Cyclic hardening and softening curves of 68 MPa hydrogen-charged specimens for SUS304 and SUS316L. SUS304 was cyclically hardening. 316L was cyclically stable.

Fig. 11 RRA versus f_{mH} and N_{fH}/N_f versus f_{mH} for SUS304, SUS316 and SUS316L. RRA , N_{fH}/N_f and f_{mH} are relative reduction of area, relative fatigue life and martensite fraction of hydrogen-charged specimen. The critical value of the martensite fraction below which 68~100 MPa hydrogen-charging does not cause hydrogen embrittlement, f_{mH} , was 1% in tensile tests. On the other hand, the f_{mH} value was 9% in low- and high-cycle fatigue life tests.

$$f_m < 1\% \quad \text{for SSRT test} \quad (2)$$

図 11 (b) からは, SUS304 と SUS316L の 68 と 100 MPa 水素チャージ試験片を用いた $f=0.1$ と 1 Hz の高サイクル疲労寿命試験と $\dot{\epsilon}=5.00 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ の低サイクル疲労試験において, 水素脆化が引き起こされない加工誘起マルテンサイト割合の臨界条件として, 次式が得られる.

$$f_m < 9\% \quad \text{for fatigue life test} \quad (3)$$

3・2 節の最後の段落において, 水素チャージ材の疲労限度が悪化しない場合, 水素機器の疲労強度設計に未チャージ試験片の大気中疲労限度が使用できる可能性を示した. 式 (2) と (3) を比較すると, 水素脆性の評価に対して疲労寿命試験より SSRT 試験のほうが厳しいことがわかる. このことは, 水素機器の疲労強度設計法のもう一つの可能性があることを示す. すなわち, SSRT 試験で水素脆性が評価されると, 未チャージ試験片の大気中疲労限度を用いて水素機器の疲労強度設計が可能になる.

3・5 水素の固溶強化

Pickering (Pickering, 1978) は, オーステナイト系ステンレス鋼の 0.2% 耐力 $\sigma_{0.2}$ が次式で予測できることを示している.

$$\sigma_{0.2} \text{ (MPa)} = 15.4(4.4 + 23C + 1.3Si + 0.24Cr + 0.94Mo + 1.2V + 0.29W + 2.6Nb + 1.7Ti + 0.82Al + 32N + 0.16f_\delta + 0.46d^{-1/2}) \quad (4)$$

ここで, C, N, Si などは成分含有量 (mass%), f_δ は δ フェライト体積率 (%), d は平均結晶粒径 (mm) である. Pickering は, C と N の侵入型元素が最も大きな固溶強化を示し, それに Cr や Mo の置換型フェライト生成元素が続き, Ni や Mn の置換型オーステナイト生成元素はほとんど固溶強化を示さないと述べている. 以下では, 式 (4) に示されていない侵入型元素 H の固溶強化について検討する.

図 2 の引張試験結果において, 赤色の 68 MPa 水素チャージ試験片の応力-変位曲線 ($V=0.0015 \text{ mm/s}$) は青色の未チャージ試験片の応力-変位曲線 ($V=0.0015 \text{ mm/s}$) より高応力側となった. この現象は水素の固溶強化によると考えられる. 低サイクル試験では, ひずみの測定精度が高い. そこで, 未チャージ試験片と 68 MPa 水素チ

Fig. 12 Stress-strain curves of 68 MPa hydrogen-charged specimens at 1/4 cycle of first hysteresis loops in low cycle fatigue life tests for SUS304 and SUS316L. The hydrogen-induced solid solution strengthening of 0.2% proof strength, $\Delta\sigma_{0.2}$, was about 42 MPa in SUS304 and about 28 MPa in SUS316L.

チャージ試験片を用いた低サイクル疲労寿命試験において、最初のヒステリシスループの 1/4 サイクルから得られる応力-ひずみ曲線を図 12 に示す。低サイクル疲労寿命試験におけるひずみ速度 $\dot{\epsilon} = 5.00 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ は変位速度 $V = 0.1 \text{ mm/s}$ となり、その変位速度は引張試験で規定されている変位速度 $V = 0.2 \sim 0.4 \text{ mm/s}$ (JIS G 4304, 2015) に近い。図 12 の SUS304 と SUS316L のどちらにおいても、赤色の 68 MPa 水素チャージ試験片の応力-ひずみ曲線は黒色の未チャージ試験片の応力-ひずみ曲線より上側にあることが明確にわかる。図中に示す赤字の数字は、内部水素の固溶強化による 0.2%耐力の増加量 $\Delta\sigma_{0.2}$ である。さらに、図 10 の繰返し硬化・軟化曲線において、赤色記号の 68 MPa 水素チャージ試験片と黒色記号の未チャージ試験片の応力振幅の差、すなわち内部水素の固溶強化による応力振幅の増加量 $\Delta\sigma_a$ を求めた。図 13 に $\Delta\sigma_a$ と N の関係を示す。オーステナイト安定度が高い SUS316L では、それぞれの ϵ_{ta} での $\Delta\sigma_a$ は一致し、図 12 (b) 中に示す $\Delta\sigma_{0.2}$ とほぼ等しくなった。オーステナイト安定度が低い SUS304 でも、同様な傾向が繰返し初期で得られたが、繰返し途中から加工誘起マルテンサイトの形成で $\Delta\sigma_a$ は急激に増加した。

図 14 に、SUS304, SUS316, SUS316L の $\Delta\sigma_w$, $\Delta\sigma_a$, $\Delta\sigma_{0.2}$ を成分含有量 (水素含有量) に対して示す。 $\Delta\sigma_a$ は、図 13 (a) の SUS304 では繰返し初期の水平部分のデータの平均値、図 13 (b) の SUS316L では全データの平均値である。 $\Delta\sigma_{0.2}$ は、図 12 の SUS304 と SUS316L の 4 つのデータの平均値である。直線近似を $\Delta\sigma_w$ (●, ▲, ■) では単独で行い、 $\Delta\sigma_a$ (□, ◇) と $\Delta\sigma_{0.2}$ (△, ▽) では一緒に行うと、次式が得られた。

$$\Delta\sigma_w \text{ (MPa)} = 15.4 \times 237H \quad (5)$$

Fig. 13 Relationships between increase in stress amplitude and number of cycle of 68 MPa hydrogen-charged specimens for SUS304 and SUS316L. The hydrogen-induced solid solution strengthening of stress amplitude, $\Delta\sigma_a$, in low-cycle fatigue life tests was about 40 MPa in SUS304 and about 30 MPa in SUS316L.

Fig. 14 The hydrogen-, carbon- and nitrogen-induced solid solution strengthening of fatigue limit, stress amplitude and 0.2% proof strength for SUS304, SUS316 and SUS316L. H, C and N in four equations represent mass % of these elements. The hydrogen-induced solution strengthening of fatigue limit, stress amplitude and 0.2% proof strength was about 10 times larger than the carbon- and nitrogen-induced solution strengthening of 0.2% proof strength.

$$\Delta\sigma_{a+0.2}(\text{MPa}) = 15.4 \times 296H \quad (6)$$

ここで、 H は水素含有量 (mass %) である。式 (6) では、 $\Delta\sigma_a$ と $\Delta\sigma_{0.2}$ を一緒にして近似したので、変数として $\Delta\sigma_{a+0.2}$ を用いた。図 14 中には、式 (5) と (6) を赤色の実線と破線で示す。また、式 (4) から $\sigma_{0.2}$ に対する C と N の固溶強化を抜き出し、黒色と青色の実線で示す。 $\sigma_{0.2}$ に対する C と N の固溶強化に比べ、 $\Delta\sigma_{a+0.2}$ あるいは $\Delta\sigma_w$ に及ぼす H の固溶強化は約 10 倍大きくなった。

San March ら (San March et al., 2008) は、7 種類の Type 316 ステンレス鋼の未チャージ試験片と水素チャージ試験片を用い、室温・大気中で引張試験を行った。丸棒試験片の直径は 4 mm、平行部長さは 20 mm である。変位速度は 0.02 mm/s である。水素チャージは、300°C、138 MPa 水素ガス中に試験片を約 10 日間曝露することによって行った。引張試験後に複数の試験片を用い、水素量を測定した結果、平均値は 136 mass ppm であった。San March らの論文の表 2 から $\Delta\sigma_{0.2}$ を計算して図 14 に+記号で示すが、それらは破線とほぼ一致した。すなわち、San March らの結果でも、 $\sigma_{0.2}$ に対する C と N の固溶強化に比べ、 $\sigma_{0.2}$ に及ぼす H の固溶強化は約 10 倍大きくなった。

4. 結 言

SUS304, SUS316, SUS316L の疲労寿命特性に及ぼす内部水素の影響を明らかにするため、10, 68, 100 MPa 水素チャージ試験片を用い、室温・大気中で引張試験、荷重制御高サイクル疲労寿命試験、ひずみ制御低サイクル疲労寿命試験を行った。チャージされた内部水素量は、10, 68, 100 MPa 水素チャージ試験片において 26, 78, 100 mass ppm であった。得られた結論は次のようにまとめられる。

- (1) SUS304, SUS316, SUS316L の未チャージ試験片と 10, 68, 100 MPa 水素チャージ試験片を用いた高サイクル疲労寿命試験では、水素チャージ試験片の応力振幅 σ_a と破断繰返し数 N_f の関係 ($S-N$ 曲線) は未チャージ試験片の $S-N$ 曲線より高応力振幅側に位置した。内部水素による疲労限度の上昇量 $\Delta\sigma_w$ は、100MPa 水素チャージ試験片で 40 MPa、68 MPa 水素チャージ試験片で 20 または 30 MPa、10 MPa 水素チャージ試験片で 0 または 10 MPa であった。
- (2) SUS304, SUS316L の未チャージ試験片と 68 MPa 水素チャージ試験片を用いた低サイクル疲労寿命試験では、SUS316L の全ひずみ振幅 ε_{ta} と破断繰返し数 N_f の関係 ($\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線) は未チャージ試験片と水素チャージ試験片でほぼ一致した。一方、SUS304 では、内部水素で水素脆化が引き起こされ、水素チャージ試験片の $\varepsilon_{ta}-N_f$ 曲線は大幅に悪化した。
- (3) フェライトスコープを用い、引張破壊と疲労破壊した試験片で加工誘起マルテンサイト割合を測定し、相対絞り RRA と相対疲労寿命 N_{fH}/N_f の関係を調べた。引張試験と低・高サイクル疲労寿命試験において、水素脆化が引き起こされない水素チャージ試験片の加工誘起マルテンサイト割合 f_{mH} の臨界条件として、それぞれ $f_{mH} < 1\%$ と $f_{mH} < 9\%$ が得られた。引張試験における臨界条件のほうが厳しいことから、水素脆性を引張試験で評価した場合、未チャージ試験片の大気中疲労限度を用いて、水素機器を設計できる可能性があることが示唆された。
- (4) 高サイクル疲労寿命試験で得られた疲労限度に対する水素の固溶強化は $\Delta\sigma_w (\text{MPa}) = 15.4 \times 237H$ で表された。ここで、 H は水素含有量 (mass %) である。低サイクル疲労寿命試験の最初のヒステリシスループの 1/4 サイクルから応力-ひずみ曲線が得られ、0.2%耐力 $\sigma_{0.2}$ が求まる。その後のヒステリシスループから応力振幅 σ_a と繰返し数 N の関係が得られる。 $\sigma_{0.2}$ と σ_a を一緒にして評価すると、それらに対する水素の固溶強化は $\Delta\sigma_{a+0.2} (\text{MPa}) = 15.4 \times 296H$ で表された。 $\sigma_{0.2}$ に対する炭素 C と窒素 N の固溶強化と比べて、 σ_w 並びに σ_a と $\sigma_{0.2}$ に対する水素 H の固溶強化は約 10 倍大きかった。

謝 辞

本研究成果の一部は、NEDO プロジェクト「水素材料先端科学基礎研究事業」(2006-2012) および NEDO プロジェクト「水素利用技術研究開発事業」(2013-2017) で得られたものである。

文 献

- 深瀬幸重, 江波戸和男, 大久保延弘, 村尾誠一, 準安定 Cr-Ni オーステナイトステンレス鋼の常温付近における機械的性質の特異性, 日本金属学会誌, Vol.32, No.1 (1968), pp.38-44.
- 福山誠司, 横川清志, 工藤清勝, SUS304 鋼の室温高圧水素環境下における疲労性質, 材料, Vol.32, No.355 (1983), pp.430-434.
- Han, G., He, J., Fukuyama, S. and Yokogawa, K., Effect of strain-induced martensite on hydrogen environment embrittlement of sensitized austenitic stainless steels at low temperatures, *Acta Materialia*, Vol.46, No.13 (1998), pp.4559-4570.
- 平山俊成, 小切間雅彦, Fe-Cr-Ni 系ステンレス鋼のマルテンサイト変態に対する化学組成の影響, 日本金属学会誌, Vol.34, No.5 (1970), pp.507-510.
- Iijima, T., Enoki, H., Yamabe, J. and An, B., Effect of high Pressure gaseous hydrogen on fatigue properties of SUS304 and SUS316 austenitic stainless steel (PVP2018-84267), in: *Proceedings of PVP-2018: ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference*, Prague, Czech Republic, July 15-20, 2018, New York, NY, American Society of Mechanical Engineers (2018).
- JIS G 4304, 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯, 日本規格協会 (2015) .
- Kanazaki, T., Narazaki, C., Mine, Y., Matsuoka, S. and Murakami, Y., Effect of hydrogen on fatigue crack growth behavior of austenitic stainless steels, *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol.33, Issue10 (2008), pp.2604-2619.
- Mine, Y., Narazaki, C., Murakami, K., Matsuoka, S. and Murakami, Y., Hydrogen transport in solution-treated and pre-strained austenitic stainless steels and its role in hydrogen-enhanced fatigue crack growth, *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol.34, Issue 2 (2009), pp.1097-1107.
- Murakami, Y., Kanazaki, T., Mine, Y. and Matsuoka, S., Hydrogen embrittlement mechanism in fatigue of austenitic stainless steels, *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol.39A (2008), pp.1327-1339.
- 緒方俊夫, 由利哲美, 小野嘉則, オーステナイト系ステンレス鋼の低温での引張変形挙動と発熱及び加工誘起マルテンサイト変態, 低温工学, Vol.42, No.1 (2007), pp.10-17.
- Pickering, F. B., *Physical Metallurgy and the design of steels*, Applied Science Publishers Ltd. (1978).
- San Marchi, C., Michler, T., Nibur, K. A. and Somerday, B. P., On the physical differences between tensile testing of type 304 and 316 austenitic stainless steels with internal hydrogen and in external hydrogen, *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol.35, No.18 (2010), pp.9736-9745.
- San Marchi, C., Somerday, B. P., Tang, X. and Schiroky, C. H., Effects of alloy composition and strain hardening on tensile fracture of hydrogen-precharged type 316 stainless steels, *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol.33, Issue 2 (2008), pp.889-904.
- Takakuwa, O., Yamabe, J., Matsunaga, H., Furuya, Y. and Matsuoka, S., Comprehensive understanding of ductility loss mechanisms in various steels with external and internal hydrogen, *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 48 (2017), DOI: 10.1007/s11661-017-4323-3.
- 竹内悦男, 早川正夫, 長島伸夫, 古谷佳之, 松岡三郎, 加工硬化したオーステナイト系ステンレス鋼 SUS316L の疲労特性に及ぼす水素の影響, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.73, No.736 (2013), pp.1335-1342.
- 田村今男, 牧 正志, 波戸 浩, 油井孝輔, Fe-Ni 系合金におけるマルテンサイト変態誘起塑性について, 日本金属学会誌, Vol.33, No.12 (1969), pp.1383-1389.

References

- Fukase, Y., Ebato, K., Okubo, N. and Murao, S., On the anomalous behavior of mechanical properties in metastable Cr-Ni austenitic stainless steels at ambient temperatures, *Journal of the Japan Institute of Metals and Materials*, Vol.32, No.1 (1968), pp.39-44 (in Japanese).
- Fukuyama, S., Yokokawa, K. and Kudo, K., Fatigue properties of SUS304 stainless steel in high pressure hydrogen at room temperature, *Journal of the Society of Materials Science, Japan*, Vol.32, No.355 (1983), pp.430-434 (in Japanese).
- Han, G., He, J., Fukuyama, S. and Yokogawa, K., Effect of strain-induced martensite on hydrogen environment embrittlement of sensitized austenitic stainless steels at low temperatures, *Acta Materialia*, Vol.46, No.13 (1998), pp.4559-4570.

Matsuoka, Furuya, Takeuchi, Hirukawa and Matsunaga, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.87, No.895 (2021)

- Hirayama, T. and Ogirima, M., Influence of chemical composition on martensitic transformation in Fe-Cr-Ni stainless steel, Journal of the Japan Institute of Metals and Materials, Vol.34, No.5 (1970), pp.507-510 (in Japanese).
- Iijima, T., Enoki, H., Yamabe, J. and An, B., Effect of high Pressure gaseous hydrogen on fatigue properties of SUS304 and SUS316 austenitic stainless steel (PVP2018-84267), in: Proceedings of PVP-2018: ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, Prague, Czech Republic, July 15-20, 2018, New York, NY, American Society of Mechanical Engineers (2018).
- JIS G 4304, Hot rolled stainless steels. sheets and strip, Japanese Standards Association (2015).
- Kanazaki, T., Narazaki, C., Mine, Y., Matsuoka, S. and Murakami, Y., Effect of hydrogen on fatigue crack growth behavior of austenitic stainless steels, International Journal of Hydrogen Energy, Vol.33, Issue10 (2008), pp.2604-2619.
- Mine, Y., Narazaki, C., Murakami, K., Matsuoka, S. and Murakami, Y., Hydrogen transport in solution-treated and pre-strained austenitic stainless steels and its role in hydrogen-enhanced fatigue crack growth, International Journal of Hydrogen Energy, Vol.34, Issue 2 (2009), pp.1097-1107.
- Murakami, Y., Kanazaki, T., Mine, Y. and Matsuoka, S., Hydrogen embrittlement mechanism in fatigue of austenitic stainless steels, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol.39A (2008), pp.1327-1339.
- Ogata, T., Yuri, T. and Y. Ono., Load-displacement curves, specimen heating, and strain-induced martensitic transformation of austenitic stainless steels at cryogenic temperatures, Teion Kogaku (J. Cryo. Soc. Japan), vol.42, No.1 (2007), pp.10-17 (in Japanese).
- Pickering, F. B., Physical Metallurgy and the design of steels, Applied Science Publishers Ltd. (1978).
- San Marchi, C., Michler, T., Nibur, K. A. and Somerday, B. P., On the physical differences between tensile testing of type 304 and 316 austenitic stainless steels with internal hydrogen and in external hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, Vol.35, No.18 (2010), pp.9736-9745.
- San Marchi, C., Somerday, B. P., Tang, X. and Schiroky, C. H., Effects of alloy composition and strain hardening on tensile fracture of hydrogen-precharged type 316 stainless steels, International Journal of Hydrogen Energy, Vol.33, Issue2 (2008), pp.889-904.
- Takakuwa, O., Yamabe, J., Matsunaga, H., Furuya, Y. and Matsuoka, S., Comprehensive understanding of ductility loss mechanisms in various steels with external and internal hydrogen, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 48 (2017), DOI: 10.1007/s11661-017-4323-3.
- Takeuchi, E., Hayakawa, M., Nagasima, N., Furuya, Y. and Matsuoka, S., The effect of hydrogen on fatigue Properties for work-hardened SUS316L austenitic stainless steel, Transaction of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A, Vol.73, No.736 (2013), pp.1335-1342 (in Japanese).
- Tamura, I., Maki, T., Hato, H. and Aburai, K., On the plasticity induced by martensitic transformation in Fe-Ni alloy and Fe-Cr-Ni alloy, Journal of the Japan Institute of Metals and Materials, Vol.33, No.12 (1969), pp.1383-1389 (in Japanese).