Advance Publication by J-STAGE

日本機械学会論文集

Transactions of the JSME (in Japanese)

DOI:10.1299/transjsme.21-00096

Received date : 19 March, 2021

Accepted date : 12 July, 2021

J-STAGE Advance Publication date : 20 July, 2021

高強度・薄板中空フレーム曲げ強度の質量効率を向上させる断面形状の研究

本田 正徳^{*1,*2}, 河村 力^{*3,*4}, 竹澤 晃弘^{*5}, 北村 充^{*2}

Research on cross-sectional shape to improve mass efficiency of high-strength thin plate hollow frame bending strength

Masanori HONDA^{*1,*2}, Chikara KAWAMURA^{*3,*4}, Akihiro TAKEZAWA^{*5}
and Mitsuru KITAMURA^{*2}

^{*1} Technical Research Center, Mazda Motor Corporation
730-8670, Aki-gun, Hiroshima, Japan

^{*2,*4} Division of Advanced Science and Engineering, Graduate School of Advanced Science and Engineering, Hiroshima University
1-3-2 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8511, Japan

^{*3} Mazda Motor Corporation

730-8670, Aki-gun, Hiroshima, Japan

^{*5} Department of Applied Mechanics and Aerospace Engineering, School of Fundamental Science and Engineering, Waseda University
3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8555, Japan

Abstract

From the viewpoint of suppressing global warming, it is required to reduce CO₂ emissions during driving by improving the fuel efficiency of automobiles. For that purpose, it is necessary to reduce the weight of the vehicle body frame to reduce running resistance. The most important function required of the frame member is the strength function to secure a space for the occupants to survive in the event of a collision. In general, the weight reduction and strength functions of the frame are in conflict, and structural design technology that suppresses cross-sectional collapse is important. We studied the plate shape that controls the in-plane bending buckling of the vertical plate of the cross section with the aim of suppressing the cross-sectional collapse of the automobile body frame formed of thin and high-strength steel sheets and utilizing the material strength of the steel sheet. From the theory of post-buckling strength of thin plates, we focused on the support conditions of the vertical plate and clarified the relationship with the shape of the peripheral structure. In addition, we derived a new shape proposal that suppresses buckling based on the shape of the vertical plate itself, and confirmed that it is possible to develop a buckling resistance that approaches the theoretical value that directly constrains the periphery.

Keywords : Thin-plate, High strength steel, Hollow flame, Post-buckling strength, In-plate bending

1. 緒 言

地球温暖化抑制の観点から、自動車の燃費向上による走行中の CO₂ 排出量抑制が求められており、そのためには、走行抵抗を低減するための車体軽量化が有効である（栗山他，2013）。一般的に車体において最も質量が大きいのは、乗員が存在するキャビン領域のフレーム部材である。フレーム部材に求められる最も重要な機能は、万が一の衝突事故の際に、乗員が生存する空間を確保するために、大荷重に耐える強度機能である。図 1 に

No.21-00096 [DOI: 10.1299/transjsme.21-00096]

^{*1} 正員，マツダ（株）技術研究所（〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1）

^{*2} 正員，広島大学 大学院 先進理工系研究科（〒739-8511 広島県東広島市鏡山一丁目 3 番 2 号）

^{*3} マツダ（株）

^{*4} 広島大学 大学院 先進理工系研究科

^{*5} 正員，早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科（〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1）

E-mail of corresponding author: honda.masa@mazda.co.jp

代表的な例として、車両側突時のキャビン領域における車体フレームの変形挙動を示す。図から分かるように、車室外から運動エネルギーを持った車両を模擬したバリアが侵入してくることで、Bピラーやサイドシルと言った、主要な車体フレームには曲げモーメントが発生し、薄板座屈による断面崩壊を伴う曲げ変形が発生する（船田他，2019）（史他，2019）。すなわち、衝突時の車体フレームには、曲げモーメントに対する座屈耐力が求められる（稲積他，2013）。

一般に、自動車車体のフレームは、1 mm前後の薄板鋼板をプレス成型した複数の部品を組み合わせた薄肉中空構造であり、稜線部に成型 R がついているという特徴を持つ。この車体フレームの軽量化と曲げ強度は背反しているため、それを打破するために、鋼板の高強度化が進んでいる（渡辺他，2013）。一方で、鋼板の高強度・薄板化が進むと、フレームを構成する薄板の座屈による断面変形が発生し易くなる。その結果、鋼板を高強度化してもフレーム質量当たりの曲げ強度（以下、曲げ強度質量効率）が期待値ほど向上せず、所望の効果が得られない問題が発生することが多い。この要因である断面変形を抑制し鋼板の性能を引き出すためには、曲げモーメントによって断面上板に発生する面内圧縮および、断面縦板に発生する面内曲げ応力（図 2）による座屈を制御する構造設計技術が極めて重要である。

薄板の面内圧縮・面内曲げの座屈強度に関しては古くから研究されており（土木学会鋼構造委員会編，2005），例えば、座屈発生後の最大耐力（以下、座屈後耐力）を算出できる理論式が提案され（木村他，2001），薄板の板厚と板幅の比率だけでなく、板の支持条件も座屈強度について影響が大きいことが知られている（山口他，2018）。しかし、自動車フレームにおいては、薄板を支持する境界条件にあたるのは、隣接する板や先述の稜線 R 部であり、支持部自体が座屈し易い薄板で形成されている。そのため、理論で取り扱われる完全拘束・単純拘束の前提で算出される座屈耐力よりも低下することが想定される。また、薄板の座屈を考慮した中空フレームの座屈挙動や強度性能については、開発初期の企画段階での設計精度向上のための理論式が体系的に研究されている（古巣他，2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020）。また、これらの理論体系に基づいて、フレーム強度の質量効率を向上させるための構造設計技術について、軸圧縮荷重における衝突エネルギー吸収を対象とした研究が盛んである。その中で、薄板の面内圧縮による座屈強度の質量効率を高めるには、凹型の形状を付与することで板厚幅比を増大させることが有効であると報告されている（中澤他，2007a, 2007b, 2013）。同様に、薄板の面内曲げについても、板幅を縮小することで座屈の制御は可能であるが、板断面の全塑性モーメント強度が低下してしまうことから、質量効率は低下してしまう。これより、板幅から全塑性モーメントを低下させることなく、面内曲げ座屈を制御することで、高強度・薄板鋼板の面内曲げ座屈強度の質量効率を向上させる構造設計技術が必要である。しかしながら、これらは十分に研究されておらず、薄肉中空フレームの断面崩壊を完全に制御可能な基盤が整っているとは言えない。

本研究では、自動車の車体フレームを構成する薄板の面内曲げ座屈を対象とし、板自体の形状や材質に加え、隣接する板や R 部（以下、周辺構造）の形状が与える影響を解明する。そして、薄板座屈を制御することによって鋼板の強度性能を効率良く活用するための設計指針と最適形状を導出することを目的とする。具体的には、第 2 章では、先行研究（木村他，2001）における薄板の座屈後耐力の式を用いた検討から制御指針を得た上で、第 3 章では、有限要素法（FEM）にて隣接する板と R 部の形状影響を解析的に明らかにする。そして、第 4 章では薄板の周辺構造に依存せずに薄板の支持力を向上させる新たな手法について検討し、第 5 章で最適形状を提案する。

Fig.1 Deformation behavior of the vehicle body frame during a side collision.

The main skeleton is deformed in the bending mode.

Fig.2 Stress generated in the frame cross section.

2. 薄板の面内曲げ座屈後耐力の理論

本章では，薄板座屈に関する理論式から，フレーム断面における縦板の面内曲げ座屈の制御指針を検討する．先行研究（木村他，2001,2012）によると，面内曲げを負荷された，板厚 t ，板幅 b ，材料の降伏応力 σ_{YP} ，比例限度の応力 σ_{PL} である薄板の座屈耐力は，換算幅厚比 λ^* と弾性限界幅厚比 λ_e^* の値によって場合分けされ，式（1）の弾塑性座屈の式もしくは，式（2）の座屈後耐力の式にて求められる． λ_p^* は塑性限界幅厚比とし，板厚で無次元化された有効幅と考える．

式中の M_p は，材料が有する強度性能を最大活用した状態である全塑性モーメントを示しており，塑性断面係数 Z_p と σ_{TS} の積で算出される．軽量化の視点から，補剛部材の追加などの座屈抑制を目的とした対策に要する質量の増加なしにこの値に近づけることが理想的である．これらの式から，フレームの曲げ強度を全塑性モーメントに近づけるための因子は，板厚 t ，板幅 b ，座屈係数 k であることが分かる．ここで，座屈係数 k は，薄板のアスペクト比，薄板への負荷条件，薄板の支持条件，薄板の曲率などで決定する値である（滝，2014）．

i) $\lambda^* \leq \lambda_e^*$ の場合，弾塑性座屈の式

$$M_p = Z_p \sigma_{TS} = \frac{tb^2}{4} \sigma_{TS} , \quad \frac{M}{M_p} = (\alpha - 1) \left(\frac{\lambda^*}{\lambda_e^*} \right)^2 + 1 , \quad \alpha = \sigma_{PL} / \sigma_{YP} , \quad \lambda^* = \frac{b}{t} \sqrt{\frac{\sigma_{TS}}{kE}} , \quad \lambda_e^* = \sqrt{\frac{0.9}{\alpha}} \quad (1)$$

ii) $\lambda^* \geq \lambda_e^*$ の場合，座屈後耐力の式

$$\frac{M}{M_p} = \frac{\lambda_e^*}{\lambda^*} , \quad \lambda_p^* = \frac{\lambda_e^*(3\alpha - 1)}{2\alpha} \quad (2)$$

Fig.3 In-plane bending of thin sheet.

図4に、式(1)(2)に基づいたケーススタディの結果を示す。グラフの横軸は板厚 t / 板幅 b ，算出した薄板の曲げ座屈強度を質量で除した値（以下、曲げ座屈強度の質量効率と呼ぶ）を示す。材料特性は、自動車用として実用化されている最高強度の鋼板である 1800MPa 級のホットスタンプ材（匹田他，2013）を意識し、ヤング率 $E=205,900\text{MPa}$ ，ポアソン比 $\nu=0.3$ ，降伏応力 $\sigma_{YP}=1,267\text{MPa}$ ，最大引張応力 $\sigma_{TS}=1,882\text{MPa}$ ，比例限度力 $\sigma_{PL}=977\text{MPa}$ とした。これを、板長さ $a=150\text{mm}$ の条件にて、板厚 t と座屈係数 k を変数とした。板幅 b の値は 25mm/50mm/75mm，座屈係数 k の値は 8/16/32 と変化させた。座屈係数の基準である $k=16$ は、四辺単純支持の場合の値である。

図より、材料特性一定のもとに曲げ座屈強度の質量効率を向上させるには、板幅 b の拡大により全塑性モーメント M_p を向上させた上で、板厚 t ，もしくは座屈係数 k の増大により M_p からの低下を抑制することが有効であると分かる。しかし、実際の車体フレームの設計においては、板厚 t の増大は軽量化，板幅 b の増大は設計空間の制約を考慮すると選択が困難な場合が多い。一方、座屈係数 k は、薄板のアスペクト比や曲率，荷重条件一定の場合には、板の支持条件により決定する。従い、質量や設計空間の制約を満足させつつ、フレームの断面形状の工夫によって板の面内曲げ座屈耐力の質量効率を向上させるには、支持条件の工夫により座屈係数 k を増大させることが有効な設計方針であると考えられる。しかしながら、実際のフレーム構造においては、断面縦板の周辺は隣接する薄板構造（断面上板やコーナーR部）であるため、それらの形状因子の影響や支持力を高める手法については十分に明らかでない。

Fig.4 Effect of each factor on mass efficiency of in-plane bending buckling strength of sheet steel. It is effective to increase the total plastic moment, M_p , by increasing the plate width, b , and then to suppress the decrease from M_p by increasing the plate thickness, t , or the buckling coefficient, k .

3. 薄板周辺の板形状が面内曲げ座屈強度に与える影響

本章では、座屈係数 k を制御する薄板の境界条件に着目し、周辺板やコーナーR部の影響を解析的に明らかにする。具体的には、代表的な車体フレームの縦板と、それを支持する周辺構造を抽出し、面内曲げ荷重による座屈強度の変化を CAE にて解析する。

3・1 解析条件

図6に、評価に用いるFEMモデルを示す。これは、自動車車体にて代表的なBピラーフレーム（図5）の断面から、面内曲げが生じる縦板と、その隣接する上板と下板および、コーナーR部を抽出したものである。この抽出した部材を長手方向に見た両端を剛体化し、一端の変位 X, Y, Z と回転 R_X, R_Z 方向を拘束、一端の変位 Y, Z と回転 X, Z を拘束し、両端に $0.1\%/msec$ の強制回転（曲げ）を付与することで面内曲げ座屈を誘発する。その際の曲げ座屈強度 M を、10mmピッチで14か所にて計測する断面通過モーメント（曲げ）の平均値から算出した。解析は、汎用ソフトのLS-DYNAを用い、メッシュサイズは1mmの一次要素とした。また、先行研究（木村他，2001）から薄板の曲げ座屈後耐力については、初期不整の影響は無視できると判断し、今回は考慮しない。

材料モデルは多直線近似等方弾塑性モデルとし、2章と同様に1800MPa級のホットスタンプ材を意識したモデルとした。具体的には、先行研究（匹田他，2013）に示されている降伏応力と最大引張応力を基に、Ramberg-Osgood式から算出した歪-応力特性を用いた（図7）。

具体的な計算ケースを説明する。最初に理論値と実際の支持力の影響を明らかにすべく、縦板に最大の圧縮応力が発生する上端の変位 Y と回転 R_X, R_Y, R_Z を拘束したものと、コーナーRが無く隣接する上板のみを再現したもの、そしてコーナーR部を再現したものの比較を行う。この際、コーナーRの大きさによる影響も調査する。次に一般的な大きさであるコーナーR5mmと固定した上で、隣接する上板の板厚、板幅、角度を変化させ、その影響を検証する。

上述に述べた条件で、周辺構造がない平板のみ（ $b=40mm$ ）のFEMモデルで算出した最大座屈耐力を、式(1)～(2)で算出した理論値と比較し、大きな差異がない（19%）ことを確認した。従い、本解析モデルは妥当であると判断できる。

Fig.5 Vehicle body structure and B-pillar frame.

Fig.6 Evaluation model that extracts the vertical surface and peripheral structure of the B-pillar cross section.

Fig.7 Material Model for FEM

3・2 解析結果

3・2・1 コーナーR 部形状の影響調査

図 8 に、縦板の上端を拘束したものと、ベース仕様として $u=20\text{mm}$ の上板との間に 5mm のコーナーR を付与したものと、荷重特性を示す。いずれの場合も、板厚 $t=1.6\text{mm}$ である。横軸はモーメント負荷点の回転角、縦軸は縦板の断面を通過するモーメントを示す。図から分かるように、隣接する上板とコーナーR 部が存在することで、例えば、回転角 $\theta=10^\circ$ までに発現する板の曲げ最大モーメントは 11% 低下した。最大モーメントを発現した際の変形挙動を図 9 に示す。上板の上端を拘束したものは、より広範囲で $2,000\text{MPa}$ 程度の高い応力が発生している。一方、コーナーR と上板で支持したものは、支持部自体が圧縮力によって座屈変形し、縦板部に発生する応力が高まる前に面外座屈が誘発されていることが分かる。

図 10 は、コーナーR 値と板幅 b を変化させた結果である。図から分かるように、コーナーR が存在し、その大きさが大きくなると座屈耐力は大幅に低下する。一般的な車体フレーム設計のノウハウとして、プレス成型性を確保する上では、最低でも 3mm 以上の R が必要とされているが、今回の検討では、僅か 3mm の R 形状を付与するだけでも座屈耐力が低下することが明らかになった。また、座屈耐力の低下量の差は、板厚が小さいほど顕著であることも確認した。

Fig.8 Load characteristics of a plate that completely restrains the edges and a plate that is supported by a peripheral. structure (corner R5 mm). The upper plate and corner R reduced the maximum moment by 11%.

Fig.9 Deformation behavior of the plate that completely restrains the edges and the plate that is supported by the peripheral structure (corner R5 mm). The one with a constrained upper end exhibits high stresses over a wide area.

Fig.10 Relationship between corner R and bending buckling strength. The presence of a corner R, even if only 3 mm in size, results in a significant reduction in the maximum moment. The larger the corner R, the larger the reduction.

3・2・2 隣接する板の影響調査

図 11 に、隣接する上板の幅を変化させた場合の座屈耐力を示す。図より、上板の板幅が大きくなると上板の面内曲げ剛性と共に縦板の支持力が向上することで縦板の座屈耐力が向上する。一方、過大になると上面の面内圧縮座屈耐力が低下することで縦板の支持力が低下し、縦板の座屈耐力も低下することが明らかになった。すなわち、縦板の長さには適値が存在し、本ケースでは $u=10\text{mm}$ が最適であることを確認した。図 12 に、コーナー

R を 5mm に固定した上で、縦板と上板との角度 α を変化させた影響を示す。角度を 90°より小さく、すなわち鋭角にすることで、全ての板厚で曲げ座屈強度の向上を確認した。

以上述べた検討の結果から、フレーム断面縦板の曲げ座屈耐力については、隣接する上板とコーナーR で構成される周辺構造の影響が極めて大きいことが分かった。具体的には、コーナーR を縮小し、上板の幅を適値化した上で、上板と縦板の成す角を鋭角にすることで質量増なく曲げ座屈耐力を向上できる。しかしながら、実際の車体フレーム設計においては、上板幅やコーナーR の大きさには設計や製造上の制約が多く、その自由度は大きくない。すなわち、周辺構造の形状最適化と併せて、縦板の支持条件を改善し、座屈変形を抑制することが必要である。

Fig.11 Relationship between upper plate width and bending buckling strength. The larger the width of the upper plate is, the smaller the maximum moment becomes. The smaller the plate thickness, the larger the reduction.

Fig.12 Relationship between the angle θ formed with the upper plate and the bending buckling strength. When the angle with the upper plate is less than 90°, the maximum moment value increases.

4. 周辺構造に依存せずに縦板の面外変形を抑制する方策の検討

4・1 縦板部に対する新たな支持機能の付与

本章では、コーナーRや上板幅の最適化と併せて、これらの設計因子とは異なる新しい因子を加えることで、縦板の座屈強度を高める新構造を検討する。本研究では、縦板の平面部において直線状に新たな支持力を付与する方策を考案した。具体的には、図13に示すように、縦板のある高さ位置における面外方向の変位を線拘束する。本来は、全面を拘束するのが最も支持効果が高いと考えられるが、最小限の構造変更で新たな支持力を具現化するために、今回は線拘束を選択した。

図14は、上板 $u=20\text{mm}$ 、コーナ $R=5\text{mm}$ にてモデル化した仕様に加えて、上板幅を 10mm まで縮小した上で縦板の圧縮座屈側の中央位置（高さ 37.5mm ）に線拘束を入れた仕様の荷重特性を比較したものである（板厚 $t=1.6\text{mm}$ ）。上板の板幅を 10mm まで縮小したことで端部の支持力を向上させた上で、新たな支持機能で圧縮側の座屈を線拘束できていることから、高い曲げ座屈強度が得られることを確認できた。

Fig.13 Support function newly added to the vertical surface.

Fig.14 Bending buckling strength improvement effect by new support function. Placing a line restraint on the vertical plate suppresses buckling and greatly improves the maximum moment value.

図 15 は、線拘束の位置による影響を確認したものである。縦板の圧縮応力が発生する領域に存在する場合には座屈耐力向上の効果が確認でき、その最適値は、座屈による面外変位量が最大となる圧縮側の中央部となる高さが最適であることを確認できた。一方で、引張応力が発生している領域においては、線拘束を付与しても座屈耐力の変化は小さい。

以上から、縦板に新たな境界条件として、圧縮座屈が発生する領域の中央となる高さに線拘束機能を付与することで、自動車の骨格のような極めて板厚幅比が小さい条件でも鋼板の強度ポテンシャルを引出せる可能性を確認することができた。

Fig.15 Optimal position for height of support function.

The best height for the line constraint is to place it at 75% of the height of the plate.

4・2 線拘束を具現化する新形状

本節では、線拘束機能を板の形状で具現化した新構造を提案する。具体的には、図 16 に示すように縦板に形状変化点を付与する方法を考案した。これにより、縦板に伝達する面内力が形状変化点により分解され、形状変化点から下面側に配置される部材の面内力によって、縦板の面外変形を抑制することが狙いである。この形状変化点の線拘束による座屈抑制効果を、図 17 に示すモデルにて検証した。ここでは、 $b=40\text{mm}$ の縦板および、 $u=10\text{mm}$ の上板、 $R=5\text{mm}$ 周辺構造のうち圧縮応力が発生する部分のみを抽出し、両端に接合した剛体壁の下端部を拘束（変位 X, Y, Z, 回転 Rx, Rz）した上で、 $0.1^\circ/\text{msec}$ となるように上端部に強制変位を付与する。その後、縦板を通過する断面力 F_x の最大値を断面積で除した値を比較することで、圧縮応力にて発生する座屈を形状で抑制する効果を検証する。形状変化点の位置は、前節で最適であることが明らかになった圧縮側の中央高さ（縦板高さの 75% 位置）とした上で、形状変化点の角度 β による影響を検証した。

図 18 に検証結果を示す。形状変化点の無い仕様（ 0° ）と比較して、形状変化点のある仕様は、座屈耐力が向上している、すなわち狙いの面外変形を拘束する機能を発現できていることが分かった。また、十分な効果を得るためには、板厚によらず 30° 以上の角度を付与することが効果的であることも明らかとなった。

Fig.16 Plate shape that realizes line restraint function.

Fig.17 Verification model of line constraint function.

Fig.18 Effect of improving buckling strength by shape change point. When β is below 30° , the effect of linear restraint decreases and the maximum compressive load decreases.

5. 面内曲げ座屈を抑制する最適形状の導出

前章までにより明らかにした、縦板を支持する上板とコーナーR部および、縦板自身の形状因子と座屈強度の関係性を総合的に考慮し、最適と考えられる板形状を2つ考案した(図19)。いずれも、初期形状から圧縮面の幅を縮小(10mm)、上板と縦板の角度を鋭角(70°)とした上で、コーナーRを3mmまで縮小することで、縦板端部の支持力を向上させる。なおかつ、縦板の高さ75%の位置に、30°の形状変化点を付与することで、縦板の面外変形を抑制する新たな支持力を発現させることが狙いである。新形状Bについては、設計空間が限られている場合に、断面幅方向の大きさを抑制するために、縦板に引張応力が発生している高さ25%の位置にも形状変化点を付与した。

図20に、荷重特性の比較を示す。図より、いずれの新形状の場合も、縦板の座屈による荷重低下が抑制され、大幅に曲げ座屈耐力が向上することを確認できた。図21は、板厚を変化させた場合の効果比較である。最大曲げ座屈耐力を塑性断面係数で除することで形状による座屈後耐力の向上効果を検証した。新形状A、B共に、座屈が顕著な $t=0.8\text{mm}$ と $t=1.6\text{mm}$ の条件においては、いずれも大幅な形状による座屈耐力の向上が確認できた。 $t=2.4\text{mm}$ の条件においては、新形状Bのみ向上した。

Fig.19 New shape devised.

Fig.20 Effect of improving bending buckling strength by the devised shape.

The buckling of the longitudinal plate is suppressed in both New shape A and B, and the maximum moment is extremely high.

Fig.21 Difference in bending buckling strength improvement effect due to the devised shape. The maximum moment is significantly improved for both plate thicknesses. The smaller the plate thickness, the greater the improvement.

6. 結 言

薄板・高強度鋼板で形成される自動車車体フレームの断面崩壊を抑制して鋼板の材料強度を最大活用することを狙い、断面縦板の面内曲げ座屈を制御する板形状について検討した。

第2章では、先行研究である薄板の座屈後耐力理論を用いたパラメータ検討から、面内曲げ座屈の質量効率を向上させるには、薄板の支持条件の改善から座屈係数を向上させることが有効であることを明らかにした。

第3章では、縦板の支持条件を決定する隣接板とコーナーR部の形状と座屈強度の関係性を明らかにし、隣接板の幅を適値化した上で、コーナーRは小さく、また、縦板と隣接板の角度を鋭角にすることが、支持条件の改善による座屈強度向上に有効であることを明らかにした。

第4章では、縦板の平面部に線状の支持条件を付与することで座屈強度を大幅に向上できる可能性と、その機能を形状変化点（稜線）で再現できることを見出した。これらの全ての知見を併せた最適形状を、第5章で導出し、周辺を直接拘束する座屈強度の理論値と同等の性能を発揮することを確認した。

以上から、座屈による断面崩壊の抑制から、高強度・薄肉中空フレームの曲げ強度質量効率を向上させるための断面形状の設計指針を明らかにし、CO₂排出減と高い衝突安全性能を両立する自動車車体フレームの設計を可能とした。

今後は、より広い範囲で周辺構造の形状因子や、縦板自体の形状因子の値と座屈係数自体の関係性を解き、それらを定式化することで、薄板の座屈後耐力の理論式を更に発展させる。

文 献

- 福井清之, 栗山幸久, 稲積透, 渡辺憲一, 次世代鋼製環境対応車 Future Steel Vehicle (第4報) —FSVを実現するための接合・組立技術—, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.2 (2013), pp.529-534
- 船田健介, 渡辺憲一, 自動車サイドシル単品評価試験方法の検討, 自動車技術会論文集, Vol.50, No.4 (2019), pp.1108-1113
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 竹田英生, 浜辺勉, 長方形平板のせん断座屈後挙動, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.78, No.786 (2012), pp.171-178.
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, 箱形断面梁のねじり座屈の近似解法, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.79, No.801 (2013), pp.573-581.
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, 箱形断面梁の圧縮とねじりの複合荷重時の座屈応力関係式, 日本機械学会論文集, Vol.80, No.816 (2014), DOI:10.1299/transjsme.2014simm0219.
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, エネルギー法による箱形断面梁の曲げ座屈, 日本機械学会論文集, Vol.81, No.828 (2015), DOI:10.1299/transjsme.15-00115.
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, 側辺の面内変位を許容した長方形平板の圧縮座屈後挙動, 日本機械学会 M&M2016 カンファレンス (2016), GS48.
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, 箱形断面梁の曲げによる弾性屈伏 (角筒におけるブラジール効果), 日本機械学会論文集, Vol.84, No.858 (2018), DOI: 10.1299/transjsme.17-00326
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, Karman の有効幅理論を基礎とした長方形平板の圧縮座屈後の応力および変位の評価, 日本機械学会論文集, Vol.85, No.875 (2019), DOI: 10.1299/transjsme.19-00053
- 古巣克也, 尼子龍幸, 中川稔章, 浜辺勉, 青木典久, Timoshenko の近似式を用いた長方形平板のせん断座屈後の応力および変位の評価, 日本機械学会論文集, Vol.86, No.887 (2020), DOI: 10.1299/transjsme.20-00118
- 稲積透, 栗山幸久, 渡辺憲一, 福井清之, 次世代鋼製環境対応車 Future Steel Vehicle (第2報) —最適化手法を活用した構造設計—, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.2 (2013), pp.517-522
- 土木学会鋼構造委員会編 (委員長 宇佐美勉), 座屈設計ガイドライン, 鋼構造シリーズ 12, 丸善 (2005), p.228.
- 木村衛, 金属部材を構成する板要素の有効幅についての一考察, 日本建築学会構造系論文集, Vol.77, No.673 (2012), pp.437-442.
- 木村 衛, 井上 哲郎, 谷口 元, 橋村 徹, 小松 健, 薄板の座屈後耐力, 日本建築学会構造系論文集, Vol.66, No.545 (2001), pp.135-140.
- 栗山幸久, 橋本浩二, 稲積透, 渡辺憲一, 福井清之, 次世代鋼製環境対応車 Future Steel Vehicle (第1報) —設計コンセプトと結果概要—, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.2 (2013), pp.511-516
- 滝 敏美, 航空機構造解析の基礎と実際, プレアデス出版 (2012).
- 中澤嘉明, 田村憲司, 日下貴之, 北條正樹, 薄肉多角形部材の塑性座屈挙動に及ぼす板厚の影響, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.73, No.731 (2007), pp.828-834
- 中澤嘉明, 田村憲司, 日下貴之, 北條正樹, 薄肉多角形部材の塑性座屈挙動に及ぼす断面形状因子の影響, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.73, No.727 (2007), pp.331-337
- 中澤嘉明, 田村憲司, 塑性座屈挙動に及ぼす断面内への凹部導入位置の影響, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.1, pp.87-92 (2013)
- 史陳勇, 渡辺憲一, アルミ押出材及び高強度鋼板によるマルチマテリアル(MM)車体 ビームの多目的最適化設計, 自動車技術会論文集, Vol.50, No.2 (2019), pp.417-423
- 渡辺憲一, 栗山幸久, 稲積透, 福井清之, 次世代鋼製環境対応車 Future Steel Vehicle (第3報) —新材料と新工法による部品設計—, 自動車技術会論文集, Vol.44, No.2 (2013), pp.524-528
- 山口 貴吏, 板構造物に対する座屈評価手法の基礎検討, 日本機械学会論文集, Vol.84, No.857 (2018), DOI: 10.1299/transjsme.17-00327
- 匹田 和夫, 西畑 敏伸, 菊地 祐久, 鈴木 貴之, 中山 伸之, TS1800MPa 級ホットスタンプ用鋼板の開発, まてりあ, Vol.52, No.2, p.68-70 (2013), <https://doi.org/10.2320/materia.52.68>

References

- Fukui, K., Kuriyama, Y., Inazumi, T., Watanabe, K., World Auto Steel Program: Future Steel Vehicle (Fourth Reports) - Joining and Assembly Technologies for Future Steel Vehicle Structures -, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.44, No.2 (2013), pp.529-534 (in Japanese).
- Funada, K., Consideration of Vehicle Component Parts & Evaluation Test for Side Sill, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.50, No.4 (2019), pp.1108-1113 (in Japanese).
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Takeda, H. and Hamabe, T., Post-buckling behavior of rectangular plate under shear, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A, Vol.78, No.786 (2012), pp.171–178 (in Japanese).
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Approximate solution of torsional buckling of box beam, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A, Vol.79, No.801 (2013), pp.573–581 (in Japanese).
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Buckling stress relation equations of box beam under compression and torsion, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.80, No.816 (2014), DOI: 10.1299/transjsme.2014smm0219.
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Bending buckling of box beam by energy method, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.81, No.828 (2015), DOI:10.1299/transjsme.15-00115.
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Compressional post-buckling behavior of rectangular plate allowing in-plane displacement of side ends, Mechanics of Materials Conference M&M2016 of the Japan Society of Mechanical Engineers (2016), GS48 (in Japanese).
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Elastic flattening of box beams under bending moment (The Brazier effect of rectangular tubes), Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.84, No.858 (2018), DOI: 10.1299/transjsme.17-003267.
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Estimation of stresses and displacements of a rectangular plate after compression buckling based on effective width theory by Karman, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.85, No.875 (2019), DOI: 10.1299/transjsme.19-00053.
- Furusu, K., Amago, T., Nakagawa, T., Hamabe, T. and Aoki, N., Estimation of stresses and displacements of a rectangular plate after shear buckling using approximate expression by Timoshenko, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.86, No.887 (2020), DOI: 10.1299/transjsme.20-00118.
- Hikita, K., Nishihata, T., Kikuchi, Y., Suzuki, T., Nakayama, N., Development of TS1800MPa Grade Hot Stamping Steel Sheet, Materia Japan, Vol.52, No.2, p.68-70 (2013), <https://doi.org/10.2320/materia.52.68>
- Inazumi, T., Kuriyama, Y., Watanabe, K., Fukui, K., World Auto Steel Program: Future Steel Vehicle (Second Report) - Structural Design Aided by Computer Optimization Method -, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.44, No.2 (2013), pp.517-522 (in Japanese).
- Japan Society of Civil Engineers, Committee on steel structures editing (Chairman Usami, T.), Guidelines for stability design of steel structures 2nd edition, Steel structures Series 12, Maruzen (2005), p.228 (in Japanese).
- Kimura, M., A study on the effective width of plate elements in the metal members, Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ), Vol.77, No.673 (2012), pp.437–442 (in Japanese).
- Kimura, M., Inoue, T., Taniguchi, H., Hashimoto, T., Komatsu, K., POST-BUCKLING STRENGTH OF THIN-PLATES, Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ), Vol.66, No.545 (2001), pp.135–140 (in Japanese).
- Kuriyama, Y., Hashimoto, K., Inazumi, T., Watanabe, K., Fukui, K., World Auto Steel Program: Future Steel Vehicle (First Report) - Design Concept and Main Results -, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.44, No.2 (2013), pp.511-516 (in Japanese).
- Nakazawa, Y., Tamura, K., Kusaka, T., Hojo, M., Effects of Material Thickness on Plastic Buckling Behavior of Thin-walled Polygonal Shell Members, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A, Vol.73, No.731 (2007-3), pp.828-834
- Nakazawa, Y., Tamura, K., Kusaka, T., Hojo, M., Effects of Cross Sectional Shape on Plastic Buckling Behavior of Thin-walled Polygonal Shell Members, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A, Vol.73, No.727 (2007-3), pp.331-337 (in Japanese).
- Nakazawa, Y., Tamura, K., Effects of Installation Position of Concave Geometry in Cross Section of Thin-walled Polygonal

- Shell Members on Progressive Buckling Behavior, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.44, No.1 (2013), pp.87-92 (in Japanese).
- Shi, D., Watanabe, K., Multi-objective Optimization Design of Multi-material (MM) Vehicle Beam with Aluminum Extrusion and High Strength Steel , Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan , Vol.50, No.2 (2019), pp.417-423 (in Japanese).
- Taki, Y., Koukuuki kouzoukaiseki no kiso to jissai, Pleiades publishing (2014), pp.141–148 (in Japanese).
- Watanabe, K., Kuriyama, Y., Inazumi, T., Fukui, K., World Auto Steel Program: Future Steel Vehicle (Third Reports) - Parts Design Used by New Materials & New Methods of Production -, Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol.44, No.2 (2013), pp.524-528 (in Japanese).
- Yamaguchi, T., A basic study on buckling evaluation method for plate structures, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.84, No.857, 2018, DOI: 10.1299/transjsme.17-00327