金属性ポットについて*

会 員 廣 戸 忠 吉**

- 1). 金属製スピニングポットの由来
- 2). 金属ポット用のアルミ材、所要動力、強度に関して
- 3). 實地使用の状況
- 4). 塗装に関して

1). 金属性スピニングポットについては、ポットに関する Eggert¹⁾の研究に既に記載されている。

第1図は原始的な紡糸ポットでその後現れた紡糸ポットの基礎型をなすものである。真鍮製の台

第 1 図 初期の金属ポット

即ち盆の上に鉄製のカツペを置く。カツペの両側はエナメルを引いてあり、又糸の導入口が備えてある。重い真鍮製の輪には数個の突起があつて、カツペを台に固定する役目をする。盆の内側にあるエポナイト層は金属が酸性溶液のため腐蝕されないように保護する役目をする。構成材料として鉄と真鍮を使用すること及び雌ねちを備えた輪でカツペを盆に固定することが紡糸ポットの実用を妨げた。そして今日用いられているようなポットの形状になつた。

次に構成材料として純アルミニウム(98~99%)が用いられた。そして純アルミは使用する紡糸溶液に対し耐腐蝕性がよいと認められたが、悲しいことには紡糸ポットは鑄造アルミニウムの使用を

必要とした。これは比重小さく2.7で且不可避の巣が出来るために破損という点については工業的要求を完全に充すことは出来ない。かかる点から止むを得ずポットの内側、然も蓋の所までエポナイトで被覆した。これは紡糸酸性溶液から保護されないポットの縁の真鍮製スプリングと、紡糸ポットのアルミニウム縁との間に電流を生じ、ために速かに腐蝕或は破壊されることも判つた。

材料の方でも熱心に研究された。色々の材料の中でアルミ以外は只ベークライトのみが選ばれた。我國では從來殆どベークライトで作られたポットを用いているが、強度の点から金属性のより高速度に堪えるポットが研究されて來た。例えばアルミニウムの外アルミニウムの合金、耐酸鋼及び鉄心を有するベークライト製のポット等である。

2). 金属ポット用アルミ材につき述べると、純アルミは前記のように比較的耐酸度はあるが絶対的ではなく強度に対しても問題となる点がある。材質強度の例を挙げると

デュラルミン	35~40kg/mm ²
BSK 400	25~30 "
BSK 300	20~25 "
純アルミ鍛造品	10~15 "
	(99.6~99.7程度)
" 鑄造品	9~12 "

位である。

又当方で実験した耐酸試験の結果耐蝕度を比較して見ると第2図のようでありデュラルミンはこれ等よりなお一層悪い。

次に強度に対する計算値を示すと、ポットの胴部を回転する円筒とし内容物ケーキの遠心力を加算した計算方式による各種材料の肉厚及び安全率を見ると第1表の如くなる。勿論これは正確な数

* On the Metallic Spinning Pot. 1950年11月20日、日本繊維機械学会にて講演

** C. Hiroto, Member 紡機製造株式会社々長

第 2 図 耐 蝕 試 験

- 1) 試料の状況—腐蝕液中に静置、時々攪拌
- 2) 腐 蝕 液—10% 硫 酸
- 3) 温 度—室 温 (但 5月)

値を示していないかも知れないが比較対照の資料とはなる。計算の基礎は内径 179mm. 深さ 119mm. で、回転数 10,000 毎分、ケーキは外径 179mm. 内径 111.8mm. 厚 33.6mm でこれに耐えるボツトの厚みを内径を基準として外側に附加するものである。

第 1 表

	安 全 率		肉 厚 耗	
	10,000 R. P. M	8,000 R. P. M	10,000 R. P. M	8,000 R. P. M
デュラルミン鍛造	2.3	トスレバ	2.5	
BSK 400	2.0		2.9	
BSK 300	2.5		5.1	
純アルミ鍛造	2.0	2.0	9.6	4.0
〃 鑄造		2.5		8.8

次にボツトを運転するための所要動について見ると、普通の優秀な紡糸ボツトは一般に 5,600~6,000 回転を以て運転する場合約 60~65 ワツトを必要とする。10,000 回転までは電力消費量は 180 ワツトまでで回転数と共に増加する。良く作られた電動機は無負荷で運転のために比較的少量のエネルギー即ち約 20 ワツトを必要とする故大部分はボツトの回転に必要なのである。研究の結果この電力消費は殆ど専らボツトの壁の空気摩擦に打勝つために使用されることが確かめられた。紡糸ボツトを構成している材料の問題は別としても非常に重要な軽視出来ない因子として表面の狀態が問題となる。即ち塗装の適当に行われた金属ボツトは普通のベークライトボツトに対して 15~20 %の電力節約が出来る。

J. Schneider 氏によれば電力消費量は他の條他を同じとすればボツトの外径の 4 乗に比例する。

即ち $N_0 = C \cdot H \cdot D^4 \cdot n^{2.4}$

N_0 = 電力消費量

D = ボツトの外径

H = ボツトの高さ

n = ボツトの回転数

C = 恒数

前例に示した各種輕金属ボツトの電力消費量の比較を前式によつて見ると第 2 表の如くなる。

第 2 表

材 質	電力消費量の比 $\left(\frac{10,000}{R. P. M} \right)$
デュラルミン鍛造品	1
BSK 400	1.0169
BSK 300	1.1179
純アルミ鍛造品	1.3463
純アルミ鑄造品	—

強度に関しては遠心力によるもの、振動によるもののチェックが必要である。前者に対しては最近太田先生の非常に嚴密な計算法も発表されているが、内容物のケーキの物理的性質も然るべき所で究明されることを希望する。ケーキ自体がボツトの壁に対してどの程度に又如何様に影響を與えているか早く知りたいと思う。

振動に対しては從來も色々研究されているが、これはボツト自体よりも甚だしく脆弱な部位即ち細いモーター軸に應力が集中しこの部が傷むのでボツト自体は問題になりそうにない。現在程度のボツトの寸度では胴部の固有振動数は毎分 30 万乃至 40 万程度と考えられるがこれもボツトの高さが高くなり、又肉厚が薄くなつた場合には或は問題となつて來るかも知れない。又その程度になつて來れば円板部の振動、又円筒部の歪の振動も問題となるかも知れない。

3). 当社の金属ボツトの研究は終戦後人絹界の要望であつた大型ボツトの製作に端を発し、爾來材料加工塗装に充分の研究をしまつたところ確実な自信を以て供給することが出来るに到つた。各社が工業的に使用を始められたのは昭和 24 年 8 月

以降で目下供給済の数は約1万に垂んとしていて引続き需要が要求されているが目下のところ異状なく使用に堪えている。

4). 金属ボットは前記したように目下のところ如何なる材料を用いても耐酸上絶対に完全だというものは見当らない。従つて耐酸被覆をして命数を永くすることは金属ボットの使用價值上大きな因子の一である。当社においては各種の合成樹脂塗料につき研究し24年に至り一應自信がついた。当初は塗装技術上困難な部位例えばボットの上縁、排酸孔部等が侵され易いというような結果を得たが種々研究の結果、特に試験設備の完成によつて完全な製品を得ることが出来るようになった。

塗料は被塗装物が特殊のものであるため塗膜の密着が良く、強度、硬度共に良好でなければならぬと共に耐酸性が確實でなければならぬ。当社の塗膜(商品名パーマコート)は例え一部が機械的に衝撃で破損しても普通の塗料塗膜のように塗膜と金属面との間に液が漸次侵入して、破壊されぬ部のはげ落ちることなく、單に機械的に破損したところだけ金属が腐蝕され、塗膜の完全な場所には腐蝕が進行しない。勿論塗膜の強度、硬度、耐酸性は良好である。

塗料の研究に並行して塗装の研究も重要である。塗膜に異物が混入したり、ピンホールが出来たり、或は塗料が金属面に充分乗つていなかつたりして薬液が金属面に短絡されるような塗装は如何に塗料が優秀でも保護被膜の役目を果さない。従つて塗装後の製品の検査も良品を得る重要な過程の一つである。なお万一塗膜が被害を受けた場合容易にこれが修復をなし得ることは塗装物の實用價值を増す一つの要素であるが本塗膜の修復は甚だ容易にこれをなすことが出来る。終りに本塗膜の堪える薬品名を列举して見ると第3表の如きものがある。

第3表 耐酸被膜の耐蝕液

ブ ラ イ ン	
ク ロ ム 酸	25 % 液
亜 硫 酸	
硫 酸 ア ル ミ ニ ウ ム	22 % 液
ア ン モ ニ ウ ム 明 礬	50 % 液
塩 化 ア ン モ ン	50 % 液
硫 安	飽和液
硼 砂	50 % 液
塩 化 カ ル シ ウ ム	5 % 液
弗化アンモン、中性又は酸性	6 % 液
過 酸 化 水 素 水	
明 礬	各種濃度
カ リ 明 礬	同 上
重 ク ロ ム 酸 加 里	5 %
酸 性 芒 硝	30 % 液
メ タ 磷 酸 ソ ー ダ	50 % 液
次 亜 硫 酸 ソ ー ダ	25 % 液
亜 硫 酸 ソ ー ダ	50 % 液
塩 化 亜 鉛	50 % 液
硫 酸 亜 鉛	液
ア セ ト ン	100 %
醋 酸	5 % 液
タ ン ニ ン 酸	10 % 液
四 塩 化 炭 素	
枸 橈 酸	20 % 液
綿 実 油	100 %
エ チ ル ア ル コ ー ル	100 %
フ オ ル マ リ ン	
蟻 酸	60 % 液
ガ ソ リ ン	
グ リ セ リ ン	100 %
ケ ロ ミ ン	100 %
酪 酸	100 %
メ タ ノ ー ル	100 %
ナ フ テ ン 酸	100 %
オ レ イ ン 酸	100 %
eti	

1) Eggert Melliands, Textileberichte. Nrl. (1930)

喜多源逸著 ビスコース式人造絹糸