繊維機械に利用されるダクタイル鑄鉄*

杉 原 守 一**

1. 緒 言

鑄鉄の強度を改善する方法としては、大別して二つの方法がある。一つは金属基地を改善する方法で、これはかなり古くから研究されて来たが、せいぜい引張強さ約 30 kg/mm^2 程度であった。もう一つは黒鉛の形状を変える方法で、片状黒鉛を細かく且つ彎曲した状態に析出させて $30 \sim 40 \text{ kg/mm}^2$ 程度の強さのものが得られるようになった。更にこの第2の方法が一段と進歩して、黒鉛を球状として析出することに成功し、鑄造のままで一躍 60 kg/mm^2 以上の引張強さを有する鑄鉄が得られた。これがダクタイル鑄鉄である。一名ノジュラ鑄鉄ともいう。このダクタイル鑄鉄は今から約7年前(1948年)にアメリカ及びイギリスにおいて発明、発表された。即ちアメリカでは A. P. Gagnebin 等によりマグネシウム処

理によるダクタイル鑄鉄が、またイギリスでは H. Morrogh 等によってセリウム処理によるダクタイル鑄鉄がほぼ同じ時期に発表されたのである。

この両者共それぞれ特許になっており、日本では1953年1月に International Nickel Co. の姉妹会社である Canadian Nickel Products から10社がその製造特許を得た。この内繊維機械メーカーとしては当社のみがこの特許を得ている。

本稿では、当社で製造しているダクタイル鑄鉄の各種試験結果を基にしてその諸性質を紹介し、併せて既に繊維機械に応用している部品の内数例を示すことにする。

2. ダクタイル鑄鉄の諸性質について

(1) 顕微鏡組織及び破面

第1図に普通鑄鉄とダクタイル鑄鉄の顕微鏡組織を示

a-1 ×100

b-1 ×100

a-2 ×100

b-2 ×100

普通鑄鉄

ダクタイル鑄鉄

(第1図) 普通鑄鉄とダクタイル鑄鉄の顕微鏡組織

* Textile Machinery and Ductile Iron.

** M. Sugihara, 豊田自動織機製作所

(第 1 表) ダクタイル鋳鉄と他の鉄鋼材料との比較表

種 別	鼠鋳鉄	高級鋳鉄	ミーハ ナイト G A	可鍛鋳鉄	ダクタイル鋳鉄		鋼 鋳 焼 鈍	構造用鋼	黒鉛鋼
					鋳造のまま	焼鈍のまま			
黒 鉛 の 形 状	片 状	細き片状	準片状	結 節 状	球 状	球 状	な し	な し	点 状
弾性係数 (kg/mm ²)	7 500	12 500	14 000	17 000	16 500	—	21 000	21 000	19 700
引張強さ (kg/mm ²)	22	30~45	35	37~60	50~70	40~55	38~60	52~64	85
降 伏 点 (kg/mm ²)	な し	な し	32	19~31	40~60	35~45	18~28	34	67
降 伏 比 (%)	〃	〃	91	55	80	85	47	58	79
伸 び (%)	〃	〃	—	2~10	1~6	8~20	8~20	18~22	6
ブリネル 硬 度	180	225	217	110~150	220~280	140~180	140~170	140~170	255
抗 圧 力 (kg/mm ²)	90~100	100~140	102	35~60	85~125	—	35~55	38~50	85
衝撃値 (kg・m/cm ²)	<0.5	0.5~1.5	1.0	5~17	3.5	55	4~20	5~20	—
曲げ疲労強度 (kg/mm ²)	5~10	10~15	15.5	14~20	25~30	15~20	13~15	30~32	—

す。即ち a—1 と a—2 は普通鋳鉄の鋳造のままと完全焼鈍せる組織、b—1 と b—2 はダクタイル鋳鉄の鋳造のままと完全焼鈍せる組織である。

図から明らかなように普通鋳鉄は片状黒鉛を有し、ダクタイル鋳鉄は球状黒鉛を有している。金属基地は鋳造状態で (a—1、b—1) 何れもパーライト、完全焼鈍したものは (a—2、b—2) 何れもフェライトとなっている。

黒鉛が片状に出ていることは、引張応力に対して非常に弱く、切断面は片状黒鉛部を多く通るので、普通鋳鉄の破面は黒灰色に見えるのである。これに対してダクタイル鋳鉄の如く黒鉛が球状であると、切断面は黒鉛部よりも金属基地を多く示すので、その破面は鋼に類似せる色合を呈する。

(2) 一般的な機械的性質

ダクタイル鋳鉄と他の鉄鋼材料との一般的な機械的性質の比較を第 1 表に示す。表から弾性係数は普通鋳鉄の 2 倍強で、可鍛鋳鉄に匹敵することが分る。引張強さは鋳造のままですべて普通鋳鉄の 3 倍、また焼鈍状態では鋳鋼の

(第 2 図) 当社製ダクタイル鋳鉄の引張強さ及び伸びと硬度との関係

焼鈍状態の強度に匹敵する。硬度は鋳造状態でブリネル硬度 220~280、また焼鈍すると 140~180 となり、容易に任意の硬度が得られる。その外、曲げ疲労強度においても優れた性質を示している。

次に当社製ダクタイル鋳鉄の引張強さ及び伸びと硬度との関係を第 2 図に示す。図から明らかなように鋳造状態で引張強さ 55 kg/mm² 以上、伸び 3~15%、これを焼鈍したものは引張強さ 40 kg/mm² 以上、伸び 20% 内外となっている。

この結果を主要鉄鋼材料の引張強さと硬度との関係図に入れて見ると、第 3 図の如くなる。図においてブリ

(第 3 図) ダクタイル鋳鉄、普通鋳鉄及び鋼の引張強さと硬度との関係

ネル硬度 200 のところをみると、引張強さが普通鋳鉄 = 20 kg/mm²、鋼 = 70 kg/mm²、ダクタイル鋳鉄 = 60 kg/mm² となっている。各材料の引張強さとブリネル硬度との比をとると、鋼 : 70/200 = 0.35、ダクタイル鋳鉄 : 60/200 = 0.30、普通鋳鉄 : 20/200 = 0.10 となり、ダクタイル鋳鉄は硬度の割に強度が高く、明らかに鋼に類似せる材料であることが分る。

(3) 機械的性質に及ぼす肉厚の影響

普通鑄鉄は化学成分が同一の場合、肉厚の大小（これは冷却速度に関係する）により機械的性質が大きく変化する。即ち Rother と Mazurie は 1 in ϕ の試験棒の引

(第4図) ダクタイル鑄鉄の機械的性質に及ぼす肉厚の影響

1 in $\times 100$

2 in $\times 100$

3 in $\times 100$

(第5図) 各肉厚試験片の顕微鏡組織

張強さを100%とした場合、3 in ϕ になると、Soft Iron 即ち引張強さ 15~19 kg/mm² 級のものでは45%の強度低下を示し、Machinery Iron 即ち引張強さ 23~27 kg/mm² 級のものでも25%の強度低下を示したと報じている。

これに対してダクタイル鑄鉄の機械的性質に及ぼす肉厚の影響を試験した結果を第4、5図に示す。第4図における肉厚はYブロックの試験片の肉厚を示している。先ず引張強さについて見ると、1 in Yブロックからの試験片の引張強さ 61.0 kg/mm² を100%とした場合、3 in Yブロックでは引張強さが 59.1 kg/mm² でこれは1 in Yブロックの97%に当り、僅かに3%の強度低下を示すに過ぎない。また伸びは肉厚が増すにつれて僅かに向上し、硬度は殆んど変化がない。即ちダクタイル鑄鉄は少くとも3 in 肉厚迄は普通鑄鉄に比して、機械的性質の変化はるかに少い良い材料であることが分る。

第5図はダクタイル鑄鉄の各肉厚試験片の中心部の顕微鏡組織を示す。この図からも1~3 in迄殆んど同一の組織を示し、肉厚の影響の少いことがよく分る。

(4) 機械的性質に及ぼす熱処理の影響

ダクタイル鑄鉄は熱処理することによって、鋼と同様な熱処理効果を期待できる。ダクタイル鑄鉄の Hardability 及び焼入温度における保持時間の影響については、純冶金学的考察になるので省略しここでは焼入後、各温度に焼戻した場合の機械的性質の変化について述べる。

このテストに用いた試料の化学成分を第2表に示す。

(第2表) 試料の化学成分 (%)

TC	Si	Mn	P	S	Cr	Mg
3.75	2.74	0.30	0.056	0.007	0.03	0.044

(第6図) ダクタイル鑄鉄の機械的性質に及ぼす熱処理の影響

(第 3 表) 焼 戻 温 度 と 機 械 的 性 質

試 料	抗 張 力 (kg/mm ²)	降 伏 点 (kg/mm ²)	伸 び (%)	シャルピ 衝 撃 値 (kg・m/cm ²)	硬 度		
					<i>R_C</i> 実 測 値	<i>H_B</i> 換 算 値	<i>H_S</i> 換 算 値
鋳 造 の ま ま	64.3	44.2	3.2	—	18.3	220	33
880°C 30 min 保持後水焼入	23.4	—	—	—	57.5	(581)	77
200°C 戻 し	40.3	—	—	—	53.4	(527)	71
300 〃	62.3	—	—	—	52.0	500	69
400 〃	75.4	—	—	0.4	48.5	458	65
500 〃	106.6	95.6	0.7	—	36.0	336	49
600 〃	65.6	54.0	7.2	0.4	18.7	223	33
700 〃	57.3	35.1	15.5	1.8	5.3	170	26

またテストの結果を第3表及び第6図に示す。即ち 880°C に 30 min 保持後水焼入し、次いで 200~700°C 迄 100°C とびに各温度にそれぞれ 1.5 hr 焼戻した場合の機械的性質を示したものである。第3表に示す硬度はロックウェル C スケール (*R_C*) が実測値で、ブリネル (*H_B*) 及びショア硬度 (*H_S*) はそれぞれ *R_C* からの換算値である。

第6図から明らかのように鋳造状態で引張強さ $\sigma_B=64\text{ kg/mm}^2$ 、*R_C*=18 のものを焼入すると、*R_C*=58 となりかなり硬化するが $\sigma_B=23\text{ kg/mm}^2$ に下っている。焼戻温度が高くなるにつれて引張強さを増し、500°C で $\sigma_B=107\text{ kg/mm}^2$ となり、これより焼戻温度が高くなると再び下り、700°C では 57 kg/mm^2 となっている。なお降伏点は鋳造のまま及び 500°C 以上の焼戻で明らかに認められ、焼入及び 400°C 焼戻迄は殆んど認められない。硬度は 400°C 迄徐々に下り、400°C で *R_C*=49 を示し、それ以上では比較的急勾配で軟化し、700°C では *R_C*=5 となっている。

伸びは鋳造状態で 3% あったものが、焼入及び 400°C 焼戻迄は明瞭には認められず、500°C で僅かに認められより高温では伸びを増し 700°C で 16% となっている。

有溝試験片によるシャルピ衝撃値は比較的 low、30 kg・m シャルピ試験機では、鋳造状態及び 600°C 焼戻迄殆んど認められない程度であるが、400°C と 600°C において 0.4 の測定値が得られ 700°C で 1.8 を示している。この傾向は 300°C 附近と 500°C 附近に衝撃値の谷を示す鋼の焼戻脆性の傾向に似ている。

要するにダクタイル鋳鉄は適当な熱処理を行うことによって、鋳造状態よりもはるかによい種々な性質をもたせることができる。

(5) 繰返打撃疲労強度に及ぼす熱処理の影響

第7図に示す如きノッチあり及びノッチなしの試験片を作り、鋳造状態及び前試験と同様な熱処理を施して松村式繰返打撃疲労試験を行った。なお比較のためにダク

(第 7 図) 繰返し打撃疲労試験片

(第 4 表) 試料の化学成分 (%)

試料	T.C	Si	Mn	P	S	Cr	Mg
DCI	3.61	2.82	0.42	0.054	0.003	0.05	0.58
OCI	3.14	1.89	0.90	0.287	0.050	0.04	—

(第 5 表) 松村式繰返打撃疲労試験結果

ノッチの有無 1 回 の 打 撃 エ ネ ル ギ	無		有		硬 度 (<i>R_C</i>)	
	50 kg・cm		20 kg・cm			
試 料	DCI	OCI	DCI	OCI	DCI	OCI
鑄 造 の ま ま 880°C 30 min 保持 後水焼入 100°C 戻 し	7 090	27	131	3	23	19
	327	1以下	1	1以下	58	49
200°C //	7 234	//	748	//	54	48
300°C //	3 268	//	620	//	49	45
400°C //	26 896	//	1 079	//	47	41
500°C //	9 993	//	636	//	35	30
600°C //	4 808	//	333	//	19	18
700°C //	2 479	4	197	//	7	3

タイル鋳鉄の外に普通鋳鉄をあわせ試験した。この時 使用した試料の化学成分を第4表に示し、結果を第5表 及び第8図に示す。表中の DCI はダクタイル鋳鉄、 OCI は普通鋳鉄を意味する。

ノッチなしの試験片については 1 回の打撃エネルギーを 50 kg・cm とし、ノッチ試験片については 20 kg・cm とした。打撃回数 1 以下とあるのは始めの一撃で折れた ものであり、1 は第 2 回目の打撃で折れたものである。 なお第6表には鋳造状態及び各熱処理を施した試験片の

(第8図) ダクタイル鋳鉄の繰返打撃疲労強度に及ぼす熱処理の影響

硬度を併記してある。

この結果を図示したのが第8図である。横軸に鋳造状態と焼戻温度をとり、縦軸に打撃回数を対数目盛でとっている。図から明らかなように、ダクタイル鋳鉄は鋳造状態及び熱処理を施したものすべて、ノッチの有無にかかわらず普通鋳鉄よりはるかに打撃疲労強度が高い。特にノッチのない場合は非常にすぐれており、就中焼入後400～500°Cに焼戻したものは鋳造状態のものよりはるかに強くなっている。但しダクタイル鋳鉄のみについてノッチの有無の強度を比較すると、ノッチのある方はかなり強度が落ちるので、設計上切欠及びコーナ部には許される範囲内において十分なるアールをつける方が一層安全である。

3. ダクタイル鋳鉄の繊維機械部品への応用例

第9図の1, 2, 3に目下応用中の部品の数例を示す。

	使用機種	精梳綿機
	品名	カム
	旧材料名	普通鋳鉄(表面硬化)
	改良点	耐摩耗性
	使用機種	粗紡機
	品名	(左)ボビン ホイール (中)ヘリカル ギヤ (右)スピンドル ビニオン
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	耐摩耗性
	使用機種	豊田自動織機
	品名	キャッチ レバ
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	耐摩耗性
	使用機種	豊田自動織機
	品名	レース
	旧材料名	木材
	改良点	歪み防止

(その 2)

	使用機種	同色片2丁杼自動織機
	品名	キャノン ブラケット
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	強度, 重量減
	使用機種	豊田自動織機
	品名	フライバック アーム
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	強度, 重量減
	使用機種	豊田自動織機
	品名	ビッキング ステッキ用 キャップ
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	強度
	使用機種	豊田自動織機
	品名	プッシング アーム
	旧材料名	普通鋳鉄
	改良点	強度, 重量減

(その 3)

(第9図) ダクタイル鋳鉄の応用例
繊維機械に利用されているダクタイル鋳鉄部品

	使用機種	重布織機
	品名	ヘルド ハンガ
	旧材料名	鋳鋼
	改良点	鋳造性, 鋳肌
	使用機種	精梳綿機
	品名	ウェイト フック
	旧材料名	可鍛鋳鉄
	改良点	強度
	使用機種	同色片2丁杼自動織機
	品名	スター ホイール
	旧材料名	青銅鋳物
	改良点	耐摩耗性
	使用機種	同色片2丁杼自動織機
	品名	ラム アイアン タンパ クル
	旧材料名	可鍛鋳鉄
	改良点	強度

(その 1)

(1) 重量の節減及び強度の改善を計った例

普通鋳鉄に比較してダクタイル鋳鉄は、同一荷重、同一撓みに対してどれだけの断面積があれば十分であるかというに、これは明らかに断面二次モーメント I が弾性係数 E の逆比になってくるので容易に計算できる。

第1表から E は普通鋳鉄 7 500 kg/mm²、ダクタイル鋳鉄 16 500 kg/mm² であるから

$16\,500/7\,500=2.2$

即ち 1/2.2 の I があれば十分であることが分る。これによって重量の節減ができるわけである。

逆に形状と断面積が同一であるとすれば、即ち I が同じなら同一撓みの場合、強度は E に比例してくるから 2.2 倍の荷重に耐えることができ、強度の改善が計れるわけである。

例 織機用キャノン ブラケット (第9図3)

- // フライ バック アーム //
- // ピッキング ステッキ用キャップ //
- // プッシング アーム //

(2) 耐摩耗性を応用せる例

機械の強度が向上しているので当然耐摩耗性も良好である。特にギヤ等の摩耗機構に関しては良い耐摩耗性を示している。

例 精梳綿機用カム (第9図2)

- 粗紡機用ボビン ホイール；ヘリカル ギヤ；
- スピンドル ピニオン //
- 織機用キャッチ レバ //

(3) 普通鋳鉄以外の材質から材質変更して好結果を得ている例

可鍛鋳鉄、鋳鋼及び銅合金鋳物よりダクタイル鋳鉄に材質変更することによって、鋳造性、鋳肌、強度及び耐摩耗性等を著しく改善し、更に製造価格も節減でき良好な結果を得ている。

例 重布織機用ヘルド ハンガ (第9図1)

- 精梳綿機用ウエイト フック //
- 織機用スター ホイール //
- // ラム アイアン タンバックル //

(4) その他の特殊目的

織機用木材レースをメタル レースに変更して歪み防止を計り、性能の向上、輸出地域の拡大を計っている。

4. 結 言

ダクタイル鋳鉄については、この外物理的性質例えば電磁氣的性質も測定され、かなり興味ある結果が発表されている。また熔接性、切削性等も検討されそれぞれ良好な結果が得られ、特に切削性に関してはブリネル硬度 260 程度迄容易に切削でき、しかも切削面は鋼の切削面に類似して美麗である等種々の特長を示している。

しかしながら、ダクタイル鋳鉄の歴史はなお浅いので普通鋳鉄程廉価でないという欠点があるが、撓まざる研究が続けられているので、より廉価となりすばらしい性質と共に、その応用分野が大いに拡大されるものと考える。

最後に当社で製造中のダクタイル鋳鉄の社内仮規格を示し、独り繊維機械のみならず自動車及びその他の機械類に広く応用されるよう希望する次第である。

豊田自動織機製ダクタイル鋳鉄仮規格 (昭和28年6月16日制定)

種 別	記 号	引張強さ (kg/mm ²)	降 伏 点 (kg/mm ²)	伸 び (%)	使 用 状 態
高 強 度 型	NC 55	>55	>40	>3	鋳造のまま及び熱処理 1) 局部調質、焼入、焼戻等の熱処理を要するものは附記するものとする 2) 伸びは協議によって適宜調整されるものとする
高 延 性 型	NC 40	>40	>30	>10	焼 鈍