ジャージの編きず防止に関する検討

会 員 箕 浦 弘*

問題点とされている編きずは、たて筋、よこ段、タックきず、はねきず、飛びはねきず、針きず、穴あききず、編目の不ぞろい、編地幅むらなどで、これらの編地きず発生の一般的要因は、第1図に示す編きず発生の特

(第1図) 編きず発生特性要因図

* H. Minoura, Member. 岐阜県工業試験場

This tester replaced sensory test by inspector's fingers as an adjuster of take-up tension. We prevented the fabric from defects and improved fabric quality.

そこで本実験では、この巻取張力を記録計数化する方法を検討し、装置を考案試作して、編み立て時の張力挙動を把握し、ついで編み立て時の巻取張力と編地の関係を検討した。そして編地品質の向上と、数値制御化による編きず防止の製造技術改善のための計測装置の試作実験とそれによるいくらかの編み立て実験の概要を報告する。

シンカー台丸機 14 ゲージ, 76.2 cm 径

フライス機 14 ゲージ, 38.1 cm 径

自動平衡型 X-Y レコーダー (新興通信工業(株) AS11)

ワイヤー ストレイン ゲージ (新興通信工業(株) 製)

b. 使用原糸

梳毛糸 1/48

アクリル糸 2/80 (ハイ パルキー), 2/64 (ハイ パルキー), 1/48

かさ高加工糸 ナイロン 110d

ナイロン フィラメント 110d

実験は上記の機器, 資材を使用して,

- (1) 運転中の編地巻取張力の計測装置の試作
- (2) 計測装置による張力挙動の計測と検討
- (3) 編地巻取張力と編地の関係について

の 3 項目について実験検討を行なった。

3. 運転中の編地巻取張力の計測装置の試作

一般にメリヤス編機の運転中の編地巻取張力は, 編立技術者の経験による手の触感によって強弱を判断し, 調整しているが, これでは計数的でないため, 個人差があり, 温度, 湿度, シリンダーの回転数などの変化, 物理的性質の異なる原糸などを使用した場合, すばやく張力を適当にコントロールすることは困難であり, どうしても数値制御化が望まれる。

そこで本実験においては, 編み立て時の張力を計測する装置の試作に当たり, 一般的な機械的方法と電気的な方法のうち, 精度, 連続計測に関して有利な電気的方法によって試作することにした。すなわち, 張力の検出部にストレイン ゲージを応用することにし, 編地張力をワイヤー ストレイン ゲージの歪み量におきかえ, その歪み量を電圧の変化に変換し, これを増幅して記録計を作動させて記録計数化する方式にした。

第 2 図 計測ブロック ダイアグラム, 第 3 図 検出端

(第 2 図) 計測ブロック ダイアグラム

子の構成, 第 4 図 水銀リレー装置に示すごとく, 検出装置に感度を高めるため, 4 ゲージ法を採用したブリッジ回路に組み込んだワイヤー ストレイン ゲージをスプリング板に張り付け, このスプリング板の先端に編地にタッチするローラーを取り付け, これらを支持する保持板で構成する検出部をつくり, さらに編機が回転中でも編地の張力変化, すなわち, 電圧変化を記録計へ搬送する水銀リレー装置を設け, これを介して自動平衡 X-Y レコーダーに入力して取り入れ, 記録計測する装置を実験的に試作した。

(第 3 図) 検出端子の構成

(第 4 図) リレー装置

つぎに, この試作装置の性能, 仕様の概要は下記のごとくである。

(1) 概要

本実験装置は両面編機だけでなく, フライス, シンカ

一台丸機、ジャカード編機、よこ編機など広範囲の編機に使用することができ、静的、動的張力挙動を記録計測することができる。

(2) 張力指示特性

検出装置の張力指示特性は、計測装置の出力と張力特性図第5図に示すごとくである。

(第5図) 計測装置の出力と張力特性図

すなわち、記録計 Range 10 のとき、 200×10^{-6} で 8.33 kg、フルスケール 400×10^{-6} で 16.6 kg。したがって、Range 5 のとき、 400×10^{-6} で 8.33 kg、フルスケール 800×10^{-6} で 33.3 kg を指示する。

(3) 構成

本実験装置は、検出装置、水銀リレー装置、自動平衡型 X-Y レコーダーで構成され、Range 10 のとき、最小 166 g から最大 16.6 kg、Range 5 のとき、最小 333 g から最大 33.3 kg まで測定可能で、記録幅 150 mm の記録紙に連続記録し、計測する。

記録の簡単な動作原理は、第6図の計測動作原理図に示すごとく、入力回路はブリッジ回路を構成し、増幅器によりブリッジ電圧を供給し、ここでイニシャルバランスをとったのち、測定に入れば測定現象はブリッジの

(第6図) 計測動作原理

抵抗変化を生じ、現象に比例した微小電圧を生じ、増幅されたこの電圧は平衡電動機の駆動コイルに加えられる。平衡電動機の励磁コイルには、 90° 位相の異なる電圧がつねに加えられているので、励磁コイルと駆動コイルの電圧により回転磁界を生じ、モーターは回転し、同時に連動機構により自動平衡電圧発生回路を動作させ、入力電圧と等しくなった点で平衡点に達し、平衡電動機は停止する。したがって、平衡電圧発生器の移動を機械的にペン書記録計に連絡しておけば、自動平衡方式によって記録測定を行なうことができる。

4. 編地巻取張力の変動

いままで一般に、経験による触感によって編み立て技術者が、それぞれの編地張力を感じとっていたため、その張力挙動はまったく判然としていなかったが、本試作装置により計測した結果、つぎに示すような張力変動を解析することができた。

a. 丸編機のシリンダー1回転ごとの張力変動について

丸編機によるジャージの編成中において、シリンダーの回転ごとに巻取張力はサインカーブ状に波動する。この原因は、全給糸口のカムの度目を調整したうえで検討すれば、編機のシリンダーおよびダイヤルの偏芯、あるいは水平不良などによるシリンダーダイヤル間隔の変動による張力変化と考えられ、編機の精度および編機組立上の調整に検討を要する。このほか、巻取装置の巻取方法も関係するが、本実験の場合は巻取装置に起因するものではなかった(第7図参照)。

(第7図) 編地巻取張力

b. シリンダーのある回転数ごとの編地張力の変動
連続してジャージを編成している場合、シリンダーのある回転数ごとをサイクルに編地張力が変動する。この原因は、巻取装置の機構上の欠点で、巻取歯車、回転の周期に相当した変動を示し、巻取装置改善の一要素と考えられる。この変動を第8図に示す。

c. 編地張力の緩和

編み立て停止から、つぎの編み立て開始時まで編地張力は緩和する。この編地張力緩和の推移は第9図に表示する例のごとく判然と記録でき、編機停止時の張力調整に改めて検討を要する。

d. 触感による張力設定誤差

一般に行なわれている編み立て技術者の手の触感による巻取張力の判定は、第1表編地張力の把握とその再現性、第10図触感による張力設定誤差に示すごとく、実際の設定張力に対して不正確で再現性がなく、実際の設定張力が小さい場合は全般に高く判定し、また、逆に実際の設定張力が高い場合は全般に小さく判定している。また使用糸、日時によっても差が生じ、手の触感による張力の再現性は、ばらつきが大きく、悪いことを判然とすることができた。しかし、計測装置を用いれば、実際の設定張力を確実に計測、再現することが可能で、日時、温度、湿度、物理的性質の異なる糸の変化に対しても誤差なく調整することが可能である。

(第1表) 編地張力の把握とその再現性

実験番号	1	2	3	4	5	6
設定張力 (kg)	1.5	5.0	8.5	12.0	15.5	19.5
計測装置 (kg)	1.5	5.0	8.5	12.0	15.5	19.5
設定張力に対する百分率 (%)	100	100	100	100	100	100
手の触感 (kg)	5.1~7.5	6.5~9.6	7.2~12.0	8.3~13.4	10.2~14.4	12.1~15.3
設定張力に対する百分率 (%)	340~500	150~192	84.7~141.2	69.2~111.7	65.8~92.9	62.1~78.5

(第10図) 触感による張力の設定誤差

5. 編地巻取張力と編地特性の関係

試作した計測装置を用いて、三段両面編機 (20ゲージ, 76.2 cm 径) により、ナイロン リバー 110 d, アクリル糸 1/48, 2/80 (ハイバルキー), 梳毛糸 1/48 を編み立てた場合および、シンカー台丸機 (14ゲージ, 76.2 cm 径) により、アクリル糸 2/64 (ハイバルキー) を使用して平編地を編成した場合、さらにフライス機 (14ゲージ, 38.1 cm 径) シリンダー ニードルにより、平編地をノンバルキー ナイロン フィラメント 110 d-15 f を編成した場合の巻取張力と、編地特性の関係を検討した結果は第11図以降に示すごとくである。すなわち、ナイロンリバーを三段両面編機で、1×1タック組織を

(第11図) 三段両面編機によるナイロン リバー 110 d₁ 平編地と巻取張力

編成した場合の巻取張力とコース、編目長さについては第11図に示すごとく、巻取張力を増大していくとコースはしだいに減少して、粗い編地となり、編目長さは長くなり、風合いの悪い編地となっていく。したがって、適正な張力で編み立てを行なわないと編地の地風を害し、編段発生の原因となる。

つぎに、編地の外観と巻取張力の関係は、第12図 巻取張力と編地の外観に示すごとく、目かぶりきずは低張力時の場合に発生し、目落ちきずは巻取張力が高張力で編んだ場合に発生している。また、編目の不そろいは低張力で編んだ場合に発生し、高張力で編んだ編地には張力過大によって針の動きが重くなり、たて筋が発生する傾向を示す。

N/110D					
目かぶりきず	3.5	5.5	15.0	25.0	40.0
目落ちきず					50.0
たてすじ					50.0
編目不そろい	3.5	5.5			
巻取張力	3.5	5.5	15.0	25.0	40.0

(第12図) 巻取張力と編地の外観

したがって、編きず防止の点から本実験の編成は17～20 kgの張力をコンスタントにコントロールして編み立てすれば、巻取張力不良による編地のよこ段、編幅むら、編きずを防止することが可能と考えられる。なお、これらの編み立て時の適正張力の把握について、さらに実験し、編地の物理的性質、染色性に及ぼす影響について検討中である。このほかフライス機、シンカー台丸機なども使用して編成した巻取張力と編地の関係実験例を第13～16図に示す。いずれの実験例も適正張力の差位は

(第13図) 三段両面編機によるアクリル糸 1/48 の1×1タック編地と巻取張力

(第14図) 三段両面編機によるアクリル糸 2/80 (ハイバルキー) の1×1タック編地と巻取張力

(第15図) シンカー台丸機によるアクリル糸 2/64 (ハイバルキー) の平編地と巻取張力

(第16図) フライス機によるナイロン フィラメント 110 d の平編地と巻取張力

あるが、前例と同様の傾向を示している。

6. む す び

以上を総括すると、いままで一般に行なわれている編み立て技術者の手の触感による編地張力の調整は、編立条件の変化によって張力の感覚は変化し、適正張力を把

握するのに日時を要し、その間の不良編地の発生は生産能率をも阻害し、生産性の低下をきたしているが、本実験による丸編メリヤス機の編地巻取張力の計測装置により

- (1) 編地巻取張力の設定が正確にでき、しかも設定張力の変動を素早く見いだすことが可能で、張力の均一化が達成できるようになる
- (2) 張力設定の再現性が確実となった。すなわち、編地巻取張力を数値化することにより、経日後の張力設定が確実となり、編機の停転時の張力が温湿度、物理的性質の異なる糸、経過日時などの変化に対して関係なく張力を同様に再現し、設定できる
- (3) したがって、長年の編立経験がなくても、数値によってコントロールできるため、人件費の節約にも寄与できる
- (4) また、編地巻取張力の計数化により、編段、編幅むら、編地きずなどの防止に関する編成技術が改善される
- (5) したがって、編地のB、C反発生を防止して編地品質の向上をはかり、巻取張力の迅速、確実なコントロールによる生産能率の向上により生産

性を向上し、中小企業の編地製造技術の改善に寄与するものと考えられる

- (6) また、丸編機の精度、調整の良否の検討を行なうことができ、編機のくせとか性能を把握することができる
- (7) さらに、いくつかの編成実験により張力の変動は、編目長さ、コースなどの長短、粗密となって現われ、編地の外観の変化、編地品質に影響を及ぼすため適正な張力を一定に保つことが必要であり、これを満足させるような巻取装置が望まれる

編地巻取張力の数値化により達成される前述の利点を、編成工場の現場で満足させるために、中小企業向きの実用的な小型で簡便、安価なことをねらった小型巻き取りテンションメーターの開発を行ない、実用化試験を行なっている。この小型巻き取りテンションメーターは、編地巻取装置に着脱でき、指示メーターと操作部の大きさが、幅7cm、高さ12cm、奥行5cmで、検出部は巻取装置部品を応用して、編地全体の巻取張力を検出する。これについては、つぎの機会に報告する予定である。

■ 文献複写について ■

当会では、かねてより雑誌の複写事務を行なっています。下記によりお申し込み下さい。

申 込

申し込みは必ず当会備え付けの複写申込用紙を用い、所定の事項をご記入下さい。複写申込用紙をご入用の方は下記あてでお申し込み下さい。複写申込用紙以外によるお申し込みは混乱を招く恐れがありますのでご遠慮下さい。
なお複写に応じる文献は本会備え付けのものに限りです。

- ① 文献名 ② 著者名 ③ 題目 ④ 年次 ⑤ 巻号数 ⑥ ページ ⑦ 大きさ ⑧ 送付先 ⑨ 依頼者氏名

料 金

会員 (送料当会負担)

フィルムだけの場合	30円
キャビネ 1頁	60円
A 5 版 1頁	80円
A 4 版 1頁	100円

フィルムご入用の場合は備考にその旨ご記入下さい。

期 日

複写は受け付けてから1週間程度でできますが、文献によって若干日数がかかることもありますのでお含み下さい。

貸 出

文献の貸出しは一切行ないません。ご覧になる方、また複写器持参の場合は当会までお越し下さい。

申込先

社団法人 日本繊維機械学会 文献複写係
(大阪市西区靱1丁目118 大阪科学技術
センタービル TEL (443) 4691)