繊維の粗面化加工*

金子 博 厚**

1. はじめに

合成繊維の仕上げ加工分野において、SR加工、帯電防止加工、防炎加工など注目すべき新技術が開発されてきた。表面加工技術のつぎの課題の一つに、合成繊維の粗面化加工があげられるであろう。

合成繊維に天然繊維と類似した機械的性質を付与することは、現在の製糸技術からは容易である。合成繊維を天然繊維と比較すると、耐久性や機能性の面では、前者のほうがすぐれているともいえる。しかし、繊維の品質を審美性から見ると、合成繊維には不満な点が多いが、審美性の要因が繊維の表面構造に関係が深いことも念頭におくべきことであろう。繊維の表面状態は高分子の凝集性と成形条件などによって決まる。

繊維の表面は微視的に おうとつをもつことはよく知られている¹⁾。第1表は繊維の表面粗さの測定例である。

(第1表) 繊維の表面粗さ

繊維	粗さ (μ)
レーヨン	0.05~0.20
絹	2.1~2.75
羊毛	0.75~1.0
ポリプロピレン	0.10~0.15
ナイロン	0.05~0.10
ポリエステル	0.05~0.15

天然繊維や湿式紡糸された繊維は比較的粗い表面を有し、熔融紡糸された繊維の表面はなめらかである。

われわれは繊維の表面粗さを直接感知できない。触感閾値が 10μ 以上であり、普通の繊維の直径が $10\sim 20\mu$ であることを考えると、節糸以外は触感で知り得ないことがわかる。肉眼の分解能はさらに鈍く (100μ ほど)、

繊維表面の粗さの問題は顕微鏡領域となる。しかるに光に対する感覚は鋭く、一対比較法では顕微鏡限界 (0.25μ) 程度の粗さに対しても、散乱光の強さ、色の差異などから感知できる。繊維表面の粗さは間接的であるが、視覚的に識別できることは理解できよう。一方、織物などの風合いは、単純な触覚的要素でないため、ある程度識別できるものである。

繊維表面の粗さを変えると、表面に関する性質が変化することが予想され、既存繊維の改良、新用途の開拓が可能となるであろう。また、表面物性に関する知識に比較的欠けている現状では、学術的にも意義がある。

2. 粗面化加工

天然繊維に擬するために、合成繊維の表面を粗くする必要がある場合の典型例は、人工毛髪である。人工毛髪は生産量こそ少ないが、付加価値の大きな特殊商品である。繊維の直径が比較的大きいため粗面化加工も容易である。日本婦人の毛髪は $60\sim 90\text{ d}$ 相当で、ヤング率 ($300\sim 400\text{ kg/mm}^2$)、摩擦係数 (0.14) とともに低く、ヤング率、熱セット性などから、ポリアミド、ポリアクリロニトリル系の共重合体が選ばれている。艶消しも要求され、二酸化チタンを多量に添加すると、黒さの鮮明度がそこなわれることと、摩擦係数を減少させるために、表面をスケールようにする加工が施されている。しかし、衣料用繊維では、技術的、経済的理由から、粗面化繊維はほとんど市販されていない。以下、合成繊維の粗面化加工法に関して説明する。

2.1 製糸工程前の影響

成形物では、工具との離型性、成形物の熱収縮性が肌の粗滑に影響を与えるが、これらは高分子個性によるも

* Fibers Having Coarse Surface.

** H. Kaneko, 帝人繊維加工研究所

のである。熔融状態で表面張力の小さいポリエチレン、ポリプロピレンなどは、ポリエステルなどよりもなめらかな表面になりやすい。表面のなめらかさは、表面張力のほかに、分子の流動性にも原因するため、低重合度物は表面がなめらかとなる傾向がある。²⁾ 著者はこれらの傾向をポリエステルモノフィラメントについて確認している。⁵²⁾ 高分子の結晶性も表面粗さと関係があり、結晶化に際し、表面状態が変化する。ラメラの厚化、球晶の成長などは表面を粗にし、融点近傍で熱処理すると表面が粗になる。

繊維に二酸化チタン、クレイなどを添加して、透明度を低くすることは一般的であるが、添加物が繊維表面近くにあれば、繊維の表面粗さが変わることは明白である。³⁾ この場合には、添加物の粒度、会合状態が表面粗さを支配する。また、添加量によって粗さの頻度が変わる。⁴⁾ 同様な効果はポリマーブレンド、⁵⁾ 発泡剤などでも現われてくる。非相溶性のポリマーブレンドでは、ポリマーの組み合わせや混合によって広範囲の分散状態が得られるであろうが、同一混合条件ではポリマー相互の界面張力差が分散粒度にきくようである。⁵²⁾ 第1図は、ポリエステル90部とポリカーボネート10部からなるポリマーブレンド繊維の表面を示した電子顕微鏡写真である。

(第1図) ポリエステル、ポリカーボネート混合物の表面 (600×)

フィルムでは、すべりやすさが繊維以上に重要であるため、重合触媒⁷⁾をも含めた添加物の効果が広範囲に検討されている。⁸⁾

2.2 製糸工程における粗面化

口金形状を変えると、モノフィラメントの紡糸では粗面化効果がねらえる。もちろん、冷却条件、重合度(溶融粘度)の選択がきびしくなるはずである。紡糸工程で

は、たとえば適当な導入孔の形態をもつ口金を使い、口金温度を高分子の融点近くないしそれ以下にし、押し出し圧力を高め、臨界剪断速度を越えるようにすれば、メルトフラクチャ¹⁰⁾を起こし、得られたものを粗面化繊維として利用することも不可能ではないと考えられる。¹¹⁾ 第2図は、ポリメチルメタアクリレート¹²⁾のメルトフラクチャ

(第2図) ポリメチルメタアクリレートモノフィラメント、低温、高圧押し出し

によって得られた繊維の実例である。しかし、紡糸工程だけで粗面化繊維を得ることは困難で、口金形状による場合には、溶融高分子の表面張力、分子の流動など、メルトフラクチャの場合には、非定常状態で作業するなど種々の問題がある。しかるに湿式紡糸では、高分子濃度、凝固速度など、粗面化の目的のために変え得る条件範囲が広く、アクリル繊維では、凝固したスキンと膨潤状態のコアを緊張すれば、第3図に模式されたような亀

(1) 紡糸口金 (2) 未凝固領域 (3) 凝固領域
(4) 凝固した繊維の表層 (5) 可塑性をもつ繊維の内層
(6) 緊張領域 (7) 粗面化繊維

(第3図) 湿式紡糸による粗面化法

裂を表面にもつ繊維が得られることになる。この原理を溶融紡糸に適するように応用できればよいのであるが、たとえば空気の代わりに膨潤剤の水溶液を冷却に用いて多量性ナイロン繊維を得ることができる。少なくとも、繊維中にある低分子量物を抽出でき、または溶解する作用をもつ薬品を用いて冷却紡糸すれば、湿式紡糸された繊維に類似した表面をもつようになることが予想される。また、溶融状態にある繊維が冷却固化される紡糸工

程で、10% 程度体積が減少するはずで、冷却条件を適当に施せば繊維表面に しわを生じさせ得るであろう。

延伸工程で粗面化させる最も有効な手段は、延伸性の低い莖部と、延伸性の高い芯部をもつ複合繊維を芯部の延伸条件で延伸する方法である。延伸性の差により莖部に亀裂が生じてくる。これは第3図の例を複合繊維に応用したもので、莖部となる高分子は複合糸のほかに、コーティング¹⁵⁾することによってもつけることが可能である。湿式紡糸では莖部成分にビスコース、芯部成分にポリビニル アルコールが例示でき、熔融紡糸では莖部成分として低分子量の同一高分子、部分架橋して低延伸性にしたもの、発泡剤¹⁷⁾を添加したものなどがあげられる。これらは単に粗面化のみでなく、巻縮性や接着性についても効果があろう。

(a) 製造過程の模式図

(b) マルチプル ネッキングの典型例

(c) Nodular 繊維の典型例
(第4図) Nodular 繊維

延伸工程で粗面化する別な手段は、未延伸繊維にステアリン酸ブチルなどのクラッキング剤¹⁸⁾を処理し、マルチプル ネッキング¹⁹⁾を起こさせると、thick-thin 繊維や Nodular 繊維が得られることである。クラッキング剤で処理された未延伸繊維には、周回状に亀裂がはいり、この部分からネッキングが起りやすくなるが、第4図(a)に示したように、完全延伸すれば逆に当初の亀裂部は延伸しにくく、節部を形成する。第4図(b)は自然延伸倍率以下で現われる マルチプル ネッキング、第4図(c)は十分に延伸された繊維で、いずれも第4図(a)に対応している。これらマルチプル ネッキングの発生状態は、繊維の紡糸条件のほかに、クラッキング剤の処理温度、処理時間に影響される。ポリエステル繊維につ

(第5図(a)) マルチプル ネッキングの発生率と温度の関係

(第5図(b)) マルチプル ネッキングにおける老成時間の効果

いてネッキングの発生頻度を示したものが第5図で、第5図(a)は処理温度に対し、第5図(b)は処理時間(室温)の効果に対するものである。第4図(c)のごとき冠状隆起はネッキングの発生頻度に対応し、隆起の高さはわずかである。また、ネックの発生頻度は低温ほど多く、一般のクラッキング剤による応力破断現象とは異なっている²⁰⁾点に注目したい。

既述した人工毛髪用ナイロンでは未延伸状態で²¹⁾鉍酸などにより処理すれば、粗面化、ヤング率の低減が期待できるといふ。

2.3 延伸繊維の粗面化

延伸繊維の粗面化法は繊維の熱可塑性や化学的性質を利用し、機械的手段と組み合わせる場合が多い。熱的に粗面化する方法として、繊維の融点以上の高温に瞬間的にさらして急冷する。この方法では、繊維を熱源と接触させない場合と接触させる場合とがある。この方法で得られる繊維は、第6図の例のように部分的に熔融すれば

(第6図) 部分熔融したフィラメント

節糸となるが、特に熔融した部分が粗くなることは期待できない。繊維の外観の変わったものとして利用価値があろう。繊維を他の物体との間で擦過または切削する方法は、最も一般的な粗面化法である。擦過法では粉体粒子の槽中を通過させる第7図(a)の方法と、走行中の繊維

(第7図(a)) 粉体槽を用いた擦過粗面化法

に直接粉体を吹き付ける第7図(b)のごとき方法とがある。この場合、粉体粒子は角の鋭いものが効果がある。使用した粉体が繊維間に残存する問題が生じることがあ

(第7図(b)) サンドブラスト法の例

下右は摺接体の別の例
下左は繊維断面

(第7図(c)) パルレーニングを利用した摺接体擦過法

(第7図(d)) サンドブラスト加工されたモノフィラメントの表面 (1800×)

るが、たとえば溶解性のある金属塩などの結晶粒子を用いれば解決策となるであろう。擦過法では、粉体の代わりに摺接体を用いることもできる。第7図(c)は摺接体を巻取装置の前に設け、パルレーニングを利用した内接擦過法の例である。粉体吹き付け法は、繊維や織物、フィルムなどに適用でき、第7図(d)は石英砂によるモノフィラメントの粗面化処理の一例である。繊維の熱可塑性を利用した擦過では、巻縮効果が期待できる場合が多い。加熱擦過では、粉体や摺接体を加熱する場合と、繊維を加熱する場合の2手段がある。

第8図は繊維表面をマイクロバイトで切削する方法の例²⁸⁾である。切削法やエンボス加工では加熱下で実施するか、繊維を膨潤状態にして行なうなどが考えられ、室温加工より粗面化の点で有利であるが、繊維の冷却、脱膨潤など別に配慮すべきである。

(第8図) ミクロバイトによる切削法

つぎに、膨潤状態にある繊維を機械的に攪拌すると、表面がフィブリル化することはレーヨンなどでよく知られている。膨潤浴にステープル繊維を投入したのち、遠心器でフィブリル化させると、かき状繊維となることがポリノジック、ポリエステル、ポリアミドなどの繊維で認められる³⁰⁾。沸点以上に加熱加圧した高分子溶液からフラッシュ紡糸すれば微細繊維が得られるが、膨潤状態の繊維を急激に加熱し、膨潤剤の沸点以上に到達させると粗面化できる。この場合には、加熱が急激であれば常圧でもよく、脱膨潤が急激に起こると繊維の表皮が破れてくる。この例として含水率が5~15%の水膨潤したナイロン繊維を 180°C ³¹⁾以上のシリコン油、熔融金属などに投入すれば第9図に示したような粗面化された節糸が得られる。膨潤加圧下にある織物などを急激に圧解放することによっても、類似の効果が期待できる。これらの繊維は空洞も有していて、発泡剤などによる空洞繊維を急激に減圧し、爆破せしめた場合と効果は同様といえる。

延伸繊維やフィルムを破断寸前まで伸張すると、内部にクラックが発生するだけでなく、表面にもしわや亀裂

(第9図) 膨潤繊維の急激脱膨潤による粗面化繊維の外観

が生じることが知られている³⁴⁾が、アクリル系繊維の再延伸で表面にしわをつくる³⁵⁾ことができる。繊維を急激に収縮させる方法でも表面にしわや亀裂が得られるものである。

繊維の腐蝕法や溶解抽出法も有効な粗面化法であろう。ハロゲン化物よりなる硅素、アルミニウムなどを熱分解したエアロゲルを用いて、繊維表面を腐蝕する³⁶⁾方法、クロロスルホン酸によるポリエチレンの処理³⁷⁾などでは、粗面化のほかに接着性の改良が期待できる。ポリエステル繊維のアルカリ加水分解は実際にもよく利用されている。ナイロンの鉍酸処理、ポリエステルのアルカリ処理では、腐蝕により繊維表面が剥離される傾向にある。したがって、重量が減少しても分子量の低下がほとんどない。これはポリエステルのアミン処理の場合のような、³⁸⁾またはレーヨンの酸加水分解のような、解重合効果がないことが特徴である。加水分解によるものは織物に適し、特に糸の交錯点における接触圧を減少させ、柔軟性を付与できるが、粗面化効果は乏しい。抽出法が最も有効な例はポリマーブレンド繊維である。いま、A、B2成分からなるポリマーブレンド繊維に対し、Aを膨潤させ、Bを溶解させる溶剤を用いて処理すれば、この繊維は窮極にはA成分のみになり、多孔性繊維となるであろう。また、Aに対して膨潤作用がほとんどなく、Bを溶解させる溶媒を用いて処理した場合には、溶媒の浸透作用が乏しいため、表面に比較的限局された処理となり、粗面化効果のみが期待できる。このようにポリマーブレンド繊維を溶融抽出する方法は、多くのポリマーブレンドに応用できるものであろう。

2.4 付着による粗面化

コーティングにより粗面化することが可能で、不均一

に付着すれば飾り糸となる。第10図(a)⁴¹⁾はこの例であり、樹脂コーティングのほかに微細繊維を付着させたモール糸の第10図(b)⁴²⁾の例も広義の粗面化糸である。他

(第10図(a)) コーティング法の例

(第10図(b)) モール糸の製造法の例

の付着法の例として樹脂粉末や金属粉末の圧入がある。⁴³⁾

特殊な例として、繊維表面に吸着する高分子がある。ポリエチレン オキシドはナイロン-66に吸着するという報告があり、第11図に示したように吸着量は分子量依存性をもつ。この場合、ポリエチレン オキシドは溶液を用いるが、ベンゼンのような溶媒が適し、溶解力の大きいメタノール、クロロホルムなどより吸着量が多いという。⁴⁵⁾

(第11図) ポリエチレン オキシド (PEO) のベンゼン溶液からのナイロン 66 への吸着における PEO の分子量依存性⁴⁵⁾

金属では結晶格子の類似した2種の間で over-growth が観察される。ポリエチレンやナイロンは岩塩などの上に over-growth を起こす。⁴⁶⁾ しかし、高分子—低分子、

高分子—高分子の例は少ない。低分子物であるペンタクロロフェノールは第12図(a)のように昇華させると針

(第12図(a)) 昇華したペンタクロロフェノールの針状結晶

状結晶となるが、ポリオキシメチレン上に昇華させると、針状結晶の長軸はポリオキシメチレン球晶の半径方向に平行となるように配向する。また、ポリオキシメチレンの上にポリエチレンの P-キシレン希薄溶液を滴下すると、ポリエチレンのフィブリルが成長するが、この場合は径に垂直方向に配向してくる。⁴⁷⁾ 一般に同一高分子を用いれば、自着作用があるため付着は可能性がある。粗面化の目的には、繊維に球晶を付着することが考えられよう。硫酸アルコールに溶解したナイロン希薄溶液を水中に流すと、水温に応じて平均直径の異なったナイロンの球晶の懸濁液が得られる。これをナイロン繊維に付着せしめたものが、第12図(b)の例である。この際、繊維

(第12図(b)) ナイロン 6 繊維に付着した球晶 (100×)

は熱的もしくは、膨潤可塑性したほうが付着が容易である。しかし、懸濁液中で球晶が会合する場合があるため、球晶の大きさを調整しても表面粗さを制御することは不可能であった。球晶付着は容易な手段であるが、繊維から脱落する傾向があるため、実用性はないと思われる。⁴⁸⁾

これらの方法のほかにグラフト重合、界面重合などによっても粗面化できよう。

3. 粗さと表面物性

繊維の表面粗さと表面物性について詳しい研究はほとんどないといえる。この研究には(1)きわめて平滑な表面をもつ試料をつくる技術、(2)表面粗さを任意に変えることのできる技術が要求され、さらに(3)表面粗さの測定方法、表面粗さの表示方法が確立される必要がある。ここでは表面に関する問題を提起した程度であり今後の研究をととして明らかにされるものであろう。

3.1 光学的性質

粒子による光の散乱は、理論的に波長の $1/10$ 程度から生じてくる。粗面化された表面は粒子の場合に類似していると予想されるが、実際には 0.1μ 程度以下に粗面化された繊維やフィルムの表面は、可視光下で強い鏡面反射を有している。金属の鏡面仕上げも、この程度の表面粗さであろう。表面粗さが可視波長程度で光沢に著しい変化が現われる。散乱によって白濁し、透明度が失われる。繊維では二酸化チタンなど添加して艶消しするが、粗面化することによっても艶消し効果がある。この場合は、冷却延伸により空洞を生じ失透した繊維のような光沢がないのが特徴で、粗面化では中空繊維のような全反射を期待できる場合と異なる。したがって、繊維が部分的に粗面化されている例を考えると、艶消し剤や空洞を含む繊維のように透明性が欠けていないため、光沢の差異によるおもしろさが味わえるであろう。一般的に粗面化と光沢効果は背反する。繊維ではある程度の光沢が要求されるため、粗面化の限界があるように思われる。これは染色したものでは一層大きな問題となる。粗面化繊維を染色すると、なめらかな表面をもつ繊維より鮮明度が欠け、換言すればパステル調となり、深味、渋味のある色相が得がたい。また繊維集合体では、単繊維より光の散乱が強調される傾向があるため、審美性がそこなわれることとなる。光沢、染色物の鮮明性に確執すれば、粗面化処理として満足できるものを得るのは至難と思われる。

3.2 熱的性質

繊維表面が粗くなると皮膚との接触面積も減り、したがって冷感点の刺激も少なく、暖かさの改良が期待できるように思われる。しかし、実際にはフィルム、不織布などでは別として、織物、編物などでは組織の影響のほうが大きくなるため、保温効果などに著しい特徴がないようである。

3.3 摩擦特性

高分子物質の摩擦機構は凝着説またはおうとつ説に

より検討されている。表面がきわめてなめらかな場合には、接触面積が広く、摩擦係数が大きい。このような現象は明らかに凝着説がよく説明できる。また、羊毛繊維では方向によって摩擦係数が異なるが、これはスケールに基づくため、おうとつ説が妥当である。

実際の繊維では、表面粗さの程度によって2つの摩擦機構のいずれかが現われやすくなると考えられ、比較的なめらかな場合は凝着摩擦に、より粗くなるに伴い接触面積が減少し、摩擦係数も減る。一方、比較的粗い表面の場合には、おうとつによる摩擦のため、粗くなるほど摩擦係数が増す傾向が予想される。摩擦係数の値は界面の剪断作用の強弱に対応するであろう。表面粗さの異なる繊維では、摩擦係数が極小値を示す粗さが存在することが予想される。第13図は上述の現象を裏づけた例で、

(第13図) ポリエステルの光沢と すべり摩擦係数 (C. O. F.)

表面に おうとつ処理などを施したポリエステル フィルムの光沢と摩擦係数の関係を示した。表面粗さの一表示として、図では光沢を用いているもので、既述したように光沢の低い試料ほど表面が粗いものである。ここでは光沢が粗さの絶対的な表示でないことから、試験した試料の一つを光沢の標準とし、この試料と他の試料との光沢の強さを相対光沢値として横軸にとった。また、摩擦係数は同一試料の すべり摩擦(負荷 5 g/cm^2 , すべり速度 1 cm/min , 試料の成形方向に平行な すべり)を測定したものである。図の実験例では、相対光沢値 0.8 程度に摩擦係数の極小が存在し、これより光沢が強い側では急激に摩擦係数が増大する。摩擦係数が極小をもつ粗さが、どの程度であるかは興味があるが、この例では $0.2 \sim 0.4\mu$ 程度の隆起に相当するが、単位面積当たりの頻度についての詳細は不明である。なお、摩擦係数が極小をもつ現象は、粒度の異なる二酸化チタンの例、発泡剤による多量性繊維(添加量の少ない範囲で発泡に伴う粗面化効果がある)で認められる。第2表は発泡剤(ジニ

(第2表) 発泡ポリプロピレンの すべり摩擦係数

気泡率 (%)	摩 擦 係 数		
	測定法 (1)	測定法 (2)	測定法 (3)
0	0.93	0.89	0.91
0.1	0.65	0.61	0.69
0.5	0.57	0.53	0.56
2.3	0.49	0.40	0.57
6.1	0.52	0.40	0.61
10.8	0.54	0.46	0.81

トロソ ペンタメチレン テトラミン) を少量添加したポリプロピレン フィルムの例で、表面粗さの適確な表示ができないため、気泡率で代用する。この場合も数%気泡が生じたとき、すべり摩擦係数が低くなる。なお、測定法(1)は固定試料、すべり試料の成形方向およびすべり方向がいずれも平行、(2)は固定試料とすべり試料の成形方向が垂直、(3)は固定試料とすべり試料の成形方向が平行で、すべり方向と垂直となっている。発泡物では、気泡が成形方向に長軸をもつ楕円体であるため、表面は成形方向に垂直な方向に短周期の おうとつが生じてくる。したがって、測定法(2)が接触面積が最も少なくなると予想され、(3)では おうとつ摩擦が現われやすいと考えられる。結果はある程度予想に一致する。

第13図および第2表はフィルム相互の場合であるが、繊維と金属との摩擦挙動は異なり、粗面化によって繊維相互の摩擦係数が増大しているような粗い場合にも、繊維対金属の摩擦係数は低くなる傾向がある。わずかに粗面化された(二酸化チタン添加、**Nodular** 繊維など)場合には、紡績性の向上などが期待でき、切削法など指向性を付与した繊維では、羊毛のごとき縮絨性が得られるという。漁網、靴下などの目くずれ、すべりなどの防止に効果的であるといわれている。衣料用途では、織編物において粗面化繊維は折り曲げ、伸長回復などに平滑な繊維と差があるが、これらは風合いの改良になると考えられる。衣鳴り(きぬなり)、しゃり味なども当然現われてくる。

3.4 界面的性質

粗い表面をもつ繊維は比表面積が大きいため、物理的な吸着量が増す。繊維と接着剤などとの接触面積は増加するはずである。また、適度に粗面化したポリオレフィン フィルムなどでは、表面酸化した場合のような印刷適性が改良され、半透明程度に粗面化すれば鉛筆書きも不可能でない。

界面の性質を現わす一つに、ぬれ特性があげられ、これは臨界表面張力の測定として確立されている。臨界表面張力は観測温度依存性が少なく、試料の結晶性や配向性に対しても著しい変化のない物性定数のような値をも

つものであろう。⁵¹⁾ 第14図は比重の異なる未延伸 および延伸ポリエチレン テレフタレート フィルムの臨界表面張力の測定例である。しかし、ぬれ角度、液滴の広がりなどは表面粗さに無関係ではない。

(第14図) ポリエステル (● 未延伸, ○ 延伸) フィルムの密度と臨界表面張力 (γ_c)

粗面化による くさび効果から接着性が改良されると考えられる。不織布、ボンデッド ファブリック、接着縫製などの分野で粗面化繊維は有効であろう。また、表面加工 (SR加工、帯電防止加工など) 分野にも効果が予想される。

4. ま と め

粗面化加工を繊維の粗さから整理すると、(1)顕微鏡限界以下もしくは可視波長以下の粗さを付与するもの、(2)可視波長程度の粗さ、(3)可視波長以上の相当粗いものをねらった技術などに3分類できる。繊維表面を相当粗くするのはモノフィラメントのような大繊維の場合に限定される傾向がある。(1)の手段として、微粉末の添加、紡糸口金の異形化、ポリマー ブレンド紡糸、クラッキング剤介在下での延伸、表面腐蝕などがあげられる。(2)の技術的手段としては、粗大粉末(衣料用途では5μの直径がほぼ限界)の添加、発泡剤などによる多瑾性繊維、凝固緊張による湿式紡糸、擦過法、ポリマー ブレンドの抽出法など。(3)の手段として、サンドブラスト、マイクロバイト切削、球晶粉体などの付着圧入法、膨潤急激乾燥法などが例示できであろう。

得られた粗面化繊維は、(1)では光沢は平滑な繊維と変わらないが、紡績など加工に際し作業性がすぐれている。(2)の方法になる繊維は摩擦係数が低く、風合いの改良など好ましい性質が得られる。(3)の手段による粗面化繊維は艶消し効果、繊維相互の摩擦係数の増大に基づく感触的な変化、目ずれ防止、縮絨性、接着性などが改良されていて、未開拓の分野に用途があると考えられる。

特殊な繊維としてメルトフラクチャを応用した紡糸繊維、部分熔融繊維など飾り糸はモール糸などの分野で低廉な製造法となるであろう。

繊維の粗面化加工は意義ある研究分野であると考えられるが、現状では市販製品が人工毛髪などに限られるように、経済的技術的制約がある。理想とする粗面化繊維の例として第15図(a)および(b)がある。表面物性に関する研究成果もほとんどないため、粗面化繊維の需要、必要性など未解決であり、粗面化技術の将来の予測も困難である。

(a)

(b)

(第15図) 樹皮ようスケールをもつ粗面化繊維
(1600×)

文 献

- 1) W. J. Lyons; *Text. Res. J.*, **30**, 955 (1960), **36**, 585 (1966)
- 2) G. W. Shael; *J. Appl. Poly. Sci.*, **10**, 891 (1966)
- 3) F. L. Scardino, W. J. Lyons, L. Rebenfeld; *ASME Paper 66-Tex-3*, 1 (1966), *Text. Res. J.*, **37**, 874, 982, 1005 (1967)
- 4) 北村ら(東洋レ); 特公 昭 42-25 503 (1965)
- 5) J. J. McSharry *et al.*; *Mod. Plastics.*, **45**, Dec. 137 (1968)
- 6) 村尾ら(旭化成); 特公 昭 43-25 960 (1966)
- 7) 横内ら(東洋レ); 特公 昭 43-1 628 (1963)
- 8) たとえば Du Pont Belg. Patent 64, 6 679 (1963), U. S. Patent 3 201 506 (1965), I. C. I. Brit. Patent 1 000 019 (1963) など

- 9) 久保ら(エステー刷子); 特公 昭 41-6 214 (1962)
- 10) S. M. Barnett; *Polymer Eng. Sci.*, July 168 (1967), E. B. Bagley; *J. Appl. Polymer Sci.*, **7**, S-7 (1968)
- 11) A. Bottomley (Phillips Petro); U. S. Patent 3 255 287 (1960)
- 12) R. H. Dettre *et al.*; *J. Colloid & Interface Sci.*, **21**, 367 (1966)
- 13) G. W. Statton (Dow Chem.); 特公 昭 33-1 670 (1955)
- 14) 舞田ら(日本レ); 特公 昭 32-1 362 (1954)
- 15) 中西ら(東洋レ); 特公 昭 43-12 614 (1965)
- 16) 勝山ら(旭化成); 特公 昭 43-19 631 (1965)
- 17) 村尾ら(旭化成); 特公 昭 43-547 (1965)
- 18) D. S. Adams (Du Pont); U. S. Patent 3 185 613 (1959), E. A. Haseley (Du Pont); U. S. Patent 3 184 369 (1963)
- 19) H. J. Woods; *J. Text. Inst.*, **46**, T629 (1955)
- 20) ポリエチレンでは, J. N. Herman *et al.*; *Polymer Eng. Sci.*, Oct 341 (1966), G. E. Fulmer *Trans. Soc. Rheology.*, **9**, 121 (1965), **10**, 121 (1966)
- ポリカーボネートでは, G. W. Miller *et al.*, *ACS Polymer Preprint.*, **8**, 641 (1967)
- 21) 大江ら(トーレモノフィラメント); 特公 昭 43-22 349 (1966)
- 22) 高橋ら(宇部日東化成); 特公 昭 41-16 132 (1962)
- 23) Farb. Hoechst; *Brit. Patent* 939 314 (1958) R. H. Speakman (I. C. I.); 特公 昭 34-6 950 (1955)
- 24) 平岡ら(東洋レ); 特公 昭 41-7 198 (1963)
- 25) 滝川ら(東洋レ); 特公 昭 43-12 613 (1964)
- 26) 谷山(東洋レ); 特公 昭 41-7 919 (1963)
- 27) 小野沢ら(東洋レ); 特公 昭 40-19 697 (1963)
- 28) 呉祐吉; 特公 昭 39-12 890 (1961)
- 29) 松本ら(鐘紡); 特公 昭 40-19 444 (1962)
- 30) B. S. V. Marek *et al.*, (Societe de la Viscose Suisse) U. S. Patent 3 384 535 (1966), 特公 昭 39-10 655 (1961)
- 31) 石井ら(東洋レ); 特公 昭 42-15 594 (1964)
- 32) メッシーガー(Du Pont); 特公 昭 36-16 497 (1959)
- 33) 海野幸保; 特公 昭 40-1 817 (1961)
- 34) J. E. Ford; *J. Text. Inst.*, **55**, T484 (1964)
- 35) 石原ら(東洋紡); 特公 昭 35-4 724 (1958)
- 36) W. A. フントウ; 特公 昭 35-16 742 (1955)
- 37) 岩間ら(平田紡); 特公 昭 37-5 823 (1958)
- 38) G. Farrow *et al.*; *Polymer*, **3**, 17 (1962)
- 39) R. F. Nickerson; *Ind. Eng. Chem.*, **33**, 1 022 (1941) 前田; 織学誌, **1**, 651 (1945)
- 40) 福島ら(倉敷レ); 特公 昭 42-19 518 (1963) 谷口(東洋レ); 特公 昭 42-2 955 (1963)
- 41) 吉村(酒伊繊維); 特公 昭 39-3 078 (1962)
- 42) 河内ら(栃木県); 特公 昭 41-6 226 (1962)
- 43) 小沢ら(三井化学); 特公 昭 38-9 312 (1960)
- 44) 高橋(日本特殊金属); 特公 昭 36-19 212 (1959)
- 45) G. J. Howard *et al.*; *J. Phys. Chem.*, **71**, 2991 (1967)
- 46) J. Williems; *Discuss. Faraday Soc.*, **25**, 111 (1958)
- 47) J. Williems; *Fr. Patent* 1 386 271 (1963)
- 48) 服部ら(東洋レ); 特公 昭 41-10 436 (1963)
- 49) 湯本ら(東洋レ); 特公 昭 40-7 238 (1962), 特公 昭 40-7 239 (1962)
- 50) H. Schonhorn; *Polymer*, **9**, 71 (1968)
- 51) R. J. Roe; *J. Phys. Chem.*, **69**, 2 809 (1965) I. J. Lee *et al.*; *ibid.*, **69**, 3220 (1965)
- 52) 金子; 帝人タイムズ, **38**, 243 (1968)

* 特許の年次は第1国出願年を示した。