風 合 い の 評 価 法*

会 員 小 林 茂 雄**

展 望

1. は じ め に

近年風合いに関する研究がかなり活発に行なわれ、その内容がだんだんに明らかになってきている。しかしながら、風合いの設計は部分的には可能になってきているが、まだむずかしい状態である。これは風合いそのものが人間の感覚による評価特性であることも、主要な原因の一つと考えられる。

風合いとは広義には、主として触覚と視覚による布の総合評価と考えられるが(この場合を広義の風合いと呼ぶことにする)、布の力学的特性を官能的にとらえたものをいうときもある(この場合を狭義の風合いと呼ぶことにする)。実際には、狭義の意味で風合いを論じているときが多い。

風合いは布の代表的な官能特性であるが、研究の進め方としては二つの見方が考えられる。その一つは官能検査による解析を研究の出発点として、官能特性を布の物理特性に結びつけていこうとするいき方である。他の一つは布の力学的特性、すなわち伸長、曲げ、せん断などの解析を出発点として、物理特性を風合いの官能特性に結びつけていこうとするいき方である。風合いの議論のなかでも、この両立場で意見を異にする場合がある。しかしながら、この両方の見方はともに風合いの計測上必要であり、両者が関連づけられてはじめて風合いの評価法が確立されるものと考ええる。

風合いは多面的な特性であるために、評価の手段もいろいろある。ここでは松尾¹⁾、川端²⁾の提案も合わせなが

ら、風合い評価の考え方について私見を述べてみたい。なお、風合いについては、繊維機械学会から「布の風合³⁾い」が近刊され、風合い計測の考え方と最近の研究成果がまとめられている。

2. 風 合 い の 分 類

風合いの特性評価では、風合いをどのような観点からとらえるかについて検討する必要がある。すなわち、風合いの性格を規定し分類することにより、議論の対象を明確にしておかねばならない。

第1図は総合的な風合い(広義の風合い)の考え方を示したものであるが、総合的な風合いは視覚的ウェイトの大きいもの(たとえば、ドレープ、テクスチャーなど)と、触覚的ウェイトの大きいもの(たとえば、布の弾力感、柔軟感、しゃり感、ぬめり感)とに分けることがで

(第1図) 総合風合い

きる。この場合、後者の触覚的な風合いは前述した狭義の風合いに相当するが、ここでは狭義の風合いを主体として考えていくことにする。

風合いの分類法については、呉⁴⁾、松尾⁵⁾、小林らにより⁶⁾

* Evaluation of Handling.

** S. Kobayashi, Member. 繊維高分子材料研究所

(第2図) 風合いの分類

提案されている。第2図は風合いの分類法を示したものである。ただし、図中の風合い用語（たとえば、総合風合い、し好風合い、個別的風合い、素材別風合いなど）は、便宜的にそのように呼んだものである。

松尾の分類では、総合風合いに対して全風合い、し好風合いに対して価値風合い、個別的風合いに対して基本風合い、準基本的官能量と素材別風合いに対して性格規定風合いの用語が類似の意味に用いられている。このように人により、分類の仕方には多少の相違はあるが、つぎのようなことがいえると思われる。

1) 風合いには複合的な形容と、単的な形容により表現されるものがある。たとえば、シルクライクな風合いは複合的な形容、しなやか、なめらかななどは単的な形容である。第2図において、複合的⇔準基本的⇔基本的のラインは、風合いの官能特性の分解過程を示すものであり、逆の過程をたどれば、われわれは基本的官能量をゲシュタルトとして総合的に評価しているといえる。この関係は異によれば、つぎのような式で表わされるといっている。

$$\text{風合い} = \sum_{\text{心理的}} \text{Gestalt} \quad (\text{準基本的}) = \sum_{\text{心理的}} \text{Gestalt} \quad (\text{基本的})$$

2) 総合風合いや全風合いと呼ばれる風合いは、価値判断なり特徴分析なりされることにより、ほかの形の風合い、たとえば、し好風合い（価値風合い）、性格規定風合い、素材別風合いに容容する。

3) し好風合いあるいは価値風合いは、機能し好性や美的し好性によって決まってくるものであり、流行、風土、個人のし好性などにより大きく左右されるために、十分な客観性を得ることはむずかしい。

4) 風合いには、布の種類や用途を規定して考えな

ればならない場合が多い。たとえば一概にウールライクといっても、夏用背広地のポーラ風の硬めの風合いと、冬用背広地のウーステッドの柔らかめの風合いとは要求される風合いの基準が異なる。

5) 繊維素材の面から風合いを分ける場合には、一般に絹状（シルクライク）、羊毛状（ウールライク）、麻状（リネンライク）、もめん状（コットンライク）を基礎に考えている場合が多い。このうち筆者は、絹状、羊毛状、麻状の三つが基本的なパターンであり、この3者より多少独立性の弱い次元として、もめん状風合いのパターンが存在すると考えている。しかしながら、このような素材別風合いのグループに対しても、たとえば織物を例にした場合、絹状（羽二重、クレープ、綾など）、羊毛状（ウーステッド、ツイード、サージ、フラノなど）、もめん状（ブロード、デニム、クレープなど）というように、さらにサブグループの代表的な風合いに分けて考えることが必要である。なお、最近のように合成繊維のイメージが若年層に固定化してくると、風合いの基準も別の形で扱う必要性が生じてくるだろう。

3. 風合い評価の考え方

風合い特性の評価法においては、第3図に示すように布の主観的な特徴をいかにしてピックアップし、官能特性の風合い像を浮かびあがらせるか、また、いかにしてこの官能特性の像を布の測定値に置き換え、物理特性の風合い像として表わすかが問題の主眼である。

さて、先の風合いの分類の項でもふれたように、官能

(第3図) 風合い評価の考え方

特性の風合い像はいろいろの形でとらえることが可能である。しかしながら、官能特性の風合い像を物理特性の風合い像に置き換えるためには、官能量と物理量との対応づけを行なう操作が必要である。この場合に、風合いを総合的あるいは複合的なベースでとらえ、そのまま単純に布の物理特性に対応づけることはむずかしい。この点の解決策としては、総合的あるいは複合的な風合いの形容語を、何らかの手段によりもっと基本的な形容語として表現し、基本的な形容語による風合い量と布の物理特性とを対応づける方法が考えられる。すなわち、先の風合いの分類の項でもふれたように、風合いの官能特性を分解して考えることが必要である。

このような考え方として、松尾⁵⁾は第4図のような方法を提案している。図において生風合いとは、消費者、問

(第4図) 生風合いと基本力学特性の対応づけのルート

屋、メーカーなどの人々により一般に使用されている風合い用語で、たとえば、「しゃり味がある」、「ざっくりした」、「こしがある」などである。ところがこれらの形容語の内容は、使用する製品の対象によって変わってくるので、生風合いをそのまま布の物理特性に結びつけることはむずかしい。そこで、まず風合いの物理的因子として、基本力学特性（重さ、厚さ、曲げやせん断などの変形特性、表面摩擦の因子）を仮設し、基本力学特性を官能的に表現した基本風合いと、物理的因子との間で対応づけを行なう。しかしながら、基本風合いレベルにおいて布の力学特性と1対1に近い対応づけがつかないとしても、生風合いと基本風合いとの関係が残っている。このために生風合いを基本風合いに対応づける方法として、生風合い・基本風合いのほん訳辞典を作成し、両風合い間を結びつけようとしている。このような考え方は、基本風合いを媒体において、生風合いを布の力学特性に関連づけようとするもので、複雑で多面的な風合い特性に対して、ソフトな評価システムにより対処することをめざしたものである。しかしながら、第4図に示したように、生風合い、基本風合い、基本力学特性の3者の結びつきが基礎になっているので、必要かつ十分な基本力学特性の選定、基本力学特性と基本風合いとの間の適正な対応と正確な形容、生風合いから基本風合いへの適正なほん訳などの裏付けが必要である。

風合いは官能特性であるとともに、狭義に考えれば主として布の力学的因子に関係した特性でもある。したがって、官能特性の風合い像と物理特性の風合い像との置換、すなわち両者間の対応づけが風合いの計測には必要である。第5図は風合いの計量化の考え方を示したものであるが、官能特性と物理特性との対応づけとして、これまでに統計学的方法、心理学的方法、力学的方法などが用いられてきている。

(第5図) 風合いの計量化

統計学的方法としては、回帰分析法、因子分析法、判別関数法などの多変量解析法が多く用いられている。これらの手法の多くは、風合いと布の物理特性を具体的に対応づけようとする場合、風合い (y) と物理特性の値 (x_i) との間の関数関係を統計学的方法により、 $y=f(x_i)$ として求めようとしている。このような方法は関数関係が、その試料で代表される範囲内に限定されがちであり、風合い量 y も多種考えられるので、一つ一つ帰納的に関数関係を見いだしていくには大変な労力を要する。しかしながら、統計学的手法は使い方によっては有用であり、たとえば因子分析法は官能特性と物理特性との関係、あるいは官能特性同志の関係を多数の因子のなかから総合的に推定でき、因子の影響度を1次的にふるい分けることが可能である。このように統計学的方法は、個々の場合について物理特性に関連づける風合い式を求めるといよりは、影響する因子の一次的なふるい分けに効果があると考えられる。なお、数学的解析手段においては、前提として複雑な物理量をいかにして適確に測定し把握するかという問題が、先に解析されていなければならない。

心理学的方法としては、精神物理学あるいはサイコロロジー流の手法が用いられている。これらの手法は判定者に与える物理的な刺激を変化させ、判定者の刺激

反応を調べることに官能量(反応)と物理量(刺激)との関係を明らかにしようとするものである。前述の松尾の風合い計測の考え方のなかで、基本風合いと基本力学特性との対応づけは精神物理学的手法の応用である。すなわち、個々の基本力学特性について弁別閾を求め、各弁別閾をもとにしたスケールにより官能量を物理量に置き換えようとするものである。しかしながら、精神物理学的手法の対象は本来きわめて単純な物理刺激に関するものであり、その適用範囲にはおのずから限界がある。

力学的方法是官能特性と物理特性の対応づけというよりも、むしろ物理特性自体についての考察の問題である。風合いに影響する物理的因子、特に布の力学変形のヒステリシス特性に注目し、伸長、圧縮、曲げ、せん断などについて、ヒステリシス曲線のパターンの相違により風合いを特徴づけようとするものである。これらの曲線のパターンから何の値を測定すれば最もよく風合いの差を表示できるかが問題であり、風合い評価の上からは計測値は比較的簡単に測定できるデジタル量であることが望ましい。

力学的特性の面からの風合い計測法として、川端^{3,7)}は人間の判定動作をできるだけ単純化し、そのシミュレーションを行ない、手で判断するのはいかなる力学の性質であるか解析することを、風合い計測の出発点としている。そして、力学の性質をピックアップし、伸長、曲げ、せん断、圧縮、摩擦、凹凸性について試作測定機により数値化を試みている。各力学的特性の測定量は布の非線型の性質の表現に重きをおいており、標準計測システムによる力学的特性の測定値マトリックス(X)と、風合い評価マトリックス(H)が得られれば、 $H=KX$ の変換式により変換マトリックス(K)の決定が可能である。したがって、 K を求めておけば逆に風合いを与えて力学量 X を導びくことができ、風合いに関する製品設計の道が開かれるといっている。川端らはこのような風合い計測の考え方を提唱し、変換マトリックス(K)の決定を検討中であるが成果に期待したい。この場合、 K の決定に対して風合い評価マトリックス(H)の導入における標準的な適正尺度設定の可能性、および用途や布の種類などに起因する風合いの多面性に関する対処が、風合いマトリックスの べきを握っていると思われる。

これまでに風合い評価の考え方についてふれてきたが、ここで風合いに関する私見を述べてみたい。風合いの測定においては、(1)風合いは官能特性であること、

(2)しかも多面的な特性であることを前提として考える必要があると考える。

第6図は風合い測定の方法を示したものである。風合いの測定においては、その多面性から一次的検討によ

(第6図) 風合いの測定

り風合い分類基準をかなり整理する必要がある。また、風合いの力学因子についても、適正な因子、測定法、測定量を十分検討しなければならない。さて2次的検討として官能特性と物理特性の関係を求める場合、準基本的あるいは基本的官能量(先の第2図参照)の段階については、布の力学特性との関係をとらえることが可能であると思う。準基本的官能量(たとえば、こし、しゃり感、ぬめり感など)と基本的官能量(たとえば、なめらか、しなやか、圧縮しやすいなど)とを対応づけることにより、基本的官能量と物理特性の関係をもとに、準基本的官能量を物理特性に置換する方法も考えられる。しかしながら、準基本的官能量の内容を適確に基本的官能量により表わすことはむずかしいと考えられるので、むしろ準基本的官能量の段階までは、直接的に官能・物理両特性間の関係を求めた方が得策ではないかと思う。このような考え方により風合いを計測しようとする場合、最も問題となる点は用途や布の種類により個々に検討していたのではきりがいいことである。したがって、1次的な検討で風合いの基準設定を明確にし、標準的な風合いのパターンについて検討することが先決問題となる。なお、総合的な風合いについては、準基本的あるいは基本的風合いを媒体として、布の力学特性に結びつけていく必要がある。

ここで、風合い評価に関して感じた点を二、三列記してみたい。

(1) 風合いと着心地とは別の基準として解析すべきである。

(2) 最適な風合いの決定はむずかしい。したがって、官能特性と物理特性の対応尺度、官能特性の差を明確に表わす物理的要因が明らかにできれば、最適風合いの決定に達しなくとも風合い計測に十分役立つと考える。

(3) 風合いの差の原因を、布、糸、単繊維の段階までさかのぼって考え、素材をもとに風合い設計が可能になってはじめて、風合い計測の効果が生かされる。

(4) 風合いは官能特性である以上、官能量の測定に十分な配慮がないと、たとえ物理特性が詳細に検討されても片手落ちになってしまう。

(5) 風合いを狭義に触感と考え、布の力学的特性との関係において評価体系を確立することが当面の課題であるが、消費特性上から風合いを考えた場合には、力学的特性以外にも風合いを左右する要因があるように思われる。

4. 風合い評価に関する問題点

4.1 風合いの評価基準

風合いの多面性を考えると、風合いの官能特性と物理特性との関係を求めていく場合、どのように布を分類しどのような観点から風合いをとらえていくか、すなわち評価基準が問題となる。風合いの分類については前述したが、繊維素材別の面から、絹状、羊毛状、麻状、もめん状と分ける方法は比較的基準が明確であると考え。この場合には、これらの各風合いについて、つぎにどのような布地の風合いのタイプをもとにさらに細別していくかが問題である。

第7図は風合い基準の一例として、風合いに関係する13対の力学的特性の形容語をもとに、S・D法により素材別風合いの概念の類似性を調べた結果である。図において、りょう線の数字は類似性を示す指標であり、類似

(第7図) 風合い概念の異質性

性の小さいもののほど大きな値を示している。絹、羊毛、麻、綿の各概念が独立の次元を有すれば正四面体となるが、実際には綿に対する概念、特に綿と麻の概念の類似性が大きいためにゆがんだ四面体になっている。また、第8図は素材別風合いの次元と各種布の関係を、因子分

- A 絹羽二重
- B 絹富士絹
- C 絹羽二重
- D 絹シャンタン
- E 羊毛ウーステッド
- F 羊毛ポプリン
- I 羊毛ミルド ウーステッド
- J 羊毛フラノ
- K 羊毛ダブル ジョーゼット
- H ベンベルグ デシン
- G ポリエステル羽二重
- Q レーヨン タフタ
- D 麻シャツ地
- R テترون麻シャツ地
- S リネン厚地
- T リネン薄地
- C 綿ブロード40s
- N 綿シャークスキン
- P 綿ブロード100s
- U 綿キャラコ
- V テترون綿ブロード40s

(第8図) 因子分析の結果
(第1因子 a_1 と第2因子 a_2 の関係)

析法によって検討した例である。矢印の頂点は各素材別風合いの概念、他の点は各種布の風合い量であり、類似性の強いもののほど近接位置を占める。たとえば、このようにしてどのような布はどのグループに入れて考えていったらよいか、一次的に十分検討し風合いの評価基準を明らかにする必要がある。風合いの官能特性、すなわち風合い用語の問題に対しても、同様に整理し評価基準を検討する必要がある。

4.2 風合いの力学的因子

風合いの力学的因子については種々の提案がなされてきた。しかしながら、風合いとは布の力学的特性を官能

的にとらえたものと定義した場合には、力学的因子としては第1表に示すように、重さ、厚さ、伸長、圧縮、曲げ、せん断、すべりの因子に統一されてきたようである。

(第1表) 風合いの力学的因子

因 子		測 定 量
重	さ	重さ (目付け)
厚	さ	厚さ, 比容積
変 形 抵 抗	伸 長	ヤング率, 伸長ヒステリシス特性値
	圧 縮	圧縮率, 圧縮ヒステリシス特性値
	曲 げ	剛軟度, 曲げヒステリシス特性値
	せ ん 断	せん断ヒステリシス特性値
回 復 性	伸 長	伸長回復率, 伸長ヒステリシス特性値
	圧 縮	圧縮弾性率, 圧縮ヒステリシス特性値
	曲 げ (ライブリネス)	曲げ回復率, 曲げ回復速度, 曲げヒステリシス特性値
	せ ん 断	せん断回復率, せん断ヒステリシス特性値
すべり抵抗		摩擦係数, 凹凸性, 接触面積, カバーファクター, 毛羽

各力学的因子について、どのような測定法により、どのような測定量を計測すればよいかがつぎの問題である。すなわち、複雑な性格をもつ物理量をいかにして適確につかむかが重要である。力学的因子のうち、伸長、圧縮、曲げ、せん断の各変形特性は、ヒステリシス曲線として測定可能であることはすでに述べた。第9図は曲げとせん断の場合のモデル曲線であるが、曲線のパターンの指標には、かたさ ($\tan\theta$, $\tan\theta'$), 摩擦項 ($EF/2$), 回復率 ($(BD+CA)/2$), 仕事量 ((面積 DGA +面積 CHB)/2), エネルギー損失 (面積 DGC $H/2$) などが提案されているが、特に かたさと摩擦項

(第9図) 曲げ および せん断ヒステリシス曲線

は重要なパラメーターである。このようなヒステリシス曲線による風合いの考察により、加工による風合いの変化や繊維素材別の風合いの特徴がだんだんに明らかになってきている。

たとえば、第10図は曲げヒステリシス特性値として曲げかたさ (初期), せん断ヒステリシス特性値として造しわ点におけるせん断角, すなわちせん断臨界角を両軸に、各種織物の測定値をプロットしたものである。図より各素材別に各種織物が比較的良好に分離され、この

(第10図) せん断臨界角と曲げかたさによる表示

両パラメーターが素材別風合いの一つの重要な要因であることがうかがえる。

風合いを布の力学的特性により考察する場合、一、二の少数の物理特性だけを測定すれば足りることは少ない。特に総合的あるいは複合的な風合いについてはこの傾向が強い。したがって、多くの力学的特性を測定するとなれば、比較的簡単な手段で測定できることが実用上からも必要条件となってくる。この点に関しては、松尾¹⁾、川端²⁾らにより測定法が提案されている。試験法としてよく引用されるJIS法に関しては、曲げ回復、せん断変形、伸長かたさ、表面特性に関する測定法はないし、曲げ変形の測定法においてもヒステリシス性が考慮されておらず、風合いの測定法としては不十分である。なお、風合いの多面性を考えると、総合的に測定できる機器の開発はむずかしく、風合いに関する個々の物理特性をもとに、官能特性をとらえていかざるをえないであろう。

4.3 風合い評価の問題点

風合い評価上の問題点として、これまでに評価基準と力学的因子をとりあげ述べてきた。しかしながら、この

ほかにも問題点は考えられるが、これらの多くは風合いが官能特性であり、しかも総合的な特性であることに起因しているといえる。ここで風合い評価上の主な問題点をまとめ、私見を述べてみたい。

1) 風合い用語

風合いの定義づけにも関係するが、種々の形容語により表現される風合い特性について、風合い用語を統一し整理する必要がある。松尾らの風合い用語の¹⁾ほん訳辞典は新しい試みであるといえる。

2) 試料

風合いの解析結果が使用した範囲内に限定されがちである。この試料からくる制限の解決策はないか。試料条件の明細な記述が望まれる。なお、松尾は風合いのポイントとなる力学特性を把握し、それを計測することにより風合いの管理、合致、改善を行なう方法を取り、試料からくる制限に対処しようとしている。

3) 官能検査

風合いが官能特性である以上、官能検査は風合い評価に必要となる。この場合、目的にあった適正な官能検査を実施し尺度化する。検査方法、判定者、判定用語、尺度構成法などにつき、計画の段階で十分に検討する。

4) 物理特性の測定法

布の物理的因子のうちでどのような因子を計測したら、風合いの差を最もよく表わすことが可能か検討し、適正な物理的因子を決定する。それらの因子について簡便で有効な測定法を開発する。物理的因子のうちでは、摩擦性、凹凸性、毛羽状態など表面特性の測定法が遅れている。また、たて、よこなど布の方向性の効果を、どのように扱うかにも考慮が必要である。

5) 測定値の変動誤差

物理特性の測定値について、布の有するランダム性からくる変動誤差を有効に処理する方法を確立する。この問題は風合い特性に限ったことではない。

6) 測定データの蓄積

風合いの多面性から考えても測定データの蓄積が必要である。電子計算機を応用し物理的および官能的な測定データをストアしておき、必要なときに呼びだしてくるような情報検索的なシステムを導入できないか。

7) 官能量と物理量の対応尺度

風合いに関する基本的な官能量と物理量との対応尺度を、心理学的手法などを応用し明らかにする。精神物理学的測定法を用い、被験者に与える物理的特性の刺激を変化させ、被験者の刺激反応を調べることで、刺激

閾、弁別閾、主観的等価点などを求める。

8) 不確定さ(あいまいさ)のクラスター化

風合いのように多分に不確定さを伴う情報をもとに、クラスター化する手法を見いだすことにより風合い像を浮かびあがらせることができる。

9) 視覚の影響

風合いの評価では触覚に関係する布の物理特性でも視覚の影響を受ける。官能的な風合い像を物理的な像に置き換える場合、視覚の影響をどのように処理すべきか問題となる。視覚的面からの風合いの考察が必要である。

10) 人間の嗜好性

嗜好風合いや価値風合いなど人間の好みに基づく価値判断については、客観性を見いだすことがむずかしい。このような風合いの取扱いと有効な評価法につき検討する。

11) ニット製品の風合い

従来の風合い研究が織物にかたよっていたきらいがある。ニット製品の需用の急激な伸びを考えると、ニット製品を対象とした風合いの評価法を確立することが必要である。

5. お わ り に

風合いの評価法という観点から考えたので、風合い計測の考え方と問題点が主眼となり、風合いの解析結果については付随的になった。

多くの布の評価特性のなかでも、風合い特性は最近特に研究の進んだ分野の一つである。その結果、風合いに関して客観的に評価することは、技術的にそうむずかしいことではなくなってきている。風合いの評価もマテリアルデザイン(設計)の立場から、工学的にアプローチする時代にさしかかったといえよう。

参考文献

- 1) 松尾; 繊維と工業, 5, 291, (1972)
- 2) 川端; 繊維と工業, 5, 277, (1972)
- 3) 布の風合い編集委員会編; 布の風合い, 繊維学会(1972)
- 4) 呉; 繊維集合体の構造と性能に関する分類表(繊維集合体委員会資料)
- 5) 松尾; 繊維誌, 23, T134, (1970)
- 6) 小林; 消費科学, 12, 393 (1971)
- 7) 川端, 丹羽; 繊維学会第25回年次大会講演論文集, 77 (1972)
- 8) 小林; 消費科学, 13, 4 (1972)
- 9) 小林; 繊維学会昭和45年秋季研究発表講演論文集, 95 (1970)