繊維集合体における水分、熱 空気のトランスポート特性*

会 員 田 中 道 一 **

展 望

1. まえがき

繊維集合体の熱、水分、空気などのトランスポート特性については多くの研究がある。この特性を理論的にあるいは実験的に総合して説明した文献、成書もいくつか見られるが、ここでは繊維集合体として実際に用いられる被服などを対象として、主として熱、水分、空気の伝達特性について述べることにする。

よく知られているように人体が 36.5℃ の体温にほぼ一定に保たれるのは人間によって摂取された飲食物が体内で分解、酸化して生じた産生熱量によるものである。このとき人体から低温の外界に向かって放散され失われる熱の形態は、伝導、輻射、対流と皮膚および呼吸気道を通じて行なわれる水分蒸発である。この水分蒸発は体温調節に重要な役目をする。静止時にはこの不感蒸泄 (insensible perspiration) は およそ 15 g/m²/hr であるが、人体の活動時とか高温の外界にさらされるときは汗となって流れ、この感知蒸泄 (sensible perspiration) は 100 g/m²/hr を越えることもある。不感蒸泄は人体からの全熱損失のおよそ 25% であって、この蒸発量のうち 35% が呼吸器官からのもので 64% が皮膚からのものである。すなわち皮膚からの不感蒸泄による熱損失は人体からの全熱損失の 16% となり、その残りが伝導、輻射、対流によって失われる。外界気温の上昇あるいは はげしい人体運動があるときは、不感蒸泄は感知蒸泄となり、液状の汗の蒸発によって体温の調節が行なわれる。すなわち繊維集合体としての被服の熱と

水分の伝達機構に関する情報が、被服設計に必要となる理由がここにあることがわかる。

2. 水分のトランスポート特性

2.1 Peirce, Rees, Ogden の透湿性測定装置³⁾

布のような繊維集合体の透湿性の測定には普通吸湿法 (absorption method) と蒸発法 (evaporation method) の 2 つの方法が行なわれている。前者は無水硫酸カルシウムとか五酸化リンなどの吸湿剤を入れた容器を布で密閉し、一定温湿度の実験室内で 0.5～1 hr ごとに吸湿剤の重量増加を測定するもので、1 枚あるいは数枚の布を重ねて測定する。後者は水を入れた容器の上方を布でカバーし、吸湿法と同様に布を通して蒸発する水分量を測定する。Peirce, Rees, Ogden らが開発した測定装置は蒸発法に属するものであるが、普通容積法 (volumetric method) と呼ばれているもので蒸発する水分容積を測定し、これからの蒸発量を求めて布の透湿抵抗を求めようとするものである。第 1 図はこの装置を示す。この図で (A) は多孔性の円筒形ポットで、底面 (B)

(第 1 図) 透湿抵抗測定装置

* Evaluation of Transport Properties of Textiles.

** M. Tanaka. Member. 帝塚山学院短期大学 家政学科 教授

だけはワックスを厚く塗って不透過性としてある。(C)はゴム栓でチューブ(D)が挿入してある。(E)は水槽、(F)はストップ コック、(G)は目盛のある毛管でこの目盛によってポット(A)の水の蒸発量を知るための計器である。ポット(A)の周囲にはセルロース アセテート シートがまかれており、この周囲に試験布をカバーする。この装置は1回の実験におよそ3~6 hrを要する。

いまセルロース アセテート シートだけをまいたときの透湿抵抗 R_b を考える。このシートは水蒸気を通すが水は通さない。Eを外界の関係湿度とし、蒸発量を F_b ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$) とする。E=50~90%RHの範囲での実験結果によれば F_b と $(100-E)$ の間には直線関係があることが知られるので $R_b = (100-E)/F_b$ となる。この上に透湿抵抗 r の布をまきつけたときの蒸発量を F_m ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$) とし、

$$F_m = (100-E) / (R+r) \quad \text{とすると}$$

$$r = (100-E) \left(\frac{1}{F_m} - \frac{1}{F_b} \right)$$

から r を求めることができる。 r の単位は $\text{RH}/\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$ である。Peirce らの行なった実験では $R_b = 12.2 \times 10^2 \text{ RH}/\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$ であった。

(オ1表) 綿織物の透湿抵抗 (Peirceの装置による)

布重ね枚数	透湿抵抗 r ($\text{RH}/\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$)	1枚の平均透湿抵抗
1	3.6×10^2	3.7×10^2
2	7.8×10^2	
3	10.6×10^2	

第1表は Peirce らの行なった密に織った綿織物の1~3枚の透湿抵抗の実験結果である。

織物の厚さ, (0.001 in (0.001 lb/in²))

(第2図) 織物の厚さと透湿抵抗 r

第2図は布の厚さと透湿抵抗との関係を示すもので、この図の実線は静止空気層の透湿抵抗を水蒸気の拡散係数をもとにして計算し、 $\text{RH}/\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$ なる単位に換算して描いたものである。いまこのグラフ上で織物の透湿抵抗をこれと同じ抵抗をもつ静止空気層の相当厚さにおきかえてみると、綿織物では平均して織物の厚さのおよそ3倍の相当空気層の厚さとなり、毛織物では1.5倍、ナイロン織物では10倍となる。

繊維集合体中を通過する水蒸気の透過現象は非常に複雑であるが、いま簡単に布中で、空気をまったく含まない繊維層と空気だけの層とを分離して考え、これらの層が水蒸気の透過方向に直列に並んだ場合を考えてみよう。布と繊維層の比容積をそれぞれ $V \text{ cm}^3/\text{g}$, $v_f \text{ cm}^3/\text{g}$, 空気層と繊維層の 1 cm^2 当たりの透湿抵抗をそれぞれ r_a , r_f , 厚さ $d \text{ cm}$ の布の透湿抵抗を R とすれば

$$\begin{aligned} R/d &= r_f \frac{v_f}{V} + r_a \left(1 - \frac{v_f}{V} \right) \\ &= r_a + \frac{v_f}{V} (r_f - r_a) \end{aligned}$$

相当空気層の厚さを D とすれば $D = R/r_a$ であるから

$$D/d = 1 + v_f \left(\frac{r_f}{r_a} - 1 \right) \frac{1}{V}$$

(第3図) $D/d : 1/V$ 線図、両者がほぼ直線関係にあることを示す

第3図は各種の織物について容積法によって求めた透湿抵抗を用いて たて軸に D/d , よこ軸に $1/V$ をとって描いた線図で直線関係にあり、ほぼ上式が満足されることかわかる。ここで綿の比重を 1.52, すなわち $1/v_f = 0.658$, $1/V = 0.29$ とすれば $r_f/r_a = 11.6$ となり、

綿繊維で充実された綿繊維層の透湿抵抗は空気層のほぼ12倍となることがわかる

2.2 Whelan らの透湿性測定法

Peirce らは繊維集合体を通して水蒸気量を直接測定することによってその透湿性を透湿抵抗の値で求める実験装置を考えたが、布の透湿性を示す簡便な方法はその透湿度と等価な静止空気層の厚さ (equivalent still air thickness) で示すことであり、これについては、Peirce らも水蒸気の空気中への拡散係数から計算した空気の透湿抵抗から相当空気層の厚さを求めていることはすでに述べた。Whelan⁴⁾ らはこの相当厚さをつぎのような方法で求めている。いま平行な2平面でかこまれた静止空気層の両側の水蒸気圧がそれぞれ p_a , p_b で面積 A のこの空気層を通して t 時間に通過した水蒸気量を Q , 拡散係数を D , 静止空気層の単位厚さの透湿抵抗を R とすると Fick の法則によって

$$R = (DA t / Q) (p_a - p_b)$$

(第4図) 蒸発法による透湿原理

いま第4図のように水を入れたクリスタル容器を布で密にカバーした場合を考える。このような蒸発皿を一定湿度の外気中においた場合に、布を通して水蒸気が通過する割合は(1)容器内の空気層、(2)布の透湿抵抗(3)布の外表面である蒸気圧勾配でひろがる外部空気層の3つの透湿抵抗によって影響される。 p_1 を水の表面の蒸気圧、 p_a を外部空気の一様蒸気圧、 R_l を容器内の空気層の抵抗、 R_m を布の透湿抵抗、 R_e を外部空気層の抵抗、 Q を t 時間に面積 A の布を通過する蒸気量、 $U = Q / At$ を布の単位面積当たり単位時間に通過する蒸気量、 L を容器内の空気層の厚さとする、 U と $(p_1 - p_a)$ とは直線関係にあるので

$$U \propto (p_1 - p_a) / (R_l + R_m + R_e)$$

また容器内の空気層の厚さ L をいろいろに変えて実験した結果、 L が 2 cm を越えない範囲内では L と $1/U$ とは直線関係にあることがわかる。2 cm を越えるとこの関

係は成立せず水蒸気の透過割合は突然一定となる。このことははやくから Langmuir と Schaeffer によって知られており、これは対流によって空気層の攪乱が起るからであるといわれている。同様の現象は空気層の熱遮断についても見られる。1/ U と L が直接関係にある実験結果の一例を第5図に示す。

(第5図) $1/U$ と L の直線関係を示す。

室温は20.2℃, 69.5%RHである。

$p_1 - p_a = 5.32 \text{ mmHg}$, カバー布はオーロン

さて布の透湿性を実験によって相当空気層の厚さで求めようとするにはつぎのようにすればよい。すなわち、

(第6図) 蒸発法透湿装置

第6図に示したような2個の蒸発容器の用意し、1個の容器はカバー布だけとし、他の容器には第6図のように試験布をカバー布と水面の間に挿入する。そして両者の蒸発割合が等しくなるように容器内の静止空気層の厚さを調節する。いま L_1 , L_2 をそれぞれ2個の容器の静止空気層の厚さ、 R_m をカバー布の透湿抵抗、 R を試験布の透湿抵抗、 R_e を外部空気層の抵抗、両者の蒸発割合を U_1 , U_2 とすれば

$$U_1 \propto (p_1 - p_a) / (R_{l1} + R_m + R_e)$$

$$U_2 \propto (p_1 - p_a) / (R_{l2} + R + R_m + R_e)$$

いま $U_1 = U_2 = U$ となるように調節したときは上式から

$$R = R_{l1} - R_{l2}$$

この試験布の透湿抵抗 R を静止空気層の厚さであらわせば

$$R = L_1 - L_2$$

となる。実際の場合には2個の容器の蒸発割合をまったく同じにすることはむずかしいから、同じカバー布だけを取りつけ、内部の空気層の厚さの異なる3個の容器をあらかじめ用意し、これによって1/UとL₁との直線関係を求めておく。つぎに試験布を取りつけた第4の容器によってUとL₂を求め、先に求めた関係からこのUに相当するL₁を求めR=L₁+Lから試験布の透湿抵抗を相当空気層の厚さで求めることができる。

Whelan らが用いた蒸発容器は高さ2cm、内径8.29cmの真鍮製の円形皿で、第6図に示すように試験布を押さえるために、高さ0.5cmの真鍮製リングを容器の上のせる。容器の内面はシリコン樹脂の薄いフィルムでコーティングしてある。蒸発容器は回転テーブル上にのせて20ft/minの空気流を受けるようにして、外部空気層の透湿抵抗の変化を最小にするようにしてある。蒸発量の測定は普通の布で16~17hrを必要とする。

布の透湿抵抗を相当空気層の厚さで求めてから、これを布の単位面積当たりに単位時間に通過する水蒸気透過

ことができる。このR_eは布の外側に作用する風速によって異なる。第3表はこの実験結果を示し、風速が大きくなるとともに布の外側の透湿抵抗は著しく小さくなることがわかる。

(オ3表) 布の外側空気層の透湿抵抗

風速 (miles/hr)	外側空気層の透湿抵抗R _e (mm)
0.2	7.0
3.7	4.1
6	2.9
9	2.2
12	1.7

つぎに蒸発法による織物の透湿抵抗の実験結果の一例を第4表に示す。

この表ではすべて1種類の たて糸に対して5種類のよこ糸を打ちこみ、糸密度は たて、よこ糸ともにすべて一定になるようにした。その結果はどの織物の透湿抵抗もあまり差はなく、繊維の親水性、疎水性にはあまり影響されないことがわかる。

3. 熱のトランスポート特性

布のような繊維集合体はその中に微小な多くのボイド (void) の集積からなる気孔容積をもつ三次元的なネットワークであり、普通の布で60~70%の気孔容積をもつ、また繊維は細く、長くその単位質量当たりの表面積は非常に大きい。普通の男子用スーツの場合に布中に含まれる全表面積はおよそ240m²もあるといわれている。またある種の合成繊維を除き繊維は一般に親水性であって大気中の水分と接触して比較的急速な吸、放湿を行ない、そのために熱の発生と吸収が行なわれる。このような主な3つの性質は熱、水分、空気のとランスポート特性をコントロールし、被服でいうと気ごごちに大きな影響を与える。繊維集合体の大きな表面積は布中を通る空気にブレーキの作用をし、また大きな気孔容積は被服の保温性を増大する。繊維の吸湿性は吸湿熱の発生によって体温の冷却に対して緩衝作用 (buffering action) をする。

3.1 熱のみのトランスポート特性

繊維集合体中の空気は移動かむずかしいから布はちょうど低密度の物体と考えることができる。そこで布中を過ぎる熱の温度勾配を考え、伝熱量を測定して布の見かけの熱伝導率 (overall thermal conductivity) を求め

(オ2表) 透湿量換算係数

温度 t (°C)	換算係数 F
0	8.05
20	8.75
25	8.85
30	8.97

量に換算するには第2表に示した換算表を用いるのが便利である。いまの布の両面の圧力差が1mmHgのとき1m²当たりに毎時に布を通過する水蒸気量をWgとし、この布の相当空気層の厚さをRcmとするとW=F/Rである。Fは第2表の換算表からそのときの空気中の温度t°Cに応じて求められる。

つぎに水蒸気が布を通して布の低圧側に拡散するとき、布の表面から外側に向かってある距離にわたって圧力勾配をもつ透湿抵抗R_eの空気層が存在することは既に述べた。この空気層の抵抗R_eはつぎのようにして容易に求められる。いま蒸気圧が異なるp₁、p₂の2種の液体を入れた容器に、同一の透湿抵抗R_mをもつ布を静止空気層の厚さが同じLになるようにカバーしたとき、それぞれの容器の蒸気の透湿割合をU₁、U₂とすると

$$U_1 - U_2 = D (p_1 - p_2) / (L + R_m + R_e)$$

Dは拡散係数である。この式から未知のR_eを求める

(才 4 表) 織物の透湿抵抗の実験結果の一例

た て 糸	よ こ 糸	厚さmm ($p = 0.051b / \text{in}^2$)	気孔容積 (%)	透湿抵抗 (mm)
綿	綿	0.84	74	2.3
	ナ イ ロ ン	0.88	75	2.4
	レ ー ヨ ン	0.77	73	2.2
	ウーステッド (双糸)	0.91	75	2.3
	ウーステッド (単糸)	0.88	76	2.3
ナ イ ロ ン	綿	0.86	75	2.3
	ナ イ ロ ン	0.86	77	2.2
	レ ー ヨ ン	0.83	76	2.3
	ウーステッド (双糸)	0.88	75	2.6
	ウーステッド (単糸)	0.95	78	2.5
レ ー ヨ ン	綿	0.84	74	2.7
	ナ イ ロ ン	0.86	77	2.6
	レ ー ヨ ン	0.76	74	2.3
	ウーステッド (双糸)	0.89	76	2.6
	ウーステッド (単糸)	0.93	79	2.5
ウーステッド (双糸)	綿	0.89	75	2.1
	ナ イ ロ ン	0.93	76	2.2
	レ ー ヨ ン	0.85	75	2.2
	ウーステッド (双糸)	0.92	75	2.6
	ウーステッド (単糸)	0.88	75	2.2

ることができる。いま H を布の単位面積あたりに、単位時間に流れる熱量とし、 d を布の厚さ、 t_1 、 t_2 をそれぞれ布の両面の温度とすれば

$$H = k (t_2 - t_1) / d$$

k は繊維、空気、水分を通る見かけの熱伝導率で熱貫流率と呼ばれることがある。布中に占める繊維の割合は布の見かけの容積にくらべて非常に小さいから、一般に k の値は空気の熱伝導率に非常に近いものとなる。

第7図はBaxterの布の熱貫流率の測定装置で、普通プレート法 (plate method) と呼ばれているものである。センタープレート、トッププレート、ガードリングとともに加熱され、熱流は試験布を通して下方のコールドプレートに流れる。コールドプレート中には冷水がスパイラル状に流れているので、この水の温度上昇から流れた熱量を知ることができる。Baxterはこの実験装置によって見かけの熱伝導率が布の見かけの

(第7図) Baxterの熱伝導測定装置

密度によって著しく変わることを示している。第8図はウールフェルトに対するBaxterの実験結果である。

繊維集合体の熱伝導に影響を与えるものに繊維の配列状態がある。いま k_f 、 k_a をそれぞれ繊維と空気の熱伝導率とし、 k を繊維、空気混合体の熱伝導率とする。また v_f と v_a をそれぞれの繊維と空気の容積分率とすれば、繊維配列が熱の流れに平行のときは

$$k = v_f k_f + v_a k_a$$

ただし、 $v_f + v_a = 1$ である。このような配列では一般

(第8図) ウール フェルトの見かけの熱伝導率と見かけの密度の関係

に繊維の熱伝導率は空気に比べて高いので繊維集合体の見かけの熱伝導率は主として繊維に負うことになる。また繊維配列が熱の流れに垂直のときは

$$k = k_f \cdot k_a / (v_a k_f + v_f k_a)$$

このような配列では繊維の熱伝導率は繊維集合体の見かけの熱伝導率への影響は少なく、繊維間の空気層の熱伝導率の影響が大きくなる。

一般の繊維集合体ではその見かけの熱伝導率 k は

$$k = x (v_f k_f + v_a k_a) + y k_f k_a / (v_a k_f + v_f k_a)$$

ここで x, y はそれぞれ熱の流れの方向に平行な繊維と垂直な繊維の割合で $x + y = 1$ である。

Baxter は空気とケラチンの熱伝導率を用いてこの関係のほぼ正しいことを認めている。この場合には $x = 0.29, y = 0.71$ であった。

以上は布の見かけの熱伝導率の測定と、それに影響する因子に対する考察であったが実際に人間が被服を着用しているときには被服を通して見かけの熱伝導による損失と被服が大気に ばく露している他の面からの熱放射の損失の測定がたいせつである。この熱放射による損失は大気に ばく露している布表面の温度を測定せねば求められないが、これは困難であるから、Rees は金属面に布をカバーしたときとカバーしないときの金属面を一定温度に保つために必要な熱量を測定して、これから布の熱絶縁値 (Thermal Insulation Value, TIV) を求めた。⁸⁾ いま Q_0 を布をカバーしない面からの熱損失の割合、 Q_c を布をカバーしたときの熱損失の割合とすると

$$TIV = 100 (Q_0 - Q_c) / Q_0$$

第9図はTIVを求めるためのRees の装置である。金属面(C)は平面で、シリンダー(A)の端面であり、(D)はガードリング(B)の端面である。これらはいずれも水を入れ

(第9図) Rees のTIV 測定装置

てカロリメーターの役目をする。水は電気的に加熱される。金属面の表面温度は熱電対で測定される。布(H)は金属面に平行なフレーム(I)で保持され、金属面から一定の距離に保たれる。(E),(F)は熱電対である。全装置を気密な箱のなかに入れ、箱内の湿湿度を一定に保つ、布面には45°の方向から気流がふきつけられる。水は攪拌されて一定温度に保たれるようにする。

(第10図) 風速と熱損失

第10図はこれによって得られた熱損失と風速の関係であり、これから各種の布のTIVを求めることができる。

つぎにTIVと熱放射の関係を考えてみよう。いま布の一面が温度 t_1 の金属面に接し、他面が温度 t_0 の大気に ばく露しているとする。この ばく露した面の温度が t であるとしよう。このとき金属面から布を通して失われる伝熱量 Q_c は

$$Q_c = k (t_1 - t) / d$$

これはまた布の表面から放射によって失われる熱量 $\sigma (t - t_0)$ に等しい。 σ は布表面の放射率である。

温度 t_2 の裸の金属面から温度 t_0 の大気中に向かって失われる熱量を Q_0 とすると $Q_0 = \sigma' (t_2 - t_0)$ である。 σ' は金属面の放射率である。そこで

$$TIV = 100 \left(1 - \frac{k/\sigma'}{d + k/\sigma} \right)$$

となり, TIVは k, σ, σ' に関係していることがわかる。

k/σ はおおよそ 0.3 である。

3.2 水分透過指数 (moisture permeability index) i_m

既に述べたように蒸発法, 吸湿法などによって布を通る水分の透過抵抗を相当空気層の厚さによってあらわすことができる。しかし被服の保温性から考えると実際に人体は不感蒸泄, 感知蒸泄によって体熱を失うばかりでなく, 被服を通じて伝導, 対流, 輻射によっても体熱の損失を起こしているから, このような熱損失も水分の蒸発とあわせ考える必要がある。このようにして考えられたのが Woodcock の水分透過指数 (moisture permeability index, MPI) i_m というものである。⁵⁾

いま乾いた被服を通して皮膚から環境に失われる単位面積当たりの乾熱量を H_d , 皮膚温度を T_s , 環境温度を T_a , 被服とその外側の空気層の伝熱抵抗を I とすると

$$H_d = (T_s - T_a) / I$$

この式に一定の係数を案じて $H_d = 3.09 (T_s - T_a) / I$ とし H_d を $\text{kg} \cdot \text{cal} / \text{m}^2 / \text{hr}$, T_s と T_a を $^{\circ}\text{F}$ であらわすと伝熱抵抗 I は Gagge のいわゆる clo と称する抵抗値となる。またこの式で熱損失 H_d , 皮膚温 T_s , 伝熱抵抗 I を与えると, 環境温度 T_a はただ 1 つの値にきまってしまう。しかし実際には人間は不感蒸泄, 感知蒸泄によって体温を調節する機能があるから, この式によって定まる以上の高い環境温度にも熱的平衡を得ることができる。それゆえ上式は体熱損失の下限を与えるにすぎない。もし乾熱損失 H_d と蒸発による潜熱損失 H_e の両方を同時に考えたときの全熱損失 H は

$$H = H_d + H_e$$

H, H_d, H_e はいずれも単位面積当たりの熱損失で測られる。 p_s, p_a をそれぞれ皮膚と環境空気層の水蒸気圧とすると $H_e = (p_s - p_a) / E$

E は被服とその外側の空気層を通して単位の圧力差で蒸発するときの伝熱抵抗を示す。 p_s, p_a は空気線図から求めることができる。そこで

$$H = \frac{1}{I} (T_s - T_a) + \frac{1}{E} (p_s - p_a)$$

$$= \left\{ (T_s - T_a) + \frac{I}{E} (p_s - p_a) \right\} / I$$

この式は被服でカバーした皮膚に適用されるばかりでなく熱と水分とを同時に通す布でカバーされた任意の面にも適用できる。

いま湿球温度計の場合について考えると, 気流中では $H = 0$ であるから

$$I' / E' = (T_a - T_w) / (p_w - p_a)$$

ここで T_w, p_w はそれぞれ湿球温度, この温度における飽和蒸気圧を示す。また I', E' はそれぞれ湿球温度計の場合の I, E に相当する。いま $I' / E' = S$ とするとこの S は乾球温度に対して湿り空気中の蒸気圧をプロットした空気線図 (psychrometric chart) 上で湿球温度線が平行線を示していることからわかるように, 1 mmHg の圧力差に対してはほぼ一定で $S = 2^{\circ}\text{C} / \text{mmHg}$ あるいは $3.6^{\circ}\text{F} / \text{mmHg}$ である。そこで

$$(I / E) / (I' / E') = i_m$$

であらわし i_m を水分透過指数 (moisture permeability index) という。 S は蒸気圧力差を有効温度差に変換する変換係数と考えることもできる。 $i_m = 1$ の布は完全に透過性を持ち, $i_m = 0$ の場合は水分透過性はまったくない場合である。いま $I = 2 \text{ clo}$, 全熱損失 $H = 100 \text{ kg} \cdot \text{cal} / \text{m}^2 / \text{hr}$, 皮膚温度 $T_s = 95^{\circ}\text{F}$, $S = 3.6^{\circ}\text{F} / \text{mmHg}$ に対して $i_m = 0 \sim 1.0$ の値について T_a と p_a の関係を図示すると第11図のようになる。この図でわかるように広い範囲の環境変化に対応するためには i_m の高い方が望ましい。

(第11図) $T_a - p_a$ 線図

しかし人体からの潜熱の伝達には理論的に限界がある。 $H_e = i_m S (p_s - p_a) / I$, $H_d = (T_s - T_a) / I$ であるから

$$H_e / H_d = i_m S (p_s - p_a) / (T_s - T_a)$$

いま関係湿度 0% RH と 100% RH について i_m を上の限界値 1.0 と仮定し, $T_s = 95^{\circ}\text{F}$ としこれに対して p_s を 95°F のときの飽和蒸気圧 42.175 mmHg として H_e / H_d を計算してみると第5表のようになる。一般に静止時に人体から失われる熱量がちょうど産生熱量に等しいとすると, 人体運動によってこの6倍もの熱量が発生すると, これはもはや発汗によって生ずる水蒸気を布が透過することが

(第5表) 乾熱伝達による燃損失に対する蒸発潜熱損失の比

環境温度 T_a (°F)	H_e/H_d	
	0 (%) RH	100 (%) RH
80	10.12	3.83
70	6.07	3.37
60	4.34	2.98
50	3.37	2.64
40	2.76	2.35
30	2.34	2.11
20	2.02	1.90
10	1.79	1.72
0	1.60	1.56
-10	1.45	1.43
-20	1.32	1.31
-30	1.21	1.21
-40	1.12	1.12

不可能となり、脱衣を促すことになるのである。

Woodcockは直径6cm、長さ6cmの銅管の上にセロハンをまきつけ、その上に布を重ね、布の一端を水槽にひたして毛管現象によって水分を吸収し、これを蒸発することにより $i_m=0.5\sim0.6$ の値を得ている。 i_m の普通のオーダーはこの程度である。

4. 空気のトランスポート特性

繊維集合体の通気性については一般の被服の着心地に関係するばかりでなく、フィルターとして集塵装置に利用される。またわたなどのような繊維の繊度測定にも用いられる。布の通気性試験機としてはSchiefer, Boglandによって設計されたFrazierタイプが一般に用いられているが、その他に多くのタイプがある。Shirley型, Marsh型, Clayton型などいずれも原理的には同じであるといえる。

第12図はMarshの装置である。試験片はオリフィス(P)に挿入され、これを通じてサクシオンポンプによって空気を引き込む。通気量は流量計(R)によって指標(F)でよみとる。圧力降下はゲージ(G)によって得られる。第13図は圧力降下と通気量 $\text{ft}^3/\text{ft}^2/\text{min}$ との関係をグラフに示したものである。この関係はほとんど線型であり、これは40 ft/min 以下の流速では線型が得られることが示されている。

これより高速になると線型からのずれが見られるが、これは乱流の発生により、特に組織のあらいオープン繊維物において見られる。

(第12図) Marshの通気性試験機

(第13図) 圧力降下—通気量線図

(第14図) Shirley型通気性試験機

第14図はShirley型通気性試験機である。試験片(S)を通じてサクシオンポンプ(A)によって空気を吸いこむ、空気量はバイパスバルブ(B)とシリーズバルブ(C)によってコントロールされる。流量は布を通じて必要な圧力降下ドラフトゲージ(D)に示されるまで調節される。(D)には0~25 $\text{mm H}_2\text{O}$ の目盛がきざまれている。通気抵抗の大きい布に対してはバイパスバルブ(B)を開いてポ

ンプに空気を送りこんで布を通る流量を加減する。通気抵抗の小さい布に対してはバルブ(B)を閉じて布を通る流量を調節して所要の空気量になるようにする。細かい調節は調節バルブ(C)で行なう。(E)は気流の変動を防ぐための緩衝タンクである。所要の圧力降下に達すると(普通は1 cm H₂ O)ドラフトゲージのインジケーターが静止し、空気量を4個の流量計(rotameters)(R)の1つで読みとる。試験片の面積は5.07 cm²である。第15図はたて軸に単位面積当たりの布を単位時間当たりに通る空気量を100倍した値を通気率とした P (cm³/cm²/sec, 1 cm H₂ O)をとりよこ軸に布のカバーファクター K_c を取って画いたもので、この P のかわりに $\log P$ をとると第16図のように直線となることがわかる。また第17図は通気率とよこ糸の捻係数との関係でこれも直線関係があることがわかる。

クロス カバー ファクター K_c

(第15図) 通気率とカバーファクターの関係 (その1)

クロス カバー ファクター K_c

(第16図) 通気率とクロスカバーファクターの関係 (その2)

(第17図) 通気率とよこ糸の捻係数の関係

布中の繊維が均一に分布し、気孔が太さ一様な毛管をつくると仮定すると、粘性流体に対して一般にPoiseuilleの式が成立する。いま ΔP を圧力降下、 v を布の単位面積当たりに通過する空気容積、 m を布の質量、 v_0 を布の容積、 ρ を繊維の密度、 l を布の厚さ、 η を空气の粘度、 d を繊維の直径、 k を繊維の形状係数(shape factor)とすると

$$\frac{V}{\Delta P} = \frac{(1 - m/\rho v_0)^3}{(m/\rho v_0)^2 l \cdot 16 \cdot k \cdot \eta} d^2$$

となる。布中の大部分の繊維が空气の流れに対して垂直であるときは k はおおよそ6.6と考えられる。この関係は気孔分布が均一な織物については織物の見かけの密度 m/v_0 、繊維の直径 d が通気性に大きな影響をもっていることを示している。通気率は繊維の直径の自乗とともに変るから、羊毛のように19~38 μ の間を直径が変動する場合には、この要因だけでも通気性が4倍も変化することがわかる。

文献

1) 例えば

木下茂武; 繊維集合体と空气の流れ, 繊維工学, 24, P 331 (1971-5)

R. Meredith; Physical Methods of Investigating Textiles, Textile Book Publishers, Inc, N. Y. (1959)

2) Lyman Fourt and Norman R. S. Hollies; Clothing, comfort and function, Marcel Dekker Inc., N. Y., (1970)

3) F. T. Peirce, W. H. Rees, L. W. Ogden, L. H. Turl; Measurement of the Water Vapour Permeability of Textile Fabrics, J. Text. Inst., 36, T 169 (1945)

- 4) Margaret E. Whelan, Lloyd E. MacHattie, A. C. Goodings; the Diffusion of Water Vapor through Laminate with Particular Reference to Textile Fabrics, Text. Res. J., 25, 197 (1955)
- 5) A. H. Woodcock; Moisture Transfer in Textile Systems, Part 1, Text. Res. J., 32, 628 (1962)
- 6) S. Baxter; Proc. Phys. Soc., 58, 105 (1946)

- 7) H. Bogaty, N. R. S. Hollies, Milton Harris; Some Thermal Properties of Fabrics, Part 1, The Effect of Fiber Arrangement, Text. Res. J., 26, 445 (1957)
- 8) W. H. Rees; The Transmission of Heat through Textile Fabrics, J. Text. Inst., 32, T149 (1941)
- 9) J. E. Booth; Principles of Textile Testing 277 (1968)

書籍・資料在庫一覧

【書 籍】	(判)	(ページ)	(定価)	(送料)
＜基礎繊維工学シリーズ＞				
(I) 繊維および 繊維集合体	A 5	420	1,800	200
(II) 紡績工程の 理論と機構	A 5	312	1,700	200
(III) 布の構造と性質	A 5	377	1,800	200
(V) 染色仕上	A 5	450	2,500	200
~~~~~				
繊維総覧	B 5	300	1,800	170
繊維工学年鑑 '72年版	B 5	180	800	140
繊維用油剤	A 5	340	1,600	140
マングルの作用と構造	B 5	77	600	85
布の風合	A 5	350	2,200	170
たて糸糊付	A 5	350	1,700	140
海外における ニットの染色加工	A 5	160	1,200	145
最新被服学	A 5	400	1,300	160

【研究資料・講演会テキスト】

(判)	(ページ)	(定価)	(送料)
繊維工学における 環境改善講演会テキスト	B 5	21	200 55

繊維機械学会誌 創立25周年記念号	B 5	202	800	52
繊維工業におけるモニタリ ングシステム講演会テキスト	B 5	52	800	70
溶剤による 染色仕上加工講習会副教材	B 5	52	300	70
繊維工業における公害防止 講演会テキスト(1) (廃水处理)	B 5	45	300	70
新潟地方大会講演前刷	B 5	66	500	85
繊維集合体物理	B 5	230	900	140
オープン エンド紡績	B 5	48	100	55
オープン エンド紡績国際シンポジウム論文集				
{ (1) 1967年9月開催	A 5	130	800	115
{ (2) 1969年3月開催	A 5	130	800	115
海外における溶剤染色加工	A 5	198	900	145
最近の無ひ織機一覧表	—	—	100	55
縫製工場無人化への アプローチテキスト	B 5	16	100	55
強化材料としての繊維 に関する講演会	B 5	72	600	85
25周年年次大会シンポ ジウム テキスト	B 5	172	800	145
25周年年次大会 特別講演テキスト	B 5	58	300	70