新 素 材 へ の 展 開*

石 川 欣 造**

1. はじめに

新しい材料創生は新しい技術分野を開拓し、それは産業構造の形態にも大きな影響を与えている。今日新素材への展開は世界各国において、必死の努力がされており、新素材を制するものは正に次世代の勝者として、新しい産業界をリードするものとなろう。しかしその消長はかなり激しいものがあり、圧倒的な勝者となり得ることは容易でない。

新素材を考えると、セラミックス、バイオ、半導体など極めて広い範囲にわたっており、同一の基盤の統一的原理で理解することが、かなり困難になっている。しかし、少し前に強調されていた Materials Science (材料科学) では、金属、無機、有機の各材料の学問的な統一、一体化がはかられ、筆者の前に勤務していた東京工業大学においても、金属工学科、無機材料工学科、有機材料工学科の3学科が材料系として、群を形成し、Materials Science を1つの大きな柱として、低学年においては共通的な授業と実験を課している。

現在、我々が新素材を考える際において個々の材料の固有の特徴を最大限に引出すことが必要であるとともに、それらが工業材料として、有効にその特徴を発揮できるようにしなければならない。ここで自己の専門とする分野において優れたものであるとともに、他の分野の素材材料との協同において、より有効に材料工学的展開をはかる必要がある。それにはまず各種材料の特質を理解するとともに、その中にある統一的な材料としての考え方を、我々は理解、習得するようにしなければならないであろう。材料としては、統一的、共通的なものの例としては、結晶構造、それらの物性に対する関係、非晶構造に対する考え方、力学的挙動に対する取扱いなど多く

みられ、我々はこの種の共通の基盤は基本的なものとして、常に持っている必要がある。

ここでは筆者が従来から係合いを持ってきた高分子材料に関する事項について述べることにしたい。

2. 次世代をリードする高分子材料

高分子材料には、従来いわれてきた特徴の中で、長所的な、軽量、耐食性、易加工性がある。反面短所的なものとして、安かろう、悪かろう、低耐熱(燃)性、信頼性に乏しいなどがあげられている。しかし高分子は反面、多岐な分子の特徴からもわかるように、数多くの機能、性能を持ち得るものである。

それらについては、蛋白(生体高分子)を中心としたバイオ関係を含めて、多くの方面で積極的な検討がされている。それらの中で現在国家的プロジェクトとして取上げられているものが若干ある。大型プロジェクトの代表的なものの1つとして、次世代の産業基盤技術研究開発制度がある。その主テーマは

(A) バイオ テクノロジ

1. バイオ リアクタ
2. 細胞大量培養組替え DNA 利用技術

(B) 新機能素子

1. 超格子素子
2. 三次元回路素子
3. 耐環境強化素子

(C) 新材料関係では

1. ファイン セラミックス
2. 高性能結晶制御合金
3. 複合材料
4. 高効率高分子分離膜材料
5. 導電性高分子材料
6. 高結晶性高分子材料

*Development of New Matelials.

**K. Ishikawa, お茶の水女子大学 家政学部 教授(工博)

の各研究対象テーマが取上げられている。

この中で最後の3テーマが高分子材料関係であり、昭和56年度よりスタートして、約10年間に巨額の費用を投入し、数多くの研究者によって、つぎに述べるような大きな目標の達成への努力が重ねられている。3テーマについては、高分子基盤技術研究組合が組織され、我国を代表するプラスチックとその製品の製造業11社が総力を結集し、国際的レベルの革新的かつ波及効果の大きい高機能性高分子材料を協同で研究開発することを目指しており、これに国立試験所および大学関係の大きな協力のもとに進行しつつある。

その内容については、各種の制約があり、必ずしもよく公表されていないが、最近(58年11月)に「第1回次世代産業基盤技術シンポジウム—高機能性高分子材料」が開かれ、その進展過程について発表された。本稿ではこの発表された諸点を中心に眺めてみる。

まず研究の概要として、取上げられているものは、

① 高効率高分子分離膜材料である。

これは化学工業における分離プロセスの高効率化、省エネルギー化等をはかるために、従来の分離法ではエネルギー多消費となる物質(例えば、水—アルコール系、希ガス等)、物理化学的特性が極めて近いため、分離、精製が困難であった物質(例えば異性体)等の分離、濃縮、精製等を可能とする高効率の液体分離膜および気体分離膜材料に必要な基盤技術を確立することを目指している。これらによる期待される効果としては、

- (1) 蒸溜、深冷分離等を代替する
- (2) 分離しにくい混合物(液・ガス)を処理する
- (3) 分離エネルギーを節減する
- (4) 分離工程を短縮する
- (5) 分離操作を容易にする

の諸点があげられている。

ついで、

② 導電性高分子材料は、軽量、耐腐食性、易加工性を特徴とする新規導電性材料ならびに金属の導電機構とは異なる機能を有する電気材料および電子材料の実現を計るため、金属導電性($10^5 \Omega^{-1}, \text{cm}^{-1}$ 以上)を有し、安定かつ加工の容易な実用形態の高分子材料についての基盤技術を確立しようとするものである。それにより期待される効果としては、

- (1) 導電材料として、銅、アルミ等を代替する
- (2) フレキシブルで軽く、腐食しない導電材料となる
- (3) 高分子絶縁物と一体の廃棄処理ができる

(4) 電気製品加工、工程を合理化する

(5) 送配電ロスを低減する

などがあげられている。

さらに

③ 高結晶性高分子材料では、構造材料を含む広範な分野に高分子材料の用途を拡大し、軽量、耐食性、易加工性という、高分子材料の特徴を多方面で生かすため、構造材料として、金属材料に匹敵する代表的力学特性として、曲げ弾性率が100 GPa以上である高結晶性高分子材料についての基盤技術を確立することを目指している。それにより期待される効果としては、

- (1) 構造材料として、アルミ、鉄等と代替える
- (2) 軽くて、腐食しない構造材料となる
- (3) 耐熱性が高く、電気絶縁性を持つ構造材料となる
- (4) 構造材料加工組立工程を合理化する
- (5) 金属資源の消費を節減することがあげられている

このように目標としては、比較的わかりやすい形を示されているが、いずれも現在において、これらの材料における状態からすれば極めて高い目標であり、かなりの努力を必要とする困難を多く伴ったものと思える。しかしこれらへの展開過程は学問的にも、技術的にも極めて有意義な成果を生みつつ進むものであり、波及効果も含めて、期待される点が多々ある。これらの目標に対する成果は、あまり短時日なので公表されていないが、本稿ではシンポジウムにおいて公表された現段階までの成果について触れることにする。

① 高効率高分子分離材料の研究開発では

(1) 広範な既存ならびに新規に合成した高分子のスクリーニングならびにその解析法が進んだ

(2) 高次構造特に数オングストローム オーダの解明ならびに制御がある程度可能になった。例えば、水—アルコール系では、水透過型の膜で、エチルアルコール濃度50%のとき、分離係数、透過量の値は文献値の水準を越えた

(3) 膜表面構造、特に表面活性の制御がある程度可能となった

(4) 選択分離を可能とする官能基またはキャリアの探索が精力的に行われ、それぞれの被分離対象物ごとに有望なものがみつかり出した

(5) 分離駆動力については、物理化学的な考察が深まるとともに従来にない新規な方式の可能性も見出された

(6) プラズマ重合のデータが相当豊富に集積でき

た

(7) 分離対象物が液, ガス双方において, 評価方式, 装置の開発に進展がみられた

② 導電性高分子材料の研究開発においては, これまでに

(1) ポリアセチレンおよびその誘導体

(2) 芳香族並びに複素環等の繰返し単位を含む共役一次元系

(3) カルコゲニドを含む高分子

(4) グラファイトおよびその類縁化合物

(5) 電荷移動錯体の範囲に属する各種の共役高分子を中心に 10^5 s/cm 以上の最終目標の電導度を指して検討された. それらに対する主な成果は

(1) 電荷移動錯体を構成するドナーの高分子化を実現した

(2) $(\text{TMTSF})_2\text{X}$ の導電性および超導性の解明が進展した

(3) 無置換ジアセチレンのドーピング固相重合が進展した

(4) ポリアセチレンについてはエピタキシャル重合により導電率 2.2×10^3 s/cm の高配向フィルムを, 芳香族または複素環の繰返し単位を持つ高分子については, フィルム化ならびに高導電性を, グラファイト系については, $10^5 \sim 9 \times 10^5$ s/cm の成形素材を得ており, これらの中にはいくつかの素材において, 文献値の水準を越えている

(5) 新規な導電性高分子の合成も数多く手がけているが, これらの中でポリビニレンカルコゲニドについては物性の解明も進展した. これらの導電率はドーピング後のものであり, 次記のような乗り越えねばならぬ諸問題が残されている

(1) グラファイト以外の系での 10^5 s/cm 以上の導電率の達成

(2) ドーピング後の物質の導電率の安定性の確保

(3) ドーピング後の物質の加工方法がある

③ 高結晶性高分子についての主な成果はつぎのようである.

(1) 超高分子量ポリエチレンの10%以上の濃厚溶液調整法が開発でき, 加工性にも優れていることを確認できた

(2) 新規ポリマの開発では繊維状の評価であるが, 100 GPa のものや 200 GPa に近い弾性率のものも開発し得た

(3) 成形加工ではポリマ粉体を爆発圧搾で空隙率 0 に近い成形体にし得た

(4) 磁場の下で配向する新規熱異方性ポリマを確認し得た

(5) 液晶性ポリマの流動挙動の解析の進展がはかれ, また液晶性を示す新規な反応性オリゴマを見出した

以上が各テーマに対する成果であり, この3つのテーマについての進展は未来の産業を支える素材, 製造工程にはかり知れないインパクトを与えることになろう.

以下更に③の高結晶性高分子材料に関連した事項について, 少し詳しく眺めることにしたい.

3. 工業用構造材料としての高分子材料

3.1 一次元高弾性率, 高強度高分子材料

この種の材料については, 以前からアセテートから出発した再生セルロース繊維(フォルチザン)で試みられていたが, 工業用材料としての要求が高まるにつれて, 1970年代に入って合成高分子材料より新しいこの種素材を作り出そうとする努力が急激に大きくなった. 現在この分野における研究を大別すると,

(1) 棒状の剛直性高分子に関する分野

(2) 比較的柔軟な分子鎖からなっている

従来からある高分子を用い, その強度, 弾性率を最大限に発揮できるように高次構造を形成させる方式.

これらの2分野になる. いずれにしても, 鎖状高分子の共有結合の方向, すなわち分子鎖の長さ方向についての, 弾性率, 強度の異方性を有効に利用しようとするものである.

(1)の剛直性のタイプは, 分子鎖の剛直性を用い, 化学構造的に鎖状分子の伸びた形式での高次組織を形成させようとするものである. 主に液晶構造を示す芳香族高分子が主体を成しており, フェニル基の

の基を含むものが主になっている. この中

(i) ポリアリレート系, 全芳香族ポリエステル(ポリアリレート)は, 適当な組成範囲を選んで, 共重合させると, 熔融成形もでき, この中で光学異方性を熔融時に示すものが有効である.

(ii) アラミド系では Kevlar で代表されているが, 更に分子軸方向の結合強化, それ以外の方向への結合強化をする. P-フェニレン基の含有率を多くするとか, より棒状に近い剛直骨格を導入, アミド基の縮合複素環基による置換など考えられている.

(iii) ポリアゾメチン系では, 熔融成形時に同時に

熱異方性もとり得るため、現在この種の検討が加えられている。

(iv) 液晶性モノマ、オリゴマのブロック化、芳香核を含む剛直鎖単位の導入は加工性を極めて困難にするため、置換芳香核の利用、メタ配向芳香核の利用、柔軟な等方性単位の主鎖中への導入などの方策が考えられているが、材料物性をあまり低下させることなく、加工性を上昇することはかなりの難問題でもある。

(2) 比較的柔軟な分子鎖からなっているポリオレフィン系（主としてポリエチレン）、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど従来からある鎖状高分子から力学特性の優れた材料を形成する試みは、高分子量ポリエチレンを中心にして多くの報告がある。これらの結果は繊維材料としての汎用性鎖状高分子のより高弾性率、高強度化への可能性を与えるものとして大きな意義がある。

柔軟な鎖状高分子の高弾性率、高強度化は、分子を十分に配列させるとともに、折りたたみ分子鎖を減少させ、結晶間の tie 分子の含有率をいかに増大させるかにつきている。その手法として、超延伸法、高圧固体押出し法、高圧熱処理法、高圧下流動融液結晶化法、高分子間補強法、重合時結晶成長法、流動溶液結晶生長法、ゲル繊維延伸法と極めて多数の手法が検討されてきた。これらはいずれも繊維軸方向によく配列した多くのマイクロフィブリルの中における結晶境界に集中しているとみられる分子鎖と結晶間を連結する tie 分子を多くし、欠陥部としての非結晶域を結晶相に有効に分散させる操作をいかに行うかにかかっている。

これらの手法の中で現在有効とみられているものは、重量平均分子量が100万を超える超高分子量体を利用した (i) 繊維状結晶生長法 (ii) ゲル繊維超延伸法 (iii) 単結晶マット超延伸法がある。

(i)の方法では強度と弾性率は結晶化温度に大きく依存し、結晶化温度の上昇により、弾性率、強度が上昇し、分子量の大きい方が有効である。この種繊維の特徴は結晶配向度が必しも極端に高くないのにもかかわらず、高強度で高弾性率を示し、他の計測手段による解析によっても、微結晶を連結 tie 分子の含率の多いことを示唆している。(ii)は超高分子量のポリエチレンの準希薄溶液 (0.5~10%) を紡糸して得たゲル（または溶媒を除去したキセロゲル）を超延伸するもので、この場合も分子のからみ合いの数をできるだけ少なくして、十分延伸し、その非結晶構造が微結晶間を連続する数多くの tie 分子からなるようにしたものである。(iii)は超高分子量の

ポリエチレンの希薄溶液 (0.05~0.2%) から得られる単結晶の集積マットを超延伸するものである。

弾性率は微小変形に依存するために分子末端の影響が少ないが、強度は破断までが大変形であるため、分子鎖末端部分での分子間スリップの寄与が大きい。分子配向とともに折りたたみの鎖の完全引伸ばしと分子量との関係においてかなりこれらが予測されるようになってきている。工業的には当然(ii)のゲル繊維の利用が最有力である。

一次元方式（繊維状）では極めて優れた強度弾性率の素材繊維が得られることは明白になった。しかし材料として考えると問題は単純でない。この種繊維素材は分子配向などを有効に行うために、現状の手法では極めて細い繊維しか得られず、直径1mm程度ともなると著しくそれらの物性値は低下する。細い繊維の集束状の有効利用以外は初期値の保持は困難である。

3.2 二次元、三次元構造素材への展開

一次元配列の鎖状高分子は極めて優れた弾性率、強度を示すが、これらの性能の二次元フィルム状への2軸延伸を行った際に、現在の技術方式ではかなり低い値の材料しか得られないことは明らかになっている。ここで高次元化素材の将来の可能性を含めて、その実現への方策を眺めよう。

(A) 緻密化加工 材料を成形する際に欠陥部としての空隙の影響が大きい。これを強力な圧力、例えば爆発圧搾加工を行えば、空隙率0に近いPPTAのような剛直な分子構造体の三次元成形が行える。この方式による強靱な材料の製造は今後の1つの重要なポイントになろう。

(B) 磁場、電場の利用によるもの。これは力学的せん断力を与える分子配向方式と異なって、電場、磁場により分子配列させるものである。サーモトロピック液晶であるポリアゾメチンの例にみられるように今後の進展が期待される。しかし現状では不明な点が多い。

(C) 架橋の導入。鎖状分子では分子間結合が弱いために、高配向素材ではフィブリル化などが起きる。鎖状分子を配向させた状態での分子間架橋化も今後の問題として取上げられよう。特に(B)の方式との組み合わせは興味がある。

(D) 分子複合体。この方式が現状では最も進んでおり、種々の可能性を持つものとみられている。棒状の剛直鎖分子はマイクロフィブリルの状態にまで小分割しても、高弾性率、高強度であるので、これを適当な極性マトリックス中に分散させる方式が考えられている。米国の Air Force Materials

Laboratory と Dayton Research Institute では Coil 状の高分子として、ABPBI を、棒状高分子として PBT を用いる (70% : 30%) 組合わせで作られたフィルム of 末延伸状態だ 63 GPa を、延伸すると 120 GPa を得ている。この種棒状と coil 状分子の分子複合的組合わせは興味深い。

この方式を更に広く、積極的な立場で、次世代基盤技術での目標 100 GPa に対し、高柳はつぎのように提案している。

これに関する 1 例は分子複合体の強化分子として、グラファイト ウィスカ ($E = 800$ GPa) とマトリックスとして、ポリイミド ($E = 3$ GPa) の組合わせで、界面の接着が完全であると仮定すれば、

(a) 一次元強化 では

$$E_c = E_f V_f + (1 - V_f) E_m$$

ここで E_c は分子複合材の弾性率、 E_f , E_m は繊維およびマトリックスの弾性率、 V_f は繊維の含有率。

上述の成立を仮定すると、複合材の弾性率 $E_c = 100$ GPa, $E_f = 800$ GPa, $E_m = 3$ GPa を入れれば、 $V_f = 12.5\%$ となる。

(b) 二次元強化ではシート面に全強化材がウィスカ

軸に平行に入り、アスペクト比が十分に大きいとすれば

$$E_c = 100 \text{ GPa} = (2/1) E_f V_f + (1 - V_f) E_m$$

より、 $V_f = 25\%$ となる。

(c) 三次元では、同様な形式で

$$E_c = 100 \text{ GPa} = (3/1) E_f V_f + (1 - V_f) E_m$$

より $V_f = 37\%$ となる。

これは E_f が極めて大きな値の材料の利用であるが、鎖状分子の適当な組合わせと、強力な圧搾成形の利用など、今後の実行に興味ある分野であろう。

以上、次世代基盤技術関係を主にして述べた。この分野の進展は着実に続けられており、期待される点が多い。しかし公表を許されていないので、公開されたシンポジウム予稿集などによった点ご諒解をお願いしたい。なお、本年も10月8～9日にシンポジウムが開かれる予定である。

参考文献

- 1) 第1回次世代産業基盤技術シンポジウム—高機能性高分子材料—予稿集 (昭和58年11月7日～8日) (発行 日本産業技術振興協会)
- 2) 太田利彦; “超高強度繊維に関する最近の進歩”, 繊維誌, 40 (No. 6) P407 (1984)

サファイックス

最新エレクトロニクスへの影の力

— PVA スポンジの貢献 —

技術革新の最先端を薦進しているといわれているエレクトロニクス産業も、一見関係の薄いとみられる多くの部門の技術あるいは新素材の総合的に集積されたものと考えられる。

その中心となっている LSI (大規模集積回路), さらに超 LSI と無限? に発展すると思われる部品の製造には、非常に精密な設計がなされ、その電気回路も 1μ 以下と光学顕微鏡の限界を越えようとしている。

LSI の製造はたとえ光の波長のオーダの精密度でなされていたとしても何千、何万という集積電気回路の中の 1 個所の不備が LSI の成果を決定的に支配することから、最終仕上には極度の注意が払われている。 μ オーダのごみ 1 個あるいはバクテリア 1 個が故障の原因となる。

そのため作業場は厳密なクリーン ルームが準備されることはいうまでもないが、最後の仕上には極度に精製された超純水 (文字通り H_2O で示されるような) が洗浄水として使用されている。しかし単に水で洗うだけでは不十分で、部品の表面を水とともにブラシで拭拭することが必要で、これまではフェルト、ナイロン ブラシが使用されていたが、十分な洗浄ができずかつ部品の表面が傷つく場合が多かった。

今回新しく PVA (フォーマル化したもの) のスポンジ (孔径 $60 \sim 130\mu$) が開発され、これまでの問題が解決した。このスポンジは表面に小突起のある同筒形 (ブラシ ローラ タイプ), および同じく小突起のある円板状 (カップ ブラシ タイプ) である。これは材質がやわらかでかつ弾性のあることからすでにアメリカで使用されており、さらにフォト マスク用のガラス基板のほかリジッド デスク用アルミ基板の表面の洗浄用として商品化の計画があるらしい。

これによって従来の製品の歩留まりの大幅の上昇が期待されるとすれば、広い意味での繊維技術の将来への進出の足掛かりになるかも知れない。ビスコース スポンジは以前から写真フィルムの水洗後の水滴の除去に、また強力ビニロン繊維がコンクリート補強用としてソ連に輸出されたこともあるらしい。

一方、クリーン ルームの管理も問題で作業衣も ほこりの付着を防止するために電導性繊維が使用されている。(F)