難燃素材「ハイム」, 「タフバン」

荒 川 碧*

製品紹介

1. はじめに

難燃市場は「規制先行型マーケット」であると言われている。その点から今後の発展には規制の強化が望まれるが、諸般の事情から、法規制の強化には長期を要するものと考えられる。しかしながら、高齢化社会を迎えつつある現在、火災から人命を守り被害を少しでも減らすために、身の廻りにある繊維を難燃化することが望ましいと考えられる。最近、東京都の特別養護老人ホーム「松寿園」の火災（昭和

62年6月、リネン室から出火）を契機に、特に老人ホーム、養護施設、病院等の寝具類の難燃化に対する意識が高まりつつあることは喜ばしいことである。

以下に難燃ポリエステル「ハイム[®]」、難燃ポリノジック「タフバン[®]」の難燃性能を中心に、物性、安全性等について説明する。

なお、この内容は昨年5月に行われた本学会主催の講演会で発表した内容を修正加筆したものである。

表1 難燃繊維開発の経過

昭和年	東 洋 紡	他 社 の 動 き
32		カネカロン企業化
41	難燃ポリエステル研究開始	
42		コーデラン企業化
		ピロパテックス CP 製品化
43		バルザー(三菱)生産開始
44		カネカロンS販売開始
46	練り込み法試験生産	ザプロ開発成功
47		エクスター生産開始(帝人)
48	ハイムGF(F)生産開始	エクスランW本生産
50		アンフラⅢ発売(東レ)
51	ハイムGH開発成功	TRIS 発癌性で生産中止
52	ハイムGH(F, S)生産開始	
56	タフバン基礎研究完	ベルガード(鐘紡)本生産化
57		ルフネン(鐘紡)本生産化
		エクスターA販売(帝人)
		プロバン技術導入開始 (敷紡, 大和紡)
58		DFG 販売中止 倉紡, 鈴寅プロバン導入
60	サイファー, ウーベル販売	
61	プロバン導入	エクスター(S)販売開始 スーパーバルザー開発

*M. Arakawa, 東洋紡績(株), 現滋賀県物産(株)

2. 「ハイム」、「タフバン」開発の経過

東洋紡は以前から繊維製品の安全性向上に努めており、この一環として世界に先駆け繊維の難燃化に着手し、以来約20年間精力的に研究を続けてきた。

機能性、力学的性質等で優れた性能を持つポリエステルを、その本来の性質を損なわず難燃化することを目指し開発を進め、昭和44年に世界で最初のポリエステル繊維として、フィラメントを練り込み紡糸法により生産開始した。この生産を続けつつ、さらに高品質な難燃ポリエステルを目指して開発を進め、昭和48年にハイム GF タイプを開発し更に改良を進め、昭和51年にリン共重合タイプ（GH タイプ）の開発に成功し、昭和52年からステープルも併せ本格生産に踏み切った。

その後、吸湿性を有する難燃繊維のマーケットニーズに応えるため、昭和58年に難燃ポリノジック「タフバン」の生産を開始した。この他、後加工難燃にも力を入れ、綿については「サイファー[®]」、「プロバン[®]」を、羊毛に対しては「ウーペル[®]」を生産し、繊維の難燃化に努力してきた。

当社を含め難燃繊維開発の経過を表1に示す。

3. 燃焼性からみた繊維の分類

繊維をその燃焼性から分類し表2に示したが、一般消費者は難燃繊維を不燃性繊維あるいは耐熱性繊維と混同しやすいことを注意する必要がある。

難燃の定義は明確でないが、一般には LOI 値（限界酸素指数）が26以上であれば自己消火性を有しており、難燃性があると、判断される。しかしながら LOI 値は試料の形態、密度等によって変るため、ある条件での参考値とみるべきである。製品の難燃性は組織、目付、混用素材の有無、混用率、仕上加工方法等多種の要因の影響を受けるため、それぞれの最終用途別に定められた試験方法に従って試験し、規格に合格することを確認する必要がある。

4. 「ハイム」、「タフバン」の特徴

当社の難燃繊維開発に関する基本的考え方は、

- ベースになる素材の物性を損わない
- 難燃性能の耐久性が優れている
- 安全性が高い

難燃繊維を開発することにあつた。

ポリエステルに用いる難燃化剤として、リン又は

表2 燃焼性からみた繊維の分類

区 分	繊維素材区分	素 材 名
不燃性繊維	ガラス繊維	
	金属繊維	
	アスベスト	
耐熱性繊維	アラミド繊維	コーネックス、ノーメックス
	ノボロイド繊維	ケブラー
	PBI 繊維	カイノール
	フッ素系繊維	テフロン
難燃性繊維	レーヨン系	タフバン（東洋紡）
	モダアクリル系	カネカロン、ルフネン
	塩化ビニール系	テビロン、ピクロン
	塩化ビニリデン系	サラン、クレハロン
	ポリクラーラル	コーデラン
	ポリエステル系	エクスター、ナンネックス
		ハイム（東洋紡）
可燃性繊維	天然繊維	木綿、麻、絹、羊毛
	再生繊維	レーヨン、ポリノジック
	一般合繊	ビニロン、アクリル、ポリアミド
		ポリエステル

表3 タフバンの特徴

<p>難燃ポリエステル ハイム (ハイム)はポリエステルを難燃化した繊維で、東洋紡が日本で最初に開発、イギリス、フランスへも技術輸出されている。</p> <p>特徴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.肌ざわり、風合い、加工性は普通のポリエステルと同じ。 2.耐光性、染色堅牢度、耐収縮性に優れ、しかも丈夫で虫、カビ等にも侵されない。 3.難燃性は半永久的、水洗いやクリーニングをしても難燃性能は変わらない。 4.フィラメントとステープルがあり、しかもセミダルタイプとフライトタイプの2種類なので、幅広い生地バリエーションが可能。 	<p>難燃ポリノジック タフバン (タフバン)は東洋紡ポリノジック繊維タフセルを難燃化したもので、寝袋分野を始め、特殊服、断熱材、電線被覆などに幅広く使われている。</p> <p>特徴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.吸湿性に優れ、ソフトな肌ざわり。 2.耐洗濯性に優れ、塩素漂白しても難燃性能は変わらない。 3.熱溶融性がないので、炎に触れても肌に融着せず、火傷の心配がない。 4.熱収縮性がなく、通常のポリノジック繊維と同様に加工できる。
---	---

臭素化合物が有効であることは良く知られている。リン及び臭素のポリエステルに対する難燃化の機構は充分解明されていないが、おそらく前者は主としてリンによるドリップ促進効果によって繊維が溶融滴下し、火源から逃れる作用に基づくものであり、後者は加熱時に発生する臭素含有ガスによる消火作用に基づくものと考えられている。

難燃化剤としてのリン化合物は臭素化合物に比較して少量の添加で効果が得られ、耐光性、発煙性、後加工性、毒性に対して悪影響が少ないのに比べ、臭素化合物は耐熱性、機械に対する腐蝕性、耐光性、毒性といった点で問題があり、実用性からみて不利なものと言えそうである。

「ハイム」は前記の基本的考え方に基づき、難燃化剤としてリン化合物を採用し、これをポリエステル

表4 各種繊維のLOI値

繊維	LOI値
アクリル	19～21
木綿・レーヨン	18～20
普通ポリエステル	20～22
ナイロン	20～22
A社難燃繊維	26
B社難燃繊維	28
ハイム	28～30
タフバン	28～32

ルと共重合することによって、高度な耐久性を実現した。

表3にハイムとタフバンの特徴を示し、以下の項で要点を説明する。

表5 用途別試験方法とハイム、タフバンの適用性

用途	試験法通称	適用性	
		ハイム	タフバン
カーテン等	45°メッケルバーナー法 45°コイル法(熱溶融する物)	◎	
じゅうたん等	45°エアミックスバーナー法	◎	◎
寝具類 側地類	45°メセナミン法 45°コイル法(熱溶融する物)	◎	◎
詰物類(わた)	45°メセナミンバスケット法	◎	◎
毛布類	45°メセナミン法 水平たばこ法	◎	◎
テント類、シート類 幕類、非常持出袋	45°メッケルバーナー法 45°コイル法(熱溶融する物)	◎	
防災頭巾	45°エアミックスバーナー法	○	◎
衣服類	鉛直メタンバーナー法	○	◎
布張り家具等側地	45°エアミックスバーナー金網法	◎	

5. 「ハイム」、「タフバン」の難燃性能

「ハイム」、「タフバン」の LOI 値を他繊維と比較して表 4 に示す。

前述のように、LOI 値は燃焼性を評価する 1 つの尺度にすぎず、それぞれの用途別に定められた試験方法のもとで評価することが大切である。

「ハイム」、「タフバン」の用途別適用性を試験方法と併せ表 5 に示す。

「ハイム」はほとんど全ての国内の試験方法に合格する他、アメリカ、フランス、イギリス等の規格にも合格する優れた難燃性能を有している。しかし、その難燃性能が熔融滴下に基づいているため、衣類等に使用することは得策とは言えない。

「ハイム」はポリエステルと難燃化剤を共重合しているため、非常に優れた洗濯耐久性を有しており、煮沸洗濯 50 回後にもその難燃性は変わらず、このため航空機内で使用するひざ掛け毛布他特に洗濯耐久性を必要とする用途に広く使用されている。

「タフバン」は非溶融性炭化型の難燃繊維で、吸湿性に優れ、風合いがソフトで、かつ、洗濯耐久性が良好なことから、寝具類（特にシーツ、包布）に主用途を求めてきた。

炭化しやすい性質を持っているため、現在の試験方法の内、45° ミクロバーナー法等一部の試験方法で炭化面積が規格を越えることがあり、このためカーテン、椅子張り用途には使用されていない。

6. 「ハイム」、「タフバン」の繊維物性

「ハイム」、「タフバン」とも、原綿、原糸物性はそれぞれレギュラーポリエステル、ポリノジック繊維と大差なく、又、染色についても、ベースになる繊維と同じ染料で染色することができる。

ただし、特に「ハイム」については、素材の難燃性能を充分生かすために、次の点に注意する必要がある。

- ・精練工程では編織物に付着しているオイルや糊材を完全に除去する。
- ・仕上工程ではハイム用の適正な仕上剤を選択使用する。
- ・加工工程中の汚染（特にシリコン、メラミン樹脂等）を防止する。

表 6、7 に「ハイム」、「タフバン」の繊維物性を示す。

7. 「ハイム」、「タフバン」の安全性

「ハイム」、「タフバン」とも急性経口毒性、魚類毒性、突熱変異性、皮膚障害性及び亜急性毒性等について公的機関で試験しており、全く問題ないことが証明されている。

又、燃焼時に発生する有毒ガスにより行動能力を失ない、避難ができなくなり、このため死傷するケースが血中シアン濃度の分析で確かめられ、燃焼時に発生するガスが相当数あることが話題になりつつある。

「ハイム」、「タフバン」とも強制的に燃焼させた場合、物が燃焼することにより発生する二酸化炭素 (CO₂)、一酸化炭素 (CO) は別にして、シアンガスやハロゲン化ガス等の有毒ガスは発生せず、安全性に優れた素材と評価される。

表 8 に「ハイム」、「タフバン」を含め各種素材の燃焼時に発生するガスの分析結果例を示す。

表 7 タフバン原綿の物性

	タフバン	タフセル	木 綿	普通レーヨン
デニール	1.5	1.5	1.5	1.5
乾強度 (g/d)	4.0	4.6	3.3	2.7
湿強度 (g/d)	3.0	3.6	3.4	1.7
乾伸度 (%)	14.0	12.0	10.0	21.0
湿伸度 (%)	15.0	13.0	11.0	24.0
結節強度 (g/d)	2.1	2.3	2.1	1.6

表 6 ハイムの物性

	ハイムステープル	Reg. ポリエステル	ハイムフィラメント (75/24)	Reg. ポリエステル (75/24)
デニール	1.5	1.5	3.0	3.0
引張強度 (g/d)	5.4	4.7~6.5	5.0	4.5~6.0
伸 度 (%)	34	20~50	31	20~35
沸水収縮率 (Boil×30分)	0.2	0.1~0.5	8	6~8
乾熱収縮率 (160°C×30分)	3	2~4	14	11~12
融 点 (°C)	259	262	257	262

表 8 燃焼ガスの発生量と毒性

		炭酸ガス	一酸化炭素	炭化水素	シアン化水素	塩化水素	亜硫酸ガス	窒素酸化物	毒性指数
A	ハイム	900	270	12.4					5.0
	ポリエステル	975	263	14.2					5.0
	モダアクリル	728	166	3.4	32.5			2.1	19.5
	ポリクラー	749	265	10.8		100			7.1
	塩化ビニール	520	267	18.1		545			16.9
	ウール	806	145	1.8	16.2		38.2	1.1	15.7
	タフバン、綿	918	176	0.2					3.5
B	5～10分吸入による致死濃度 (mg/10l)	1,650	60		2.0	45			

* 測定方法
電気炉で強制燃焼させ、発生する主要なガス成分を分析した。
試料50mg, 電気炉温度700℃, 空気供給量500ml/分, 石英セル使用。
* 毒性指数 T total = A 1 / B 1 炭酸ガス + A 2 / B 2 一酸化炭素 +

8. 「ハイム」、 「タフバン」 の糸種と商品展開

「ハイム」はフィラメントとステープルの両者を生産しており、かつ、用途も多岐にわたるため、原綿、糸の種類は豊富で100種を越えている。この内主要な銘柄を表9に示す。
これらの素材により、表10に示す広い分野で、「ハイム」の特徴を生かした商品展開が行われている。

主体になる用途は何といっても法規制の適用下にあるカーテン分野であり、カーテンの多彩な柄展開に対応するためにも銘柄の充実が必要となっており、現在も逐次開発を進めている。
一方、「タフバン」はステープルのみの生産であり、当初から寝具類、特にシーツ、カバー、ピロー類に的を絞って展開してきたため、銘柄も少なく、用途も限定されている。
現在の主要銘柄、用途を表9、10に示す。

表 9 ハイム、タフバンの糸種

素材	区 分	銘 柄
ハ イ ム	ステープル	1.5, 3, 6, 13, 15デニール 38mm～86mmカットセミダル、ブライト等
	フィラメント	30, 50, 75, 150デニールのセミダルブライト、スーパーブライト等
	加工糸	75, 150デニールの単糸、双糸、セミダル、ブライト等
	紡績糸	10', 20', 30', 40', 60'の単糸、双糸 1/6, 1/8, 1/10等
	ファンシーヤーン	スラブ、ネップ、ロービング、スエル、麻ライク糸、カラーネップ等
	意匠撚糸	リング、ループ、モール、ラメ糸 その他意匠撚糸多数
タ フ バ ン	ステープル	1.5, 3, 7 デニール38mm～76mmカット
	紡績糸	10', 20', 30', 40'の単糸、双糸 タフバン100%糸 及びタフバン / ESS(70 / 30)混紡糸

表10 ハイム、タフバンの用途展開

素材	用途分野	商 品
ハ イ ム	インテリア分野	各種カーテン、ブラインドクロス、椅子張地
	寝装分野	ふとん側地、ふとん綿、ベッド関連商品、 業務用毛布等
	輸送機関内装分野	膝掛け毛布、シートカバー、補強布等
	その他分野	フィルター、スピーカーグリルクロス他
タ フ バ ン	寝装分野	シーツ、カバー、ふとん側地、ふとん綿等
	衣料分野	特殊作業服、炉前服
	産業資材分野	断熱材つなぎ綿、吸音材、電線被服等

特に今後は吸湿性、ソフトな風合い、発色性を生かし、寝装分野でふとん裏地、捺染用表地、敷ふとん中綿での展開を計画中である。

9. 今後の開発について

冒頭にも述べたように難燃市場は「規制先行型マーケット」であると言われている。火災から生命、財産を守るためにも適切な法の制定が待たれるが、いまのところ貿易摩擦との関連等を含み早期に実現するとは考え難い情勢にある。この環境で難燃素材を普及するために、我々繊維メーカーとしては以下の諸点を考慮に入れつつ、開発を進めるべく努力を続けている。

- ・コストダウン：難燃素材拡販の疎外要因として価格は重要なポイントであり、市場拡大による量産化によるコスト低減を待つだけでなく、企業努力が必要である。

- ・銘柄・素材の多様化：難燃という枠の中であれ、製品でなく商品を作らなければ使用されない。すなわち、商品に要求される特性—機能、審美性、風合い等—を充分満足させうる素材を提供する必要がある。

このような考えから当社は一昨年末にハイムシルファイン-Ⅱ（シルキータイプフィラメント糸）、ファインデニールフィラメント糸、カラーミックス紡績糸を新規に開発し、販売を開始した。

- ・付加価値の向上：難燃という単一機能だけでなく、+αの機能が今求められている。後加工に限らず、それらの性能を付与しやすいことも含め開発することが必要である。

参考文献

1) 木野義之：繊維科学，28，(10)，p.29 (1986)
2) 伊藤安行：加工技術，21，(12)，p.753 (1986)

「会員の広場」欄への投稿案内

会員各位の関心を反映し、知識、経験を紹介するため「繊維工学」誌上に「会員の広場」欄を開設しています。本欄は次の2項目により構成されていますが、形式は問いませんので各位積極的に原稿をお寄せ下さい。なお、掲載の可否は編集委員会にご一任下さい。

Q & A：「繊維工学」誌上に掲載の記事に対する質問やご意見、アドバイス等、又、日常の研究、工場やビジネスの中で疑問を感じたりされたことをお寄せ下さい。回答とともに無記名で掲載します。ただし、原稿には氏名、勤務先等を明記して下さい。

シグマ：情報、提案、随想等を幅広く紹介します。800字程度でご自由にお寄せ下さい。

繊維工学編集委員会