絹風合い合繊「ミキシイ」

松 倉 洋*

製品紹介

1. はじめに

我国の合繊は成熟期にあると言われ、これまでのような大きな進展や拡大の期待はできない状況にある。一方、消費者のニーズはますます多様化、高度化してきている上に、根強い天然繊維志向が続いている。合繊の需要を喚起していくためには、思い切った発想の転換と、新しい着想に基づく技術開発が必要であり、それによって合繊の新たな進展も期待されるところである。

このような観点から、当社がこれまでの絹風合い合繊とは、全く異なったコンセプトに基づいて開発したポリエステル原糸及びそれを使った織・編物の商品名が「ミキシイ[®]」である。「ミキシイ」は、原生シルク（野蚕糸）のイレギュラリティーとドライタッチを狙いに、構成する各フィラメントの太さや諸物性を大きく異ならせ、断面形状も多様にした、いわゆる「多重多形混成糸」である。一昨年10月に社外発表を行い、高級婦人ドレスやブラウス用途を中心として、62年秋冬から販売を開始したばかりである。幸い市場では、これまでの絹風合い合繊とは、触感がかなり異なると好評を得ており、当社としては、今後の進展を大きく期待する新素材である。

ここでは、「ミキシイ」の開発の狙いと原糸の特徴について、織物の展開を中心に概要を紹介する。

2. 開発の背景と狙い

当社は、この20年余り、合繊で絹の魅力を表現しようと、様々なアプローチを続けてきた。

1967年には、ポリエチレンオキシベンゾエート繊維「栄輝[®]」を発売した。ポリエステル繊維では、表1に示すごとく三角断面糸に始まり、1976年には、

異収縮混織糸の「シルミー[®]5」を発表した。「シルミー5」は、絹様の温もりが最大の特徴で、発売当初より絹風合い合繊の中では、群を抜く商品と高い評価を得て当社の誇る商品の1つとなった。

近年では、異収縮混織技術をベースにして、より繊細なタッチや外観効果を追求し、多様化する消費者の要望に供してきた。しかしここ数年、消費者の天然繊維志向がますます強まり、革新的な方法で、絹の持つドライ感や、よりナチュラル感へ再挑戦し、新しい絹風合い合繊の開発が必要となった。

一般に、天然繊維の持つ素朴な息使いと言う感覚は、その構成する各フィラメントの多様性から生まれることが知られている。絹について言えば、繊細で比較的均斉のとれた家蚕糸が多く使用されているが、野蚕糸も絹の仲間である。野蚕糸は家蚕糸に比べて、繊維は太く斑もあり、その断面はやや扁平で変化に富んでいる（図1）。生地風の風合いは、やや粗硬であるが、サラッとしたドライ感と、適度な張り腰が特徴で、天然繊維志向の強い現在、魅力ある素材の1つである。

当社では、この魅力ある素材を目標に、ポリエステルフィラメントで挑戦し「ミキシイ」として完成させた。「シルキー5」を家蚕糸タイプとすれば、「ミキシイ」は野蚕糸タイプと言うことができる。

3. 「ミキシイ」の製糸技術

ミキシイの製法は、「シルキー5」の“異収縮混織技術”に次ぐ革新的製糸技術“多重混成制御技術（multiple diversity control technology）”の開発により、初めて実現できたものである。これは野蚕糸の解析により選択した断面形状や構成する単糸デニールのバラツキを基礎にして、糸の断面形状、太さ、

*H. Matsukura, ユニチカ㈱

表1 ユニチカのアプローチ

世代区分	主な狙い	基本技術	ブランド名
第1世代 (1965～)	絹様 (シルキー) 光沢の表現	三角異型 断面	PEFEEL ペフィール®
第2世代 (1976～)	温もりのある ふくらみと ドレープ性の 発現	異収縮混織	Silmie.5 シルミー®R5
第3世代 (1991～)	より繊細な 風合い(タッチ) と外観の追求	異収縮混織の多様化 ウルトラハイマルチ (ソフト、フェザータッチ) ファインデニール (ファインな風合い) カチオン可染 (鮮明色、玉虫、カスリ効果) 微撚縮複合 (スパンシルク調)	SEJOUR セジュール® imarge イマージュ® TINKLER ティンクラー PEFTY ペフティ® YD-20 Luvena ルベナ® Flencia フレンシア®
第4世代 (1996～)	よりナチュラル への挑戦	多重混成 制御	mixy ミキシイ®

図1 野蚕糸の断面

伸度、熱収縮率等の諸物性をコンピュータシミュレーションで製糸可能な範囲を設計し、単一のノズルから多様なマルチフィラメントを同時に製糸する高度な技術である(特許は10件出願中である)。

4. 「ミキシイ」の原系特徴

「ミキシイ」の最大の特徴は、各フィラメントの断面形状、繊度、伸度、熱収縮率等の諸物性を製糸可能な範囲でバラツキを持たせたことである。

図2 「ミキシイ」の断面形状

- (1) 断面形状(図2、図3)。
- (2) 単糸繊度、高次の細太混織である。約0.5d～5dクラスが混在している(図4)。
- (3) 単糸伸度、約25～80%程度が混在している(図5)。
- (4) 単糸熱収縮率、約4～50%程度が混在してい

図3 「ミキシイ」の断面形状

図4 単糸繊度の分布

図5 単糸伸度の分布

る(図6)。

(5) 熱収縮後の原糸(図7)。

熱収縮率の大きく異なるフィラメントが混在していることと、原糸製造工程で特別な処理を行っているところから図7のように多層構造とナチュラルなクリンプが形成されている。参考までに図8は野蚕糸の側面写真の一例である。

(6) 「ミキシイ」と「シルミー5」との比較

原糸の特徴をわかりやすくするために、「ミキシイ」と「シルミー5」の相違点を表2、図9

図6 単糸熱収縮率の分布

図7 ミキシイの糸側面

図8 野蚕糸の糸側面

~12で説明する。

表2は「ミキシイ」と「シルミー5」の相違点の整理したものである。図9は「ミキシイ」の織物の表面写真、図10は織物の断面写真である。図11は「シルミー5」織物の表面写真、図12は織物の断面写真である。

5. 「ミキシイ」織物の特徴

「ミキシイ」の原糸銘柄は、現在44 d/24 f, 88 d/48 fの2種類で展開中であるが、新銘柄として55 d, 155 d, 177 d等を開発中である。

図9 「ミキシイ」の織物表面

図10 「ミキシイ」の織物断面

図11 「シルミー5」の織物表面

図12 「シルミー5」の織物断面

表2 「ミキシイ」と「シルミー5」との比較

原糸		ミ キ シ イ	シルミー5
項目			
狙	い	原生シルク（野蚕糸） 〔よりナチュラルでドライタ〕 〔ツチ、適度な張り、腰の表現〕	家蚕糸 〔織細で均斉、温もりと〕 〔ドレープ性の表現〕
基 本 技 術		多重混成制御技術（MDC）	異収縮混織技術
単糸 フィラメント の特性	断面形状	多種多形	三角断面、全て同形
	太 さ	多種（約0.5～5d混在）	均一（約1.5d）
	物 性	伸度、熱収縮率等各種の物性が それぞれ大きく違う。	熱収縮率が高・低の2種群で 構成、その他の諸物性はほぼ 均一。

織物の種類としては、無熱糸物の富士絹、タフタ、オックス、ギャバ、サテンなど、片強熱糸物では中肉物を中心にファイユ、グログラン、バックサテン、アムンゼン、デシンなど、強撚物のジョーゼット類を多岐にわたっている。原糸特性が最も発輝されるのは、無熱糸物である。織物の特性は、加工工程の異なる品種群によって多少は異なるが、およそ次のような特徴を持っている。

(1) さらさらとした爽やかさ（ドライタッイ）

——断面形状と異織度混織

(2) ナチュラルな表面感——断面形状、異織度・異収縮混織

(3) 深味のある発色性——原糸物性

(4) マイルドな光沢——断面形状の多様性、原糸の多層構造等による乱反射

(5) 適度な張り、腰——断面形状、太デニール混織

特にこれまでの合織では表現され得なかったドライタッチと適度な張り、腰が特徴である。ドライタッチは、原糸の断面形状、織度及び各フィラメント

図13 表面特性の比較

の諸物性が大きく異なるところからくる織物の表面摩擦特性がその要因と考えられる。図13は「ミキシイ」と「シルミー5」等の平織物について、表面粗さ特性を調査したデータの一例である。なめらかでソフトな風合いを特徴とする異収縮混織糸の「シル

ミー5」と比較して、「ミキシイ」の方がかなり凹凸の大きい表面であることがわかる。

適度な張りや腰は、特徴(5)で付記しているごとく、多様な断面形状と3～5デニールクラスの太デニール糸の混織がその要因と考えられる。

「ミキシイ」織物は、原糸に全く燃をかけず製織した無燃糸織物が原糸の持つ特徴をそのまま100%発揮し、加工工程の条件工夫により、ふくらみを強調した嵩高な織物に仕上げることもできる。一方、燃糸を施した中～強燃糸織物は、ドライタッチと張り、腰が一層強調され春夏用に最適な風合いとなる。

6. おわりに

「ミキシイ」の原糸、織物の特徴について紹介した。発売したばかりの新素材であり、ノウハウに属することも多く極めて簡単な説明になったことをお詫びする。「ミキシイ」は婦人用薄地織物から展開を開始したが、加工技術面の工夫で風合いや外観をかなり変化させることができる自由度の高い素材である上、吸汗性等の機能性も持たせており、ニットや原地織物全般はもとより、機能性「ミキシイ」として、将来はスポーツ用途、ユニフォーム用途にも拡大していきたいと考えている。

お詫びと訂正

本誌 Vol. 41, No. 1 (昭和63年1月号)に次の通り誤りがありましたのでお詫びして訂正します。

- p. 60, 図4の説明「C」を「E」に。
- p. 61, 右5行目「(1) Pegg Whiteley」を「(1) Hylow Peggwhiteley」に。
- p. 63, 左5行目「(3) Jasper GmbH, Top System」を「(3) Top System, Jasper GmbH」に。
- p. 64, 左4行目「表1」を挿入。
- p. 64, 右12行目「180/チューブ」を「180 kg/チューブ」に。
- p. 64, 右14行目「Maschinen GmbH」を「Air Flow, Then Maschinen GmbH」に。
- p. 67, 左15行目「Peg Whiteley」を「Pegg Whiteley」に。
- p. 68, 図18の説明を「Stork 社, STK-2000 によるレーザー彫刻のロータリスクリーン」に。
- p. 69, 図20の説明「最近の“Cir” 捺染糊秤量」に。
- p. 71, 下から4行目の「循環推量」を「循環水量」に。
- p. 74, 表4の特徴3行目「テントはピン, クリップ併用可能」に。
- p. 75, 表5の右欄「TVカメラ」を「カメラアイ」に。
- 企業名簿 p. 9 「三筋機械」の所在地並びに電話, FAX を「〒376/桐生市相生町2-1085, 電話 (0277) 53-8310, FAX (0277) 53-8312」に。
- 同 p. 19の「不二精工」の社長名を「野田 茂」に。
- 同 p. 20の「丸紅」の社長名を「龍野富雄」に, プラント本部長名を「貫名定夫」に。
- 総合目次, 機械工学目次の「繊維工学研究討論会議事録」執筆者に「与倉弘子」を追加。