T. Mochida.; Untersuchung über Terpen u. Campherarten.
(I. Mitteil.) Über die Isomerisierung des α -Pinen durch aktive
Kohle.

[Aus dem Saisei Shono Chemischen Institute zu Kobe.]

(Eingegangen am 21. Juli, 1933)

Verf. hat die Isomerisierung des α -Pinen in flüssiger- u. dampfiger Phase durch akt. Kohle untersucht. Nach C. S. Venable (J. Amer. Ch. Soc. 45. 728. 1923; C. II. 41. 1923.) u. G. Gallas, J. M. Montanes. (Anales Soc. Espanola Fisica quim. 28. 1163. 1930) soll die Wirkung des akt. Kohles Pinen beinahe als unwirksam sein.

Verf. hat Pinen mit etwa 20% iger Menge akt. Kohle vermischt u. unter Umrühren in Ölbade $1\frac{1}{2}$ Stunden lang auf ca. 160–165° C erhitzt.

Anfangs unter 100° C beinahe unwirksam, aber über 145–150° C wirkt plötzlich exothermisch. L- α -Pinen geht in optisch inaktiven Monoterpen ca. 95–98% u. Diterpen ca. 2–3% über. Der Monoterpen besteht aus ca. 75–80% monocyclischen Kohlenwasserstoff (z. B. Limonen, Dipenten, Terpinen u.s.w.) u. 20–25% Camphen.

Aber beim Zusatz von B_2O_3 , H_3BO_3 u.s.w., welche die Aktivität der Kohle erhöhen, vermehrt sich die Menge von Camphen ungefähr um 10%.

So erhaltenes Camphen ist flüssig u. wird nicht leicht fest.

Kp. 159–161° C; D_4^{25} 0.8623; $[\alpha]_D^{25}$ -3.80; Nd^{25} 1.4700.

Es gibt Isobornylurethan Fp. 138–139°. Camphenilonsamicarbazon Fp. 242–243°. Camphenhydrat Fp. 150°. Aber Camphenhydrochloride aus demselben schmilzt bei 125–128° u. besteht aus ca. 76% β -Form u. ca. 24% α -Form.

Aber das durch Entchlörung des Camphenhydrochloride erhaltene Camphen ist fest u. schmilzt bei 45° C.

Limonen u. Dipenten wurden als Tetrabromid, Terpinen als Nitrit (Fp. 154° C) nachgewiesen.

Diterpen siedet bei 300–310° C. d_4^{25} 0.9519; n_D^{25} 1.5130; M. R. 86.11.

Es ist wahrscheinlich ein Gemisch von Diterpen, stammt aus mono- u. bicyclischen Strukturen.

Nopinen, Terpinolen, Sabinen, p-Cymol war nicht erfunden.

Im Dampf-phase gibt Pinen auch Camphen (ca. 12–13%), Limonen, Dipenten, u. Diterpen. Interessant ist dabei dass sich p-Cymol durch dehydrierte Wirkung der akt. Kohle aus Terpenen, wie Limonen, Dipenten, Terpinen u.s.w. bildet. In flüssiger Phase wird auch diese Erscheinung wohl erfolgen, wenn man Pinen bei erhöhten Temp. behandelt.

Die Menge von Diterpen betrug ca. 6–7%.

T. Sengoku: Über einen kristallinen Bestandteil des ätherischen Oels des "Matsubasa" (*Shizandra nigra*, Maxim).

(I. Mitteil.)

[Aus der Apotheke der Filialklinik der medizinischen
Abteilung der Kaiserl. Tokio-Universität]

(Eingegangen am 1. Sept. 1933)

Matsubusa (*Shizandra nigra*, Maxim) ist eine in Japan einheimische, zu der Familie der Magnoliaceae gehörige Pflanze, deren Synonym auch "Ushibudo" lautet. Diese Droge wird populär meist als Badezusatz lobend gebraucht.

Aus 13.5 kg dieser zerkleinerten Droge erhält man durch überhitzten Wasserdampf 175 g Öl d.h. 1.29% der Droge. Es ist ein gelbes, fluides ätherisches Öl mit charakteristischem aromatischen Geruch. Die physikalischen Konstanten sind:

$$D_{15}^{15} = 0.8763 \quad D_4^{15} = 0.878 \quad S.Z. = 3.51 \quad V.Z. = 31.70$$

$$V.Z. \text{ nach Acetylierung} = 54.05$$

Zunächst wurde dieses Öl in üblicher Weise mit 10% Sodalösung ge-

以上の結果を圖示するときは第一圖の如し。但し横軸はパラニトロフェネトール、縦軸はパラフェネチデンの純度(%)を示し中央の斜線は理論%なり。

IV. パラフェネチデンの精製

こゝには單に蒸溜によりて幾何程度の精製をなし得るかにつきて實驗したるのみなり。還元成績物をエーテルにて抽出しこれを減壓蒸溜し初溜と後溜とに分け其各の融點を測定せり。但し純度 99.7% のパラフェネチデン(融點 4.3°)は 112-114° (3mm) にて蒸溜せり。

第 六 表

パラフェネチデン			初 溜						後 溜					
使用量 g	融點 °	純度 %	得 量		沸 點 Kp ₃	融 點 °	純度 %		得 量		沸 點 Kp ₃	融 點 °	純 度 %	
			g	%					g	%				
28.9	+ 2.1°	94.8	6.2	21.45	108-109°	- 0.5	91.2	22.2	76.81	109-111°	+ 2.9°	96.5		
21.4	+ 2.9°	96.5	4.6	21.49	107-108°	+ 0.9	93.3	16.5	77.10	108-111°	+ 3.4°	97.6		

以上の結果より考ふるに單なる分割蒸溜によりては充分に精製の目的を達することを得ず。融點は 0.8° 純度は 1.7% を上昇し得たるに過ぎずして猶且其得量は約 77% に過ぎず。フェナセチン製造のためにはパラニトロフェネトールとして精製する方有利なり。

(昭和 8 年 7 月 内務省東京衛生試験所製薬部にて)

テルペン及び樟脳類に関する研究 (第一報)

活性炭素による α -ピネンの異性化に就いて

持 田 敏 雄

(神戸 再製樟脳株式會社研究室)

(昭和 8 年 7 月 21 日受理)

T. Mochida: Untersuchung über Terpen und
Campherarten (1 Mittel.)

液相又は氣相に於て Pinen を加熱又は或觸媒の下に處理し、單環式テルペン主として Limonen, Dipenten, Terpinen, Terpinolen 等に變化せしむる事に關し從

來多數の文獻あり。(Wallach. Ann. **227**. 282; Berthelot A. ch. (3) **39**. 9; Riban. A. ch. (5) **6**. 216, Tilden. Soc. **45**. 411; Ostromyslensky **47**. 1954.; Sabatier, Mailhe, Gaudion, Compt. rend. **168**. 927; **168**. 671.). 然るに Pinen を双環式テルペン特に Camphen に異性化せしむるの記載は甚だ尠し。

Gurwitoch (J. Ruso.-phys. chem. Ges. **47**. 828; 48. 837). 桑田勉(工. 化, **32**. 1154). 其他二三の外國特許 (L. Peuffaillit. G. Austerweil F. P. 545368, 563208, Schering-Kahlbaum F. P. 714183. 1931) 等の記載あるのみ。

Gurwitoch 氏は l-Pinen を一部脱水せる Floridin と處理し、其反應成績體中に約 6~8% のカンフエンを認め、同時にピネンの縮合による セスキテルペン、及びポリテルペンを檢出せり。

桑田氏は d-ピネンを約 10°C で約 40% の酸性白土と處理し、約 80% のモノテルペンと、約 20% のデテルペンを得。其モノテルペンは約 60% のカンフエン、35% の d-リモネン、5% のテルピネンよりなると報す。

然るに C. S. Venable (J. Amer. Ch. Soc. **45**. 728. 1923) 及 G. Gallas, G. M. Montanés (Analés Soc. Espanola Fisica. Quim. **28**. 1163. 1930) 等は一般にフロリヂン、酸性白土等と類似の反應を呈する活性炭素を以てピネンを處理したるに何れもカンフエンの生成を認めざるのみならず、活性炭素は殆ど unwirksam なりと報告す。然し其實験に供せる活性炭の品質、反應條件、其他詳細なる記載を缺く。

著者は樟腦合成工程の短縮化考究の一端として、ピネンより直接カンフエンを得べく企圖し、Venable, Gallas, Montanés 等のなせる活性炭によるピネンの異性化を試襲したるに、前記諸氏の示す結果と全く相違する結果に到達せり。一般に活性炭の接觸作用は酸性白土、フロリヂン等よりも反應緩慢なるも其本質に於て極めて類似し、テルペン化合物に對し分子内轉位、環化、脱水、脱水素、重合、異性化等を起すことは既に明らかにされたり。(木村清三氏、日. 化, 51, 790; 52, 564; 53, 497; 777 参照)。

著者の實驗によると、液相に於ける α -ピネンに對する活性炭の作用は、100°C 以下の溫度では殆ど unwirksam なれども α -ピネンの沸點前後の溫度では可なり急激なる發熱の下に反應し、l- α -ピネンは殆ど opt. inaktive のモノテルペン、約 95~98% と、デテルペン 2~3% に變ず。モノテルペンの組成は約 75~80% の單環式テルペンと、20~25% のカンフエンより成ることを認めたり。酸性白

土の場合に比し、縮合によるデテルペンの生成少きは注意に値す。而して此活性炭の接觸作用は B_2O_3 , H_3BO_3 の如き活性炭自身の *aktivität* を高むる觸媒の共存する場合には、一層強烈となりピネンの異性化によりて得らるるカンフェンの量は、約 10% 高まる。従つて *aktivität* 高き活性炭素程カンフェンの收量も増大することを認めたり。

氣相に於ける場合にも、異液相の場合と同様の反應成績體を得るがピネン蒸氣の添加速度、加熱温度の如何により、カンフェンの生成量は變化し、一般に重合油分の生成を起し易し。然し、セスキテルペンの生成を認めず。特に興味あることは、加熱温度高き時活性炭の脱水素作用により、パラシモールの生成を認むることなり。然し液相の場合にも、より高温を使用する時は恐らくパラシモールを生成するものと想像さる。

* 一般にテルペン ($C_{10}H_{16}$) が 2 原子の水素を失ひパラシモールに變化することは既知の事實なり。〔Wallach. Ann. **275**, 127, Wallach u. Brass. Ann. **225**, 311.; Riban, A. Ch. (5) **6**, 234; Armstrong. u. Tilden (Soc. **35**, 745)〕。即活性炭の脱水素作用も濃硫酸、五硫化磷等のテルペン炭化水素に對する反應と同一の機構の下に進行するものと推定す。

之を要するに活性炭のピネンに對する接觸作用は、

- (1) ビネンの tetroceansystem を pentoceansystem に移行せしむることにより、更に安定なる双環性テルペン炭化水素、カンフェンを形成せしむ。
- (2) ビネンの Vierring の開裂により、更に安定なる單環式テルペン炭化水素即 Limonentypus に誘導す。
- (3) (2) によりて、生成せる單環式テルペン即リモネン、デベンテン、テルビネン等より2原子の水素を脱却しパラシモールを生成せしむ。
- (4) 斯く生成せる單環式並双環式テルペンを縮合せしめてヂテルペンを生成せしむ。即ち前記の圖の如し

實 験 之 部

A. 液相に於ける活性炭の作用。

試料ビネンと活性炭素。

ビネンは米國產ターペンタイン油(Brand., Pine tree') を Ditto Glinsky's Dephlegmator を用ひ、金屬ナトリウム上に數回精溜し K. P. 156-157° を集む。其物理的恒數次の如し。

d_4^{25}	0.8631	$[\alpha]_D^{25}$	-13.69	N_D^{25}	1.4715
M.R.	44.08	理論値	(C ₁₀ H ₁₆ として)		43.51

活性炭素は大阪藤澤商會製造に係る專賣特許、富士炭素(石油罐入)を 130° に 3 時間加熱乾燥せるものを使用す。

反應生成物の檢索。

試料ビネン 200g に活性炭 40g を加へ油浴上 100° に 1.5 時間加熱攪拌す。100° C 以下の溫度にては何等認むべき變化なきも、140° C 前後に達するに及び急に約 15° C 上昇し、反應可なり激烈なり。(一時的ではあるが)。反應後先づ反應生成物を蒸氣蒸溜し活性炭と分つ。然し活性炭に一部吸着される油分はエーテルを以て抽出す。斯くして得らるる物質は無色のリモネン様香氣を有する油分にして之を Ditto Glinskys' Dephlegmator を用ひ 5 回精溜せる結果次の如き餾分を得たり。

餾出 番號	餾出 溫度	餾出油 得率%	比 重 d_4^{25}	比旋光度 $[\alpha]_D^{25}$	屈折率 N_D^{25}	分子屈折 M. R.
I	155-158	1.62	0.8557	—	1.4677	44.15
II	158-165	25.61	0.8565	-4.09	1.4710	44.38
III	165-170	11.71	0.8554	-4.33	1.4725	44.53

IV	170-175	34.85	0.8558	-4.93	1.4747	44.71
V	175-180	17.21	0.8615	-4.85	1.4785	44.72
VI	180-185	4.50	0.8671	-4.59	1.4825	44.75
VII	185° 以上	4.50	—	—	1.5015	—

ピネンは活性炭によりて其反應する溫度, 時間の異なるに従ひ, 漸次 opt. inactive に近い物質に異性化さる. 各餾分の物理的性狀を比較するに, 比重は II が特に高く, III IV. は却て低し. 屈折率は沸點の高まると共に順次増大す. 從つて分子屈折は I II に於て小. IV V VI. に従ひ増大す. 之等の諸性狀を綜合するに I. 及 II III は主としてピネン, カンフェンの如き双環性, IV V VI. はリモネン, デペンテンの如き單環式テルペン, VII は之等の縮合によりて生成せる物質と推定し得.

1. カンフェンの確認.

餾分 I. II. 及 III. を合して再餾し, 其輕沸點部 (K.P. 158° 迄の分) に就き nitrosochloride. Hydrochloride を試製するにピネンの存在を立證する結晶性物質を得ず. 之によりてピネンの大部は活性炭によりて全く變化せるものと認む.

其殘留油分に metal-Na を加へ, 前記精餾管を用ひ 5 回精餾し K.P. 159-161° の部を集むるに, 強きカンフェン香氣ある油分を得. d_4^{25} 0.8586. $[\alpha]_D^{25}$ -3.75. N_D^{25} 1.4690.

然し零下 18° に冷却するも容易に結晶を得ず. 因りて更に前記精餾管を用ひ. 前後 13 回分餾を繰返し. K.P. 159-161° を集むるに d_4^{25} 0.8623. $[\alpha]_D^{25}$ -3.80. N_D^{25} 1.4700. M.R. 44.045 理論値 $C_{10}H_{16}$ 43.51. を示す油分を得たり. 之も冷却し特に Pinenhydrochloride より製造せる F.P. 43°C の結晶カンフェンの一片を投入し, 其析出を促進すれど 成功せず. カンフェンは本來其沸點以下の溫度に於ては活性炭に對し比較的安定なる物質なる故, 次に此液狀物質に過剰の新活性炭を加へ加熱し, カンフェン以外の不純物を變質せしめたる後, 注意して分餾し固形カンフェンの單離に努力したるも效を奏せず.

元素分析

物質	0.1422g	H ₂ O	0.1537	CO ₂	0.4597	C%	88.17	H%	12.01
		$C_{10}H_{16}$	理論値			„	88.2	„	11.8

然し乍ら此液狀物質中にカンフェンの存在することは次の實驗によりて 明確なり.

(1) イソボルネオールの試製

Berthram u. Wahlbaum 法に従ひ試料 10 g 氷醋酸 25 g 50% 硫酸 1 g を處理し Isoborneol 香氣ある結晶 8.2 g を得. 之を 90% 酒精後ベンゾールより再結晶し F. P. 209-211° $[\alpha]_D$ は, 無水酒精溶液に於て -0.05° 此物質 0.5 g を少量の石油ペンデンに溶解しフェニルイソチアネートを加へ密栓放置するに固化す. 石油ペンデンより再結晶するに 138-139° の針狀結晶にして全く Isobornyl-urethan に一致す.

(2) KMnO_4 による酸化.

O. Aschan (Ann. 383. 1911 43) に従ひ試料 10 g 水 200 g KOH. 2.4gr に室溫 (28-30°c) で KMnO_4 26 g 水 1280 g の溶液を少量攪拌の下に加ふ. Mnschlamm を濾別後スチーム蒸溜し其餾出油分をエーテル抽出す. エーテル餾去後之より Semicarbazon を試製するに明かに Camphenilonsemicarbazon F.P. 242-243° に一致する結晶性物質を得たり.

カンフェンは一般に極微量の類似液狀炭化水素と共存する時 之を結晶として分離すること至難とされ, 且亦多くの實驗に於てカンフェンの生成を認むる場合には, 常に固形カンフェンの他に液狀のカンフェンを伴ふこと既知の事實なり.

小林茂氏 (Memories of the coll. of Science Kyoto. Imp. Univ. (A) VII. 6. 1925. 389) は此固形及液狀のカンフェンは isomeric なりと主張し, 藤田安二氏 (理研彙報 6. 457. 昭 2.; 日化, 53. 1932. 848) は固形カンフェンのみの存在を認め, 従來液狀カンフェンとして知られたるものは他の液狀炭化水素の混合せる結果なりと主張す.

著者の得たる上記物質は其物理的恒數, 及此より得らる誘導體の性質より見てカンフェンと略一致すべきものと考へらるるに拘らず, 結晶として得ること困難なり,

然るに O. Aschan (Ann. 383 9. 1911.; Terpen u. Campherarten 書 p. 174) はカンフェンに乾燥鹽酸瓦斯を飽和して得たる Camphenhydrochloride を $\text{Ca}(\text{OH})_2$ と處理し, Camphenhydrat を作り, 此 Camphenhydrat の脱水によりて得らるるカンフェンは, 原カンフェンと全く identisch なることを認めたり.

今著者の得たる液狀物質を試料とし O. Aschan の方法を試むるに次の如き結果を得たり.

(3) Camphenhydrochloride の試製

試料 30 g に冷時乾燥鹽酸瓦斯を飽和し茲に固化せる鹽化物を壓濾過し陶土板上に壓し、後 Meerwein u. van Emster (Ber. **53**, 1815 1920) に従ひ HCl-gas で飽和せるメチルアルコールを以て冷時よく洗滌し更にエーテルより精製し得たる結晶を、陶土板に壓し後其 F. P. を測定するに 122-126°C を示す。更に數回前記溶媒にて精製するも融點左程高まらず 125-128°C にて全く溶融せり。

Carius 法によりクロールの定量を行ふに

物質	0.1465g	AgCl	0.1135g	Cl%	19.16
理論値	C ₁₀ H ₁₆ HCl			„	20.54

O. Aschan (Ann. **383**, 39) は Pinenhydrochloride より得たる Camphen を用ひ Hydrochloride を作りたるに其融點 141-142° を示し多量の α-Komponent (F. P. 158°C) と少量の β-Komponent (F. P. 126°) の混合物なることを知れり。Meerwein u. Emster (Ber. **53**, 1815) は Cyclen に鹽酸瓦斯を飽和し主として此 β-Komponent よりなる(彼等は Camphen. Chlorhydrat と稱す) 物質を得たり。

然るに著者の原料とせる液狀物質は其性狀より見て Cyclen にあらず。而もピネンをも含有せざる故新製の Hydrochlorid 中に鹽酸ピネン (F. P. 130°C) の生成する理由を認めず。従て茲に得られたる Hydrochloride 中には多量の β-Komponent を含むものと考へ得。即 Meerwein u. van Emster の方法に従ひ新製 Camphenhydrochloride の一定量に $\frac{1}{2}$ alko. Kali の過剰を加へ 30 分放置によりて分解せる β-Komponent を $\frac{1}{2}$ H₂SO₄ により滴定するに原試料の 76% に達す其分解せざる Hydrochloride に再び $\frac{1}{2}$ KOH を加へ溫浴上に 1 時間加熱するに全部分解し去れり。即 α-Komponent 約 24% よりなる。

Meerwein u. van Emster (Ber. **55**, 2500 1922) によると Camphenchlorhydrat は tertiäre Chloride にして放置或は鹽酸瓦斯と永く接觸する時既に sekundäre

chlorid 即 Isobornylechloride (Aschan の α -Form に相當す) に變化し易き性質あり。

擬著者の得たる Camphenhydrochloride (α と β との混合物) を $\frac{1}{2}$ Alko. Kali と 1 時間湯浴上に加熱し生ずるカンフェンは $155-161^{\circ}$ で餾出し、氷冷すると固まる。metal-Na 上に再餾すると K.P. $159-160^{\circ}$ を示し、F.P. $43-45^{\circ}$ $[\alpha]_D^{25} -2.96$ (無水酒精溶液に於て)。

此物質は強きカンフェンの香氣を有し Berthram u. Wahlbaum 法により殆ど定量的にイソボルネオールを得。

(4) Camphenhydrat の生成。

O. Aschan (Ber. **41**, 1092 1908) 法により此 Camphenhydrochloride 10 g を同量のベンゾール、及新製石灰乳 (Ca.O として 2 g を含む) を加へ、 80°C 内外の溫度で 24 時間加熱す。後蒸氣蒸溜により餾出する油分を常壓分餾により分離す。其主餾分は $160-170^{\circ}$ 及 $200-218^{\circ}\text{C}$ にて餾出するが前者は主としてカンフェンより成り後者は更に再餾し $206-207^{\circ}$ の部分を取ると直ちに固まるが之を昇華精製すると稍薄荷腦様の香を想起せしめ F.P. $148-149^{\circ}$ を示す。 $[\alpha]_D^{25} -0.10$ 。

之を氷醋と加熱すると固形のカンフェンを得。酒精溶液より精製するに F.P. 45° , $[\alpha]_D^{25} -3.28$ を示す。

之を要するに

即 Camphenhydrochloride の脱鹽酸によりて得らるるカンフェンも、Camphenhydrat の脱水によりて得らるるカンフェンも、共に固形にして F.P. 45° を示し、且原の液狀カンフェンと近似の比旋光度を示す従つて此兩カンフェンは identisch なりと云ひ得べく、原のカンフェンの液狀をなせるは何か他の類似液狀炭化水素(殆ど痕跡なるべし)の混在による結果と考へ得。此意味に於て著者も亦藤田氏の所説に賛意を表するものなり。

II. リモネン及びヂペンテンの檢出。

餾分 IV. V. を Metal-Na 上に注意して再餾し次の如くなれり.

餾出順	餾出温度	餾出量	比 重 d_4^{25}	屈折率 N_D^{25}
(1)	170-173	5.0 g	0.8568	1.4770
(2)	173-175	39.0	0.8570	1.4768
(3)	175-176	31.5	0.8647	1.4780
(4)	176-180	20.0	0.8690	1.4800
(5)	180°以上	4.0	—	—

テトラブロミドの試製

主餾分 (2) (3) (4) に就き tetrabromid を製す. (2) 試料 3 g 氷醋 12 g に冷時
ブロムを添加するに、4.6 g のブロムを吸収す. 氷室に放置し著量の tetrabromid
を得. 醋酸エーテルよ再結晶し F.P. 121-122° 然るに Limonentetrabromid
E.P. 104-105° Dipententetrabromid E.P. 125-126°. 従つて原試料は此兩者の混
合せること明瞭にして、其大部はデペンテンよりなると推定す. 餾分 (4) 2 g. 氷
醋 8 g に同様ブロムを添加し 2.9 g のブロムを吸収す. E.P. 125° を示し全く
Dipententetrabromid より成る.

III. テルピネンの存在.

餾分 (4) 及 (5) を更に數回 Metal-Na 上に精餾し 178-180° の餾分を取り、
Wallach (Ann. chem. pharm. **239**. 35. 1887.) Wieland (Ann. **424**. 94.)法に従
ひニトリットを試製せり. 即餾分 5 g 石油エーテル 5 g に亞硝酸ソーダ 4 g の
飽和水溶液を加へ冷時に氷醋を加ふ. 數日間冷所に放置するに僅少なから結晶析
出す. 混酒精より再結晶するに E.P. 154° を示し Terpinenmitrit に一致す.

次に Wallach (Ann. **362**. 297) 法により Terpinenerythrit を得んとし、試料
7 g $KMnO_4$ 34 g KOH . 14 g 氷 400 g 水 400 g を振盪器中で 1 時間作用せしむ、
後 MnO_2 を除きスチーム蒸餾して未反應油分を除き後 CO_2 を通しつつ減壓濃縮
し、遂に乾固す. 其殘渣を酒精で抽出し、酒精を餾去後少量の熱水に溶解し、之を
冷却するに何等析出せず. 故に原液を稀硫酸性とし醋酸エーテルで抽出し、水洗後
醋酸エーテルを餾去するに、極めて少量の物質を得. 陶土板上に壓し F.P. を測る
に 156-159°, 恐らく α -Terpinen の酸化によりて得たる $\alpha\alpha'$ -Dioxy- α -methyl- α' -
iso-propyladipinsäure (F. P. 190-191°) と考へ得るが試料僅少にして確定するに
至らず.

猶以上檢出せる成分の他、ノビネン、テルビノーレン、パラシモール等の物質の存在を檢せしも何れも確證すべき誘導體を得ず。

IV. 高沸點部

餾分 VII. 即 185° 以上の沸點を示す部を再餾するに。

餾出溫度	餾出量	比 重 d_4^{25}	屈折率 N_D^{25}
(1) 200° 迄	1.0g	—	—
(2) 250°	1.2,,	—	—
(3) 300°	1.8,,	—	1.5015
(4) 310°	2.2,,	0.9519	1.5130
(5) 310° 以上	0.3,,	—	—

即高沸點部の主餾は 300° 以上にて餾出し其恒數より見てデテルペンなり。餾分 (4) の分子屈折を測るに M.R. 86.11 然るに $C_{20}H_{32}$ の理論値 85.29、 $C_{20}H_{32}$ の理論値 87.02。

従つて茲に得られた Diterpen は純粹にあらず。單環式及双環式兩テルペンの各縮合物の混合せるものなるべし。

(B) 氣相に於ける活性炭素の作用。

直徑 1 吋長さ 33 吋の硬質硝子管に 70g の乾燥活性炭素を充填し、元素分析用のフーネス上に於て約 180° に加熱し、之に弱減壓の下に其管の一端よりビネンの蒸氣 (約 500mm) を緩徐に通過せしむ。然る時は管内の溫度は反應熱によりて約 50~60° の上昇を見る。活性炭素上を通過せる蒸氣はよく冷却せる受器内に凝縮し、一部飛散し來る活性炭と分離す。猶管内の活性炭に吸着されたる油分は別にエーテルを以て抽出分取す。斯くして得らるる油分は一般に黃褐色のデペンテン様の強き香氣を呈す。ビネン 100g を用ひて反應成績體 87.7g を得、所要時間 2.5 時間。

今此油分を前回同様 Ditto Glinskys Dephlegmator を用ひ分餾を反復し次の如き餾分を得たり。

餾出順	餾出溫度	餾出油%	比重 d_4^{25}	比旋光度 $[\alpha]_D^{25}$	屈折率 N_D^{25}	分子屈折 M. R.
F. I.	156-160	38.63	0.8557	-13.60	1.4700	44.34
F. II.	160-165	15.52	0.8539	-13.90	1.4720	44.59
F. III.	165-170	13.51	0.8545	-14.05	1.4752	44.74

F. IV. 170-175	15.21	0.8566	-14.10	1.4785	44.98
F. V. 175-180	10.38	0.8630	-14.38	1.4832	45.02
F. VI. 180° 以上	6.75	—	—	1.5185	—

即液相の場合に比し、ピネン蒸氣と活性炭との接觸面、及接觸時間の不充分なる爲か、ピネンは未反應の儘可なり餾出さる。然し反應成績體の比旋光度は原料ピネンのそれよりも、稍増大す。著者の多數實驗結果に徴すると、ピネンと活性炭との接觸不充分なる時は、一般に旋光性はピネンのそれよりも多少高まるが、長時間接觸せしむる時は漸減の傾向を示す。然し反應生成物の性狀より見て液相の場合と其主要成分には大差なき如し。

主要成分の檢策。

F. I. は主として未反應のピネンより成る。Nitrosochloride を作ると F. P. 115° の Pinennitrosochloride 結晶を得。

F. II. 及 III. は液相の場合同様に前後八回反覆精餾し次の如きカンフェン餾分を得たり。

K. P. 159-161°. d_4^{25} 0.8624. $[\alpha]_D^{25}$ -12.40. N_D^{25} 1.4695

然し容易に結晶カンフェンを單離する能はず、Camphenhydrochloride を作り之よりカンフェンを再生せしむるに固形カンフェンを得。然し液相に於ける反應の場合よりも一般にカンフェン餾分の收得量は少く僅かに 12~13%に過ぎず。

F. IV. V. は之を合し Metal-Na 上に再餾したるに次の如し。

餾出順	餾出溫度	餾出量	比重 d_4^{25}	屈折率 N_D^{25}	比旋光度 $[\alpha]_D^{25}$
(1)	170 迄	1.8g	—	1.4750	—
(2)	170-173	2.0	0.8540	1.4755	—
(3)	173-175	6.8	0.8570	1.4775	-14.18
(4)	175-178	13.6	0.8584	1.4791	-14.88
(5)	178-180	2.1	0.8610	1.4830	—
(6)	180° 以上	0.5	—	—	—

此餾分(2)(3)(4)に就きてテトラブロミドを試製するに何れもブロムを吸収し四臭化物を作る是等の示す融點及原試料の比旋光度より見て概して液相に於ける反應の場合よりもリモノン多きを推定す。

特に氣相の場合に於て興味ある一成分はバラシモールの生成なり。上記餾分(4)(5)を更に分餾し K. P. 175-176 を取り Wallach (Ann. 264. 10. 1891) の方法に

より KMnO_4 による酸化を試む。

試料 10g KMnO_4 36g 水 990g を湯浴上に 6 時間加熱す。後 MnO_2 を濾別し蒸氣蒸溜によりて未反應油分を餾去。其濾液を蒸發乾涸し少量の酒精で抽出す。酒精餾去後の残渣を少量の水に溶解し稀硫酸性としエーテルで抽出するに其エーテル溶液より少量の結晶析出す。75% 酒精より結晶するに F. P. 154–154.5° 明らかに *p*-Oxyisopropylbenzoesäure に一致す此によりて *p*-Oymol の存在を確認す。

180° 以上の高沸點部は再餾するに次の如し。

餾出溫度	餾出量	比重 d_4^{25}	屈折率 N_D^{25}
172–200	1.8g	0.8680	1.4850
200–250	0.5	—	1.4860
250–300	1.0	—	1.5080
300–315	4.1	0.9510	1.5140
315 以上	0.2	—	—

即其主餾は 300–315° にて餾出し其分子屈折を計算するに M. R. 86.14 を示し、殆ど液相の場合にて得られたるヂテルペンと同様の値を與ふ。

本研究實施に當り懇篤なる御指導をたまはれる當社取締役、技術顧問、理學博士小野嘉七氏に謹んで謝意を表す。

松藤 (*Schizandra nigra* maxim.)

揮發油の一結晶成分に就て

松藤揮發油研究 (第一報)

仙 石 忠 良

(東京帝國大學醫學部附屬醫院分院藥局)

(昭和 8 年 9 月 1 日受理)

松藤は長野、千葉、福井地方に産する木蘭科 (Magnoliaceae) に屬する落葉藤本にして一名うしぶだうと呼び其の學名を *Schizandra nigra*, Maxim. と稱す。芳香性の揮發油を含有するを以て本生藥は民間に専ら浴湯料として賞用される。

本研究に使用せる松藤は長野縣産にしてその剉細せるもの 13.5kg を過熱水蒸氣に附して油分 175g を得たり。約生藥の 1.29% に當る。本油は黃色流動性の特