報 文

義酸ニッケルよりえられるニッケルを
触媒とする加圧水素添加の研究 (第1報)Hydrogenation of Organic Compounds by the
Nickel Catalyst obtained from Nickel Formate (1)触媒の製法およびフェノールの水素添加
Preparation of the Catalyst and Hydrogenation of Phenol

笹

力*

Tsutomu Sasa

要旨 活性の強い水添触媒を容易にうる目的で、義酸ニッケルを熱分解する方法について分解の媒質、温度、時間などを検討した結果、ジフェニルエーテル、ジフェニルまたはそれらの混合物中で 2hr 煮沸分解してえられるニッケルが最もすぐれた活性を有することを知った。この際発生するガスを分析して、分解の約 80% が $(\text{CHO}_2)_2\text{Ni} \rightarrow \text{Ni} + \text{H}_2 + 2\text{CO}_2$ の式にしたがっておこることを推定した。

フェノールはこの触媒によつて水素圧・15atm, 反応温度 160°C で完全に水添されることおよび 1 度使用した触媒は初回におけるよりも活性を増すことを認めた。

ま え が き

義酸の金属塩、特にニッケル塩は熱分解によつて有効な水添触媒をあたえることは、油脂工業において早く知られたところであるが、このような熱分解を触媒製造の目的で行うとき、分解の行われる媒質が触媒の性能にいちじるしい影響をおよぼすことは容易に想像される。しかし従来の文献はほとんど不活性ガス下あるいは油脂中に熱分解するもので、これら以外に媒質を求めたものとしてはジ、トリ、テトライソブチレンなどを媒質とする Williams¹⁾ らおよびパラフィン²⁾ を媒質とする Fierz-David³⁾ らの報告があるのみである。またこのような熱分解によつてえられるニッケル触媒を油脂以外の有機化合物に応用した報告としては D. R. P. 329, 471⁴⁾ におけるアリルアルコール、プロピルエチレンの水添、Fierz-David⁵⁾ らおよび Popow⁶⁾ による芳香族ニトロ基、Tischtschenko⁷⁾ らおよび Snelling⁸⁾ によるフェノールの還元その他は見られるべきものがない。

第2次大戦中筆者はシクロヘキサノール製造の研究を行つたが、工業化の見地からできるだけ低温、低圧でフェノールを水添しようと試みた。触媒として始めに常法によつて塩基性炭酸塩を還元してえたニッケル-銅-珪藻土および水酸化物を還元してえたニッケル-珪藻土を使用した。しかしこれらの触媒は製法が面倒な割に活性が

弱く、再現性も確実でない。

筆者は義酸ニッケルをジフェニルエーテル、ジフェニルまたはそれらの混合物中で熱分解することによつて優秀な活性を有する触媒をえ、フェノールの水添に使用して好成績をえた。還元ニッケルや Raney ニッケル触媒の製法が繁雑で注意深くせねばならないのにくらべて、この触媒は製法が簡単でしかもすぐれた活性ときわめて確実な再現性を示すことは興味あることであり、また媒質として使用するジフェニルエーテルまたはジフェニルはいずれも工業的に容易に製造しうるものである。

フェノールの水添にひきつづいて、筆者は有機化合物約 60 種の水添を試みて好結果をえ、特にニトリル、ケトンのアンモニア存在下における第1級アミンへの水添では従来の文献より良い結果のえられたものがある。この一連の研究は工業化を容易にするため水素圧を低圧にとどめたものが多い。

触 媒 の 製 法

触媒性能の比較試験にあたり、反応中に副反応をおこさず単一生成物をあたえ、かつ温和な条件ではニッケル触媒によつては容易に水添されない被水添物質としてフェノールをえらんだ。

義酸ニッケルの分解媒質として水素、フェノール、ジフェニルエーテル、ジフェニル、ジフェニルメタン、ジフェニルエタン、ジブチルフタレート、レゾルシノール、ジベンジルエーテル、グリセロールおよびトリクレジル

*三井化学工業三池染料工業所 (福岡県大牟田市)

ホスフェートをえらび、これらの媒質中で義酸ニッケルを熱分解し、えられたニッケルを触媒としてフェノールを水添した。その結果ジフェニルエーテルおよびジフェニルが最も適当で、ジベンジルエーテル、グリセロールおよびトリクレジルホスフェートは分解中に媒質自体が変化し、その他のものはそれぞれ若干の活性を有するニッケルをあたえた。

ジフェニルエーテル (bp 252°C) およびジフェニル (bp 254.93°C (760mmHg)) について分解条件を検討した結果、それらの沸点で2hr分解してえられたものが最も強い活性を示すことを知った。Dobychin らは義酸ニッケルと油脂との混合物を水素気下に 250°C で熱分解し空気下に分解した場合より活性の強いものをえているので、ジフェニルエーテルに水素を通じつつ分解を行ったところ、分解温度 230~235°C のときは活性を増すが、分解を沸点で行う場合はその効果は認められなかつた。

義酸ニッケルの分解条件を第1表Aに、えられた触媒を用いてフェノールを水添した成績を第1表Bに示す。

第1表 A

(義酸ニッケル 1.6g, 媒質 20g)

No.	媒 質	分 解 条 件
1	水 素	常圧 250°C 2hr
2	ジフェニルエーテル	" 煮 沸 "
3	ジフェニル	" " "
4	ジフェニル-ジフェニルエーテル (1:2)	" " "
5	ジフェニルメタン	" " "
6	ジフェニルエタン	" " "
7	ジブチルフタレート	減圧 250~255°C 煮沸 "
8	レゾルシノール	" " "

第2表 B

(フェノール 50g, 水素 25 atm, 温度 150°C)

No.	反応時間 (hr)	水素吸収状況	生成物中未反応フェノール (%)
1	5.0	吸収終了しない	85
2	1.8	吸収終了する	0
3	1.4	"	0
4	1.7	"	0
5	3.4	"	12
6	3.1	"	50
7	4.0	吸収しない	100
8	4.0	"	"

また触媒 No.2 と Raney ニッケル触媒 (W-1, W-2)

との活性を比較するため室温でアセトンの常圧水添を行い、30%水素化所要時間を測定した結果を第2表に示す。

第2表

(アセトン 10cc, 触媒 1.0g, 溶剤メタノール 20cc)

触 媒 種 類	義酸ニッケル No. 2	Raney ニッケル	
		W-1	W-2
所要時間 (min)	54	82	148
活性度 (%)	100	66	36.5

この触媒をうるために使用する義酸ニッケルの製造には特に注意を要しない。市販の硝酸ニッケルまたは硫酸ニッケルの水溶液に炭酸ソーダ水溶液を加えて沈澱を濾取、水洗、濾塊に 80% 義酸を加えて 100°C で蒸発乾固する。

義酸ニッケルの分解はつぎのように行う。義酸ニッケル 2.6g (ニッケル 0.81g) および新しく減圧蒸留したジフェニルエーテル (またはジフェニルもしくはそれらの混合物) 20g を攪拌器、湿度計および高さ約10cmのガラス管をつけた50ccの3ツ口フラスコに入れ空気浴中に加熱する。義酸ニッケルの結晶水の離脱によって生ずる水はジフェニルエーテルとともにガラス管から留去させる。液温 250°C でジフェニルエーテルの沸騰がはじまれば内容物は黒変する。2hr 沸騰させたのち放冷し、40~50°C で触媒を濾取する。この触媒は黒色粉状で、Raney 合金 (Ni50%) の 150 メツシ粉末からえられるニッケルの約2倍の見掛容積をもつ。触媒はそのままあるいはアルコールまたは触媒毒を含まないベンゼンなどの溶剤で洗滌して使用する。分解後長時間媒質中に保存しても触媒能は低下せず、空気に触れても Raney ニッケルのように発火することがない。

また義酸ニッケルを珪藻土などの担体に附着させ、これを乾燥したものを同様に分解して担体つき触媒をうることができる。

義酸ニッケルの分解機構について Caujolle¹²⁾ は減圧下に 300°C まで加熱し、100~200°C, 200~300°C とにおいて発生するガス量を比較し、200~300°C で大部分の分解がおこることを認めた。Balandin¹³⁾ らは 215~270°C で分解を行い、分解の初期には脱水がおこるので複雑であるが、40~50% まで (a), (b) 両式にしたがつて同時に分解しその後の分解は (a) 式にしたがつてとしている。また Bircumshaw¹⁴⁾ は 165~180°C で分解ガスを検討し (c) 式にしたがつてしている。

義酸ニッケル 1.57g (ニッケル 0.5g) をジフェニルエーテル 40g 中で加熱し、200°C 付近で結晶水を離脱させながら 250~253°C に昇温すれば発生ガスは 248~249°C 附近から急激に増加し、250~253°C で約 30min この状態がつづいたのち急激に減少する。2hr 後の分解ガス総量 400cc (0°C)。ガス分析の 1 例をあげればつぎのとおりである。

	CO ₂	CO	H ₂
vol%	76.5	8.3	15.2

実際にはガス捕集と使用した水に炭酸ガスが溶解するため、ガス発生量および分析値に若干誤差があるが、炭酸ガス含有量の大きいことは分解が主に (a) 式にしたがつておこることを示す。炭酸ガスに比して水素含有量はいちじるしく過小である。これはニッケル触媒が水素を吸着していることに原因すると考えられるので、えられたニッケルを四塩化炭素で充分洗滌しジフェニルエーテルを除いたのち、酸素気流中に燃焼し、生成する水を定量したところ、ニッケル 0.5g に約 75cc の水素が吸着されていることを知った。一酸化炭素含有量から (b) 式にしたがつて反応のおこる割合は 17% となるから、義酸ニッケルをジフェニルエーテル中で加熱分解する場合は約 80% が (a) 式にしたがつて分解すると想像される。

なおここにえられるニッケルは水あるいはエタノール中で常温、常圧下に水素と振盪すれば、さらにニッケル 1g に対し 20~30cc (0°C) の水素を吸収する。

フェノールの水素

塩基性炭酸塩の還元によつてえたニッケル-銅-珪藻土

触媒 (3:2:30)、水酸化物の還元によつてえたニッケル-珪藻土触媒 (1:2) および義酸ニッケルを分解してえたニッケル触媒を使用してフェノールを水添した。結果を第 3 表に示す。

すなわち義酸ニッケルよりえた触媒の場合は他の 2 種の触媒の場合より水素吸収開始温度がいちじるしく低く¹⁵⁾ 吸収速度も早い。Adkins らがフェノール 47g の水添にニッケル-珪藻土 (1:5) 2g、水素圧約 200atm で 180 min を要しているのに比較してもこの触媒の活性が強いことを知ることができる。特に回収触媒を使用した場合¹⁶⁾ は初回におけるよりも活性を増し、反応時間がいちじるしく短縮された。こうしてニッケル-銅-珪藻土触媒、ニッケル珪藻土触媒の場合回収触媒の使用されうる回数がそれぞれ 1 回、3 回であるのに対し、義酸ニッケルよりえた触媒は 6 回以上の水添に反覆使用することができた。これは Tschitschenko らが義酸ニッケルを灼熱してえたニッケルを触媒として水素初圧 15Kg/cm²、反応温度 155~160°C でフェノールを水添し、触媒は新しいものより 1 度使用したものの方が活性が大きいことを指摘しているのに一致する。

実験の部

原料フェノールは普通の蒸留品 (bp 178.5~179°C) で痕跡の硫黄を含む。水素は Pd-アスベストで酸素を除去した純度 90% のものおよび 100% のものを使用した。

内容 400cc のニッケルクロム鋼製電熱振盪式オートクレーブに原料および触媒を装入、水素を充填して加熱振盪する。非恒圧法による場合は純度 90% の水素を使用したため吸収緩慢になれば水素をただちに補給することな

第 3 表 (非恒圧法,¹⁵⁾ フェノール 50g)

No	触媒種類および使用量 ^{b)} (g)	水素純度 (%)	反 応 条 件				生成物、組成 ^{c)} (%)
			初 圧 (atm)	吸収開始温度 (°C)	反応温度 (°C)	時 間 (min)	
1	Ni-Cu-珪藻土 (3:2:30) . 0.65	90	32.0	138	185	480	85 シクロヘキサノール
2	No. 1 の回収	"	32.5	124	183	690	94 "
3	Ni-珪藻土 (1:2)	0.83	"	15.5	104	174	390
4	No. 3 の回収	"	"	15.5	102	172	450
5	義酸ニッケル分解触媒	0.81	"	15.5	60	160	380
6	No. 5 の回収	"	"	17.5	70	161	200
7	No. 6 の回収	"	"	17.5	62	160	230
8	義酸ニッケル分解触媒	0.50	100	25.0	70	155	190

a) 実験の部参照, No. 8 のみは恒圧法

d) 触媒使用量は含有金属量をもつて示す

c) 水添による生成物への変換率を示すために、生成物は組成 (%) であらわす。

く常温に冷却し、内部の不活性ガスの蓄積した水素を放出したのち新しい水素を充填して昇温し反応をつづけた。圧力が 15~20min 一定になれば反応終了とした。恒圧法の場合は純度 100% の水素を使用し、まず所定圧より低い圧力下に加熱振盪し、吸収が始まればたえず水素を補給しつつ所定圧で反応させ、水素補給を止めても圧が低下しなくなつた点を終点とした。反応時間は圧力低下開始から停止までの時間とする。生成物は触媒を濾去したのち蒸留してその組成を定めた。

(1) ニッケル-銅-珪藻土触媒 (3:2:30)

硝酸ニッケル (29.8g) および硝酸銅 (15.2g) の混合水溶液に珪藻土を加えて攪拌し、炭酸ソーダ (26.3g) 溶液を加えて生ずる塩基性炭酸塩を 300°C でこの触媒を使用しフェノール 50g を非恒圧下に水添した。水素吸収開始 138°C。反応時間 480min。生成物の 35g を蒸留してつぎの留分をえた。

留分	bp(°C)	留出量 (g)	[N _D ²⁰]	フェノールの定性*
(1)	85~157	1.9	1.4620	無
(2)	157~162	29.7	1.4690	無
(3)	残	0.7	—	有

*塩化第2鉄の呈色反応による

留分(2)の元素分析値はシクロヘキサノールに一致する。

分析値 C. 71.72%, H. 12.16%

計算値 (C₆H₁₂O) C. 71.92%, H. 12.09%

触媒を回収して同様に水添を行つた結果反応時間 690 min であつた。

(2) ニッケル-珪藻土触媒 (1:2)

硝酸ニッケル水溶液に珪藻土を加えて攪拌し、これにカセイソーダを加えてえた水酸化ニッケルを 450°C で

還元したものを触媒とした。

回収触媒を3回反覆使用した結果、反応時間はそれぞれ 450, 460 および 840min であつた。

(3) 義酸ニツケル分解触媒

義酸ニッケルをジフェニルエーテル中で分解してえた触媒を使用した。

触媒を回収して同様に水添すれば反応時間は初回より短縮され、200min で吸収を終る。この触媒を回収してさらに4回反覆使用したところ水添所要時間はそれぞれ 230, 230, 340 および 460min であつた。

(昭和 28 年 7 月 8 日受理)

文 献

- 1) Williams, Mc Allister, U. S. P. 2,067,368 (1937)
- 2) Allisson, Comte, Fierz-David, *Helv. Chim. Acta*, **34**, 818 (1951)
- 3) Fettind. Gesell. m. b. H., D. R. P. 329,471 (1912)
- 4) Popow, Anilinokrasochnaya Prom., **3**, 391 (1933)
- 5) Tischtschenko, Belopolski, *Chem. Zentr.*, **1931**, 2112.
- 6) Snelling, U. S. P. 1,122,811 (1914)
- 7) Sabatier, Mailhe, *Compt. rend.*, **155**, 261 (1912)
- 8) Jaguerod, wassmer, *Ber.*, **37**, 2532 (1904)
- 9) Dobychin, Rogniski, Tsellinskaya, *Chem. Abst.*, **35**, 373 (1941)
- 10) Adkins, Covert, *J. Amer. Chem. Soc.*, **54**, 4116 (1932)
- 11) Mozingo, *Org. Synth.*, **21**, 15 (1941)
- 12) Caujolle, *Compt. rend.*, **204**, 445 (1939)
- 13) Balandin, Grigoryan, Yanysheva, *Chem. Abst.*, **35**, 960 (1941)
- 14) Bircumshaw, Edwards, *J. Chem. Soc.*, **1950**, 1800
- 15) Adkins, Cramer, *J. Amer. Chem. Soc.*, **52**, 4349 (1930)

クロルベンゼンの気相加水分解の研究 (第1報)

Studies on the Vapor-phase Hydrolysis of Chlorobenzene

シリカゲル触媒を用いたときの反応速度

(1) Reaction-velocities on a Silica-gel-catalyst

千 葉 善 陸*

Yoshimichi Chiba

要旨 シリカゲル触媒を一定の温度に加熱し、これにクロルベンゼンと水との混合物をとせば、気相において加水分解がおこり、石炭酸と塩酸ができる。クロルベンゼンと水の比率が一定の原料については、分解率と接触時間の関係を近似的に均一系における一次反応と同一の形式で表わすことができる。この関係はこの反応のいろいろな関係を数式化する場合極めて都合である。

また多孔質触媒の構造に仮定を設けて反応速度式を導き、実測した反応速度と比較する方法に従つて、触媒面の有効率を算出した。反応温度 500°C で活性度の高い触媒では上述の推論によれば全表面積の 50% だけしか完全に利用されていないことになる。

*元三井化学三池染料工業所 現桐朋女子高等学校