報 文

義酸ニッケルよりえられるニッケルを 触媒とする加圧水素添加の研究 (第2報)

Hydrogenation of Organic Compounds by the
Nickel Catalyst obtained from Nickel Formate (II)

鎖状不飽和化合物の水素添加
Hydrogenation of Unsaturated Chain Compounds

笹 力*

Tsutomu Sasa

要旨 第1報でしたニッケル触媒によつてモノビニルアセチレン、ブチン-2-ジオール-(1,4)、ヘキサジーン-2,4-ジオール-(1,6)、スチレンおよび工業用イソオクテンを水添した。これらの不飽和化合物はおおむね容易に水素を吸収して相当する飽和化合物をあたえた。

義酸ニッケルをジフェニルエーテルまたはジフェニル中で熱分解することによつてえられるニッケルを触媒とする水素化反応の一環として、鎖状不飽和化合物の水添を行つた。

鎖状不飽和化合物としてモノビニルアセチレン、ブチン-2-ジオール-(1,4)、ヘキサジーン-2,4-ジオール-(1,6)、スチレンおよび工業用イソオクテンについて水添を

試みた結果、イソオクテン以外はいずれも室温において容易に水素を吸収し、またモノビニルアセチレン以外はすべて相当する飽和化合物をあたえた。

モノビニルアセチレンについては F.P.828,194¹⁾ は Pd の担体つき触媒でブタジエンおよびブテンが 77:23 の比率でえられるとしているが、この触媒によつてほぼ同様の結果をえた。ブチン-2-ジオール-(1,4)の水添は

第 1 表

化 合 物	原料 (g)	溶 剤 添 加 剤 (cc)	触媒 ^{a)} (g)	反 応 条 件			生成物・組成 (%)
				最高圧 (atm)	最高温度 (°C)	時間 (min)	
モノビニルアセチレン	33	メタノール 150	0.63	64	29	120	<div> <div> 89 低沸点物 11 重合油 </div> <div> 5.0^{b)} モノビニル アセチレン 69.8 ブタジエン 17.2 ブテン 8.0 ブタン </div> </div>
ブチン-2-ジオール-(1,4)	100	水 200 N NaOH 0.15	2.0	170	75	15 95	ブタンジオール-(1,4)
<div> ブチン-2-ジオール-(1,4) ブタンジオール-(1,4) </div>	<div> 100 55 </div>		1.0	28	93	180	<div> 82 ブタンジオール-(1,4) γ-ヒドロキシブチル アルデヒド ブチルアルデヒド n-ブタノール </div>
ヘキサジーン-2,4-ジオール-(1,6)	10	水 100	1.0	120	40	15 100	ヘキササンジオール-(1,6)
スチレン	28.5		0.63	33	25	55 100	エチルベンゼン
工業用イソオクテン	14		0.63	38	200	100 86	イソオクタン

a) 触媒量は含有ニッケル量で示す

b) 低沸点物の組成は vol% で示す

* 三井化学工業三池染料工業所 (福岡県大牟田市)

30~50 atm および 150~200 atm の水素圧下に行つたが、低圧の場合に副反応がおきやすく γ -ヒドロキシブチルアルデヒド、ブチルアルデヒド、n-ブタノールなどの生成が認められた。これらの副反応生成物は Reppe²⁾ が Ni-Cu-Mn 系触媒を用いて水素圧 300 atm, 反応温度 70~140°C でブチンジオールを水添した際にも認められたものである。ヘキサジーン-2,4-ジオール-(1,6) およびスチレンからは定量的にそれぞれヘキサンジオール-(1,6) およびエチルベンゼンをえた。イソオクテンは工業用品を蒸留して使用したが 15 atm 以下の低圧ではそのままでは水素を吸収せず、この水素化されなかつたものから回収したイソオクテンは水素を吸収した。これは初回の水添処理によつて原料中に含有されている触媒毒がニッケルに吸着されたためであらうと想像される。結果を第1表に示す。

なおブチンジ奥ールの水添にカセイソーダを添加して反応させたのは、副生する義酸による有機金属塩の生成を防ぐためである。

実験の部

触媒は義酸ニッケルをジフェニルエーテル中で2hr煮沸分解してえたものである。

使用した水素はすべて電解水素を Pd-アスベストで精製した純度約100%のものである。

イソオクテンは内容 400 cc のオートクレブで恒圧下に、その他はすべて内容 1 l のオートクレブで非恒圧下に水添した。

(1) モノビニルアセチレン

触媒および溶剤メタノールを入れたオートクレブを固体炭酸で冷却し、これに冷却したモノビニルアセチレンを手早く加え、冷却下に空気を水素で置換したのち水素を充填した。振盪とともに室温(22°C)より水素を吸収して温度は 29°C に上昇した。吸収を終つたのち、オートクレブのべんより生成ガスをだし、これを水洗し塩化カルシウムで乾燥したのち、固体炭酸で冷却したトラップに導き液化させて低沸点物をえた。ガスの放出を終ればオートクレブを加熱して重合油とメタノールとを水を入れた洗滌瓶中に留出させ、上層の重合油を分離した。

低沸点物の分析は古川³⁾の方法によつて、まず青化水銀の 2N カセイソーダ溶液(20%)により未反応モノビニルアセチレンを吸収させ、つぎに 100°C の熔融マレイン酸によつてブタジエンを、最後に濃硫酸によつてブテンを吸収させ、残りをブタンとした。分析結果はつぎのとおりである。

	モノビニル アセチレン	ブタジエン	ブテン	ブタン
vol %	5.0	69.8	17.2	8.0

(2) ブテン-2-ジオール-(1,4)

b.p. 143~146°C (15 mmHg) のブテン-2-ジオール-(1,4) を原料とした。

(a) 高圧反応 初圧 170 atm で振盪すれば室温(19°C)から水素を吸収して温度は 55°C に上昇した。吸収は 10 min でほとんど終るがさらに 75°C で 80 min 振盪した。生成物を蒸留して b.p. 113~115°C (3 mmHg) のブタンジオール-(1,4) 留分 95.5 g をえた。臭素価 1.1。

分析値 C. 52.90%, H. 11.03%.

計算値 (C₄H₁₀O₂) C. 53.29%, H. 11.19%

(b) 低圧反応 低圧反応において生成しやすい副反応物を確認するためつぎの実験を行つた。

ブチンジオール 100g, ブタンジオール 50 g を初圧 25 atm, 反応圧 10~28 atm, 反応温度 20~93°C で水添した。生成物は食塩と氷との寒剤で冷却したトラップを付けて減圧蒸留してつぎの留分をえた。

留分	b.p.(°C/mmHg)	留出量(g)	トラップ捕集量(g)
(1)	~30/60~20	11.2 (2層液)	0.7 (物質A)
(2)	70~90/2	1.3	1.0 (2層液) (物質B)
(3)	90~90/2~0.5	3.1	
(4)	95~100/0.5	115.6	
(5)	残	7.7	

物質Aに 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン硫酸塩のアルコール溶液を加え、析出する結晶をメタノールより再結晶すれば m.p. 118~120°C.

分析値 C. 46.82%, H. 4.75%, N. 22.40%.

計算値 (C₁₀H₁₂N₄O₆) C. 47.59%, H. 4.79% N. 22.22%

m.p. 120~121°C のブチルアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルドラゾン標品と混融して融点は降下しないので物質Aはブチルアルデヒドである。物質Bの水層はリトマス酸性を呈し、ヒドラゾンをあたえない。塩基性炭酸ニッケルを加えて溶解し、濃縮乾固すれば義酸ニッケルをあたえるので物質Bの水層は義酸であると想像される。

留分(1)の水層から物質Bと同様にして義酸ニッケルをえた。油層は希アルカリで洗い、炭酸カリで乾燥したのち蒸留すれば b.p. 116~120°C のブタノール留分 1.6g をあたえた。 $[n_D^{20}]$ 1.4015。

分析値 C. 64.52%, H. 13.69%.

計算値 (C₄H₁₀O) C. 64.80%, H. 13.61%.

ブタンジオール留分(4)からえられる 2,4-ジニト

ロフェニルヒドラゾンを経メタノールで再結晶すれば m.p. 109~112°C.

分析値 C. 44.95%, H. 4.59, N. 20.74%

計算値 ($C_{10}H_{12}O_2N_4$) C. 44.75%, H. 4.47%, N. 20.87%

すなわち留分 (4) はブタンジオールの外に γ -ヒドロキシブチルアルデヒドを含む。

(3) ヘキサジン-2,4-ジオール-1,6

水から再結晶した m.p. 112.5~114°C の原料およびメタノールで洗滌した触媒を使用した。吸収は室温 (34°C) でおこり、温度は 40°C に上昇した。吸収はほとんど 10 min で終るが、さらに 40°C で 30 min 振盪した。生成物を蒸留して b.p. 124~126°C (5 mmHg) のヘキサジオール-1,6 留分 9.5 g をえた。m.p. 40~42°C.

分析値 C 60.79%, H. 11.98%.

計算値 ($C_6H_{14}O_2$) C. 60.96%, H. 11.95%.

また生成物をデシケーター中で減圧乾燥した場合は完全に固化した。収量 10.7 g. m.p. 39~42°C. したがって生成物は純粋なヘキサジオール-1,6 と見なされる。

(4) スチレン

原料: b.p. 144~146°C. $[n_D^{20}]$ 1.5442. 吸収開始室温

(25°C). 生成物 22.8 g を蒸留して b.p. 58~62.5°C (63→59 mmHg) のエチルベンゼン留分 20.7 g をえた。

$[n_D^{20.3}]$ 1.4968. 臭素価 0.8.

分析値 C. 90.37%, H. 9.42%.

計算値 (C_8H_{10}) C. 90.50%, H. 9.50%.

(5) 工業用イソオクテン

工業用イソオクテンを蒸留して b.p. 102~107°C の留分 ($[n_D^{20.3}]$ 1.4159, 臭素価 177.4) を原料とした。初回の水添では 200°C でも水素吸収がきわめておそいため反応を中止した。内容物を回収して蒸留し、b.p. 96~123°C の留分 14 g ($[n_D^{20}]$ 1.4120, 臭素価 127.8) を原料とした。吸収開始 132°C. 生成物 13 g を蒸留して b.p. 75~125°C のイソオクタン留分 11.2 g をえた。 $[n_D^{28}]$ 1.3970. 臭素価 6.6 でイソオクテン含有率は 4.6% になる。

(昭和 28 年 7 月 8 日受理)

文 献

- 1) I.G. Farbenind., F.P. 828,194 (1938)
- 2) Reppe, *Acetylen Chemistry*, p.92 (1949)
- 3) 古川, 工化, 44, 482 (昭 16)

クロルベンゼンの気相加水分解の研究 (第2報)

塩化第二銅の促進作用

Studies on the Vapor-phase Hydrolysis of Chlorobenzene

(II) Activating Effect of Cupric Chloride.

千葉善陸*・山口喜久男**

Yoshimichi Chiba Kikuo Yamaguchi

要旨 シリカゲルを触媒に用い気相においてクロルベンゼンを加水分解する場合、その反応速度が均一系の一次反応の速度式を近似的に満足すること、及び反応は主に触媒の幾何学的表面に近い部分に限られることは第1報¹²⁾で報告したが、この反応に対する銅化合物の促進作用が著しいことは周知の事実なので、前回用いたシリカゲルに1~10%の塩化第二銅を加えた触媒を用い、反応の速度、空間得量、及び収率等を測定し、塩化銅の添加によつて反応が益々触媒の表層に限られるようになることについて報告する。しかし反応速度は塩化第二銅の濃度が増すにつれて一次反応からかたよる。

1. 反応成績の時間的变化

触媒の活性度の変化は再生操作によつて回復するかしないかによつて、一時的変化と永久的変化に分けることができる。永久的変化は一時的変化のように急激でない

ので、短時間内の変化は一時的変化とみられてよい場合が多い。

第1報¹²⁾の第2表に示した測定値は8 hr の平均値であるが、反応時間中 30 min 毎に生成物を分析したので、8 hr 内における変化を第1表に示す。第1表には実験4と7の二つの例しか示していないが、新しい触媒で反応を始めた場合、始めの 30 min 間における分解率は異常に大きく、その石炭酸生成率は平均値以下であることが共

* 元三井化学三池染料工業所 現桐朋女子高等学校 (千歳烏山)

** 三井化学三池染料工業所 (福岡県大牟田市)