最近の新しいモノマー

岩 倉 義 男*

New Monomers.

Yoshio IWAKURA*

I. はじめに

本特集においては高分子製造原料として多量に使用されているビニルモノマーについて、重合反応以外の化学反応に如何に利用されているかを主体にして企画されている。その意味で新しいモノマーをとらえて執筆するのがより忠実な態度とも思ったが、筆者はむしろその考え方を従にしてどのような新しいモノマーがどのような目的のために合成されているかの考え方を主体にして執筆することにした。モノマーは主として頁数の都合でビニルモノマーの解説になったが他のノンビニルモノマーにももっと触れるべきであったし、さらにまたほとんど触れ得ずに終わった重縮合、重付加反応に用いられる新しい原料モノマーについても解説すべきだったであろう。

ここに取りあげたモノマーは数多くある新しいモノマーの中からここ数年間報告されたものを主体として抽出したものであり、特に筆者の研究室で研究したものと筆者の日頃興味を持っていたモノマーについてと二大別してトピックス的に紹介することにした。したがって重要なものの取りこぼしもあるかと思うがその点諒承を願うことにしたい。

なおここにあげたビニルモノマーについて重合反応以外の化学反応性は、本誌で特集された他のビニルモノマーの反応性などから類推して大いに注目されるべきものも多かるうと思うわけで、その今後の発展に期待して行きたいと思う。

II. 各 論

1. アクリロイルおよびメタクリロイル α -アミノ酸から誘導されるモノマー α -アミノ酸の水酸化ナトリ

* 東京大学工学部合成化学教室 ()

* Faculty of Engineering, University of Tokyo ()

ウム水溶液にアクリロイルまたはメタクリロイルクロリドを $0\sim 10^\circ\text{C}$ で添加すると Schotten Baumann 反応がおきて相当するアクリロイルまたはメタクリロイル α -アミノ酸が生成する。水またはベンゾールから再結晶する。結果¹⁾を表1に示す。

表 1 N-アクリロイルおよびメタクリロイル- α -アミノ酸

R ₁	R ₂	収 率 (%)	mp (°C)
CH ₃	H	65	130
CH ₃	CH ₃	70	118 ²⁾
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	H	90	82
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	CH ₃	90	106
C ₆ H ₅ CH ₂	H	75	119
C ₆ H ₅ CH ₂	CH ₃	80	104
(CH ₃) ₂ CH	CH ₃	75	102 ³⁾

i. 2-イソプロペニル-4-アルキル-4-アセチル-2-オキサゾリン-5-オンの単離 α -アミノ酸または N-アシル- α -アミノ酸をピリジン中で酸無水物と反応させると N-アシル- α -アミノケトンが生成し、この反応は Dakin-West 反応と呼ばれる。Dakin-West 反応においては中間に 4-アセチルオキサゾロンの生成が考えられていたが従来単離されていなかった。N-メタクリロイル- α -アミノ酸のピリジン溶液に過剰の無水酢酸を添加し、 10°C 以下で反応させると、Dakin-West 反応の中間生成物 4-アセチル-5-オキサゾロンが減圧蒸留により純粋な形で単離された。

反応式は次の通りであり、結果を表2に示す。

表 2 2-イソプロペニル-4-アセチル-5-オキ
サゾロン化合物

R ₁	収 率 (%)	bp (°C) (mm Hg)
CH ₃	80	79 (0.15)
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	76	92 (1)
C ₆ H ₅ CH ₂	78	130 (1)

ii. N-アクリロイルおよび N-メタクリロイル- α -アミノケトンの合成 2-イソプロペニル-4-アセチル-5-オキサゾロンを酢酸-ピリジン中で加熱すると Dakin-West 反応が進行して N-メタクリロイル- α -アミノケトンが生成する。N-アクリロイルまたは N-メタクリロイル- α -アミノ酸をピリジンの存在下過剰の無水酢酸と反応させ、最後に 100°C に加熱すると脱炭酸反応が進行し、相当する N-アクリロイルまたは N-メタクリロイル- α -アミノケトンが生成する。これらは減圧蒸留または再結晶により精製される。結果は表 3 に A 法として示す。

これらアミノケトン体は相当する α -アミノケトン塩酸塩とアクリル酸クロリドまたはメタクリル酸クロリドとから Schotten-Baumann の反応でも合成される。結果は表 3 に B 法として示す。

表 3 N-[1-(1-置換-2-オキソプロピル)]-ア
シルアミド

R ₁	R ₂	収 率 (%)		bp (°C) (mm Hg)	mp (°C)
		A 法	B 法		
H	H	0	20	110 (1)	—
H	CH ₃	0	18	110 (2)	—
CH ₃	H	62	45	115 (4)	64
CH ₃	CH ₃	78	55	95 (2)	35
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	H	65	—	137 (2)	45
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	CH ₃	72	—	121 (2)	43
C ₆ H ₅ CH ₂	H	60	75	—	132
C ₆ H ₅ CH ₂	CH ₃	90	80	—	92

iii. 2-ビニル および イソプロペニルオキサゾールの合成 N-アクリロイルまたは N-メタクリロイル- α -アミノケトンを 116% ポリリン酸 (PPA) 中で 140°C で反応させると脱水閉環してオキサゾールを生成する。生成物は減圧蒸留で精製する。結果は表 4 に示す。

表 4 2-ビニルおよび 2-イソプロペニルオキサゾール

R ₁	R ₂	収 率 (%)	bp (°C) (mm Hg)	n _D ²⁰
H	CH ₃	60	50 (10)	1.4877
CH ₃	H	60	61 (20)	1.4875
CH ₃	CH ₃	80	77 (25)	1.4889
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	H	50	83 (15)	1.4825
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	CH ₃	55	85 (10)	1.4811
C ₆ H ₅ CH ₂	H	30	115 (4)	1.5653
C ₆ H ₅ CH ₂	CH ₃	40	120 (2)	1.5548

iv. 2-イソプロペニル-4,5-ジメチルチアゾールの合成 N-(1-メチル-2-オキソプロピル)-メタクリロイルアミドを 100°C で五硫化リンと反応させる。生成物は減圧蒸留で精製する。収率 50%, 沸点 85°C (5 mmHg), n_D²⁰ 1.5417。

v. 2-ビニルおよび 2-イソプロペニル-5-オキサゾロンの合成 N-アクリロイルおよび N-メタクリロイル- α -アミノ酸を過剰の無水酢酸と 100°C で反応させると脱水閉環して 2-ビニル および 2-イソプロペニル-5-オキサゾロンを生成する。

このモノマーは4位の水素が活性水素であるため、ラジカル重合では連鎖移動をおこし易くなり、重合体の重合度は上昇しない。またこのモノマーは後述するように塩基の存在で加熱すると容易にプソイドオキサゾロンに異性化する。

次に2-イソプロペニル-4-イソプロピル-2-オキサゾリン-5-オンの合成例を示す。100°Cに加熱された無水酢酸中にできるだけ迅速にN-メタクリロイル-D,L-バリンを添加し、100°Cでさらに5分間反応させる。生成物は減圧蒸留で精製する³⁾。収率51%, bp 100~103°C (20 mmHg), n_D^{20} 1.4641。

同様に2-イソプロペニル-4-イソブチル-5-オキサゾロンが合成される。収率50%, bp 70°C (2 mmHg)

なお2-ビニル-4-イソプロピル-5-オキサゾロンは収率20%で合成される。bp 53~55°C (3 mmHg)。

4位の活性水素を全部アルキル置換した2-イソプロペニル-4,4-ジアルキル-5-オキサゾロンは予期したように安定で、ラジカル重合により高分子量の重合体を与える。一連のジアルキルモノマーは、まず相当するケトンとシアニ化カリウム、炭酸アンモニウムとの反応でヒダントインをつくり、ついでこれからの相当するα-アミノ酸とメタクリロイルクロリドとの反応でN-メタクリロイルα-アミノ酸とし、これを過剰の無水酢酸と100~110°Cに加熱し開環させて合成する。

結果を表5, 表6に示す。

表5 N-メタクリロイル-α,α-ジアルキル-α-アミノ酸

R ₁	R ₂	収率(%)	mp (°C)
CH ₃	CH ₃	37	159~160
CH ₃	CH ₃ CH ₂	25	88~90
CH ₃	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ -	53	87~89
	(CH ₂) ₅	53	177~178

表6 2-イソプロペニル-4,4-ジアルキル-5-オキサゾロン

R ₁	R ₂	収率(%)	bp (mmHg)	mp (°C)
CH ₃	CH ₃	56	75~76(19)	—
CH ₃	CH ₃ CH ₂	51	68~70(8)	—
CH ₃	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ -	64	75~76(5)	—
	(CH ₂) ₅	74	118~120(5)	52~54

これらのイソプロペニルジアルキルオキサゾロン(M₂)はスチレン(M₁)やメタクリル酸メチルと共重合させることができる。モノマー反応性比を表7に示すが、5-オキサゾロン環は二重結合に対し電子吸引性により作用している。

表7 モノマー反応性比 (60°C)

R ₁	R ₂	r ₁	r ₂
CH ₃	CH ₃	0.31	1.00
CH ₃	CH ₃ CH ₂	0.27	0.70
CH ₃	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ -	0.24	0.69
	(CH ₂) ₅	0.12	0.82
H	(CH ₃) ₂ CH	0.31	1.12

共重合体中の側鎖のオキサゾロン環はたとえばアミンと開環付加反応を行なう⁶⁾。

vi. アクリロイルおよびメタクリロイル-α-アミノ酸アミド α-アミノ酸エチルエステルとアンモニアとから生成したα-アミノ酸アミドとメタクリロイルまたはアクリロイルクロリドとをヒドロキノンの存在で縮合させると標記のモノマーが生成する⁷⁾。

たとえばN-メタクリロイル-D,L-アラニンアミドの収率は90%で融点は147°Cである。

N-メタクリロイルグリシンアミドなどいわゆるビニ

ルペプチドは次式のようにイソプロペニルオキサゾロンとアンモニアとの反応でも合成される⁹⁾。

この種のビニルペプチドからの重合体は水中でゼラチンに似た熱可逆的なゲルを生成する。

vii. アルキリデンブソイドオキサゾロンの合成 N-アクリロイルおよびメタクリロイル- α -アミノ酸をピリジン中当量の無水酢酸とともに 100°C で反応させると 2-イソプロピリデン-3-オキサゾリン-5-オンすなわちアルキリデンブソイドオキサゾロンが生成する。前述したようにこの化合物はビニルまたはイソプロペニルオキサゾロン(1)をピリジンとともに加熱しても異性化して合成されるので、その生成機構は次のように考えられる。

結果⁹⁾を表 8 に示す。

表 8 アルキリデンブソイドオキサゾロン

R ₁	R ₂	bp °C (mmHg)	収率 (%)	n _D ²⁰
CH ₃	CH ₃	54~56 (1.5)	41	1.5437
CH ₃	(CH ₃) ₂ CH	74~76 (1)	64	1.5191
CH ₃	(CH ₃) ₂ CHCH ₂	84~86 (1)	78	1.5159
CH ₃	(CH ₃) ₃ C	73~74 (1)	69	1.5051
CH ₃ (CH ₂) ₃	(CH ₃) ₂ CH	86~88 (0.7)	58	1.5036

ブソイドオキサゾロンは興味ある化学反応を行なうことが見出されている。希アルカリ水溶液で加水分解すると次例のような生成物を与える。

イソプロピリデンブソイドオキサゾロンは 2 モルのアニリンとの反応で 1,4-付加と開環付加を行なった生成物を与える¹⁰⁾。

イソプロピリデンブソイドオキサゾロンとメルカプタンとをトリエチルアミンの存在で反応させるとアミンの場合と同じく 1,4-付加と開環付加による 1:2 付加体を与える。この反応は重付加反応に利用できる¹¹⁾。

たとえば 2-イソプロピリデン-4-メチル-3-オキサゾリン-5-オンとチオフェノールとの反応では 97% 収率で融点 64~66°C の 1:2 付加体が得られる。

イソプロピリデンブソイドオキサゾロン(1)とベンゾールとのフリーデルクラフツ反応でも 1:2 付加体を生成する¹²⁾。

(1) とグリニャー試薬とは中間に異性化反応を伴ったと考えられる生成物ピロリジンジオンを与える¹³⁾。

(1) と有機リチウム化合物との反応も同様な異性化を伴うが、生成物は前と異なり、4-ヒドロキシ-2-ピロリジノンである¹³⁾。

(1) とアジ化水素酸との反応でも 1,4-付加と開環付加を経て 1:2 付加体をつくり、これがクルチウス分解、水との反応により次のジアジドを生成する¹³⁾。

(1) はスチレンとラジカル共重合を行ない、1,4-重合による共重合体を生成する⁹⁾。R₁=CH₃ のプソイドオキサゾロンは融点直下で π 線による固相重合を行ない、1,4-重合体を生成する¹³⁾。

(1) は酸素と 1:1 の共重合を行ない、ポリペルオキドを生成する。これより強靱なフィルムをつくることのできる、これは 60°C ぐらいまで安定であるが、それ以上では爆発的に分解する。ポリペルオキドからの分解生成物はアセトンとデヒドロ-NCA である¹⁴⁾。

2. 機能団を有するモノマーの合成 種々の機能をもつ原子団を側鎖にもつビニル系およびノンビニル系のモノマーの合成が近時盛んに行なわれており、官能性高分子とか感応性高分子とか酵素モデルとか反応性高分子とかいわれる高分子の合成に用いられる。

i. 核酸塩基をもつビニルモノマーの合成 この問題に関しては井本、竹本両氏のすぐれた総説¹⁵⁾があるので、これを活用させていただく。ここではプリン、ピリミジン、スクレオシドおよびスクレオチドをふくむビニルモノマーおよび関連するノンビニルモノマーについて各論的に解説する。

9-ビニルアデニン¹⁶⁾: アデニンとエチレンカーボネートとを水酸化ナトリウムの存在で DMF 中加熱して、生成する 9-(2-ヒドロキシエチル)-アデニン (mp 238~239°C, 収率 54%) を塩化チオニルでクロル化し (収率 75%, mp 204~205°C), ついでナトリウムメトキシドで脱塩酸して、9-ビニルアデニンを生成する。無色の結晶で, mp 196~197°C, 収率 60% である。

9-ビニルヒポキサンチン¹⁷⁾: 9-(2-クロルエチル)-アデニンから亜硝酸との反応で得られる 9-(2-クロルエチル)-ヒポキサンチン (mp 262°C) をジオキサン中ナトリウムメトキシドで脱塩化水素すると 9-ビニルヒポキサ

ンチンが得られる。

N-ビニル化反応に酢酸水銀-硫酸を触媒とする酢酸ビニルによるビニル交換反応がある¹⁸⁾。その例を次に示す。

6-クロル-9-ビニルプリン¹⁹⁾：過剰の酢酸ビニル中の酢酸水銀けん濁に硫酸-酢酸エチル溶液を加え、この中に6-クロルプリンを加え、45~50°Cで反応させるとN-ビニル化が進行し、6-クロル-9-ビニルプリンが得られる。融点 166~167°C, 収率 70% である。

9-(2-メタクリロイルオキシエチル)-アデニン²⁰⁾：9-(2-ヒドロキシエチル)-アデニンとナトリウムヒドリド DMF 溶液を室温で反応させてナトリウム塩にしたのちメタクリロイルクロリドを加え、所期の化合物を合成する。mp 201~203°C, 収率 30%。

4-ビニルピリミジン^{21,22)}：4-メチルピリミジンとパラホルムアルデヒドを封管中で加熱して生成した 4-(2-ヒドロキシエチル)-ピリミジン (bp 125~127°C/9mmHg), 収率 76%) を少量の *p*-*t*-ブチルカテコールとともに 160°C に加熱した固体の KOH 上に滴下し脱水して生成する。bp 56~58°C (10mmHg), 収率 23%。

1-ビニルウラシル¹⁸⁾：2,4-ビス-(トリメチルシリルオ

キシ)-ピリミジンをジクロルエタンと封管中 110°C で反応させ、メタノール処理で得られる 1-(2-ヒドロキシエチル)-ウラシル (mp 162~163°C, 収率 9%) をカリウム-*t*-ブトキシドで脱塩酸して合成する。mp 181~182°C, 収率 42%。

ウラシルから次のようにして合成することもできる¹⁹⁾

もう 1 つの合成法があり、クロマト精製をとまう¹⁹⁾

1-ビニルチミン¹⁶⁾：エチレンカーボネート法で 1-(2-ヒドロキシエチル)-チミン (mp 179~181°C, 収率 36%) を合成し、ついでクロル化 (mp 203~205°C, 収率 94%) し、ナトリウムメトキシドで脱塩酸して合成する。水から再結晶, mp 205~207°C (昇華), 収率 47%。

1-(2-メタクリロイルオキシエチル)-ウラシル²⁰⁾: ヒドロキシエチルウラシルを DMF-ピリジン中で -50°C でメタクリロイルクロリドと反応させ合成する。クロマト精製を行なう。mp $99\sim 101^{\circ}\text{C}$, 収率 44%。1-(2-メタクリロイルオキシエチル)-チミンも同様にして合成される。mp $163\sim 165^{\circ}\text{C}$, 収率 43%。

5'-O-アクリロイルウリジン²¹⁾: 2',3'-O, O-イソプロピリデンウリジンはアクリル酸無水物とピリジンの存在で反応し, アクリロイル誘導体となる。酸処理で 5'-O-アクリロイルウリジンを生成する。

1-(2',3',4'-O-トリス(トリメチルシリル)-6'-メタクリロイル-β-D-グルコピラノシル)-チミン²²⁾: 1-(β-D-グルコピラノシル)-チミンをピリジン中でトリメチルシリル置換体とし, K_2CO_3 触媒でメタノール中で 6' 位のトリメチルシリル基をはずし, メタクリロイルクロリドでそのエステルにする。

ほぼ同様な手法で, アデノシン, シチジンおよびウリジンのようなスクレオシドのモノメタクリロイルおよびジメタクリロイル体が合成されている²³⁾。

ビニル系化合物ではないが, 核酸塩基を含むエポキシ化合物および α-アミノ酸も合成されている。

9-(2,3-エポキシプロピル)-アデニン²⁴⁾: 酢酸中でのアデニンとエピクロルヒドリンとの反応で得られる 9-(3-クロル-2-ヒドロキシプロピル)-アデニン (mp 180°C (分解), 収率 50%) は水酸化アルカリ処理でエポキシ環を生成する。吸湿性の粉末, 分解融点 205°C 。

β-(2-オキソ-4-アミノ-1,2-ジヒドロピリミジン-1-イル)-D,L-アラニン²⁵⁾: 4-N-アセチルシトシンに DMF 中炭酸カリウムとブromアセタルデヒドジエチルアセタールと 130°C で反応させ, ついでメタノール-アンモニア処理で脱アセチル化し, 得られる 1-(2,2-ジエトキシエチル)シトシン (mp $232\sim 234^{\circ}\text{C}$, 収率 57%) を加水分解してアルデヒド化合物にし, Strecker 合成により D, L-アラニン誘導体にする。

同様にして β-(2,4-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-1-イル)-D, L-アラニンおよび β-(6-アミノプリン-9-イル)-アラニンが合成されている。

ii. 官能基をもつビニルモノマーの合成 感光性高分子用のビニルモノマーの合成を述べる。

ベンゾインアクリレート²⁸⁾: ベンゾイン, ジメチルアニリンのクロロホルム溶液にアクリル酸クロリドを滴下し, 還流する。生成物はエタノールより再結晶する。mp 107℃, 収率 95%。

S-ビニル-N,N-ジアルキルジチオカーバメート²⁹⁾: ジアルキルジチオカーバメートとジクロルエタンとの反応でつくられたエチレンビス(N,N-ジアルキルジチオカーバメート)の熱分解を2~3 mmHg 減圧で, 220~270℃で行なうと収率よく表題のモノマーが合成される。結果を表9に示す。

表9 S-ビニル-N,N-ジアルキルジチオカーバメート

RRN	収率(%)	bp °C (mmHg)	n_D (°C)
(CH ₃) ₂ N	90	82~83 (2)	1.6025 (20)
(C ₂ H ₅) ₂ N	95	93~94 (1)	1.5862 (27)
(n-C ₃ H ₇) ₂ N	84	117~118 (2)	1.5721 (19)
(n-C ₄ H ₉) ₂ N	98	130~132 (2)	1.5582 (19)
	85	140~141 (2)	1.5918 (19)

p-ビニルフェニルシナメート系モノマー^{30,31)}: p-ビニルフェノールはp-ヒドロキシアセトフェノンより出発し, 次のようにして合成される。

p-ビニルフェノールと桂皮酸類の酸クロリドとの反応はピリジン中で行なう。結果³²⁾を表10に示す。

表10 p-ビニルフェニルシナメート類

m	Y	生成物	収率(%)	mp (°C)
1	H		83	101~102
1	NO ₂ (p)		81	147~148
1	NO ₂ (m)		83	89~90
1	Cl (p)		87	128~129
1	OCH ₃ (p)		80	129~130
2	H		75	149~151

m-ビニルフェノールはm-ヒドロキシアセトフェノンから出発して合成され, p-イソプロペニルフェノールは次式のようにビスフェノールAの熱分解で合成される。

m-ビニルフェノールとp-イソプロペニルフェノールからも前と同様なシナメートが合成される。結果³²⁾を表11に示す。

表11 m-ビニルおよびp-イソプロペニルフェニルシナメート類

生成物	収率(%)	mp (°C)
	70	67~68
	87	56~57

生 成 物	収率(%)	mp (°C)
	82	88~89
	72	67~68
	82	103~110
	78	164~165

桂皮酸およびスチリルアクリル酸の β -ビニルオキシエチルエステル：2-クロルエチルビニルエーテルと桂皮酸ナトリウム塩とをヨウ化トリエチルメチルアンモニウムとヒドロキノンの存在で加熱すると相当するエステルが好収率で合成される。結果^{31,32)}を表12に示す。

表12 桂皮酸類の β -ビニルオキシエチルエステル

生 成 物	収率(%)	bp °C (mmHg)
	93	116~118 (0.05)
	89	120~125 (0.05)
	86	145~150 (0.2)

ビニル基はカチオン触媒で重合させ、後に光二量化させるシナメートの二重結合は重合体中に完全に残そうとする上記の考え方のモノマーの合成をさらに拡張させ、次式のようなモノマーがオキシカルコン誘導体として合成されている。

オキシカルコンの β -ビニルオキシエチルエステル³¹⁾：オキシカルコンの合成は次の通りである。

上記のナトリウム塩をヨウ化トリエチルメチルアンモニウムの存在で2-クロルエチルビニルエーテルと反応させると次のモノマーが合成される。

結晶状態で太陽光、高圧水銀灯やキセノン灯などの光を照射すると光固相二量化反応でシクロブタン環を形成しつつポリマーを生成するようなモノマー（ジオレフィン化合物）が見出された。一般式 $\text{Ar}'\text{-CH}=\text{CH-Ar-CH}=\text{CH-Ar}'$ (Ar' , Ar はともに芳香族環) 型および $\text{RCOCH}=\text{CH-Ar-CH}=\text{CH-CHO}$ (R は OH , OCH_3 , OC_2H_5 , OCH_2CH_3 , $\text{OCH}(\text{CH}_3)_2$, $\text{O-C}_6\text{H}_4$, NH_2) 型のジオレフィンである³³⁾。

trans, trans-2,5-ジスチリルピラジン：2,5-ジメチルピラジンとベンザルデヒドを塩化亜鉛の存在で脱水縮合させて合成する。

trans, trans-1,4-ビス [β -ピリジル-(2)-ビニル] ベンゼン：これは次のように Wittig 反応により合成される。

p-フェニレンジアクリル酸および誘導体：テレフタルアルデヒドとマロン酸をピリジンの存在下反応させるとp-フェニレンジアクリル酸が生成する³³⁾。

エタノール-水から再結晶, mp 128~130°C, 収率 69%。

2-オキサゾリドン環をもつモノマー: オキサゾリドン環はフェノール, メチルプロミドおよびハロゲンと complex を生成するので, これを含むモノマーの合成が行なわれている。2-オキサゾリドンの N-ナトリウム塩をつくり, これにアクリル酸クロリドのクロロホルム溶液を加え, 60°C で反応させる。生成物は真空蒸留で精製する³⁶⁾。bp 102°C (0.14 mmHg), mp 52~53°C, 収率 25%。

N-グリシジル-2-オキサゾリドン: 2-オキサゾリドンの N-ナトリウム塩にエピクロルヒドリンの THF 溶液を加え, 60°C で反応させる。生成物は減圧蒸留で精製する³⁷⁾。bp 107~108°C (0.1 mmHg), 収率 41%。

オキサゾール環をもつモノマー: 電導性または光電導性をもつ高分子の合成を期待して 2-ビニル-4,5-ジフェニルオキサゾールがベンゾインアクリレートと酢酸アンモニウムあるいは尿素を酢酸中で反応させる方法とアクリロニトリルとベンゾインとを濃硫酸中で反応させる方法で合成された³⁸⁾。

このモノマーからのポリマーは予期した光電導性など

示さなかったが, 300 mμ の紫外線照射により λ_{max} 408 mμ のケイ光スペクトルを示し, シンチレーターとしての期待がもたれている。

エレクトロントランスファーポリマーのためのモノマーの合成研究は引き続き行なわれている。

1-ビニル-3,4,6-トリメチル-2-メトキシ-5-ヒドロキシベンゼン³⁹⁾: 1-クロルメチル-5-ヒドロキシ-2-メトキシ-3,4,6-トリメチルベンゼンを原料とし, トリフェニルホスフィンとの反応で相当するトリフェニルホスホニウムクロリドとし, これを THF 中で *n*-ブチルリチウムで処理したあとトリオキサンを加えビニル化する。黄色結晶, mp 67~68°C, カチオン重合を行なう。

3-メタアクリロイルメチル-5,7,8-トリメチルクロマン-6-オール⁴¹⁾: 2-(3'-ヒドロキシ-6'-メトキシ-2',4',5'-トリメチルベンジル)-プロパン-1,3-ジオールからつくられた 3-ヒドロキシメチル-5,7,8-トリメチルクロマン-6-オールと濃硫酸の存在で過剰のメチルメタクリレートとエステル交換反応を行なわせると所期のモノマーが合成される。生成物はアセトニトリル水溶液から再結晶され, mp 100~101°C, 収率 69.8%, ラジカル重合される。

ビニル-(2,5-ジアセトキシフェニル)スルホン⁴⁰⁾: 次式に示す方法で合成され, mp 86.5~88°C, 収率 90%。

化学反応性を一つの機能と考え、反応性を有する原子団をもつ反応性モノマーの合成研究も引き続き行なわれている。この重合体はいわゆる反応性高分子である。

***p*-スチレンスルホンル(β-クロルエチル)アミド⁽⁴²⁾：**

p-スチレンスルホン酸カリウムと五塩化リンとの反応で相当するスルホンクロリドにし、これにトリエチルアミンの存在でエチレンイミンを反応させてスルホンルアジリン化合物とし、ついで濃塩酸で開環付加する。生成物は石油エーテルより再結晶，mp 77.5~78.5°C，中間体のスルホンルアジリンは不安定で変化し易い。

アリルスルホンルクロルエチルアミド⁽⁴³⁾：アリルスルホンルクロリドとエチレンイミンとの反応で合成される。bp 132.5~133.5°C (1 mm Hg)，mp 35.5~36°C。

ビニルスルホンル(β-クロルエチル)アミド⁽⁴⁴⁾：ビニルスルホンルエチレンイミドと塩酸との反応で合成する。bp 139.5~140.5°C (2 mm Hg)，収率 35%。

p*-スチレンカルボン酸グリシジルエステル⁽⁴⁵⁾：p*-(β-プロモエチル)安息香酸をエタノール中水酸化カリウムと反応させて *p*-スチレンカルボン酸カリウム塩とし、これを過剰のエピクロルヒドリンとハイドロキノン、トリエチルベンジルアンモニウムクロリドの存在で反応させ、相当するグリシジルエステルを合成する。bp 115.5~116.5°C (0.1 mm Hg)， n_D^{20} 1.5622。

p*-イソシアナートスチレンおよび誘導体⁽⁴⁵⁾：p*-スチレンカルボン酸と塩化チオニルとの反応で、*p*-スチレンカルボン酸クロリドをつくり、これとナトリウムアジドとの反応でできる *p*-スチレンカルボン酸アジドをトルエン中 80°C でクルチウス分解する。*p*-イソシアナートスチレン (2) の bp は 40.5~41.5°C (0.1 mm Hg)， n_D^{20} 1.5785 である。

(2) にグリシドールを作用させると相当するグリシジルウレタンを生成する。mp 95.5~97°C。

(2) とエチレンイミンとの付加反応では相当するエチレン尿素化合物を生成する。mp 108.0~108.5°C。

グリシジルメチルイタコネート⁽⁴⁶⁾：メチルナトリウイタコネートをトリエチルベンジルアンモニウムクロリドを触媒とし、エピクロルヒドリンと反応させるとグリシジルエステルが生成する。bp 106~108°C (0.5 mm Hg)， n_D^{20} 1.4632。

メタクリル酸エステル型重合性染料および中間体⁽⁴⁷⁾：グリシジルメタクリレート⁽⁴⁷⁾の化学反応性を利用し、各種の重合能をもつ染料中間体および染料が合成された。結

果を表 13 に示す。

表 13 重合性染料中間体および染料*

R	反応温度 (°C)	収 率 (%)	mp (°C)	bp °C/mmHg
	60	55	42	
	95	60		162~165/2
	60	37	85.0~85.5	
	95	42		185~188/5
	—	—	111~112	(外観) 黄色針状
	—	—	157~158	赤色粉末
	—	—	137~138	橙色針状

* 染料は中間体にジアゾ化合物をカップリングして合成

糖を含むメタクリル酸エステル⁽⁴³⁾ : 次のような各種の糖を含むメタクリレートおよびアミドが合成された。

1-O-メタクリロイル-2, 3, 4, 6-テトラ-O-アセチル-D-ガラクトース

メルカプト基をもつポリマーのプリカーサーとしてメタクリロイルオキシアルキルイソチウロニウム塩が合成されている。イソチウロニウム塩はアルカリによりメルカプタンに分解する。

2-[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]イソチウロニウム *p*-トルエンスルホネート⁽⁴³⁾ : 次式のように合成される。

同様に次の化合物が合成されている。

p-ビニルフェニルジメチルシラン⁵⁰⁾: SiH を含むビニルモノマーで, SiH の化学反応性を利用できるポリマーの合成が行なわれている。

bp 48°C (0.8mmHg)

このモノマーは ABIN で 60°C でラジカル重合し, ポリマー側鎖の SiH は KOH の存在下エトキシ化される。ゲルマニウムを含むモノマー合成も行なわれている。

トリメチルビニルゲルマン⁵¹⁾: グリニャー反応により次のようにして合成される。

bp $67\sim 72^\circ\text{C}$ のモノマーが 61.5% の収率で得られる。*n*-ブチルリチウム触媒で低重合体を与える。

ガラス転移温度と耐熱性の向上を目的に Si をふくむビニルモノマーが合成されている。

ビニル p-トリメチルシリルベンゾエート⁵²⁾: p-トリルトリメチルシランをピリジン中で酸化して相当するカルボン酸にし, これを過剰の酢酸ビニルと酢酸水銀, 20% 発煙硫酸を触媒として反応させビニル交換反応を行なう。最高収率 79%, bp 120°C (8mmHg), n_D^{20} 1.5159。

光学活性 N-ボルニルマレイミド⁵³⁾: 無水マレイン酸

と α -カンファアミンとから次のようにして合成される。

触媒作用をもつ高分子合成のためのモノマーとして, ビニルイミダゾールとの類似性が期待されるビニルトリアゾールの合成が行なわれている。

3-ビニルトリアゾール⁵⁴⁾: 3-(β -ヒドロキシエチル)-1,2,4-トリアゾールはあらかじめ活性化されたモレキュラーシーブ A と混合し, $280\sim 300^\circ\text{C}$ の油浴中で加熱される。ついで 0.5mmHg 下蒸留され, 蒸留物は凍結乾燥される。3-ビニル-1,2,4-トリアゾールは mp $38\sim 40^\circ\text{C}$ で, 収率 10~15% で合成された。

2-フェニル-5-(4'-ビニル)フェニルテトラゾール⁵⁵⁾:

このビニルモノマーは次式のようにポリマーになったとき 1 種の反応性高分子になり得るはずであるが, なおこのものは 1,3-双極成環重合を行なって高分子も生成する。モノマーの合成法は次の通りである。

(3)

リビング重合の研究のために次のような芳香族性複素環モノマーの合成が行なわれた。

3-イソプロペニルイソキサゾール⁴⁾：オキシミノクロル酢酸エチルエステルと3倍モルの酢酸ビニルを用いての1,3-双極成環付加はTHF中で行なう。生成物は106°Cで加熱し脱酢酸を行ない、減圧蒸留で精製する。定量的に得られた3-カルボエトキシイソキサゾールにCH₃MgIを作用させ、ついで生成したカービノールをポリリン酸と120°Cで反応させ脱水する。bp 76°C (50 mmHg), n_D^{20} 1.4796。

2-イソプロペニル-1,3,4-オキサジアゾール⁴⁾：N-アセチル-N-メタクリロイルヒドラジン (mp 128~129°C) をPPA中で脱水。bp 134°C (13 mmHg), mp 46°C。

触媒作用の研究も含めて、2-イソプロペニル、4-ビニルおよび4-イソプロペニルチアゾールが合成された⁵⁶⁾。

アルケニルインダゾール誘導体⁵⁷⁾：2-ビニルインダゾールがインダゾールを酢酸水銀と発煙硫酸の存在下過剰の酢酸ビニルと加熱するとビニル交換して生成する。収率 73%。

インダゾール-3-カルボン酸と過剰の酢酸ビニルを酢酸水銀と20%発煙硫酸およびキノンとともに反応させるとインダゾール-1-アセチル-3-カルボン酸ビニルエステルが生成する。mp 120~121°C, 粗収率 84%。

ポリラジカルアニオンやポリジアニオン合成のための原料モノマーとして *p*-ビニルトランススチルベンや⁵⁸⁾ 次のようなものが合成されている。

9-[2-ビニルフルオレンリデンメチル]-フルオレン⁵⁹⁾：2-アセチルフルオレンのNaBH₄還元により、フルオレン-2-(2)-メチルカービノールをつくり、ついでこれを減圧下350°Cでアルミナ上で脱水反応を行ない、生成する2-ビニルフルオレンはベンゼンより再結晶をくりかえし精製する。当量の2-ビニルフルオレンとピフェニルニルプロミドとをDMSO中にとかし、2*N*の水酸化ナトリウム水溶液の過剰を加え反応させる、赤紫色のカルバニオンを生成する。ついで酢酸酸性にし、水中

に注入し、ベンゼン抽出を行なう。粗生成物は45%収率で得られ、ベンゼン-石油エーテルで再結晶をくりかえし精製す。mp 145~148°C。

3-ビニルピレン⁶⁰⁾：このものは光電導性ポリマーを得る目的で合成されている。ピレン-3-アルデヒドとトリフェニルメチレンホスホランとの間の Wittig 反応により比較的高収率で合成される。mp 89.0~89.5°C。

終りに本稿をまとめるに当り、別刷をお贈りいただいた箕浦有二、大河原信、鴨川博美、竹本喜一、長谷川正木、加藤政雄、中林宣男の諸博士にお礼申上げる。

(昭和45年9月25日受理)

文 献

- 1) Y. Iwakura, F. Toda, H. Suzuki, *J. Org. Chem.* **32** 440 (1967)
- 2) Y. Iwakura, F. Toda, *ibid.* **31** 2875 (1966)
- 3) J.W. Lynn, *ibid.* **24** 1030 (1959)
- 4) 鈴木英明, 東京大学学位論文 (1968)
- 5) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, *J. Polym. Sci. A-1* **4** 2649 (1966)
- 6) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, R. Sekii, *J. Polym. Sci. A-1* **6** 2681 (1968)
- 7) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, R. Sekii, *J. Polym. Sci. A-1* **5** 1585 (1967)
- 8) L.D. Taylor, T.E. Platt, *J. Polym. Sci. B* **7** 597 (1969)
- 9) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, *Tetrahedron* **23** 3363 (1967)
- 10) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, K. Tomioka, *Tetrahedron* **24** 575 (1968)
- 11) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, R. Sekii, *J. Polym. Sci. A-1* **6** 2165 (1968)
- 12) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, *J. Org. Chem.* **32** 3202 (1967)
- 13) 鳥居芳典, 東京大学学位論文 (1968)
- 14) Y. Iwakura, F. Toda, Y. Torii, *J. Org. Chem.* **31** 2875 (1966)
- 15) M. Imoto, K. Takemoto, *Synthesis* **1970** 173
- 16) N. Ueda, K. Kondo, M. Kono, K. Takemoto, M. Imoto, *Makromol. Chem.* **120** 13 (1968)
- 17) K. Kondo, H. Iwasaki, N. Ueda, K. Takemoto, M. Imoto, *Makromol. Chem.* **125** 298 (1969)
- 18) H. Kaye, *J. Polym. Sci. B* **7** 1 (1969)
- 19) J. Pitha, P.O.P. Ts'o, *J. Org. Chem.* **33** 1341 (1968)
- 20) K. Kondo, H. Iwasaki, N. Ueda, K. Takemoto, M. Imoto, *Makromol. Chem.* **120** 21 (1968)
- 21) C.G. Overberger, I.C. Kogon, *J. Am. Chem. Soc.* **76** 1879 (1954)
- 22) R.L. Frank et. al., *ibid.* **68** 1365 (1946)
- 23) F. Cassidy, A.S. Jones, *Europ. Polymer J.* **2** 319 (1966)
- 24) H. Schott, G. Greber, L. Bucsis, *Makromol. Chem.* **136** 303 (1970)
- 25) H. Schott, G. Greber, *ibid.* **136** 307 (1970)
- 26) K. Kondo, H. Iwasaki, K. Takemoto, 未発表 15) 参照
- 27) M.T. Doel, A.S. Jones, N. Taylor, *Tetrahedron Letters* **1969** 2285
- 28) 栗栖安彦, 西山弘隆, 大河原信, 工化 **70** 593 (1967)
- 29) T. Nakai, K. Shioya, M. Okawara, *Makromol. Chem.* **108** 95 (1967)
- 30) M. Kato, *J. Polymer Sci. B* **7** 605 (1969)
- 31) 加藤政雄, 新高分子とその応用 (工業技術院研究機関高分子研究成果発表会資料) p 19 (1970)
- 32) M. Kato, M. Hasegawa, T. Ichijo, *J. Polym. Sci. B* **8** 263 (1970)
- 33) 長谷川正木, 高分子化学 **27** 337 (1970); M. Hasegawa, Y. Suzuki, *J. Polymer Sci. B* **5** 813 (1967); M. Hasegawa, Y. Suzuki, F. Suzuki, H. Nakanishi, *ibid.* **A-1** **7** 743 (1969); M. Hasegawa, F. Suzuki, H. Nakanishi, Y. Suzuki, *ibid.* **B** **6** 293 (1968); F. Suzuki, Y. Suzuki, H. Nakanishi, M. Hasegawa, *ibid.* **A-1** **7** 2319 (1969)
- 34) H. Kamogawa, M. Kato, H. Sugiyama, *J. Polym. Sci. A-1* **6** 2967 (1968); 鴨川博美, 新高分子とその応用 (工業技術院研究機関高分子研究成果発表会資料) p 27 (1970)
- 35) H. Kamogawa, *J. Polym. Sci. A-1* **7** 725 (1969)
- 36) T. Endo, R. Numazawa, M. Okawara, *Makromol. Chem.* **123** 46 (1969)
- 37) T. Endo, R. Numazawa, M. Okawara, *Bull. Chem. Soc. Japan* **42** 1101 (1969)
- 38) 栗栖安彦, 西山弘隆, 大河原信, 工化 **71** 1741

- (1968)
- 39) N. Nakabayashi, G. Wegner, H.G. Cassidy, *J. Polym. Sci. A-1* **6** 869 (1968)
 - 40) N. Nakabayashi, G. Wegner, H.C. Cassidy, *ibid.* **A-1** **7** 583 (1969)
 - 41) G. Manecke, H.J. Beyer, *Makromol. Chem.* **123** 223 (1969)
 - 42) Y. Iwakura, K. Uno, N. Nakabayashi, W. Chiang, *J. Polym. Sci. A-1* **5** 3193 (1967)
 - 43) Y. Iwakura, N. Nakabayashi, M.H. Lee, *Makromol. Chem.* **104** 37 (1967)
 - 44) Y. Iwakura, K. Uno, N. Nakabayashi, W. Chiang, *Bull. Chem. Soc. Japan* **42** 741 (1969)
 - 45) Y. Iwakura, K. Uno, N. Nakabayashi, T. Kojima, *Bull. Chem. Soc. Japan* **41** 186 (1968)
 - 46) O. Ariga, T. Kurosaki, M. Uchiyama, Y. Iwakura, *Makromol. Chem.* **99** 126 (1966)
 - 47) K. Uno, Y. Iwakura, M. Makita, T. Ninomiya, *J. Polym. Sci. A-1* **5** 2311 (1967); K. Uno, M. Makita, S. Ooi, Y. Iwakura, *ibid.* **A-1** **6** 257 (1968)
 - 48) Y. Iwakura, Y. Imai, K. Yagi, *ibid.* **A-1** **6** 1625 (1968)
 - 49) T.K. Dystra, D.A. Smith, *Makromol. Chem.* **134** 209 (1970)
 - 50) Y. Iwakura, F. Toda, K. Hattori, *J. Polym. Sci. A-1* **6** 1643 (1968)
 - 51) Y. Minoura, Y. Sakanaka, *ibid.* **A-1** **7** 3287 (1969)
 - 52) H. Hopff, M.A. Osman, *Makromol. Chem.* **135** 175 (1970)
 - 53) H. Yamaguchi, Y. Minoura, *J. Polym. Sci. A-1* **8** 929 (1970)
 - 54) C.G. Overberger, P.S. Yuen, *J. Am. Chem. Soc.* **92** 1667 (1970)
 - 55) J.K. Stille, L.D. Gotter, *IUPAC Intern. Symposium on Macromol. Chem. Preprints* Vol 1, 131 (1969)
 - 56) C.L. Schilling, Jr., J.E. Mulvaney, *Macromolecules* **1** 445 (1968)
 - 57) H. Hopff, P. Perlstein, *Makromol. Chem.* **125** 247 (1968)
 - 58) D. Braun, E.-J. Quesada Lucas, W. Neumann, *ibid.* **127** 253 (1969) *p*-クロルスチレンのグリニャー化合物とフェニルアセタルデヒドとの反応で合成される。融点 160°C
 - 59) H.J. Förster, G. Manecke, *ibid.* **133** 53 (1970)
 - 60) K. Tanikawa, S. Kusabayashi, H. Hirata, H. Mikawa, *J. Polymer Sci. B* **6** 275 (1968)

——書 評——

酵 素 反 応 の し く み

現代化学シリーズ 46 大垣和一郎著
東京化学同人 発行, 166ページ, 720円

最近, 有機化学, 高分子化学の分野の人が生化学と関連を持ちながら仕事を進めている報告が多くみられるようになってきた。著者も有機化学の分野から生化学へと進んで行った人であり, したがってこの本は生化学の分野の人が書いたものと違って有機化学, 高分子の分野の人にも非常にわかりやすい。内容は2章からなり第1章では「エステル加水分解とアシル基の転位反応」と題し, カルボン酸エステルの加水分解の機構, イミダゾール触媒によるエステルの加水分解, また核酸はリン酸エステル結合でつながった高分子であり, そのリン酸エス

テル結合の生成と開裂の機構を知することは重要なことから, その加水分解, 酸化的リン酸化について最近の研究から解説している。第2章では「酵素の反応」と題し, 補酵素の反応, 酵素と基質の結合, 酵素反応の実例を上げて解説している。特に補酵素の反応では代表例を上げて有機化学的に書かれているためわかりやすい。著者も述べているように有機化学と酵素反応の境界領域に横たわる問題点をわかりやすく解説していることに敬意を表したい。値段も手ごろなので一読をおすすめしたい。

(遠藤剛)