らす缺點があるから、その時はスルホン、カルボキシなどの基を一部につけて調節している。アグファにては次のような發色劑を使用していた。

昨年デュボンに於て市販を開始した天然色フィルムは合成樹脂 PVA をカップラーと結合してこの中にハロ

ゲン銀を分散させてゼラチンを使用せぬものであると言われている。以て將來の天然色フィルムの一つの方向を示するに足りるだろう。

結 言

天然色寫眞はわづかの間に大變發達して加色法から減色法、發色現像法と轉寫法が利用されて今日に至っている。しかしこれらはいづれもハロゲン銀を媒介としてその感光性と現像を利用している。今後何とかして色素の感光性そのものを利用出来ぬものであろうか。銀鹽の寫眞には現像という増大作用があつて 10⁶ 倍位になるのが特徴である。色素でもこういう方法がなければ匹敵する感度は望み得ないと思う。現在の發色現像法にしても得られた色素は誠に不安定であつて變色し易いからこれを安定化する研究も必要であらう。この他硬膜劑、現像液がよく膜の中に入るのを助ける滲透劑、抑制劑など色々な有機薬品が必要である。天然色寫眞こそは綜合的の科學であつて奇想天外の考案のみでは成功せず、これをバックアップする優秀な有機合成工業なしでは完成し得ないものである。(昭和 25 年 8 月 30 日受理)

發 色 現 像 法

Color Development

村 上 永 治

Eiji Murakami

緒 言

近時天然色寫眞方法の主流となつて來た發色式フィルムの現像法の原理とその實際とに就いて簡単に解説する。(文献参照)

通常の白黒寫眞の場合にはハロゲン銀ゼラチン乳劑を塗つたフィルム等を露光し、現像藥と稱する特定の還元劑で現像して、感光したハロゲン銀粒子を還元し、銀による畫像を得ている。その時使用した還元劑は當然酸化されるが、その大部分は處理中にゼラチンから擴散して出てしまう。若しこの還元劑を適當に選べば、その酸化生成物が有色の場合がある。又酸化物同志が生成されると同時に互に結合して有色化合物を作ることもある。更

に又現像液中に適當な他の物質を添加しておいて、還元劑が酸化されると同時にこの添加物と反應して有色化合物を作ることもある。そしてその様な場合に有色生成物が水に不溶性であつたり、或はゼラチンに對し染着性を持つていたりする時は、還元銀像に色像が重なり合つて出來、銀像を適當な脱銀劑で除去すると、その後、色像が残ることになる。この様な現像法を發色現像 (color development) と呼んでいる。

發色現像はその反應によつて二種類に大別されている。酸化生成物、又はそれ同志が互に結合したもの、若くは酸化生成物と未酸化現像劑とが結合したものが色像を作る様な場合、即ち現像劑自身のみで色像を作る場合を一次發色現像 (primary color development) と呼び、現像劑酸化物が共存する他の添加化合物と反應して發色する場合を二次發色現像 (secondary color development)

* 富士寫眞フィルム株式會社

化銀を使つて美事成功したのである。現像剤の酸化生成物と結合する化合物を彼等は coupler と呼んでいるが、color former と呼ぶ人もある。

上式の様な形式の反応では得られる色素は青から緑の系統に止り、黄、赤等は得られなかつた。所が當時 Sachs (Ber. 32, 2341; 33, 959) の azomethine 色素が知られている。それは次の反応式で得られるものである。

R_1, R_2 が陰性基で methylene 基の活性が大な程容易にこの反応が進行し、黄、赤系統の色素が得られる。この場合 nitroso 化合物の代りに aminophenol, p-aminoaniline に酸化剤を加えて methylene 化合物と反応させても、nitroso 化合物を使つた時と同一の化合物が得られる。Fischer 等はこの場合の酸化剤として感光したハロゲン化銀が役立つことを知つた。

彼等は當時知られていた多くの簡単な化合物について実験を行い、発色現像の基本的體系を殆んど完成してしまつている。その後多く行われた研究は——それは殆んど特許として表わされているものであるが——すべて彼等の基本反応に属するものである。

現像剤を適當に選擇して乳剤の現像速度を適度に調節することが出来、カップラーを選ぶことによつて發色の色相を任意に變化出来る點に、この方法の一次發色現像に對する優越性があると認める。

發色現像剤 Fischer 等は現像剤としては p-phenylenediamine 及びその誘導體がよい結果を示すとしたが、この考は現在も變つていない様である。但し p-phenylenediamine は一次發色現像を行う性質を持ち、それ自身結合して目的以外の褐色像を作る傾向があるので、普通はその一方の amino 基を alkyl 置換したものをを用いる。そして大抵は鹽酸鹽又は硫酸鹽のかたちで扱われている。

例 p-dimethylaminoaniline
p-diethylaminoaniline
2-methyl-4-diethylaminoaniline
2-bromo-4-diethylaminoaniline
4-dihydroxyethylaminoaniline 等

一般に diethyl 置換體は dimethyl 置換體より還元力大であり、又ベンゼン核に CH_3 , Br 等の置換のあるものは還元力を増すと同時に染色効果をあらはす。上記の最後のものは毒性が少いと云われている。

dichloronaphthol (I) 及び p-nitrobenzylcyanide (II)

をカップラーとした場合、現像剤の相違による發色々相の變化は次の通りである。

現 像 剤	カ ュ プ ラ ー	(I)	(II)
p-phenylenediamine		赤紫	黄
p-toluylenediamine (1, 2, 5)		青	黄
dimethyl-p-phenylenediamine		緑青	紫赤
diethyl-p-phenylenediamine		青緑	紫赤

カップラー 特許として發表されているカップラーは極めて多數であるが、その基本化學構造に於ては Fischer 等の發表した範圍を出ていない。此處にはそれ等について細説する餘裕は無いので、重要と考えられるもの若干を紹介しておく。

1) 芳香核に OH 基がついているその O- 又は p- が空いているか、又は置換基があつてもカップリングの際容易に離脱する様なもの。即ち phenol, α -naphthol 及びその誘導體と考えられる構造のものを多數含む。2,4-dichloro- α -naphthol, o- 又は m-cresol, dibromo-o-cresol, o-hydroxy-diphenyl 等。少し複雑になると hydroquinone monobenzyl ether, salicylidene acetamide, 4-(2'-hydroxy-3,5'-dibromobenzyl)-6-bromo-2-methyl phenol 等。

2) 活性 methylene 基を持つもの。極めて多種類あるが主なもののみ記す。

-CO $\cdot$ CH₂ -CO- 型 acetoacetic ester, benzoyl acetic ester はこの代表的のもの。現状の場合は diketo-hydrinden 等がある。

-C-CH₂-CN 型 methylene cyanide, cyanacetophenone, p-nitrobenzyl cyanide 等。

-CO-CH₂-N- 型 indoxyl, dihydro-2-hydroxy quinoxaline 等。

-O-CH₂-CO 型 coumaranone 及びその誘導體。

N₁C-CH₂-CO 型 1-phenyl-5-pyrazolone 誘導體、pyrazolone 系は Fischer の氣付かなかつたものであるが、現在は重要視されている。

以上のうちの1) 群のものは青から緑、2) の群のものは黄、赤、紫等の發色を行うのに用いられる。

カップラーの二、三の系列の分子の變化による發色の變化を次表に示す。現像剤は diethyl-p-phenylenediamine である。

phenol	緑味ある青
o-cresol	同上
1,4,5-xylene	青味ある緑
α -naphthol	青
2,4-dichloro- α -naphthol.	緑味ある青
pentabromo- α -naphthol.	緑
acetacetic ester	黄
benzoyl acetic ester	帯赤黄
dibenzoylmethane	同上
cyanoacetic ester	橙
cyanoacetophenone	赤
methylenecyanide	紫味ある赤

上例からカップラー分子中の深色性置換基の影響の概略がうかがい知られる。

発色フィルムに使用する場合には、三原色の原理からカップラーによる発色は黄、マゼンタ、シアンの三種を要求する。次にカップラーをこの三種類に色分けして代表的なものを示す。現像剤は勿論上述の系統のものである。

黄	マゼンタ	シアン
acetoacetic esters	acyl nitriles	phenols
chloroacetoacetic esters	thioindoxyls	naphthols
cyanoacetoacetic esters	cyanoacetanilides	indoxyls
acyl acetanilides	pyrazolones	

カップラーを選択する場合にはその発色が希望する分光吸収を示すことが何より必要であるが、更にハロゲン化銀の還元されたその場所でカップリングが生じ、生成物が移動することなく、又その生成量が理論値(後出)に近く、且つ発色濃度が大であること等の重要条件を満たしてくれるものを探すのである。したがって特許等に発表されている極めて多数のカップラーのうち、實用にしろるものは案外多くはないと考えられる。

indoaniline, indophenol, indamine 系の染料は概して堅牢度が低く、特に酸には弱いことは周知の通りである。azomethine 系のものはそれ等より若干酸に強いと云う程度であろう。だからこの種の発色現像による色像は、一般實用染料等による像よりは耐久性が劣ると考えなければならない。

二次発色現像の方法とその反応機構

現像液組成例：

(A) 現像剤	1/50~1/25 mol
無水亜硫酸ソーダ	3g
水	500cc
(B) 無水炭酸ソーダ	20g
水	500cc
(C) カップラー	1/100~1/50 mol
溶媒	40cc

現像剤、炭酸ソーダ、カップラー等の濃度を下げると発色濃度も下る。亜硫酸ソーダは発色を抑制するからなるべく少量に止める。但し全然使用しないと液の酸化が早くなり實用に適さなくなる。カップラーの溶媒としては水と混じる有機溶媒例えばメタノール、アルコール、アセトンを使うことが多い。苛性アルカリ少量加えると良く溶ける場合もある。使用時に A. B. C 液をそのまま全量混合する。混合したものは寿命は短く、数時間経過すると発色濃度は相當低下することが多い。空気酸化によつて液中で反応が進んでしまう爲である。現像時間は5~15分で銀像に色像が重つて出来る。赤血鹽で銀像を酸化してチオ硫酸ソーダで溶解すると色像だけ残る。

現像反応機構は次の様に考えられている。

還元銀4原子に對し1分子の色素が生成されることになる。Flannery と Collins (*Chem. Abstr.* 41, 917 (1947),

は、銀と色素との生成比を實測している。現像剤として 2-methyl-4-diethyl aminoaniline を用い、亜硫酸鹽を加えずに現像した所、カップラーとして 1-(p-nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone を使つた時は、色素：銀は 1:3.64, 2-furoyl-2,4-acetxylide では、1:3.40 となつた。正確には 1:4 にはならないが大體それに近い。カップラーとして 2,4-dichloro-1-naphthol を用いた時は 1:1.87 となる。Porai-Koshits (*Chem. Abstr.*, 40, 1745 (1946)) は 2,4-dichloro-1-naphthol を使つても 2-chloro-1-naphthol を使つても同一の色素が出来ることを確認した。

この場合は OH に對し p- 位置の Cl が脱れて結合が生じ Cl の有無に關せず同一の色素が出来る。但し反應式から判る様に Cl がある時は色素收量が 2 倍になる。上記の Flannery の値も大體 1:2 に近いわけが了解される。

又 Flannery 等によると亜硫酸鹽が現像液に入つてい
ると色素収量が著しく下る。2,4-dichloro-1-naphthol の
場合に 1.2% 亜硫酸ソーダが共存すると、色素銀比が 1
: 5.67 となつた。亜硫酸鹽は普通の現像剤の場合、現像
剤の酸化生成物と反應してスルホン化物を作ることが
知られているから、發色現像の場合も同様に作用して現
像酸化生成物を若干消費してしまうも
のと考えてよからう。

天然色寫眞への應用

Fischer が發色現象法を發明し、その色寫眞法への應用の可能性を説いてから漸く 20 年後にはじめて實用化されるに至つた。結局寫眞化學的技術がその方法を使いこなし得るに至る進歩の時間としてそれだけの期間が必要であつたと見るべきであらう。1935 年米國で Kodachrome が、1937 年にはドイツで Agfacolor が發賣された。兩者共根本原理は同一であるが、カップラーの使い方に大きな相違がある。

Kodachrome は外型発色式フィルムとも呼ばれる形式のもので、カップラーを現像液に溶かし込んで現像する今迄述べた普通の方法をとっている。従つて3乳劑層を同時に現像することは出来ないから1層宛異なるカップラーを含む現像液で3回現像を繰り返す。だからその現像操作には複雑微妙な點がありフィルム製造業者自身でなければ良い現像仕上りは困難である。フジカラー、さくら天然色フィルム等は皆この形式に屬する。

Agiacolor は内型発色式フィルムと呼ばれるもので、
 カップラーははじめから乳劑層の各に別々なものが入
 っている。だから発色現像剤で1回現像すれば3層に各異
 なる色素像が得られ、現像操作は極めて簡単になる。然し
 この時は前記した様な任意のカップラーはそのまゝでは
 乳劑に添加出来ない。乳劑中に加えられたものが、フィ

ルム製造工程中或は、現像操作中に擴散する現象がおこるのである。カップラーが擴散して他の層へ侵入すると色を混濁させる結果になる。カップラー振動防止には幾多の苦心が拂われ、様

々の考案が爲されている。それ等の主なるものは、カップラーの分子を大きくして自由な擴散を制御すること、カップラーに適當な基を導入して、ゼラチンに直接性を持たせようとする方法、他の物理的方法でカップラーの擴散を抑える方法等がある。之等について多くの特許があるが、實用されていると思われるのは、次の2種である。

1) 炭素原子5個以上の炭化水素直鎖をカップラーのカップリングを妨害しない位置に導入する方法。日本特許 127,513 (I. G.) には、次の様な例があげてある。

同様の場合一般に水性溶媒に溶け難くなるので、その分子中適當な位置にスルホン基、カルボキシ基等を入れて親水性を與える。しかしその爲に乳剤中で擴散が容易になる危険は無い。この様なカップラーを non-diffuse coupler と呼ぶ。米國の Ansco color film は Agfacolor と同様この種のカップラーを乳剤に加えた方法である。

2) カップラーを纖維素誘導體、天然又は合成樹脂等に加え、それを水性溶媒中でコロイド水に分散させたものを乳劑に加える(米國特許 2,269,158)。つまりカップラーには何等化學的變化を與えず、それを非水溶性樹脂中に包含して擴散することを防ぐやり方で、protected coupler process と呼ばれている。Eastman Kodak 社の Ektachrome, Ektacolor はこの方式を採用している様である。

以上發色現象についてその發見から近時の應用的發展の概略について説明した。何と云つても發色現象は時代の寵兒となつているカラーフィルムの中樞をなす技術であつて、多くの寫眞化學者のたゆまぬ努力は實際的應用に

於て更に大きな飛躍的發展と精緻巧妙な進歩改善をもたらしつつあり、諸々の天然色寫眞分野に於けるこの種のフィルムの多彩な活躍が期待されるのである。

(昭和25年8月9日受理)

文 献

發色現像に關し綜合的に書かれた主なものを次に掲げる。

大山泰：日本寫眞學會誌 昭15.5.第4號.1.

庄野伸雄：化學評論 昭17.8,163.

藤澤 信：科學寫眞便覽. 應用篇 1052 頁

A. G. Tall: Brit. J. Phot. 1938. 85, 627, 647.

J. S. Friedman: History of Color Photography. p. 354, 373.

天然色フィルムに關する諸問題

Problems on Color Film

古 谷 一 也

Kazuya Furuya

1. 序

物を寫眞に再現する際に、その色彩を再現しようとして種々の天然色寫眞方法が案出された。それ等の方法も大別すれば加色法と減色法との二つの天然色寫眞術に分類せられる。然し現在實用せられている方法は一部加色法のものもあるが、大部分は減色法によるものである。減色法によるものにも多くの方式があつて浴染法、發色現像法、褪色法がその代表的のものである。浴染法によるものは映画“赤い靴”のテクニカラーがあり、發色現像法によるものはコダクロームが最も歴史的に古く、1935年に米國のイーストマン・コダック社で製品化されついでドイツのアグファ社からアグファカラーが出され1940年に我國では最初の天然色フィルムが世界で第三番目に小西六寫眞工業株式會社から“さくら天然色フィルム”として市販せられた。第二次世界大戰の終了後此の方式によるフィルムが世界各地で製造される様になり、現在最も盛に行われている方式である。褪色法は我國では行われていないがガスパーカラーが之に屬する代表的なものである。之等の中我國で行われている發色現像方式による天然色フィルムについて述べる。

2. 減色法多層式天然色フィルムの原理

發色現像方式による減色法天然色寫眞に用いられる天

第1圖 多層式天然色フィルムの構造

然色フィルムは感光層が幾層にも塗布されているので通常“多層式天然色フィルム”と言われる。その構造を示せば第1圖の如くなる。即ち支持體であるセルロイドベース上にハレーション防止層が塗布されており、その上に順次赤光感光層、緑光感光層、黃色フィルター層、青光感光層及び保護層が塗布されてある。之等の層の厚さは感光層は何れも $5\sim 6\mu$ 、ハレーション防止層、黃色フィルター層、保護層は何れも 2μ の程度である。青光感光層としては臭化銀—ゼラチン乳劑が青光にのみ感光する性質があるのでそれを用い。緑光感光層及び赤光感光層には臭化銀乳劑に増感劑たるシアニン系色素を添加して緑光或は赤光に感色性をもつ様にしたものを用いる。故に緑光及び赤光感光層も夫々緑光及び赤光に感光する。外に青光にも感光する性質があるので、兩感光層の上層に黃色フィルター層を塗布し、此のフィルター層で青光

* 小西六寫眞工業株式會社化學研究所